

54

489

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ
Н. Д. ЗЕЛИНСКОГО

На правах рукописи

Л. И. ЛАФЕР

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АДСОРБЦИИ
И РАЗЛОЖЕНИЯ СПИРТОВ НА $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$
МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

073 физическая химия

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

Москва—1968

СК

Работа выполнена в Лаборатории исследования катализа-
торов Института органической химии им.Н.Д.Зелинского АН СССР.

Научные руководители:

профессор, доктор химических наук

А.М.Рубинштейн

старший научн.сотр., кандидат химических наук

В.И.Якорсон

Официальные оппоненты:

доктор химических наук

В.Б.Казанский

доктор химических наук

В.И.Лыгин

Коллективный оппонент:

Университет дружбы народов им.Патриса Лумумбы.

Автореферат разослан " " 1968 года.

Защита диссертации состоится " " 1968 года.
на заседании Ученого Совета ИОХ АН СССР, Москва, Ленинский
проспект, дом 47, в конференцзале.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Инсти-
тута после сообщения о защите в газете.

Ученый секретарь ИОХ АН СССР
кандидат хим.наук

Левин
(Г.И.Левин)

Центральная научная
БИБЛИОТЕКА
Академии наук Белорусской ССР

54

А 89

Управление гетерогенными катализитическими процессами, удельный вес которых в химической промышленности весьма велик, невозможно без создания теории катализитического действия, одной из существенных сторон которой является знание механизма взаимодействия адсорбат-адсорбент и состояния адсорбированных молекул. Современные методы анализа позволяют получить исчерпывающую информацию о составе продуктов катализитического превращения и весьма назначительную - о характере поверхностных структур и адсорбционных комплексов, через которые протекает акт катализа. За последние 10-12 лет большой вклад в решение вопроса о механизме взаимодействия катализатора с веществом внесли спектроскопические методы, особенно метод ИК-спектроскопии, позволяющий обнаружить на поверхности катализаторов ряд адсорбционных состояний. В отличие от других методов он дает возможность обнаружить отдельные связи в комплексе на поверхности и затем представить картину взаимодействия вещества с катализатором.

Несмотря на бурное развитие метода ИК-спектроскопии адсорбированных молекул, ряд принципиальных вопросов остается нерешенным. Некоторые из этих вопросов, связанные с разработкой методики эксперимента и с применением теории колебательной спектроскопии к изучению спектров адсорбированных молекул на примере взаимодействия спиртов и продуктов их разложения с поверхностью окиси алюминия рассмотрены в диссертации. Задачами настоящей работы являлись: а) разработка методики эксперимента, позволяющей получать надежные и воспроизводимые результаты, б) выяснение природы полос поглощения появив-

ся при взаимодействии
адсорбент-адсорбат
на поверхности

ляющихся в спектре адсорбента еще до адсорбции, в) исследование форм адсорбции спиртов и продуктов их разложения в широком интервале температур и г) изучение природы карбонатно-карбоксилатных структур, возникающих на поверхности катализатора при адсорбции спиртов и продуктов их разложения. При постановке работы в таком плане имелось в виду, что она дает достаточно полную картину взаимодействия в системе спирт-окись азотиния в широком интервале температур, позволяет устранить неясности и противоречия, имеющиеся в литературе по этому вопросу, и, что особенно важно с точки зрения катализа — достаточно надежно оценить роль различных форм адсорбции в катализитических превращениях.

ГЛАВА I

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В первой главе диссертации систематизирован литературный материал по применению инфракрасной спектроскопии к изучению хемосорбции спиртов на окисных катализаторах. Результаты работ рассмотрены с точки зрения надежности полученных экспериментальных данных и связанными с этим вопросами их интерпретации. Значительная часть литературы обсуждена в II главе, в которой рассматривается вопрос о природе полос поглощения в спектрах катализаторов и адсорбентов, возникающих еще до адсорбции исследуемых веществ.

ГЛАВА II

ОБ'ЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве об'ектов исследования использовались спирты и продукты их разложения: легкий и тяжелый метиловые спирты (CH_3OH и $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$); диметиловый эфир, легкий и тяжелый изопропиловые спирты ($\text{I-C}_3\text{H}_7\text{OH}$ и $\text{I-C}_3\text{H}_7\text{OEt}$), пропилен. С целью определения участия гидроксильных групп в адсорбции, поверхность катализатора гидратировали легкой (H_2O) или тяжелой (D_2O) водой. Для выяснения природы карбонатно-карбоксилатных структур в качестве адсорбатов применяли CO и CO_2 . Адсорбентом служила $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ с удельной поверхностью $\sim 500 \text{ м}^2/\text{гр.}$, полученная методом осаждения при постоянном рН. Образцы катализатора для проведения опытов готовили путем седиментации из изопропанола и наносили в виде пасты на пластинки из CaF_2 или NaCl . "Толщина" образцов составляла $2\text{-}3 \text{ мг}/\text{см}^2$, пропускание в области $3800 \text{ см}^{-1} \sim 40\%$. Для обезгаживания образцов и напуска адсорбатов применяли стеклянную цельнолаянную вакуумно-адсорбционную установку. Вакуумная и термическая обработка образцов, съемка спектров газовой фазы и катализатора с адсорбированными молекулами проводилась в специально сконструированной высокотемпературной стеклянной вакуумной кювете, в условиях, исключающих попадание паров масла насосов и вакуумной смазки кранов на образец катализатора. ИК-спектры адсорбированных молекул регистрировались в спектральной области $900\text{-}4000 \text{ см}^{-1}$ на приборах $\text{UR}-20$ и ИКС-14 (последний был снабжен дополнительной призмой из CaF_2). Образцы катали-

затора перед проведением опытов обезгаживали в вакууме $\sim 10^{-5}$ торр при 450°C , затем обрабатывали сухим кислородом при 450° и вновь откачивали при этой температуре до давления $10^{-5}\text{--}10^{-6}$ торр. Такая обработка катализатора проводилась до исчезновения из спектра полос поглощения в области $1000\text{--}1700 \text{ см}^{-1}$, которые, как показано в диссертации, принадлежат не самой окиси алюминия, а адсорбированным на ее поверхности примесям, содержащим связи углерод-кислород. Только после этого проводился выпуск адсорбатов при различных температурах адсорбции в интервале $20\text{--}450^{\circ}$.

ГЛАВА III.

О ВОЗМОЖНОЙ ПРИРОДЕ ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ В ИК-СПЕКТРАХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ

До последнего времени ряд авторов наблюдал в ИК-спектрах самых различных адсорбентов в области $1000\text{--}1700 \text{ см}^{-1}$ полосы поглощений, происхождение которых оставалось неясным. Во многих случаях автором не удавалось удалить структуры, которым принадлежат эти полосы и, в результате, адсорбция проводилась на загрязненной поверхности, что, бесспорно, искало результаты исследования. На основании литературных и собственных экспериментальных данных сделан вывод о том, что источником появления полос поглощения в этой области спектра являются: а) пары масла насосов и вакуумной смазки кранов, б) пары органических веществ, содержащихся в атмосфере и в) вещества, использующиеся при получении образцов катали-

заторов, пригодных для ИК-исследования. Показано, что ответственными за появление полос поглощения в указанной области являются карбонатно-карбоксилатные поверхностные соединения. Отмечено, что широко распространенная методика спектрального исследования нуждается в улучшении, и что выводы многих спектральных работ, основанные на факте обнаружения полос поглощения в области $1000\text{--}1700 \text{ см}^{-1}$ необходимо пересмотреть.

ГЛАВА IV

РАСЧЕТ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО СПЕКТРА МЕТИЛОВОГО И ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТОВ

С целью более надежной интерпретации спектральных данных и определения структуры адсорбционных комплексов, возникающих на поверхности катализатора, был проведен теоретический анализ колебательного спектра метилового и изопропилового спиртов. Для перехода от спектральных характеристик к силовым параметрам молекул была использована теория колебательных спектров многоатомных молекул. Задача сводилась к составлению и решению венкового уравнения $|T_p U_q - \lambda| = 0$, где T_p — матрица кинематических коэффициентов, U_q — матрица силовых постоянных, λ — характеристические числа, являющиеся квадратами частот колебаний. Расчет проводился по валентно-оптической схеме на электронной вычислительной машине "Стrela Эм". Колебательный спектр метилового спирта удовлетворительно описывается при помощи 16 силовых постоянных, для достаточно обективного определения которых использовано 26 частот в спект-

рах легкого и трех дейтерозамещенных метиловых спиртов. Вычислены частоты и нормированные формы колебаний в координатах симметрии (C_s) для CH_3OH , CD_3OH , C_2H_5OH и CD_3OD . Вычисленные частоты колебаний находятся в хорошем согласии с экспериментально найденными. Проведенный расчет позволил уточнить отнесение частот в спектре метилового спирта, и, кроме того, обсудить характер спектральных изменений при хемосорбции спирта на $\gamma-Al_2O_3$.

Показано, что образование связи с поверхностью через водород метильной группы спирта будет приводить к изменению величины силовой постоянной и к понижению частоты валентного колебания C-H связи. Из расчета следует, что при образовании координационной связи между атомом кислорода спирта или диметилового эфира и атомом алюминия решетки катализатора, значения частот валентных колебаний CH_3 -групп будут сдвигаться в сторону значений, характерных для CH_3 -групп в парафинах. Аналогичным образом были вычислены частоты и нормированные формы колебаний для 7 изопропиловых спиртов / $(CH_3)_2CHOH$, $(CH_3)_2CHOH$, $(CH_3)_2CDOH$, $(CH_3)_2C_2H_5OH$, $(CD_3)_2CHOH$, $(CD_3)_2CHOH$, $(C_2H_5)_2C_2H_5OH$ /, что дало нам возможность интерпретировать спектральную картину при адсорбции изопропанола на окиси алюминия.

Проведенный в диссертации анализ колебательного спектра молекул метилового и изопропилового спиртов показывает необходимость привлечения теории колебаний для правильного отнесения частот в спектре, а также для выявления характера взаимодействия молекул на поверхности адсорбента.

ГЛАВА У

АДСОРБИЦИЯ И РАЗЛОЖЕНИЕ СПИРТОВ НА $\gamma-Al_2O_3$


1. ИК-спектры адсорбированного изопропилового спирта

Была исследована адсорбция легкого ($i-C_3H_7OH$) и "тяжелого" ($i-C_3D_7OD$) спиртов на гидратированной и дегидратированной при 450^0 поверхности $\gamma-Al_2O_3$ в интервале $20-400^0$ с исследованием устойчивости поверхностных форм при вакуумной (10^{-3} - 10^{-6} торр), термической ($20-600^0$) и гидролитической (пары H_2O и D_2O) обработке. В ИК-спектрах адсорбированного спирта обнаружено две группы полос поглощения, различно относящихся к вакуумной, термической и гидролитической обработке. Это позволило сделать вывод о том, что на поверхности окиси алюминия имеется, по крайней мере, две формы адсорбированного изопропанола: форма а), образующаяся при 20^0 и форма б) – при 350^0 .

а) Поверхностное соединение, образующееся уже при 20^0 , характеризуется наличием групп CH_3 (2956 , 2868 , 1470 и 1884 cm^{-1}) и CH_2 (2920 и 1460 cm^{-1}). Смещение полосы поглощения деформационных колебаний OH-группы спирта в высокочастотную область свидетельствует о том, что связь с поверхностью осуществляется через гидроксил спирта. Расчет колебательного спектра изопропанола показывает, что в сложном колебании, с частотой 1893 cm^{-1} принимает участие деформационное колебание OH-группы. Участие OH-группы спирта в образовании связи с поверхностью должно приводить к смещению этой полосы, что и наблюдается в ИК-спектре (дублет 1893 - 1883 cm^{-1} становится

одиночной полосой). Расчет показывает также, что валентные колебания CH_3 -групп обладают сильной характеристичностью и смещение полос поглощения этих групп в адсорбированном состоянии по сравнению с полосами для газовой фазы свидетельствует о влиянии поверхности непосредственно на эти группы.

Таким образом исходный спирт претерпевает двухточечную адсорбцию. При этом в связи с поверхностью участвуют водороды метильной и гидроксильной групп (A). Структура (A) может переходить далее в (Б), где кислород OH -группы спирта связан координационной связью с атомом алюминия решетки катализатора; прочность связи при этом повышается. И, наконец, в активном комплексе (В) происходит перераспределение связей с образованием пропилена (фиг. 1):



б) Поверхностное соединение, характеризующееся появлением при 350° двух полос поглощения при 1575 и 1460 см^{-1} . Его можно рассматривать как "карбоксилатное", оно образуется при высоких температурах адсорбции как следствие побочных

процессов. Эта структура частично удается при прогревании образца в вакууме при 450 - 500° , а полностью только при окислительной обработке. Следовательно она не может являться промежуточным комплексом в реакции дегидратации (температура протекания которой значительно ниже, -250°). При адсорбции полностью дейтерированного изопропанола наблюдаются те же самые полосы поглощения (1575 и 1460 см^{-1}), что позволяет отнести эту поверхностную структуру к ионизированной карбоксильной группе.

Для выяснения роли пропилена при дегидратации изопропилового спирта были исследованы ИК-спектры пропилена, адсорбированного на поверхности окиси алюминия в интервале температур 20 - 400° . Вплоть до 250° пропилен не адсорбировался и в спектре образца не наблюдалось полос поглощения адсорбированной фазы. При адсорбции пропилена при 250° и выше в ИК-спектре образца появляются полосы поглощения продуктов его разложения при 1640 , 1534 , 1500 , 1460 см^{-1} , при этом полностью отсутствуют полосы поглощения С-Н валентных колебаний. Таким образом, пропилен до 250° не хемосорбируется на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, а при более высокой температуре разлагается. При протекании реакции дегидратации изопропанола пропилен, по-видимому, сразу десорбируется в газовую фазу, откуда при больших временах контакта и при высокой температуре может атаковать поверхность с образованием побочных продуктов.

Таким образом, из двух рассмотренных выше поверхностных форм адсорбции изопропанола на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ одна обладает важным для катализа свойством появляться и исчезать в результате различной обработки, а вторая, карбоксилатная,

которой ошибочно приписывали свойства промежуточного поверхностного соединения при дегидратации, на самом деле возникает в результате побочных процессов.

2. ИК-спектры адсорбированного диметилового эфира

Более сложным объектом исследования является дегидратация метилового спирта до эфира: для реакции требуется участие не одной, а двух молекул спирта, продуктом реакции является не углеводород, а эфир и, наконец, реакция сопровождается побочными процессами. Все это послужило отправной точкой для изучения этой реакции и, в частности, для исследования адсорбции продукта разложения — эфира. При адсорбции диметилового эфира на гидратированной и дегидратированной при 450° в вакууме поверхности $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ в интервале температур $20\text{--}400^{\circ}$ в ИК-спектре катализатора с адсорбированной фазой наблюдается ряд полос поглощения, различно относящихся к вакуумной и термической обработке. По положению и поведению полос поглощения с учетом отнесения частот в спектре чистого эфира, можно выделить следующие состояния диметилового эфира на поверхности окиси алюминия: а) слабая адсорбция наблюдается в интервале температур $20\text{--}100^{\circ}$. Количество адсорбированного эфира невелико, он легко удаляется при откачке. Смещение полосы валентных колебаний C-O до 1060 см^{-1} и отсутствие изменений в положении высокочастотной полосы OH поверхности свидетельствует об адсорбции эфира на "связанных" гидроксильных группах поверхности с образованием водородной связи: $(\text{CH}_3)_2\text{O}\dots\text{H}-\text{O}-\text{Al}^{\text{I}}$. б) Активированная адсорбция, усиливающаяся с повышением температуры, начинается

со $150\text{--}200^{\circ}$. Положение полос поглощения $\nu_{\text{C-H}}$ существенно сдвигается по сравнению с полосами в газовой фазе, приближаясь к значениям $\nu_{\text{C-H}}$ для групп CH_3 , невозмущенных присутствием соседнего гетероатома с неподеленной парой электронов. Это в совокупности с расчетом (глава IV) позволяет сделать вывод об образовании координационной связи между кислородом эфира и атомом алюминия решетки катализатора: $(\text{CH}_3)_2\text{O}\rightarrow\text{Al}^{\text{I}}$. В спектре адсорбированного эфира наблюдается полоса ν_{CO} при 1020 см^{-1} , характерная для спектров комплекса эфира с координационной связью. Начиная с температуры 200° в области валентных колебаний CH_3 -групп, появляются дополнительные полосы поглощения при 2920 и 2815 см^{-1} , отсутствующие в спектре комплекса с координационной связью. Можно предполагать, что помимо координационной связи, осуществляется связь между метильной группой и поверхностью, причем водород одной CH_3 -группы частично "оттягивается" и в спектре появляются частоты, близкие к частотам, характерным для CH_2 -групп (2926 и 2850 см^{-1}).

Адсорбция диметилового эфира на дегидратированной при 450° поверхности $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ приводит к аналогичной спектральной картине. Основные отличия от адсорбции на гидратированной поверхности заключаются в следующем: во-первых, уже при адсорбции при 20° появляются более интенсивные полосы поглощения и, во-вторых, адсорбция сопровождается появлением полос поглощения в области валентных колебаний OH-групп. По-видимому, адсорбция диметилового эфира на дегидратированной поверхности протекает с отщеплением воды, регидратирующей поверхность окиси алюминия.

Кроме описанных, сравнительно лабильных адсорбированных соединений, на поверхности катализатора образуются довольно устойчивые, так называемые карбонатно-карбоксилатные соединения, характеризующиеся появлением группы сильных полос поглощения в области $1200\text{--}1700 \text{ см}^{-1}$. Усиление интенсивности полос поглощения в этой области особенно заметно тогда, когда в газовой фазе появляются полосы поглощения метилового спирта ($\sim 300^\circ$). Можно полагать, что образование этих форм в некоторой степени предшествует гидролизу эфира до спирта. Для форм адсорбции, обуславливающих появление этой группы полос поглощения, характерно образование при повышенной температуре, устойчивость к термической и вакуумной обработке и возникновение одновременно с разложением эфира и выделением воды. Две полосы поглощения, возникающие раньше остальных (при 200°) типичны для так называемой карбоксилатной структуры, при этом полоса поглощения при 1600 см^{-1} соответствует антисимметричным, а полоса при 1460 см^{-1} симметричным валентным колебаниям COO^- в ионизованной карбоксильной группе. Одновременное усиление полос поглощения в области 1640 , $1250\text{--}1350$, 1450 и $1000\text{--}1150 \text{ см}^{-1}$ указывает на образование моно- и биденратных карбонатных структур типа $>\text{Al}-\text{O}-\text{C}\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{O} \end{array}$ (мононатная, $1450\text{--}1500$, 1350 и $1050\text{--}1070 \text{ см}^{-1}$) и $-\text{Al}\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{O} \end{array}>\text{C}=\text{O}$ (биденратная, $1590\text{--}1640$, $1260\text{--}1290$, $1020\text{--}1030 \text{ см}^{-1}$). Их высокая термическая стабильность показывает, что моно- и биденратные карбонатные структуры представляют собой одни из самых устойчивых поверхностных соединений.

3. ИК-спектры адсорбированного метилового спирта

Исследование ИК-спектров адсорбированных на поверхности $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ метиловых спиртов CH_3OH и CD_3OH в интервале температур $20\text{--}400^\circ$ с учетом информации, полученной при расчете их колебательных спектров, позволило выявить несколько форм адсорбции:

а) Слабая адсорбция метилового спирта наблюдается при 20° и осуществляется в результате взаимодействия со "связанными" гидроксильными группами поверхности. На это указывает смещение частоты полос поглощения валентных и деформационных колебаний OH -групп и отсутствие смещения полосы поглощения валентных колебаний $\text{C}-\text{O}$ связи спирта.

б) Сильная адсорбция метилового спирта также наблюдается уже при 20° и усиливается с повышением температуры адсорбции.


В ИК-спектре адсорбированного CD_3OH в области валентных колебаний CD_3 -группы удается разрешить четыре полосы поглощения при $2190\text{--}2220$, 2120 , $2050\text{--}60$ и 2030 см^{-1} . Множественность полос поглощения в сопоставлении с данными по ИК-спектрам CH_3OH , $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$ и с учетом возможности образования поверхностных алкоголятов позволяет отнести эти полосы к адсорбированным метиловому спирту, диметиловому эфиру и структуре $\text{CD}_3-\text{O}-\text{Al} <$. Повышение частоты симметричного валентного колебания CD_3 -группы адсорбированного спирта по сравнению со спектром спирта в газовой фазе может свидетельствовать об образовании координационной связи между кислородом спирта и алюминием катализатора, так же как и при адсорбции диметилового эфира. В низкочастотной области

спектра при адсорбции метилового спирта появляются полосы поглощения при 1190, 1090 и 1040 cm^{-1} , которые можно приписать поверхностному метилату алюминия. С повышением температуры адсорбции интенсивность этих полос поглощения возрастает, что указывает на увеличение доли поверхности покрытой метилатом.


в) Карбонатно-карбоксилатные структуры возникают на поверхности окиси алюминия при адсорбции спирта при 200°. Они характеризуются появлением интенсивных полос поглощения в области 1200-1700 cm^{-1} . Адсорбция CH_3OH приводит к появлению того же самого набора частот: 1600-1575, 1480-1370, 1270-1220, 1040 cm^{-1} .

Область расположения, высокая интенсивность полос поглощения и отсутствие существенного сдвига частот при замене CH_3OH на $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ указывает на образование карбонатно-карбоксилатных структур, в которых принимает участие как кислород спирта, так и кислород решетки окиси алюминия. Эти структуры аналогичны структурам, возникающим на поверхности $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ при адсорбции диметилового эфира.

Катализитической дегидратации метилового спирта до диметилового эфира предшествует хемосорбция, которая, как показывают ИК-спектры, протекает на окиси алюминия с образованием поверхностного метилата и координационно связанного спирта. Образование поверхностного метилата обсуждалось в работах других авторов и, вероятно, частично реакция дегидратации протекает через эту структуру по схеме, предложенной К.В.Топчиевой с сотр.:



Другая хемосорбированная форма, через которую может протекать дегидратация, возникает при образовании координационной связи между атомом кислорода спирта и атомом алюминия решетки окисла. Дегидратацию спирта можно представить как проходящую через комплекс с координационной связью:



В активном четырехчленном комплексе происходит одновременный изоэнергетический разрыв (—) и образование (~~) двух связей C-O и двух связей O-H. Образующийся при реакции эфир остается на поверхности связанным координационной связью. Лимитирующей стадией процесса может быть как реакция на поверхности через активный комплекс, так и десорбция эфира с разрывом координационной связи.

Помимо основной реакции дегидратации метилового спирта на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ протекают побочные процессы, сопровождающиеся выделением CO , H_2 и предельных углеводородов. Это может быть результатом разложения карбонатно-карбоксилатных структур.

Так, биденкатная структура может образовываться по схеме

$$-\text{Al} \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O} \end{array} - + \text{CH}_3\text{OH} \rightarrow -\text{Al} \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O} \end{array} \text{C=O} + 2\text{H}_2, \text{ а ее разложение}$$

приведет к появлению окиси углерода: $-\text{Al} \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O} \end{array} \text{C=O} \rightarrow -\text{Al} \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O} \end{array} + \text{CO}$.

Кроме того, превращение любой структуры, несущей углеводородный радикал, в моно- или биденкатную карбонатную может сопровождаться выделением в газовую фазу предельных углеводородов.

ПЛАВА УІ

СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ КАРБОНАТНО-КАРБОКСИЛАТНЫХ СТРУКТУР

Анализ спектральных исследований адсорбции различных органических молекул приводит к выводу, что в большинстве случаев при определенной вакуумной и термической обработке образуются углерод-кислородсодержащие комплексы в виде карбоксилатных, карбонатных и других структур, прочность связи которых с поверхностью весьма велика. При этом в ИК-спектре катализатора появляется группа полос поглощения в области $1000\text{-}1700 \text{ см}^{-1}$. Возникновение этой группы полос поглощения при взаимодействии адсорбента практически с любыми углеродсодержащими веществами, специфичность поведения и трудность интерпретации спектральной картины побудили нас провести исследование по адсорбции простейших соединений, способных к образованию углерод-кислородсодержащих структур, а именно окиси и двуокиси углерода.

I. ИК-спектры CO_2 , адсорбированной на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$

При адсорбции CO_2 в интервале температур $20\text{-}400^\circ$ на поверхности окиси алюминия обработанной H_2O и дегидратированной при 450° возникает ряд полос поглощения в интервале $1000\text{-}1700 \text{ см}^{-1}$, различно относящихся к вакуумной, термической и окислительной обработке. Значение частот полос поглощения и изменение интенсивностей указаны в табл. I.

В диссертации обсуждаются следующие типы структур, возникающих на поверхности окиси алюминия при адсорбции CO_2 :

а) формиатная структура CO_2^- ,

$$\text{Al}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{C}}{\text{||}}}-\text{Al}^+$$

характеризуется двумя полосами поглощения при $1600\text{-}1580$ и $1400\text{-}1360 \text{ см}^{-1}$, поведение которых однотипно во всех циклах адсорбция-десорбция.

б) карбонат-ион CO_3^{2-} ,

$$\text{Al}-\left[\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O} \end{array}\right]^{2-}\text{Al}^+$$

который обычно характеризуется в ИК-спектре полосой при $1470\text{-}1420 \text{ см}^{-1}$ (другая полоса в области $890\text{-}820 \text{ см}^{-1}$ в данном случае не видна из-за поглощения окиси алюминия), проявляется в ИК-спектре CO_2 , адсорбированной на Al_2O_3 полосой поглощения при 1440 см^{-1} . Это одна из наиболее устойчивых структур на поверхности окиси алюминия.

в) биденкатно-координированная карбонатная структура $-\text{Al} \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O} \end{array} \text{C=O}$ хорошо описывается экспериментально наблюдаемыми полосами поглощения при 1650 и 1230 см^{-1} . При обработке кислородом при повышенной температуре эта структура разрушается, а в отсутствие кислорода устойчивость ее повышается.

г) в ИК-спектрах бикербонатных структур, как правило, появляются дублеты в области $1660\text{-}1620$ и 1410 см^{-1} в резуль-

Таблица 1

Значение частот (в см⁻¹) и изменение интенсивности полос при засорении CO₂ не -Al₂O₃ адсорбция, $\Delta\epsilon$ - десорбция, (+) уменьшение, (-) увеличение интенсивности полос по сравнению с предыдущим определением).

тате взаимодействия групп HCO_3^- , связанных водородной связью. Действительно, в ИК-спектре CO_2 , адсорбированной на окиси алюминия, в области 1640–1690 и $1480\text{--}1450 \text{ см}^{-1}$ имеется по две полосы поглощения, проявляющиеся при адсорбции и исчезающие при десорбции с одновременным изменением контура полос. Одна из этих полос накладывается на полосу поглощений, принадлежащую биденатной карбонатной структуре (1650 см^{-1}), а другая — на полосу поглощения, принадлежащую ионизованной карбонатной группе CO_3^{2-} (1440 см^{-1}).

Поведение групп OH на поверхности окиси алюминия показывает, что в процессе адсорбции CO_2 принимают участие в основном "связанные" гидроксилы (2650 см^{-1}). Небольшое уменьшение интенсивности всех полос поглощения в области валентных колебаний OH -групп ($2650, 2720, 2760 \text{ см}^{-1}$) в процессе адсорбции CO_2 может указывать на их связывание карбонатно-карбоксилатными соединениями, вероятно в виде формиатных и бикарбонатных структур.



2. ИК-спектры CO₂, адсорбированной на γ-Al₂O₃

В дополнение к информации, полученной при спектральном исследовании карбонатно-карбоксилатных структур, возникающих при адсорбции CO_2 , опыты по взаимодействию CO с поверхностью $\chi\text{-Al}_2\text{O}_3$ в различных условиях (термическая и вакуумная обработка, адсорбция кислорода на поверхности Al_2O_3 с предварительно адсорбированной CO , адсорбция смесей $\text{CO} + \text{P}_2\text{O}_5$ и т.д.) позволяют выяснить типы возникающих соединений, их взаимные переходы и термическую устойчивость, участие в адсорбции гидроксильных групп поверхности и, наконец, характеристику

тер протекающих с участием CO процессов с выходом в газовую фазу продуктов реакции.

Области расположения частот в спектрах адсорбированных CO_2 и CO в основном совпадают. Кроме поверхностных структур, найденных при адсорбции CO_2 , удалось идентифицировать еще одну поверхностную структуру — монодентатно координированный карбонат $\text{Al} - \text{O} - \text{C}\ddot{\text{O}}$, характеризующийся полосами поглощения при 1560 и 1545 cm^{-1} . Это соединение образуется при повышенной температуре адсорбции и сравнительно термостабильно.

Найдено, что окись углерода на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ при 250° медленно превращается в двуокись. При повышении температуры до 350° процесс ускоряется, но затем замедляется. Реакция может идти по двум путям:



Однако, второй путь, по-видимому, является маловероятным. Замедление реакции (I) со временем можно обяснить исчерпыванием кислорода и блокировкой активных мест адсорбированной CO_2 . Двуокись углерода образуется и при выпуске смеси $\text{CO} + \text{O}_2$, и при адсорбции O_2 на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ с предварительно адсорбированной CO; при этом, и в том, и в другом случае образование CO_2 начинается при более низкой температуре (100°). Помимо реакции превращения CO в CO_2 в присутствии O_2 имеет место реакция $\text{O}_2 + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \text{O}_2$ (III), и как результат совместно протекающих процессов (I) и (III) вначале в газовой фазе появляется CO_2 по реакции (I), а затем CO — по реакции (III). O_2 адсорбируется на дегидратированной при 450° поверх-

ности Al_2O_3 и сдвигает равновесие реакции вправо.

Основные выводы

1. Разработана методика и сконструирована специальная высокотемпературная стеклянная кювета для изучения ИК-спектров адсорбированных молекул в условиях, исключающих попадание паров масла насосов и вакуумной смазки кранов на образец катализатора.

2. Показано, что ряд полос в ИК-спектре адсорбентов в области $1000\text{-}1700 \text{ cm}^{-1}$ еще до адсорбции связан с возникновением карбонатно-карбоксилатных структур как следствие контакта образца с парами масла насосов и вакуумной смазки кранов с парами органических веществ, содержащихся в атмосфере органическими веществами, применяемыми для приготовления образцов для ИК-исследования.

3. Проведен анализ колебательного спектра метилового и изопропилового спиртов, вычислены частоты и нормированные формы колебаний; на основе анализа колебательного спектра спиртов выявлен характер взаимодействия в хемосорбированных молекулах.

4. Изопропиловый спирт образует на поверхности окиси алюминия несколько форм адсорбции; одна из них, в которой спирт претерпевает двухточечную адсорбцию, ведет к дегидратации.

5. Адсорбция диметилового эфира в интервале $20\text{-}450^\circ$ ведет к образованию нескольких форм адсорбции, отличающихся по условиям образования и термической устойчивости: адсорбция на связанных водородными связями гидроксильных группах

поверхности; взаимодействие с образованием координационной связи, структура с активацией водорода метильной группы поверхности и карбонатно-карбоксилатные структуры.

6. Спектрально показано, что метиловый спирт в интервале 20-450° образует следующие формы адсорбции: адсорбция на связанных водородной связью гидроксильных группах поверхности, адсорбция с образованием поверхностного метилата, комплекса с координационной связью и карбонатно-карбоксилатных структур. Реакция дегидратации протекает через комплекс с координационной связью и через поверхностные метилаты.

7. Методом ИК-спектроскопии обнаружено, что окись и углекисль при адсорбции на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ в интервале 20-450° образуют несколько поверхностных соединений: формиатную структуру, ионизированный карбонат, монодендратно и бидендратно координированные карбонатные структуры и бикарбонат. Гидроксильные группы поверхности принимают участие в образовании формиатной и бикарбонатной структур. Спектрально обнаружено превращение CO в CO₂; высказано предположение об участии формиатного и бикарбонатного поверхностного соединения в реакции окисления CO в CO₂.

8. Показано, что карбонатно-карбоксилатные структуры, множественность форм которых доказана на примере адсорбции CO и CO₂, возникают в различных условиях термической и вакуумной обработки при адсорбции спиртов и продуктов их разложения; эти структуры могут являться промежуточными только при образовании побочных продуктов разложения спиртов.

Основные результаты диссертации изложены в следующих публикациях:

1. Л.И.Лафер, В.И.Якерсон, Ж.прикл.спектроскопии 4, 468 (1966).
2. В.И.Якерсон, Л.И.Лафер, А.М.Рубинштейн, Ж.прикл.спектроскопии, 5, 360 (1966).
3. В.И.Якерсон, Л.И.Лафер, А.М.Рубинштейн, ДАН СССР, 173, 622 (1967).
4. В.И.Якерсон, Л.И.Лафер, А.М.Рубинштейн, ДАН СССР, 174, 111 (1967).
5. В.И.Якерсон, Л.И.Лафер, В.Я.Данишевский, А.М.Рубинштейн, Изв.АН СССР, Сер.хим. 1967, 2246.
6. Л.И.Лафер, В.И.Якерсон, А.М.Рубинштейн, Изв. АН СССР, Сер.хим. 1967, 2424.
7. Л.И.Лафер, В.И.Якерсон, Г.А.Коган, Изв.АН СССР, Сер.хим. 1968, 813.
8. Л.И.Лафер, В.И.Якерсон, Г.А.Коган, Изв.АН СССР, Сер.хим. 1968, в печати.
9. В.И.Якерсон, Л.И.Лафер, А.М.Рубинштейн, сборник "Методы исследования катализаторов и катализитических реакций", Новосибирск, т.1, стр.77, 1965.
10. В.И.Якерсон, Л.И.Лафер, В.Я.Данишевский, А.М.Рубинштейн, Изв.АН СССР, Сер.хим. 1968, в печати.
11. В.И.Якерсон, Л.И.Лафер, В.Я.Данишевский, А.М.Рубинштейн, Изв.АН СССР, Сер.хим. 1968, в печати.

Отдельные результаты работы докладывались на Всесоюзном совещании по методам исследования катализаторов и катализитических реакций и на Всесоюзной конференции по хемосорбции и ее роли в катализе.

Т 08/38. Полл в печ. 2/17 -68г. Зак. 203 Тир. 200 Объем 1,75 п. л.

Типография №1 Роставиополиграфпрома Комитета по печати при
Совете Министров РСФСР. Москва, Садово-Самотечная, 1.