

54  
488

СУСОИ

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР  
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени С.М. КИРОВА

на правах рукописи

С.А. МАМЕДОВ

"СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СУЛЬФАМИДОВ КАК  
ИНГИБИТОР~~ов~~ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ И ПРИСАДОК  
К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ".

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  
диссертации, представленной на соискание  
ученой степени кандидата химических наук

Баку - 1968 г.

16

СК

54

А 88

I

Работа выполнена в Институте химии присадок Академии наук Азербайджанской ССР.

Научные руководители: академик АН Азерб.ССР, доктор химических наук, профессор КУЛИЕВ А.М. и член-корр. АН Азерб.ССР, доктор технических наук, профессор НЕГРЕЕВ В.Ф.

Решением Ученого Совета химического факультета Азгосуниверситета им. С.М. Кирова официальными оппонентами назначены:

1. Доктор химических наук, профессор БАБАХАНОВ Р.А.
2. Доктор технических наук ФАРХАДОВ А.А.

Основные результаты исследований доложены:

1. На заседании кафедры органической химии Азгосуниверситета им. С.М. Кирова.
2. На заседании Ученого Совета ИИХ АН Азерб.ССР в отделе коррозии.

Автореферат разослан " " 1968 г.  
Зашита состоялась " " 1968 г.

Просим Ваши замечания и отзывы выслать по адресу:  
Баку, ул. Патрика Думумби 29, АГУ, Ученый Совет химического факультета.

Органические соединения, содержащие в своем составе одновременно серу и азот, находят широкое применение в самых различных отраслях народного хозяйства. Среди них особенно велико значение сульфокислот и их производных, в частности, сульфамидов, обладавших рядом интересных и ценных свойств, что является причиной многочисленных работ в области синтеза и изучения их свойств.

Большое значение за последнее время приобрели некоторые производные сульфамидов, которые находят применение в области инсектицидов, гербицидов, пептицидов, стабилизаторов и пороедобразователей для полимерных материалов и т.д.

П - Диалкилбензолсульфамиды и их различные производные мало изучены, встречающиеся в литературе работы относятся лишь к синтезу и исследованию отдельных простых представителей этого класса соединений. Вместе с тем сульфамиды, судя по литературным данным, совершенно не исследованы в качестве присадок к смазочным маслам и ингибиторов коррозии металлов.


Исходя из вышеизложенного в настоящей работе описываются синтез и исследование 2,5-диалкил- и 2,5-дигалоидбензолсульфамидов и некоторых их производных, а также изучение влияния этих соединений на качество смазочных масел и на торможение коррозии металлов.

Экспериментальная часть диссертации содержит следующие разделы:

- I. Синтез 2,5-диалкилбензоулфоксилоридов,
- II. Синтез 2,5-диалкил- и 2,5-дигалоидбензолсульфамидов конденсацией 2,5-диалкил- и 2,5-дигалоидбензолсульфоксилоридов с аминами,
- III. Алкилирование сульфамидов путем замещения водорода при сульфамидных взаимах,
- IV. Исследование влияния синтезированных соединений
- I. На коррозию металлов,
2. на качество смазочных масел.

## I. СИНТЕЗ 2,5-ДИАЦИДБЕНЗОЛСУЛЬФЮРИДОВ

2,5-диалкилбензойлсульфоклориды были синтезированы сульфохлорированием 1,4-диалкилбензолов избытком хлорсульфоновой кислоты (1:3,5) при 15-20°С в присутствии растворителя - четыреххлористого углерода:



- Диалкилбензолы, применяемые для этой цели, имели в боковой цепи алкильные радикалы /  $C_4-C_9$  / нормального строения и были синтезированы по известному методу, через гриньорский реагент - дибромобензоле действуя на него алкилбромидами, конечные продукты соответствующие литературным данным.

В колбу помещали 35 г хлорсульфоновой кислоты и 50 мл.  $\text{CCl}_4$ . К хлорсульфоновой кислоте при  $15 - 20^\circ$  медленно добавляли 10 г свежеперегнанного над металлическим натрием 2-диалкилбензола с такой скоростью, чтобы температура реакционной среды не превышала  $15 - 20^\circ$ . После этого смесь перемешивали при  $20^\circ$  в течение 20 минут. Полученный сырой продукт в растворе  $\text{CCl}_4$  отделяли от нижнего слоя, промывали водой до нейтральной реакции и обрабатывали 5 н.  $\text{NaOH}$  при  $30 - 35^\circ\text{C}$  до обесцвечивания продукта. После промывки водой до нейтральной реакции продукт сушили над безводным хлористым кальцием, и отгоняли растворитель под вакуумом. Остаток представляющий собой вискозную, бесцветную жидкость, являлся 2,5-диалкилбензолсульфонидом.

Характеристика синтезированных соединений приведена в табл. I.

Структура синтезированных сульфоклоридов подтверждалась превращением их в сульфоклорид фталевой кислоты и ИК-спектрами, результаты которых приведены в диссертации.

Таблица I									
2,5-Диэтилбензоловый фенолорид: R <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> (OH) <sub>2</sub> -SO <sub>2</sub> CR									
R	Вход %	d <sub>20</sub> d <sub>4</sub>	M <sub>W</sub> нагр.	Найдено, %	Вычислено, %	C	H	CI	CI
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	88,1	1.5405	1.2244	59.61 59.06	51.58 5.49 15.82	51.60	5.63	15.28	
C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	71,6	1.5300	1.1378	78.38 77.55	58.93 7.56 12.31	58.21	7.33	12.28	
C <sub>6</sub> H <sub>13</sub>	71,6	1.5195	1.1025	87.30 86.79	60.29 8.16	II.60	60.24	7.95	II.19
C <sub>8</sub> H <sub>13</sub>	88,5	1.5128	1.0357	96.66 96.38	62.05 8.10	10.42	62.67	8.47	10.28
C <sub>7</sub> H <sub>15</sub>	88,5	1.5092	1.0522	110.67 105.26	64.11 8.20	9.86	64.40	8.92	9.51
C <sub>8</sub> H <sub>17</sub>	75,7	1.5065	1.0344	114.93 111.50	64.46 9.25	9.52	65.87	9.30	8.84
C <sub>9</sub> H <sub>19</sub>	76,9	1.5059	1.0242	124.47 121.70	67.32 9.75	7.63	67.17	9.53	7.48


II. СИНТЕЗ СУЛЬФАМИДОВ ПУТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУЛЬФОХЛОРИДОВ С АМИНАМИ.

2,5-диалкил- и 2,5-дигалоидбензолсульфамиды были синтезированы взаимодействием:

1. 2,5-диалкилбензольфулохлоридов с анилином;
2. 2,5-дигалоид- и 2,5-диметилбензольфулохлоридов с алифатическими аминами;
3. 2,5-диалкилбензольфулохлоридов сmono- и диэтаноламины.

I. Синтез 2,5-диалкилбензольфанилидов

Реакция конденсации 2,5-диалкилбензольфулохлоридов с анилином в присутствии третичного амина или щелочи проходит по схеме:



Проведенная реакция одновременно служила для идентификации вышеописанных сульфохлоридов.

0,01 г-мол. 2,5-диалкилбензольфулохлорида и 0,025 г-мол. триэтиламина перемешивали 10-20 минут при 20°. Затем к смеси добавляли 0,015 г-мол. свежеперегнанного анилина и нагревали 2 часа при 80-90°. Смесь фильтровали и фильтрат промывали соляной кислотой 1:1, после чего продукты растворяли в бензole; бензольный раствор промывали водой до нейтральной реакции, вносили в полученный продукт перекристаллизовывали из смеси бензола и изобутилана.

Их физико-химические константы приведены в табл. 2.

Строения синтезированных 2,5-диалкилбензольфанилидов доказывались окислением их в сульфамид фталевой кислоты:





Таблица 2  


2,5-диалкилбензольфанилиды:

R	T. п. о. °	Эхок., %	Наймен., %	В ч.ч. с.дено, %					
				C	H	N	S	S	
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	116-117	82,4	66,29	6,68	5,23	11,02	66,40	6,61	4,84
C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	113-114	78,9	69,91	7,96	3,88	9,04	69,52	7,88	4,06
C <sub>5</sub> H <sub>11</sub>	81,5-82,5	81,2	70,84	8,75	3,98	8,23	70,78	8,36	5,75
C <sub>6</sub> H <sub>13</sub>	73-74	77,5	71,78	3,88	3,82	8,09	71,77	8,78	3,49
C <sub>7</sub> H <sub>15</sub>	106-105	82,2	72,84	9,06	3,51	6,81	72,68	9,05	5,26
C <sub>8</sub> H <sub>17</sub>	77,5-78	7,2	73,29	9,78	2,90	7,68	73,47	9,46	3,06
C <sub>9</sub> H <sub>19</sub>	64,5-65	83,3	73,95	,96	3,18	6,79	74,17	9,75	2,89
									6,60

СИНТЕЗ 2,5-ДИГАЛОИД-И 2,5-ДИМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФАМИДОВ.

2,5-дигалоид-2,5-диметилбензолсульфамиды были получены по ранее описанной методике. Реакция взаимодействия соответствующих сульфоклоридов с этил-, диметил- и диэтаноламинами в присутствии щелочи протекает по следующей схеме



Характеристика синтезированных сульфамидов приведена в табл. 3.

**3. КОНДЕНСАЦИЯ 2,5-ДИАЛКИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОХЛОРИДОВ С МОНО- И ДИЭТАНОЛАМИНАМИ.**

Арилсульфамидные производныеmono- и диэтаноламинов были синтезированы видоизмененным методом, описанным в литературе.

К 0,5г-мол. 2,5-диметил- или 2,5-диэтилбензолсульфоклориду в 50 мл бензола добавляли 0,11 г-мол.mono- или диэтаноламина при 40-50°C. Реакционную смесь при перемешивании кипятили 5 часов, после чего бензольный раствор отделяли, а остаток, если он представлял собой жидкость, растворяли в 10%-ном растворе щелочи и из полученного раствора, подкислением соляной кислотой 1:1:1 по конго, выделяли продукт. Он выпадает в виде густого спрессованного продукта. Промывали водой до нейтральной реакции, растворяли в спирте и оставляли для образования кристаллов (кристаллизуются при длительном стоянке).

В случае образования кристаллов, последние отделяли от бензольного раствора фильтрованием, промывали водой и перекристаллизовывали из спирта. Характеристика 2,5-диалкилбензолсульфо-N-β-оксиэтил- или -дε-β-оксиэтиламидов приведена в табл. 4.

R	R'	R''	Выход, %	Тпл., °C	Найдено, %					Начальное, %		
					C	H	Bz и MeCI	N	C	H	Bz и MeCI	N
CH <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H	84,4	87,5-88	56,31	7,008	-	6,23	56,31	7,009	-	6,57
CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	80,7	37-38	56,25	6,91	-	6,31	56,31	7,009	-	6,57
CH <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	76,4	41-42	59,20	7,58	-	5,89	59,71	7,98	-	5,80
Bz	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H	81,8	110-111	28,60	3,12	45,71	8,78	28,16	2,64	46,49	4,08
Bz	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	89,6	105,5-	28,94	2,84	46,00	9,72	28,16	3,64	46,49	4,08
Bz	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	80,7	118-119	32,46	4,03	43,47	8,98	32,36	3,58	43,07	8,78
Cl	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H	79,4	77-78	37,84	4,12	37,70	5,56	37,81	3,57	27,91	5,51
Cl	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	80,2	70-50	587,75	3,91	27,36	6,12	37,81	3,57	27,90	5,51
Cl	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	83,9	88,5-	48,68	4,73	25,92	4,84	42,56	4,64	25,18	4,96
			-89,5									

2,5-диметил- и 2,5-диэтилбензолсульфамиды:

Таблица 4

Формула соединений	Выход в %	Т.пл. °C	Найдено, %			Вычислено, %		
			C	N	S	N	S	
	80,8	100,5-101	6,87	18,69	6,10	18,99		
	89,4	140-141	5,43	12,45	5,01	12,49		
	71,2	93-94	7,83	12,29	7,45	12,46		
	79,8	97,5-98	4,64	10,63	4,81	10,21		

### III. АЛКИЛИРОВАНИЕ СУЛЬФАМИДОВ ПУТЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ВОДРОДА ПРИ СУЛЬФАМИДНЫХ АЗОТАХ.

С целью исследования влияния различных радикалов, связанных сульфамидным азотом, на коррозию и на качество смазочного масла замещением водорода при сульфамидных азотах осуществлялись следующие синтезы:

1. Синтез 2,5-диметилбензолсульфо-*N*-этил, алкиламидов;
2. Синтез 2,5-диметилбензолсульфо-*N*-арил, алкиламидов;
3. Синтез оксиалкил или карбоксиметилзамещенных производных 2,5-диметилбензолсульфо-*N*-этил-, или ариламидов;
4. Синтез бис-сульфамидов.

1. Синтез 2,5-диметилбензолсульфо-*N*-этил, алкиламидов

*N*-алкил производные 2,5-диметилбензолсульфоэтиламида были синтезированы замещением водорода при сульфамидных азотах алкильными радикалами нормального строения в присутствии щелочи:

Условия и методика синтеза были выбраны на основе имеющихся в литературе. Видоизмененный метод синтеза 2,5-диметилбензолсульфо-*N*-этил, алкиламидов описан ниже:

Смесь 0,1г-мол. 2,5-диметилбензосульфо-*N*-этиламида и 0,2 г-мол. (20%-ного водного раствора щелочного натра), энергично перемешивали и нагревали при 98-100°C в течение 1 ч. При этой температуре по каплям добавляли 0,12 г-мол. *N*-алкилбромида (в случае этил-, пропилбромидов реакция проходила при температуре кипения бромида). После добавления всего количества алкилбромида содержимое колбы перемешивали и нагревали 3 ч. Органический слой извлекали изоктаном, фильтровали, промывали водой до нейтральной реакции, высушив, растворитель отгоняли, а остаток перегоняли в вакууме.

Полученные *N*-алкилпроизводные 2,5-диметилбензолсульфоэтиламида, физико-химические константы которых приведены в таблице 5, представляют собой бесцветные жидкости без запаха.

2. Синтез 2,5-диметилбензолсульфо-*N*-арил, алкиламидов.

Указанные соединения получены взаимодействием 2,5-диметилбензолсульфанида с алкилбромидами нормального строения, аналогично реакции алкилирования азота в 2,5-диметилбензолсульфоэтиламиде.

Физико-химические константы синтезированных продуктов приведены в табл. 6.

3. Синтез оксиалкил- и карбоксиметилзамещенных производных сульфамидов.

*β*, *β*-оксиалкил и *α*-карбоксиметилзамещенные производные 2,5-диметилбензолсульфо-*N*-этил- или -ариламида были синтезированы замещением водорода при сульфамидных азотах оксиэтил-, оксибутил- и карбоксиметильными радикалами в присутствии щелочи. Смесь 0,1 г-мол. 2,5-диметилбензолсульфо-*N*-этил- или -ариламида и 0,25 г-мол. одного натра (20%-ный водный раствор) нагревали 2 ч. при

2,5-диметиленбензод - N - этил, анилидин:

R	Выход, %	$\eta_{\text{D}}$	20	MR $_{\infty}$	найд.	найдено, %
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	87.5	41-42 <sup>0</sup>	-	-	0.72	12.68
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	78.2	152-153	1.0390	I.5216	70.890	71.440
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	84.5	173-174	1.0816	I.5154	76.397	76.064
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	77.1	153-154	1.0663	I.5142	80.000	80.682
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	79.7	187-188	I.0366	I.5083	84.660	85.300
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	72.0	174-175	1.0349	I.5072	89.524	89.918
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	63.0	188-187	1.0296	I.5061	94.038	94.586
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	54.1	185-186	1.0209	I.5052	98.555	99.154
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	86.8	142-143	I.1040	I.5300	70.922	70.976
					5.14	5.14
					12.75	12.66
					5.55	5.55
					4.13	9.45
					4.05	10.30
					4.30	9.85
					4.11	11.31
					4.94	12.56
					5.19	13.29
					5.49	11.90

10

Таблица 5



Вычислено, %

Найдено, %

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N


98°С. Затем при комнатной температуре добавляли 0,1 г-мол.  $\beta$ -оксиэтил- или  $\delta$ -оксибутилхлорида или хлоруксусной кислоты и нагревали 1 час при 80-90°С. Полученный маслянистый слой извлекали бензодом, промывали водой (в случае  $\alpha$ -карбоксизамещенных сульфамидов сначала нейтрализовывали соляной кислотой до pH-4,5, потом промывали водой). Растворитель отгоняли, оставшийся кристаллический продукт перекристаллизовывали из смеси бензола и изооктана (в случае жидкого продукта применялась вакуумная перегонка).

Характеристика этих соединений приведена в табл. 7.

#### 4. Синтез бис-сульфамидов


Бис-сульфамиды синтезированы:

а) действием на 2,5-диметилбензолсульфохлорид диаминами в присутствии щелочи:



Методика синтеза этих бис-сульфамидов аналогична получению 2,5-диалкилбензолсульфанилидов. В качестве исходных аминов были взяты гидразин, этилен-, тетраметилен-, гексаметилендиамин. Полученные дисульфамиды перекристаллизовывали из этанола. Физико-химические константы их приведены в табл. 8.

б) взаимодействием 2,5-диметил(или дибром) бензолсульфотиамидов с дигалоидиалканами:



В этиловом спирте растворяли 0,03 г-атом натрия и к нему добавляли 0,02 г-мол. сульфамida. После растворения сульфамида, смесь нагревали 1 час. при температуре кипения спирта, затем прибавляли 0,01 г-мол.  $X-(\text{CH}_2)_n-X$  (х=вод или бром) и кипятили 5 ч., после чего продукт растворялся в бензоле, промывали водой, выщущивали и фильтровали. Растворитель отгоняли, а полученные кристаллы сушить не стали.

Таблица 7

Формула соединения	2,5-диметилбензосульфо- н-этил, или врят, $\beta$ - или или карбопропионатиамиды	Найдено, %	Выпавшено, %		
			т.плав.	Вып. %	N
	97.5- 98.5-	74.1	4.68	10.92	4.91
	165.5- 166.5-	89.2	6.21	14.88	6.19
	186-190	80.3	4.57	10.08	4.21
	81.82	88.8	4.93	11.28	5.16
	114-115	85.7	4.02	10.43	4.38
					10.04
	99.5- 100.5-	89.3%	7.42	T.кпп.-162-168° 1.1171, MR. 57.96	N <sub>2</sub> 20.1, 51.21 d <sub>4</sub> 68.35.
	112-113	82.0%	7.42	N 5.12 ; S 12.08	N 5.44 ; S 12.46 . Выпавшо 20% N 5.44 ; S 12.46 .

Таблица 8

卷之三

татлы перекристаллизовывали из смеси бензола и изооктана. Характеристика полученных биссульфамидов приведена в табл. 8.

## ИК-спектры полученных сульфамидов

Структура синтезированных сульфамидов была доказана ИК-спектрами,нятмыми на приборах ИКС-14,ИКС-14А и УР-10 с использованием призмы NaCl, L.F. в области 700-3800 см<sup>-1</sup>.

Исследования ИК-спектров сульфамидов показали, что характерные сильные полосы поглощения сульфамидной группы появляются при частотах  $1180-1130 \text{ см}^{-1}$  и  $1327-1290 \text{ см}^{-1}$ .

В ИК-спектрах характерные сильные полосы поглощения при  $720-774\text{cm}^{-1}$  и  $822-840\text{ cm}^{-1}$  соответствует 1,2,4-замещенным бензола.

#### IV. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛОВ И НА КАЧЕСТВО СМАЗОЧНОГО МАСЛА.

#### I. Влияние сульфамидов на коррозию металлов

В связи с бурным развитием в нашей стране добычи природных газов и найти особо важную роль играет проблема борьбы с коррозией оборудования скважин.

На многих газоконденсатных месторождениях, в частности, на месторождениях Краснодарского края, наблюдаются значительные коррозионные разрушения стального оборудования скважин. Защита этого оборудования от коррозии при помощи ингибиторов является актуальной задачей.

В литературе отсутствуют сведения о влиянии природы химической связи  $S-N$  на коррозию металлов и применении сульфамидов, имеющих в своем составе шестивалентную серу, связанную с азотом, в качестве ингибиторов коррозии металлов.

В связи с этим несомненный интерес представляло исследование антибактериальных свойств сульфамидов и четвертичных солей, имеющих соответственно атомарную и коор-

дикационную связь на коррозию в газоконденсатных средах.

Четвертичные аммониевые соли были синтезированы нами нейтрализацией сульфамидов кислого гудрона от производств масляной присадки СК-3-Л-николином (Л - николин является отходом производства завода синтетического каучука) и пиридиновыми основаниями.

Для исследований применялись синтезированные четвертичные аммониевые соли, сульфамиды и кальциевая соль кислого гудрона от производств масляной присадки СК-3 (ИКСГ-1), которая зарекомендовала себя как весьма эффективный и дешевый ингибитор в газоконденсатных средах, а также нейтрализованный черный контакт (бакинский и грозненский, соответственно ИЧК<sub>1</sub> и ИЧК<sub>2</sub>) с известью.

Испытание четвертичных аммониевых солей, ИКСГ-1, ИЧК<sub>1</sub>, ИЧК<sub>2</sub> и сульфамидов в лабораторных условиях проводилась в автоклаве при интенсивном размешивании в коррозионно-агрессивной среде при температуре 80° и созданием давления нагнетанием углекислого газа до 10 атм. Продолжительность каждого испытания 6 часов. Коррозионная среда состояла из 1 ч. соляной кислоты и бензина марки Б-70 при общем соотношении 1:1.

Испытания показали, что сульфамиды в кислых средах не эффективны, максимальная эффективность достигает 50%, некоторые из них даже стимулируют коррозию.

В отличие от сульфамидов, четвертичные аммониевые соли обладают высокой ингибирующей эффективностью. Последние даже при низких концентрациях более эффективны, чем ИКСГ-1 и лучше растворимы в углеводородах. В свою очередь, ингибитор ИКСГ-1 намного эффективен по сравнению с ИЧК<sub>1</sub> и ИЧК<sub>2</sub>.

Результаты испытаний приведены в табл. 9 и 10.

Известно, что нефтепромысловое оборудование подвергается интенсивному коррозионному разрушению пластовыми водами, особенно в тех случаях, когда содержит 350-500 мг/л сероводорода. Наличие сероводорода в нефти, пластовой воде и газе значительно ускоряет коррозионный

процесс, вызывает усиленный износ стального оборудования и поломки.

Борьба с коррозией нефтепромыслового оборудования в системе "жидкие углеводороды"-водные растворы в присутствии сероводорода является актуальной, научно-практической задачей. Поэтому мы исследовали влияние синтезированных нами сульфамидов на коррозию металлов в указанной среде.

Испытание проводилось при самых жестких условиях в смеси нефть-3%-ный водный раствор NaCl, насыщенный сероводородом, при соотношении 1:7 (по объему) в потоке жидкости. Скорость потока составляла 1 м/сек.

Результаты испытаний N - алкилированных производных 2,5-диметилбензоульфо-N-этил- или ариламида приведены на рис. 1.






Таблица 9

	Характеристика материала/д:бензин/1:1/по объему/ (используемая среда-НС1/Н:бензин/1:1/по объему/	Концент- рация в мг/л	Эффек- тность коррозии, в %	Время разрушения, в %
Без антиголота			4,60	-
Кисель, грудки от централизованного известкового СК-, централизованного известкового	200	0,37	92	
Кисель, грудки от производственного известкового СК-, централизованного "Лаконом" <td>100</td> <td>0,045</td> <td>99</td> <td></td>	100	0,045	99	
то же, централизованного "Лаконом" <td>200</td> <td>0,005</td> <td>99,9</td> <td></td>	200	0,005	99,9	
то же, централизованный парильном растворителем Смеси:	200	0,000	100	
из кальциевой соды и кислотного гидрата от про- изводства присадки СК-3	200			
нейтрализованного черного контакта НЧК- ба- кинских	1000	0,01	99,8	
киского углякислого натрия	200			
нейтрализованный черный контакт НЧК-бакинский	1000	0,48	89,6	
нислид № 1 гидрокалий натрий	200	4,2	9,7	
нейтрализованный черный контакт НЧК-грозненский	1000	0,65	85,6	

ПРИМЕЧАНИЕ: Контролирование черных контактов осуществлялось известковым концентратом известковых покрытий из расчета на объемной щедкости, в которых ингибитор растворяется.

18

Таблица 10

	Наменообозначение ингибитора (используемая среда-НС1/Н:бензин/1:1 по объему/	Концент- рация в мг/л	Эффек- тность коррозии в %	Время разрушения, в %
Без антиголота			-	4,7
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтиламид	200	4,8	-	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, гидрохинон	200	3,6	19,6	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, вондансид	200	3,4	28,2	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, α-оксоконюксид - ленид	200	3,0	36,9	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, β-оксокеталенид	200	3,4	28,2	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, флоксигути-амид	200	2,6	44,6	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, гиптазамид	200	3,7	21,7	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, вондансид	200	3,2	32,6	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, фторбоксигути- металенид	200	2,95	50,0	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, β-оксогутиламид	200	3,4	28,2	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтил, δ-оксогутиламид	200	3,3	30,4	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтиламид	200	4,9	-	
2,5-диметилбензоловульфо-N- -диэтиламид	1000	5,1	-	

19


Как видно из графических данных, с увеличением количества углерода алкильного радикала эффективность ингибитора увеличивается, что вполне согласуется со взглядами, имеющимися в литературе.

Для сравнения эффективности сульфамидов с другими ингибиторами нам был испытан КПИ, синтезированный в под руководством Л.И. Антропова. Этот ингибитор может быть рекомендован как самый эффективный ингибитор сероводородной коррозии. Результаты испытаний КПИ<sub>1</sub> приведены в диссертации.

#### 2. Исследование влияния синтезированных сульфамидов на качество смазочного масла.

В настоящее время основным недостатком антиокислителейных присадок является значительная зависимость их эффективности от содержания в масле асфальто-омолистных веществ. Активными ингибиторами автоокисления, тормозящими процесс окисления минеральных масел, к тому же не присоединяющимися асфальто-омолистными веществами, оказались сульфаниламидные соединения.

Некоторые авторы полагают, что торможение окисления сульфаниламидных препаратов в процессе автоокисления минеральных масел обуславливается способностью этих соединений находиться в тautомерной хиноидной или резонансной форме:



Исходя из этих соображений изучение антиокислительных и антакоррозионных свойств синтезированных нами соединений представляет научно-практический интерес, так как подобные соединения не испытаны в качестве присадок к смазочным маслам. В молекуле этих сульфамидов не участвуют NH<sub>2</sub>-группы, которые связаны с ароматическим ядром, поэтому они не могут образовать хиноидной или резонансной формы.

Антакоррозионные свойства масла Д-II с сульфамидными присадками определялись по укрупненному методу НМК в

присутствии 0,02% нафтената меди в течение 25 часов при 140°C (ГОСТ 8245-56), а термостабильность - по методу Напок.

В табл. II приведены результаты испытаний масел Д-II в смеси с 1% исследуемых сульфамидов.

Полученные данные показывают, что изученные соединения мало влияют на антакоррозионные свойства масел, а некоторые из них, как, например, N,N'-ди-2,5-диметилбензодисульфо-N,N'-бис-/метилен/ амид/ Т<sub>250</sub>=64/ и N,N'-ди-2,5-диметилбензолсульфо-N,N'-бис-/ этилен/амид/ Т<sub>250</sub>=69/ улучшают термостабильные свойства масел, что, по-видимому, объясняется наличием двух сульфамидных групп в молекуле в их внутримолекулярном взаимодействии. Они могут быть применены как антиокислительные присадки к маслам.

Остальные сульфамиды не улучшают термостабильность масла Д-II. По-видимому, в данном случае невозможно образование хиноидной формы, что вполне согласуется с литературными данными.

Таблица II

№ п/п	Исследуемый образец	Коррозия, Г/М	Термоста- бильность, цикл T <sub>250</sub>	Коэффи- циент лакобо- разова- ния, Кл
I. Д-II (без присадки)	360	24	0,9	
2. (С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> С <sub>6</sub> Н <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> NHC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	251,2	26	0,8	
3. (С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> С <sub>6</sub> Н <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> NHC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	233	23	0,9	
4. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> N-C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -MSO <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	160	64	0,4	
5. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> N-C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	280,3	24	0,7	
6. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> NH-C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -NHSO <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	251,5	69	0,7	
7. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> NHC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	239,6	26	0,5	
8. (B <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> NHC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	225,4	22	1,3	
9. (C <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> NHC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	217,4	26	0,7	
10. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> N-C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	234	47	0,9	

## ВВОДЫ

1. Сульфохлорированием 1,4-диалкилбензолов хлорусульфоновой кислотой были синтезированы ряд арилсульфохлоридов, из которых 7 описываются впервые.

Их структура была определена химическим превращением в сульфохлорид фталевой кислоты и ИК-спектроскопией.

2. Взаимодействием 2,5-диалкил- и 2,5-дигалоидобензолов сульфохлоридов с первичными, вторичными алифатическими аминами, этиленом,mono- и дистеароламинами синтезированы и охарактеризованы 20 неописанных в литературе 2,5-диалкил и 2,5-дигалоидобензоловсульфамиды.

3. Действием гексадиалкилами, этилен-и тетраметиленхлоргидринами, хлорусусной кислотой на 2,5-диалкилбензоловсульфамидов синтезированы 23 новых N-алкилированные указанных сульфамидов.

4. Показано, что при реакции 2,5-диметилбензоловсульфохлоридов дигаламинами и 2,5-диметилбензодесульфоэтиламида с дигалоидалканами образуется бис-сульфамиды. Таким образом синтезированы 8 новых бис-сульфамидов.

5. Структура синтезированных всех сульфамидов подтверждена ИК-спектроскопией и установлено, что сильные полосы поглощения характерные для сульфамидной группы появляются при 1132-1150 см<sup>-1</sup> и 1371-1380 см<sup>-1</sup>, что вполне согласуется с литературными данными.

6. Исследовано влияние сульфамидов на коррозию в газоконденсатных средах.

Установлено, что сульфамиды в этих средах мало эффективны, а синтезированные нами четвертичные аммониевые соли, нейтрализующий жесткого гудрона от производства маслой присадки СК-3 с L-аминолином и пиридиновыми основаниями являются весьма эффективными ингибиторами в этих средах.

7. Изучено влияние сульфамидов на коррозию металлов в двухфазной системе "углеродород-электролит" насыщенный сероводородом.

Показано, что N-алкил-сульфамиды, испытанные в потоке жидкости /скорость потока 1м/сек / при самых жестких условиях является достаточно эффективными ингибиторами, а ингибитор ИКН обладает весьма эффективным ингибирующим действием в условиях сероводородной коррозии, что позволяет рекомендовать его для борьбы сероводородной коррозии.

8. Изучено влияние синтезированных сульфамидов на качества смазочных масел /Д-II/, в частности, на антикоррозийные и антиокислительные свойства масел /Д-II/.

Установлено, что они мало влияют на антикоррозионные свойства масел, а некоторые из них, особенно дисульфамиды улучшают термостабильные свойства масел, что, по-видимому, объясняется внутримолекулярным взаимодействием двух сульфамидных групп. Эти сульфамиды могут быть применены как антиокислительные присадки к маслам.

Остальные скульфамиды не улучшают термостабильность масел Д-II, что объясняется невозможностью образования хионидной формы.

- Основные содержания диссертации изложены в следующих публикациях :
- 1. А.М.Кулиев, В.Ф.Негреев, С.А.Мамедов, Уч.зап.АГУ им. С.М.Кирова, № 2,82-85 / 1967 /;
- 2. А.М.Кулиев, В.Ф.Негреев, С.А.Мамедов, Уч.зап.АГУ им. С.М.Кирова, 1968 ( в печати ) ;
- 3. А.М.Кулиев, В.Ф.Негреев, С.А.Мамедов, Уч.зап.АГУ им. С.М.Кирова, 1968 ( в печати )
- 4. А.М.Кулиев, С.А.Мамедов, Ф.П.Мамедов, Азерб.хим.ж., 1968 ( в печати ).
- 5. А.М.Кулиев и др. Авторское свид. 176022, 24.08.65.
- 6. А.М.Кулиев, С.А.Мамедов, АбрХ, 1968 ( в печати ) ;
- 7. В.Ф.Негреев, И.А.Мамедов, С.А.Мамедов, Газовая дела, № 4, 26./1966 / .
- 8. В.Ф.Негреев и др. Материалы совещания по защите от коррозии оборудования нефтяных и газовых скважин.Изд. АН Азерб.ССР, стр.94 /1967 / .

Подписано к печати 12/III 68г.

ФГ 09130 Бесплатно

Бумага 60x841/32

05.2п.л.

Зак. 161 Тир. 150

МСС Советская 265.