

54
A-90

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА
Химический факультет

На правах рукописи

И. И. Милинская

РАСТВОРИМОСТЬ АЗОТА В ЖЕЛЕЗЕ И ЕГО
СПЛАВАХ С УГЛЕРОДОМ И КРЕМНИЕМ

(Физическая химия-073)

Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата химических наук

Москва
1969

SYU

А90

Работа выполнена в Институте металловедения и физики металлов ЦНИИЧМ им. И.П. Бардина.

Научные руководители:

кандидат технических наук, старший научный сотрудник И.А. Томилин,
доктор химических наук, профессор Л.А. Шварцман.

Официальные оппоненты:

доктор химических наук, профессор А.А. Куховицкий,
кандидат химических наук В.А. Гейдерих.

Ведущее предприятие:

Институт Геохимии и Аналитической химии им. В.И. Вернадского
АН СССР.

Автореферат разослан 2 июня 1969 г.

Защита состоится 8 сентября 1969 г.

на заседании Совета физико-химического отделения /секция термо-
динамики и строения вещества/ Химического факультета МГУ.

Адрес: Москва, Ленинские горы, Химический факультет, северная
химическая аудитория.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГУ.

Ученый секретарь:
кандидат физико-математических
наук

Ланишина

Л.В. Ланишина

OK

Механические, электротехнические, антикоррозийные свойства сплавов переходных металлов и, особенно, железа в значительной степени определяются наличием примесей, образующих растворы внедрения. В связи с этим необходимо иметь всесторонние сведения о растворимости таких примесей к которым, в первую очередь, относятся углерод и азот.

Имеющиеся в настоящее время данные о растворимости азота в сплавах железа в основном относятся к жидкому состоянию. Растворимость азота в твердых сплавах изучена значительно меньше, хотя с практической точки зрения такие сведения не менее важны.

Задача настоящей работы состояла в определении растворимости азота и температурной зависимости этой величины в чистом алф- и гамма-железе и сплавах железа с углеродом и кремнием. Получение данных об этих системах имеет как практическое, так и теоретическое значение.

Сплавы железо-углерод являются основой углеродистой стали, а сплавы железо-кремний - трансформаторной стали, магнитные свойства которой существенно зависят от присутствия в ней азота. Исследование системы железо-углерод-азот представляет также интерес в связи с тем, что азот и углерод образуют в железе растворы типа внедрения, и термодинамические данные об этой системе могут быть полезны для теории растворов этого типа.

I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Обзор литературных данных, посвященных определению растворимости азота в гамма-железе показал, что растворы азота подчиняются закону Сиверса в широком диапазоне давлений азота в газовой фазе: от 1 до 64 атмосфер, растворимость азота понижается при увеличении температуры. Литературные данные, полученные различными методами, удовлетворительно согласуются между собой при температурах выше 1050°C , при более низких температурах разброс данных существенно увеличивается. Поэтому имеющиеся данные недостаточны для количественного решения вопроса о температурной зависимости растворимости азота в гамма-железе. Парциальная энталпия азота в твердом растворе по данным различных работ находится в пределах от $-1740 \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ до $-3200 \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$.

Растворимость азота в алф-железе значительно ниже, чем в гамма-железе, и возрастает при повышении температуры. Парциальная энталпия азота по данным различных исследований изменяется от $7200 \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ до $9060 \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$.

Имеющиеся данные можно условно разделить на две группы: результаты, показывающие относительно более высокую растворимость, и показывающие относительно более низкую растворимость азота в альфа-железе, при этом нельзя отдать предпочтение тем или иным результатам.

Имеющиеся в литературе данные о растворимости азота в сплавах железо-кремний характеризуются значительными расхождениями. Можно считать достоверно установленным, что кремний понижает растворимость азота в сплавах железо-кремний при содержании последнего до 3%, однако остается невыясненным вопрос о характере температурной зависимости растворимости азота в этих сплавах и тепллота растворения азота в них. Установлено также, что в сплавах железо-кремний образуется нитрид кремния Si_3N_4 , но не определены термодинамические условия его стабильности.


Данные о растворимости азота в сплавах железо-углерод свидетельствуют о понижении растворимости азота при увеличении концентрации углерода в сплавах. Температурная зависимость растворимости азота в этих сплавах не установлена.

II. МЕТОДИКА

В работе использовался метод, при котором количество растворенного азота в сплаве определяется по изменению об'ема газа при постоянном давлении (метод Сивертса). Этот метод позволяет проводить определение растворимости газа непосредственно в процессе поглощения его образцов и надежно фиксировать момент достижения равновесия.

Принципиальная схема экспериментальной установки включает следующие основные детали: помещенный в печь сосуд с образцом, который соединяется с измерительной системой, состоящей из газовых бирюлок, заполненных ртутью, и предназначенный для определения изменения об'ема азота в системе, манометра, вакуумных насосов для откачки и системы получения азота. Установка имеет два варианта измерительной системы с различным об'емом измерительных бирюлок (25 и 50 см^3 , 50 и 100 см^3).

Азот получали по реакции:



Очистка азота от паров воды и кислорода проводилась последовательно концентрированной серной кислотой, хлористым кальцием и жидким сплавом калия и натрия эвтектического состава.

Предварительно взвешенный образец сплава помещался в реакционную трубку и подвергался тщательной дегазации при нагреве в вакууме. Вес образца составлял $20\text{-}30 \text{ г}$, если определялась растворимость азота в гамма-области, и $400\text{-}450 \text{ г}$, если определялась растворимость азота в альфа-области. Затем проводилось насыщение образца азотом, которое фиксировалось по изменению об'ема азота в системе. Контроль за установлением равновесия проводился с помощью микрокатетометра, что позволяло с высокой чувствительностью фиксировать тенденцию к изменению об'ема.

Время достижения равновесия существенно зависело от температуры и составляло от $10\text{-}20$ часов при 1000°C в гамма-железе до ~ 300 часов при 720°C в альфа-железе.

При проведении опытов равновесие достигалось как при поглощении азота образцом, так и при выделении азота из образца. Результаты, полученные при достижении равновесия "сверху" и "снизу" совпадают в пределах экспериментальной точности.

Измеряемое изменение об'ема азота в системе складывается из "горячего об'ема", т.е. об'ема азота, который заполняет реакционную зону при заданной температуре, и об'ема азота, поглощенного образцом.

"Горячий об'ем определялся в холостых опытах, в которых азот заменялся аргоном. Кроме того "горячий об'ем" находился независимо в серии опытов при постоянной температуре и различных давлениях с одним и тем же образцом. В этом случае величина "горячего об'ема" определяется как параметр в уравнении, описывающем зависимость измеряемого изменения об'ема азота от его давления в газовой фазе:

$$\Delta V = V_0 + \frac{K'RT_b}{V\beta_K} \quad (2)$$

где: ΔV - измеряемое изменение об'ема азота
 V_0 - горячий об'ем
 K' - функция температуры
 R - универсальная газовая постоянная
 T_b - температура бирюлок в $^\circ\text{К}$
 β_K - давление азота.

Результаты определения "горячего об'ема" в холостых опытах хорошо согласуются с вычисленными по уравнению (2).

Чувствительность метода применявшегося в настоящем исследовании составляла $2 \cdot 10^{-5} \pm 3 \cdot 10^{-6}$ масс % азота. Относительная точность определения растворимости азота, вычисленная с учетом ошибок в измерении об'ема и давления газа, в строгости термостатирования измерительной системы и поддержания температуры образца, составляла $\pm 5\%$ от измеряемой величины.

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Эксперименты с образцами железа и его сплавов с углеродом и кремнием проводились при различных давлениях азота от 50 до 500 мм рт.ст. Зависимость концентрации от квадратного корня из его давления в газовой фазе во всех случаях была линейной, т.е. эти растворы подчиняются закону Сивертса и, следовательно, являются идеальными разбавленными. Соответственно вычислялась константа равновесия K для реакций:

$$\frac{1}{2} N_2 = N \quad (3)$$

$$K = \frac{\%N}{\sqrt{P_{N_2}}} \quad (4)$$

где N — азот, растворенный в сплаве.

Расторимость азота в гамма-железе была экспериментально определена при температурах 925° и 1000°C. Температурная зависимость растворимости азота в гамма-железе, полученная на основании литературных данных и результатов настоящей работы, описывается уравнением:

$$\lg \frac{\%N}{\sqrt{P_{N_2}}} = \frac{636(\pm 25)}{T} - 2,09(\pm 0,02) \quad (5)$$

При его выводе учитывались результаты настоящей работы и критически отобранные литературные данные, полученные в опытах максимальной продолжительности. Полученная температурная зависимость позволила уточнить значение парциальной энталпии азота в гамма-железе, которая составляет $-3000 (\pm 120) \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ (или $-12560 (\pm 500) \frac{\text{дж}}{\text{г-ат}}$).

Расторимость азота в альфа-железе определялась при температурах: 850°, 800°, 750° и 720°C.

Температурная зависимость растворимости азота в альфа-железе описывается уравнением:

$$\lg \frac{\%N}{\sqrt{P_{N_2}}} = - \frac{1820(\pm 90)}{T} - 0,88(\pm 0,09) \quad (6)$$

Отсюда следует, что парциальная энталпия азота в альфа-железе составляет $8300 (\pm 400) \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ ($34750 (\pm 1670) \frac{\text{дж}}{\text{г-ат}}$).

Результаты настоящего исследования хорошо согласуются с литературными данными и, вместе с тем, отличаются значительно меньшим разбросом.

Расчет фазовой границы α - γ' в системе железо-азот. Результаты определения растворимости азота в альфа-железе могут быть ис-

пользованы для расчета фазовой границы альфа твердого раствора (α) и нитрида железа Fe_3N (γ' - фаза) в системе железо-азот. Для этого была рассчитана свободная энергия реакции:

$$Fe_3N = 4Fe + N_a \quad (7)$$

которая соответствует равновесию на границе фаз α - γ' . Реакцию (7) можно представить как сумму реакций:

$$\frac{1}{2} N_2 = N_a \quad (8)$$

$$\frac{1}{2} N_2 + \frac{1}{2} H_2 = NH_3 \quad (9)$$

$$Fe_3N + \frac{3}{2} H_2 = 4Fe + NH_3 \quad (10)$$

и свободная энергия реакции (7):

$$\Delta G_7 = \Delta G_8 + \Delta G_{10} - \Delta G_9 \quad (II)$$

Свободная энергия реакции (8) рассчитана на основании результатов настоящего исследования и составляет:

$$\Delta G_8 = 8,360 + 3,98T \quad (12)$$

Свободные энергии реакций (9) и (10) известны из литературных данных, с учетом этого

$$\Delta G_7 = -RT \ln [\%N]_{\text{расc}} = 8960 - 5,55T \quad (13)$$

откуда следует:

$$\lg [\%N]_{\text{расc}} = - \frac{1960}{T} + 1,22 \quad (14)$$

где $[\%N]_{\text{расc}}$ — концентрация азота в альфа-твердом растворе в равновесии с γ' - фазой.

Результаты расчета хорошо согласуются с литературными данными о растворимости нитрида железа в феррите, которые были получены прямыми методами.

Расторимость азота в сплавах железо-кремний определялась при концентрациях кремния 3,4; 4,8; 5,6; 6,0 и 8,0 масс % и различных температурах в интервале от 750° до 1050°C. На основании экспериментальных данных получены следующие уравнения температурной зависимости растворимости азота:

$$(3,4\% Si) \quad \lg \frac{\%N}{\sqrt{P_{N_2}}} = - \frac{1300 (\pm 90)}{T} - 1,48 (\pm 0,02) \quad (15)$$

$$(4,8\% Si) \quad \lg \frac{\%N}{\sqrt{P_{N_2}}} = - \frac{640 (\pm 95)}{T} - 2,12 (\pm 0,08) \quad (16)$$

Полученные данные свидетельствуют о понижении растворимости азота в этих сплавах при увеличении концентрации кремния. Экспериментальные данные позволяют рассчитать термодинамические функции азота в сплавах железо-кремний. Вычисленные из уравнений (15) и (16) значения парциальных энталпий азота составляют 5900 и 2900 $\frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$; (24.700 и 12.100 $\frac{\text{Дж}}{\text{г-ат}}$) соответствующие величины при растворении азота в альфа-железе, не содержащем кремния, равна 8300 $\frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ (84750 $\frac{\text{Дж}}{\text{г-ат}}$).

Уменьшение парциальной энталпии азота в присутствии кремния, по-видимому, обусловлено тем, что кремний является нитридообразующим элементом и поэтому усиливает связи азота с твердым раствором. Такое уменьшение парциальной энталпии должно было бы приводить к повышению растворимости азота. Однако этого не наблюдается, так как одновременно уменьшается парциальная энтропия азота, как это видно из уравнений (6, 15, 16). Уменьшение парциальной энтропии азота перекрывает действие энергетического фактора и в результате растворимость азота понижается с ростом концентрации кремния.

Эксперименты со сплавами, содержащими 5,6 и 6,0 масс % кремния, проводились в узком температурном интервале, так как при понижении температуры из твердого раствора выпадает нитрид кремния. Результаты спектров, проведенных с этими сплавами, подтверждают общую тенденцию к уменьшению величин парциальных энталпий и энтропии азота по сравнению с соответствующими значениями для азота в чистом альфа-железе.

Полученные в настоящей работе данные об образовании нитрида кремния позволяют оценить растворимость этого соединения в феррите в зависимости от температуры. При растворении азота в сплавах железо-кремний между азотом и кремнием, находящимися в растворе, протекает реакция:



При достижении равновесия произведение активностей кремния и азота в степенях, соответствующих стехиометрическому составу Si_3N_4 : $a_{\text{Si}}^3 \cdot a_{\text{N}}^4 = L$, есть величина постоянная при постоянной температуре. Активность азота принималась равной единице при его давлении равном 1 атмосфере. Активность азота в сплаве находилась как отношение концентрации азота при заданном давлении к его концентрации при давлении 1 атмосфера и соответствующей температуре:

$$\alpha_{\text{N}} = \frac{[\% \text{N}]}{1 \% \text{N} P_{\text{N}_2} / 1}$$

Для определения активности кремния в изучаемых сплавах были

использованы литературные данные. Были рассчитаны произведения активностей, относящиеся к двум состояниям: к равновесному твердому раствору и к пересыщенному раствору, в котором образуется нитрид кремния. Температурная зависимость растворимости нитрида кремния была определена с учетом того, что ниже соответствующей линии в координатах $\lg L - \frac{1}{T}$ должна находиться точки, относящиеся к равновесному твердому раствору, а выше - к пересыщенному раствору. В соответствии с этой зависимостью определена энталпия растворения нитрида кремния, которая составляет $-12200 \frac{\text{кал}}{\text{моль}} (-510,00 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}})$.

Сопоставление энталпии образования нитрида кремния Si_3N_4 из твердого кремния и газообразного азота, вычисленной путем комбинации энталпий реакции (17) и реакции растворения кремния и азота в феррите, с литературными данными показало хорошее согласие. Следовательно, при проведении настоящих экспериментов действительно образовался нитрид кремния Si_3N_4 .

Растворимость азота в сплавах железо-углерод, содержащих 0,5+, 1,65 масс % углерода определялась в температурном интервале от 910° до 1060°C. Из-за ограниченной растворимости углерода в аустените температурная зависимость растворимости азота определена во всем указанном интервале температур в сплавах, содержащих 0,5; 0,66; 1,0 и 1,2 масс % углерода, в сплавах с более высоким содержанием углерода результаты получены лишь для некоторых температур:

$$(0,50\%) \quad \lg \frac{[\% \text{N}]}{P_{\text{N}_2}} = \frac{682 (\pm 80)}{T} - 2,148 (\pm 0,060) \quad (18, \text{a})$$

$$(0,66\%) \quad \lg \frac{[\% \text{N}]}{P_{\text{N}_2}} = \frac{673 (\pm 80)}{T} - 2,155 (\pm 0,060) \quad (18, \text{b})$$

$$(1,00\%) \quad \lg \frac{[\% \text{N}]}{P_{\text{N}_2}} = \frac{769 (\pm 60)}{T} - 2,272 (\pm 0,050) \quad (18, \text{c})$$

$$(1,20\%) \quad \lg \frac{[\% \text{N}]}{P_{\text{N}_2}} = \frac{817 (\pm 110)}{T} - 2,352 (\pm 0,090) \quad (18, \text{d})$$

Дисперсионный анализ экспериментальных данных показал, что парциальная энталпия азота является одинаковой для всех сплавов и находится в пределах от -3000 до $-3800 \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ (от -12560 до $-15900 \frac{\text{Дж}}{\text{г-ат}}$).

Растворимость азота уменьшается при увеличении концентрации углерода в сплавах. На это указывает уменьшение второго члена в уравнениях (18 а-г), характеризующего изменение парциальной энтропии азота.

Коэффициент активности азота, который вычислялся, как отношение концентрации азота в чистом гамма-железе к концентрации его в

сплавах железо-углерод, возрастает при увеличении содержания углерода в сплавах.

Влияние углерода на активность и коэффициент активности азота в аустените об'ясняется тем, что азот и углерод образуют в гамма-железе растворы внедрения, и предполагается, что атомы этих элементов занимают одни и те же междоузлия в металлической решетке. На основании статистической модели, предложенной в [I] для растворов углерода в гамма-железе, была установлена зависимость коэффициента активности азота от суммарной концентрации азота и углерода:

$$f_N^c = \frac{1}{(1-5N_c + N_N)} \quad (19)$$

где N_c и N_N - молярные доли углерода и азота, соответственно. Значением N_N в знаменателе можно пренебречь, так как концентрация азота в исследованных сплавах много меньше, чем концентрация углерода.

С учетом влияния углерода на активность азота константу равновесия реакции растворения азота в сплавах железо-углерод можно записать следующим образом:

$$K = \frac{f_N^c [\%N]}{\sqrt{P_N}} \quad (20)$$

Вычисленная таким образом, величина K не зависит от концентрации углерода и подчиняется общей для всех сплавов, включая и чистое гамма-железо, температурной зависимости:

$$\lg \frac{f_N^c [\%N]}{\sqrt{P_N}} = \frac{755 (\pm 90)}{T} - 2,152 (\pm 0,090) \quad (21)$$

Парциальная энталпия азота в сплавах железо-углерод, вычисленная в соответствии с уравнением (21), составляет $-3450 (\pm 400) \text{ кал/г-ат}$, что хорошо согласуется с более точно определенным значением $-3000 (\pm 120) \text{ кал/г-ат}$ для азота в чистом гамма-железе.

Таким образом, поведение азота в сплавах железо-углерод может быть описано на основании статистической модели твердых растворов внедрения, предложенной для углерода в гамма-железе. Азот и углерод являются практически неразличимыми при вычислении их термодинамических функций, таких как коэффициент активности и конфигурационная энтропия.

В порядке сопоставления были вычислены коэффициенты активности азота в жидких сплавах железо-углерод на основании литературных данных. При этом установлено, что в жидких сплавах железо-углерод

[I] М.И. Темкин, Л.А. Шварцман, ИЖХ, 23 (6), 755, (1949)

так же, как и в аустените, коэффициент активности азота практически не зависит от температуры в пределах от 1500° до 2150°C , а его изменение при увеличении концентрации углерода совпадает с зависимостью коэффициента активности углерода от его концентрации.

На основании статистической модели растворов внедрения были также рассмотрены литературные данные о растворах азота в сплавах железо-марганец, которые характеризуются высокими концентрациями азота, до 8,4 масс %. На основании этих данных была определена константа равновесия реакции растворения азота (при данном содержании марганца) с учетом изменения коэффициента активности азота с ростом его концентрации (19):

$$K' = \frac{N_N}{(1-5N_N)\sqrt{P_N}} \quad (22)$$

Вычисленная таким образом константа не зависит от концентрации азота во всех сплавах, содержащих до 55% марганца включительно.

Зависимость логарифма этой величины от атомной доли марганца в сплавах является линейной. Это позволяет утверждать, что отклонения от закономерностей, справедливых для идеальных разбавленных растворов, наблюдавшиеся в этих сплавах об'ясняются взаимодействием атомов азота между собой, влияние марганца на активность азота прямо пропорционально его атомной доле в сплаве.

IV. ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА РАСТВОРИМОСТЬ АЗОТА В ЖЕЛЕЗЕ

Полученные данные о растворимости азота в чистом альфа- и гамма-железе позволили более детально рассмотреть вопрос о влиянии легирующих элементов на растворимость азота в сплавах на основе железа и на его термодинамические функции. В общем случае введение в сплав легирующего элемента может приводить к изменению парциальной энталпии и парциальной энтропии азота, которые определяют его термодинамическую активность и, следовательно, его растворимость.

Были рассмотрены литературные данные о растворимости азота в сплавах железа с марганцем, никелем, кобальтом, молибденом, ванадием и хромом и результаты определения растворимости азота в гамма-железе, полученные в настоящей работе. Анализ показал, что влияние легирующих элементов проявляется в изменении парциальной энталпии азота, а его энтропия остается неизменной, такой же как в чистом гамма-железе, в пределах экспериментальной точности. Парциальная энталпия азота при введении в сплав различных леги-

ирующих элементов закономерно возрастает в пределах одного периода от ванадия до никеля.

ВЫВОДЫ

1. Разработана методика определения растворимости азота в железе и сплавах на его основе в твердом состоянии при различных давлениях азота ниже 1 атмосферы, основанная на измерении изменения об'ема азота в системе при его постоянном давлении. Предельная чувствительность, достигнутая при определении растворимости азота в гамма-железе, составила $2 \cdot 10^{-5}$ масс %, в альфа-железе — $3 \cdot 10^{-6}$ масс %. Измерения проведены с относительной точностью $\pm 5\%$.

2. Определена растворимость азота в гамма-железе при температурах 925° и 1000°C . На основании экспериментальных результатов и анализа литературных данных установлена температурная зависимость растворимости азота в гамма-железе в интервале от 915° до 1400°C :

$$\lg \frac{\%N}{V\rho_N} = \frac{656 (\pm 25)}{T} - 2,09 (\pm 0,02)$$

С использованием совокупности данных получено значение парциальной энталпии азота в гамма-железе, равное $-3000 (\pm 120) \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ ($-12,560 (\pm 500) \frac{\text{Дж}}{\text{г-ат}}$).

3. Определена растворимость азота в альфа-железе в интервале температур от 720° до 850°C и установлена температурная зависимость этой величины:

$$\lg \frac{\%N}{V\rho_N} = - \frac{1820 (\pm 90)}{T} - 0,88 (\pm 0,09)$$

Найдена парциальная энталпия азота в альфа-железе, которая составляет $8,300 (\pm 400) \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ ($34,750 (\pm 1670) \frac{\text{Дж}}{\text{г-ат}}$). С использованием полученных данных о растворимости азота в альфа-железе рассчитана фазовая граница альфа-твердого раствора и нитрида железа Fe_3N в системе железо-азот.

4. Определена растворимость азота в сплавах железо-кремний, содержащих от 3,4 до 8,0 масс % кремния, при различных температурах от 750° до 1050°C и получена температурная зависимость этой величины для двух сплавов в интервале от 800° до 1050°C :

$$(3,4\%Si) \quad \lg \frac{\%N}{V\rho_N} = - \frac{1300 (\pm 90)}{T} - 1,48 (\pm 0,02)$$

$$(4,3\%Si) \quad \lg \frac{\%N}{V\rho_N} = - \frac{640 (\pm 95)}{T} - 2,12 (\pm 0,08)$$

Установлено, что при увеличении концентрации кремния в сплаве парциальная энталпия азота и его парциальная энтропия уменьшаются при этом изменение энтропии перекрывает действие энергетического фактора и в результате растворимость азота понижается.

Рассмотрены термодинамические условия образования нитрида кремния в сплавах железо-кремний и температурная зависимость произведения растворимости этого соединения. Сопоставление с литературными данными показало, что образующееся в условиях экспериментов соединение отвечает формуле Si_3N_4 .

5. Определена растворимость азота в сплавах железа с концентрациями углерода от 0,5 до 1,65 масс % в температурном интервале от 910° до 1060°C . Определена температурная зависимость растворимости азота в этих сплавах:

$$\lg \frac{\%N}{V\rho_N} = \frac{755 (\pm 90)}{T} - 2,152 (\pm 0,090)$$

где коэффициент активности азота (f_N^c) определялся по формуле: $f_N^c = 7 - 5(\chi_C + \chi_{\text{Fe}})$.

Установлено, что парциальная энталпия азота остается неизменной при всех исследованных концентрациях углерода в сплавах и равной $-3450 (\pm 450) \frac{\text{кал}}{\text{г-ат}}$ ($-14400 (\pm 1700) \frac{\text{Дж}}{\text{г-ат}}$), а его парциальная энтропия понижается при увеличении концентрации углерода. Полученные результаты об'ясняны на основании представлений о твердых растворах внедрения, в которых углерод и азот занимают одни и те же позиции внедрения.

6. Показано, что отклонения от закономерностей справедливых для бесконечно разбавленных растворов, наблюдавшиеся при высоких концентрациях азота, могут быть об'яснены повышением коэффициента активности азота с ростом его концентрации, аналогично тому, которое наблюдалось в системе железо-углерод-азот при увеличении концентрации углерода.

7. Проведен анализ влияния легирующих элементов на растворимость азота в сплавах на основе железа с использованием экспериментально определенной растворимости азота в чистом железе и литературных данных о растворимости азота в различных сплавах. Показано, что влияние большинства легирующих элементов может быть об'яс-

ено изменением парциальной энталпии азота при увеличении концентрации легирующего элемента, при этом парциальная энтропия азота остается неизменной по сравнению с чистым гамма-железом.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих статьях:

1. И.Н. Милинская, И.А. Томилин. Растворимость и теплота растворения азота в гамма-железе. ДАН СССР, 1967, I74, № I, I35.
2. И.Н. Милинская, И.А. Томилин. Растворимость азота в альфа-железе. Изв. АН СССР, Металлы, 1968, № 5, I32.
3. И.Н. Милинская, И.П. Томилин. Растворимость азота в твердых сплавах железо-углерод, ДАН СССР, 1968, I78, № 5, II40.

Результаты работы были доложены на -

1. Первом Всесоюзном совещании по термодинамике сплавов (Москва, МГУ, февраль 1967 г.).
2. Всесоюзном совещании по физике и металловедению электротехнических сталей и сплавов (Свердловск, ноябрь 1968 г.).

Черметинформация, зак.618,
тир.150, уч.-изд.л. 0⁷⁷,
1,0 п.л., л-55810 от 27/VI-69г.