

S4  
A 83



Химический факультет

На правах рукописи

Фам-Куанг-Зи

АДСОРБЦИЯ ЭТАНА И ЭТИЛЕНА ЦЕОЛИТАМИ РАЗНОЙ СТРУКТУРЫ  
И СОСТАВА.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени  
кандидата химических наук.

Физическая химия (073)

Диссертация на русском языке.

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА · 1971

54

Работа выполнена на кафедре физической химии химического факультета МГУ в лаборатории адсорбции и газовой хроматографии.

#### Научные руководители:

Доктор химических наук,  
профессор

Кандидат химических наук,  
ст. научный сотрудник

Кандидат химических наук

#### Официальные оппоненты:

Доктор химических наук,  
профессор

(Химический факультет МГУ,  
Специальность - Кинетика и  
катализ).

Кандидат химических наук,  
ст. научный сотрудник

(Институт химии и химической технологии АН Литовской ССР. Специальность - Адсорбция и молекулярная статистика).

Институт химии силикатов  
АН СССР, г. Ленинград

Защита состоится на заседании ученого совета отделения физической химии химического факультета МГУ.

Просим Вас и сотрудников Вашего учреждения, интересующихся темой диссертации, принять участие в заседании Ученого Совета или прислать свои статьи.

О дне и времени защиты за 10 дней будет сообщено в газете "Вечерняя Москва".

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке химического факультета МГУ.

Предварительно защита назначена на 1 декабря 1971 г.  
дата отправки автореферата

Ученый секретарь  
кандидат химических наук *Н.Н. Б* (А.А. Кудасов)

Изучение адсорбции цеолитами представляет весьма большой интерес, поскольку цеолиты находят все большее применение в таких практически важных областях, как газовая хроматография, сотовое разделение смесей газов и паров, глубокая осушка веществ, вакуумная техника, катализ, производство резин, покрытий и другие. С другой стороны, ионные пористые кристаллы цеолитов с хорошо воспроизводимой структурой скелета и пор представляют весьма удобный объект для теоретических исследований. Поэтому изучение адсорбции цеолитами имеет не только большое практическое значение, но и очень важно для развития теории адсорбции.

Молекулярное поле в полостях цеолитов, особенно вблизи стенок, неоднородно. Однако распределение потенциала этого поля определяется кристаллической структурой цеолита и поэтому во всех полостях кристалла цеолита периодически повторяется. Это сближает основные черты адсорбции микропористыми кристаллами цеолитов с адсорбцией на однородных поверхностях непористых кристаллов. Поэтому возможно распространение на микропористые кристаллы цеолитов молекулярной теории адсорбции, учитывающей межмолекулярные взаимодействия адсорбат-адсорбент и адсорбат-адсорбат, разработанной для адсорбции на непористых кристаллах, т.е. теории, основанной на качественном, а затем и количественном учете взаимодействий молекул адсорбата с цеолитом и друг с другом.

В настоящей диссертации на основе изучения адсорбции двух углеводородов, этана и этилена (близких по размерам, но отличающихся друг от друга по распределению электронной плотности), на ряде цеолитов типа X и Y одинаковой структуры, но разного состава делается попытка рассмотрения адсорбции с точки зрения молекулярной теории адсорбции.

Целью работы является определение из опыта и теоретическое вычисление важнейших физико-химических характеристик адсорбции этана и этилена цеолитами (констант Генри, теплот адсорбции, вторых вириальных коэффициентов), определение зависимости этих величин от структуры и состава цеолита и от строения молекулы адсорбата, а также сопоставление величин, полученных обработкой экспериментальных

данных, с соответствующими величинами, рассчитанными с помощью молекулярной статистики.

Экспериментальная часть работы состояла в измерении изотерм адсорбции этана и этилена цеолитами при разных температурах. Методика измерений, а также характеристики адсорбата и адсорбента, использованных в работе, описаны в первой главе диссертации.

Во второй главе приведен краткий обзор имеющихся в литературе сведений о структуре цеолитов типа X и Y, необходимых для изложения и обсуждения материалов последующих глав.

В третьей главе приводятся и обсуждаются полученные в работе экспериментальные результаты: изотермы адсорбции, изостерические теплоты адсорбции, виды специфического взаимодействия  $\pi$ -связей молекулы этилена в общую теплоту адсорбции.

Четвертая глава посвящена обработка экспериментальных изотерм адсорбции при помощи уравнения вириальной формы для определения характеризующих систему адсорбат-цеолит физико-химических констант (например, константы Генри, теплоты адсорбции при нулевом заполнении), исследованию зависимости этих констант от различных факторов, связанных со структурой и составом цеолита (размера, заряда и концентрации катионов, степени декатионирования), а также проверке возможности описания экспериментальных изотерм адсорбции при помощи полученных эмпирических констант вириального уравнения.

В пятой главе приведены схема и результаты вычисления потенциальной энергии адсорбции этана цеолитами NaX и NaY, а также результаты молекулярно-статистических расчетов наиболее важных термодинамических характеристик (константы Генри, изостерическая теплота адсорбции и теплоемкость адсорбата) для этих систем.

Обзор и обсуждение литературных данных, кроме второй главы, проводится также в начале каждой из следующих глав и в ходе обсуждения результатов.

## МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изотермы адсорбции этана и этилена цеолитами LiNaX-2, KNaX, RbNaX, CaNaX, SrNaX и NaY при разных температурах измерялись объемным методом с помощью вакуумной адсорбционной установки. Дифференциальные теплоты адсорбции при разных заполнениях рассчитывались из изотерм. Составы исследованных цеолитов и температуры измерений изотерм адсорбции приведены в табл. 2. В этой же таблице приведены составы цеолитов LiNaX-1, NaX и CsNaX, на которых адсорбция этана и этилена была изучена ранее. Эти данные используются для сопоставлений при обсуждении результатов.

Состав адсорбатов (этана и этилена) приведен в табл. 1.

Таблица 1

Адсорбат	Результаты хроматографического анализа	
	% основного вещества	Примеси
Этан	99,5	Пропан, бутан
Этилен	99,7	Этан

## НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ АДСОРБЦИЯ ЭТАНА И СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АДСОРБЦИЯ ЭТИЛЕНА ЦЕОЛИТАМИ X И Y.

Величины адсорбции этилена на всех цеолитах значительно превышают величины адсорбции этана. Теплоты адсорбции этилена при всех значениях заполнений полостей исследованных цеолитов больше соответствующих теплот адсорбции этана. Превышение теплот адсорбции этилена над теплотами адсорбции этана связано с дополнительным к дисперсионному, специфическим взаимодействием  $\pi$ -связей молекулы этилена с катионами, находящимися в полостях цеолитов.

В таблице 3 приведены определенные с помощью вириального уравнения описанным ниже методом (см. следующий раздел) величины теплот адсорбции,  $Q_1$ , этилена и этана на цеолитах при нулевом заполнении. Поскольку молекулы этана и этилена имеют сходное геометрическое строение (ближ-

Таблица 2

Химический состав цеолитов и температура, при которых измерялись изотермы адсорбции.

Цеолит	Мольный состав	Степень дегидратации Si/ $\text{H}_2\text{O}$	Погрешность измерения (%)	Температуры измерений изотерм (°С)	
				Адсорбция этаном	Адсорбция ацетилем
Li <sub>1</sub> NaX-1	Li <sub>1</sub> Na <sub>0,33</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>1,35</sub>	1,35	13	-	-
Li <sub>1</sub> NaX-2	Li <sub>1</sub> Na <sub>0,08</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>1,35</sub>	1,35	1	27,8 (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	25,50, 75, 95, 120 25,50, 75, 95, 120, 150,
NaX	Na <sub>0,97</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>1,48</sub>	1,48	3	-	-
KNaX	K <sub>0,66</sub> Na <sub>0,26</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>1,33</sub>	1,33	3	22,1 (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	25,50, 75, 95 25,50, 65, 80, 95
Rb <sub>0,68</sub> Na <sub>0,29</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>1,21</sub>	1,21	1,81	8	16,8 (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0,25, 50, 75, 95 0,25, 50, 85, 95
Cs <sub>0,55</sub> Na <sub>0,37</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>1,24</sub>	1,24	1,34	8	25,1 (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0,25, 50, 75, 95 25,50, 75, 95, 120, 150, 170
CaNaX	Ca <sub>0,38</sub> Na <sub>0,31</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>1,33</sub>	1,33	1,48	8	25,0 (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )
SrNaX	Sr <sub>0,465</sub> Na <sub>0,02</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>1,55</sub>	1,55	5	23,0 (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	75,95, 120, 150, 170 0,25, 50, 75, 95
NaY	Na <sub>0,95</sub> (AlO <sub>2</sub> ) <sub>2,34</sub>	2,34	5	25,0 (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	25,50, 75, 95.

кие величины поляризуемостей и близкие теплоты адсорбции на неспецифических адсорбентах, например, на графитированной термической саже), разность величин  $Q_1$  этилена и этана можно принять за вклад специфических взаимодействий,  $\Delta Q$ , молекулы этилена с катионами в общую энергию адсорбции, т.е.

$$\Delta Q \approx Q_1(\text{C}_2\text{H}_4) - Q_1(\text{C}_2\text{H}_6) \quad (1)$$

Величины  $\Delta Q$  для всех цеолитов также приведены в табл. 3. Таблица 3 показывает, что как в ряду цеолитов с одновалентными катионами (за исключением цеолита Li<sub>1</sub>NaX-2, так и в случае цеолитов с двухвалентными катионами с ростом радиуса обменного катиона, теплота неспецифической адсорбции этана несколько увеличивается. Это происходит благодаря увеличению энергии дисперсионного взаимодействия с ростом поляризуемости катиона. Однако этот рост  $Q_1$  этана невелик из-за неполного обмена Na<sup>+</sup> на другие катионы и из-за уменьшения вклада индукционной энергии. Как будет показано в дальнейшем, при неспецифической адсорбции этана катионы дают малый вклад в дисперсионную составляющую энергии адсорбции, а влияют в основном только на изменение индукционной энергии. Вклад специфических взаимодействий  $\Delta Q$  с увеличением радиуса обменного катиона сильно падает. Незначительный рост вклада неспецифических взаимодействий не может компенсировать это уменьшение  $\Delta Q$ , и в результате теплота адсорбции этилена уменьшается. Аналогичным образом изменяются с ростом радиуса щелочного катиона теплоты адсорбции цеолитами X азота и аргона и вклад  $\Delta Q$  энергии специфического взаимодействия N<sub>2</sub>-цеолит.

Уменьшение теплоты адсорбции этана и этилена при переходе от образца Li<sub>1</sub>NaX-2 к образцу Li<sub>1</sub>NaX-1 связано с большей степенью дегидратации и меньшей степенью обмена Na<sup>+</sup> на Li<sup>+</sup> у образца Li<sub>1</sub>NaX-1. В случае адсорбции этана эти факторы приводят к уменьшению вклада индукционной составляющей в общую энергию неспецифического взаимодействия. В случае адсорбции этилена к этому добавляется резкое снижение энергии специфического взаимодействия  $\pi$ -связи с катионами, во-первых, за счет дегидратации преимущественно адсорбирующих делокализованных катионов (условно будем их обозначать местами S<sub>II</sub>) и, во-вторых, за счет того,

что энергия специфического взаимодействия этилена с катионами  $\text{Na}^+$  меньше, чем с катионами  $\text{Li}^+$ .

Теплоты адсорбции этана на всех цеолитах с однозарядными катионами, за исключением наименее декатионированного цеолита  $\text{LiNaX}-2$ , возрастают с увеличением заполнения, что обусловлено увеличением вклада взаимодействия адсорбат-адсорбат. В случае цеолита  $\text{LiNaX}-2$  происходит уменьшение теплоты адсорбции этана с ростом заполнения, вероятно вследствие значительной неоднородности электростатического поля этого образца: большая степень обмена  $\text{Na}^+$  на  $\text{Li}^+$  и малая степень декатионирования приводят к тому, что катионы  $\text{Li}^+$  на местах  $S_{\text{II}}$  (3,9 катиона на большую полость), создают неравномерность распределения потенциала электростатического поля внутри полостей цеолита. Поверхности полостей сильно декатионированного цеолита  $\text{LiNaX}-1$  наиболее однородны. Это проявляется в характере изотерм адсорбции этана, которые для этого цеолита в начальной области выпуклы к оси давлений и имеют точку перегиба в средней области заполнения, а также в сильном росте теплоты адсорбции при увеличении заполнения. Однородность поверхности полостей цеолита  $\text{LiNaX}-1$  обусловлена тем, что в результате значительного декатионирования наиболее сильно выдвинутые из стенок полостей катионы  $S_{\text{II}}$  частично удалены (на большую полость остается лишь 2,8 катиона  $S_{\text{II}}$ ).

Характер зависимости теплоты адсорбции этилена от заполнения определяется, по-видимому, двумя факторами: 1) уменьшением по мере заполнения вклада специфических взаимодействий в общую энергию адсорбции и 2) одновременным ростом вклада взаимодействий адсорбат-адсорбат. В случае цеолитов  $\text{LiNaX}$  (особенно  $\text{LiNaX}-2$ ) и  $\text{NaX}$  преобладает действие первого фактора и теплота адсорбции с ростом заполнения уменьшается. В случае цеолитов  $\text{KNaX}$ ,  $\text{RbNaX}$  и  $\text{CsNaX}$  вклад специфического взаимодействия в энергию адсорбции этилена существенно меньше, и поэтому небольшое уменьшение этого вклада с ростом заполнения перекрывается увеличением вклада за счет взаимодействия адсорбат-адсорбат. Это приводит к увеличению теплоты адсорбции этилена с ростом заполнения.

Теплоты адсорбции как этана, так и этилена на цеолите

Таблица 3.

Цеолит	Адсорбция этана и этилена на различных катионных формах цеолитов X и Y.	Основной обменный катион	Радиус катиона $r(\text{\AA})$	$C_1$ (при 50°C)	$K_1 \cdot 10^3$ моль град.ст.см <sup>-2</sup> (при 50°C)	$Q_1$ ккал. моль <sup>-1</sup>	$\Delta Q$ ккал. моль <sup>-1</sup>	Величины $C_1$ , $K_1$ , $Q_1$ рассчитанные при помощи уравнений (2) и (3), и величина $\Delta Q$ для		
								$C_2\text{H}_6$	$C_2\text{H}_4$	$C_2\text{H}_6$
								$C_2\text{H}_4$	$C_2\text{H}_6$	$C_2\text{H}_6$
$\text{LiNaX}-1$	$\text{Li}^+$	0,78	0,08	0,41	2,98 5,60 0,50	5,7 3,7 17,6	53,4 3,7 12,2	8,9 5,5 7,7	—	—
$\text{LiNaX}-2$	$\text{Na}^+$	0,98	0,41	2,09	4,92 4,04	124,0 1650,0	7,3 7,3	8,9 6,2	8,4 4,5	—
$\text{NaX}$	$\text{K}^+$	1,38	1,38	3,52	4,78	29,6	8,4	7,8	6,4	2,7
$\text{KNaX}$	$\text{Rb}^+$	1,49	1,98	3,68	4,78	26,5	8,4	7,6	6,5	1,4
$\text{RbNaX}$	$\text{Cs}^+$	1,65	3,84	8,65	4,75	26,0	8,6	7,8	6,7	1,1
$\text{CaNaX}$	$\text{Ca}^{2+}$	1,06	1,10	-2,70	3,47	14900,0	31,1	13,5	8,4	5,1
$\text{SrNaX}$	$\text{Sr}^{2+}$	1,27	1,60	-1,88	3,25	6280,0	38,8	12,4	8,2	4,2
	$\text{NaY}$	0,98	0,41	3,10	5,69	45,0	8,4	8,7	5,4	3,8

$\text{NaY}$  меньше, чем на цеолите  $\text{NaX}$  за счет значительно меньшей концентрации катионов.

Величины адсорбции и теплоты адсорбции этилена и этана на цеолитах с двухвалентными катионами ( $\text{CaNaX}$  и  $\text{SrNaX}$ ) в начальной области заполнений значительно превышают соответствующие величины для цеолита  $\text{NaX}$ . Однако в области заполнений от 1 до 1,5 молекул на большую полость для  $\text{CaNaX}$  и от 2 до 2,5 молекул на большую полость для  $\text{SrNaX}$  теплоты адсорбции резко уменьшаются и при дальнейшем увеличении заполнения становятся близкими к теплотам адсорбции на цеолите  $\text{NaX}$ . Такой характер зависимости теплот адсорбции от заполнения связан, по-видимому, с распределением катионов  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Sr}^{2+}$  и  $\text{Na}^+$  по местам  $S_I$ ,  $S_{II}$  и  $S_{III}$  в решетке этих цеолитов. Можно с большой вероятностью предполагать, что в цеолитах типа фожазита на двухвалентные катионы  $\text{Me}^{2+}$  обмениваются прежде всего катионы  $\text{Na}^+$ , находящиеся в местах  $S_I$ , а потом уже катионы  $\text{Na}^+$ , находящиеся в местах  $S_{II}$  и  $S_{III}$ . При этом исследованный цеолит  $\text{CaNaX}$  содержит в местах  $S_{II}$ , доступных для контакта с молекулой адсорбата в среднем только 1,2 катиона  $\text{Ca}^{2+}$  на большую полость. Кроме того, большая полость этого цеолита еще содержит 3 катиона  $\text{Na}^+$ , также доступных для контакта с адсорбатом. Цеолит  $\text{SrNaX}$  содержит в местах  $S_{II}$  в среднем 2,4 катиона  $\text{Sr}^{2+}$  и только 0,2 катиона  $\text{Na}^+$  на большую полость. Адсорбция этана, и особенно этилена, происходит в первую очередь вблизи катионов  $\text{Ca}^{2+}$  и  $\text{Sr}^{2+}$  из местах  $S_{II}$ , которые, благодаря большой величине заряда, проявляют наибольшую способность к индукционным и специфическим взаимодействиям. Когда количество адсорбированных молекул в полости становится близким к количеству доступных для адсорбции катионов  $\text{Ca}^{2+}$  и  $\text{Sr}^{2+}$  (т.е. все доступные места вблизи двухвалентных катионов заняты) дальнейшая адсорбция происходит либо около необменных катионов  $\text{Na}^+$ , либо на вакантных местах  $S_I$  и  $S_{III}$ . Поэтому теплота адсорбции быстро уменьшается и становится приблизительно равной теплоте адсорбции на цеолите  $\text{NaX}$ .

Превышение величин и теплот адсорбции этана на цеолитах  $\text{CaNaX}$  и  $\text{SrNaX}$  при малых заполнениях связано с тем,

что энергия индукционного взаимодействия молекулы этана с двухзарядными катионами выше, чем с однозарядными. В случае этилена это превышение обусловлено в основном значительным увеличением вклада специфического взаимодействия катионов с  $\pi$ -связью при переходе к двухвалентным катионам. Этот вклад уменьшается при переходе от цеолита  $\text{CaNaX}$  к цеолиту  $\text{SrNaX}$  (т.е. при уменьшении радиуса обменного катиона).

#### ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО УРАВНЕНИЮ С ВИРИАЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.

Общая молекулярно-статистическая теория адсорбции приводит к выводу о том, что изотерма адсорбции в области небольших заполнений может быть описана степенным рядом с вириальными коэффициентами. В более широкой области заполнений (до 70–80%) изотерма адсорбции может быть описана уравнением Брэдли и Уилкинса

$$p = a \exp(C_1 + C_2 a + C_3 a^2 + \dots) = a \exp\left(\sum_i^k C_i a^{i-1}\right), \quad (2)$$

где  $p$  – равновесное давление,  $a$  – величина адсорбции,  $C_1 = -\ln K_1$  – константа взаимодействия адсорбат–адсорбент ( $K_1$  – константа Генри);  $C_2$ ,  $C_3$ , ... – константы, которые могут учитывать парные, тройные и т.д. взаимодействия в поле молекуларных сил адсорбента.

Уравнение (2) содержит степенный ряд в экспоненте и переходит в обычное вириальное уравнение при разложении экспоненты в ряд.

Логарифмирование и дифференцирование по температуре Т уравнения (2) при допущении о независимости теплоты адсорбции от Т приводят к выражению, устанавливающему связь теплоты адсорбции  $Q$  с заполнением также в виде ряда с вириальными коэффициентами:

$$Q = Q_1 + Q_2 a + Q_3 a^2 + \dots = \sum_i^k Q_i a^{i-1}, \quad (3)$$

Здесь  $Q_1$  – теплота адсорбции при  $a=0$ ;  $Q_2$ ,  $Q_3$ , ... – константы.

Коэффициенты уравнений (2) и (3) связаны между собой уравнениями

$$C_1 = B_1 - Q_1 / RT \quad (4)$$

где  $B_1$  — константа.

Подстановка уравнения (4) в уравнение (2) дает выражение, связывающее величину адсорбции  $a$  с давлением  $p$  и температурой  $T$  в явном виде:

$$p = a \exp\left(\sum_{i=1}^k B_i a^{i-1}\right) \cdot \exp\left(-\sum_{i=1}^k Q_i a^{i-1} / RT\right) \quad (5)$$

Эти уравнения были использованы для определения из экспериментальных изотерм адсорбции констант, характеризующих взаимодействие адсорбат-адсорбент и адсорбат-адсорбат. Из экспериментальных изотерм адсорбции этана и этилена цеолитами с помощью ЭВМ были определены коэффициенты  $C_1$  уравнения (2) при разных температурах. Уравнение (2) применялось с различным числом членов ряда в экспоненте  $k$  (3, 4 и 5) и в расчет вводились разные интервалы экспериментальных изотерм адсорбции, причем каждый интервал начинался с самых малых значений  $a$  и заканчивался некоторой заданной величиной  $a$ , которая увеличивалась от интервала к интервалу. Найденные величины коэффициентов  $C_1$  и  $C_2$  практически не зависят ни от числа членов  $k$  степенного ряда, ни от величины интервала  $a$  (вплоть до заполнений на 70–75%) и могут быть приняты за физико-химические константы данной системы адсорбат-цеолит. Погрешность в определении коэффициентов  $C_1$  составила 1–2%. Погрешность в определении величины  $C_2$  значительно больше (10–20%), так как эти величины гораздо сильнее зависят от точности экспериментальных данных. Наибольший интерес для сопоставления с теорией представляют именно величины  $C_1$  и  $C_2$ , поскольку молекулярно-статистическим путем в настоящее время могут быть рассчитаны только первые два виримальные коэффициента. Молекулярно-статистический расчет первого виримального коэффициента для некоторых систем описан ниже.

Для практических целей, т.е. для описания изотерм адсорбции в достаточно большом интервале заполнений (до 50–75%) необходимо определить еще один или два коэффициента уравнения (2). Приведенным выше способом определить устойчивые значения  $C_3$  и  $C_4$  (т.е. не зависящие от числа коэф-

фициентов  $k$  и интервала величина) пока не удается из-за недостаточной точности экспериментальных данных, получаемых общим объемным методом измерения изотерм адсорбции газов. Однако, если значения  $C_1$  и  $C_2$  уже известны, коэффициенты  $C_3$  и  $C_4$  можно приближенно определить методом линейного аппроксимирования уравнения (2)

$$\{[\ln(p/a) - C_1]/a - C_2\}/a = C_3 + C_4 a \quad (6)$$

Линейная зависимость получающихся величин  $C_1$  от обратной температуры (4) позволяет определить величины  $B_1$  и  $Q_1$ . Подстановка определенных таким образом констант  $B_1$  и  $Q_1$  в уравнении (5) дает возможность рассчитать значения  $a$  при разных  $p$  и  $T$ . Рассчитанные при помощи 4-х констант  $B_1$  и 4-х констант  $Q_1$  изотермы адсорбции этана и этилена цеолитами хорошо согласуются с экспериментальными приблизительно до 75% заполнения. Исключения составляют изотермы адсорбции этилена цеолитами  $\text{CaNaX}$ ,  $\text{SrNaX}$  и  $\text{LiNaX-2}$ , для которых область совпадения расчета и эксперимента несколько меньше (50–60%). По-видимому, это происходит из-за сильной неоднородности поверхности полостей этих цеолитов (сильной зависимости энергии адсорбции от положения молекулы), приводящей сначала к высоким, а затем к значительно более низким значениям  $Q_1$  и не позволяющей описать широкую область заполнений одним набором коэффициентов.

Найденные коэффициенты  $Q_1$  позволили рассчитать теплоты адсорбции этана и этилена цеолитами при разных заполнениях.

Значения констант  $C_1$  и  $K_1 = \exp(-C_1)$  при  $50^\circ\text{C}$ , а также величины  $Q_1$ , определенные описанным методом для этана и этилена адсорбированных на всех изученных цеолитах, приведены в табл. 3. Зависимость величин  $Q_1$  от радиуса обменного катиона цеолита обсуждалась выше. Зависимость от радиуса катиона константы  $K_1$  (или  $\ln K_1 = -C_1$ ) имеет такой же характер.

#### МОЛЕКУЛЯРНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АДСОРБЦИИ ЭТАНА ЦЕОЛИТАМИ $\text{NaX}$ И $\text{NaY}$ .

С помощью молекулярной статистики был проведен расчет константы Генри (первого виримального коэффициента),

теплоты адсорбции и изменения теплоемкости адсорбата (при нулевом заполнении) для адсорбции этана цеолитами  $\text{NaX}$  и  $\text{NaY}$ . Вычислялась также необходимая для этого статистического расчета потенциальная энергия взаимодействия молекулы с цеолитом для различных ее положений. Расчет проводился для цеолита  $\text{NaX}$  состава  $\text{Na}_{0,97}[\text{AlO}_2]_7[\text{SiO}_2]_{1,48}$  (соответствующего составу экспериментально исследованного образца) и цеолита  $\text{NaY}$  состава  $\text{Na}_{1,0}[\text{AlO}_2]_7[\text{SiO}_2]_{2,87}$  (ближкого к составу образца, на котором измерялась адсорбция этана). В обоих случаях при расчете были учтены 99 ионов кислорода  $\text{O}^{2-}$ . В случае цеолита  $\text{NaX}$  учтены также 22 катиона  $\text{Na}^+$ , расположенные на местах  $S_I$ ,  $S_{II}$  и  $S_{III}$ , каждому из 12 катионов на местах  $S_I$  и 4-х на  $S_{II}$  был присвоен заряд +1. Каждому из катионов на местах  $S_{III}$  присвоен заряд равный 3,4/6 поскольку на 6 местах  $S_{III}$  в цеолите  $\text{NaX}$  указанного состава находится только 3,4 катиона. В случае цеолита  $\text{NaY}$  учтен 31 катион  $\text{Na}^+$  на местах  $S_I$ ,  $S_{II}$  и  $S_{III}$ . В соответствии с факторами занятости каждому из 12 катионов на местах  $S_I$  присвоен заряд +0,484, каждому из 15 катионов на местах  $S_I'$  + 0,612 и каждому из 4-х катионов на местах  $S_{II}'$  +0,947. Все эти ионы располагаются либо на стенах большой полости, либо в ближайших к поверхности полости слоях решетки цеолита. Для определения координат ионов были использованы данные рентгеноструктурного анализа (за исключением катионов  $\text{Na}^+$  на местах  $S_{III}$ , относительно которых предполагалось, что они с одинаковой вероятностью находятся у четырехчленных окон внутри большой полости). Вклад в энергию взаимодействия с молекулой адсорбата ионов  $\text{Al}$  и  $\text{Si}$ , окраинированных кислородными ионами в тетраэдрах  $[\text{AlO}_4]^{-1}$  и  $[\text{SiO}_4]$ , косвенно был учтен через заряд  $\delta \approx -0,2$  а.ст.ед., который был присвоен каждому иону кислорода в решетке, а также через соответствующие этому заряду поляризуемость и магнитную восприимчивость ионов  $\text{O}^{2-}$ .

Молекула этана рассматривалась как жесткое соединение двух соответствующих группам  $\text{CH}_3$  сфер, каждая с

ван-дер-Ваальсовым радиусом, равным  $2,0 \text{ \AA}$ , расстояние между центрами которых равно  $1,55 \text{ \AA}$ .

В каждом случае были рассмотрены 5 типов направлений, на которых молекула этана при движении от центра полости к ее стенке приходит в соприкосновение или с катионом или с ионом кислорода, и 2 крайних ориентации молекулы этана: "вертикальная" и "горизонтальная" (по отношению к поверхности полости). На каждом из этих направлений рассматривалось по 20 равноотстоящих друг от друга положений молекулы этана.

В области малых (нулевых) заполнений, где главную роль играет энергия взаимодействия молекулы адсорбата с адсорбентом, энергии взаимодействия между адсорбированными молекулами можно не учитывать. Энергии взаимодействия адсорбат-адсорбент  $\Phi_{\text{общ}}$  можно приближенно представить в виде суммы отдельных составляющих:

$$\Phi_{\text{общ.}} = \Phi_{\text{дисп.}} + \Phi_{\text{инд.}} + \Phi_{\text{отт.}}, \quad (7)$$

где  $\Phi_{\text{дисп.}}$  - энергия дисперсионного притяжения,  $\Phi_{\text{инд.}}$  - энергия индукционного притяжения и  $\Phi_{\text{отт.}}$  - энергия отталкивания.

Величины  $\Phi_{\text{дисп.}}$  и  $\Phi_{\text{отт.}}$  по предположению являются аддитивными потенциалами, равными суммам энергий парных взаимодействий со всеми узлами бесконечной решетки. Величина  $\Phi_{\text{инд.}}$  определяется суммарным электрическим полем в точке, где рассчитывается энергия. Далее, в силу приближенной аддитивности поляризуемости  $\alpha$  и диамагнитной восприимчивости  $\chi$  групп  $\text{CH}_3$ , потенциальная энергия взаимодействия молекулы этана с решеткой цеолита может быть представлена как сумма энергий взаимодействия из двух групп  $\text{CH}_3$  в отдельности.

В соответствии с этим энергия дисперсионного притяжения  $\Phi_{\text{дисп.}}$  рассчитывалась по приближенной формуле:

$$\Phi_{\text{дисп.}} = -C_{\text{CH}_3-\text{O}} \sum \sum_{\text{CH}_3, \text{O}} r_i^{-6} - C_{\text{CH}_3-\text{Na}} \sum \sum_{\text{CH}_3, \text{Na}} r_i^{-6} \quad (8)$$

где  $r_i$  - расстояние от центра данной группы  $\text{CH}_3$  до  $i$ -го центра решетки  $\text{C}_{\text{CH}_3-\text{O}^-}$  и  $\text{C}_{\text{CH}_3-\text{Na}^+}$  - константы дисперсионного притяжения между группой  $\text{CH}_3$  и, соответственно, ионом кислорода и катионом  $\text{Na}^+$ . Эти константы для всех типов  $a$  и  $b$  взаимодействующих центров рассчитывались по формуле Кирквуда-Миллера:

$$c_{a-b} = \frac{mc^2}{\alpha_a/\chi_a + \alpha_b/\chi_b}, \quad (9)$$

где  $c$  - скорость света,  $m$  - масса электрона.

Индукционная энергия,  $\Phi_{\text{инд.}}$ , приближенно определялась по формуле:

$$\Phi_{\text{инд.}} = -\frac{1}{2} \alpha_{\text{CH}_3} \vec{E}^2(\vec{r}) \quad (10)$$

В этой формуле  $\vec{E}(\vec{r})$  - напряженность суммарного электростатического поля, создаваемого ионами решетки цеолита в центре  $i$ -й группы  $\text{CH}_3$ . Эта напряженность определяется выражением:

$$\vec{E}(\vec{r}_i) = -\text{grad} \left( \sum \frac{e}{|\vec{r}_i - \vec{r}_k|} \right), \quad (11)$$

где  $e$  - элементарный заряд,  $\vec{r}_k$  - положение  $k$  к катионом или ионом кислорода.

Энергия отталкивания,  $\Phi_{\text{отт.}}$ , рассчитывалась по формуле:

$$\Phi_{\text{отт.}} = B_{\text{CH}_3-\text{O}^-} \sum_{\text{CH}_3} \sum_{\text{O}^-} r_i^{-12} + B_{\text{CH}_3-\text{Na}^+} \sum_{\text{CH}_3} \sum_{\text{Na}^+} r_i^{-12} \quad (12)$$

Константы отталкивания  $B_{\text{CH}_3-\text{O}^-}$ ,  $B_{\text{CH}_3-\text{Na}^+}$  (12) определялись из условия равновесия:

$$\left( \frac{\delta \Phi(r)}{\delta r} \right)_{r=r_e} = 0 \quad (13)$$

где  $r_e$  - равновесное расстояние между взаимодействующими партнерами. Для определения двух констант отталкивания  $B_{\text{CH}_3-\text{O}^-}$  и  $B_{\text{CH}_3-\text{Na}^+}$  решалась система из двух уравнений типа (13), составленных для двух разных направлений так, что на одном направлении молекула этана соприкасается только с ионом  $\text{Na}^+$ , а во другом - только с ионами кислорода.

Были не учитывать зависимость потенциала взаимодействия от ориентации молекулы, то константу Генри,  $K_1$ , можно рассчитать по формуле

$$K_1 = \frac{4\pi \cdot 10^3 \alpha_o^3 \ell}{1.85 \cdot 760 \text{ RT}} \cdot \frac{\sum n_k \int \exp(-\Phi_k / \text{RT}) \varrho^2 d\varrho}{\sum n_k}, \quad (14)$$

где  $\ell$  - число больших полостей на 1 г цеолита,  $\alpha_o$  - параметр решетки,  $n_k$  - число направлений, эквивалентных данному  $k$ -ому направлению,  $\varrho$  - радиус в сферических координатах.

Изостерическая теплота адсорбции при нулевом заполнении,  $Q_1$ , определялась из соответствующего принятой модели (газ в потенциальном поле адсорбента) соотношения:

$$Q_1 = -\bar{\Phi} + \text{RT} = -\Delta \bar{H}, \quad (15)$$

где

$$\bar{\Phi} = \frac{\sum n_k \int \Phi_k \exp(-\Phi_k / \text{RT}) \varrho^2 d\varrho}{\sum n_k \int \exp(-\Phi_k / \text{RT}) \varrho^2 d\varrho} \quad (16)$$

Формула для расчета теплоемкости адсорбата при нулевом заполнении имеет вид:

$$\bar{C}_v^{(\text{ад})} = C_v^{(\text{газ})} + \Delta \bar{C}_v, \quad (17)$$

где  $C_v^{(\text{газ})}$  - теплоемкость адсорбата в газовой фазе, а  $\Delta \bar{C}_v$  - изменение дифференциальной мольной теплоемкости адсорбата, которая дается выражением:

$$\Delta \bar{C}_v = \frac{(\bar{\Phi})^2 - \bar{\Phi}^2}{R T^2}, \quad (18)$$

где

$$\bar{\Phi}^2 = \frac{\sum n_k \int \Phi_k^2 \exp(-\Phi_k / \text{RT}) \varrho^2 d\varrho}{\sum n_k \int \exp(-\Phi_k / \text{RT}) \varrho^2 d\varrho} \quad (19)$$

Все расчеты проводились на ЭВМ. Результаты их показывают, что наибольшие (по абсолютной величине) значения отдельных вкладов, а также общая потенциальная энергия получаются для тех направлений, на которых молекула этана соприкасается с ионами кислорода решетки, причем в контакте с ионами кислорода находятся обе группы  $\text{CH}_3$ . Это означает, что в начальной области заполнения молекула этана

преимущественно адсорбируется на ионах кислорода. Катионы, особенно катионы на местах  $S_{II}$ , оказывают значительное влияние на величину энергии адсорбции через распределение электростатического поля внутри полости. Рассчитанные для цеолитов NaX и NaY величины  $-\ln K_1$  при разных температурах, величины теплот адсорбции при нулевом заполнении  $Q_1$ , а также величины теплоемкостей адсорбата,  $\bar{C}_v$  и изменения дифференциальной мольной теплоемкости  $\Delta\bar{C}_v$  при адсорбции (для нулевого заполнения) приведены в таблице 4, в этой же таблице приведены соответствующие величины  $-\ln K_1$  и теплоты адсорбции  $Q_1$ , определенные из экспериментальных данных с помощью уравнения в вириальном виде.

Данные таблицы 4 показывают, что величины, теоретически рассчитанные молекулярно-статистическим путем, хорошо согласуются с величинами, рассчитанными непосредственно из экспериментальных изотерм адсорбции по вириальному уравнению.

Таблица 4.  
Рассчитанные и экспериментальные величины  $-\ln K_1, Q_1, \Delta\bar{C}_v, \bar{C}_v^{(ad)}$ .

Расчет	Цеолит	$Q_1$ , кал моль	$-\ln K_1$				$\Delta\bar{C}_v$ , кал моль. .град.	$\bar{C}_v^{(ad)}$ , кал моль. .град.
			0°C	25°C	50°C	75°C		
Из экспериментальных данных по вириальному уравнению.	NaX	6,20	3,14	4,08	4,92	-	-	-
	NaY	5,40	4,08	4,95	5,69	6,32	-	-
Молекулярно-статистический	NaX	6,23	3,18	4,15	4,96	5,66	2,4	13,8
	NaY	5,94	3,87	4,79	5,57	6,28	2,7	14,1

Изменение дифференциальной мольной теплоемкости эта-ва при адсорбции цеолитами NaX и NaY при нулевом заполнении очень невелико (меньше 3 кал/моль.град), так что сделанное при обработке экспериментальных данных предположение о независимости дифференциальной теплоты адсорбции от температуры в небольшом интервале температур и в области малых заполнений является справедливым.

#### ВЫВОДЫ

1. Объемным методом измерены изотермы адсорбции при разных температурах и определены изостерические теплоты адсорбции этиана и этилена цеолитами  $\text{LiNaX-2}$ ,  $\text{KNaX}$ ,  $\text{RbNaX}$ ,  $\text{CaNaX}$ ,  $\text{SrNaX}$  и  $\text{NaY}$ . Рассмотрены также литературные данные для адсорбции этих газов цеолитами  $\text{LiNaX-1}$ ,  $\text{NaX}$  и  $\text{CsNaX}$ .

2. Величина адсорбции  $a$  и изостерические теплоты адсорбции  $Q$ , для этилена превышают соответствующие величины для этиана за счет вклада  $\Delta Q$  энергии специфического взаимодействия  $\mathcal{L}$  - связь этилена, в основном, с катионом цеолитов. Этот вклад в случае адсорбции на цеолитах с двухзаарядными катионами значительно больше, чем в случае адсорбции на цеолитах с однозаарядными катионами. В обоих случаях величина  $\Delta Q$  уменьшается с увеличением радиуса обменного катиона. Величина  $\Delta Q$  уменьшается также при уменьшении концентрации обменных катионов, происходящем в результате декатионирования.

3. Теплоты адсорбции этиана и особенно этилена на цеолитах  $\text{CaNaX}$  и  $\text{SrNaX}$ , сильно превышающие в начальной области заполнений соответствующие теплоты адсорбции на цеолите  $\text{NaX}$ , резко уменьшаются до величин теплот адсорбции на цеолите  $\text{NaX}$  при заполнениях, соответствующих предполагаемому на основании химического состава цеолитов количеству катионов  $\text{Ca}^{2+}$  и  $\text{Sr}^{2+}$ , находящихся на доступных для адсорбции местах  $S_{II}$  в большой полости.

4. Путем обработки экспериментальных данных по уравнению изотерм адсорбции в вириальной форме для всех полученных систем адсорбат-цеолит найдены коэффициенты этого уравнения и их зависимость от температуры. При всех температурах первый и второй вириальные коэффициенты сохраняют

свои значения, если расчет ведется по уравнению с разным числом членов ряда и в расчет вводятся разные интервалы измеренных величин адсорбции. Это позволяет считать их физико-химическими константами данной системы адсорбат-адсорбент.

5. Значения первого вириального коэффициента позволили определить для всех систем адсорбат-цеолит константы Генри для адсорбционного равновесия  $K_1$  при разных температурах и соответствующие теплоты адсорбции  $Q_1$  (при нулевом заполнении). В ряду цеолитов с одновалентными катионами величины  $K_1$  (или  $b/K_1$ ) и  $Q_1$  с ростом радиуса обменного катиона несколько возрастают для этана и уменьшаются для этилена. Эти величины уменьшаются с ростом степени декатерилизации и при уменьшении концентрации и заряда катионов при адсорбции как этана, так и этилена.

6. Найденная зависимость вириальных коэффициентов от температуры дала возможность рассчитывать величины адсорбции при разных давлениях и температурах. Рассчитанные таким образом изотермы адсорбции при разных температурах и теплоты адсорбции для всех исследованных систем адсорбат-цеолит хорошо согласуются с экспериментальными данными в широкой области температур и заполнений.

7. С помощью молекулярных моделей цеолитов NaX и NaY с составом, близким к составу экспериментально исследованных образцов, и модели молекулы этана (в виде жесткого соединения двух сфер из групп  $\text{CH}_3$ ) проведен расчет потенциальной энергии взаимодействия молекулы этана с решеткой цеолита для ряда положений молекулы этана на различных направлениях от центра к стенке большой полости. В энергетически наиболее выгодных положениях молекула этана адсорбируется на ионах кислорода, когда в контакте с ионами кислорода находится обе группы  $\text{CH}_3$ . Катионы (особенно катионы на местах  $S_{\text{II}}$ ) оказывают значительное влияние на величину энергии адсорбции через распределение электростатического поля внутри большой полости цеолита.

8. Проведена статистическая оценка константы Генри, изостерической теплоты при нулевом заполнении и дифференциальной теплоемкости этана для систем  $\text{C}_2\text{H}_6\text{-NaX}$  и  $\text{C}_2\text{H}_6\text{-NaY}$ .

Рассчитанные величины хорошо согласуются с величинами, рассчитанными по уравнению с вириальными коэффициентами.

Основные результаты работы опубликованы в следующих статьях:

1. A.J. Jesus, A.V. Kiselev, Z.Bedlack, Pham Quang Du, Trans. Faraday Soc., 67, 468, 1971.
2. Фам Куанг Ди "Основные проблемы теории физической адсорбции" изд. "Наука", Москва, 1970, стр.190.
3. Фам Куанг Ди. Тезисы докладов на конференции молодых ученых химфака МГУ (посвященной 100 летию со дня рождения Б.И.Ленина), 1970г.

Материалы диссертации докладывались автором на 1-ой и 2-ой всесоюзной конференции по теоретическим вопросам адсорбции (Москва, 1968 и 1970г.) и проф.Р.М.Баррером на 2-ой международной конференции по молекулярным ситам - цеолитам (Бустер, США, 1970г.).

ПОДП. К ПЕЧАТИ 12/Х-71 г. Л-44197. 60x90/16  
ФИЗ.ПЛ. 1,25. УЧ.-ИЗД.Л. 1,0. ЗАКАЗ 2794. ТИР.200

ОТПЕЧТАНО НА РОТАПРИНТАХ В ТИП. ИЗД. МГУ  
МОСКВА, ЛЕНГОРЫ