

Е 701

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ОТДЕЛЕНИЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА ИНСТИТУТА ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Л. Т. Еременко, А. М. Королев, Л. И. Березина

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА  
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В ТЕХНИКЕ

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ  
за 1958 — 1978 гг.

ЧЕРНОГОЛОВКА 1981

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОТДЕЛЕНИЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА ИНСТИТУТА ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Л. Т. Еременко, А. М. Королев, Л. И. Березина

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ !

Просмотрев издание,  
укажите номер  
читательского билета  
и код категории  
читателя.

( Пример: 325/ЗЕІ )

016:66  
Е701 ЕР

Нитроцеллюлоза  
использование  
Черноголовка

# НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ЗА 1958 — 1978 гг.

ЧЕРНОГОЛОВКА 1981

УДК 016:547.458.82.002.2:662.2/3 + 662.6/8

Аннотированная библиография содержит работы по получению нитроцеллюлозы, изучению ее свойств и применению ее в порохах, взрывчатых веществах и ракетных топливах, опубликованные в зарубежной и отечественной научно-технической и патентной литературе за период 1958—1978 гг. Классификация материала в сборнике имеет целью дать читателю представление о современном состоянии проблемы по следующим разделам: технология получения нитроцеллюлозы, ее химические, фотохимические, физические и механические свойства, строение и методы исследования строения, пластификация и растворимость, использование в порохах, взрывчатых веществах, ракетных топливах и других областях техники, анализ, термическое разложение, воспламенение, горение и детонация нитроцеллюлозы и соответствующих изделий из нее, вопросы пожарной безопасности, техники безопасности и т. д.

Сборник содержит около 1300 публикаций (более 500 патентов) и снабжен патентным и авторским указателями.

Аннотированная библиография предназначена для инженерно-технических и научных работников, занимающихся изучением нитроцеллюлозы и ее использованием в технике и других областях народного хозяйства. Сборник может быть полезен для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей вузов соответствующих специальностей.

Ответственный редактор Л. В. Забелин

532774

© Редакционно-издательский отдел ИХФ АН СССР



## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	5
Введение . . . . .	6
Список принятых сокращений и обозначений . . . . .	7
1. Сокращения общего типа . . . . .	7
2. Общие и специальные сокращения и обозначения . . . . .	7
3. Обозначения фирм и ведомств-держателей патентов . . . . .	10
I. Книги, обзоры по нитроцеллюлозе, порохам и ракетным топливам . . . . .	13
II. Получение нитроцеллюлозы . . . . .	17
1. Подготовка исходного материала . . . . .	17
2. Методы нитрования . . . . .	20
3. Кинетика, механизм нитрования целлюлозы, ее реакционная способность . . . . .	24
4. Удаление кислот . . . . .	29
5. Стабилизация . . . . .	30
6. Обезвоживание . . . . .	33
7. Очистка . . . . .	35
8. Аппаратура, применяемая для получения нитроцеллюлозы (нитрование, обезвоживание, сушка, гранулирование, стабилизация, транспортировка) . . . . .	35
9. Модификация нитроцеллюлозы (получение в виде частиц определенной формы и размеров и другие виды модификации) . . . . .	38
III. Химические свойства нитроцеллюлозы . . . . .	51
1. Гидролиз и растворение в щелочах . . . . .	51
2. Взаимодействие с окислами азота . . . . .	52
3. Реакции нитроцеллюлозы с различными химическими соединениями . . . . .	53
4. Получение полимерных соединений на основе нитроцеллюлозы . . . . .	55
IV. Фотохимические, физические и механические свойства нитроцеллюлозы . . . . .	60
V. Пластификация и растворимость нитроцеллюлозы. Совместимость ее с другими полимерами. Новые пластификаторы и растворители . . . . .	71
VI. Строение нитроцеллюлозы и различные методы исследования строения. Структура растворов нитроцеллюлозы . . . . .	90

<b>VII. Пироксилиновый порох</b>	115
1. Технология получения	115
2. Быстрогорящий, пористый порох	117
3. Низкотемпературный порох	119
4. Другие рецептуры порохов на основе нитроцеллюлозы	120
5. Стабилизация	122
6. Покрытия	123
7. Безгильзовье заряды (БЗ)	125
<b>VIII. Баллиститный порох</b>	127
1. Технология получения	127
2. Рецептуры, добавки	133
3. Использование старых порохов	136
4. Физические свойства	137
5. Покрытия	140
6. Безгильзовье заряды (БЗ)	143
7. Аппаратура	144
<b>IX. Взрывчатые вещества с использованием нитроцеллюлозы</b>	145
<b>X. Ракетные топлива</b>	156
1. Технология получения	156
2. Рецептуры, добавки, пластификаторы, растворители	168
3. Физико-механические свойства	190
4. Бронировка зарядов	190
5. Конструкция зарядов	192
6. Расчет энергетических характеристик порохов и ракетных топлив	193
<b>XI. Термическое разложение, горение, детонация нитроцеллюлозы, пироксилинового и баллиститного порохов и ракетных топлив</b>	195
1. Нитроцеллюлоза	195
2. Пороха	203
3. Ракетные топлива	218
<b>XII. Анализ нитроцеллюлозы, порохов, ракетных топлив</b>	227
1. Определение азота и функциональных групп в нитроцеллюлозе	227
2. Определение нитроцеллюлозы в различных материалах	230
3. Анализ компонентов пороха	231
4. Методы определения стабильности нитроцеллюлозы и порохов	235
5. Методы определения молекулярного веса и молекулярновесового (массового) распределения нитроцеллюлозы	237
6. Другие виды анализа	240
7. Приборы, используемые в анализе	242
<b>XIII. Различное применение нитроцеллюлозы</b>	244
<b>XIV. Вопросы пожарной безопасности и техники безопасности</b>	247
Указатель патентов	249
Авторский указатель	254
1. Русский алфавит	254
2. Латинский алфавит	261

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю аннотированная библиография «Нитроцеллюлоза и ее использование в технике» — книга, для которой уже давно приготовлено место на рабочем столе студента, инженера и научного работника, а труд авторов Еременко Л. Т., Королева А. М., Березиной Л. И., с моей точки зрения, будет высоко оценен как первая серьезная попытка систематизации быстро накапливающихся сведений в этой области.

Аннотированная библиография содержит до 1300 различных публикаций (более 500 патентов) за 20 лет, с 1958 по 1978 гг., представленных в хорошо продуманной классификации.

Здесь найдет свой раздел инженер-технолог, работающий над совершенствованием технологии производства нитроцеллюлозы, и специалист, работающий над безопасными приемами работ при получении и использовании нитроцеллюлозы.

Ряд разделов будет полезен специалистам, изучающим свойства нитроцеллюлозы, занимающимся поиском новых областей ее применения, совершенствованием методов анализа и аппаратуры для исследования. Большой объем сведений содержит разделы по пироксилиновым и нитроглицериновым порохам, адресуя пользователя к последним данным по рецептограм и технологиям порохов.

Сборник Еременко Л. Т., Королева А. М., Березиной Л. И. поможет специалистам в своей конкретной области продолжать самостоятельное аннотирование по более поздним источникам, обеспечивая тем самым глубокое и всестороннее изучение конкретных разделов теории и практики применения нитроцеллюлозы в технике.

Л. ЗАБЕЛИН

## ВВЕДЕНИЕ

Последним обобщением материала в области химии и технологии нитроцеллюлозы была книга А. П. Закошникова «Нитроцеллюлоза» (Оборонгиз, М.), изданная в 1950 году. За прошедший период времени других изданий, касающихся успехов в технологии получения нитроцеллюлозы, изучение ее свойств и использования в различных областях техники, в Советском Союзе не было. В этой связи в настоящем сборнике обобщен материал по нитроцеллюлозе (получение, свойства, анализ, строение и т. п.) и использованию ее в порохах, взрывчатых веществах и ракетных топливах, опубликованный в отечественной и зарубежной литературе за период с 1958 года по 1978 год. Основным источником при написании аннотаций служили рефераты работ (статей, патентов, книг, обзоров), опубликованные в Реферативном журнале «Химия» (РЖХим) за 1960—1978 годы, а также некоторые оригинальные статьи и патенты из других источников.

Материал сборника систематизирован и состоит из 14 глав, включающих 43 раздела. В каждой главе или разделе аннотации расположены в хронологическом порядке (патенты рассматриваются по дате заявки). За порядковым номером аннотации следует название статьи (книги, обзора, патента) на русском языке, сокращенное название журнала (как принято в РЖХим), год, номер и страницы (от начала и до конца статьи), фамилии и инициалы авторов на оригинальном языке и ссылка на РЖХим с указанием года и номера реферата. Для патента после названия сокращению указывается страна, класс и номер патента, даты заявки и публикации патента, фамилии и инициалы авторов, в скобках условное обозначение фирмы-должатели патента и ссылка на РЖХим. После такого библиографического описания следует текст аннотации.

При изложении материала сборника используются сокращения и условные обозначения (их список приведен в начале сборника), принятые в химической, научно-технической и информационной (напр., в РЖХим) литературе.

Сборник имеет авторский указатель (русский и латинский алфавиты) и указатель патентов по странам, составленный в алфавитном порядке русских названий стран.

Авторы благодарят за помощь в работе по подготовке рукописи в печать С. В. Свиридову.

## СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

### 1. СОКРАЩЕНИЯ ОБЩЕГО ТИПА

Окончания — «ический» сокращаются на букве «ч» (оптич., стерич.).

Окончания — «ционный» сокращаются на букве «ц» (реакц., экстракц.).

Окончания — «ованный» сокращаются на предыдущей букве (гранулир., мерсериз.).

### 2. ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

абс.	абсолютный	воспл.	вспламенение
аморф.	аморфный	всп.	вспышка
арм.	армейский	втор.	вторичный
арт.	артиллерийский	вычисл.	вычисленный
асимм.	асимметричный	газ.	газообразный, газовый
атм.	атмосферный	гетерог.	гетерогенный
ац.	ацетон	ГЖХ	газожидкостная хроматография
AcOH	уксусная кислота	гл. обр.	главным образом
Ac <sub>2</sub> O	уксусный ангидрид	гомог.	гомогенный
балл.	баллиститный	гор.	горячий
безводни.	безводный	ГХ	газовая хроматография
бездым.	бездымный	давл.	давление
бзл.	бензол	ДБФ	дибутилфталат
БХ	бумажная хроматография	диам.	диаметр
вал.	валентное колебание	ДМСО	диметилсульфоксид
кол.		ДМФ	диметилфталат
вал.	взрывчатое вещество	ДМФА	диметилформамид
в-во	вещество	ДНК	дезоксирибонуклеиновая кислота
вес.	весовой	ДНТ	динитротолуол
вес. ч.	весовая часть	др.	древесина
взрывч.	взрывчатый	ДСК	дифференциальная сканирующая калориметрия
влажн.	влажный		
внутр.	внутренний		
води.	водный		
волокн.	волокнистый		

ДТА — дифференциальный термический анализ  
 ДФА — дифениламин  
 ДХМ — дихлорметан  
 ДХЭ — дихлорэтан  
 ДЭГ — диэтиленгликоль  
 ДЭФ — диэтилфталат  
 ед. — единица  
 емк. — емкость  
 жидк. — жидкий  
 ЖРТ — жидкое ракетное топливо  
 замещ. — замещенный  
 з-д — завод  
 значит. — значительный  
 ИА — изотерма адсорбции  
 ИД — изотерма десорбции  
 ИК — инфракрасный  
 Ин — ингибитор  
 индив. — индивидуальный  
 инерт. — инертный  
 искусств. — искусственный  
 калибр. — калибровочный  
 кач-во — качество  
 качеств. — качественный  
 КД — капсюль-детонатор  
 Км — композиция  
 КМЦл — карбоксиметилцеллюлоза  
 кол-во — количество  
 колич. — количественный  
 колл. — коллоидный  
 комн. — комнатный  
 конденс. — конденсированный  
 конц. — концентрированный  
 конц-ия — концентрация  
 коэф. — коэффициент  
 крист. — кристаллический  
 крит. — критический  
 к-рый — который  
 Кт — катализатор  
 к-та — кислота (и производные: аминок-та, к-тный и т. д.)  
 лаб. — лабораторный  
 лед. — ледяной  
 лит. — литературный  
 магн. — магнитный  
 макс. — максимальный

матем. — математический  
 м. б. — может быть  
 МВР — молекулярновесовое деление распре-  
 мех. — механический  
 минер. — минеральный  
 миним. — минимальный  
 ММА — метилметакрилат расп.  
 ММР — молекулярномассовое разделение  
 мол. вес — молекулярный вес  
 молек. — молекулярный  
 МЭК — метилэтилкетон  
 Н — азот, содержание азота (%) веще-  
 н. — нормальный  
 напр. — например  
 наст. — настоящий  
 насыщ. — насыщенный  
 нач. — начальный  
 НГ — нитроглицерин  
 НГ-порох — нитроглицериновый по-  
 рох  
 НГ ТРТ — нитроглицериновое ТРТ  
 нейтр. — нейтральный  
 нек-рый — некоторый  
 ненасыщ. — ненасыщенный  
 неорг. — неорганический  
 нерж. — нержавеющий  
 нер-римый — нерастворимый  
 несимм. — несимметричный  
 неск. — несколько  
 низкомол. — низкомолекулярный  
 нитров. — нитрованный  
 нитро-ДФА — нитродифениламин  
 НКЛ — нитроклетчатка  
 НМ — нитрометан  
 НС — нитрующая смесь  
 НЦ — нитроцеллюлоза, нитрат цел-  
 люлозы  
 НЦ-порох — нитроцеллюлозный по-  
 рох  
 НЦ РТ — нитроцеллюлозное РТ  
 НЦ ТРТ — нитроцеллюлозное ТРТ  
 НЭ — нитроэфир  
 об. — объемный  
 обр. — обратный  
 обраб. — обработанный

окисл. — окислительный  
 окисл.-восст. — окислительно-восстановительный  
 окончат. — окончательный  
 оптим. — оптимальный  
 орг. — органический  
 относит. — относительный  
 отнош. — отношение  
 отраб. — отработанный  
 отриц. — отрицательный  
 охлажд. — охлажденный  
 очищ. — очищенный  
 ПАВ — поверхностноактивное веще-  
 щество  
 ПАН — поликарилонитрил  
 Пв — поверхность  
 ПВА — поливинилацетат  
 ПВС — поливиниловый спирт  
 ПВХ — поливинилхлорид  
 перв. — первичный  
 петр. эф. — петролейный эфир  
 пиrox. — пиroxилиновый  
 Пк — покрытие  
 Пл — пленка  
 ПМА — полиметилакрилат  
 ПММА — полиметилметакрилат  
 поверхн. — поверхностный  
 положит. — положительный  
 порох. — пороховой  
 послед. — последующий  
 ПП — полипропилен  
 предв. — предварительный  
 прикл. — прикладной  
 производ. — производное  
 произв. — производственный  
 произв-во — производство  
 производ-сть — производительность  
 пром. — промышленный  
 промежут. — промежуточный  
 пр-т — продукт  
 ПС — полистирол  
 Пт — потенциал  
 Пу — полиуретан  
 ПХ — перхлорат  
 ПЭ — полиэтилен  
 ПЭТН, тэн — пентаэритриттетранит-  
 рат  
 ПЭТрН — пентаэритриттритрат  
 разб. — разбавленный  
 разл. — разложение  
 ракет. — ракетный  
 РД — ракетный, реактивный двигатель  
 рез-т — результат  
 р-р — раствор (и производные: р-римый, р-ритель и т. д.)  
 РТ — ракетное, реактивное топливо  
 р-ция — реакция  
 САЦ — сульфатная целлюлоза  
 СВ — сточные воды  
 св-во — свойство  
 СГ — силикагель  
 СИЦ — сульфитная целлюлоза  
 СКН — нитрильный каучук  
 СКС — дивинилстирольный каучук  
 след. — следующий  
 содержит. — содержит  
 соотв. — соответственно  
 соотв-щий — соответствующий  
 соотн. — соотношение  
 СП — степень полимеризации  
 сп. — спирт  
 спец. — специальный  
 спирт. — спиртовой  
 СПЛ — сополимер  
 сравнил. — сравнительный  
 средн. — средний  
 Ст — сталь  
 станд. — стандартный  
 ТБ — техника безопасности  
 тв. — твердый  
 т. воспл. — температура воспламенения  
 т. всп. — температура вспышки  
 ТГФ — тетрагидрофуран  
 т. д. — так далее  
 теор. — теоретический  
 техн. — технический  
 технол. — технологический  
 т. к. — так как  
 т. кип. — температура кипения  
 т. и. — так называемый  
 ТНТ — тринитротолуол

т. обр. — таким образом  
 топл. — топливный  
 т. п. — тому подобное  
 т. пл. — температура плавления  
 т-ра — температура (и производные:  
     т-рный, низкот-рный и т. д.)  
 т. разл. — температура разложения  
 ТРТ — твердое ракетное топливо  
 т. стекл. — температура стеклования  
 ТСХ — тонкослойная хроматография  
 ТТ — твердое топливо  
 Тт — титрование  
 ТЭГ — триэтиленгликоль  
 уд. — удельный  
 УЗ — ультразвук  
 ур-ние — уравнение  
 устр-во — устройство  
 УФ — ультрафиолетовый  
 физ. — физический  
 ф-ла — формула  
 ХА — хлорангидрид  
 ХГ — хлоргидрат  
 хим. — химический

хл. — хлопковый  
 ХЛФ — хлороформ  
 хол. — холодный  
 хр-мма — хроматограмма  
 хр-фия — хроматография  
 Цл — целлюлоза  
 Цф — центрифуга  
 ч. — часть  
 щел.-зем. — щелочно-земельный  
 щел-зем. — щелочно-земельный  
 ЭА — этилацетат  
 ЭГ — этиленгликоль  
 ЭВМ — электронновычислительная  
     машина  
 эксперим. — экспериментальный  
 экстрапол. — экстраполированный  
 эл. — электрический  
 энтр. — энтропийный  
 ЭПР — электронный парамагнитный  
     резонанс  
 ЭС — эпоксидная смола  
 эф. — эфир диэтиловый  
 эфир. — эфирный

### 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИРМ И ВЕДОМСТВ — ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАТЕНТОВ

А — Etat Français représenté par le Ministre des Armées (Direction des Poudres)  
 АА — Etat Français représenté par le Ministre des Armées, Délégation Ministérielle pour l'Armement (Direction des Poudres)  
 АС — Adamas Carbide Corp.  
 АГ — Aerojet-General Corp.  
 АІ — Activa Ibera Soc. An.  
 АК — Acaxhi касей когё кабусики кайся  
 АР — Atlantic Research Corp.  
 В — Bombrini Parodi-Delfino Soc. per Azioni  
 BG — Бозётэ гидзюцу кенкю хомбүрэ  
 BV — Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der  
     Verteidigung  
 С — Canadian Ind. Lmt  
 СС — Celanese Corp.  
 СЕ — Commonwealth Engineering Co. of Ohio  
 CS — Commercial Solvents Corp.  
 CSC — Charles Stratton Cross  
 D — Etat Français représenté par le Ministre de la Défense Nationale (Direction des Poudres)

ДА — Etat Français représenté par le Ministre d'Etat Chargé de la Défense  
     Nationale, Délégation Ministérielle pour l'Armement (Direction des Poudres)  
 DC — The Dow Chemical Co.  
 DCC — Dow Corning Corp.  
 DF — Etat Français représenté par M. le Secrétaire d'Etat à la Défense et aux  
     Forces armées (Direction des Poudres)  
 DI — Dyno Industrier A/S  
 DK — Дафсеру кабусики кайся  
 DKK — Дайкин когё кабусики кайся  
 DN — Dinamit Nobel A.—G.  
 DS — Дай-Нихон серуроидо кабусики кайся  
 EH — Exchem Holdings Ltd  
 EI — E. I. du Pont de Nemours and Co.  
 ER — Esso Research and Engineering Co.  
 F — Finska Forcit-Dynamit A.—B.  
 FH — Farbwerke Hoechst A.—G. vormals Meister Lucius und Brüning  
 FZ — Les Forges de Zeebrugge S. A.  
 H — Hercules Inc.  
 HP — Hercules Powder Co.  
 HS — Hispano Suiza Soc. An. Tanger  
 HT — Baronin Hyana von Thyssen-Bornemisza  
 IC — Imperial Chemical Industries Ltd  
 IO — Etat l'Israel représenté par l'Office du Premier Ministre  
 J — Joh. A. Benckiser G. m. b. H. Chemische Fabrik  
 JS — Josef Schabergler und Co. G. m. b. H.  
 KB — Kurt Berger  
 L — Lory Ind. Inc.  
 LP — Liberty Powder Defence Corp.  
 М — Imperial Metal Ind. Ltd  
 MB — MBA Associates  
 MM — Minnesota Mining and Manufacturing Co.  
 Н — Нихон юси кабусики кайся  
 ND — Ниппон дзюси кабусики кайся  
 NG — Nitrochemie G. m. b. H.  
 NK — Нихон каяку кабусики кайся  
 NR — North American Rockwell Corp.  
 NS — Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken N. V.  
 OM — Olin Mathieson Chemical Corp.  
 OR — USA Director, Office of Scientific Research and Development  
 OS — Osterreinische Sticksstoffwerke A.—G.  
 Р — Zaklady Chemiczne "Pronit" im. Bohaterów Studzianek  
 PE — Soc. Nationale des Poudres et Explosifs  
 PP — Pittsburgh Plate Glass Co.  
 PR — Soc. d'Etude de la Propulsion par Reaction  
 R — Rockwell International Corp.

RA — Remington Arms Co., Inc.  
RB — Poudreries Reunes de Belgique S. A.  
RH — Rohm and Haas Co.  
RW — Poudrerie Royale de Wetteren, Coopal et Co.  
S — Swift and Co.  
SA — USA Secretary of the Army  
SC — Soc. Corat, S. A. cie des recherches et d'applications techniques  
SD — The Secretary of State for Defence  
SF — USA Secretary of the US Air Force  
SN — USA Secretary of the Navy  
T — Thiokol Chemical Corp.  
USM — USM Corp.  
VC — Victor Comptometer Corp.  
W — Wolf and Co. A—G.  
WC — Wasag-Chemie A—G.  
We — Wegematic Corp.  
WG — Wasag-Chemie G. m. b. H.  
Wo — Werbla A—G.  
WW — Wolff Wals rode A—G.

## I. КНИГИ, ОБЗОРЫ ПО НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЕ, ПОРОХАМ И РАКЕТНЫМ ТОПЛИВАМ

1. Химия и технология взрывчатых веществ. — *Chemia i technologia materiałów wybuchowych*, t. II, Warszawa, Wydawn. Min. Obrony Narod., 1955, 127—244. Urbanski T.

Значит, ч. книга посвящена вопросам нитрования Цл, св-вам, применению и технологии произ-ва НЦ.

2. Ракетные топлива. — J. Brit. Interplanet. Soc., 1958, 16, № 5, 303—304. РЖХим, 1960, 6574.

Краткий обзор данных по РТ из смесей чистых хим. компонентов со ссылкой на библ. мировой литературы по РТ за период 1950—1956 гг. См. также РЖХим, 1959, № 12, 43747.

3. Развитие химической промышленности Японии за последнее десятилетие. Промышленное производство нитроклетчатки для целлюлоида. — *Nikkakyo gerro*, 1958, 11, № 4—5, 264—268. Ямаваки И. РЖХим, 1960, 11712.

4. Современные течения в химии двухкомпонентных ракетных топлив. — Techn. et sci. aéronaut., 1958, № 6, 269—275. Lévy R. РЖХим, 1960, 70986. См. также РЖХим, 1959, 65824.

5. Ракетные пороха. — Techn. et sci. aéronaut., 1959, № 1, 15—19. Reuge M. РЖХим, 1960, 14835.

Приведены сведения о принципах ракет. движения, типах ракет, порохов и их энергетич. возможностях. Схематически описано произ-во ракет. порохов балл. типа и смесевых; кратко изложены основные способы формования шашек различного размера и методы контроля готового пороха.

6. Ракетные топлива. — *Astronautics*, 1959, 4, № 4, Part 2, 7—11. Marsel Ch. J. РЖХим, 1960, 98202.

Наибольшее распространение в наст. время для ракет получили жидк. и тв. топлива (ТТ). Среди ТТ — горюч. топливо на основе НЦ и НГ, уд. импульс 219c. Приведены типичные составы каждого вида топлива и соотв-щие им импульсы. Перспективные источники энергии для ракет — атомная и солнечная энергия, а также топлива на основе ионов и свободных радикалов.

7. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. — М., Оборонгиз, 1960, 347—355. Орлова Е. Ю.

Содержатся краткие сведения о НЦ, химии процессов ее получения, св-вах, применении и технологии произ-ва.

8. Восьмой Международный симпозиум по горению. — Eighth Symposium (International) on Combustion. Pasadena Calif., Aug. 28th—Sept. 3rd, 1960. Baltimore, Williams and Wilkins, 1962, XXVIII, 1164 p. р. ill. РЖХим, 1963, 22B411K.

Перечислены 123 работы, доложенные на симпозиуме.

9. Химия ракетных топлив. I. Развитие ракетных топлив за последние годы. — Chem. Courant, 1961, 60, № 1916, 762—773. Limburg A. E. R. РЖХим, 1962, 8М193.
10. Нитроцеллюлоза. — Nitroceluloza. Warszawa, Wydawn. Min. Obrotu Narod., 1961, 520s, il, Ksiazkiewicz S., Kubicki J., Tesiorowski E. РЖХим, 1962, 14П559.
11. Нитроцеллюлоза для промышленных целей. — Industrial nitrocellulose. Rev. ed. London, Imperial chem. Inds., 1961, vii, 126 p., ill. РЖХим, 1962, 20П582.
12. Промышленная нитроцеллюлоза. Пересмотренное издание. — Industrial Nitrocellulose. Rev. ed. S. I. Imperial Chem. Ind. Ltd, 1961, vii, 128 p. p., ill. РЖХим, 1964, 14С300К.
13. Современные твердые ракетные топлива. — Doc-Air-Espace, 1963, № 79, 25—32. Boisson J. РЖХим, 1964, 4Н439.
- Показаны преимущества ракет с ТТ, типы ТТ — балл. и смесевые пороха. Основные схемы произв.-ва, изготовление зарядов методами экструзии и литья. Общие характеристики ТТ. Геометрия зарядов для ракет разных типов.
14. Развитие технологии получения нитроцеллюлозы в VCH Synthesis. — Prakt. chem., 1965, 10, № 1, 3—12. Langr S. РЖХим, 1967, 10С314.
- Сообщение об истории развития технологии получения НЦ на Выходешском хим. з-де «Синтезия» в Пардубице в течение 40 лет. На з-де в содружестве с созданным при нем в 1953 г. и.-и. ин-том прикл. химии разработана технология произв.-ва НЦ, отвечающая современным требованиям.
15. Развитие процессов производства нитрата целлюлозы. — Chem. Process, 1965, 11, № 2, s12—s15. Axon K. S. РЖХим, 1965, 14С296.
- Рассмотрены методы произв.-ва НЦ и описаны современные методы штрафции хл. линта, древесной Цл в виде жгутиков или пакки, нарезанной на мелкие частицы, в интараторах, методы стабилизации НЦ, снижения ее вязкости, смешения и обезвоживания. Отмечено появление методов непрерывной штрафции в ЦФ непрерывного действия с многоступенчатой противоточной промывкой НЦ после нитрации. Фирма BX Plastics Lim. использует полностью автоматизир. метод обезвоживания НЦ в ЦФ при помощи сп. Описано применение НЦ с различным N и вязкостью.
16. Промышленные нитроцеллюлозы. — Paint Technol., 1965, 29, № 1, 27—31. Beau N. E. РЖХим, 1965, 14С295.
- Сообщение о развитии произв.-ва НЦ и ее потреблении в разных странах. Большое применение получают пластифицир. НЦ, содержащие > 20%, напр., ДБФ и др. пластификаторов. Такие НЦ более безопасны при хранении и перевозках, легко р-ряются при переработке. Приведена табл. марок НЦ с высоким, средн. и низким N, вырабатываемых ведущими фирмами — Woffi, Hagedorn, Worbla, Wasag, Bofors, Hercules и др., с указанием пределов вязкости для каждого вида НЦ.
17. Промышленные нитроцеллюлозы. 2. — Paint Technol., 1965, 29, № 2, 30—32. Bowe A. N. P. РЖХим, 1965, 20С190.
- Описывается современное произв.-во пром. НЦ (10,5—13,5% N), имеющие различную вязкость, из хл. или древесной Цл в виде жгутиков или мелких частиц, полученных резкой листовых Цл. Приведена классификация НЦ по N, и указаны области их применения, а также описание основных фаз процесса произв.-ва НЦ. Нек-рые НЦ выпускаются в продажу с содержащимися в них пластификаторами.
18. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ. — Изд. 2-е перераб. и доп., М., «Наука», 1966, 348 с. Андреев К. К.
- Книга содержит обобщение эксперим. материала по исследованию горения ВВ, в частности, метательных ВВ — порохов. В ней рассмотрены закономерности термич. распада НЦ, эксперим. данные по устойчивому горению НЦ порохов, влияние давл., т-ры и относит. плотности на скорость горения, со-
- став газ. пр-тов горения, эксперим. данные по определению т-ры горения, основные теории устойчивого и нестационарного горения, всп. и воспл. в различных условиях.
19. Ракетные топлива. — Les Propergols. Paris, Gauthier-Villars, 1966, 92р., ill. Hagenmuller P. РЖХим, 1967, 13П222П.
- В рез-те обзора физ.-хим., энергетич., эксплуатациј. св-в ЖРТ и ТРТ приводятся: современная их классификация и история развития, способы получения, характеристики хим. состава и энергетич. св-в балл. и смесевых ТРТ, механизм горения ТРТ, сведения по оптим. размерам и геометрич. формам зарядов ТРТ. Указываются основные особенности работы и конструкции американ. и франц. ракет, предназначенных для запусков искусств. спутников Земли.
20. Основы ракетной тяги и химии твердых ракетных топлив. IV. — Osterr. Chem. — Ztg., 1967, 68, № 7, 207—214. Kiesl W. РЖХим, 1968, 10П201.
- Рассмотрены физ.-хим. характеристики в-в, используемых для приготовления ТРТ (НЦ,  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ ,  $\text{NO}_2\text{ClO}_4$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ , НГ, динитрат. ДЭГ); их получение и р-ции разл., а также применение ПУ-связующих и химия уретановых эластомеров. Сообщ. III см. РЖХим, 1967, 17П213.
21. Производство, применение и методы испытания ракетных топлив. — 153rd Meet. Amer. Chem. Soc., Miami Beach, Fla, Apr. 10—11, 1967, (Advances Chem. Ser. N 88) Washington, D. C. Amer. Chem. Soc., 1969, x, 396р. р., ill. РЖХим, 1970, 7П266К.
- В сб. статей 153-го собрания америк. хим. о-ва представлены доклады по ТРТ и ЖРТ. Рассматриваются вопросы произв.-ва и применения пластич. ТРТ с использованием НЦ, ПВХ, ПУ и полибутадиена.
22. Современные твердые ракетные топлива. — Aéronaut. et astronaut., 1968, № 4, 29—33. Quentin M. РЖХим, 1969, 10П250.
- Приводится характеристика св-в современных ТРТ.
23. Твердые ракетные топлива. — Engineering, 1968, 206, № 5343, 405-8. РЖХим, 1969, 12П234.
- На основании краткого обзора состояния разработки ТРТ в США отмечается, что современные ТРТ имеют скорости горения 1—100 мм/с при рабочем давл. в камере горения РД ТТ от ~ 20 кГ/см<sup>2</sup> для крупных космич. ракет до 50—105 кГ/см<sup>2</sup> для небольших тактич. ракет и пиропатронов. Макс. практическ. значения уд. импульса у обычных ТРТ достигают 250с на уровне моря при перепаде давл. в сопле от 70 до 1 кГ/см<sup>2</sup>. Характерные значения плотности ТРТ 1,5—1,8 г/см<sup>3</sup>, уд. теплопроводности 0,35 кал/с, к-р. линейного расширения 0,00025—0,00060 л/°С. Рассмотрены особенности гомог. смесевых и двухосновных термопластичных модифицир. ТРТ.
24. Проектирование тактических ракетных систем. — Chem. Eng., 1972, № 259, 97, 111. Jones P. G. РЖХим, 1972, 17П195.
- Рассматривается принципиальное устройство современных тактич. ракет на ТТ. Заряды ТТ получают по литьевой технологии из НГ ТТ (до 75% НГ) или из смесевого топлива на основе ПУ и  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ . Особая роль при получении ТТ и испытании тактич. ракет отводится инженерам-химикам, владеющим современными методами физики, математики, термодинамики.
25. Твердые ракетные топлива. — Bull. Inst. Space and Aeronaut. Sci. Univ. Tokyo, 1972, 8, № 3, 916—28. Kuratani K. РЖХим, 1973, 13П197.
- Рассмотрены характеристики (ед. импульс, скорость горения, физ.-хим. св-ва) ТРТ и методы их определения, разработанные после 1969 г., с оценкой точности измерения.
26. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. — Изд. 2-е, перераб. и доп. Л., «Химия», 1973, 649—658. Орлова Е. Ю.
- В книге приведены краткие сведения о НЦ, химии процессов ее получения, св-вах, применении и технологии произв.-ва.

27. Твердые топлива для ракетных двигателей. — J. Inst. Fuel, 1973, 46, № 388, 313—321. Crook J. H. РЖХим, 1974, 7П208.

Рассматриваются лит. данные по техн. требованиям и основным эксплуатаци. св-вам колл. и смесевых ТРТ. Колл. ТРТ характеризуются теплотворностью 650—1150 ккал/кг, возрастающей при введении НГ и НЦ в ТРТ и сильно снижающейся при введении ДЭФ, ДБФ, карбамида, 2-нитро-ДФА. Скорость горения колл. ТРТ подчиняется степенному закону  $B = kP^n$ , где  $n = 0,6—0,8$ . НГ ТРТ марок NU/K, SU/K, CSC, F 565/55 характеризуются соотв.: скоростями горения при 70 ат 0,65, 0,35, 0,28, 0,32 мм/с; плотностями 1,64, 1,58, 1,52, 1,57 г/см<sup>3</sup>; уд. импульсами 243, 225, 206, 220с. В колл. кордитных рецептурах ТРТ ограниченно используются наряду с НГ летучие НЭ: метилнитрат, изопропилинтрат, динитраты ЭГ и ДЭГ; стабилизаторы: карбамид (диэтилди-фенилмочевина), акардит (дифенилмочевина), дифенилуретан, 2-нитро-ДФА. Мех. прочность и баллистич. характеристики зарядов ТРТ ухудшаются с повышением т-ры хранения за счет выделения нарушающих структуру газ. пр-тов разл. НЭ. В интервале давл. 60—100 ат скорость горения колл. ТРТ спец. состава не зависит от давл. ТРТ, содержащие < 75% НГ и невзрывч. пластификатор. типа триацетина, пригодны для получения зарядов методом литья.

Перспективные ТРТ. будут иметь регулируемую в более широком интервале скорость горения, меньший т-рный коэф. изменения физ. св-в. Возможности дальнейшего увеличения уд. импульса ТРТ ограничены.

28. Ракетные топлива и взрывчатые вещества. — Park Ridge, N. J.—London, Noyes Data Corp., 1974, xii, 363 р. р., ill. James R. W. РЖХим, 1977, 9Н337К.

Обзор патентов США, начиная с 1970 года, по вопросам произ-ва и применения РТ и ВВ. В книге имеется три раздела. 1 раздел — ТРТ (НЦ, окислители, металлич. горючее, связующие, в-ва, влияющие на скорость горения и др.); 2 раздел — ЖРТ (горючие и окислители); 3 раздел — ВВ (водонаполненные ВВ, нитроамины, нитросоединения). Подборка проведена по способам произ-ва и св-вам отдельных в-в, взаимодействию компонентов и представляет обширный материал.

29. ВВ и пороха. — M., Воениздат, 1976, 120 с. Шагов Ю. В.  
В книге содержатся краткие сведения о НЦ-пороах.

30. Тенденции развития технологии коллоидного топлива. — MOL, 1977, 15, № 3, 44—49. Таманэки С. РЖХим, 1977, 18П214.

31. Химия взрывчатых веществ и порохов. — Actual. chim., 1977, № 1, 11—14. Tanchant J. РЖХим, 1977, 22Н313.

Приведены сведения о ВВ и пороах: их характеристика, принципы их получения, основы нитрования и хим. р-ции превращения ВВ в процессе детонации.

## II. ПОЛУЧЕНИЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

### I. ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

1. Использование древесных целлюлоз для нитрации. — Tappi, 1958, 41, № 9, 507—514. Masuelli F. J., Trask R. L., Russell K. РЖХим, 1960, 59790.

Обзор по вопросу произ-ва порохов для арм. оружия, артиллерии и ракет в США с использованием НЦ из беленой СИЦ и САЦ. На СИЦ действуют условия РА-PD-153 (от 9 сент. 1959 г.). Отбеленная СИЦ получается из Др хвойных или из смесей Др хвойных и лиственных пород (> 85% хвойных пород), влажность < 10%, плотность < 160±40 г/м<sup>2</sup> при толщине 2,5 мм, ширина полотна 750±12,5 мм, длина рулона > 305 м. СИЦ поставляется в виде сортов А и Б, хим. показатели соотв. в %: α — Цл > 95% и 90%; β — Цл < 4,0; γ — Цл < 8,0; р-имость в щелочи < 7,0 и 15; экстрагируемость эф. < 0,2 и 0,4; золы < 0,3 и 0,5, сульфатов — следы, хлоридов < 0,05 и 0,05; окиси кальция < 0,05 и 0,05, гипохлорита — следы. Выявлена возможность получать из САЦ все виды НЦ с 12,6—13,4% N. В 1953 г. начались работы по освоению произ-ва САЦ для военных целей на ряде целлюлозных з-дов с общей мощностью 615000 т САЦ. С янв. 1957 г. действуют техн. условия X-РА-PD-212 на САЦ в виде рулонов бумаги. Плотность < 132 г/м<sup>2</sup> при толщине 2,5 мм, α — Цл < 91%, лигнина ≤ 0,4%, кремния ≤ 0,005%, золы ≤ 0,3%; экстрагируемых эф. в-в < 0,3%, р-имость в щелочи < 10%, вязкость > 14 сп. Опыт переработки САЦ на пороха показал возможность изготовления порохов на летучем р-рителе при нек-ром увеличении его расхода, удлинении обработки в смесителе и уменьшении мех. прочности пороха. При применении САЦ в порохах балл. типа получают пороха с пониженной мех. прочностью, ухудшенными баллистич. св-вами и пониженной стойкостью. Несмотря на применение САЦ, начиная с 1955 г., кол-во з-дов в США и Канаде, вырабатывающих СИЦ для военных целей, увеличивается.

2. Влияние веса листа древесной целлюлозы на процесс этерификации целлюлозы концентрированными нитрующими смесями. — Sb. vedec. praci

Vysoke Skoly chem. — technol. Pardubice, Praha, 1959, 321—325. Krejci F., Ruzicka J. РЖХим, 1960, 59791.

Нитрация листов весом от 300 до 400 г/м<sup>2</sup> должна проводиться НС, содержащими ~ 60% HNO<sub>3</sub>, время нитрации должно быть увеличено.

3. Способ приготовления хлопьев сульфатцеллюлозы, пригодных для нитрования. — Пат. ФРГ, № 1037935 от 12.02.59. Friedel L. (DN). РЖХим, 1960, 54123П.



Из папки САЦ весом 600 г/м<sup>2</sup> получают хлопьевидный материал, пригодный для нитрования, с использованием мельницы, представляющей собой барабан с внутр. Пв, выложенной рифлеными сегментами, бороздки к-рых насыщены под углом 30° к радиусу барабана. На валу барабана закреплено лопастное колесо центробежного насоса, снабженное на концах лопастей жесткими пластинами. Мельница снабжена устр-вом, пропускающим лишь частицы величиной от 3 до 8 мм.

4. Очищенный египетский и сирийский хлопковый пух с низким содержанием золы и кремниевого ангидрида в ней.— Tappi, 1960, 43, № 7, A 238—240. Omat M., El-Taraboulsi M. A., Sheriff M. РЖХим, 1961, 10П452.

Установлены оптим. условия получения очищ. хл. пуха, пригодного для получения НЦ: 1,5%-ная конц-ия щелочи, 130°, время варки 6 час. Золы в очищ. небеленом египетском хл. пухе значительно больше, чем в сирийском. Снижение зольности достигается предв. промывкой с детергентами перед варкой и послед. отбелкой. СП сирийского хл. пуха выше СП египетского. Но они одинаково пригодны для произ-ва НЦ.

5. Оценка очищенного египетского и сирийского хлопкового пуха для производства НЦ.— Indian Pulp and Paper, 1960, 15, № 3, 211—212, 214, 218—219. Omat M., El-Taraboulsi M. A., Sheriff M. РЖХим, 1961, 14П475.

Состав египетского и сирийского хл. пуха в % соотв.: влаги 8,35 и 7,75; золы 3,39 и 1,46; азота 0,59 и 0,29; экстрагируемых эф. в-в 1,24 и 0,40; сп.-бзл—смесью (1:2) 1,95 и 0,52; хол. водой 2,34 и 1,97; а—Цл 78,7 и 90,7; и у-Цл 4,26 и 1,57; пентозанов 2,56 и 1,73. Высокое содерж. золы в египетском хл. пухе делало его непригодным для произ-ва НЦ. Обработка его 1,5%-ным р-ром NaOH при 130° 6 час, послед. нагрев с водой и 0,5% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, отбелка в виде 5% суспензий с 1,5% активного хлора и послед. промывка до 0,09% и увеличивало содерж. золы в нем до 0,19%, в сирийском гез-ты нитрования, при этом N в НЦ из египетского хлопка неск. выше, чем в НЦ из сирийского при применении одного и того же состава НС.

6. Поведение при нитрации различным способом обработанного хлопкового волокна.— Tappi, 1960, 43, № 8, 725—729. Mustafa A., Dawoud A. F., Fahmy Y. A. РЖХим, 1961, 19П402.

Египетские сорта хлопчатника имеют длинное волокно (10—40 м), что затрудняет очистку и нитрацию) и высокое содерж. минер. в-в и в-в, извлекаемых эф. Содерж. золы снижается при щел. варке (22% NaOH, 6% Na<sub>2</sub>S при 135° 3,5 час), отбелке и промывке к-той или при обработке хлопка 0,2—0,3%-ным р-ром HNO<sub>3</sub> и H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 20 мин при атм. давл с послед. щел. обработкой. Длину волокна уменьшают размолом в мельнице в воде, в бзл или ац. Опыты показали, что водн. среда резко изменяет структуру волокна и при сушке оно роговеет, что резко снижает N в получаемой из такого хлопка НЦ и выход НЦ. При нитрации образцов, полученных сухим измельчением и измельчением в бзл и ац, получаются НЦ нормального кач-ва.

7. Исследование неоднородности хлопковой целлюлозы.— Высокомолекул. соединения, 1961, 3, № 3, 359—362. Сушкевич Т. И., Усманов Х. У. РЖХим, 1961, 18Р59.

Определено распределение СП хл. Цл в периоде вегетации методом фракц. осаждения НЭ из р-ров в ац. Интегральные и дифференциальные кривые имеют максимум в области больших значений мол. веса. По мере созревания волокна происходит сдвиг максимума в сторону увеличения мол. веса. Наиболее однородны Цл-волокна 50-дневного возраста. Дальше величина мол. веса уменьшается, что объясняется деструкцией Цл в полевых условиях. Высказываются предположения о механизме биосинтеза Цл в хл. волокне.

8. Изучение молекулярновесовых распределений хлопковой целлюлозы.— J. Polymer Sci., 1962, 58, No 166, Part 2, 1325—1331. Usmanov Kh. U., Sushkevitch T. I. РЖХим, 1962, 24Р36.

Изучены МВР препаратов хл. Цл (возраста 5—7 дней с начала цветения) методом фракц. осаждения и турбидиметрии. Тт НЦ. Построены дифференциальные и интегральные кривые МВР. В ранний период роста (5 дней) Цл содержит низкомол. фракции, СП 200. По истечении 10 дней увеличивается содерж. высокомол. фракций с одновременным ростом полидисперсности (на кривой МВР три максимума при СП 200, 1950 и 3000). Через 50 дней Цл становится высокомол., причем полидисперсность снова снижается.

9. Применение микроскопических методов для исследования модифицированных целлюлозных волокон.— Химия и физ.-химия природы. синтетич. полимеров, вып. 2, Ташкент, «Наука», 1964, 218—234. Никонович Г. В., Леонтьева С. А. РЖХим, 1965, 10С1025.

Выполнено сравнит. микроскопич. исследование препаратов очищ. хл. волокна, модифицир. диметиломочевиной в различных условиях, нитро- и ацетил-Цл, обраб. диметиломочевиной. Модифицир. волокна значительно меньше набухают в 60% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 15% NaOH, в р-ре гидроокиси трибензилметиламмония, в медноаммиачном р-ре, в 60% р-ре ZnCl<sub>2</sub> и в смеси ац.—вода (2:1). Степень набухания и р-римости изменяется как за счет образования поперечных связей между макромолекулами Цл, так и за счет возникновения гомополимера модифицирующего агента. Наиболее существенным фактором, обуславливающим уменьшение набухания и р-римости, является хим. взаимодействие между модифицирующим агентом и Цл с образованием поперечных связей.

10. Требования к свойствам листовой сульфитной целлюлозы, предназначенной для нитрования.— Chem. prumysl., 1964, 14, № 10, 530—4. Kupiak L. РЖХим, 1965, 13С573.

Применение листовой Цл с весом 500—700 г/м<sup>2</sup> позволяет снизить отнош. кол-ва Цл к НС до 1:10 (вместо обычного 1:50). Исследования влияния на процесс нитрования плотности сырья, состава НС и степени измельчения Цл показали, что для нитрования листовой СИЦ можно применять обычную методику, если при этом повысить содерж. HNO<sub>3</sub> до 60% и снизить кол-во воды до 7—11% в НС. Скорость процесса зависит от состава НС и от капиллярной структуры листов. Влияние величины кусочков нитруемой Цл на кол-во связанныго N до размеров 1,5×1,5 мм не заметно.

11. Определение изменений степени полимеризации древесной целлюлозы в начальных стадиях варочного процесса методом непосредственной нитрации древесины.— Ж. прикл. химии, 1965, 38, № 6, 1340—45. Цветаева И. П., Лысяк Н. К. РЖХим, 1965, 23С207.

Приведены условия получения высоковязких НЦ из частично делигнифицир. Др даурской лиственницы при непосредственной нитрации, позволяющие следить за изменением СП Цл в ходе делигнификации; при этом показано, что СП Цл не претерпевает резких изменений в нач. стадиях делигнификации.

12. Изучение размоля целлюлоз. II. Влияние ультразвуковой обработки целлюлоз для химической переработки.— J. Japan Techn. Assoc. Pulp and Paper Ind., 1967, 21, № 10, 557—563. Ивасаки Т., Накано Д., Усуда М., Мигита Н. РЖХим, 1968, 19С1086.

Исследован размол СИЦ и САЦ из мягких пород Др в мельнице Лампена и обработка их УЗ (25 и 400 кгц), а также р-рение геми-Цл в процессе размоля. Размол Цл перед нитрованием увеличивает р-римость Цл, но колич. соотн. между р-римостью и степенью размоля не установлено.

13. Использование сульфатной предгидролизной осиновой целлюлозы для получения НЦ.— Сб. тр. ВНИИ целлюлозно-бум. пром-сти, 1970, вып. 57, 61—70. Малахов Р. А., Наградский И. А., Дубина В. П., Цигельман М. Д., Фоминов И. П. РЖХим, 1970, 20С444.

Рассмотрена возможность применения осиновой САЦ, полученной предгидролизом, облагороженной и беленой по различным технол. схемам, для по-

лучения НЦ. Данна оценка тонкой структуры Цл методом этанолиза. Определена скорость нитрации Цл.

14. О содержании остатков ксилоэзы во фракциях целлюлозы. — Papier, (BRD), 1970, 24, № 5, 271—274. Slávik I., Kupiak L. РЖХим, 1970, 20C455.

НЦ из лиственной Др фракционировали, полученные фракции денитровали и подвергали полному гидролизу. Определяли содерж. моносахаридов в гидролизатах. Присутствие маннозы не обнаружено ни в одной из фракций. Ксилоэза обнаружена в первых и последних фракциях.

15. Степень полимеризации и полидисперсность нативной целлюлозы. — Prepr. Int. Symp. Macromol. Helsinki, 1972, 5. Sec. 4—Sec. 5, SI, 1972, 37—41. Holt C., Mackie W., Sellen D. B. РЖХим, 1972, 24C34.

Исследование тринитратов Цл, полученных при различных условиях нитрования, методами светорассеяния, гель-хр-фии и вискозиметрии показывает наличие агрегатов макромолекул в р-рах, что, по-видимому, является причиной большого расхождения данных по мол. весам и полидисперсности нативной хл. Цл.

## 2. МЕТОДЫ НИТРОВАНИЯ

1. Непрерывный способ изготовления НЦ и применяемая для этого аппаратура. — Швед. пат., кл. 78c 6, (СО6б), № 187717, заявл. 7.10.58, опубл. 11.02.64. Plunkett W. L. (НР). РЖХим, 1966, 11C336П.

Суспензия Цл поступает последовательно в 4 камеры с различным градиентом. В каждой камере Цл передвигается сначала вниз, затем вверх. Одновременно в камеру 1 поступает НС состава (%): 45—94 HNO<sub>3</sub>, 3,3—34 Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 2,7—21 воды; соотн. Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> и воды от 1,2:1 до 2,2:1; или состава (вес. %): HNO<sub>3</sub> 43,4, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 36,16, воды 14,90. Цл, древесная, соотн. НС:Цл 27:1 по весу, время нитрования ~18 мин, 12,03% N, вязкость НЦ 650 с.

2. Усовершенствования в нитровании целлюлозы. — Франц. пат., № 1189916 от 8.10.59. Frejacques. (DF). РЖХим, 1961, 5P506.

Цл нитруют смесью HNO<sub>3</sub> и алифатич. неполностью хлорир. углеводорода (ДХМ): а) ДХМ непрерывно обрабатывают в башне смесью 56 г H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 30 г HNO<sub>3</sub> и 14 г воды и нитруют Цл 1 час при 18°. НЦ (12,8% N) отжимают и кипятят с водой 1 час, б) ДХМ обрабатывают смесью 61 г H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 20 г HNO<sub>3</sub> и 11 г воды, пропускают через слой NaNO<sub>3</sub> и нитруют Цл 1,5 часа при 25°. НЦ (13,6% N) отжимают и кипятят с водой 2 час. НЦ устойчива к преб. Таллиани и обычному испытанию при 100°. Способы экономичнее и безопаснее существующих и позволяют избежать дорогостоящей стабилизации НЦ.

3. Усовершенствование процесса нитрации целлюлозы. — Франц. пат., № 1200063 от 17.12.59. Brissaud L., Grison E., Nancy R., Naud J. (DF). РЖХим, 1961, 9P509.

Нитрование Цл производится в закрытой ванне, изготовленной из листового Al. Ванна на одну треть по высоте заполняется HNO<sub>3</sub>, к-рая нагревается до +40 ± +60° глухим паром. Над уровнем к-ты проходит транспортер, на полотне к-рого нитруется Цл в парах HNO<sub>3</sub>. Цл предварительно подсушивается при помощи ИК-лучей до содерж. влаги < 2%. При выходе из аппарата транспортера с Цл попадает в вакуум-камеру для удаления паров HNO<sub>3</sub>. НЦ далее промывается водой. Обычно N 12%, но может изменяться.

4. Способ нитрации целлюлозы. — Пат. ФРГ, № 1062158 от 31.12.59. Reinhardt L., Stecher F. (WC). РЖХим, 1960, 87069П.

Непрерывную нитрацию Цл с принудительным движением нитруемого материала и НС проводят в сочетании с гидродинамич. колебаниями (на встречу движению нитруемой массы распространяются волны с частотой 9—12 кг/с) при пропускании нитруемой Цл и НС через супратонатор. Применение обра-

ботки нитруемого материала в супратонаторе (при тех же прочих условиях) уже в течение 10 мин увеличивает N с 11,8 до 12,2%. Получаемая НЦ идеально р-ряется в обычных для нее р-рителях.

5. Опыт использования НЦ из лаоянского хлопкового пуха для получения пластических масс. — Сб. тр. ин-та прикл. химии АН КНР, 1959, 3, 104—115. Чжан Чжэнь-е, Чжоу Син-мао, Чжоу Юй-сюань, Линь Чже-фу, Лян Фэн, Цзинь И-наи. РЖХим, 1960, 94872.

Для получения НЦ рекомендуется иметь след. условия: хим. чистка пуха при конц-ни щел. р-ра 1,8%, модуле 10, т-ре 150°; отбелка при конц-ни активного хлора 0,025%, pH 8,5—10, при т-ре 40°, 2 час; нитрование при соотн. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и HNO<sub>3</sub> в НС 3:1 или 4:1, 19—20% воды, т-ре 30°, продолжительность ~ 60 мин.

6. Производство НЦ. — Пат. США, кл. 260—220, № 3063981, заявл. 27.05.60, опубл. 13.11.62. Cochrane J. D., Wilt D. S. (HP). РЖХим, 1964, 18C283П.

Непрерывный способ произ-ва НЦ состоит в нитровании Цл избытком НС. Цл применяется в любой форме (волокна, жгутики, папки, нарезанные на мелкие кусочки, гранулы и т.д.). НС состава (%): HNO<sub>3</sub> 75,63—51,5, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 13,13—33,75, воды 14,97—2,57, окислов азота в (расчете на HNO<sub>3</sub>) 0,7—3,51; время нитрации 4—20 мин, т-ра 34—51°, модуль от 10:1 до 100:1; 11,37—13,65% N; либо НС (%): HNO<sub>3</sub> 50—93,62, Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 3,63—32,7, воды 2,65—18,28, окислов азота 0,01—0,14. Такая НЦ содержит 11,05—13,46% N. По окончании нитрации смесь НЦ с НС поступает в дозатор-питатель, из к-рого смесь подается в непрерывно действующую Цф. Описана схема синхронизации работы дозатора-питателя и Цф, в к-рой производится последовательная ступенчатая промывка НЦ от НС. Общая продолжительность цикла 5с.

7. Производство НЦ. — Пат. США № 2950278 от 23.08.60. Plunkett W. L. (НР). РЖХим, 1962, 13П490.

Предлагается способ произ-ва НЦ в непрерывно действующем нитраторе, разделенном перегородками, попаременно не доходящими до дна или до верха, на 4 секции, каждая из к-рых снабжена мешалкой с двумя системами лопастей. В нитратор подают раздельно НС и Цл, хорошо и быстро перемешивающихся в первой секции. Далее смесь, совершая зигзагообразный путь, проходит через весь нитратор и передается на дальнейшую обычную обработку. НС имеет состав (%): HNO<sub>3</sub> 45—94, Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 3,3—34, воды 2,7—21, соотн. Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>:H<sub>2</sub>O меняется от 1,2:1 до 2,2:1; или обычного состава из HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и воды; H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> в такой смеси может заменяться H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> или P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Способ позволяет получать НЦ с любым N. Состав НС подбирают из данных, опублик. в монографии Ott and Spurlin "Cellulose and Cellulose Derivatives", частично приведенных в описании патента. Пригодна Цл в любой физ. форме. Чем плотнее нитруемые частички Цл, тем выше содержит. HNO<sub>3</sub> в НС. Увеличение содержит. HNO<sub>3</sub> в НС резко сокращает время нитрации, одновременно могут снижаться требования к кач-ву Цл. Величина модуля может изменяться в пределах 6—26. Т-ра нитрации 20—50°. При работе с тройными НС нитратор изготавливают из обычной Ст; если в НС содержится Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, необходимо применение перж. Ст. Приведена схема конструкции нитратора и ее описание.

8. Процесс изготовления азотокислых эфиров целлюлозы. — Пат. США, № 3001984 от 26.09.61. Clark I. T., Millett M. A. РЖХим, 1963, 1T365.

Цл обрабатывают НС состава (вес. %): 10—50— безводи. N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> и 90—50 безводи. HF, в кол-ве 10—175 ч. на 1 ч. Цл, при т-рах —50 ± +50°. После обработки НС отделяют центрифугированием и остатки ее, адсорбир. НЦ, удаляют испарением при уменьшении давл., промывкой водой или продувкой сухого инерт. газа. НЦ сохраняет волокнистую форму, имеет белый цвет, СП 300—800, 11—13,5% N, р-рма в ац., стойкость при 134,5° кипячением в жесткой воде увеличивается от 17 до 30 мин. Выход 97—99%.

**9. Нитрация целлюлозы безводной смесью четырехокиси азота и фторида водорода.** — Tappi, 1961, 44, № 2, 144—146. Clark I. T., Millett M. РЖХим, 1961, 24П568.

Нитрация протекает при погружении Цл-материала в НС на неск. мц НЦ отделяется от НС фильтрованием или центрифугированием, остатки НЦ удаляются сушкой при т-ре  $\approx$  20°. Состав НС (%): 30 N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> и 70 HF дает на высшее содерж. N (13,4%). Увеличение времени нитрации до 90 мин при этом повышает N до 13,66%, дальнейшее увеличение времени нитрации до 6 ч не увеличивает N. Выход 97—99%. СП 750—850 при  $-10 \pm 0^\circ$  и 500—60 при 12°.

**10. Непрерывный способ нитрации целлюлозы.** — Франц. пат., кл. C08 № 87097 (доп. к пат. № 1394779), заявл. 31.12.64, опубл. 25.04.66. Linares (АА). РЖХим, 1968, 23С426П.

Нитруемый Цл-материал, напр., линтер, древесная масса и т. п., пропитаный НС, непрерывно перемещается во вращающемся барабане, внутри к-рого расположена червячная передача. В аппарате создаются отдельные замкнутые секции, в к-рых частицы находятся в турбулентном движении, увеличивающем контакт между Цл и НС. Состав НС (вес. %): H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 66,20; HNO<sub>3</sub> 23,20; H<sub>2</sub>O 10,60; кол-во 18700 кг. Загрузка Цл-сырья 375 кг, т-ра р-ции  $\sim$  29°, скорость вращения барабана 1 об/мин, время пребывания в барабане 20 мин. Произв-сть 1700 кг/час НЦ (13,35% N).

**11. Гарантия качества производимого нитрата целлюлозы.** — Prüfmyl chem., 1965, 10, № 3, 17—37. Langr S. РЖХим, 1967, 19С218.

Приведен один из примеров применения информации для управления производством НЦ, обраб. методами матем. статистики. Применение этих методов позволяет, исходя из данных анализа отдельных образцов, оценить всю парность кач-ва изделия и пути их устранения, временную зависимость кач-ва изделия, себестоимость, сравнить рез-ты отдельных производств и т. д. Рез-ты, приведенные в работе, получены при помощи вычислительной машины Arithma.

**12. Способ полуунпрерывного производства НЦ.** — Пат. ЧССР, кл. 120 3/05, 78c, 6 (C07c, C06b), № 125958, заявл. 2.12.65, опубл. 15.01.68. Görtler Z., Drejsl J., Schovanek J., Haken M., Mosták P. РЖХим, 1970, 5С592.

Для устранения неравномерности св-в НЦ предлагается нитровать Цл в суспензии по полуунпрерывному методу в серии последовательно соединенных реакторов с периодич. перекачкой суспензии из каждого реактора так, чтобы р-ция заканчивалась и НЦ непрерывно отделялась от НС в последнем реакторе-денитрататоре. Состав НС (%): 23 HNO<sub>3</sub>, 60 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 17 H<sub>2</sub>O. Нитрование в каждом реакторе 40 мин при 32°, смесь из каждого реактора с пятиминутными интервалами передавливается в денитрататор, из к-рого смесь выгружается со скоростью 170 кг/мин (12% N).

**13. Некоторые новые данные о взаимодействии целлюлозы с газообразными окислами азота.** — Изв. АН СССР. Сер. хим., 1965, № 3, 557—559. Кузнецова З. И., Иванова В. С., Шорыгина Н. Н. РЖХим, 1965, 15С315.

При действии на Цл газ. окислами азота в условиях непрерывного осушения системы (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> или PХ Mg) впервые получен тринитрат Цл с 13,57% N. Показано, что окисл. превращения протекают в макромолекуле Цл под действием окислов азота только в присутствии нек-рого кол-ва воды.

**14. К полимераналогичным превращениям целлюлозы в НЦ.** — Makromol. lek. Chem., 1966, 99, 117—125. Thinius K., Thümmler W. РЖХим, 1967, 10С313.

При этерификации Цл смесью безводн. HNO<sub>3</sub> и хлорир. углеводородов (особенно ДХМ) за очень короткое время при 0—30° образуются НЦ с 13,8—14% N; превращение проходит как полимераналогичное и метод пригоден для точного определения средн. СП исходных Цл. Исследование ряда образ-

цов хл. Цл., вырабатываемых разными фирмами, показало, что СП изменяется от 1145 до 4665. В среде галогенопр-ных углеводородов высококоонц. HNO<sub>3</sub> диссоциирует с образованием ионов нитрония и OH-групп. Ион нитрония является активным интрующим агентом и с большой скоростью реагирует с OH-группами Цл. Получаемые НЦ отличаются большой стойкостью и хорошо растворимы в соотв-щих данному N р-рителях.

**15. Исследование нитрования целлюлозы.** — Explosifs, 1966, 19, № 2, 58—74. Cloetens G. РЖХим, 1967, 18Н600.

**16. Приготовление лаковой НЦ из микрокристаллической целлюлозы.** — Chem. prüfmyl., 1967, 17, № 8, 445—447. Kuniak L., Alince B. РЖХим, 1968, 6С699.

При получении лаковой НЦ из микрокрист. Цл нитрование происходит быстро и равномерно, р-ция может протекать при 20° и с меньшим кол-вом НС. Получают порошкообразную НЦ с СП 60—150 и с размером частиц, соотв-щим размеру частиц исходной микрокрист. Цл.

**17. Усовершенствование процесса нитрования целлюлозы.** — Франц. пат., кл. C08b, № 1567118, заявл. 20.12.67, опубл. 8.04.69. Brissaud L., Cami P., Miaud P., Humbert J. (AA). РЖХим, 1970, 8Н795П.

Получают НЦ из гидролизованной Цл, предварительно пропитанной различными хлорир. р-рителями или их смесями при отнош. НС к Цл 10:50 с использованием обезвоживающих агентов. Так, при  $-5^\circ$  смешивают 304 г P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> с 1000 мл ДХМ и 460 г 99% HNO<sub>3</sub>, при перемешивании добавляют смесь 500 мл ДХМ и 162 г гидролизованной Цл с СП 135. Получают НЦ с 14% N и СП 130.

**18. Процесс и аппаратура для непрерывной нитрации целлюлозы.** — Франц. пат., кл. C08b, № 1566688, заявл. 27.03.68, опубл. 31.03.69. Brissaud L., Decaure J., Brocart A., Gorge L., Linares J., Vignaud H. (AA). РЖХим, 1970, 8С497П.

Для получения НЦ непрерывным способом сухую Цл быстро (1,5—2,5 мин) пропитывают НС при интенсивном перемешивании и затем выдерживают 15—40 мин в состоянии легкого завихрения. Волокна образующейся НЦ сохраняют форму исходного материала. Процесс проводят в последовательно расположенных аппаратах: пропитывают в двух сообщающихся баках с мешалками (вертикальная турбина); р-ция заканчивается во вращающемся реакторе, в к-ром содержимое разделяется на ряд слоев, подвергаемых легкому встряхиванию для обеспечения хорошего контакта волокон с НС. Состав НС (%): HNO<sub>3</sub> 24, H<sub>2</sub>O 20, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 56, т-ра 30°, давл. 1,5 бар. Выход НЦ (11,23% N) 1200 кг/час.

**19. О методике нитрования древесины.** — Faserforsch. und Textiltechn., 1968, 19, № 3, 124—129. Poller S. РЖХим, 1969, 4С404.

Цл и Др нитровали смесью 85% HNO<sub>3</sub> (d 1,52), 10% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> и 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Смесь более активна, чем др. смеси, и сохраняет СП. Описаны методики подготовки проб, нитрования, выделения, промывки, стабилизации. Приведена схема аппаратуры для сушки Др и Цл в вакууме.

**20. Способ получения нитроцеллюлозы.** — Пат. ФРГ, кл. C08b 5/02, C08b 1/04, № 1646300, заявл. 13.01.68, опубл. 3.04.75. Nolte H., Dellmeier A., Stecher F., Melusin O. (WC). РЖХим, 1976, 5Т13П.

Компактные частицы Цл, полученные измельчением картона без разделения на волокна, смачивают в 30—70%-ной HNO<sub>3</sub> и затем нитруют. Напр., 50 кг измельченной Цл с насыпным весом 360 г/л обрабатывают 100 л 60%-ной HNO<sub>3</sub> 10 мин, добавляют смесь 30% HNO<sub>3</sub>, 62% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 8% воды и нитруют 40 мин. После обычной промывки и стабилизации получают НЦ, обра-зующую прозрачные р-ры во всех обычных р-рителях.

**21. Непрерывный способ получения нитратов целлюлозы.** — Пат. США, кл. 260—220, (C08b 5/02), № 3714143, заявл. 13.04.71, опубл. 30.01.73. Lewis Ch. W., Hann E. O. РЖХим, 1973, 23С491П.

Непрерывный способ получения НЦ ( $N > 11\%$ ) включает непрерывную подсушку Цл, ее разрыхление и обработку НС в растирающей мельнице (РМ), где Цл измельчается и нитруется; завершение нитрования в аппарате с перемешиванием; отделение НЦ от отраб. НС в Цф. и промывка водой. В кач-ве НС используют смесь  $\text{HNO}_3$  (до 85% смеси),  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$  и воды; соотн.  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2:\text{вода} = 1,2:2,2$ . Процесс обеспечивает получение высококачества НЦ, обладает высокой экономичностью и не дает вредных загрязнений атмосферы. Состав НС (%):  $\text{HNO}_3$  64,6,  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$  19,47,  $\text{H}_2\text{O}$  15,93. Соотн. НС:Цл = 50:1, т-ра 40°, время прохождения через РМ 400с, 11,9% N.  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$  регенерируется при пропускании промывной жидкости через анионообменник.

22. Получение низковязких нитратов целлюлозы. — Pakistan J. Sci. and Res., 1972, 15, № 6, 399—401. Muhammad E. D., Qamar Ah. Q., Sajid H. N. Res. 1974, 6C515.

Для получения НЦ с низкой вязкостью р-ров (0,2—7с) хл. Цл с СП > 1162 перед нитрованием деструктируют путем обработки конц. р-ром HCl при 26°—40—150 мин или 5—10% HCl при т. кип. р-ра 5—35 мин. После деструкции Цл промывают водой и нитруют смесью 62,8 г 70%  $\text{HNO}_3$ , 7 г воды, 113,5 г конц.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Получают НЦ (12,2% N) с СП 159—419 (вязкость 0,2—7с). Данный метод отличается большей простотой, чем обычно применяемый метод снижения вязкости НЦ обработкой паром под давл.

23. Регенерация нитроцеллюлозы из сточных вод. — Пат. ФРГ, кл. C08b, № 2336627, заявл. 18.07.72, опубл. 21.03.74. Pollozec F. A. (PE). C. A., 1974, 81, № 10, 43:51421f.

НЦ непрерывно регенерируется из СВ, полученных при ее произв-ве, содержащих 0,5—4% НЦ, методом флоккуляции с помощью катионного поликарбоната амида, напр., СПЛ акриламид — N,N'-метилендиакриламид [25034-58-6], с послед. фильтрацией на фильтре, покрытом флоккулир. НЦ.

24. Взрывчатые вещества. — Magy. kém. Iapja, 1977, 32, № 12, 670—671 Bassa R. РЖХим, 1978, 16Н266.

Описан способ получения НЦ, приведена технол. схема.

25. Нитрование и окисление азотной кислотой по Бофору. — Inform. chim., 1977, 171, 275—278. Bengtson E. K. РЖХим, 1978, 11Н389.

Описаны нитросоединения и ВВ (гексоген, ТНТ, НГ, НЦ), к-рые изготавливаются фирмой Бофор, с описанием условий нитрования, ТБ и защиты окружающей среды. Нитрование ведется с помощью смесей  $\text{HNO}_3$  и  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

### 3. КИНЕТИКА, МЕХАНИЗМ НИТРОВАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ЕЕ РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

1. Влияние температуры при нитровании целлюлозы на вязкость растворов нитрата целлюлозы. — Sb. vedec. praci Vysoké Školy chem.-technol. Pardubice, Praha, 1959, 327—334. Krejci F., Ruzicka J. РЖХим, 1960, 67857.

Исследовано в пределах 5—50° влияние т-ры при нитровании древесной Цл на вязкость нитратов Цл. Установлено, что зависимость м. б. выражена ф-лой  $\eta_f = \eta_0 e^{bt}$ . Эта зависимость в указанных пределах т-ры выражается р-цией первого порядка. Вязкость нитратов древесной Цл (12% N) м. б. подсчитана по уравнению  $\eta_f = 90e^{-0.069t}$ .

2. Химическая активность целлюлозы. III. Нитрование хлопкового пуха, многократно замачивавшегося водой при разных температурах с последующими процессами сушки; вероятное распределение нитрогрупп. — Canad. J. Chem., 1959, 37, № 2, 444—453. Yin T. P., Brown R. K. РЖХим, 1960, 15888.

Исследование показывает, что многократные перемежающиеся процессы замачивания (при 0 или 25°) и сушки облегчают нитрование хл. пуха. Спо-

собность хлопка к нитрованию прогрессивно нарастает с кол-вом таких циклов. Обр. рез-ты имеют место, когда замачивание ведут при 50, 75 и 100°. Изменение способности хлопка к нитрованию в рез-те последовательных циклов «замачивание-высушивание» связано с изменением доступности и активности перв. и втор. спирт. групп Цл.

3. Ацетилирование и нитрование целлюлозы с применением сульфаминовой кислоты в качестве катализатора. II. Парофазное ацетилирование уксусным ангидридом. III. Нитрование смесью азотной кислоты и уксусного ангидрида. — Repts. Govt. Chem. Industr. Res. Inst., Tokyo, 1958, 53, № 5, 155—161, xvii. Isozaki M., Ischikawa N. РЖХим, 1960, 16230.

Изучен процесс нитрования Цл смесью  $\text{HNO}_3$  и  $\text{Ac}_2\text{O}$ . Контролировалась скорость процесса при т-рах 10, 30, 40°, СП, р-римость в ац., огнеопасность нитров. образцов. В кач-ве Кт добавляли сульфаминовую к-ту в кол-ве 10% от веса хлопка.

4. 0-Нитрование целлюлозы. I. Кинетика 0-нитрования целлюлозы. —

Sb. vedec. praci Vysoké Školy chem.-technol. Pardubice, Praha, 1960, 103—127.

Krejci F. РЖХим, 1961, 18Р58.

Физ.-хим. путем установлено, что из всех возможных реагентов только нитроний-катион, несущий положит. заряд, может осуществлять 0-нитрование Цл в конц. смесях  $\text{HNO}_3$  и  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Приведено тщательное освещение теории вопроса.

5. Новые соображения о состоянии равновесия при нитрации целлюлозы. — Chimie et industrie, 1961, 86, № 3, 246/255. Trommel J. РЖХим, 1962, 9П535.

Нитрацию Цл рассматривают обычно как процесс этерификации в гомог. фазе. Известно также, что нитрация и частичная денитрация протекают одновременно, но совершаются с различной скоростью. Существуют различные реакц. уровни для нитро- и OH-групп, в зависимости от избытка тех или других. Эти различные реакц. уровни могут объяснить большую разницу в скоростях процессов нитрации и денитрации. Гидроксилы аморф. областей Цл легко обмениваются на нитрогруппы, в крист. области доступность к взаимодействию равна нулю. В соответствии с этим исследовано строение молекул Цл в зависимости от N в пределах 10—14%.

6. О зависимости степени полимеризации и степени этерификации от условий нитрации целлюлоз различного происхождения. — Makromolek. Chem., 1961, 50, 196—219. Marx-Figini M. РЖХим, 1962, 13П430.

При нитрации при т-ре  $< 0^\circ$  природных Цл, в том числе и имеющих самую высокую СП, подходящие выбранными к-тыми смесями получены НЦ любой степени замещения без снижения СП. Степень этерификации определяется т-рой нитрации. При соблюдении подходящих условий нитрации (подготовка материала, состав НС) и одинаковой т-ре нитрации получены НЦ с постоянной степенью этерификации, обладающие определенной и сравнимой вязкостью. При нитрации при т-рах  $\sim 50^\circ$  получены НЦ с теор. N, но одновременно происходит и деструкция НЦ. Однородность НЦ по N в значит. мере зависит от подготовки Цл к нитрации, напр., хл. Цл до нитрации обрабатывают гор. 2% р-ром NaOH.

7. 0-Нитрование целлюлозы. II. Зависимость 0-нитрации целлюлозы от типа целлюлозы и концентрации нитрующих смесей. — Sb. vedec. praci Vysoké Školy chem.-technol. Pardubice, 1962, (1963), № 1—2, 113—129. Krejci F. РЖХим, 1964, 13С220.

Экспериментально показано, что при 0-нитрации Цл НС основными факторами, определяющими р-цию, являются доступность OH-групп Цл и конц-ия НС. НС, содержащие  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , можно употреблять для получения

нитратов (<13% N). Для получения нитратов Цл (>13% N) целесообразно применять НС, не содержащие  $H_2SO_4$ , и Цл с упорядоченной крист. решеткой. Отмечено значение процесса делигнификации Др обработкой  $HNO_3$ . Оценка Цл предлагается производить путем определения способности Цл к гидролизу.

8. Исследование нитрования смесью кислот. IV. Нитроцеллюлоза. Продолжительность нитрования. — Acta chim. Acad. scient. hung., 1962, 33, № 463—470. Kunz A., Kompolthy T., Balogh Cs. РЖХим, 1963, 14Н357.

Изучено нитрование пылеобразной Цл (длина волокон 17—165 мк, толщина 15—55 мк, СП ~ 1000, влажность 3%, зольность — следы, содержит пектозанов 0,074%) смесями  $HNO_3$  и  $H_2SO_4$  разного состава. Продолжительность определялась по времени подъема т-ры в калориметре с учетом времени прибавления Цл к смеси и инерции термометра. На треугольной диаграмме (для системы  $HNO_3$ — $H_2SO_4$ —вода) построены кривые равных времен р-ции нитрования Цл при введении одной  $NO_2$ -группы  $1696 \pm 85$  кал/моль. Эти кривые аналогичны кривым равных активностей  $HNO_3$  в смеси. Темпера-

тура нитрования Цл при введении одной  $NO_2$ -группы  $1696 \pm 85$  кал/моль.

9. Исследование в области нитрования смесью кислот. IV. Нитроцеллюлоза; время нитрования; тепло реакции. — Magyar kém. folyóirat, 1962, 68, № 4 171—174. Kunz A., Kompolthy T., Balogh Cs. РЖХим, 1963, 12Н394.

Изучено нитрование тщательно размельченной и отмытой Цл при 0° смесью  $HNO_3$  и  $H_2SO_4$ . Зависимость времени нитрования от состава смеси (0,07—12,92 мин) дана в виде кривых на треугольной диаграмме, зависимость времени р-ции от активности  $HNO_3$  в смеси аналогична полученной для процесса нитрования крахмала. Темпера-ция р-ции нитрования Цл 100%-ной  $HNO_3$ , включая теплоту смачивания Цл, составляет  $1696 \pm 85$  кал/моль на одну группу  $NO_2$ , введенную в молекулу Цл.

10. Изучение адсорбционных изотерм аргона при 0-нитрации целлюлозы. — Sb. vedec. práci Vysoké Školy chem.-technol. Pardubice, 1962, (1963), № 1—2 31—40. Ruzicka J., Kudláček L. РЖХим, 1965, 10С309.

Методом адсорбции аргона изучали изменение поверхности структуры при нитровании Цл. На основании полученных результатов сделан вывод, что изменение структуры Цл происходит уже в первой фазе нитрации.

11. Нитрация древесины лиственницы с целью изучения целлюлозы в состояниях, близком к природному. — Ж. прикл. химии, 1963, 36, № 7, 1572—1579. Цветаева И. П., Петропавловский Г. А. РЖХим, 1964, 15С256.

Цл выделяли из Др лиственницы методом непосредственной нитрации (смесью Митчела). Вычисл. на основе эксперим. данных СП выделенной НЦ ~ 4000, т. е. значительно превышает СП пром. Цл, по МВР характеризуется отсутствием низкомол. фракций и наличием резко выраженного максимума в области высокомол. ч.

12. Изменение структуры целлюлоз в процессе их нитрования. — Тр. Сибирск. технол. ин-та, 1963, сб. 36, 33—9. Морозов В. А., Пилипчук Ю. С., Четыркин Г. К. РЖХим, 1964, 8С328.

Получены рентгенограммы и ИК-спектры хл. и древесной Цл и пр-тов их нитрования в течение 10с, 1, 30, 90 мин и в условиях глубокого нитрования. Установлено, что в нач. стадии нитрования упорядоченность структуры Цл резко нарушается и в процессе нитрования возникает новая структура, приводящая к сдвигу полос на рентгенограммах в сторону уменьшения вал. кол.ОН-групп, включенных в водородную связь. Сделано предположение, что часть ОН-групп с максимумом  $3370 \text{ cm}^{-1}$  является наиболее реакционноспособной при нитровании Цл, а др. часть ОН-групп с максимумом  $3500 \text{ cm}^{-1}$  менее реакционноспособна по причине образования внутримол. водородных связей; этим объясняено, что в древесной Цл кол-во ОН-групп, остающихся незамещ. в процессе нитрования, больше, чем в хл. Цл.

13. Изучение механизма реакций целлюлозы. IV. Исследование нитрования методом инфракрасной спектроскопии. — J. Soc. Text. and Cellulose Inds, Япония, 1963, 19, № 5, 337—45. Саката Х., Комацу Н. РЖХим, 1964, 24С252.

Методом ИК-спектроскопии изучен механизм нитрования Цл смесями  $HNO_3$ — $H_3PO_4$  и  $HNO_3$ — $H_2SO_4$ . Показано, что по мере протекания р-ции нитрования смесью  $HNO_3$ — $H_3PO_4$  доступность ОН-групп увеличивается. Полосы вал. кол. недоступных ОН-групп различны в Цл, не подвергнутой и подвергнутой нитрованию. В последнем случае они становятся широкими. При действии доступных ОН-групп в спектре появляются два пика. Предполагается след. механизм нитрования: реакц. смесь проникает в кристаллиты Цл и большинство ОН-групп нитруется равномерно. При нитровании смесью  $HNO_3$ — $H_2SO_4$  в нач. период р-ции заметно неравномерна, но по мере нитрования принимает равномерный характер.

14. Изменение структуры целлюлозы в начальных стадиях этерификации по данным рентгendifрактометрического анализа. — Ж. прикл. химии, 1964, 37, № 9, 2008—16. Петропавловский Г. А., Васильева Г. Г., Волкова Л. А. РЖХим, 1965, 2С233.

Изучены образцы низкомол. метил-, карбоксиметил- и азотокислых эфиров Цл. Показано, что уже в нач. стадиях этерификации происходят заметные изменения структуры исходных Цл, выражающиеся в уменьшении структурного порядка, в результате чего увеличивается доступность низказамещ. пр-тов этерификации к действию реагентов. Эти изменения больше в древесной Цл, что объясняется лучшей доступностью ее к хим. р-циям. На основе изменений крист. структуры Цл в нач. стадиях этерификации предполагается возможность оценки доступности различных Цл в данных р-циях.

15. Изменение сорбционных свойств нитроцеллюлозы в зависимости от условий ее получения. — Высокомолекул. соединения, 1964, 6, № 6, 1072—77. Малахов Р. А., Дубина В. П., Чуй Го-лян. РЖХим, 1965, 1С216.

Рассмотрен вопрос изменения структурных св-в НЦ в процессе ее получения и влияния на указанные св-ва процессов нитрации и рекуперации удержаных к-т. Изменение плотности молек. упаковки в НЦ определяли методом сорбции к р-ру пластификатора, конц-ию к-рого замеряли при помощи электронного полярографа. Показано, что в процессе нитрации (режим близок к произв.) идет «разупаковка» волокна Цл, причем в большей степени при повышении содерж.  $HNO_3$  в смеси и увеличении т-ры. При рекуперации удержаных к-т из волокон НЦ значительно увеличиваются ее сорби. св-ва. При применении Цл с разрушенной структурой указанные св-ва не наблюдаются. Увеличить реакц. св-ва НЦ можно применением при ее получении ПАВ.

16. Исследование реакционной способности гидроксильных групп целлюлозы в реакциях нитрации, ацетилирования, формилирования. — Сб. тр. Моск. технол. ин-та, 1965, № 7, 59—64. Федорова А. Ф. РЖХим, 1965, 20С191.

Изучали реакц. способность ОН-групп Цл на низказамещ. эфирах Цл. Распределение эфир. групп в НЦ исследовали методом йодирования, в ацетатах и форматах Цл методом тритилирования. Показано, что перв. ОН-группы в среднем в 2 раза реакционноспособнее втор. ОН-групп элементарного звена макромолекулы Цл.

17. О реакционной способности гидроксильных групп целлюлозы при взаимодействии ее с окислами азота. — Химия и биохимия углеводов, М., «Наука», 1969, 109—12. Сб. Кузнецова З. И., Иванова В. С. РЖХим, 1970, 12Ж751.

При действии на Цл  $N_2O_4$  в присутствии  $P_2O_5$  происходит избирательное окисление перв. и этерификация втор. ОН-групп или только этерификация всех ОН-групп. Для определения порядка нитрования ОН-групп Цл исследовано распределение нитратных групп методами периодического окисления и йодирования. Показано, что нитрование проходит гл. обр. по втор. ОН-группам. Положение нитратных групп устанавливается методом избирательной денитрации. Установлено, что при взаимодействии Цл с  $N_2O_4$  в присутствии  $P_2O_5$

нитрование протекает в след. порядке:  $C_6 < C_2 < C_3$ , а соотн. реакц. способности этих OH-групп равно 1:6:27, что определяется различием в гидролитич. способности промежуточно образующихся нитрозогрупп. Перв. нитрогруппы гидролизуются (с одновременным окислением до карбоксильных групп) быстрее, чем втор., а нитрогруппы при  $C_3$  гидролизуются труднее, чем при  $C_2$ .

18. Влияние взаимного расположения вторичных гидроксильных групп на макромолекуле смешанного полисахарида на их реакционную способность в реакциях этерификации. — Изв. АН КиргССР, 1971, № 1, 92—4. Войтенко И. Л., Гальбрайх Л. С. РЖХим, 1971, 14Ж428.

Проведено сравнит. исследование нитрации и ацетилирования Цл и смешанного полисахарида, содержащего звенья глюко- и альтропиранозы.

19. Применение статистического планирования эксперимента для исследования влияния некоторых параметров процесса нитрации целлюлозы на свойства нитратов. — Сб. тр. ВНИИ целлюлозно-бум. пром-сти, 1972, вып. 60, 81—85. Фоминов И. П., Дубина В. П., Нечушкина С. Ф., Ратанова Н. В. РЖХим, 1972, 24C510.

Показана целесообразность применения метода статистич. планирования эксперимента для изучения влияния процесса нитрации и св-в Цл на кач-во НЦ. Получены ур-ния регрессии, связывающие факторы процесса нитрации и нек-рые св-ва получаемых нитратов. Найдено совместное влияние на степень этерификации т-ры нитрации, содерж. воды в НС, времени нитрации и кач-ва сырья. Полученные данные позволяют наметить пути совершенствования процесса нитрации.

20. Влияние ультразвука на реакции между  $HNO_3$  и органическими соединениями. — Diss. Dokt. Naturwiss. Fak. Maschinenw. und Elektrotechn. Techn. Univ. München, 1974, 92 s., ill. Hansen R. РЖХим, 1975, 12Б1067Д.

Изучено влияние УЗ-облучения (20000  $\mu\text{Гц}$ ) на скорость р-ций нитрования динитробензола, ПС, полидинитростирола и Цл. Проверена возможность стабилизирующего влияния УЗ-облучения на НЦ.

21. Влияние среды на полидисперсность азотникислых эфиров целлюлозы. — Сб. «II Всес. конф. по химии и физ. целлюлозы», 1975, т. 2. Тезисы докл., Рига, «Зиннатне», 1975, 195—197. Тарасова Е. Н., Колено В. А., Шаршалиева З. Ш. РЖХим, 1976, 7C268.

Изучение ММР образцов НЦ, полученных при взаимодействии  $HNO_3$  с Цл в среде р-рителей  $Ac_2O$ ,  $H_3PO_4$  и ДХМ при достаточно близкой величине средн. СП исходной Цл, показало их существенное различие по фракц. составу, что обусловлено деструктивными процессами, сопровождающими нитрование. Течение деструктивных процессов зависит от степени связности  $HNO_3$ , что обусловлено средой, в к-рой протекает нитрование. Подбирая среду, удается провести деструкцию направленно и получить НЦ с меньшей неоднородностью по молек. массе, а возможно и с требуемым распределением масс.

22. Исследование этерификации и растворения целлюлозы различными нитрозильными соединениями. — Faserforsch. und Textiltechn., 1977, 28, № 8, 421—426. Wagenknecht W., Philipp B., Schleicher H., Beierlein I. РЖХим, 1978, 3T18.

Нитрозильные соединения NOR [I а—г, где а)  $R=HSO_4$ , б)  $R=BF_4$ , в)  $R=SbCl_6$ , г)  $R=Cl$ ] и  $N_2O_4$  в сочетании с ДМФА или ДМСО р-ряют гидролизованную природную и регенерир. Цл (хл. линт с СП 150, пихтовую СИЦ с СП 590) с этерификацией OH-групп, если избыток I после р-ции с водой, присутствующей в системе, достаточен для полного замещения OH-групп Цл. При осаждении Цл из этих р-ров получены пр-ты, к-рые имеют в зависимости от характера R различное содержание сложнозифир. групп. Эттерификация осуществляется быстро и заканчивается в процессе р-рения. При р-рении Цл в  $N_2O_4$  первоначально образующийся триинитрат Цл полностью распадается при регенерации Цл из р-ра. Р-рение не сопровождается заметным окислением или

образованием нитратов Цл. Регенерация Цл из р-ров Ia приводит к сульфату Цл со степенью замещения (СЗ) 1,5. В др. случаях получены эфиры Цл с комплексными анионами, СЗ к-рых снижается в ряду:  $BF_4 > SbCl_6 > Cl$  с СЗ для  $BF_4$  0,31, для  $SbCl_6$  и  $Cl$  — 0,09 и —0,12.

#### 4. УДАЛЕНИЕ КИСЛОТ

1. Способ удаления кислоты при производстве нитроцеллюлозы. — Чехосл. пат. № 97686 от 15.12.60. Hradec V., Boukal I. РЖХим, 1962, 13П491.

Для предотвращения денитрации НЦ, протекающей под действием влаги воздуха, при отделении НС в Цф в последние 1—5 мин центрифугирования компрессором нагнетают воздух, содержащий туман НС.

2. Способ утилизации отработанных кислот при производстве НЦ. — Чехосл. пат., кл. 78c, 6 (C06b), № 109724, заявл. 28.07.60, опубл. 15.01.64. Mosták

Р., Görtler Z., Drejzl J. РЖХим, 1966, 9C356П.

Основная ч. отраб. НС в неразб. состоянии отделяется от НЦ центрифугированием, осталенная ч., удерживаемая НЦ, извлекается вытеснением; получаемая при этом разб. водой НС используется для предв. промывки НЦ в Цф.

3. Способ непрерывного противоточного отмывания нитрующих смесей из нитроцеллюлозы при ее производстве. — Чехосл. пат. № 98630 от 15.02.61. Hradec V., Drahok J. РЖХим, 1963, 5T382П.

После нитрования НЦ подают на нижний конец вибрирующей перфорир. ленты винтообразной формы. Под действием вибрации НЦ движется вверх. В верхней ч. аппарата пр-т орошаются водой в кол-ве, равном кол-ву воды, удерживаемой НЦ после отмывания. В рез-те внизу аппарата вытекает практически мало разб. НС (77—85%).

4. Способ удаления остаточной кислоты из свеженитрованной целлюлозы, освобожденной от легкоотделяемой кислоты. — Пат. ФРГ, кл. 78c, 6, (C08b), № 1209471, заявл. 22.08.64, опубл. 28.07.66. Heinlein K. H. (W). РЖХим, 1967, 22C358П.

Остаточная к-та из НЦ вытесняется центрифугированием НЦ с хол. водой, создающей в Цф непрерывного или периодич. действия заметный слой из льда на влажн. НЦ. Вытесняемая жидкость по времени или по объему отводится из Цф частями.

5. Способ регенерации кислоты, удерживаемой нитроцеллюлозой после нитрации. — Пат. ФРГ, кл. 78c 5/00, (C06b 5/00), № 1282529, заявл. 5.11.66, спубл. 30.07.70. Bartek W., Nolte H., Dellmeier A., Stecher F. (NG). РЖХим, 1971, 9C438П.

НЦ после отжима НС вымывается из конуса Цф под давл. 6—12 atm и передается в непрерывнодействующую многоступенчатую Цф, в первой зоне к-рой отжимается НС с содерж. к-т 30—50%, во второй зоне НЦ промывается таким кол-вом воды, чтобы промывная вода содержала 10—15% к-т. Из первой зоны НС регенерируется путем дистилляции. Приведен обзор ранее предложенных способов регенерации НС, в к-рых применяется вода, р-ры  $H_2SO_4$  или НС, и способы с применением непрерывнодействующих Цф.

6. Способ непрерывной регенерации кислоты, адсорбированной на нитроцеллюлозе. — Пат. ГДР, кл. 78c, 7 (C08b), № 58028, заявл. 11.06.66, опубл. 20.09.67. Bernert K., Schuetze K. РЖХим, 1969, 13C1006П.

После центрифугирования НЦ удерживает 1—2 кг к-ты на 1 кг пр-та. Для извлечения этой к-ты предложено использовать экстрактор шнекового типа, в к-ром НЦ и промывная жидкость движутся противотоком. Кол-во к-ты, остающееся на НЦ после экстракции, зависит от числа оборотов шнека, скорости пропускания и кол-ва промывной жидкости.

## 5. СТАБИЛИЗАЦИЯ

1. Кинетика стабилизации нитрата целлюлозы. — Tappi, 1958, 41, № 469—81. Millott M. A., Saeman J. F., Masuelli F. J. РЖХим, 1960, 7377.

Исследована кинетика стабилизации и уменьшения мол. веса в зависимости от времени, т-ры, к-тисти варки, кач-ва воды для промывки и др. факторов. При увеличении т-ры на  $10^{\circ}$  в интервале  $100$ — $130^{\circ}$  скорость стабилизации увеличивается. С увеличением т-ры и времени кислой варки увеличивается скорость деполимеризации в большей степени, чем стабильность. Изменение к-тисти не изменяет соотн. скоростей р-ции. Предв. размол волокон НЦ перед варкой снижает ее стабильность. Исследовано также влияние состава производ. воды 5 з-дов на обе р-ции в сравнении с дистиллир. водой.

2. Стабилизация азотникислых эфиров углеводов и спиртов. — Польск. пат. № 43695 от 25.10.60. Ropuszynski S. РЖХим, 1962, 6Л478.

Предложено проводить стабилизацию НЦ путем водн. промывки при одновременном действии магн. поля с напряженностью  $\sim 1000$  э. Действие его вызывает изменения ориентации цепочек НЦ и переход ее из аморфиокрист. состояния в крист., а также уменьшает способность НЦ удерживать отраб. к-ту, что ускоряет стабилизацию.

3. Стабилизация нитратов целлюлозы. — Chem. prumysl., 1960, 10, № 3, 123—6. Krajci F. РЖХим, 1960, 67856.

Исследована зависимость стабильности НЦ, получаемых в произв. условиях, от содерж. связанный  $H_2SO_4$  и периода стабилизации. Установлено, что после прекращения выделения связанный  $H_2SO_4$  из НЦ его стабильность приобретает постоянное значение, соотв-щее стабильности нитрата.

4. Влияние магнитного поля на стабильность нитроцеллюлозы. — Chem. stosow, 1961, 5, № 1, 85—104. Ropuszynski S. РЖХим, 1962, 9П536.

Новый метод стабилизации НЦ основан на действии магн. поля. Стабилизирующее действие его заключается в создании благоприятных условий для удаления остаточных к-т вымыванием и, возможно, в изменении структуры НЦ. Приведены теор. обоснования полученных рез-тов.

5. Исследование стабилизации нитроцеллюлозы из хлопковой и древесной целлюлоз. — Tappi, 1961, 44, № 10, 749—52. Gagnon P. E., Newbold B. T., Thomas J. РЖХим, 1962, 11П450.

Содерж. сернистых эфиров (СЭ) в хорошо промытых НЦ (11—11,5% N) колеблется в пределах 0,2—3% в зависимости от состава НС. При нагревании НЦ при т-рах  $<50^{\circ}$  снизить содерж. СЭ не удается. При более высоких т-рах водн. обработки, а также при кипячении с водой содерж. СЭ в НЦ снижается и тем в большей степени, чем выше т-ра обработки. Нагреванием 24 час при  $69^{\circ}$  или 1-часовым кипячением с водой можно удалить до 76% от общего содерж. СЭ в нестабилизир. НЦ, при этом N в НЦ не снижается. НЦ, стабилизирован 1-часовым кипячением в воде, при хранении в течение 135 дней при  $5^{\circ}$  вполне химически стабильна.

6. Очистка нитроцеллюлозы. — Пат. США, № 2970996 от 7.02.61. Silk Ch. E. (ОМ). РЖХим, 1962, 10Л453.

Предложен метод стабилизации НЦ путем обработки ее водн. эмульсией легколетучего р-рителя, напр., ЭА, метилацетата, метилизобутилкетона и др. Кол-во р-рителя выбирают т. обр., чтобы происходило только набухание волокон НЦ, но не их р-рение или пластификация. Чтобы избежать желатинирования хотя бы в отдельных точках, НЦ суспенсируют в воде при модуле от 8 до 16, а р-ритель вводят в виде возможно тонкодисперсной воды. эмульсии. Для стабилизации кислой НЦ применяют щел. эмульсию, где м. б. использованы карбонаты и бикарбонаты щел. и щел.-зем. металлов, орг. амины, напр., мочевина и т. п., pH р-ров 7,5—10. Стабилизация протекает даже при  $\sim 20^{\circ}$ .

повышение т-ры и давл. ускоряет ее; в закрытом аппарате при т-ре выше т-кин. р-рителя она завершается за 2 час. Большое влияние на кач-во получаемой НЦ оказывает размер ее частиц и стойкость эмульсии.

7. Стабилизация нитроцеллюлоз. — Пат. США, кл. 149—100, № 3086897, заявл. 29.03.61, опубл. 23.04.63. Sollott G. P., Einberg F. J. (SA). РЖХим, 1965, 5Н567П.

Пл из сухой стабилизир. НЦ, устойчивые при т-рах  $>71^{\circ}$ , содержат в кач-ве стабилизаторов 0,5—3% по весу 2-фенилфенола, 4-фенилфенола, 4,4'-диоксидифенила, 2,2'-диоксидифенила, 2,4-диоксидифенила или 2,5-ди-трет-бутилгидрохинона и 1,0—4,0% 2-бензилоксифенола и 4-бензилоксифенола. Предлагаемые стабилизаторы при стабилизации Пл из НЦ оказывают значительно лучшее стабилизирующее действие, чем ДФА.

8. Стабильность нитроцеллюлозы. — Annual Rept. Engng Res. Inst. Fac. Engng. Univ. Tokyo, 1962, 21, № 1, 3—5. Намба К., Митараи Т. РЖХим, 1963, 13С139.

Изучали по Абелю при  $72^{\circ}$  15 полидисперсных и фракционир. образцов НЦ, полученных при нитровании смесями различных к-т. N в исслед. образцах изменилось в пределах 10,73—12,92%, т. разл. образцов — в пределах 170—180°; стабильность менялась от 6 до 15 мин. Фракционирование образцов НЦ как методом осаждения, так и методом р-рения указывает, что с понижением мол. веса стабильность падает. Изучены ИК-спектры поглощения образцов НЦ в зависимости от N, вида НС и мол. веса фракций и установлено, что у НЦ с малым мол. весом интенсивность поглощения при  $3500$  и  $2900 \text{ см}^{-1}$  отличается от таковой для НЦ с высоким мол. весом.

9. Метод стабилизации нитроцеллюлоз и составов, состоящих в основном из нитроцеллюлоз. — Япон. пат. кл. 25JII, № 17756, заявл. 10.12.62, опубл. 11.10.66. Окути А., Куносига Н. (АК). РЖХим, 1968, 8С299.

НЦ или составы из НЦ стабилизируются введением 0,01—10% от веса НЦ ионасыщ. к-т жирного ряда или эфиров этих к-т, напр., эпоксидир. пр-ные масел семян сои или тунгового масла, 3,4-эпокси-6-метилциклогексилкарбоксилат, окись дициклопентадиена, двуокись винилциклогексена или двуокись дипентена. Введение этих добавок улучшает устойчивость НЦ при нагревании.

10. Способ обработки промышенной НЦ под давлением. — Чехосл. пат., кл. 78c, 12, (C06b), № 108163, заявл. 8.04. 58, опубл. 15.08.63. Boukal I., Hradec V. РЖХим, 1965, 11C312П.

НЦ обрабатывали под давл. в воде, содержащей 0,01—0,2%  $HNO_3$  и 0,01—1,0% азотникислой соли Na или K. Стабильность (мл) НЦ, обраб. при  $140^{\circ}$  60 мин 0,1%-ной  $HNO_3$  или 0,1%-ной  $HNO_3 + 0,12\%$   $NaNO_3$ , соотв. 2,8 и 1,67; обраб. при  $130^{\circ}$  35 мин 0,1%  $HNO_3$  или 0,1%  $HNO_3 + 0,12\%$   $NaNO_3$ , 3,10 и 2,05 соотв.

11. Исследование ингибиторов разложения нитроцеллюлозы. — Roczn. chem., 1966, 40, № 3, 391—404. Mrzewinski T., Okop K. РЖХим, 1967, 11Н601.

Установлено, что наиболее эффективным Ии термич. разл. НЦ является централит; ДФА занимает третье место, несмотря на то, что в технике находят широкое применение в кач-ве стабилизатора НЦ-порохов. Исследование проводили полярометрич. и спектрометрич. методами в УФ-части спектра.

12. Стабилизация нитратов крахмала и целлюлозы. — Explosivstoffe, 1966, 14, № 11, 241—7. Mustafa A., Dawoud A. F. РЖХим, 1967, 16Н846.

Исследовано влияние способа стабилизации на стойкость нитратов крахмала и Цл, полученных этерификацией смесями (%) 70  $H_2SO_4$ , 22,2  $HNO_3$  и 7,8 воды. Стойкость определяли по пробе Бергмана—Юнка. Пр-ты удовлетворительного кач-ва получены после кипячения в воде при атм. давл. в течение 60 час и затем в 0,02% р-ре  $Na_2CO_3$  24 час. В автоклаве ( $115$ — $135^{\circ}$ ) время кипячения в воде можно сократить до 2—3 час.

**13. Сравнительное изучение стабилизаторов для нитроэфиров по их отношению к четырехокиси азота.** — Explosivstoffe, 1966, 14, № 6, 121—124. Yasuda S. K. РЖХим, 1967, 6Н1606.

Сравнит. изучение реакц. способности ДФА (I), дифенилбензидина (II), N, N-диэтил-N, N-дифенилмочевинны (III), 2-нитродифениламина (IV), S-дифенилмочевинны (V), 2,4-динитродифениламина (VI) по отнош. к  $N_2O_4$  показало, что лучшим является I, к-рый поглощает 2,3 моля  $N_2O_4$ ; при этом в р-ции стабилизатора VI не реагирует с  $N_2O_4$ , а III и V поглощают  $N_2O_4$  неполно-

**14. К вопросу пульпирования и стабилизации нитроцеллюлозы.** — Explosivstoffe, 1968, 16, № 9, 199—200. Urbanski T. РЖХим, 1969, 9Н748.

При продолжительной обработке на ролле мол. вес НЦ значительно уменьшается, а волокна укорачиваются. Измельчение на шаровой мельнице приводит к такому же рез-ту; при этом НЦ частично денитрируется, происходит разрыв ковалентных связей НЦ и образование свободных радикалов  $\cdot R(-NO_2)$  и в-ва типа  $ROH$ , что объясняет увеличение р-римости НЦ после обработки на ролле. Механизм стабилизации остается невыясненным, но р-цией гомолитич. диссоциации можно частично объяснить и стабилизацию НЦ.

**15. Влияние содержания удержанной серной кислоты на стабильность нитроцеллюлоз.** — Nauchno-techn. pregl. INTDI, 1969, 19, № 8, 53—58. Palamarevic R. РЖХим, 1970, 14C547.

В рез-те систематич. определения стабильности НЦ установлено, что она увеличивается с уменьшением остаточного кол-ва в ней  $H_2SO_4$ .

**16. Стабилизация нитроцеллюлозы эпоксисоединениями.** — J. Ind. Explos. Soc., Jap., 1976, 37, № 1, 2—7. Oinuma S. РЖХим, 1976, 16Н422.

НЦ, полученную обработкой хл. волокна НС ( $HNO_3$  и  $H_2SO_4$ ), погружают в спирт. р-р эпоксисоединения (эпихлоргидрин или фенилглицидный эфир), промывают сп., сушат при 20° и проверяют на стабильность. По полученным данным эпоксисоединения эффективно удаляют к-ты, остающиеся в НЦ после нитрования.

**17. Стабилизация нитратов целлюлозы эпоксисоединениями.** — J. Nat. Chem. Lab. Ind., 1976, 71, № 10, 401—406. Oinuma S. РЖХим, 1977, 10Т29.

Для повышения термостабильности НЦ их обрабатывали р-ром эпоксисоединения (кон-ция  $\geq 1$  моль/л), полученным р-рением эпихлоргидрина или фенилглицидового эфира в сп., затем промывали сп. и сушили при 20°. Показано, что эпоксисоединения эффективно удаляют остаточную к-ту из НЦ и стабилизируют НЦ.

**18. К вопросу стабильности макромолекул. XXIII. Влияние на стабильность нитроцеллюлозы особых условий этерификации целлюлозы.** — Plast. und Kautsch., 1970, 17, № 12, 889—891. Thinius K., Bergman G. РЖХим, 1971, 11С372.

Для изучения причин нестабильности НЦ с разным N образцы хл. Цл (а-Цл 98—99%) и три образца древесных Цл из ели и бука (а-Цл 90—94,5%) подвергали нитрации по методу фирмы Hercules Powder Co. (состав НС %: 65,6  $HNO_3$ , 14,8  $Mg(NO_3)_2$ , 14,8 воды и <0,01 окислов азота, 50°, 7 мин). После нитрации все образцы НЦ непрерывно промывали водой (0,04 л воды на 1 г НЦ) без дополнительной стабилизации. СП всех исходных Цл была примерно одинаковой (1205—1285). Все полученные НЦ ход 98%, что указывает на образование стойких нитратов нецеллюлозными составными ч. в Цл. Т. обр., содержит нецеллюлозных примесей в древесной Цл не является причиной нестабильности НЦ. Введение в состав НС окислов азота (до 3,2%  $NO_2$ ) не ухудшало стойкости получаемых НЦ. Стабильность НЦ

резко ухудшалась, если Цл перед нитрацией обрабатывали в атмосфере, содержащей окислы азота (до 2 г/л  $NO_2$ ).

**19. Влияние инициаторов свободнорадикальных процессов на термическое разложение нитроцеллюлозы.** — Biul. WAT. J. Dabrowskiego, 1977, 26, № 7, 123—128. Blachnio B., Mrzewinski T. РЖХим, 1978, 9Н433.

Исследовано влияние перекиси бензоила и перекиси МЭК на термич. разл. НЦ, стабилизир. ДФА. Установлено, что добавление этих инициаторов не ускоряет разл. НЦ, но возбуждает свободнорадикальные р-ции в ДФА и ускоряет изменения в нем, идущие по свободнорадикальному механизму.

## 6. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

**1. Способ обезвоживания нитроцеллюлозы.** — Япон. пат., кл. 26 F III, № 647, заявл. 21.12.55, опубл. 05.02.58. Хосон К., Аракава К., Цудзибаси К., Вакита Э. (АК). РЖХим, 1964, 19С291П.

НЦ, содержащую воду, обрабатывают орг. р-рителем или смесью несп. орг. р-рителей, не вступающих в р-цию с водой. В случае необходимости для повышения эмульгирующей способности р-рителя добавляют эмульгатор.

**2. Способ непрерывного удаления воды из нитроцеллюлозы.** — Пат. ФРГ, № 1056988 от 3.03.60. Reinhardt L., Stecher F. (WC). РЖХим, 1961, 13Л636.

НЦ последовательно обрабатывают 50—70% и 90—94%-ным сп. в Цф непрерывного действия, что обеспечивает более полное вытеснение воды из НЦ при почти вдвое меньшем расходе сп. по сравнению с существующими методами. Приведены два варианта технол. схемы установки для непрерывного обезвоживания НЦ.

**3. Способ непрерывного удаления воды из содержащей воду нитроцеллюлозы.** — Пат. ФРГ, кл. 78c, 6, (C06b), № 1153663, заявл. 17.01.61, опубл. 25.04.68. Heinlein K. H. (W). РЖХим, 1969, 8С434П.

НЦ, содержащую 25—35% воды, смешивают с ~ равным весу НЦ кол-вом обезвоживающей жидкости и подают в шнек, в к-ром НЦ смешивается с обезвоживающей жидкостью и передвигается к месту подачи в Цф, в к-рой на НЦ в процессе ее отжима подается обезвоживающая жидкость с использованием принципа противотока; по выходе из Цф НЦ содержит, напр., 34,6 вес. % обезвоживающей жидкости — бутанола.

**4. Способ непрерывного вытеснения воды из влажной нитроцеллюлозы.** — Швед. пат., кл. 78c, 6 (C08b, 5/12), № 312512, заявл. 10.12.62, опубл. 14.07.69 Heinlein K. H. (W). РЖХим, 1970, 17С442П.

НЦ предварительно обезвоживают до содерж. влаги 25—35%, после чего ее в таком состоянии или в смеси с таким же кол-вом вытесняющей жидкости подают в перфорир. кожух Цф и вытесняют из нее воду путем вспрыскивания.

**5. Способ непрерывного обезвоживания нитроцеллюлозы.** — Гол. пат., кл. C08b 5/02, C08b 5/12, № 139535, заявл. 11.12.62, опубл. 15.01.74 (WW). РЖХим, 1975, 17Н428П.

Описан способ непрерывного вытеснения воды из влажн. НЦ на спец. Цф, снабженной устр-вом для подвода бутанола, к-рым и вытесняется вода. Расход на 1000 кг НЦ составляет 1300 л 99,7%-ного бутанола.

**6. Способ получения безводных полупродуктов ТРТ.** — Пат. ФРГ, кл. 78d, 1/01, (C06d), № 977708, заявл. 14.01.62, опубл. 11.07.68. Schubert H. (BV). РЖХим, 1969, 22П234П.

Для получения безводн. полупр-тов ТРТ как НЦ,  $Al(NO_3)_3$  и др. их обрабатывают газ. изоцианатными соединениями при атм. или пониженном давл. и т-ре 40—100° до тех пор, пока вода не прореагирует с изоцианатными соединениями. После обработки содерж. воды в НЦ <0,1%.

**7. Способ регенерирования спирта из растворов нитроцеллюлозы.** — Пат. ПНР, кл. 78c, 6, (C08b), № 53615, заявл. 4.02.65, опубл. 30.09.67. Tytko

М., Heropolitański R., Wojciechowski M., Tokarska A. (Р.). РЖХим, 1961, № 11С396Г.

При этом способе регенерации сп. из р-ров в нем НЦ сп. предварительно разбавляется водой до 30—60% содерж. с добавлением в кач-ве коагулянта глины в кол-ве 0,02—0,2 вес. %. Оставшуюся после сепарирования ч. разбавляют 20—30-кратным кол-вом воды и повторно сепарируют. Сп. подвергают ректификации.

8. Регенерация спирта в процессе обезвоживания промышленной нитроцеллюлозы. — Пат. ПНР, кл. 78с, 6, (C06b), № 57077, заявл. 7.07.66, опубл. 28.03.69.

Skawiński L., Tytko M., Jopowicz A. (Р.). РЖХим, 1970, 13Н857П. Регенерацию сп. в процессе обезвоживания пром. НЦ, содержащей мельченную и р-рениную НЦ, ведут след. образом: в загрязненный сп. добавляют неогр. соль  $\text{NH}_4$  или металлов I или II группы в кол-ве, необходимом для насыщения содержащейся в сп. воды; после отстаивания сверху отделяют сп. и возвращают его в процесс обезвоживания НЦ. Напр., к 1500 кг бутыла с 10,5% воды добавляют 170 кг тэхи  $\text{K}_2\text{SO}_4$ , перемешивают 5 мин (180 об/мин), отделяют 1460 кг бутыла с 2,7% воды.

9. Способ удаления растворителей и воды при гранулировании желатинированной нитроцеллюлозы. — Пат. ЧССР, кл. 78с, 11, (C06b), № 131234, заявл. 26.06.67, опубл. 15.02.69. Langr S., Mosták P., Holéci I., Nepivoda I. РЖХим, 1970, 23С344П.

Р-ритель и частично воду отгоняют в потоке инерт. газа, напр.,  $\text{N}_2$ , при т-ре ниже т. кип. смеси. Грубодисперсные частицы НЦ после отгонки р-рителя отделяют на фильтре от оставшейся воды и сушат в токе инерт. газа.

10. Нитроцеллюлоза с замененной, смачивающей средой. — Япон. пат. кл. 25Л1, (C08b), № 2188, заявл. 26.11.68, опубл. 20.01.71. Makino X., Kämmer M., Kadzika K., Kiroba I., Pokota T., Yamada T., Tomisima T. (DK). РЖХим, 1971, 21С461П.

Способ замены смачивающей среды НЦ состоит в том, что частицы НЦ определенной величины и формы, содержащие смачивающую жидкость, при помощи шнека передают в вертикальный аппарат, наполненный др. жидкостью, к-рую подают в аппарат в направлении, противоположном движению НЦ, содержащая новую смачивающую жидкость, непрерывно удаляется из нижней ч. аппарата с помощью наклонного шнека.

11. Дегидратация нитроцеллюлозы и ее влияние на желатинизацию. — Naiceno-lehn, pregл. INTDI, 1969, 19, № 8, 67—76. Avramović M. РЖХим, 1970, 17Н755.

В производстве пороха применяется НЦ, содержащая 30% воды. Для желатинизации требуется снизить содерж. воды до 3—5%. Это делают с помощью сп. на гидропрессе. Процесс усложняется, т. к. НЦ частично р-ряется в сп. На равномерную желатинизацию влияет также распределение оставшейся в НЦ воды. Проведено ~ 1000 экспериментов и изучено влияние дегидратации НЦ на желатинизацию.

12. Вытеснение влаги из гранулированной нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 149-96 (C06B 45/00, C06B 25/18), № 3925125, заявл. 6.12.73, № 42224, опубл. 9.12.75. Cox Ch. D., Johnson C. E., Henderson L. D. (SN). РЖХим, 1976, 18Т35П.

Влагу из гранулир. или волокнистых НЦ удаляют путем последовательных промывок ее вначале жидкостью (I), к-рая является пер-рителем НЦ и смешивается с водой (напр., изопропанолом), а затем жидкостью (II), к-рая, являясь пер-рителем НЦ, образует азеотроп с водой и с I. II добавляют к супензии НЦ в I, после чего I и II отделяют вместе с водой. НЦ получают с содерж. воды 0,01—0,5%.

## 7. ОЧИСТКА

1. Способ очистки нитроцеллюлозы. — Япон. пат., № 6548 от 28.07.59. Хи-но К., Нита Т., Митараи Т. (NK). РЖХим, 1962, 10П579.

Для очистки НЦ кипятят с р-рами сульфатов или нитратов Na, K, Ca или Al или их смесями.

2. Отбелка нитроцеллюлозы. — Tworzywa guma lakieru, 1959, 4, № 7, 214—15. Penczel P., Nowak M. РЖХим, 1960, 50299.

Рассмотрены причины желтого цвета НЦ и возможности их устранения. Описана отбелка  $\text{H}_2\text{O}_2$ , гипохлоритом Na, перманганатом. Предложен метод отбелки хлором с одновременной стабилизацией кипячением в кислой среде.

3. Способ одновременной отбелки и снижения вязкости нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 260—223, № 3062809, заявл. 6.03.61, опубл. 6.11.62. Luksin J. E. (EI). РЖХим, 1964, 10С280П.

Улучшение способа изготовления НЦ (11,8—12,2% N) из древесной щелеста состоит в снижении вязкости стабилизатора. НЦ путем нагревания воды, суспензии НЦ при повышенных т-рах и давл. и одновременной отбелке, для чего к воде, суспензии НЦ добавляют 0,01—0,5 вес. %  $\text{HNO}_3$ . Получают НЦ с хорошей белизной.

4. Способ промывки нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 260—223, № 3180860, заявл. 6.08.62, опубл. 27.04.65. Miller Th. W., Blankenship P. V. (SA). РЖХим, 1966, 15Н602П.

Предложен способ очистки порошкообразной НЦ от остаточного р-рителя. Порошок загружают в резервуар с водой при т-ре 65°, через резервуар пропускают воду в кол-ве 755 л/мин и барботирующий воздух в кол-ве 1,4 м<sup>3</sup>/мин до потемнения порошка. Для 226 т НЦ оптим. расход воздуха 1,4—2 м<sup>3</sup>/мин, расход воды 700—755 л/мин.

5. Содержание серы загрязнения в технической нитроцеллюлозе. — Chim. analyt., 1962, 44, № 11, 485—9. Touratier P. РЖХим, 1963, 13Г237.

Установлено, что при N > 12% в НЦ содержится сера в виде  $\text{H}_2\text{SO}_4$  и моноэфиры  $\text{RSO}_4\text{H}$ . При меньшем N в НЦ находятся только  $\text{RSO}_4\text{H}$ . Разработан метод вычисления содерж.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , ее эфиров и орг. к-т в НЦ по рез-зам потенциометрич. Тт образца в разных р-рителях до и после предв. гидролиза.

6. Способ разрушения темноокрашенных остатков хлопковой шелухи в интрахах из линта-сырца. — Пат. ФРГ, кл. 78с, 6 (C06b), № 1287489, заявл. 27.01.66, опубл. 4.09.69. Nolte H., Dellmeier A., Melusin O. F. (NG). РЖХим, 1970, 17С441П.

Для удаления из НЦ, полученной при интрации линта-сырца, темноокрашенных остатков хл. шелухи используют снижение вязкости и стабилизацию НЦ под давл. в автоклавах, в к-рых НЦ обрабатывают 0,2—0,5% р-рами  $\text{HNO}_3$  при > 100° и давл. 4 атм. Окраска НЦ после обработки равномерно светлая, все небол. примеси полностью разрушаются.

7. Свойства веществ, вымываемых из нитроцеллюлозы в процессе ее обезвоживания спиртом. — Polimery, tworzywa wielkocząsteczkowe, 1968, 13, № 3, 114—6. Penczel P., Ostrowski T., Kulczycka J. РЖХим, 1969, 1С440.

Из сп. выделены в-ва, перешедшие при обезвоживании НЦ (р-римые и взвешенные). Эти в-ва содержали меньше азота и отличались значительно меньшей вязкостью, чем НЦ. Эта разница больше у в-в, р-римых в сп., особенно при обезвоживании НЦ на пром. установках. Термостойкость у выделенных в-в незначительно ниже, чем у исходной НЦ.

8. АППАРАТУРА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ (НИТРОВАНИЕ, ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, СУШКА, ГРАНУЛИРОВАНИЕ, СТАБИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА)

1. Способ и устройство для сушки нитроцеллюлозы. — Финн. пат., кл. 78с, 4 (C06b), № 33314, заявл. 15.04.58, опубл. 31.04.64. Molius-Mellberg O. (F). РЖХим, 1966, 9С357П.

Высушиваемая НЦ помещается в банки, собранные в батареи, и НЦ пропускается теплый воздух сверху вниз. Процесс сушки контролируется по т-ре выходящего из банки воздуха.

2. Способ и аппарат для непрерывного производства нитроцеллюлозы. — Швейц. пат., кл. 120, 6, № 382130, заявл. 12.12.58, опубл. 30.11. 64. Plunkett W. L. (HP). РЖХим, 1966, 21Н669П.

Способ непрерывного интрования Цл осуществляется в многосекц. агрегате оригинальной конструкции, представляющем собой ванну, разделенную перегородками на 4 секции; каждая из них оборудована двумя турбинами мешалками на одном валу. Преимуществом аппарата является высокое качество получаемой НЦ и возможность автоматизации процесса.

3. Многоступенчатый аппарат для противоточного контактирования в теме твердое тело — жидкость. — Пат. США, № 2845936 от 5.08.58. Voigt D. E., Dieckmann S. F. (HP). РЖХим, 1960, 57418П.

Аппарат состоит из прямоугольного резервуара с перегородками, разделяющими его на зоны смешения и отстаивания. Тв. частицы при вращении шалки попадают из зоны смешения в зону отстаивания, где скорость движения невелика, в результате чего частицы оседают. Аппарат используется в производстве дегидратации НЦ сп.

4. Аппарат для производства нитроцеллюлозы. — Пат. США, № 2927 от 8.03.60. Plunkett W. L. (HP). РЖХим, 1961, 13П532.

Непрерыводействующий аппарат состоит из вытянутого в горизонтальном направлении сосуда, разделенного перфорир. вертикальными перегородками на неск. (до 12) секций. Разница в гидравлич. напоре при переходе от секции к секции создается за счет изменения числа оборотов мешалки. Аппарат применяется для интрации любой Цл в любой форме; в зависимости от применения для интрации любой Цл в любой форме; в зависимости от применения смесей-разного состава получают НЦ с N от 11,05 до 13,46%.

5. Способ улучшения хранимости и транспортабельности нитроцеллюлозы. — Пат. ФРГ, кл. 78c, 6 (C06b), № 1164297, заявл. 9.07.60, опубл. 2.05. Reinhardt L., Nolte H. (NG). РЖХим, 1969, 14Н836П.

Для обеспечения ТБ при хранении и транспортировании НЦ ее увлажняют и брикетируют в пластини с помощью валов каландра. На Пв прессуемой при вращении валов наносится тонкий слой р-рителя. После каландра НЦ снимается с валов ножами. Насыпной вес НЦ возрастает с 77 до 298 г/м<sup>3</sup>.

6. Аппарат для изготовления гранулированной нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 23—270, № 307388, заявл. 21.11.60, опубл. 12.02.63. Elrick D. Gardner W. H. (SN). РЖХим, 1964, 19С292П.

У-образный аппарат состоит из двух колен. В верхнюю ч. левого колена падают капли р-ра НЦ в ДЭГ, коагулирующиеся и образовавшиеся частицы НЦ проходят через жидкость в левой ч. аппарата, движение их имеет пульсирующий характер, затем переходят в правое колено, в к-ре подается чистый водяной поток. Гранулы НЦ из правого колена выгружаются в роторным клапаном. Оптимальная скорость движения р-ра в аппарате 270 л/мин.

7. Аппаратура и метод термического дегидратирования нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 260—223, № 3218313, заявл. 21.12.61, опубл. 16.11. Blankenship R. V. (SA). РЖХим, 1967, 9Н652П.

Предлагается горизонтальный вакуум-фильтр, к-рый позволяет совместно проводить все операции в одном аппарате. Из суспензии НЦ в воде удаляют ч. во-отжимом под действием прижимных роликов, затем НЦ сушат теплым воздухом, увлажняют сп. и снова отжимают на ролике. При производстве необходимо фильтры общей площадью 35,2 м<sup>2</sup>.

8. Поршневой пресс для вытеснения воды из влажной нитроцеллюлозы. — Пат. ФРГ, кл. 78c, 6 (C08b), № 1164298, заявл. 17.01.62, опубл. 12.05. 66. Brunne A. (WC). РЖХим, 1967, 19С217П.

В одноцилиндровом прессе с нижним расположением поршня сначала отжимают воду, после чего в НЦ под давл. 5—20 кГ/см<sup>2</sup> подают сп. Затем НЦ отжимают. Процесс упрощается в сравнении с обезвоживанием в Цф или в ручесульевых прессах и сокращается расход сп.

9. Способ и аппаратура для непрерывного извлечения воды, пропитывающей нитроцеллюлозу. — Франц. пат., кл. C08b, № 1347353, заявл. 10.01.63, опубл. 18.11.63, (W). РЖХим, 1965, 18С233П.

НЦ (воды < 65%) сначала наносят на фильтрующую Пв Цф и затем экстрагируют. Аппаратура состоит из винтового транспортера, ведущего в распределитель Цф, распылителей экстрагента. Транспортер для НЦ представляет собой архимедов винт с полой осью, служащей для распыления экстрагента в пространство между транспортером и распределителем.

10. Способ и аппарат для непрерывной экстракции воды из нитроцеллюлозы под давлением. — Бельг. пат., кл. C08b, № 627054, заявл. 11.01.63, опубл. 4.06.63 (W). РЖХим, 1966, 10Н525П.

НЦ с влажностью 25% непрерывно подается в бункер транспортера, куда одновременно с помощью жиглеров дозируется 99,7%-ный бутанол в кол-ве 700 л на 1 т НЦ. Масса транспортируется в приемник Цф, где дополнительное пропитывается бутанолом, разбрзгиваемым с помощью жиглеров по принципу противотока. Отжатая в Цф НЦ содержит 34,6% жидкости, представляющей собой 95,1%-ный бутанол.

11. Способ непрерывной интрации целлюлозы. — Франц. пат., кл. C08b, № 1394779, заявл. 3.01.64, опубл. 1.03.65. Linares J. (AA). РЖХим, 1966, 17С322П.

Аппарат для интрации Цл, древесной массы, хл. линтера и аналогичного сырья по непрерывному способу состоит из вращающегося вокруг горизонтальной оси цилиндра, разделенного системой перегородок на отдельные камеры. Исходное сырье, пропитанное интрающим р-ром, шнековым питателем подаются в один конец цилиндра, готовая продукция выгружается с противоположного конца. Выход НЦ пропорционален скорости подачи сырья.

12. Некоторые инженерные проблемы производства нитроцеллюлозы. — S. Afric. Mech. Engr., 14, № 6, 117—119, 131 (1965). Brooks R. M. РЖХим, 1965, 17Н477.

Описан проект нового цеха интрации Цл.

13. Внутризаводская транспортировка НЦ, бездымного пороха и гипса с помощью электрокар или машин с бензиновым двигателем. — Pgiumsl. chem., 1965, 10, № 2, 29—42. Valenta M. РЖХим, 1967, 18Н603.

14. Аппаратура для непрерывного интрования волокон. — Япон. пат., кл. 26(1) В 211.1, С (08b), № 294, заявл. 13.05.67, опубл. 6.01.72. Хаяси И., Нонака М., Такабаяси С. (NJ). РЖХим, 1972, 21С1041П.

Аппаратура для непрерывного интрования волокна Цл (напр., хл. Цл) включает перв. интратор, снабженный цилиндрич. шнековым питателем, кольцевой форсункой для разбрзгивания р-ра к-ты, мешалкой для перемешивания интраируемого материала и рубашкой. Втор. интратор снабжен мешалкой и дозирующим насосом, соединяющим перв. и втор. интраторы; ряд втор. интраторов последовательно соединены друг с другом через подающие насосы.

15. Аппарат для получения нитроцеллюлозы. — Пат. ФРГ, кл. 78c, 5/00 (C06b 5/00, C06b 21/02), № 1771006, заявл. 20.03.68, опубл. 14.06.73. Jungelaus H., Steecher E. (WG). РЖХим, 1974, 5Н182П.

Конструкция аппарата позволяет проводить последовательно неск. стадий процесса производств НЦ: стабилизацию НЦ кипячением под давл. водяного пара, фильтрацию пульпы от воды и послед. стабилизацию готовой НЦ.

16. Способ и установка для загрузки непрерыводействующих реакторов для интрации целлюлозы. — Франц. пат., кл. C08b, № 1566612, заявл.

25.03.68, опубл. 31.03.69. Brissaud L., Decaure J., Brocart A., Gorge L., Leres J., Vignaud H. (АА). РЖХим, 1970, 8С496П.

Установка для непрерывной загрузки с определенной скоростью реактора для нитрования Цл обеспечивает равномерную подачу в реактор сухой в кол-ве 800 кг/час путем выгрузки бункера для взвешивания, подающей каждую мин 13,5 кг в распределительную емк., оттуда Цл поступает слоем толщиной 10—25 см (для равномерного распределения массы на ленте служ. спец. гребки) на ленту конвейера, питающего реактор.

17. Аппарат для нитрации целлюлозы. — Авт. св. СССР, кл. В 01J D 21C 1/04, № 405567, заявл. 30.03.71, опубл. 5.07.74. Балахнинцев Н. РЖХим, 1976, 5Н386.

Для нитрации Цл патентуется аппарат непрерывного действия, корп. к-рого состоит из двух камер — вертикальной и наклонной. Вертикальная мера снабжена мешалкой и барботером для подачи свежей НЦ, а наклонная — шнеком, ложным дном под шнеком и теплообменной рубашкой. Апп. позволяет интенсифицировать процесс нитрования.

18. Разделение суспензии на вращающемся барабанном фильтре. — Франц. пат., кл. В 01D 37/00, № 2275239, заявл. 21.06.74, № 7421558, опубл. 16.01.77. Pollozec F. A. (РЕ). РЖХим, 1977, 9И56П.

Метод, к-рый м. б. применен в произ-ве НЦ, заключается в том, что скреки сообщают определенную последовательность движений: в заданный момент скребок быстро перемещается вглубь осадка, остается в этом положении некоторое время, затем возвращается в исходное положение. Это позволяет упрочнить проникание тонкодисперсных частиц вглубь осадка на фильтровальне Пв, что позволяет избежать уменьшения производ-сти фильтра.

## 9. МОДИФИКАЦИЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ (ПОЛУЧЕНИЕ В ВИДЕ ЧАСТИЦ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ И ДРУГИЕ ВИДЫ МОДИФИКАЦИИ)

1. Способ производства для открытой продажи нитроцеллюлозы, смоченной органическим растворителем, обладающим некоторой растворимостью в воде. — Япон. пат., кл. 26Fm, № 2295, заявл. 21.12.55, опубл. 5.04.58. Хоси К., Аракава К., Цудзибаси К., Вакита Э. (АК). РЖХим, 1964, 23С222П.

НЦ выпускают смоченой не сп., а др. орг. р-рителями, напр., и-бутиловым изобутиловым, втор-бутиловым, амиловым сп., к-рые обладают нек-рой взаимной р-римостью с водой и образуют с ней азеотропные смеси.

2. Способ получения гранул твердого топлива. — Пат. США, кл. 149-9 № 3106498, заявл. 25.03.58, опубл. 8.10.63. Crable M. A. (HP). РЖХим, 1963 11Н458П.

Капли р-ра НЦ и др. компонентов пороха (стабилизаторы, пластификаторы и др.) в водор-римых алифатич. окислителях (ДЭГ) при контакте с водой превращаются в гель, сохраняющий сферич. форму частиц. Р-ритель вымывает из гранул свежей водой. Воду из гранул удаляют вымораживанием; при этом вода экскурирует из глубины гранул и замерзает на них Пв. Порох, изготовленный из таких гранул, имеет значительно лучшую хим. стабильность, лучшие физ. св-ва.

3. Способ изготовления преимущественно компактных шаровидных частиц из нитрата целлюлозы. — Швед. пат., кл. 78c, 10 (С06b), № 200757, заявлен. 25.04.58, опубл. 21.12.65. Cook R. L., Andrew E. A. (ОМ). РЖХим, 1965 10С315П.

НЦ р-ряют в р-рите с послед. дроблением р-ра и его суспендированием в жидк. среде, не являющейся р-рителем для НЦ. Суспензию поддерживают под таким повышенным давл., при к-ром ни р-ритель, ни жидк. среда системы не могут кипеть. После этого все содержимое системы смешивают с избыtkом жидкости, не способной р-рять НЦ; давл. системы мгновенно снижается

и р-ритель испаряется. Смесь проходит через сопло в зону, в к-рой пары удаляются при вакууме и рекуперируются. Взвеси желатинизир. частиц НЦ в остающемся ЭА и воде смеси центрифигируют; частицы НЦ промывают и сушат. Среди диам. частиц 0,05—0,1 мм, форма шарообразная, уд. вес. ~ 1,54.

4. Получение пластифицированной нитроцеллюлозы. — Англ. пат., № 795402 от 21.05.58. Hogg J. A. (IC). РЖХим, 1960, 33044П.

Смесь увлажненной НЦ с 25—40% воды и пластификатора (ДБФ) в кол-ве, недостаточном для превращения частиц НЦ в гомог. массу, перемешивают в мешалке непрерывного действия так, что гранулы НЦ абсорбируют пластификатор без слипания и образования компактной массы. После сушики гранул получают пластифицир. гранулы НЦ.

5. Производство зарядов твердого ракетного топлива на основе нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 264-3 (С06b), № 3422169, заявл. 1.04.59, опубл. 14.01.69. Brooks R. M., Gardner W. H. (H). РЖХим, 1970, 12П363П.

Приготавливают тв. неравномерные гранулы НЦ путем перемешивания волокнистых НЦ в орг. р-рите, образующем низкокипящие азеотропные смеси с водой; смесь нагревают на водяной бане для разрушения волокнистых структур НЦ при т-ре не ниже т. кип. азеотропной смеси; далее полное удаление р-рителя из смеси и мокрое измельчение НЦ до нужного размера частиц.

6. Способ получения агрегатов порошковых ракетных топлив. — Швейц. пат., кл. 46g, 1/01 (С06d), № 395648, заявл. 3.04.59, опубл. 31.12.65. O'Neill J. J., Jr., Ryker D. W. (OM). РЖХим, 1967, 3П204П.

Способ состоит в смешении частиц НЦ с жидк. смягчителем (25% об. на смесь) с послед. деформированием порошкового агрегата. Для смешения применяют желатинизир. частички НЦ, а смешение производят при такой т-ре, при к-рой не происходит р-рения частиц НЦ в смягчителе. Смесь заливают в форму и выдерживают при т-ре, обеспечивающем р-рение НЦ, до тех пор, пока не получится гомог. масса, к-рая застывает в форме при атм. давл. Массу выдавливают через сопло ленточного пресса в виде непрерывного каната, к-рый разделяют на мелкие частички.

7. Способ получения мелкозернистой нитроцеллюлозы. — Швед. пат., кл. 78c, 9, (С06b), № 197835, заявл. 11.05.59, опубл. 10.08.65. O'Neill J. J., Jr. (OM). РЖХим, 1967, 16Н845П.

8. Частицы нитроцеллюлозы. — Пат. США, № 2885736 от 12.05.59. O'Neill J. J., Jr. (OM). РЖХим, 1960, 40018П.

Получают сферич. частицы НЦ диам. < 0,3 мм суспендированием волокнистых НЦ в воде, добавлением к суспензии ПАВ и послед. обработкой полученной смеси р-рителем, не смешивающимся с водой. Кол-во и скорость дозировки р-рителя выбирают т. обр., чтобы происходило лишь набухание Пв волокнистых НЦ, но не полная желатинизация. При перемешивании размягченные волокна НЦ измельчаются, а образовавшиеся частицы принимают шарообразную форму. Р-ритель удаляют дистилляцией или продувкой воздухом. Полученные сферич. частицы НЦ сохраняют волокнистую структуру.

9. Способ получения плотной неволокнистой нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 18-47, 5, № 3057012, заявл. 27.05.59, опубл. 9.10.62. Luskin J. E. (EI). РЖХим, 1964, 7С212П.

Для получения уплотненной неволокнистой НЦ пром. типа с 10,8—12,3% N, более безопасной при перевозках и хранении, обладающей улучшенной р-римостью и лучшей сыпучестью, обычную волокнистую НЦ спрессовывают под давл. После спрессовывания НЦ легким мех. воздействием превращают в плотные частички небольшой величины. При давл. 40—680 at НЦ утрачивает волокнистую структуру и превращается в плотный неволокнистый слой. При зажигании такой НЦ она медленно горит небольшим пламенем. Обычные волокнистые НЦ загорают-ся очень бурно с выбросом большого пламени.

**10. Способ изготовления сферических частиц нитроцеллюлозы.** — Швейц. пат., кл. 78c, 10, № 377259, заявл. 10.06.59, опубл. 15.06.64. O'Neill J. J., Jr. (OM). РЖХим, 1965, 17Н476П.

Способ изготовления включает стадию смешения НЦ с нер-ряющей ее жидкостью (вода), покрытия волокон в суспензии защитным колла. слоем из гумиаратика или животного клея, частичного набухания НЦ под действием ограниченного кол-ва ЭА, бутилацетата, МЭК, достаточного для ее размягчения и придания частицам необходимой формы, но не слипания отдельных зерен и удаления р-рителя из сферич. частиц (средн. размер  $<0,305$  мм).

**11. Обработка нитроцеллюлозы.** — Пат. США, № 2891054 от 16.06.59. Sloan A. W., Mann D. J. (AP). РЖХим, 1960, 99093П.

Для изготовления мелких гранул (диам.  $<100$  мк) с уд. весом 1,1—1,2 НЦ с низким N (до 12%) р-ряют в умеренно р-римом в воде орг. р-рителе на 20°, а другой р-ряется неограниченно. Для р-рения НЦ применяют метилацетат, НМ и смеси (80:20 до 85:15) ЭА со сп., эф., ац.; МЭК с ац., метанолом и др. Для образования эмульсии р-р НЦ выливают в кол-во воды, достаточное для образования эмульсии типа «масло в воде». Применяют диспергирующие в-ва типа метил-Цл, желатины, агар-агара, казеина, поликарилата Na, ПВС, альгинатов и др. Одновременно добавляют водор-римые соли (галогениды, сульфаты, ацетаты) щел. металлов и аммония или полиоксисоединения (сахара, глицерин, гликоли и др.) в кол-вах 6,5—10% от НЦ. При эмульгировании применяют и ПАВ (алкилсульфонаты, щел. соли жирных к-т). Гранулы отделяют или отгонкой орг. р-рителя или вымыванием его водой.

**12. Переработка нитроцеллюлозы.** — Пат. США, № 2891055 от 16.06.59. Sloan A. W., Mann D. J. (AP). РЖХим, 1960, 99092П.

Мелкие (диам.  $<100$  мк), непористые, плотные (1,49—1,54) сферич. формы гранулы изготавливают из НЦ с высоким N (12,4—13,4%). Около 10% р-ряющими в воде (напр., 5 г в 100 г воды) (метилацетат, ЭА, метилформиат, этилфталат, МЭК, эф., НМ) или в смеси орг. р-рителей, из к-рых один умеренно р-ряется в воде, а др. р-ряется в ней неограниченно, напр., метиловый, этиловый, пропиловый сп., ац., метилакрилат, этилакрилат, диоксан-1,4. Р-р НЦ выливают в воду, к к-рой добавлены диспергирующие в-ва в кол-ве  $>6,5\%$  от веса НЦ, напр., метил-Цл, казеин, желатин, агар-агар, поликарилат Na, ПВС, а также водор-римые соли (галогениды, сульфаты щел. металлов или аммония) или полиоксисоединения (сахара, глицерин, гликоли) для сообщения достаточной вязкости водн. фазе. Для улучшения эмульгирования добавляется 0,01—0,25% полярных ПАВ (алкил- и алкиларилсульфонаты, полигликоли, сульфир. растительные и нефтяные масла и др.). Гранулы отделяют, промывают и сушат.

**13. Способ переработки нитроцеллюлозы.** — Пат. ФРГ, № 1049282 от 16.07.59. Reinhardt L., Stecher F., Lindner J. (WC). РЖХим, 1960, 62753П.

Предлагается способ непрерывного разделения на две фракции волокон колла. хлопка в процессе его размалывания в зависимости от длины волокон и их микроструктуры. Способ позволяет отдельить т. н. «шерстистую» фракцию, к-рая дает хорошо желатиниз. гомог. динамит, от «слизистой» фракции, трудно и неравномерно набухающей в жидк. НЭ с образованием/ сгустков. Разделение происходит в гидроциклоне, куда направляют водн. суспензию колла. хлопка.

**14. Способ получения ракетного топлива, не образующего пыли, на основе покрытой защитной пленкой шариковидной нитроцеллюлозы.** — Пат. США, кл. 149-2, № 3108916, заявл. 2.09.59, опубл. 29.10.63. Coffee R. E., Kucia R. R. (OM). РЖХим, 1965, 9П190П.

Порошок РТ из непористых отверженных глобул мелкозернистой НЦ со средн. диам. зерен  $<0,075$  мм, покрытых равномерной Пл диоктилфталата в

кол-ве 0,02—0,5% от веса топлива, получают след. образом. Водн. шлам НЦ обезвоживается в Цф, куда подается водн. эмульсия диоктилфталата. Вода обезвоживается и далее производится сушка покрытого Пл шариковидного порошка, смешение его с р-рителем и формование полученного пластизола в заряды.

**15. Обработка нитроцеллюлоз.** — Пат. США, № 2915519 от 1.12.59. Stewart W. D., Pondexter E., Jr., Wachtel W. L. (AP). РЖХим, 1961, 7П568.

Для изготовления небольших (диам от 1 до  $<100$  мк) плотных, преимущественно сферич. формы частиц НЦ р-ряют 10—20% (от веса р-рителя) НЦ с различным N (9—13,5%) в р-рителе, умеренно р-ряющимся в воде (3—8 г р-рителя, напр., метилацетата, ЭА, метилформиата, этилформиата, МЭК, эф., НМ на 100 г воды при 20°) или в смеси двух р-рителей, из к-рых один р-ряется в воде умеренно, а второй неограниченно, напр., инзине алифатич. сп., ац., и др. Р-рение производят в присутствии полярного р-римого в воде ПАВ в кол-ве 0,01—0,2% от веса воды, к-рую берут в кол-ве 50—100% от веса орг. р-рителя. Орг. р-ритель удаляют из эмульсии нагреванием до т. кип. или азеотропным методом или добавлением избытка воды. Частицы НЦ отделяются от воды и сушат. С изменением состава смешанного р-рителя изменяется размер получаемых частиц. Плотность зависит от N в НЦ: при N 12% плотность 1,4—1,6, при меньшем N 1,1—1,2.

**16. Способ производства гранулированной нитроцеллюлозы.** — Пат. США, № 2919181 от 29.12.59. Reinhardt Ch. M. (OM). РЖХим, 1961, 23П201.

НЦ в виде гранул диам.  $<25$  мк получают смешанием гомог. разб. лака, состоящего из 10 вес. ч. р-рителя и 1 вес. ч. НЦ, с равным (или избыточным) кол-вом воды, содержащей гидрофобное ПАВ. Полученную эмульсию диспергируют в избытке воды, содержащей гидрофильное ПАВ.

**17. Нитроцеллюлозные частицы.** — Австрал. пат., № 231708 от 4.01.61. O'Neill J. J., Jr. (OM). РЖХим, 1962, 23Л341.

Разработан метод гранулирования НЦ, заключающийся в обработке волокнистого НЦ, суспендир. в воде, ЭА. Обраб. т. обр. НЦ имеет диам. частиц 0,1—0,3 мм и может использоваться в кач-ве РТ.

**18. Нитроцеллюлозный продукт.** — Пат. США, № 2931800 от 5.04.60. Sloan A. W., Mann D. J. (AP). РЖХим, 1962, 1П216.

Получают НЦ с N  $<12\%$  при плотности 1,1 в форме сферич. частиц (средн. диам.  $\sim 50$  мк и макс.  $\sim 100$  мк), способную диспергироваться в пластификаторе с образованием стабильной жидк. суспензии. Применяется для изготовления лаков и пластиков.

**19. Нитроцеллюлоза.** — Пат. США, № 2931801 от 5.04.60. Sloan A. W., Mann D. J. (AP). РЖХим, 1962, 2Л444.

Получена НЦ с N  $>12\%$  в форме сферич. непористых частиц с макс. диам. 100 мк и плотностью  $>1,4$ , способная диспергироваться в пластификаторе с образованием стойких, текучих суспензий. Способ получения предложен авторами ранее (пат. США, № 2891055 от 16.06.59). Порох. масса из такой НЦ образуется путем смешения с пластификатором без применения воды или лекарственных орг. р-рителей.

**20. Способ получения отверженных гранул нитроцеллюлозы.** — Швейц. пат., кл. 78c, 9 (C06b, 5/00), № 418202, заявл. 8.04.60, опубл. 15.02.67. O'Neill J. J., Jr. (OM). РЖХим, 1968, 14Н801П.

НЦ размешивают в нер-ряющем носителе (вода или р-р Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), добавляя суспензию модифицирующего агента (сажа или гексоген) в р-рителе для НЦ; после отгонки р-рителя получают отверженные гранулы НЦ с равномерным распределением р-рителя и модифицирующего агента. Перед отгонкой р-рителя добавляют защитный коллонд.

**21. Уплотнение нитроцеллюлозы.** — Пат. США, № 2948601 от 9.08.60. Grassie V. R. (HP). РЖХим, 1962, 2П422.

Изменяют физ. форму НЦ от волокнист. к гранулир. при нагревании и перемешивании ее с орг. р-рителем (ЭА, бутилацетат, МЭК, метилизобутилкетон),

содержащим воду в кол-ве, необходимом для разрушения волокнистых структур НЦ без р-рителя. При послед. отгонке азеотропной смеси вода — орг. растворитель получена НЦ, об. плотность к-рой возросла от 5,4 до 13,6—18,1 кг/28,3 дм<sup>3</sup>.

22. Нитроцеллюлоза. — Пат. США, № 2982643 от 1.05.61. Reinhardt Ch. (OM). РЖХим, 1962, 24П700.

Метод получения гранулир. НЦ с диам. гранул 10—15 мк состоит в смешении с водой р-ра НЦ в р-рителе, неограниченно р-римом в воде и с т. кип. ниже, чем вода, напр., ац. Р-р НЦ вводят тонкой струей при перемешивании с определенной скоростью так, чтобы образовались шарики НЦ-лака, из к-рых после вымывания р-рителя водой выпадают гранулы НЦ.

23. Способ получения пластифицированной нитроцеллюлозы, пригодной для получения тонких покрытий или пленок. — Австр. пат., № 215045 от 10.05.61. Pesta O., Sinwel F. (SW). РЖХим, 1962, 21П329.

В кач-ве пластификатора применяют бутилциклогексилфталат. Лак, полученный из низковязкой сухой НЦ, с его применением дает ПК, обладающий по сравнению с ПК на основе ДБФ значительно меньшей липкостью при одинаковой мягкости.

24. Равномерно смачивающаяся НЦ, имеющая удовлетворительную растворимость. — Япон. пат., кл. 25J11, № 15086, заявл. 9.06.61, опубл. 16.08.62. Hoson K., Yamaguti T., Arakawa K. (AK). РЖХим, 1965, 14С294П.

Получают обработкой 10—20%-ной взвеси увлажненной водой или сп. НЦ в воде или сп. в смесителе, имеющем два параллельных вала с перпендикулярно расположенным ножами, врачающимися в разные стороны с разными скоростями. НЦ получается в виде порошка или гранул с малым уд. объемом (~ 6 л/кг). При 20° НЦ р-ряется за 10 мин, образуя р-ры 25 ч. сухой НЦ в 75 ч. СН<sub>3</sub>ОН.

25. Нитроцеллюлоза — сырье для лаков. — Fette, Seifen, Anstrichmittel 1961, 63, № 7, 641—9. Kossmann H. РЖХим, 1962, 6П430.

Рассмотрены химизм и способы получения НЦ, а также св-ва различных типов НЦ. Рассмотрены составные ч. НЦ-лаков, особенно лаков, получаемых комбинированием НЦ с природными (карифоль, шеллак, даммар и др.) синтетич. смолами (модифицир. канифольные, фенолформальдегидные, на основе маленинового ангидрида, циклогексанона, ацетофенона, глифталевые, виниловые, акриловые и др.), а также пластификаторы (дигубитил-, бензил-, бутил-, диоктилфталаты, трикрезил-, трибутил-, трифенилладипинаты и др.) р-рители.

26. Способ изготовления порошкообразной нитроцеллюлозы. — Пат. ФРГ, кл. 39b1, 5/02 (C08b, 5/02), № 1273182, заявл. 5.08.61, опубл. 12.06.69. Ratz H., Brachert H. (DN). РЖХим, 1970, 9С389П.

Дисперсию НЦ пластифицируют диметилтерефталатом при т-рах, более высоких, чем т. пл. пластификатора. Отверждающийся при охлаждении пр-размалывают, удаляя из него пластификатор паром или экстракцией р-рителем, не вызывающим набухания НЦ. Способ позволяет получать НЦ с величиной частиц < 20 мк в виде тонкого порошка, в то время как по известным способам, основанным на действии р-рителей на волокнистую НЦ, получают грубые, неравномерные по величине частицы с величиной 20—300 мк.

27. Получение дисперсии нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 106—195, № 3188224, заявл. 31.10.61, опубл. 8.06.65. Matalon R. (HP). РЖХим, 1966, 19Н617П.

Дисперсия НЦ в орг. жидкости содержит от 20 до 50 вес. % НЦ. В кач-ве жидк. фазы применяют смесь летучих углеводородов (алифатич., нафтеновых или ароматич.) или галлондир. алифатич. углеводородов с т. кип. >65°. Получаемая колл. дисперсия НЦ содержит (вес. %) НЦ 41,7, ди-*n*-бутилтарtrата-4-ац. 9,3, *n*-бутанола 12,6, толуола 32,4; отличается прозрачностью, гомогенностью, текучестью, тиксотропностью.

28. Новые методы использования нитроцеллюлозы. — Pitture e vernici, 1961, 37, № 11, 449—452. Bugat N. РЖХим, 1962, 24П622.

Проведены работы по новым методам использования НЦ в виде водн. эмульсий или суспензий. Это позволяет получать НЦ-материалы с повышенным сухим остатком, даже на основе высоковязкой НЦ, уменьшает пожароопасность и снижает расход орг. р-рителей. Т. н. аутоэмульгируемая НЦ представляет собой смесь собственно НЦ, пластификатора и эмульгатора ионного типа и получается простым способом (способ не описан). Дополнительное преимущество водн. дисперсий НЦ — полное отсутствие р-рителей и замена паха.

29. Способ получения изделий из целлюлозы и нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 117—155, № 3139355, заявл. 22.01.62, опубл. 30.06.64. De Fries M. G., Godfrey J. N. (AP). РЖХим, 1965, 24Н371П.

Получают модифицир. НЦ и ЦЛ, к-рые могут применяться в кач-ве оболочек для ТРТ и ВВ. Модификацию НЦ или смеси 5—99% НЦ с ЦЛ проводят обработкой их водн. эмульсиями поливинилформалля. Материал имеет гладкую Пв, жесток, прочен, водонепроницаем. Прочность на разрыв 183 кГ/см<sup>2</sup>, относит. удлинение 8,1%.

30. Способ получения мелкогранулированной нитроцеллюлозы. — Франц. пат., № 1287503 от 5.02.62. Lhoste P. (A). РЖХим, 1963, 177470П.

В специально сконструир. аппарате готовят из р-ра НЦ в каком-либо р-рителе (ЭЛ) эмульсию в воде, содержащую защитный коллоид (аравийская камедь, животный клей) при соотн. объемов р-рителя и воды 3:1—1:1. При помощи прибора, являющегося деталью аппарата, обеспечивают гомогенизацию эмульсии и измельчение ее частиц; после этого для осаждения НЦ медленно добавляют воду, в к-рую вводят электролит (напр., Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Аппарат снабжен устр-вом для рециркуляции жидкости и холодильником для ее охлаждения. Размер частиц НЦ определяется физ. св-вами среды (вязкостью, т-рой, поверхн. напряжением) и способом перемешивания. При 8%-ной конц-ии аравийской камеди и 7,5%-ной конц-ии НЦ выделены гранулы НЦ, 98% к-рых имеют размер 2—8 мк.

31. Нитроцеллюлозные частицы, покрытые триолеатсорбитом. — Пат. США, кл. 149-10, № 3118797, заявл. 1.05.62, опубл. 21.01.64. Coffee R. E. (OM). РЖХим, 1965, 22П225П.

НЦ-частицы, используемые для приготовления РТ, с целью уменьшения их истираемости и улучшения смачиваемости р-рителем покрывают триолеат-сорбитом в кол-ве 0,02—0,5% с образованием на НЦ-частичках равномерного покр. поверхн. слоя.

32. Процесс производства частиц нитроцеллюлозы малых размеров. — Пат. США, кл. 260-17, № 3200092, заявл. 15.05.62, опубл. 10.08.65. Bergman R. C. (EI). РЖХим, 1967, 9П261П.

Непрерывно перемешивают НЦ с 12—13% Н с р-рителем (изопропилацетат или бутилацетат), водой, смесью ионных или анионных эмульгаторов в соотн. 70:30—40:60 и защитным коллоидом типа соли поликарболовой к-ты, сшитой аллилсахарозой. После смешения компонентов отгоняют азеотропную смесь р-рителя и воды, а частицы НЦ диам. 5—20 мк отделяют от жидкости.

33. Производство нитроцеллюлозных твердых ракетных топлив с использованием эмульгирующих присадок. — Пат. США, кл. 260—223, № 3251823, заявл. 15.05.62, опубл. 17.05.66. Murphy Ch. V., Ness J. R. (EI). РЖХим, 1968, 1П168П.

Получают НЦ в виде сферич. микрочастиц размером 30—100 мк. Для этого НЦ (12—13% Н) смешивают с водой и р-рителем типа изопропил- или бутилацетат, добавляют недиссоциирующий эмульгатор из группы поликон-этиленсorbitанов, монолаурата, монopalмитата или моностеарата, вводят диссоциирующий эмульгатор типа ди-(2-этилгексил)-сульфосукцината Na

при соотн. эмульгаторов от 60:40 до 40:60, соотн. р-рителей к НЦ от 2,5:1 до 4:1, воды к НЦ от 3:1 до 5:1. Для предотвращения образования пены в условиях эмульгирования производят добавку силиконовых масел.

34. Способ уплотнения нитроцеллюлозы. — Пат. США, № 3037890 от 5.06.62. Preckel R. F. (НР). РЖХим, 1963, 21T391П.

Для переведения НЦ с 10,7—11,2% N в плотное, колл. состояние 1—10% ее р-ряют в водор-римом гликоле (1,2-, 1,3-пропандиол или 2-бутендиол-1,4), Р-р диспергируют до получения частиц диам. 100 мк (напр., продавливанием через перфорир. пластины, путем экструзии, при помощи форсунки распылением); для коагуляции эмульсию подают в воду, содержащую <90% гликоля, взятого для р-рения НЦ. Способ не пригоден для НЦ с N < 10,6 и > 11,3%. Плотность обычной НЦ ~ 192 кг/м<sup>3</sup>, плотность обраб. 960—1036 кг/м<sup>3</sup>. Материал обладает хорошей текучестью, хорошо р-ряется в обычных для НЦ р-рителях.

35. Способ получения желатинированной нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 18-55, № 3037247 от 5.06.62. Preckel R. F. (НР). РЖХим, 1964, 3H519П.

Готовят 5—10%-ный р-р НЦ (> 11,3% N) в смешивающемся с водой р-рителе, напр., ДЭГ, с добавкой желатинирующего НЦ пластификатора, как диоктилфталат, стабилизатора как нитро-ДФА и стеарата или салицилата Рв. Полученный р-р продавливают через трубку или протирают через сито в сосуд с водой. Полученные желатинир. нити НЦ или сферич. гранулы промывают проточной водой и сушат.

36. Способ получения мелких лакированных частиц нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 264—3, № 3329743, заявл. 15.05.63, опубл. 4.07.67. Coffee R. E. (ОМ). РЖХим, 1969, 8H730П.

Частицы НЦ размером < 4 мм получают след. образом. В сосуд с мешалкой и внешним обогревом загружают 300 ч. НЦ (13,2% N), 3 ч. ДФА и 2700 ч. воды, добавляют 1026 ч. ЭА, нагревают до 68°, перемешивают 1 час при 68°, добавляют защитный колл. р-р из 10 ч. костяного клея в 200 ч. воды, медленно добавляют еще 405 ч. ЭА, отгоняют ч. ЭА, прибавляют 105 ч. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 200 ч. воды и отгоняют весь ЭА. Частицы НЦ отделяют, сушат; размер ~ 0,2 мм, уд. вес. 1,54.

37. Получение нитроцеллюлозы повышенной плотности. — Пат. США, кл. 149-2, № 3284253, заявл. 27.08.63, опубл. 8.11.66. Westfield J. G. E., Wilt D. S. (Н). РЖХим, 1968, 19H762П.

Предлагают получать, хранить и применять неволоки НЦ, увлажненную массовую плотность, практически не содержит воды и пригодна для производства лаков, порохов и т. д. Скорость ее р-рения в р-рителях выше склонности р-рения волокни НЦ. Волокни НЦ взмучивают в воде, к супензии добавляют 0,3—2 вес. ч. р-рителя на 1 вес. ч. НЦ (кетоны, ацетаты, пропионаты, бутираты и т. д.) и при перемешивании отгоняют азеотропную смесь р-ритель — вода. При этом волокна НЦ размяччаются и превращаются в боды, отгоняют азеотроп углеводород — вода. Полученный продукт имеет плотность 0,3—0,65 г/см<sup>3</sup>.

38. Способ получения нитроцеллюлозных полупродуктов для лака. — Пат. НР, кл. 22h4 (С 09f), № 50893, заявл. 3.04.64, опубл. 14.05.66. Lewinski T., Skawinski L., Paczwa S. (Р). РЖХим, 1968, 1C604.

НЦ-полупр-ты получают из необезвоженной НЦ (преимущество метода: отпадает необходимость обезвоживания, ослабляются взрывч. свойства НЦ, повышается ТБ производств, транспортировки, хранения), пластификаторов и лаковых смол смешением (вес. ч.) 70 НЦ, 10 ДБФ и 20 алкидной смолы.

39. Производство нитроцеллюлозы, увлажненной углеводородами. — Пат. США, кл. 260—223, № 3341515, заявл. 28.07.64, опубл. 12.09.67. Connally F. J. (Н). РЖХим, 1969, 18H783П.

Насыщ. водой волокни НЦ при встряхивании смешиваются с р-рителем, к-рый способствует набуханию, но не р-ряет НЦ, р-ряется в воде (>2,5%) и отгоняется из смеси с НЦ при т-ре ниже т. кип. р-рителя. Р-ритель — смесь 3,5 ч. толуола с 6,5 ч. МЭК. Получают гладкие, тв., плотные частицы НЦ, 3,5 ч. толуолом (57,5% НЦ, 42% толуола, 0,5% воды). Об. плотность 384,44 кг/м<sup>3</sup>.

40. Способ получения уплотненной гранулированной нитроцеллюлозы. — Пат. ФРГ, кл. 78c, 6 (С06b), № 1233310, заявл. 25.08.64, опубл. 27.11.69. Heinlein K. H., Busch J. РЖХим, 1970, 18H755П.

После интракции и отделения основной массы к-ты увлажненная отраб. к-той НЦ обрабатывается под давл. на вальцах или прессе. Полученная НЦ значительно легче промывается и стабилизируется, безопасна в обращении, повышается производ-сть, т. е. операции проводятся при большей плотности.

41. Пластификация нитроцеллюлозы. — Англ. пат., кл. C3A (С08b), № 1051561, заявл. 25.10.65, опубл. 14.12.66. Hall R. A. (IC). РЖХим, 1968, 6C348П.

Пластификацию НЦ с низким N (<11,2%) и вязкостью <50 цз улучшают обработкой НЦ р-ром пластификатора в смеси воды и орг. р-рителя, р-ряющег пластификатор. Используют НЦ с размером частиц 3,15×3,15×0,8 мм. Полученные после обработки частицы НЦ сохраняют форму частиц исходной НЦ и содержат 19,7% ДБФ.

42. Способ получения гранулированной нитроцеллюлозы для лаков. — Пат. ЧССР, кл. 120, 6, 22h, 4 (С09f), № 125951, заявл. 8.11.65, опубл. 15.01.68. Mosták P., Langr S., Nepivoda R. РЖХим, 1970, 6C1295П.

В кач-ве исходного материала для приготовления прозрачных нитролаков используют гранулир. сухую смесь НЦ с пластификаторами, стабилизаторами, пигментами и т. п. Гладкие, тв. гранулы размером 0,5—1 мм содержат (%) 65% НЦ, 20 ДБФ и 15 ац. Гранулы легко р-ряются в обычных лаковых р-рителях.

43. Способ приготовления гранулированного пластифицированного нитрата целлюлозы. — Пат. ЧССР, кл. 22h, 4 (С09d), № 134329, заявл. 18.11.65, опубл. 15.12.69. Mosták P., Langr S., Nepivoda R. РЖХим, 1971, 19C1089П.

Гранулы пластифицир. НЦ, дающие при р-рении в медицинских р-рителях прозрачные р-ры, готовят в присутствии ПАВ (алкилсульфонаты, арилсульфонаты или их смеси). Содержат 80% НЦ и 20% ДБФ, диам. 0,5—1 мм.

44. Получение сфероидальной нитроцеллюлозы высокой вязкости при улучшении смешения при отливке зарядов твердого ракетного топлива. — Пат. США, кл. 260-3, № 3325315, заявл. 14.12.65, опубл. 13.06.67. Sapiego J. J. (Н). РЖХим, 1969, 3P290П.

Волокни НЦ р-ряются в смеси МЭК и пентана 1:1 с послед. перемешиванием супензии до образования сферич. частиц НЦ. Отнош. МЭК и НЦ ~ 2,3 (12,6% N). Частицы НЦ отделяются от р-рителя. НЦ имеет вязкость не менее 12000 цз, размер частиц 20—120 мк, преобладают частицы размером 40—60 мк.

45. Способ получения бездымяного пороха. — Пат. США, кл. 264-3, № 3325571, заявл. 25.01.66, опубл. 13.06.67. Sapiego J. J. (Н). РЖХим, 1969, 13H810П.

Упрощенный способ получения уплотненных частиц НЦ, правильной сферич. или эллипсоидной формы размером 100—500 мк из волокни увлажненной водой или углеводородным р-рителем НЦ состоит в том, что влажн. волокни НЦ смешиваются с водой до консистенции обычной варочной массы, размалываются на жордане, обезвоживаются на вакуум-фильтре, смешиваются с легким орг. р-рителем, в к-ром НЦ только набухает или размягчается.

46. Способ прямого получения малых частиц нитроцеллюлозы. — Indus and Engng. Chem. Prod. Res. and Developm. 1966, 5, № 2, 115—118. Bell A. M., Wertz R. B. РЖХим, 1967, 8C343.

Малые (в средн. ~2,4 мк), плотные, имеющие большой насыпной вес частицы НЦ получают непосредственной интрацией микрокрист. Цл (в виде тонкого пр-та Avicel фирмы American Viscose Division, F. M. C. Corp., Mats Hook, Pa) при модуле 5—9 с добавлением НС порциями, при сохранении частицами микрокрист. Цл своей формы и величины.

47. Электростатический способ гранулирования нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 44—63, № 3387953, заявл. 5.05.66, опубл. 11.06.68. Bouffard R. (EP). РЖХим, 1969, 20П221П.

Процесс предусматривает тщательное смешение НЦ в лопастном смесителе с 35% р-рителя (сп., эф., ац.) для получения р-ра НЦ, в к-рый добавляют асборбенты (сажа), осушители и в небольшом кол-ве нейтрализующие влагу ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$  и  $\text{NaHCO}_3$ ). Р-р отделяют от нер-римых примесей, добавляют наполнители Al, Mg или окислители  $\text{KNO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  и др. Смесь нагревают до 38—83° и направляют на диспергирование в распылитель дискового или соплового типа. Частицы НЦ проходят между заряженными пластинами, приобретая заряд статич. электричества, препятствующий слипанию частиц НЦ, поступающим на сушку.

48. Способ получения мелких уплотненных частиц нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 264—3, № 3325572, заявл. 24.05.66, опубл. 13.06.67. Sapiego J. (N). РЖХим, 1969, 10Н727П.

НЦ (сферич. и эллипсоидной формы, 150—600 мк и плотностью 1,65 г/см<sup>3</sup>) применяют для изготовления бездым. порохов, лаков, пластмас, красок, клеев и пр. Влажн. волокни. НЦ (13,4% N) смешивают с водой до консистенции варочной массы, размалывают на жордане, сушат воздухом и загружают в котел с двухлопастной мешалкой, где находится смесь ац. и гептана (1:1), добавляют 16%-ный водн. р-р аравийской камеди, добавляют еще гептан и получают частицы с плотностью 1,37 г/см<sup>3</sup> и гравиметрич. весом 847 г/л.

49. Получение бездымного гранулированного ракетного топлива. — Япония, кл. 29C2, № 9279, заявл. 27.05.66, опубл. 3.04.70. Фукуда Т., Мацуи Ф. Араки И. (N). РЖХим, 1971, 7П282П.

Получают нанесением на Пв гранул РТ Пк из смол, обладающих малой впитываемостью. Толщина Пл ~1,2 м.м.

50. Способ получения тонкодисперсной нитроцеллюлозы с большим насыпным весом. — Пат. ФРГ, кл. 78c 5/00 (С06b 5/00, С06b 21/00), № 1571232, заявл. 5.07.66, опубл. 7.09.72. Stecher F., Melusin O., Nolte H., Dellmeier A. (WC). РЖХим, 1973, 13Н633П.

Замешивают измельченную увлажненную НЦ в присутствии р-рителя (или) умягчителя в кол-ве, недостаточном для желатинизации, причем НЦ увлажняется ими до обработки при 30—70° в одном или неск. аппаратах типа экструдера. Насыпной вес такой НЦ возрастает с 120 до 340—365 г/л за 1 час обработки. В зависимости от условий обработки насыпной вес НЦ достигает величины от 220 до 420 г/л.

51. Способ получения мелкораздробленной нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 264—3, № 3346675, заявл. 8.09.66, опубл. 10.10.67. Sapiego J. J. (N). РЖХим, 1969, 16Н766П.

Для получения мелкодисперсной НЦ повышенной плотности водн. супензии волокни. НЦ (12,6—13,4% N) подвергают быстрому перемешиванию при 20—50°, добавляя р-ритель НЦ (метилизобутилкетон) в кол-ве, необходимом для размягчения и набухания волокон НЦ без их р-рения. После добавления ~1/4 ч. р-рителя к супензии добавляют 0,1—0,5% водор-римого защитного коллоида (метил-Цл), р-ритель удаляют азеотропной перегонкой. Для полу-

чения бездым. пороха к готовой суспензии уплотненной НЦ в воде добавляют ~5—40% НГ, частицы НЦ отделяют от воды, сушат.

52. Стабилизаторы дисперсии при изготовлении пластифицированной гранулированной нитроцеллюлозы. — Пат. ЧССР, кл. 120, б (С07с), № 127700, заявл. 6.02.67, опубл. 15.05.68. Langr S., Mosták P., Nepivoda R., Vavrin V. РЖХим, 1970, 6С686П.

Предложен стабилизатор дисперсии при пром. изготвлении гранулир. НЦ дисперсионным способом — аминогицетат Na.

53. Способ уплотнения нитроцеллюлозы. — Франц. пат., кл. С06b, № 1524397, заявл. 30.03.67, опубл. 1.04.68. (N). РЖХим, 1969, 19Н742П.

Мелкодисперсные плотные гранулы НЦ получают измельчением сухих и неслипшихся волокон НЦ в орг. смеси (р-ритель НЦ и орг. разбавитель), вызывающей набухание и размягчение НЦ до получения плотных гранул, после чего р-ритель испаряют. На последней стадии перед испарением р-рителя для затвердевания образовавшихся сферич. или эллипсоидных гранул добавляют дополнительное кол-во разбавителя. Для получения больших гранул к смеси добавляют защитный коллоид (0,1—0,2% водн. р-ра гуммиарабика), вызывающий агрегирование размельченных волокон НЦ. Получают гранулы 150—600 мк (основная масса 200—350 мк). Без защитного коллоида получают менее плотные гранулы 15—150 мк (основная масса 30—75 мк). Применяют НЦ с 14,6% N, р-ритель МЭК или ац., разбавитель  $\text{C}_7\text{H}_{16}$ . Отнош. р-ритель (НЦ и р-ритель):  $\text{C}_7\text{H}_{16}$  по весу 1—2,4 и 0,8—1,4. Плотность 1,583 г/см<sup>3</sup>, об. вес 480,54 кг/м<sup>3</sup>.

54. Способ уплотнения нитроцеллюлозы. — Бельг. пат., кл. С06b, № 6966662, заявл. 5.04.67, опубл. 6.01.71. (N). РЖХим, 1971, 16Н754П.

Увеличивают плотность НЦ обработкой ее в р-рителях, способствующих размягчению и набуханию НЦ. Влажн. волокни. НЦ (13,4% N) после ее стабилизации загружают в аппарат Жордана, получают обычную пульпу, обезвоживают ее и сушат при 65° гор. воздухом. Полученную НЦ перемешивают со смесью ац.:гептана (50:50) в сосуде Каулеса с двумя перегородками, добавляют р-р аравийской камеди и получают НЦ с размером частиц 200—350 мк, плотностью 1,371 г/см<sup>3</sup>, об. весом 847,35 кг/м<sup>3</sup>. В отсутствии аравийской камеди получают размер частиц 100—500 мк, плотность 1,583 г/см<sup>3</sup>, об. вес 480,54 кг/м<sup>3</sup>. При увеличении скорости перемешивания до 1600 об/мин и на грее пульпы до 60—90° частицы НЦ имеют размер 25—60 мк с об. весом до 980 г/м<sup>3</sup>.

55. Способ приготовления уплотненной нитроцеллюлозы. — Швейц. пат., кл. С06b 21/02, № 474458, заявл. 6.04.67, опубл. 15.08.69. Sapiego J. J. (N). РЖХим, 1970, 11Н1073П.

Из пульпы волокни. НЦ получают мелкие плотные частицы НЦ, используемые в кач-ве бездым. пороха, в лакокрасочной пром-сти, произв-ве клея и др. НЦ (13,4% N) смешивают с водой, чтобы получить пульпу, пропускают через аппарат Жордана, обезвоживают, сушат гор. воздухом при 65°, загружают в котел Каулеса со смесью ац. и гептана (50:50), перемешивают (3000 об/мин), добавляют 16%-ный водн. р-р аравийской камеди и получают НЦ в виде частиц размером 200—350 мк, плотностью 1,371 г/см<sup>3</sup> и об. весом 847,35 кг/м<sup>3</sup>. Без добавки камеди размер частиц менее однороден, обс. плотность 1,583 г/см<sup>3</sup>, об. плотность 480,54 кг/м<sup>3</sup>. Изменение условий — скорости и времени перемешивания, кол-ва и состава компонентов — приводит к изменению размера частиц и плотности пр-та.

56. Способ введения пластификаторов в нитроцеллюлозы. — Швейц. пат., кл. С08b 29/00, С08b 5/04, № 481951, заявл. 28.04.67, опубл. 15.01.70. Pauk W., Deusinger H. (Wo). РЖХим, 1970, 16С475П.

Тв. или жидк. пластификаторы и др. вспомогательные в-ва вводятся в НЦ различной физ. формы (порошкообразная, волокни. гранулир.) след. образом. К 3—10% супензии НЦ, приготовленной с применением неионогенных эмуль-

гаторов, прибавляют воды, эмульсию пластификатора; смесь перемешивают до полного и равномерного распределения пластификатора в НЦ. Полученные гранулы НЦ, сохраняющие белизну и пористость и хорошо растворимые в растворителях для лаков.

**57. Способ размола нитроцеллюлозы.** — Пат. ПНР, кл. 78c, 5 (Со)

№ 58958, заявл. 3.07.67, опубл. 31.01.70. Wrona J., Reda S., Rosinski M. РЖХим, 1970, 23Н649П.

Води, взвесив НЦ фильтруют и отжимают до содержания воды 100 вес. %, вводят шнеком в мельницу, снабженную пропеллерным резаком, прижимаемым к неподвижному диску, имеющему неск. отверстий. Измельченную НЦ в виде пульпы направляют для окончат. стабилизации. Степень измельчения НЦ регулируется силой прижатия резака к неподвижному диску. Двигатель мощностью 40 л. с. по производстви заменяет 10 мельниц Рачинского и Вроцлавского, каждая из к-рых требует двигателя мощностью 40—50 л. с.

**58. Производство гранулированной нитроцеллюлозы.** — Пат. США, 260—223 (C08b 5/00), № 3563977, заявл. 28.02.68, опубл. 16.02.71. Cusick J. J. (EI). РЖХим, 1971, 23С567П.

Обрабатывают волокни. НЦ в ванне, содержащей (ч.): 100—200 воды, 300 активного р-рителя на 100 вес. ч. НЦ и 0,02—5 диспергатора. Р-ритель, МЭК, метилацетат, эф. Диспергаторы: гидроокись аммония или щелочи, галла и водор-римые соли к-т (азелайновой, борной, лимонной, щавелевой, малениновой, ортофосфорной, кремниевой и др.). Применимы также соли металлов ионилфосфорной к-ты марки Cafac Lo-529, PE-510, Re-610, RS-7, водор-римые щел. соли фторалкилфосфорной к-ты Zonyl S-13. Об. вес гранулы НЦ 720 кг/м<sup>3</sup>.

**59. Способ уплотнения нитроцеллюлозы.** — Англ. пат., кл. C3A (C08B 1137653, заявл. 11.01.67, опубл. 27.12.68. Sapiego J. J. (H). РЖХим, 1970, 18С363П.

Получают уплотненную гранулир. НЦ (12,6% N), пригодную для использования в кач-ве бездым. пороха, для приготовления лака и др. целей. В отсутствие воды в смеси углеводородного разбавителя — гексана (Г) и р-рителя для НЦ, р-римость к-рого в Г 2,5% (МЭК или ац.), размешивают НЦ до чрезновения пучков волокон НЦ. Отнош. р-ритель: Г 1:0,8—1:1,4 по весу, а отнош. р-ритель: НЦ от 1:1 до 1:2,4. Энергично размешивают суспензию НЦ частичек величиной 15—150 мк, частично отверждая частички НЦ прибавлением к смеси Г, окончательно отверждая и уплотняют частицы НЦ удалением р-рителя путем его отгонки. Возможено получение гранулир. НЦ из волокнистых, содержащих воду. Такую НЦ сначала нагревают с Г для полного удаления воды. Получают эллипсоидной или сферич. формы частицы НЦ, величиной 200—350 мк. Абс. плотность НЦ 1,371 г/см<sup>3</sup>, насыпной 853 кг/м<sup>3</sup>; плотность НЦ без применения защитного коллоида — гуммирутика 1,583 г/см<sup>3</sup> и насыпной вес 485 кг/м<sup>3</sup>.

**60. Способ получения гранулированной нитроцеллюлозы, модифицированной полиблами.** — Франц. пат., кл. C08b 21/00, B01j 2/00, № 2076222, заявлен. 9.01.70, опубл. 15.10.71. Gaillard Ch., Plazanet J. (AA). РЖХим, 1973, 3С923.

Высококачеств. ПУ — лаки, обладающие повышенной абразивостойкостью, хорошей адгезией к дереву и металлу, стойкостью к р-рителям, получаются взаимодействием полизоцианатов с гранулир. НЦ, модифицир. полиблами.

**61. Производство мелких сферических частиц нитроцеллюлозы.** — Пат. США, кл. 260—223 (C08b 5/00, C08b 21/02), № 3671515, заявл. 20.05.70, опубл. 20.06.72. Cox Ch. D., Liggett Th. (SN). РЖХим, 1973, 8Н630П.

Получают р-рением 1,5—16 вес. % НЦ в водор-римом орг. р-рителе (НДАлифатич. сп. ац., МЭК, ЭА и др.) с добавлением незначит. кол-ва стабилизатора (этилцентрализ, 2-нитро-ДФА), прибавлением в р-р 5—100 вес. ч. НЦ при 20° и эмульгированием при интенсивном перемешивании (колл. мельница, гомогенизатор, УЗ, электромагн. или магнетострикц. эмульгатор). Весь про-

цесс ведут при 40—60°. Спец. устр-во обеспечивает отсутствие интервала между прибавлением воды и началом эмульгирования, что исключает применение ПАВ, эмульгаторов и коллоидов.

**62. Непрерывный процесс диспергирования нитроцеллюлозы.** — Пат. США, кл. 264—3D (C06b 21/02), № 3702353, заявл. 24.09.70, опубл. 7.11.72. Henderson L. D., Wilson R. C. (SN). РЖХим, 1973, 15Н623П.

Готовят лак (35%) НЦ с р-римым в воде или смешивающимся с ней орг. р-рителем (НМ, MeOH, EtOH, PrOH, ац., МЭК, AcOMe, ЭА и их смеси), затем эмульсию лака в воде, к-рую обрабатывают на колл. мельнице и отбирают НЦ заданной дисперсности. Процесс протекает при 43—65°, струя воды для эмульгирования и продвижения эмульсии подается с большой скоростью ( $Re \geq 100000$ ). Р-ритель, вода и отходы НЦ используются повторно.

**63. Метод изготовления чешуйчатых частиц из нитроцеллюлозы, содержащей полиол.** — Швейц. пат., кл. C08b 21/12, № 545321, заявл. 24.03.72, опубл. 31.01.74. Gaillard Ch., Plazanet J. (PE). РЖХим, 1974, 21С1088П.

Смешивают води, эмульсию полиола в присутствии эмульгатора с НЦ, пропитанной водой, или готовят води, суспензию, содержащую 15—40% полиола по отнош. к НЦ. Конечный пр-т представляет собой пластинку с плотностью 1,150, влажностью 0,4% и содерж. полиола 19%. Из нее формуют чешуйчатые частицы, 90% к-рых имеют размеры 2,5 мм и 10% представляют собой тонкий порошок.

**64. Новая выпускная форма коллоксилина — частично желатинированный коллоксилин.** — Лакокрасочн. материалы, 1972, № 3, 12. Конюкова З. К., Солиенко В. О., Искандеров З. М., Феркель Б. В., Горянская В. С., Померанцева Е. А., Фахрутдинов А. М., Лебедь Г. С. РЖХим, 1972, 19С888.

Разработана новая выпускная форма коллоксилина — частично желатинированного коллоксилина (ЧЖК). При этом достигается большая экономия сп., а также удобство при использовании, хранении и транспортировке.

**65. Новый пластифицированный нитрат целлюлозы.** — Франц. заявка, кл. C08B 21/12, C09D 3/16, № 2247473, заявл. 16.10.73, опубл. 9.05.75, № 7336839. Plazanet J., Taffin F. de. РЖХим, 1976, 20Т476П.

В состав пластифицир. НЦ входит 10—120% (по отнош. к массе НЦ) пластификатора — симм. или асимм. диалкилкарбонаты ф-лы ROC(O)OR', где R и R' в сумме имеют 12 < C < 24, напр., этиллаурилкарбонат или диэтил-2-гексилкарбонат. Такой пластифицир. НЦ имеет повышенную термостойкость и используется для приготовления НЦ-лаков.

**66. Регенерация мелкого продукта в процессе производства гранулированной нитроцеллюлозы.** — U. S. Nat. Tech. Inform. Serv., AD Rep., 1974, № 775666/1 GA. Wilson R. C., Liggett Th., Cox G. C. C. A., 1974, 81, № 18, 107626H.

Мелочь гранулир. НЦ [9004—70—0] м. б. удалена с помощью спец. высокотурбулентного непрерывного фильтрования или с помощью центробежного сепаратора, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

**67. Нитроцеллюлозная лакообразная масса с добавкой поверхности активного вещества.** — Пат. США, кл. 149—96 (C06B 25/18, C06B 25/20), № 4018637, заявл. 20.02.75, № 551441, опубл. 19.04.77. Kimmel E. J., Silk Ch. E. (OM). РЖХим, 1978, 2Н323П.

С целью повышения ТБ и эффективности процессов перекачки и формования порох. массы, предотвращения образования води, эмульсий в смесь НЦ с 2—3 вес. ч. р-рителя и 28—35% воды добавляют 0,01—2% дезмульгатора, в кач-ве к-рого применяют ПАВ: моноолеат, моностеарат сорбитана или их смеси. Использование ПАВ позволяет значительно повысить характеристики насосов, эффективность и ТБ процесса экструзии порох. массы при формировании бездым. порох. элементов.

68. Процесс получения нитроцеллюлозы для использования в стрелковом оружии. — Пат. США, кл. 264—3B (G21C 21/00), № 4031172, заявл. 28.09. № 727555, опубл. 21.06.77 (SA). Zeigler E. H. РЖХим, 1978, 3Т19Г.

Колл. НЦ с плотностью наполнения 0,95 г/мл получают приготовленным 5—35%-ного р-ра НЦ (13,95% N) в монометиловом эфире ДЭГ (I), введением капель р-ра в гелеобразующую банию и образованием Пв из геля на капельной форме; вытеснением I в каплях водой и высушиванием без изменения их формы; горячим воздухом (65—70°) до образования колл. частиц НЦ насыщ. водой геля горячим воздухом (65—70°) до образования колл. частиц НЦ Конечное содерж. влаги 0,3%, величина высушенных частиц НЦ 0,44 мм. Гированная графитом НЦ имеет плотность наполнения 0,966 г/мл.

### III. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

#### 1. ГИДРОЛИЗ И РАСТВОРЕННИЕ В ЩЕЛОЧАХ

1. Гидролиз и характеристика азотникислых эфиров многоатомных спиртов (нитросоединений). — Ann. Univ. Scient. Budapest. Sec. chim., 1960, 2, 253—9. Schulek E., Burger K., Fehér M. РЖХим, 1961, 11Д204.

В результате изучения щелочного гидролиза азотникислых эфиров многоатомных спиртов — НГ, ПЭТН, нитрокрахмала и НЦ установлено, что при этом образуется смесь  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CN}^-$ . Разработан метод определения этих в-в при совместном присутствии из одной навески.

2. Гидролиз азотникислых эфиров и аналитический контроль его. — Z. analyt. Chem. 1960, 177, № 2, 81—86. Schulek E., Burger K., Fehér M. РЖХим, 1961, 9Д166.

На основании определения азотсодержащих в-в в гидролизате после щелочного гидролиза НГ, ПЭТН, НЦ, нитрокрахмала вычислено соотношение  $(\text{NO}_3^-):(\text{NO}_2^-)$ , к-рое для ПЭТН составляет 1:0,83, для НГ и нитрокрахмала 1:2,14, для НЦ 1:1,46.

3. Щелочные растворы низкозамещенной нитроцеллюлозы. — Научн. тр. Ленинград. лесотехн. акад., 1960, вып. 91, ч. 1, 105—113. Петропавловский Г. А. РЖХим, 1961, 7П505.

Установлено, что низкозамещенные азотникислые эфиры Цл в 4—6%-ных р-рах NaOH при низких т-рах дают р-ры, св-ва к-рых изменяются во времени. Уменьшается их вязкость, что связано с омылением НЦ в щелочи, окислением и связанным с этим частичной деструкцией. Одновременно происходит процесс дезагрегации пучков макромолекул и разрушение структуры р-ра. Величина снижения СП НЦ в щелочи зависит от N в исходном пр-те, с увеличением N усиливается деструкция. Увеличение т-ры хранения р-ров значительно увеличивает скорость деструкции НЦ в щелочи.

4. Влияние аммонолиза на удельную поверхность и молекулярный вес нитратов целлюлозы. — Chem. prumysl. 1961, 11, № 3, 117—122. Stanek J., Krajcsei F. РЖХим, 1962, 1П329.

Исследовано влияние продолжительности и т-ры нагревания нитратов Цл с 13,5% N в 0,2%-ном р-ре аммиака на величину уд. Пв и мол. веса. Показано, что понижение мол. веса сопровождается увеличением внутр. Пв НЦ, причем обе характеристики связаны линейной зависимостью. Формально взаимодействие между НЦ и аммиаком протекает по ур-нию первого порядка.

5. Гидролиз и анализ эфиров азотной кислоты. — Acta pharmas. hung., 1961, 31, № 5, 193—6. Schulek E., Burger K., Fehér M. РЖХим, 1962, 12Д191.

Предложено определять сложные эфиры азотной к-ты с полиалкоголем и полисахаридами методом, основанным на определении соотн. нитрата и рита в пр-тах щел. гидролиза. Эти соотн. характерны для каждого данного сложного эфира: 1:0,83 для ПЭТН, 1:2,14 для НГ, 1:2,14 для нитрокрахма 1:1,47 для НЦ.

6. Низкозамещенные нитраты древесных целлюлоз. — Ж. прикл. хим., 1963, № 8, 1799—1808. Петропавловский Г. А., Круничак М. М., Васильев Г. Г. РЖХим, 1964, 15С257.

Показано, что низкозамещ. НЦ полностью р-римы при т-ре  $\sim -7^{\circ}$  в 6%ном р-ре NaOH. Они медленно денитруются и деструктируются. Фракционирование показало, что они являются полидисперсными и содержат наряду с большим кол-вом низкомол. фракций фракции с большой СП (до 1600), обусловлено полидисперсностью исходной Цл. Процесс р-рения в 6%-ном NaOH определяется как молек. неоднородностью, так и различной плотностью надмол. структуры фракций.

7. Исследование процесса щелочного расщепления сложных и простых эфиров целлюлозы в присутствии диметилсульфоксида. — Faserforsch. Textiltechn., 1969, 20, № 8, 383—87. Lukanoff T., Linow K.-J., Philipp RЖХим, 1970, 10С394.

Исследовано омыление и расщепление пр-ных Цл, в том числе и НЦ в смx ДМСО (0—70 мол. %) — вода — NaOH (конц. 0,1—0,5 н.) при 30—35° в течение 0,5—4 час при модуле 1:20 — 1:40.

## 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОКИСЛАМИ АЗОТА

1. Действие окислов азота на целлюлозы, содержащие нитроэфирные группы. — Ж. прикл. химии, 1962, 35, № 9, 2036—39. Ермоленко И. Н., Капущин Ф. Н., Гусев С. С. РЖХим, 1963, 13С134.

Предлагается механизм окисления Цл двуокисью азота. Показано, что зависимо от степени нитрования и, следовательно, от плотности упаковки материала содерж. COOH-групп уменьшается с увеличением N в исходных образцах. Данные хим. анализа подтверждаются данными ИК-спектроскопии. Т. обр., нитроэфиры, группировки не являются промежут. пр-тами. Это доказывается еще и тем, что кол-во нитрогрупп после окисления практически не меняется.

2. О взаимодействии двуокиси азота с нитратами целлюлозы. — Изв. АН СССР. Сер. хим., 1967, № 8, 1786—91. Иванова В. С., Кузнецова З. И., Иванов Е. Г. РЖХим, 1968, 3С299.

Исследовано взаимодействие  $N_2O_4$  с Цл, ди- и мононитратами Цл, содержащими различное кол-во сорбир. воды (0—25%), при 20° в течение 18—72 часов. Соотн. Цл: $N_2O_4$ =1:7. Установлено, что при взаимодействии НЦ с  $N_2O_4$  происходит их денитрация с образованием COOH-групп у  $C_6$  и  $O$ -групп у  $C_2$  и  $C_3$ , макс. скорость денитрации и образования COOH-групп наблюдается при 10—25%-ном содерж. воды в НЦ. При взаимодействии с нитратом Цл с  $N_2O_4$  в течение 36 час наблюдается его полная денитрация с образованием монокарбоксил-Цл. Рассмотрена схема хим. превращений, проходящих при этом.

3. Окисление нитратов целлюлозы  $NO_2$ . — J. Soc. Fiber Sci. and Techn. Japan, 1969, 25, № 4, 145—150. Такахаси С., Такахаси А. РЖХим, 1970, 5С59.

Исследовано окисление нитратов Цл  $NO_2$  и определено поведение функциональных групп пр-тов окисления методом ИК-спектроскопии. Установлено, что нитраты аморф. Цл имеют большую степень замещения и более легко окисляются  $NO_2$ , чем нитраты крист. Цл. Кол-во COOH-групп возрастает с увеличением продолжительности р-ции окисления. Показано, что OH-группы, частично денитруются при р-ции с  $NO_2$ , окисляются в COOH-группы.

4. Динамика нитроэфирных групп в процессе окисления целлюлозы двуокисью азота. — Изв. АН БССР. Сер. хим. и., 1974, № 2, 33—36. Башмаков И. А., Капущин Ф. Н., Ермоленко И. Н. РЖХим, 1974, 16С452.

Исследовано изменение содерж. COOH-групп и связанных N в процессе окисления Цл двуокисью азота и синтезир. нитратов Цл. Показана неэквивалентность между уменьшением содерж. связанных N и накоплением COOH-групп у нитратов Цл, окисленных  $NO_2$ . Предполагают, что в процессе окисления  $NO_2$ -группы полностью или частично омыляются до OH-групп, к-рые затем подвергаются окислению.

## 3. РЕАКЦИИ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

1. Новые производные целлюлозы. — Англ. пат., кл. C3A, C1D, (C08b), № 1081732, заявл. 8.02.65, опубл. 31.08.67. Couper J. Mc G., Currie A. C. (IC). РЖХим, 1969, 7П238П.

В кач-ве высоконергетич. компонента ТРТ предложена оксидифторамино-диальдегид-Цл и ее эфиры: нитраты, частично замещ. у  $C_6$ , и динитраты, частично замещ. у  $C_6$  и  $C_2$  или  $C_3$ , к-рые получают восстановлением гем-бис(дифторамино)диальдегид-Цл или ее НЭ.

2. Реакция тринитрата целлюлозы с n-бутиламином. — The reaction of cellulose trinitrate with n-butylamine. S. I, 1966, 84 р.р. «Suomen kirjakauppalehti», 1966, 69, № 17, 555. Kaila E. РЖХим, 1967, 13С354К.

3. Исследование сравнительной реакционной способности тозиловых и азот-окисных эфиров Цл в реакциях нуклеофильного замещения с аминобензойными кислотами (АБК). — Высокомолекул. соединения. Кратк. сообщ., 1967, 69, № 2, 151—5. Чайкина Е. А., Гальбрайх Л. С., Роговин З. А. РЖХим, 1967, 13С190.

Нитратные группы обладают значительно более высокой реакц. способностью, чем тозильные. Впервые показана возможность нуклеофильного замещения нитратной группы, расположенной у втор. атомов углерода элементарного звена, на остатки АБК. Взаимное расположение реакционноспособных функциональных групп в молекуле АБК оказывает существенное влияние на скорость р-ции нуклеофильного замещения.

4. Новая реакция нитроцеллюлозы с бромалем. — Высокомолекул. соединения, 1968, 610, № 9, 637—8. Поляков А. И., Спиридовонова Л. Н. РЖХим, 1969, 6С516.

Исследовано взаимодействие НЦ со степенью замещения 2,2 (11,8% N) с бромалем при 100°. Р-ция не ограничивается образованием полуацеталей, а протекает более глубоко с участием нитратных групп. Предложен механизм взаимодействия НЦ с бромалем.

5. Способ получения фторсодержащих полимеров. — Авт. св. СССР, кл. 39c, 25/01, (C08f), № 254767, заявл. 6.04.68, опубл. 2.04.70. Безсонцев В. П., Торбунов Б. Н., Радченко С. С., Хардин А. П. РЖХим, 1970, 22С392.

Фторсодержащие полимеры получают, обрабатывая ПВН или НЦ  $SF_4$  при  $<70^{\circ}$  в газ. фазе или в супензии. Степень фторирования зависит от кол-ва  $SF_4$ , времени и т-ры р-ции. Макс. степень замещения нитратных групп для ПВН 97%, для НЦ 45%.

6. Новая реакция нитрата целлюлозы. — Изв. АН СССР. Сер. хим., 1969, № 11, 2625. Шостаковский М. Ф., Поляков А. И., Полякова Л. А., Ланина Н. А. РЖХим, 1970, 7С502.

Установлена возможность взаимодействия НЦ с  $SO_2$  в присутствии электрополимерных Кт. Для синтеза использовали не содержащий свободных OH-групп ацетилинитрат Цл, р-цию проводили при 15—20° в жидк. сухом  $SO_2$ . В присутствии эфирата  $BF_3$  р-ция заканчивается через 4 суток.

7. Взаимодействие нитратов целлюлозы с бромалем и хлоралем. — АН СССР. Сер. хим., 1969, № 7, 1562—67. Поляков А. И., Спирионова Л. РЖХим, 1970, 4C505.

В определенных условиях протекает практически колич. замещение перв. так и втор. нитратных групп. Конечными пр-тами р-ции являются Цл с трибром- и треххлоруксусной к-тами. Высказано предположение о механизме циклич. электронного переноса с шестью центрами.

8. Взаимодействие нитрата целлюлозы с хлорангидридами карбоновых кислот. — Высокомолекул. соединения, 1972, А14, № 6, 1278—82. Поляков А. И., Смагин В. В. РЖХим, 1972, 18C262.

Исследовались р-ции ацетилнитрата Цл с ХА AcOH, треххлоруксусной бензойной к-т, катализир.  $\text{BF}_3\text{-OEt}_2$  в присутствии небольшого кол-ва  $\text{Ac}_2\text{O}$  метанола при 97°. Взаимодействие происходит с преимущественным замещением нитратной группы на  $\alpha$ -ацильный остаток. Предложен механизм р-ции согласно к-рому после нек-рого индуц. периода, обусловленного накоплением хлористого нитрония, радикальный механизм становится определяющим.

9. Взаимодействие нитрата целлюлозы с нитрилами. — Высокомолекул. соединения. Кратк. сообщения, 1972, Б14, № 11, 835—8. Поляков А. И., Денисская М. С., Нестерова Л. П. РЖХим, 1973, 8C516.

Изучено взаимодействие нитрогрупп в ацетонитрате Цл, имеющем стех. замещения по нитратным группам 2,3 и по ацильным 0,7, с ацетонитрилом малононитрилом при 100° в течение 2—15 час. Методом ИК-спектроскопии показано, что по мере увеличения продолжительности р-ции N в пр-те р-ции сначала возрастает, а затем уменьшается. При взаимодействии с малононитрилом р-ция протекает в две стадии: образование алкилкарбамилиниотрацетатов Цл и распад этого эфира с выделением  $\text{N}_2\text{O}$  и смешанного сложного эфира, содержащего ацильные, нитратные и  $\text{NCCN}_2$ -группы.

10. Алкилирование фосфониевых илидов нитратом целлюлозы. — Изв. отд. АН СССР, 1974, № 14, Сер. хим. и., вып. 6, 169—171. Васильева Л. РЖХим, 1975, 8C242.

Исследованы р-цию тринитрата Цл с карбетоксиметилентрифенилфосфатом в ре. абс. ЭА при 75°. Нашли, что с увеличением продолжительности р-ции отнош. P/N в пр-тах постепенно увеличивается, а пр-ты глубоких степеней превращения легко взаимодействуют с бромом. Строение пр-тов изучено методом ИК-спектроскопии.

11. Водородные связи замедлителей с гидроксильными группами в нитрот целлюлозе. — J. Appl. Polym. Sci., 1974, 18, № 3, 943—6. Brodman B. W., Devine M. P., Gurbarg M. T. РЖХим, 1974, 19H786.

Изучены типы связей между молекулами замедлителя и НЦ с помощью ИК-спектроскопии. Показано, что между карбонильными группами камфоры и  $N,N'$ -диэтил- $N,N'$ -дифенилмочевины и неэтерифицир. OH-группами НЦ во-вникают H-связи. Это важно для определения сроков хранения НЦ-порохов.

12. Водородные связи НЦ и их воздействие на флегматизаторы пороховых зарядов для стрелкового оружия. — J. Macromol. Sci., 1974, A8, № 837—41. Brodman B. W., Devine M. P., Gurbarg M. T. РЖХим, 1975, 10H455.

Проведено исследование H-связей флегматизаторов со свободными OH-группами НЦ с помощью ИК-спектроскопии для образцов НЦ с различными зарядами. Показано, что прочность H-связей возрастает при уменьшении N в НЦ. Высказано предположение, что при пропитке зарядов флегматизаторами взаимодействие между OH-группами НЦ не будет препятствовать связям флегматизаторов.

13. Апротонный катализ реакции денитрования азотокислых эфиров целлюлозы. — Сб. «I Всес. конф. по химии и физ. целлюлозы», 1975. Т. I. Тезисы докл. Рига, «Зиннате», 1975, 125—127. Сарыбаева Р. И., Щелохова Л. С., Афанасьев В. А. РЖХим, 1976, 8T52.

Изучены кинетика и механизм денитрации нитратов Цл (11,4—12,8% N) ХА карбоновых к-т ( $\text{AcOH}$ , бензойной, валериановой, изовалериановой и др.) в присутствии  $\text{AlCl}_3$  и в среде р-рителей, различающихся своей донорно-акцепторной способностью и полярностью. Кинетич. данные процесса денитрации НЦ свидетельствуют о сильном катализирующем действии  $\text{AlCl}_3$ . При добавлении в реакц. систему электронодонорных орг. р-рителей (ац., ТГФ, ЭА и др.) с различной величиной диэлектрической проницаемости катализит. активность  $\text{AlCl}_3$  подавляется. Приведена схема механизма денитрации НЦ.

14. Способ очистки сточных вод, содержащих частицы нитрата целлюлозы. — Пат. США, кл. 210—7, (C02C 1/06), № 3939068, заявл. 4.02.75, № 546953, опубл. 17.02.76. Wendt Th. M., Kaplan A. M. (SA). РЖХим, 1976, 20И380П.

Для полной очистки сочетают хим. и биологич. очистку, в рез-те чего достигается глубокое удаление N из СВ. На первой стадии бионеразлагаемый НЦ гидролизуют щелочью, переводя его в р-ренное состояние. На второй стадии добавляют бытовые СВ и в-во, служащее для микроорганизмов источником углерода (напр., метанол). Смесь подвергают анаэробной биологич. денитрификации и после этого — аэробной биологич. очистке.

15. Водородное связывание гексогена и октогена неэтерифицированными OH-группами нитроцеллюлозы. — J. Appl. Polym. Sci., 1976, 20, № 9, 2607—8. Brodman B. W., Devine M. P., Schwartz S. РЖХим, 1977, 4C125.

ИК-спектры НЦ-ных Пл, содержащих нитроамини типа гексогена (I) и октогена (II), показывают смещение полос поглощения свободных OH-групп, связанное с образованием H-связей типа OH...O между НЦ и нитроамином. I образует более прочные H-связи, что объясняют меньшими размерами его молекул.

16. Нитраты целлюлозы — полу продукт для получения ее ацилатов. — Сб. «Орган. химия и пути развития хим. произв-в в Киргизии». Фрунзе, «Илим», 1976, 35—37. Сарыбаева Р. И., Щелохова Л. С. РЖХим, 1977, 14T24.

Нитраты Цл обрабатывают ХА карбоновых к-т в присутствии  $\text{AlCl}_3$  в кач-ве Кт, в рез-те чего в течение 1 час при 20°, давл. 1 атм происходит замещение нитрогруппы на ацильные остатки. Получены смешанные сложные эфиры Цл с различным N и различными ацильными остатками. Изучаются физ.-хим. с-ва полученных пр-ных, возможность их переработки в пласт-массы.

17. Взаимодействие нитратов целлюлозы с некоторыми кислородсодержащими производными серы. — Изв. Сиб. отд. АН СССР, 1976, № 12, Сер. хим. и., вып. 5, 131—135. Спирионова Л. Н., Ланина Н. А., Горохова В. Г., Поляков А. И. РЖХим, 1976, 5E20.

Показано, что тринитрат Цл (ТНЦ) и нитрат ацетил-Цл (НАЦ) в присутствии  $\text{BF}_3\text{-OEt}_2$  взаимодействуют с  $\text{SO}_2\text{Cl}_2$ ,  $\text{SOCl}_2$ ,  $\text{Me}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{TsOEt}$  с образованием пр-тов сложного состава, содержащего  $\text{CHO}$ ,  $\text{C=O}$ ,  $\text{COOH}$ , а в ряде случаев S, Cl, OMe- и OEt-группировки при полном отсутствии N или пониженнем его содерж. При к-тиом гидролизе пр-та р-ции ТНЦ с  $\text{SOCl}_2$  методом БХ обнаружены глюкоза и ряд хлордезоксигексоз. Обсуждаются возможные схемы превращений.

#### 4. ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

1. Получение привитых сополимеров на основе нитроцеллюлозы и исследование их пленкообразующих свойств. Сообщ. I. — Лакокрасочн. материалы и их применение, 1960, № 4, 6—10. Раскин Я. Л., Лившиц Р. М., Берлин А. А. РЖХим, 1961, 15П241.

Привитые СПЛ получали сополимеризацией пероксидир. НЦ (содержащей одну перекисную группу на 25 мономерных звеньев) с бутилметакрилатом при

90–95° 2–3 час) в воде, среде и в циклогексаноне, содержащем соли валентного Со. Пероксидацию НЦ осуществляли озонированием, сопровождающимся деструкцией НЦ; степень деструкции увеличивается с увеличением продолжительности обработки озоном, степень этерификации при этом не меняется. Состав привитых СПЛ зависит от исходного соотн. сополимера, ющихся компонентов и от среды р-ции.

2. Способ получения пластичных материалов при взаимодействии органических эфиров, например, эфиров азотной, уксусной или галоидоводородных кислот, с веществами, содержащими не менее двух способных к солеобразованию атомов азота. — Франц. пат., № 1244408 от 19.09.60. (РР). РЖХим, 1961, 3.Л461.

Способ получения пластичных материалов основан на взаимодействии сложных эфиров, в частности нитратов (нитрогликоль, НГ, ПЭТН, бутандинитрат, НЦ, нитрат сахараозы), с в-вами: гидразин, несимв. диметилгидразин, этилендиамин, диэтилентриамин, гексаметиленететрамин, оксамид, полизин, полимеры на основе азотистых гетероциклов, полиамиды. Полученные полимеры — активные связующие для смесевых порохов.

3. Продукт реакции эфира эпоксидированной жирной кислоты и полигалогенида или нитрата целлюлозы, имеющей поперечные связи. — Пат. США, № 2964484 от 13.12.60. Findley Th. W., Ohlson J. L. (S). РЖХим, 1961, 21П130.

Неплавкая, нер-римая полимерная Км с уменьшенной гибкостью, увеличенной жесткостью и повышенной теплостойкостью содержит пр-т р-ции с вания эпоксидир. льняного, сафлорового или рапсового масла в количестве 1–90% и совместимого с ним термопластичного полимера, напр., полизина галонда (ПВХ) или НЦ.

4. Специфическое влияние нитроцеллюлозы на процесс радикальной полимеризации некоторых винильных мономеров. — Высокомолекул. соединения, 1961, 3, № 1, 46–9. Исправникова А. Г., Слеткина Л. С., Роговин З. РЖХим, 1961, 13Р95.

С целью снижения горючести НЦ исследовали возможность получения привитого СПЛ НЦ с поливинилиденхлоридом. Показано, что введение больших кол-в НЦ значительно замедляет, а в ряде случаев ингибирует процесс радикальной полимеризации винилиденхлорида в блоке. При полимеризации винильных мономеров, радикалы к-рых обладают малой активностью (стирол, акрилонитрил), добавление НЦ обуславливает ускорение, а в рядах случаев инициирование радикальной полимеризации.

5. Процесс конденсации 1,2-эпоксидов на нитроцеллюлозе. — Франц. пат. № 1259546 от 20.03.61. Quinchon J. (A). РЖХим, 1963, 12Т55П.

Конденсацию производят в гомог. среде в общем р-рите 1,2-эпоксид НЦ и  $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$ . Получен пр-т с 10,44% Н. этерифицир. на 1,95%.

6. Получение полиуретанов реакцией 1,2-бис(дигидрагамино)-этанозина с поливиниловым спиртом или нитроцеллюлозой. — Пат. США, 1960–13, № 3361689, заявка 22.08.61, опубл. 20.1.68. Miegel R. E., Nolan E. (E1). РЖХим, 1969, 7C388П.

Предлагается способ получения сферич. частиц ПУ (1–250 мк), содержащих не менее двух радикалов вида  $-\text{OCONHCH}(\text{NF}_2)\text{CH}_2\text{NF}_2-$ , присоединенных к цепи ПВС или НЦ. Способ заключается в р-рении полимера в инертном р-рите с послед. дисперсией их в воде в присутствии модификатора.

7. Способ привитой сополимеризации акрилонитрила и водовулакной целлюлозы. — Пат. США, кл. 204–152.12, № 3325385, заявка 29.11.61, опубл. 13.06.67. Keene F. J., Parkins J. A. (E1). РЖХим, 1968, 20C378П.

СПЛ акрилонитрила и НЦ (10–13% Н) получают облучением УФ-спектром. смеси этих в-в при 0–100° в среде р-рителя (ЗА или без него) в течение 10–30 мин. СПЛ более устойчив к фотодеструкции, чем НЦ, и содержит 0,5% привитого акрилонитрила.

56

8. Получение привитых сополимеров на основе эфиров целлюлозы и изоцианатов. — Лакокрасочн. материалы и их применение, 1962, № 2, 4–7. Благодаря А. А., Пронина И. А., Бондаревская И. И. РЖХим, 1962, 22П478.

Метод получения привитых СПЛ НЦ и акрилонитрила заключается в предв. введении в молек. звене НЦ неполного аллилуретана, получаемого взаимодействием молярных кол-в 1,6-гексаметилендиизоцианата с аллиловым сп.

9. Химическая пластификация полимеров. I. Химическая пластификация нитроцеллюлозы методом прививки полиметилакрилата. — Сб. «Высокомолекул. соединения. Целлюлоза и ее производные», М., АН СССР, 1963, 100–106. Асимова Р. М., Егорова В. Н., Козлов П. В., Лившиц Р. М., Роговин З. А. РЖХим, 1964, 4С100.

Исследована возможность пластификации жесткоцепного полимера — НЦ путем синтеза на его основе привитых СПЛ с совмещающимся с НЦ гибким полимером — ПМА практически без образования гомополимера с макс. содерж. ПМА в СПЛ — 28,5%. Термомех. и динамометрич. св-ва привитых СПЛ сравнивали со св-вами мех смеси гомополимеров. Преимуществом хим. метода пластификации по сравнению с физ. является более высокое значение нач. модуля упругости материала.

10. Метод получения привитых сополимеров. — Франц. пат., кл. C08B, G03c, № 1501709, заявл. 4.06.64, опубл. 9.10.67. Avny Y., Zilkha A. (IO). РЖХим, 1969, 6С477П.

Привитые СПЛ получают при действии N-карбоксигидридов а- или β-аминок-т, напр., N-карбоксигидрида глицина, аланина, лейцина, гистидина и т. д., на полигидроксильные полимеры: ацетат Цл, НЦ, ПВС, полигидроксипропионаты.

11. Пленкообразующие полимеры, сшитые полисульфоназидами. — Пат. США, кл. 260—2, № 3352798, заявл. 17.04.64, опубл. 14.11.67. Breslow D. S., Piech F. E. (H). РЖХим, 1969, 3С520П.

Для получения сшитых полимеров с высокой твердостью, жесткостью, стойкостью к воздействию р-рителей, хим. агентов и тепла НЦ, этил-Цл, алкидные смолы, простые и сложные эфиры, триаллилпентаэритрита, полимер окиси этилена и др. смешиваются с 0,1–25 (вес. %) сшивающего агента — сульфоназида общей ф-лы  $R(\text{SO}_2\text{N}_3)_x$ , напр., 1,3-декан-бис(сульфоназида) при 100–250°.

12. Сшивание полимеров ароматическими полиазидами. — Пат. США, кл. 260–22, № 3328324, заявл. 30.06.64, опубл. 27.06.67. Breslow D. S., Piech F. E. (H). РЖХим, 1968, 20C853П.

НЦ, алкидные смолы, триаллиловый эфир пентаэритрита отверждаются при т-ре 90–300° в присутствии 0,1–20% сшивающего агента — ароматич. полиазида общей ф-лы  $R(\text{N}_3)_x$ , где R — арилен, алкарилен. Сшитые полимеры отличаются повышенной твердостью, теплостойкостью и необратимостью.

13. Способ сшивания соединений целлюлозы путем внутримолекулярной этерификации. — Пат. США, кл. 260–214, № 3317513, заявл. 22.04.65, опубл. 2.05.67. Rice F. A. H. (SN). РЖХим, 1969, 1C447П.

Сшивание Цл и ее пр-ных (нитро-, метил-, ацетил-Цл), содержащих OH- или COOH-группы в смежных цепях, путем образования внутримол. эфир. групп осуществляется этерификацией в орг. р-рите в присутствии кислого Кт., напр.,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

14. Синтез привитых полипептидов на полимерах, содержащих гидроксильные группы. — Israel J. Chem., 1966, 3, № 6, 207–21. Avny Y., Zilkha A. РЖХим, 1967, 7C321.

Исходные полимеры: ацетил-Цл, НЦ, метил-, оксиэтил-Цл, ПВС, р-римый крахмал в соотв-щих р-рителях обрабатывали комплексом щел. металла (Na, K, Li) с нафталином в ТГФ. Получался алкоголят, к-рый служил р-римой полимерной подложкой для полимеризации N-карбоксигидридов глицина,

DL-фенилаланина, N-бензил-β-аланина, сарказина, γ-бензил-L-глутаминовой кислоты.

15. Процесс приготовления нитроцеллюлозы, модифицированной виниловыми полимерами. — Аргл. пат., кл. C3G, C3F, (C08b), № 1080973, заявл. 26.07.66, опубл. 31.08.67. Ferguson I., Hall R. A., Park J. (IC). РЖХим, 1971, 15C680П.

Для придания лучших пленкообразующих свойств НЦ (10—13,5% N) помещают в смесь воды и орг. растворителя, добавляют виниловые мономеры (ММА, этил-МА, акрилонитрил, стирол, метакриламид, триэтиленгликольдиметакрилат и др.) в орг. растворителе, в к-ром они хорошо растворяются, а НЦ не растворяется. Виниловые мономеры мигрируют к молекуле НЦ, образуя однородный пропиленовый полимер.

16. Модификация нитроцеллюлозы привитым полиакрилонитрилом. Высокомолекул. соединения, 1968, А10, № 12, 2629—34. Зубов П. И., Смирнова А. М., Бродова Э. И., Райкова Т. В., Блохина Н. М. РЖХим, 1971, 21C189.

Осуществляется путем полимеризации акрилонитрила в присутствии азо-изо-бутиронитрила. Образуется СПЛ, причем мол. вес боковых цепей увеличивается с ростом конц-ции НЦ в исходном растворе. Для лакокрасочных покрытий, являющихся дисперсиями, полученные прививкой 43—46% акрилонитрила в 11%-ных растворах НЦ.

17. Способ модификации нитроцеллюлозы. — Авт. св. СССР, кл. 120, (C08b), № 255237, заявл. 31.08.68, опубл. 6.04.70. Шостаковский М. Ф., Пляков А. И., Васильева Л. В., Ильина Л. А., Спиридонова Л. Н. РЖХим, 1971, 3Н710П.

Для одновременного введения Р и СI предлагается применять в качестве орг. реагента 2,2-дихлорвинилдиметилфосфат.

18. Зависимость реологических свойств растворов привитых сополимеров от длины и числа привитых цепей. — Хим. волокна, 1969, № 6, 18—20. Дружинина Н. Н., Пенькова М. П., Лившиц Р. М., Роговин З. А. РЖХим, 1971, 9C33.

Исследовали вязкостные свойства концов привитых СПЛ, компонент которых несовместимы и совместимы (НЦ—ПММА). Показано, что для всех систем соблюдается степенной закон течения, с увеличением длины привитых цепей происходит увеличение вязкости, причем для растворов НЦ—ПММА вязкость всегда выше, чем для растворов НЦ. Результаты объясняются влиянием мол. веса привитой цепи на микрогетерогенность структурных элементов в растворах привитых СПЛ, состоящих из совместимых компонентов.

19. Получение и свойства органодисперсий привитых сополимеров. Kinetics and Mech. Polyreacts: Vol. 4. Prepr. Budapest, 1969, 179—182. Смирнова А. М., Зубов П. И., Райкова Т. В., Бродова Э. И. РЖХим, 1970, 8C121.

Исследовали образование дисперсий при полимеризации акрилонитрила в растворах НЦ. Свойства СПЛ зависят от различной структурой надмолекулярной НЦ, которая изменяется в зависимости от конц-ции. Образование простых структур пачечно-фибрillярного типа из разбавленных растворов НЦ характерно для прозрачных растворов. Образование структур типа сферолитов приводит к несовместимости и ухудшению физ.-хим. свойств. Молекулы СПЛ, полученные из разбавленных растворов НЦ, имеют меньшую длину привитых цепей и большее их число.

20. Способ получения акрилонитроцеллюлозы. — Авт. св. ЧССР, кл. 7B, 12, (C06b 5/00), № 153362, заявл. 13.11.70, опубл. 15.05.74. Simecek J., Folty J. РЖХим, 1976, 6П219П.

НЦ (10,5—12,1% N) нагревают в присутствии  $\text{CaCO}_3$  с XA акриловыми кислотами (I) в среде орг. растворителя, нейтр. по отношению к НЦ и I и не растворяющегося НЦ при темперации реакции, получая акрилоил-НЦ (АНЦ). Полимеризацией АНЦ получают пространственный структурированный полимер, пригодный по своим

энергетическим свойствам в качестве горюче-связующего для РТ или легкосгораемой оболочки РТ.

21. Фотополимеризующиеся композиции на основе эфиров целлюлозы. — Сб. «Новая полиграфическая техника». Львов, Львовский ун-т, 1971, 73—77. Семчук Г. Д., Гординский Б. Ю. РЖХим, 1971, 20Н703.

Показана возможность модификации сложных эфиров Цл (ацетил-Цл, НЦ, ацетобутират Цл) мономерами винилового ряда путем привитой сополимеризации. Найдены условия прививки, определены соотношения исходных компонентов, позволяющие получить однородные, растворимые в слабых растворах щелочей пропиленовые, пригодные для получения Км, отверждаемых под действием УФ-лучей.

22. Радиохимическая привитая сополимеризация винилацетата и стирола с нитроцеллюлозой. I. Кинетика. II. Разделение и определение характеристик привитых сополимеров. — Eur. Polym. J., 1977, 13, № 8, 637—649. Chapiro A., Foex M., Jendrychowska—Bonamour A. M. C. A., 1977, 87, № 26, 203260d; 1978, 88, № 2, 154575.

## IV. ФОТОХИМИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

1. Химическая физика концентрированных растворов высокополимерных нитроцеллюлозы в растворе ацетона. — Chem. High Polym., 1959, 16, № 168, 199—202. Scient. Publ. Fuji Photo Film Co., 1960, № 7, 49—52. Такэнака Х., Огию Т. РЖХим, 1960, 25076. РЖХим, 1960, 10C26.

Измерена теплопроводность ( $T$ ) НЦ в р-ре ац. в целом интервале концентраций (от 0,01 до 0,25 моль/л).  $T$  оказалась приблизительно равной  $T$  ац. Изменение  $T$  при измениении конц-ии не наблюдалось.

2. Влияние неионогенных поверхностноактивных веществ на смачиваемость высокополимерных пленок. — J. Chem. Soc. Japan, Industr. Chem. Sec., 1963, № 11, 2064—65, A 117. Куроиwa С. РЖХим, 1961, 15Б552.

Определялось повреждение  $\sigma$  воды. р-ров алкильных эфиров оксиэтилена (от  $C_{10}$  до  $C_{16}$ ) при смачивании Пл из ПВА, ацетил-Цл и НЦ, а также угол смачивания этих Пл р-рами неионогенных ПАВ жидк. льняным маслом. Исследована кинетика смачивания. Найдено, что Пл, плохо смачиваемые водой, но хорошо — льняным маслом, могут легко смачиваться водой. р-ры неионогенных ПАВ.

3. Стеклование производных целлюлозы. — Chem. High Polym., 1960, № 183, 436—440. Fujimoto T., Inoue Y. РЖХим, 1962, 6Р54.

Исследованы коэф. теплового расширения и зависимость от т-ры и влажности вязкоэластич. св-в след. образцов: диацетата Цл, триацетата Цл, Н-этил-Цл, бензил-Цл. Вопреки до сих пор опублик. рез-там, переход второго рода ( $\beta$ ) наблюдается при  $45^\circ$  с незначит. колебаниями для всех перечисленных пр-ых Цл. Установлено также, что этил-Цл, диацетат Цл и даже Н-обнаруживают в условиях повышенной влажности увеличение декремента затухания, сравнимое с  $\beta$ -переходом при обычных т-рах и влажностях.

4. Определение величины поверхности и пористой структуры целлюлозы и нитрата целлюлозы. I. Удельная поверхность целлюлозы и нитрата целлюлозы. — Sb. vedec. praci Vysoké Skoly chem.-technol. Pardubice, 1961, 1, 119—135. Krejci F., Stanek J. РЖХим, 1963, 9Т580.

Обзор по методам определения величины Пв и пористой структуры Цл и НЦ. Для определения Пв НЦ предложен метод BET с применением Аг в качестве адсорбента. В рез-те изменений уд. Пв различных типов Цл в процессе нитрования можно установить реакц. способность исходных Цл по отношению к СИЦ и буковых СИЦ с увеличением продолжительности нитрования уд. Пв уменьшается, у буковых САЦ — увеличивается.

5. Фотохимическая деполимеризация нитратов целлюлозы в растворе. — Arkiv kemi, 1961, 17, № 4, 355—61. Claesson S., Wettermark G. РЖХим, 1962, 3Р94.

Проведено спектроскопич. и вискозиметрич. исследование процесса фотохим. деструкции под действием УФ-света с  $\lambda=253,7$  мкм р-ров НЦ в ЭА и метаноле. Изучена кинетика процесса и определен квантовый выход разрыва связей, равный 0,01—0,02. Введена поправка на поглощение р-рителя.

6. Фотохимическая деструкция в растворах нитроцеллюлозы в присутствии сенсибилизаторов. — Arkiv kemi, 1961, 17, № 6, 579—82. Claesson S., Palm G., Wettermark G. РЖХим, 1962, 11П449.

Изучение фотохим. деструкции показало, что деструкция происходит значительно быстрее в присутствии ряда сенсибилизаторов, напр.,  $\beta$ -нафтиламина. Так, при облучении р-ров НЦ в  $\text{CH}_3\text{OH}$  ртутной лампой с длиной волны 302, 334 и 365 мкм деструкция замечена только при облучении светом с длиной волны 302 мкм, в присутствии  $\beta$ -нафтиламина деструкция НЦ наблюдалась для всех трех диапазонов длии волни.

7. Газо- и паропроницаемость полимерных пленок. XV. Влияние пластификаторов, пигментов и смол на паропроницаемость НЦ. — Chem. High Polym., 1961, 18, № 193, 285—291. Ито Ю. РЖХим, 1962, 19Р37.

С увеличением конц-ии пигmenta в НЦ коэф. паропроницаемости вначале снижается, а затем увеличивается, проходя через минимум. Это объясняется влиянием формы частиц пигmenta и адсорбцией НЦ пигментом. Влияние смол зависит от гидрофильности смолы, размера молекул смолы и от взаимодействия смолы и НЦ.

8. Диэлектрические свойства нитроцеллюлозных пластиков. — Chem. High Polym., 1961, 18, № 197, 525—8. Като Н., Сайто Х., Ябумото С., Фудзисигэ Р. РЖХим, 1962, 17П42.

Измерены с помощью Q-метра  $e$  и  $\tg \delta$  НЦ, содержащей 0,4% ДБФ, в диапазоне  $5 \cdot 10^5$  —  $2,5 \cdot 10^6$  Гц при т-рах от  $-50$  до  $150^\circ$ . При этом у непластифицир. НЦ наблюдается однонормальное рассеяние электронной энергии с энергией активации 12 ккал/моль. Вероятно, это рассеяние вызывается движением диполей боковых цепей, поскольку энергия активации слишком мала для того, чтобы активировать движение сегментов главных цепей. Для образцов, содержащих 30—40% ДБФ, обнаружено аномальное рассеяние с энергией активации  $\sim 30$  ккал/моль, причиной к-рого можно считать движение сегментов, взаимодействие между к-рыми ослаблено пластификатором. Для образцов, содержащих 10—20% ДБФ, наблюдается наложение двух типов рассеяния.

9. Влияние ядерного излучения на органические ВВ. — Explosivstoffe, 1962, 50, № 3, 55—64. Urizar M. J., Loughran E. D., Smith L. C. РЖХим, 1962, 23Л326.

Изучено влияние комбинир.  $\gamma$ - и  $\beta$ -излучения на орг. ВВ (гексоген, октоген, тэн, тетрил, тротил и НЦ) и их смеси. Эвакуир. кварцевый сосуд с навеской ВВ помещали в реактор и облучали при т-рах  $+38$  или  $-62^\circ$ . После облучения проводили анализ газов, снимали кривые термич. разл., определяли потери в весе, понижение т. пл. и др. При уровне радиации  $10^{15}$  н/см $^2$  все облученные ВВ и их смеси не претерпевали серьезных изменений.

10. Ионизирующее действие  $\gamma$ -излучения на коллоидные смеси сложных эфиров азотной кислоты. — Energia nucl., 1962, 9, № 6, 355—58. Piazza M. РЖХим, 1963, 5Б519.

НЦ, желатинир. 32% НГ (смесь А), НЦ, желатинир. 35% динитрогликоля (смесь Б), и смеси Б с добавками 1, 2, 3% дифенилдиэтилмочевины облучались дозами от 1 до 10 Mr  $\gamma$ -излучения  $\text{Co}^{60}$  интенсивностью  $3 \cdot 10^4$  р/час. Степень разл. смесей оценивалась по кол-ву образовавшейся азотистой к-ты, определяемому спектрофотометрически с  $\alpha$ -нафтиламином. Смесь А оказалась

менее стабильной, чем смесь Б. В смесях Б с добавками образование к-тиратно пропорционально содерж. Ии.

11. Электрическая проводимость в монокристаллах полимеров. — Phys. Letters, 1962, 9, № 9, 368—70. Roggen A. РЖХим, 1963, 14Б342.

Получены вольтамперные характеристики для тонких Пл ПЭ и НЦ. Пл полагается прохождение электронов через монокрист. Пл с помощью туннельного эффекта. Пл считается состоящей из трех слоев: внутр. (совершенно кристалл) и двух наружных деформированных.

12. Исследование кинетики влагопроницаемости полимерных пленок в переменных перепадах влажности. — Изв. высш. учебн. заведений. Техн. легк. пром-сти, 1963, № 4, 39—45. Барамбий Н. К., Малошук Ю. С. РЖХим, 1964, 8С78.

Исследовали кинетику влагопроницаемости монолитных и пористых профильных и гидрофобных (НЦ и хлорир. ПВХ) полимерных Пл при различных перепадах относит. влажности. Установлено, что при высокой относ. влажности внешней среды ощутимой влагопроницаемостью обладают Пл с диусом пор  $>10^{-5}$  см.

13. Диффузия и растворимость газов в этилцеллюлозе и нитроцеллюлозе. — J. Appl. Polymer Sci., 1963, 7, № 5, 1743—56. Hsieh P. Y. РЖХим, 1963, 17С39.

Определены константы проницаемости  $P$  Пл этил-ЦЛ (ЭЦ) и НЦ для различных газов и паров. Установлено, что проницаемость газов в ЭЦ выше, чем в НЦ. Из данных по проницаемости и р-римости вычислен коэф. диффузии газов и паров. Найдено, что коэф. диффузии уменьшается линейно с увеличением мол. веса. Однако в процессе диффузии важную роль играет формул. молекул. Более высокая р-римость и проницаемость газов в ЭЦ, чем в НЦ, связана с молек. упаковкой Пл.

14. Исследование прочности полимеров. — Докл. АН ТаджССР, 1963, № 6, 31—35. Нарзуллаев Б. Н., Каримов С. Н. РЖХим, 1965, 2С66.

Исследована возможность применения ф-лы Журкова, описывающей температурно-временную зависимость прочности тв. тел, для оценки долговечности НЦ при одноосном растяжении. Рез-ты опытов представлены в виде прямых в координатах  $\lg \tau_0 / (\tau_0 - t)$  (где  $t$  — время от начала нагружения образца до разрушения) — напряжение для т-р 18—80°. Прямолинейность графиков подтверждает возможность применения ф-лы Журкова. Энергия активации процесса разрушения НЦ 45 ккал/моль.

15. Изучение вязкости полимеров, подверженных действию  $\gamma$ -лучей. — Докл. АН ТаджССР, 1964, 7, № 3, 14—18. Нарзуллаев Б. Н., Курбаев М. К., Хукматов А. Х. РЖХим, 1965, 3С103.

Измеряли мол. вес (по характеристич. вязкости) НЦ (ФТ-30) и ориент. ПС, подвергнутых облучению  $\gamma$ -лучами. Обнаружили, что мол. вес ФТ-30 при повышении интегральной дозы облучения (ДО) до  $1 \cdot 10^6$  р уменьшается в ~ 15 раз. При достаточно высоких ДО может происходить структурирование полимера с образованием нер-римого гель-осадка.

16. Действие  $\gamma$ -излучений на временную зависимость прочности полимеров. — Докл. АН ТаджССР, 1964, 7, № 6, 12—16. Нарзуллаев Б. Н., Каримов С. Н. РЖХим, 1965, 4С72.

Изучено влияние  $\gamma$ -лучей (от 0 до  $4 \cdot 10^6$  р) на температурно-временную зависимость прочности НЦ (ФТ-30), ориентир. ПС и поликапролактама. Исследование показало, что временная зависимость мех. прочности согласуется с теорией С. Н. Журкова, т. е. имеет вид  $\tau = A \exp(-\alpha t)$ , где  $\alpha$  — статич. разрывное напряжение,  $A$  — постоянные, определяющие структурные и прочностные св-ва материалов. Определены значения  $A$  и  $\alpha$  в зависимости от дозы облучения. Аномальные изменения  $A$  объясняются деструкцией и послед. сшивкой полимера при больших дозах.

17. Действие  $\gamma$ -излучений на температурно-временную зависимость прочности полимеров. — Докл. АН ТаджССР, 1964, 7, № 7, 12—17. Нарзуллаев Б. Н., Каримов С. Н. РЖХим, 1965, 9С72.

Установлено, что зависимость долговечности ( $\tau$ ) от статич. напряжения ( $\sigma$ ) при изменении интегральной дозы радиации от 0 до  $1 \cdot 10^6$  р и т-ры испытания от  $-196$  до  $140^\circ$  для исходных и облученных образцов НЦ выражается соотн.  $\tau = \tau_0 (U_0 - \gamma \sigma) / kT$ . Значения  $U$  и  $\gamma$  зависят от дозы облучения. Обнаруженный радиаци. эффект связан с процессами деструкции и структурирования, сопровождающимися разрывами главных валентностей макромол. цепочек.

18. Фотохимическая деструкция нитроцеллюлозы. — J. Ind. Explos. Soc., Japan, 1965, 26, № 5, 258—65. Осада Х., Какиноути С., Кунисига Н. РЖХим, 1967, 15С314.

Исследован механизм фотодеструкции НЦ в зависимости от длины волны, среды и фотоэлектрич. проводимости НЦ. НЦ деполимеризуется при длине волны  $<3200\text{\AA}$ ; при постоянной длине волны скорость ее деполимеризации постоянна, с увеличением интенсивности облучения скорость деполимеризации растет. При облучении УФ-лучами образуются носители, реагирующие с молекулами  $O_2$ , возбужденными действием УФ-лучей, вызывая одновременно деполимеризацию и снижение N.

19. Уголь, древесина и взрывчатые вещества. — Ки. «Действие радиации на органические материалы», пер. с англ., М., Атомиздат, 1965, 444—468. Брегер И., Керрол Дж., Болт Р.

Рассмотрено влияние  $\gamma$ -излучения на пироксилин и пироксилиновые РТ. В случае пироксилина  $\gamma$ -излучение до дозы  $\sim 10^7$  рад вызывает уменьшение N на ~ 1% и снижение характеристич. вязкости (при р-ренин в ац.) в 3 раза. РТ М-15 (вес. %: 54,7 нитрогуанидин, 20 пироксилина, 19 НГ, 6 этилцентралита и 0,3 криолита) после облучения до дозы  $15 \cdot 10^6$  рад выделяет 3,35 мл газа на 1 г пробы. Источником газа, по-видимому, является НГ. Выделение газа из образца балл. РТ (вес. %: 69,25 пироксилина, 30,50 НГ и 0,25 ДФА) составило 2,8 мл на 1 г пробы при дозе  $34 \cdot 10^6$  рад и т-ре  $22^\circ\text{C}$ . После облучения образца РТ типа JPN (вес. %: 51,40 пироксилина, 42,90 НГ, 3,23 ДЭФ, 1,25 сульфата К, 1,00 этилцентралита, 0,20 сажи, 0,02 воска) при т-ре  $20^\circ\text{C}$  до дозы  $4,6 \cdot 10^6$  рад он сравним по стойкости с РТ, к-рое хранилось при т-ре  $80^\circ\text{C}$  20 дней в отсутствие излучения; содержит этилцентралита уменьшилось до следов, но появился 4-нитроцентралит и запах окислов N; уменьшились предел прочности на разрыв на 7—8%, относит. удлинение образца при разрыве на 17—22% и характеристич. вязкость на 30%; т. воспл. осталась неизменной.

20. Коэффициенты поглощения нитроцеллюлозы и полистирола в области ультрамягкого рентгеновского излучения от 8 до  $410\text{\AA}$ . — Оптика и спектроскопия, 1966, 20, № 2, 366—8. Лукирский А. П., Фомичев В. А., Брытов И. А. РЖХим, 1966, 15С66.

В области длии волни  $\lambda$  8— $410\text{\AA}$  на монохроматич. линиях и на тормозном спектре вольфрамового анода измерены коэф. поглощения  $\mu$  НЦ и ПС, применяемых в кач-ве окон газовых детекторов. За исключением скачков поглощения  $O_2$ ,  $N_2$  и C, дополнительная структура в спектральном ходе коэф. поглощения не обнаружена. Для НЦ приведена таблица  $\mu$  при различных  $\lambda$ .

21. Исследование фотолиза нитроцеллюлоз. — Весci АН БССР. Сер. хим. и. Изв. АН БССР. Сер. хим. и., 1966, № 3, 29—33. Ярмоленко И. М., Савасценко Г. М. РЖХим, 1967, 3С329.

Препараты НЦ содержали 0,1—6% связанного N. Интенсивность фотопод-ции устанавливали определением вес. методом выделяющихся летучих в-в. Скорость фотолиза НЦ с низким N мало изменяется с дозой облучения (ДО), для НЦ с более высоким N скорость фотолиза уменьшается с увеличением

ДО. Превращение самого полимера в процессе фотолиза оценивали с помощью спектрометрии. ИК-спектроскопией установлено уменьшение содержания  $\text{NO}_2$ -групп в результате облучения.

22. Влияние степени пластификации нитроцеллюлозы на ее диэлектрические свойства. — Изв. АН УзССР. Сер. физ.-матем. и., 1966, № 6, 69—72. Колес С. Н. РЖХим, 1967, 11C329.

23. Влияние долгоживущих радикалов на температурно-временную зависимость прочности нитроэфиров целлюлозы. — Сб. «Материалы II Конференции по вопросам строения и реакций способности ацеталей», 1967, Фрунзе, «Издательство Академии наук Киргизской ССР», 1970, 100—107. Фальковский М. Г., Мальчевский В. А., Понамарев Б. А., Железнов В. И. РЖХим, 1971, 8C187.

Исследовано влияние концентрации свободного долгоживущего радикала тетраметил-4-этил-4-оксипиридин-1-оксида (I) на время задержки восстановления НЦ при 20—90° и концентрации 0,3 и 3%. I при концентрации 0,3% ингибирует процесс разрушения НЦ, а при 3% в зависимости от температуры и напряжения может ингибировать или инициировать разрушение НЦ. Считают, что S-режим характер температурно-временной зависимости прочности Пл связан со структурой Пл, а с влиянием радикала на процесс механического разрушения.

24. Диэлектрические свойства нитроцеллюлозы в зависимости от молекуларного веса. — Изв. АН УзССР. Сер. физ.-матем. и., 1967, № 2, 42—45. Колес С. Н. РЖХим, 1967, 22C359.

Исследованы диэлектрические свойства трех полимергомологов НЦ (9,6% N) с молекуларным весом 180, 900, 1440. Тангенс угла диэлектрической потери  $\tan \delta$  измеряли на мосте типа «Орион KTC 1471/c» при  $10^2$ — $10^5$  Гц и температуре от —100 до 200°. Показано, что у НЦ наблюдается две характерные области температурного максимума  $\tan \delta$ : низкотемпературная, соответствующая диэлектрической потери дипольно-радикального типа, и высокотемпературная, соответствующая диэлектрической потери дипольно-эластичного типа, положение максимума которых с увеличением СП смещается в область высоких температур.

25. Точки плавления нитратов целлюлозы. — J. Appl. Polymer Sci., 1969, 12, № 4, 761—769. Colborn R. S. РЖХим, 1969, 11C70.

Определена температура плавления НЦ с различной степенью замещения ( $m$ ), путем экспериментации к нулевому разбавлению значений температуры плавления образцов НЦ, пластифицированных бутиролактоном и ДБФ. При увеличении  $m$  от 2 до 2,83 температура плавления НЦ возрастает от 200 до 280°. Среди теплота плавления  $\Delta H \sim 3000$  ккал на мономер единицу.

26. Водопроницаемость нитроцеллюлозы, обработанной в тлеющем разгаре. — J. Appl. Polymer Sci., 1969, 13, № 1, 249—250. Kronick P. M., Shal M. E. РЖХим, 1970, 7C111.

27. Исследование кинетики распространения трещин в нитроцеллюлозе облученной ультрафиолетовыми лучами. — Тр. кафедры физики твердого тела и проблем лаборатории прочности полимеров Таджикского университета, Душанбе, 1970, 13—6. Нарзуллаев Б. Н., Авазов Ю. А., Каримов С. Н. РЖХим, 1971, 8C88.

При постоянном напряжении на кинетику роста и возникновение трещин оказывает влияние ультрафиолетовое облучение, с увеличением дозы облучения скорость роста трещин возрастает. Скорость роста сквозных трещин в образце, облученном ультрафиолетовыми лучами, возрастает с увеличением напряжения, причем зависимость от напряжения в оставшейся неразорвавшейся части образца является экспоненциальной.

28. Измерение теплоемкости пироксилина при повышенных температурах. — Физика горения и взрыва, 1970, 6, № 1, 103—107. Александров В. В., Морозов В. Г., Хлевиной С. С. РЖХим, 1970, 21B614.

Описан импульсный метод измерения теплоемкости в вакууме, обладающих изоляционными свойствами. Приведены результаты измерения теплоемкости пироксилина при 45—280°.

29. Изучение роста магистральных трещин в полимерах при статическом и циклическом растяжении. — Механ. полимеров, 1970, № 2, 253—265. Лексовский А. М., Регель В. Р. РЖХим, 1970, 17C65.

На Пл. вискозы, ди- и триацетил-Цл, НЦ, ПММА, ПС, ПП и капрона с помощью микрокинескопии изучена кинетика роста искусственных трещин в условиях статического и циклического нагружения. Показано, что во всех Цл-материалах время образования зародышей видимых трещин много меньше общей долговечности образца. Установлено, что начальная скорость роста трещин экспоненциально зависит от приложенного напряжения и температуры испытания; различное влияние величины напряжения и температуры испытания на параметры уравнения, описывающего кинетику роста трещин, позволяет разделить эффект локального разогрева и роль релаксаций процессов в явлении циклической усталости.

30. Адсорбция нитроцеллюлозы на активированных углях и угольной саже. — J. Chem. Soc. Jap. Ind. Chem. Sec., 1970, 73, № 2, 381—385. Ягами К. РЖХим, 1970, 19B1069.

Изучена кинетика адсорбции НЦ из растворов на различных сортах угля и сажи, снятых ИА, изучено влияние природы реагента. Количество адсорбированного НЦ зависело от молекулярного веса и возрастало с его увеличением при адсорбции на угле, но уменьшалось при адсорбции на саже. Адсорбция на углях описывалась уравнением Ленгмюра, на саже — уравнением Фрейндлиха.

31. Влияние характера структурообразования на физико-механические свойства модифицированных полимерных пленок. — Сб. «Материалы V Всесоюзной конференции по физико-химической механике». Уфа, 1971, 213—214. Козлов П. В., Фартунин В. И., Грибкова Н. Я., Якубович С. В. РЖХим, 1971, 20C99.

Показано, что тип структуры, обусловленный степенью взаимодействия полимера с реагентом, оказывает существенное воздействие на значения модуля упругости, разрывной прочности, эластичности и т. д. стекла. Пл. на основе НЦ и хлоркаучука. При введении в систему ограниченно совмещающихся с полимером низкомолекулярных веществ структурой пластификаторов больший пластифицирующий эффект отмечается в глобулярных системах. Это объясняется более сильным межмолекулярным взаимодействием в глобулах по сравнению с глобулами, препятствующими сорбции пластификатора на макромолекулах полимера.

32. Изучение кинетики роста трещин в аморфно-кристаллических полимерах. — Изв. АН Таджикской ССР. Отд. физ.-мат. и геол.-хим. и., 1971, № 1, 24—28. Нарзуллаев Б. Н., Хакимов Ф. Х. РЖХим, 1971, 24C155.

Исследована кинетика роста трещин в аморфных полимерах (ПС и НЦ) и кристаллических кристалло-капроне в широком интервале температур и напряжений. Определены кинетические константы и энергия активации процесса разрушения полимера с различной молекуларной структурой.

33. Сопоставление кинетики процессов термического и механического разрушения нитроцеллюлозы. — Высокомолекулярные соединения. Краткое сообщение, 1971, 1B13, № 2, 119—124. Мальчевский В. А., Регель В. Р., Фальковский М. Г. РЖХим, 1971, 14C175.

Изучение кинетики механического разрушения и термической деструкции НЦ показало, что энергии активации этих процессов совпадают по величине и равны 37—39 ккал/моль. Это позволяет предположить, что в основе обоих процессов лежат термофлуктуационные акты инициирования разрывов химических связей, однако такой вывод нельзя считать однозначным.

34. Влияние УФ-облучения на кинетику роста магистральных трещин в полимерах. — Физика твердого тела, 1971, 13, № 2, 635—647. Регель В. Р., Бобоев Т. Б., Лексовский А. М., Орлов Л. Г. РЖХим, 1971, 12C107.

На Пл. диацетил-Цл и капрона при  $\sim 20^\circ$  исследовалось влияние УФ-облучения на закономерность роста созданных путем надреза трещин в

условиях одноосного растяжения. Показано, что так же как и без УФ-облучения, скорость роста трещины экспоненциально увеличивается с длиной трещины. УФ-облучение приводит гл. обр. к увеличению нач. скорости роста трещины при малых напряжениях; при больших напряжениях УФ-облучение влияет на кинетику роста трещин. Полученные данные подтверждают предложение о том, что разрушающее действие квантов УФ-излучения сводится только к эффекту локальных разогревов.

35. Фотодеструкция нитроцеллюлозы. — J. Ind. Explos. Soc., Jap., 1971, № 3, 148—155. Osada H., Naga Y. РЖХим, 1972, 4C218.

Изучали фотодеструкцию НЦ с помощью метода ЭПР, ИК-спектроскопии а также по степени деполимеризации и кол-ву выделившихся пр-тов (NO, NO<sub>2</sub>). УФ-облучение приводит к фотодеструкции НЦ с образованием N-содержащих и др. радикалов и выделению NO<sub>2</sub> и NO. НЦ в атмосфере O<sub>2</sub> поглощает O<sub>2</sub>, к-рый промотирует р-ции денитрования и деполимеризации.

36. Масс-спектрометрическое изучение взаимосвязи между процессами химического разрушения и термического распада НЦ. — Высокомолекул. динамика, 1971, А13, № 9, 2078—85. Мальчевский В. А., Поздняков О. Ф., гель В. Р., Фальковский М. Г. РЖХим, 1971, 24C352.

Исследованы состав пр-тов термич. разл. НЦ в вакууме и кинетика их разложения с помощью время-пролетного масс-спектрометра. Также исследованы механо-хим. превращения НЦ в вакууме. Показано, что масс-спектры пр-тов, образующихся в процессе мех. разрушения, отличаются от масс-спектров пр-тов термич. распада НЦ сравнительно малой высотой пика, характеризующего наличие окислов азота. Показано, что хотя энергии активации разрушения и термич. разл. НЦ совпадают, однако нач. элементарные акты этих процессов различны.

37. Исследование адсорбции органики на поверхности термической SiO<sub>2</sub>. Сб. «Материалы науч.-техн. конф. Воронеж. политехн. ин-т», 1972. Воронеж, 1972, 405—6. Манохин Ю. П., Рембеза С. И., Самсонов С. С. РЖХим, 1972, 13Б1628.

Методом растровой электронной микроскопии исследована адсорбция на Пл SiO<sub>2</sub> разной толщины *h*. С ростом *h* от 600 до 1200 Å адсорбц. способность Пл уменьшается на 1—2 порядка. При *h*>1200 Å адсорбц. способность не меняется. Дается объяснение этой зависимости.

38. Образование алкилзамещенных полимерных радикалов и двуокиси углерода в процессе механического разрушения нитроцеллюлозы. — Изв. высш. уч. заведений. Химия и хим. технол., 1972, 15, № 2, 276—9. Мальчевский В. Закревский В. А. РЖХим, 1972, 12C267.

Получены спектры ЭПР пр-тов мех. разрушения хл. Цл, НЦ (12% тринитро-Цл и НЦ, пластифицир. НГ, в атмосфере He при т-ре жидк. N<sub>2</sub>).

Спектры ЭПР пр-тов разрушения последних трех образцов полностью добны и являются рез-том наложения двух спектров: радикалов NO<sub>2</sub> и «целлюлозных» радикалов, т. е. радикалов, образующихся при низкот-рном разрушении хл. Цл.

39. Исследование температурно-временной зависимости прочности нитроцеллюлозы при температурах, близких к температуре разложения. — Высокомолекул. соединения, 1972, А14, № 9, 2022—27. Бартенев Г. Ж., Нарзуллаев Б. Н., Мирзоева В. А., Мирзоев С. Ю. РЖХим, 1972, 23C144.

При высоких т-рах (110—130°) кривые долговечности НЦ имеют вид J-образных, каждый прямолинейный участок к-рых м. б. описан известным уравнением долговечности  $t = A \exp(V_0 - \chi\sigma)/kT$ . Данные мех. испытаний и структурные исследования разрушенных образцов позволяют утверждать, что при высоких т-рах наблюдаются два механизма разрушения, один из к-рых соответствует высоким напряжениям, другой — низким.

40. Влияние пластификации нитроцеллюлозы на величину энергии активации процесса ее разрушения. — Механ. полимеров, 1973, № 2, 355—8. Мальчевский В. А., Регель В. Р., Железнов В. И., Фальковский М. Г. РЖХим, 1973, 17C148.

Исследована температурно-силовая зависимость долговечности при одностороннем растяжении пластифицир. НЦ. Показано, что при достаточно большом содерж. пластификатора в полимере энергия активации процесса мех. разрушения *U*<sub>0</sub> заметно уменьшается по сравнению с *U*<sub>0</sub> для того же полимера без пластификатора. Сделано предположение, что с увеличением содерж. пластификатора в полимере в развитии процесса разрушения все большую роль играют разрывы межмол. связей и взаимное проскальзывание сегментов макромолекул, а роль разрывов хим. связей уменьшается.

41. Переходы второго рода в производных целлюлозы. — Faserforsch. und Textiltechn., 1973, 24, № 12, 510—2. Aziz K., Shinouda H. G. РЖХим, 1974, 19C106.

В области т-р от 0 до 50° получены дилатометрич. зависимости для метил-, ацетил-, оксиэтил-, карбоксиметил- и нитро-Цл. Установлено, что т. стекл. всех образцов одинакова и равна 25°, а коэф. об. расширения (выше и ниже т. стекл.) различны. Изменение наклона дилатометрич. зависимостей, наблюдаемое в области стекл., объясняют разрушением Н-связей.

42. Аналитико-статистическая характеристика развития усадочных напряжений в некоторых полимерах. — Докл. Межвуз. науч.-теор. конф. аспирантов. Ростов.-и/Д. гос. пед. ин-т. Ростов-на-Дону, 1974, 256—62. Володин В., Башкова В. РЖХим, 1974, 21C188.

Предложена методика матем. моделирования кинетич. кривых развития усадочных напряжений в процессе сушки полимера. Рез-ты расчета для Пл нитро- и ацетил-Цл, вискозного волокна и бумаги находятся в хорошем согласии с эксперим. данными.

43. Удельная теплоемкость нитроцеллюлозы. — Thermochim. acta, 1974, 8, № 1—2, 177—183. Decker L. J., Ward J. R., Freedman E. РЖХим, 1974, 13C80.

Методом ДСК на термоанализаторе «du Pont Model 990» в интервале т-р от 298 до 390° на воздухе определяли уд. теплоемкость четырех пром. марок НЦ. Эксперим. значения удовлетворительно согласуются с величинами, вычисл. по сумме атомных вкладов в теплоемкость.

44. Влияние пластификаторов, являющихся плохими растворителями, на свойства производных целлюлозы. — Polimery-iwierz. Wielkoczasieczk., 1974, 19, № 2, 87—8. Makaruk L., Daniewska I., Góźdz B. РЖХим, 1974, 23C580.

Исследованы прочностные св-ва и т. стекл. триацетата Цл (ТАЦ) и НЦ, пластифицир. хлорир. дифенилом, бутилстеаратом и касторовым маслом. Введение небольшого кол-ва их снижает т. стекл. пр-ных Цл. Для систем ТАЦ-бутилстеарат и НЦ-касторовое масло при повышении конц-ра пластификатора наблюдается снижение прочности.

45. Реакции азотной и аргоновой плазмы с органическими полимерами. — Amer. Chem. Soc., Polym. Prepr., 1975, 16, № 2, 142—145. Yasuda H., Marsh H. C., Brandt E. S. Reiley C. N. РЖХим, 1976, 5C235.

Методом рентгеноэлектронной спектроскопии изучены изменения Пв различных полимеров — пористой Пл ацетата Цл-нитрата Цл (АцНЦ), пористого и непористого полисульфона и ацетата Цл под действием плазмы эл. разряда в Ag или N<sub>2</sub>. Обработка АцНЦ плазмой N<sub>2</sub> приводит к сильному ослаблению N1s-пика при 409,8 эв нитратной группы, присутствующего в спектре необр. полимеров, и появлению нового пика N1s при 402,5 эв, к-рый м. б. обусловлен атомами N нитрильных, амидных или аминогрупп.

46. Тепловые эффекты при разрушении полимеров. — Int. J. Fract., 1975, 11, № 5, 817—827. Томаевский Е. Е., Егоров Е. А., Савостин А. Я. РЖХим, 1976, 5C113.

Проведена оценка тепловых эффектов, сопровождающих разрушение тир. полистилентерефталата, НЦ, ацетил-Цл, найлона-6 и ПММА, кратно регистрировали, нагружая ориентир. образец, в высокочувствительном измерителе. Обнаружено, что мех. работа  $\Delta A$  и тепловыделение  $\Delta Q_{\sigma}$  растут с увеличением приложенного напряжения  $\sigma$ ; при этом  $\Delta A > \Delta Q_{\sigma}$ , т. е. изменение энергии ( $\Delta E = \Delta A - \Delta Q_{\sigma}$ ) положительно и всегда увеличивается внутри, а не вне, полимера. Полагают, что это увеличение обусловлено появлением в напряженном полимере большого числа свободных радикалов, а также возникновением новых хим. концевых групп при разрыве макромол. цепей. Др. источником повышения  $\Delta E$  является пластич. необратимая деформация, сопровождающая процесс разрушения. Стадию разрушения, связанную с быстрым разрывом, исследовали с помощью регистрации ИК-теплового излучения.

47. Радиолиз нитроцеллюлозы. — Пат. ФРГ, кл. C08B 5/10, № 265 87:70073w. заявл. 1.12.75, опубл. 7.07.77. Murphy Ch. V. (EI). C. A., 1977, 87, № 200, 256.

Ионизаци. облучение води, шлама НЦ [9004-70-0] при коми. т-ре дает с низким мол. весом. Так, облучение 42%-ного води, шлама НЦ (вязкость Брукфильтра  $> 10^6$  спз, среди мол. вес 727300) электронными лучами 40 Мрад в течение 432 с дает пр-т со средн. мол. весом 42983, вязкость 21,5 спз и стойкостью 11 мин по пробе с метилфиолетовым.

48. Электрическое двойное лучепреломление тринитроцеллюлозы в геле. — Brit. Polym. J., 1976, 8, № 1, 34—38. Isles M., Jennings B. R. РЖХим, 1976, 20C33.

49. Молекулярные массы и молекулярномассовые распределения облученных целлюлозных волокон, определенные методом гель-хроматографии. — Appl. Polym. Sci., 1976, 20, № 6, 1679—1688. Kusama Y., Kageyama E., Nakamura Y. РЖХим, 1976, 23C226.

Методом гель-хр-фильтрации нитров. образцов с использованием в стандартов фракций тринитро-Цл определяли молек. массы ( $M$ ) и ММР в конц. Цл-I и Цл-II, а также полученных на их основе гидролизованных подвергнутых  $\gamma$ -облучению. С увеличением дозы облучения от 1 до 5 Мрад сокращается, а ММР — расширяется для Цл-I и сужается для Цл-II; при этом, для Цл-II при 5 Мрад отчетливо наблюдаются два пика на хроматограмме. Снижение  $M$  при облучении наименьшее для Цл, облученных во влажной сфере; полагают, что это связано с рекомбинацией радикалов в условиях ионизирующей радиации. Значение параметра  $G$ , характеризующего вероятность разрыва основной цепи при облучении, составляет 2,8, 2,9, 11,2, <1 для Цл-I, Цл-II, Цл-II, облученной при дозе  $> 3$  Мрад, гидролизованных Цл-II соотв. Из этих данных следует, что с одной стороны аморф. участки ведут себя при облучении одинаково и с другой — различия в поведении облученных обусловлены различием микроструктур Цл-I и Цл-II. Предлагают, что второй пик на хроматограмме для Цл-II связан с преимуществом деструкции в полукрист. участках.

50. Физико-механические характеристики азотникислых эфиров целлюлозной степени замещения и ориентации. — Высокомолекул. соединения 1976, А18, № 18, 1733—1738. Сюткин В. Н., Леликов О. С., Утевский Л. С., Слуцкер Л. И., Данилов С. Н. РЖХим, 1977, 1C118.

Описаны рез-ты рентгеновского, акустич. и физ.-мех. исследования, которые указывают на особенное существенное влияние степени замещения на структуры на общий уровень физ.-мех. характеристик НЦ.

51. Прочностные характеристики азотникислых эфиров гидроксилсодернищих полимеров. — Механ. полимеров, 1977, № 3, 403—408. Сюткин В. Н., Ефимский З. Ю., Перепечкин К. Е., Данилов С. Н. РЖХим, 1977, 23C131.

Исследованы прочностные характеристики НЦ, ПВН, гексанитратоглицида Цл и ионацнитратотринитратоэритрита Цл. На основании расчетных и эксперим. данных учтено изменение поперечных размеров полимерной цепи при

присутствии эфир. групп и изменение упаковки в элементарной ячейке, параметры к-кой служат основанием для расчета прочности. Показано, что сечение полимерной цепи и насыщение кол-ва проходящих цепей через сечение для тринитрата Цл составляет  $110\text{Å}$  и  $0.91 \cdot 10^{14}$  соотв., что обуславливает теор. прочность и предельно достижимую прочность 750—1200 и 240—290 кг/мм<sup>2</sup> соотв. Для моно- и динитрата Цл увеличение длины одной цепи составило 7,18 и 8,36 Å, сечение пространственного объема 40 и 55 Å, а теор. прочность и предельно достижимая прочность 130 и 325, 1100 и 260 кг/мм<sup>2</sup> соотв. Т. обр., теоретически вскрыта сущность резкого снижения межмол. взаимодействия на первых стадиях введения нитратных групп в рез-те быстропротекающих стереохим. сдвигов, приводящих к увеличению поперечных размеров макромолекул НЦ.

52. Действие излучений с различной ЛПЭ на сложные целлюлозы. — (Редколлегия ж. «Химия высоких энергий» АН СССР). М., 1977, 9 с. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 25 апр. 1977 г., № 1592-77 Деп.). Пасальский Б. К., Мошковский Н. С., Старенский А. Г., Лаврентович Я. И. РЖХим, 1977, 16C192 Деп.

Исследовано действие  $\gamma$ -излучения  $\text{Co}^{60}$  и  $\alpha$ -частиц с энергией 23 Мэв на диацетат Цл (ДАЦ) и НЦ с целью выяснения линейной передачи энергии в пределах от 0,2 до 48 кэв/мк на процессы деструкции и образования парамагн. центров. Показано, что ДАЦ и НЦ деструктируют при облучении в интервале поглощенных доз от 5 до 100 Мрад. Радиац. выходы деструкции при действии  $\gamma$ -излучения  $\text{Co}^{60}$  составляют 0,72 и 1,28, а при действии  $\alpha$ -частиц 0,72 и 0,68 соотв. для ДАЦ и НЦ. Определены радиац. выходы парамагн. центров, значения к-рых для  $\gamma$ -облученных полимеров составляют 0,28 и 3,60, а для  $\alpha$ -облученных 0,20 и 0,60 соотв. для ДАЦ и НЦ.

53. Ползучесть нитрата целлюлозы в условиях одновременного воздействия растягивающей нагрузки и гидростатического давления. — J. Mater. Sci., 1977, 12, № 6, 1185—1189. Nishitani T. РЖХим, 1977, 19C126.

Деформация ползучести и скорость этого процесса существенным образом зависит от гидростатич. давл.  $P$ . Деформация уменьшается с возрастанием  $P$ , причем влияние  $P$  становится больше с возрастанием величины растягивающей нагрузки. Такое поведение материала не м. б. объяснено в рамках существующих теорий. Предложена инвариантная теория ползучести, основное ур-ние к-кой хорошо описывает не только эксперим. данные, полученные при одновременном воздействии растягивающего напряжения и  $P$ , но и рез-ты испытаний в условиях одноосного растяжения, выполненных в широкой области напряжений и времен.

54. Плотность нитрата целлюлозы. — J. Appl. Polym. Sci., 1978, 22, № 1, 309—313. French D. M.

Величину плотности НЦ в р-ре определяли исходя из предположения, что полимерные молекулы в р-рите с низким мол. весом дают миним. кол-во пустот, в связи с чем плотность в р-ре стабильной крист. формы полимера будет такой же, как и для самого крист. полимера. Измерена плотность 18 р-ров в МЭК двух образцов НЦ Hercules Lot 1352 (11,6% N) и партии 3569 (11,95% N). Расчеты плотности при 25° составили соотв. 1,697 и 1,715.

Плотность образцов волокон НЦ измерена флотац. методом в смеси  $\text{CCl}_4$  с бромоформом и и-гексаном. Измерения проводились на образцах НЦ в виде Пл с точностью до 0,3 и в виде пудры с точностью 0,2. Получены средн. значения плотности НЦ Hercules 2234 (12,64% N) 1,579, Hercules 9183 (11,15% N) 1,64, партии 2247 L (12,6% N) 1,64 и партии 9038 (13,15% N) 1,66. Эти величины показывают незначит. возрастание плотности с повышением N в НЦ.

Для аморф. НЦ получена средн. величина плотности 1,602. Определения проводились с использованием пластификатор. Пл. Предварительно устанавливалось отсутствие кристалличности в Пл.

55. Влияние стабильных свободных нитроксильных радикалов на зависимость долговечности и деформационные свойства нитрованной целлюлозы. — Механ. полимеров, 1978, № 2, 342—344. Мальчевский В. А., Заский В. А. РЖХим, 1978, 16T41.

Изучено влияние стабильных свободных радикалов на температурную зависимость долговечности и деформаций св-ва нитров. Цл. Показано в определенном диапазоне напряжений при т-рах 90, 70, 20 и -15°C живущий радикал повышает сопротивление полимера воздействию механических нагрузок и может рассматриваться как механостабилизатор. При этом долговечность стабилизир. полимера выше. Более высокими являются и дефорсажи накопленные стабилизир. образцами к моменту разрыва. Методом ЭПР изучен расход радикалов в процессе мех. разрушения полимера. Сравнение полученных результатов позволяет заключить, что механизм распада макромолекул полимера в процессе его мех. разрушения имеет цепной характер. Деформирование полимера является следствием разрыва его макромолекул.

## V. ПЛАСТИФИКАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ. СОВМЕСТИМОСТЬ ЕЕ С ДРУГИМИ ПОЛИМЕРАМИ. НОВЫЕ ПЛАСТИФИКАТОРЫ И РАСТВОРИТЕЛИ

1. Полимерный материал на основе нитроцеллюлозы. — Япон. пат., кл. 25 J III, № 7188, заявл. 29.08.56, опубл. 23.08.58. Мацуда Ио., Киносита Т., Ясуэ Т. и др. РЖХим, 1965, 3C308П.

Патентуется новый высокомол. пластификатор для НЦ — жидк. СПЛ тринилхлорида и арильного соединения, напр., арилхлорид, арилацетат, арилформиат. Для лучшего смешивания СПЛ с НЦ рекомендуется вводить винил-ацетат или эфир акриловой или метакриловой к-ты до 40% к общему весу полимера. Добавляется и низкомол. пластификатор, напр., ДБФ, диоктилфталат, трикрезилfosfat, трифенилfosfat, дихлорэтоксифенилfosfat и др.

2. Пластификаторы на основе эпоксидных соединений в качестве термо- и светостабилизаторов. — Kunststoffe-Plast., 1959, 6, № 2, 169—170. Мерз А. РЖХим, 1960, 40871.

Эпоксидир. триглицериды можно применять для термо- и светостабилизации НЦ.

3. К вопросу о совместности и механизме стабилизации смесей волокнообразующих полимеров. — Высокомолекул. соединения, 1959, 1, № 3, 404—9. Михайлов Н. В., Токарева Л. Г., Файнберг Э. З. РЖХим, 1960, 7553.

Определены тепловые эффекты р-рения смеси диацетил-Цл и НЦ с хлорир. ПВХ. Установлено, что добавки пр-ных Цл оказывают стабилизирующее и пластифицирующее действие. Предполагают, что причиной является ослабление межмол. взаимодействий типа H...Cl, что способствует упрочнению связи C—Cl и повышает термостойкость.

4. Способ пластификации нитроцеллюлозы. — Авт. свид. СССР, № 119336, от 15.04.59. Зухович Н. С. РЖХим, 1960, 11885П.

Предложено применение в кач-ве пластификатора НЦ в произв-ве текстиканей с НЦ-покрытием р-римого в сп. пр-та взаимодействия хл. масла, кашалотового жира или их смеси с ТЭГ и β-нафтолом при 200—220° в присутствии CaO или MgO.

5. Использование в качестве пластификатора эфира ацетоуксусной кислоты и касторового масла. — Пат. США, № 2895844 от 21. 07. 59. Bader A. R., Vogel H. A. (PP). РЖХим, 1961, 9П209.

В кач-ве пластификатора НЦ, не испаряющегося при повышенных т-рах и не выпотевающего, используется эфир ацетоуксусной к-ты и касторового масла. Пластифицир. НЦ пригодна для получения формованных изделий, Пл,

ликов для плавления деревца, металлов и др. характеризуется склонностью.

6. О теплотах взаимодействия эфиров целлюлозы с бензалином. — Д. В. РЖХим, 1960, 41377. БССР, 1959, 3, № 8, 341—344. Жарковский Д. В. РЖХим, 1960, 41377.

Определены теплоты смачивания НЦ и метил-Цл различной степенью этерификации бензалилом. При увеличении степени этерификации теплоты смачивания бензалилом и водой закономерно поникаются. Для НЦ это объясняется взаимодействием между диполями  $\text{O}_2\text{O}_2$ , что приводит к ущемлению структуры и, соответственно, к взаимодействию бензалила и СН-групп волокна.

7. Текучесть и раствор целлюлозы в комплексе железо-аниона аммония. — Faserphysik und Textiltechn., 1959, 10, № 11, 531—535. Edelmann K., Holtz R. РЖХим, 1960, 75760.

Исследована текучесть НЦ в бутилацетате и р-ре Цл в комплексе железо-аниона аммония Na+. Первый из них можно считать макромолекулярно-дисперсным, второй является мицеллярно-дисперсным.

8. Исследование совместности полимеров. Вязкость растворов нитроцеллюлозы, поливинилхлорида и их смесей с полярными каучуками. — Высокомолекул. соединения, 1959, 1, № 11, 1593—1598. Алексеенко В. И., Машущий И. У. РЖХим, 1960, 45354.

Исследованы вязкости 0,2, 0,7 и 2%-ных р-ров НЦ, бутадиенакрилоридного каучука (СКН-26) и их смесей при 20, 40 и 60°. Установлено, что вязкость р-ров НЦ, СКН-26 и их смесей с повышением концентрации раствора с повышением т-ры понижается, причем значения вязкости выше аддитивных величин, что объясняется тем, что в случае НЦ полимеры имеют практически одинаковые полярные св-ва.

9. О теплотах смачивания водой эфиров целлюлозы. — ДАН БССР, 1959, № 12, 492—495. Жарковский Д. В. РЖХим, 1960, 45370.

Определены теплоты смачивания водой образцов НЦ и метил-Цл, в которых этерификация гидроксилов прошла только в аморф. областях. Понижение степени этерификации приводит к заметному снижению теплоты смачивания, причем существует прямая зависимость между теплотой смачивания и кол-вом гидроксилов, оставшихся незамещ.

10. Изучение стабильности макромолекул. VI. К вопросу о зависимости термической стабильности растворов нитроцеллюлозы от ее состава и полидисперсности. — Plaste und Kautschuk, 1959, 6, № 12, 588—591. Thinius K., Reicherdt W. РЖХим, 1961, 17P84.

Для выяснения сущности «старения» р-ров НЦ исследованы 1%-ные (10,88—12,22% N) при 20—60°. Обнаружено, что в течение первых дней старения скорость уменьшения относит. вязкости ( $\eta_r$ ) значительно выше, чем при дальнейшем течении процесса. Это особенно заметно при высокой нач. концентрации скорости и величины энергии активации старения опыты различных р-рителях.

11. Межмолекулярные связи нитрата целлюлозы с различными растворителями. — Thèse doct. sci. phys., Fac. sci. Univ. Paris, Chartres, 1960, 19p, 1. Cherubin G. РЖХим, 1962, 15P82.

12. Изучение мягчителей. IV. О гомологах фурилакриловой кислоты, получение и пригодность в качестве пластификатора. — Plaste und Kautschuk, 1960, 7, № 1, 3—8. Thinius K., Friese K. РЖХим, 1961, 17K169.

Синтезирован и испытан в кач-ве пластификатора для триацетата Цл ряд эфиров — пр-ных фурилакриловой к-ты  $\text{RCH}=\text{C}(\text{R}')\text{COOH}$  ( $\text{R}=\text{фурил-2, } \text{R}'=\text{CH}_3, \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_4\text{H}_9$  и т. д.). Приведена табл. пластифицирующих св-

13. Динамические механические свойства и ползучесть 23%-ного раствора нитроцеллюлозы. Ползучесть Андраде в полимерных системах. — J. Colloid Sci., 1960, 15, № 1, 50—75. Plazek D. J. РЖХим, 1960, 79756.

Исследованы мех. св-ва р-ра НЦ в ДЭФ. Показано, что поведение р-ра описывается ур-ием Андраде. Изучение упругого восстановления после деформации показало, что система подчиняется принципу суперпозиции Больцмана. Т. пл. р-ра равна 10°. Ниже — 10° появляется кристалличность, что приводит к заметным отклонениям от основных кривых. Выведено модифицированное ур-ие Андраде для характеристики податливости, ползучести. Приводятся ур-ния для функции распределения времени запаздывания и компоненты сложной динамич. податливости.

14. Некоторые свойства гелей на основе нитроглицерина и нитроцеллюлозы. — J. S. Afric Chem. Inst., 1960, 13, № 1, 57—67. Linder P. W. РЖХим, 1961, 12Л597.

Оценена зависимость водоустойчивости полупластичных ВВ (ПВВ) и склонности к эксудации ПВВ и желатинир. ВВ от кач-ва исходного коллоксилина методом искусств. эксудации при центрифугировании. Установлено, что в гелях на основе НГ и коллоксилина содержатся три различным образом связанных НГ: свободный, слабосвязанный и прочносвязанный. Обнаружено повышение водоустойчивости и уменьшение эксудации с ростом содерж. прочносвязанного и уменьшением содерж. свободного НГ в исходном геле. Доля прочносвязанного НГ изменялась в зависимости от сорта коллоксилина.

15. Получение нитроаминонитрилов. — Пат. США, № 2933518 от 19.04.60. Frankel M. B., Klager K. (AG). РЖХим, 1961, 16Л562.

Предлагается способ получения нитроаминонитрилов общей формулы  $\text{RN}(\text{NO}_2)-\text{A}-\text{CN}$  (где R — алкильный, A — алкиленовый радикалы), к-рые являются пластификаторами для НЦ и нитров ПУ.

16. Межмолекулярные связи нитрата целлюлозы с различными растворителями и пластификаторами. — J. chim. phys. et phys.-chim. biol., 1960, 57, № 5, 361—373. Cherubin G. РЖХим, 1961, 6Р60.

Исследованы взаимодействие НЦ с ац., камфорой и динэтилфенилмочевиной (I) различными оптич. методами в р-ре и на пластификатор. Пл. Во всех случаях выявлено наличие Н-связей, причем мол. отнош. иммобилиз. пластификатор — мономерное (глюкозное) звено в средн. равно ~ 1. Выше этого отношения, пластификаторы действуют скорее как обычные р-рители, и цепочки НЦ приобретают нек-ую подвижность. Н-связи во всех трех системах образуются между свободными гидроксилами НЦ и карбонилами пластификаторов. В случае камфоры и I отнош. 1:1 обусловлено просто стерич. несовместимостью глюкозных звеньев и молекул пластификатора в иных пропорциях. Ац. может обратимо связываться и в больших кол-вах, особенно тринитро-Цл.

17. К вопросу о совместности полимеров. — Высокомолекул. соединения, 1960, 2, № 10, 1449—55. Алексеенко В. И. РЖХим, 1961, 8Р6.

Исследована совместимость р-ров пар СКС-30-1 — НЦ (пара 1) и СКС-30-1 — ПЭ (пара 2) в общем р-рителе. Для случаев совместности р-ров определены уд. объемы полимеров до и после смешения. Вычислены контракция объемов  $\Delta V$  при совмещении и коэф. упаковки молекул совмещенных полимеров и показано, что  $\Delta V$  имеет положит. значение при совмещении и отриц., если совмещения не происходит.

18. Композиции, содержащие эпоксидированные растительные масла. — Пат. США, № 2963455 от 6.12.60. Rowland S. P., Conyne R. F. (RH). РЖХим, 1963, 10Т367П.

Для получения высококачеств. материалов на основе виниловых смол, НЦ и хлорир. каучуков предложено вводить в них в кач-ве пластификатора пр-ты гидрирования эпоксидир. растительных масел, напр., соевого или хл., до остаточного содерж. двойных связей 3—1.

19. Метод пластифицирования высокополимеров. — Пат. ФРГ, № 22/01, (С08к), № 1200528, заявл. 9.12.60, опубл. 21.04.66. Miksch J., Albert A., Zeiss O. (J.). РЖХим, 1967, 11C373ZП.

В кач-ве малор-римых в воде, маслах и жирах физиологич. безвредных малолетучих пластификаторов ПВХ и НЦ рекомендованы бицитраты формулы

$R^2OOC(CH_2COOR^1)(CH_2COOR^3)Y(R^4OOCCH_2)(R^6OOCCH_2)COOR$ , где  $R^1-R^6$  одинаковые или разные алкилы  $C_1-C_{18}$ , Y—остаток насыщ. ненасыщ. алифатич. или ароматич. дикарбоновой к-ты. Их вводят в НЦ при изготовлении Пл для упаковки жировых пищевых пр-тов.

20. Термодинамические свойства разбавленных растворов производных целлюлозы. — Text. Res. J., 1960, 30, № 12, 965—976. Moore W. R. РЖХим, 1961, 16P35.

Посредством осмотич. измерений определены и протабулированы энталпии свободных энергий, теплот ( $\Delta H$ ) и энтропий ( $\Delta S$ ) р-рения для разб. р-ров в ац.,  $\eta$ -амилметилкетоне, метилацетате,  $\eta$ -бутилацетате и нитро-блз.

21. Физические свойства полимерных смесей. I. Удельный объем и ческое расширение бинарных смесей, содержащих нитроцеллюлозу. II. которых вязко-упругих свойствах бинарных смесей, содержащих нитроцеллюлозу. — Chem. High Polym., 1960, 17, № 182, 351—5, 355—8. Kuriyama K., Suzuki M., Fukatsu M., Kobatake Y., Inoue Y., Koizumi T. РЖХим, 1961, 17P35.

Определены уд. объем и термич. расширение отлитых из р-ров и поданных высушиванию Пл полимеров—бинарных систем, включающих НЦ—ПММА, НЦ—ПВА, НЦ-модификатор, касторовым маслом алкидной ла, НЦ—толилкрезилфосфат и НЦ—касторовое масло. Установлено, что первых двух систем уд. объем зависит от состава смеси, а в остальных чаях наблюдается резкое увеличение уд. объема с повышением кол-ва компонента, добавляемого к НЦ. Т-ра перехода первого рода регулярно отличается с увеличением содерж. НЦ в системе. Образцы с высоким соотв. НЦ при т-рах 40—100° имеют большую усадку.

22. Устойчивость растворов смеси хлорированного поливинилхлорида с нитроцеллюлозой. — Хим. волокна, 1961, № 1, 24—29. Михайлов Н. В., Ретина Т. И., Покровская Н. Б. РЖХим, 1961, 16P346.

Изучены св-ва р-ров смеси хлорир. ПВХ с НЦ в ац. В пределах концентраций 4% и выше для всех соотнош. полимеров эти р-ры представляют собой равновесные термодинамически неустойчивые системы. Область существования истинных р-ров расположена в пределах разб. р-ров с конц-ней до 10%. Кинетич. устойчивость р-ров зависит от конц-ни, состава смеси и т-ры. Сказаны некоторые предположения о природе и механизме процесса расслоения р-ров полимеров.

23. О пластификаторах для нитроцеллюлозных лаков. Сообщ. 38. № 1962, 23П551.

Описаны лакотехн. св-ва четырех новых типов пластификаторов: трибромпропил-фосфата, дигидрофумарата, диоктилфумарата и диметилаконата, характеризующихся высокой способностью р-рять коллоксилины.

24. Совместимость нитроцеллюлозы и ацетилцеллюлозы в присутствии пластификаторов и смол. — Изв. Н.-и. ин-т. кинематогр. и радиотехн. ин-та АН ССР, 1959—1960 (1961), 2, 167—174. Кабанников Вл., Цыриоречки О., Кузова Е. РЖХим, 1962, 22П100.

На основе вискозиметрич. измерений установлено, что НЦ (11,8% НЦ-ацетил-Цл (49,5% связанный AcOH)) несовместимы друг с другом. Показано, что трикрезилфосфат и эпоксидные и глифталевые смолы значительно усиливают совместимость НЦ с ацетил-Цл. ДБФ менее эффективен в отнош. уд. объема.

25. О набухании нитроцеллюлозы различных структурных модификаций в зависимости от структурного состояния. — Изв. АН БССР. Сер. физ.-техн. н., 1961, № 4, 88—90. Жарковский Д. В. РЖХим, 1963, 4C9.

Об. методом исследовано набухание НЦ (13% Н), полученной из нативной мерсериз. и диспергир. Цл, в смеси ац.-блз. Показано, что наибольшим набуханием характеризуется препарат, полученный из наименее деструктирующей Цл. Кинетика набухания различных препаратов также зависит от их структуры.

26. Диффузия в полимерах, находящихся в стеклообразном состоянии. I. Влияние начальных концентраций на сорбцию органических паров полимерами. — Bull. Chem. Soc. Japan, 1961, 34, № 4, 571—576. Odani H., Kida Sh., Kurata M., Tamura M. РЖХим, 1961, 22P35.

Изучена сорбция паров блз. Пл атактич. ПС и паров ац. НЦ при т-ре 25°; с помощью кварцевых пружинных весов сняты кривые кинетики сорбции при различных нач. и конечных конц-нях р-рителя в полимере.

27. Некоторые желатинизационные свойства гелей на основе нитроклетчатки и смеси нитроглицерин—нитрогликоль. — J. Industr. Explos. Soc. Japan, 1961, 22, № 5, 254—258. Накадэ Н., Цудзихаси К., Такидзава Ю. РЖХим, 1962, 20Л397.

При изучении желатинизирующего действия смесей НГ (I)—нитрогликоль (II) (0—60% II) на НКЛ установлено, что скорость желатинизации с возрастает с увеличением содерж. II в смеси, с увеличением N в НКЛ и с т-рой. Введение малых кол-в крахмала или ПВС облегчает образование гомог. геля.

28. Применение растворителей в лакокрасочной промышленности. — Paint and Varnish Product, 1961, 51, № 7, 37—38, 97—98. Duzy R. H. РЖХим, 1962, 16П264.

Приводится состав р-рителей для одно- и двухкомпонентных систем ПУ, эпоксидных смол, НЦ, виниловых и акриловых полимеров.

29. Диэлектрические потери растворов нитратов целлюлозы. — J. Chem. Soc. Japan Industr. Chem. Sec., 1961, 64, № 7, 1269—72, A76. Хигасидэ Ф. РЖХим, 1962, 12П407.

Измерены диэлектрич. потери р-ров НЦ при 25°. Потери р-ров заметно увеличивались при добавлении полярного пластификатора в кол-ве ~ 3—5·10<sup>-2</sup> мол/л. Влияние поли-ЭГ-ди-(2-этил)-гексоата было больше влияния ДБФ и трибутилфосфата. Дальнейшее увеличение кол-в этих пластификаторов снижало величину потерь р-ров до величины, даваемой самими пластификаторами. При обработке р-ра, содержащего пластификатор, УЗ в 1 Мэц потери р-ра снижались до величины р-ров, не содержащих пластификатор. Эти рез-ты рассмотрены с точки зрения образования микрокоагулята, вызванного взаимодействием НЦ и пластификатора.

30. Смеси каучуков с пластмассами. — Ind. Plast. mod., 1961, 13, № 8, 37—42. Scheurlen H. РЖХим, 1962, 19П17.

Рассмотрена проблема совмещаемости различных компонентов смеси и ее связь с полярностью и структурой сшиваемых полимеров. Приведены примеры совмещения НЦ с СКН, св-ва получаемых пр-тов и область их применения.

31. Химическая физика концентрированных растворов полимеров. VIII. Удельный объем раствора нитроцеллюлозы в ацетоне. IX. Давление пара и структура неравновесного раствора нитроцеллюлозы в ацетоне. X. Работа испарения ацетона из раствора нитроцеллюлозы в ацетоне. XII. Аппаратура для измерения вязкоэластичности. — Chem. High Polym., 1961, 18, № 194, 361—380. Такзнака Х. РЖХим, 1962, 5Р24.

VIII. Уд. объем мономера НЦ, вычисл. из концентрац. соотнош. уд. объема для р-ра НЦ в ац. при конц-нях >90%, сравнен с уд. объемом, вычисл. на основании предположения, что объем единичной ячейки неравномерно за-

меш. НЦ определяется простым вес. отнош. объемов единичных ячеек Ц триинтрита Цл, полученных с помощью рассеяния рентгеновских лучей. Результаты показывают существование «дырок» в кол-ве 13% от объема НЦ.

X. Измерено давл. паров ац. для р-ров НЦ в ац. при понижении конц-ий квазиравновесия. Рез-ты показывают, что энтр. член больше, чем идеальной полимерной системы. Соответствующие конц-ии р-ров, вычисл. из наблюдаемого давл. паров, указывают на наличие заметного гистерезиса порядка 2–8% в области конц-ий >60%.

X. По аналогии с работой выхода металлов вычислена работа испарения из полимерного р-ра по т-рной зависимости давл. пара. Работа испарения, вычисл. из полученных данных, мало зависит от конц-ий вплоть до конц-ии НЦ/ац 1:1, но далее наблюдается заметное увеличение работы испарения вплоть до 13 кал/моль при конц-ии 3:1. Это указывает на трудность испарения малых кол-в р-риеля из р-ра.

XII. Сконструирован вязкозластомер ротац. колебательного типа для измерения частот от  $2 \cdot 10^{-3}$  до 10 Гц. Найдено, что при частотах > 1 Гц нельзя пренебречь инерц. членом вязкоэластичности.

32. Химическая физика концентрированных растворов полимеров. XI. Исследование вязкоэластичности ацетоновых растворов нитратов целлюлоз. XIV. Температурный закон приведения вязкоэластичности для ацетоновых растворов нитратов целлюлозы. XV. Закон приведения концентраций для вязкости и зависимость вязкости при нулевом напряжении сдвига от концентрации. XVI. Закон приведения степени полимеризации, общий закон вязкости ацетоновых растворов нитратов целлюлозы и спектр времени релаксации. — Chem. High Polym., 1961, 18, № 195, 433–451. Такэнака Х., Уэно Р. РЖХим, 1962, 13Р24.

XIII. Проведено определение вязкоэластич. св-в 10–40%-ных р-ров НЦ в ац. при 20–40° с помощью ротац. эластометра осцилляц. типа диапазоне  $10^{-3}$  – 10 Гц.

XIV. Авторы применили ур-ние Ферри для системы НЦ-ац. Показано, что значение характеристич. т-ры  $T$  в ур-ии Виллисса—Ландела—Ферри изменяется от 144 до 180°К при увеличении конц-ии от 30 до 40%. Энергия активации вязкого течения практически линейно возрастает при увеличении конц-ии с 10 до 25%.

XV. Эксперим. данные сообщ. XIII рассмотрены с точки зрения применимости ур-ния Ферри  $a_c = \eta C_0 / \eta_0 C$  или  $\eta' C_0 (\omega_a) = C_0 / a_c C_1 \eta C' (\omega)$ . Показано, что между  $\lg a_c$  и  $1/C$  существует практически линейная зависимость, однаковая для всех изученных р-ров НЦ вне зависимости от степени р-ции. Показано, что при конц-ии НЦ <30% логарифм вязкости р-ра при нулевом сдвиге линейно изменяется с конц-ней.

XVI. Рассматривая зависимость реологич. св-в р-ров НЦ от мол. веса, приведенную в сообщ. XIII, авторы пришли к заключению, что она м. б. выражена соотнош., связывающим т-ру, конц-ию и СП ( $P$ ):

$$\eta = [aTC/T_0C_0(P_0/P)^{0.3}] \eta_0$$

На основании эксперим. и расчетных данных вычислены спектры времен релаксации ац. р-ров НЦ в диапазоне времен релаксации от  $10^{-3}$  до 1 с.

33. Набухание совмещенных полимеров в низкомолекулярных растворителях. — Пласт. массы, 1962, № 2, 5–10. Алексеенко В. И. РЖХим, 1962, 24Р31.

Изучено набухание в ДХЭ бинарных систем полимеров НЦ+СКН-18, НЦ+СКН-26, НЦ+СКН-40 и др. различного состава и приведены рез-ты физ.-хим. испытаний полученных смесей. Показано, что миним. значения набухания соответствуют оптим. соотнош. полимеров при совмещении. Показано наличие определенной зависимости между набуханием и св-вами совмещенных полимеров.

34. Набухание нитроцеллюлозы в пластификаторах. — Industr. and Engng. Chem. Prod. Res. and Developm., 1962, 1, № 4, 278–280. Woodman A. L., Adicoff A. РЖХим, 1963, 12Т192.

Предложено об эффективности пластификаторов для данного полимера судить по величинам равновесного набухания (ВРН), измеренного об. методом. Приведена ВРН для Пл из смесей толуолизоцианатом НЦ (I) в ац. сп., *n*-бутилацетате и в шести пластификаторах: триацетине, динитрате ТЭГ, адипонитриле, ДЭФ, триинтрате метриола и ПЭТрН. Из ВРН сделаны выводы о причинах выпотования пластификатора, к-ое увязывается со степенью сшивки или ориентации полимера.

35. Исследование реверсии растекания тонких пленок нитроцеллюлозы. — J. Chem. Soc. Japan. Industr. Chem. Sec., 1962, 65, № 6, 985–987. А65. Хигаси Ф. РЖХим, 1963, 2С17.

Исследовано соотнош. между конц-ией р-ра фракционир. образцов НЦ и площадью растекания р-ра на Пв воды. Установлено, что в области больших конц-ий чем выше мол. вес, тем меньше площадь растекания, но при конц-ии < $1 \cdot 10^{-3}$  основного моля на 1 л наблюдается реверсия растекания. Это явление было объяснено тем, что т. стекл. фракций более высокого мол. веса лежат на ~8° ниже т. стекл. низкомол. фракции.

36. Свойства системы нитроцеллюлоза — этиловый спирт — диэтиловый эфир. — Przem. chemiczna, 1962, 41, № 8, 451–454. Penczek P., Rozwadowska A. РЖХим, 1963, 6С6.

Изучена зависимость пластичности, эластичности и твердости НЦ, желатина, смесь сп. и эф., от колич. соотнош. этих р-рителей с помощью консистометра Геппера. Установлено, что при отнош. эф.:сп. = 4:6 макс. значения имеют теплота набухания (~5000 кал), коэф. набухания и абсорбции (~6,8 и 10,3) и миним. значения — вязкость (~75 с), эластичность (~63), твердость (~3,8).

37. Получение нейтральных, стабильных продуктов конденсации, содержащих сложные эфиры группы и пригодных в качестве пластификаторов для синтетических смол. — Пат. ФРГ, № 1128427 от 15.11.62. Klug H., Jochinke H. (FH). РЖХим, 1963, 23Т385П.

Галонидир. насыщ. или олефинно-ненасыщ. алифатич. моно- или ди-карбоновые к-ты, содержащие >4 атомов С и не содержащие других заместителей (напр., моно-, -ди-, три- или полихлормасляные, 2-этоксиакриловые, -лауриновые, -пальмитиновые, -стеариновые, -олеиновые к-ты), подвергают р-ции с низкомол. орг. соединениями, содержащими эпоксидные группы (окись этилена, пропилена, эпихлоргидрина и др.). Полученные продукты конденсации, пейтры и стабильные, применяют в кач-ве пластификаторов для ПВХ, НЦ, винилацетата, каучука.

38. Арилфосфаты и их промышленное применение. — Instantanes chim., 1962, № 26, 3–9. Chahan E. РЖХим, 1965, 6С369.

После краткой характеристики торговых сортов трикарбозилфосфата описаны преимущества и недостатки его применения в кач-ве пластификатора ПВХ, НЦ, ацетата и ацетобутириата Цл.

39. Термодинамические свойства растворов ацетилцеллюлозы и нитратов целлюлозы. — J. Polymer Sci., 1963, A1, № 2, 733–749. Moore W. R., Schutte-Worth R. РЖХим, 1963, 22С6.

Определены депрессии давл. паров над р-рами, содержащими 10–50% втор. ацетил-Цл и НЦ, в определенной области т-р, применяя метод прямого определения разности в давл. насыщ. пара над р-ром и р-рителем. На основании полученных эксперим. данных вычислены активность р-рителя  $a$ , свободная энергия  $\Delta F$ , энталпия  $\Delta H$  и энтропия разл.  $\Delta S$ . Р-ры НЦ во всем изученном диапазоне конц-ий являются экзотермич. системами. Сделана попытка интерпретировать полученные рез-ты с точки зрения общих представлений об изменениях гибкости макромолекул под влиянием сольватации процессов.

40. К вопросу пластифицирования нитроцеллюлозы и поливинилхлорида. — Тр. Н.-и. технохим. ин-т быт. обслуж., 1963, вып. 3, 49—53. Лада А. Л. РЖХим, 1964, 13C341.

Рассмотрены вопросы механизма и методов пластифицирования высокополимеров. Перспективным методом является пластифицирование одного сокополимера другим. Напр., ПММА и бутадиеннитрильный каучук марки СКН-26 и СКН-40 являются пластификаторами для ПВХ и НЦ. Совместная обработка на вальцах, где происходит механокрекинг, вызывающий уменьшение сил сцепления между макромолекулами, что приводит к смешению области застекловывания в сторону индикатора, т. е. вызывает явление пластификации.

41. Старение совмещенных систем полимеров. — Кожевенно-обувной пром-сть, 1963, № 4, 11—15. Алексеенко В. И. РЖХим, 1964, 4C404.

Исследованы термич. старение (72 часа при 70°) совмещенных систем полимеров, в том числе НЦ-бутадиенакрилонитрильный каучук. Старение совмещенных систем протекает замедленно, наиболее стойкими оказываются системы, в к-рые входят Cl-содержащие каучуки.

42. Растворители и пластификаторы, их применение в кожевенном производстве. — Rev. techn. inds. cuir., 1963, 55, № 5, 134—6. Dohogne A. РЖХим, 1965, 1C731.

Рассматриваются важнейшие пластификаторы для НЦ, применяемые в виде р-ров в орг. р-рите или в виде водн. эмульсий. Старейший пластификатор для НЦ (камфора) полностью вытеснен менее летучими пластификаторами как ДБФ, трикрезилфосфат, касторовое масло. Для водн. эмульсий НЦ пластификатором является ализариновое масло и др. сульфир. масла, а также эфиры поли-ЭГ, эмульгир. в р-ре казеина.

43. Получение пластификаторов из гексахлорциклогексана. — Dtsch. Farben-Z., 1963, 17, № 7, 304—5. Pesta O., Sinwel F., Chodura E. РЖХим, 1964, 5C201.

Удешевленный способ получения простых полихлорфениловых эфиров рекомендуемых в кач-ве пластификаторов ПВХ, циклич. каучука, НЦ и др. основан на взаимодействии гексахлор-бзл со сп. в щел. среде. Приведена схема р-ции получения дихлорфенилизодецилового и пентахлордифенилового эфиров.

44. Аномальная нерастворимость нитроцеллюлозы. — Nature, 1963, № 4876, 179—181. Howard P., Usher F. L. РЖХим, 1964, 15C259.

Описан способ получения равномерно этерифицир. НЦ, характеризующийся плохой р-имостью в обычных р-рителях. Микроскопич. исследования пр-ти показали, что при нитровании получается НЦ, морфологич. структура к-рой аналогична структуре исходной Цл, т. е. сохраняется ее первонач. кристаллическая структура. Весьма плотная упаковка структурных элементов обуславливает плохую р-имость НЦ.

45. Изменение диэлектрической постоянной растворов высокополимеров при наложении сдвигового напряжения. — Kolloid-Z. und Z. Polymere, 1964, 199, № 1, 27—31. Wendisch P. РЖХим, 1965, 16C34.

Измерена зависимость от градиента скорости диэлектрич. постоянной в р-ре НЦ при сдвиговом течении. Электрич. поле параллельно градиенту, измерения проводили при т-рах 20—50° и конц-иях 1, 3, 5%. Найдено, что изменение ε по отнош. к покоящемуся р-ру Δε растет с увеличением градиента в т-ре. Т-ра исслед. области (до 600  $c^{-1}$ ). в тем больше, чем выше конц-ия и ниже

46. Сольватация производных целлюлозы. — J. Polymer Sci., 1964, 82, № 1, 89—91. Moore W. R., Shuttleworth R. РЖХим, 1964, 13C219.

Для исследования 10—50%-ных р-ров ацетил- и нитро-Цл использовано измененное ур-ние Brandley. Для объяснения явлений сольватации учитывается поляризуемость молекул р-рителя и полярность пр-ных Цл. Показано су-

ществование многослойных сольватных оболочек: ч. р-рителя образует прочноподвязанный сольватный слой у Пи частиц, остальная ч. удерживается менее прочно за счет взаимного притяжения полярных молекул р-рителя.

47. Совместимость нитроцеллюлозы и поливинилацетата в присутствии некоторых пластификаторов. — Изв. Н.-и. ин-т кинематогр. и радио, 1962—1963, (1964), 4, кн. 1, 5—10. Кабанов Вл., Църноречки Ст. РЖХим, 1966, 11C445.

Показано, что ДБФ ухудшает совместимость НЦ с ПВА, трикрезилфосфат не оказывает влияния. Предложен механизм взаимодействия между двумя видами макромолекул в присутствии пластификатора.

48. Применение полиакрилатов в качестве пластификаторов для нитроцеллюлозных лаков. — Farbe und Lack, 1964, 70, № 5, 348—351. Müller H. G. РЖХим, 1965, 2C553.

Описаны условия полимеризации в р-рите и в эмульсии этил-, бутил-, 2-этилгексилакрилатов, к-рые м. б. использованы в кач-ве р-рителей для НЦ через полимеризацию их в присутствии НЦ в возможно более мягких условиях, чтобы избежать деструкции НЦ. Это приводит к увеличению прочности, водостойкости Пл, улучшает адгезию, эластичность, свето- и морозоустойчивость.

49. Пластификация нитроцеллюлозы. — Англ. пат., кл. C 3A, (C08b), № 1000876, заявл. 20.07.64, опубл. 11.08.65. Hall R. A. (IC). РЖХим, 1966, 14C459P.

Пластификацию НЦ проводят при 20—85° в жидк. среде, к-рая является р-рителем для пластификатора, но не р-ряет НЦ (10—13,5% N), с послед. удалением жидкости. В кач-ве жидк. среды используют смеси воды и орг. р-рители, смешивающиеся с водой (этанол, пропиленовый и др. сп.) при их соотнош. 1:1—19:1. Пластификаторами являются ДБФ, диоктилфталат, дициклокексилфталат, трикрезилфосфат, кастроровое масло, камфора, НГ, ДЭГ-динитрат или их смеси.

50. Синтез сложных эфиров (пластификаторов) на основе циклогексанолов и синтетических кислот. IX. Синтез сложных эфиров на основе циклогександиола-1,2 и синтетических жирных кислот. — Докл. АН АзербССР, 1964, 20, № 7, 25—28. Зейналов Б. К., Алиев Р. М. РЖХим, 1965, 23Ж129.

Пластификаторы для ПВХ, полиамида и НЦ получают прямой этерификацией из циклогександиола-1,2 и жирных к-т  $\text{ROCOCH}(\text{CH}_2)_n\text{CHOCOR}$ , где  $\text{R} = \text{H}, \text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_4; \text{CH}_3, \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_4; \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_4; \text{C}_3\text{H}_7, \text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{O}_4; \text{C}_4\text{H}_9, \text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{O}_4; \text{C}_5\text{H}_{11}, \text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_4; \text{C}_6\text{H}_{13}, \text{C}_{20}\text{H}_{36}\text{O}_4$  и т. д. Найдены оптим. условия р-ции: т-ра 90—130°, соотнош. компонентов 1:1, продолжительность р-ции 1,5—2 часа, Кт — конц. HCl.

51. Упруго-вязкие свойства совмещенных систем полимеров. — Кожевенно-обувной пром-сть, 1964, № 11, 14—18. Алексеенко В. И., Мишустин И. У. РЖХим, 1965, 11C95.

Исследованы податливость при сдвиге (по методу Ребиндера—Ивановой—Чумаковой) смесей полимеров, в том числе НЦ и каучук СКН-26, при различном содерж. компонентов в системе на сдвиговом пластометре Толстого. Податливость при сдвиге лежит между податливостью отдельных компонентов, если полимеры совмещаются друг с другом. Исходя из этого критерия НЦ хорошо совмещаются с СКН-26, к-рый ее пластифицирует.

52. Адиабатическая сжимаемость полимерных растворов. Ч. I. Разбавленные растворы нитроцеллюлозы. — Makromolek. Chem., 1965, 81, 1—13. Moore W. R., Tidswell B. M. РЖХим, 1965, 71C21.

Определены плотности и скорости распространения звука и вычислили адиабатич. сжимаемости разбр. р-ров НЦ, полизобутилена и ПС. Используя метод Пасынского, рассчитали величины сольватных оболочек исслед. полимеров в р-рителях.

53. Стабилизация водных дисперсий полимеров. — Сб. «III Всес. сов. по синтетич. жирозаменителям, ПАВ и моющим средствам». Шебер, 1965, 393—394. Спиридонова В. А., Кулигина Н. В., Никитина С. А. РЖХимом сольватируемой молекулы и присоединение  $>1$  молекулы р-рителя на функциональную группу.

Получены высокоустойчивые водные дисперсии ПВА-латекса и конц. эмульсий углеводородных р-ров НЦ, стабилизированными ПАВ. Установлено, что тип и устойчивость конц. эмульсий определяются молекулами структуры эмульгатора. Разработан новый вариант метода получения конц. высокоперенных устойчивых эмульсий. В кач-ве эмульгатора исследованы проксаж и установлено, что наиболее эффективны препараты с высокой степенью синтезирования.

54. Влияние ламинарного течения на диэлектрическую постоянную бавленных растворов полимеров. — Kolloid.-Z. und Z. Polymere, 1965, № 1—2, 23—28. Peterlin A., Reinhold Chr. РЖХим, 1966, 14C40.

Теоретически исследовали изменение диэлектрических констант  $\Delta \epsilon$  р-ров цепных молекул под влиянием гидродинамич. потока. Этот теоретический расчет сопоставлен с эксперим. данными Вендиша по измерению зависимости  $\Delta \epsilon$  в р-ров НЦ в  $n$ -бутилацетате от градиента скорости потока ( $G$ ). Как видно эксперим. данные Вендиша подтверждают квадратичный рост  $\Delta \epsilon$ . Однако наблюдаемая на опыте величина на 2—3 порядка выше теоретич.

55. Взаимодействие полимер—растворитель в некоторых системах целлюлоза — нитроэфиры. — J. Appl. Polymer Sci., 1965, 9, № 2, 707—714. Brooks R. L., Lawrence A. R. РЖХим, 1965, 24C92.

Определяли параметр взаимодействия Флори—Хаггинса и связанный с ним параметр теплоты смешения  $B$  для многих систем НЦ—НЭ. Был предложен микрометод для выяснения влияния двух рядов нитроэфир. р-рителей НЦ, позволяющий употребить упрощенную форму ур-ния Флори. Установлено, что существуют отчетливые различия между влиянием  $\alpha$ ,  $\omega$ - и  $\alpha$ ,  $\beta$ -замещ. нитратом. Показано, что наилучшим р-рителем должен быть полностью

56. Синтез сложных эфиров (пластификаторов) на основе  $\alpha$ ,  $\beta$ -дихлоробензола и синтетических жирных кислот. — Азерб. хим. ж., 1966, № 16—19. Зейналов Б. К., Ахмедова А. Х. РЖХим, 1967, 9C364.

Изложены рез-ты исследований по синтезу фенилэтиленгликоловых эфиров пропионовой, масляной, валериановой, капроновой, энантовой, пеларговой, каприновой, лауриновой к-т и техн. фракций синтетич. жирных кислот  $C_5—C_6$ ,  $C_7—C_9$ ,  $C_{10—C_{16}}$  в кач-ве пластификаторов в производстве НЦ- и ПХВ-делий.

57. Надмолекулярные гели в растворах нитроцеллюлоз. — Polymers, 1967, № 9 475—477. Tritthart H., Schurz J. РЖХим, 1967, 9C335.

В р-рах НЦ, полученных из древесной Цл, в бутилацетате и ац. имеется 10—15 вес. % геля, содерж. к-рого зависит от типа исходной Цл, от метода изготовления и р-рения НЦ. В гелях Н ниже, чем в образце, мол. вес большей частицы из хл. Цл.

58. Сольватация производных целлюлозы в растворе. — Solut. Properties Natur. Polym. Internat. Symp., Edinburgh, 1967. London, 1968, 185—191. Moore W. R. РЖХим, 1969, 24C54.

Исследовали сольватацию НЦ, ацетата Цл, триацетата Цл, этил-Цл различными р-рителями методом адабатич. сжимаемости, к-рую оценивали, измеряя скорость распространения звука в р-рах. Кол-во молекул сольватации р-рителя на мономерное звено экстраполировали к значению нулевой конц.  $S_0$ , проводя измерения в интервале конц-ий до 6 вес. %. Установлено, что для фракционир. НЦ (мол. вес  $2\cdot10^5$ , степень замещения 2,33)  $S_0$  составляет для ац. 12, метил- $n$ -пропилкетона 1—3, метилацетата II, ЭА 5,  $n$ -пропиляцетата 3,  $n$ -бутилацетата 1. Общим правилом является уменьшение  $S_0$  с раз-

59. Кинетика испарения смеси растворителей из раствора нитроцеллюлозы. — Изв. высш. учебн. заведений. Технол. легк. пром-сти, 1967, № 2, 45—51. Чесунов В. М., Серая Р. С. РЖХим, 1967, 24C702.

Изучена кинетика формования Пл из 10%-ных р-ров НЦ в трехкомпонентной р-ряющей смеси ЭА, бутилацетата, этилового сп. различного состава. Получены зависимости изменения веса Пл и состава р-ряющей смеси от времени испарения р-рителя. Показано, что время образования Пл наименьшее у р-ра, содержащего макс. кол-во легколетучего компонента ЭА, а наибольшее у р-ра с макс. содерж. труднолетучего компонента — бутилацетата. Показана зависимость относит. времени постоянной скорости процесса испарения и конц-ии р-ра в начале периода падающей скорости от значения термодинамич. Пт исходной р-ряющей смеси.

60. Исследование возможности применения вискозиметрического метода для исследования совместности полимеров. — Годишник хим.-технол. ин-та Софии, 1966 (1967), 13, № 4, 165—174. Църноречки О., Кабанванов Вл. РЖХим, 1970, 2C124.

Исследовали зависимость вязкости от соотнош. полимеров в системах ПВА—ПВХ—ДХЭ, ПВА—полиэтиленгликольсебацинат—ац., ПВА—НЦ—ац. В зависимости от конц-ии р-ра смеси полимеров кривые зависимости вязкости от соотнош. полимеров (при постоянной конц-ии р-ра) отклоняются от аддитивной зависимости вверх или вниз. Указанные отклонения связаны с совместностью полимеров в р-ре.

61. Диэлектрическая дисперсия нитрата целлюлозы в разбавленном растворе. — Repts. Progr. Polym. Phys. Jap., 1967, 10, 101—2. Araki K., Imamura Y. РЖХим, 1969, 3C32.

Диэлектрические свойства р-ров 5 фракций пром. образца НЦ (11% Н) в диоксане измеряли в области частот  $30 \text{ Гц} — 5 \text{ МГц}$  при  $20—70^\circ$ . Получили след. соотн. между  $[\eta]$  и критич. частотой  $v_c$  этих фракций  $\lg[\eta] = 0,63 — 0,65 v_c$ . Энергия активации диэлектрической релаксации равна  $2,4 \text{ ккал/моль}$ . Для энергии активации  $v$ , связанной с заторможенным вращением единичного сегмента относительно соседнего сегмента, величина  $2—3 \text{ ккал/моль}$ , что значительно превышает величину  $v$  для винильных полимеров. Следовательно, молекулы пр-ных Цл в разбр. р-ре релаксируют как одно целое. Величину  $v$  можно использовать в кач-ве меры жесткости цепи.

62. Исследование желатинирования нитроцеллюлозы при помощи нитроглицерина. — C. r. Acad. Sci., 1967, C264, № 18, 1532—35. Dubar J. РЖХим, 1968, 6H790.

Изучено равновесие Пл из НЦ с р-рами, имеющими различные содерж. НГ в  $\text{CHCl}_3$ . Установлено влияние N, степеней кристаллизации и полимеризации НЦ на равновесие. Проведено определение степени желатинирования нек-рых Пл.

63. Стабильные нитроцеллюлозные суспензии. — Пат. США, кл. 260—17, (C08B 21/14), № 3535348, заявл. 19.02.68, опубл. 20.10.70. Plunguiian M. (Н.). РЖХим, 1971, 16C1035P.

Предложены стабильные, не содержащие свободных р-рителей гидроизоли НЦ, состоящие из 10—65% дисперсной фазы — пластифицир. НЦ и дисперсионной среды — воды, содержащей 1—10% ионогенного диспергирующего средства и 0,5—3% водор-римого ионогенного стабилизирующего в-ва. Применение воды, гидроизолей на основе НЦ имеет большие преимущества перед использованием НЦ-лаков.

64. Водоразбавляемые стабильные эмульсии растворов нитроцеллюлозы. — Лакокрасочн. материалы и их применение, 1968, № 3, 5—7. Никитина С. А., Кулигина Н. В. РЖХим, 1968, 23C968.

Показана возможность получения стабильных НЦ-эмulsionий и их основе с помощью непоногенных ПАВ. Предложен механизм стабилизации водоразбавляемых истинных эмульсий.

65. Испытание пластификаторов пластиказанов с шифрами 1, 25 Кожевенно-обувн. пром.-ст., 1968, № 3, 43—8. Зейналов Б. К., Раджабов Мехтиева Ф. А., Никифорова А. П., Гордонова Р. Д., Моисеева З. С. РД 1968, 23C482.

В качестве пластификаторов ПВХ и НЦ предложены гликолевые синтетич. жирных к-т  $C_5-C_6$  и природных нафтеновых к-т (пластиказаны) синтетич. жирных к-т  $C_7-C_9$  и природных нафтеновых к-т (пластиказаны) а также товарные фракции жирных к-т, получаемых прямым окислением к-т парафина (пластиказан 1). Установлено, что пластиказаны могут частично (30—50%) заменять активные пластификаторы ДБФ и кастроровое масло в производстве искусств. кожи и пленочных материалов.

66. О взаимодействии нитроцеллюлозы с различными растворителями. С. г. Acad. Sci., 1968, C266, № 3, 187—190. Dubar J. РЖХим, 1968, 24C4. Кол-во тепла, выделяемого при взаимодействии НЦ с орг. р-ритеlem (метилцеллюлозой,  $n$ -бутилацетатом, нитро-бзл., НМ, нитрогликозидом) определяли микрокалориметром. Выяснена зависимость кол-ва выделяемого тепла от влажности, степени кристаллизации и N в НЦ.

67. Изменения, происходящие в растворе нитроцеллюлозы в бутилацетате под действием ультразвука. — Ж. прикл. химии, 1968, 41, № 10, 2319—2324. Сафонова В. В., Кленкова Н. И. РЖХим, 1969, 18C58.

Показано, что УЗ-деструкция макромолекул в р-ре зависит от состояния; она тем глубже, чем ближе состояние р-рения к молекулярному. Рентген. сп-ва р-ров НЦ в бутилацетате при озвучивании меняются только для р-ров с молекулярно-дисперсным и близким к нему состоянием р-рения.

68. Исследование с помощью протонного магнитного резонанса высокого разрешения подвижности пластификатора в гелях нитроцеллюлозы и глицерина. — С. г. Acad. Sci., 1968, C266, № 18, 1343—1346. Dubar J., Nave Mankowski—Favelier R. РЖХим, 1968, 20C41.

Исследовали зависимость ширины линии ЯМР протонов пластификатора в гелях НЦ—НГ от степени нитрования НЦ, содерж. НГ в геле и от графики зависимости логарифма подвижности протонов от обр. т-ры в среди. области т-р и искривлены при низких т-рах (область стекания высоких т-рах (область разделения фаз). Рассчитана энергия активации движений. Величина ее мало зависит от содерж. НГ в геле; но сдвигается со степенью нитрования НЦ, проходя через максимум при ~ 11%.

69. Диэлектрические свойства и взаимодействие нитроцеллюлозы с пластификаторами. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, вып. 57, 209—213. Чеперегин Э. А., Бакаев А. С., Шеерсон Р. И., Стецов А. П. РЖХим, 1969, 2C700.

Изучали взаимодействие НЦ (11,95% N) с ДБФ, взятым в кол-ве 100% от веса НЦ, диэлектрическим методом в области частот  $10^4-10^7$  Гц в интервале т-р  $-80 \pm 120^\circ$ . В НЦ наблюдаются дипольно-групповые потери, связанные с релаксацией OH- и  $ONO_2$ -групп. У пластификатора НЦ на кривой зависимости тангенса угла диэлектрического потерь ( $\tan \delta$ ) наблюдаются максимума в области т-р от  $-40$  до  $120^\circ$ , сопровождающиеся слабой дисперсией диэлектрической проницаемости ( $\epsilon$ ), к-рые соответствуют двум релаксационным процессам. Наличие релаксации процесса при т-рах ниже т. стекл. пластификатора НЦ участвует в механизме пластификации НЦ. В сольватирующих системах свидетельствует о межпачечной пластификации НЦ. В активных группах НЦ участвуют не все полярные группы ДБФ. Приведены зависимости  $\tan \delta$  и  $\epsilon$  для НЦ, содержащей различное кол-

70. Ядерная магнитная релаксация и подвижность молекул в растворах полимеров. — Сб.: «Тепловое движение молекул и межмолекулярное взаимодействие в жидкостях и растворах». Самарканд, 1969, 316—321. Антокольский Г. Л., Михайлов И. Г., Шутилов В. А. РЖХим, 1970, 1C32.

Измерено время протонной спин-решеточной релаксации  $T_1$  р-рителя в р-рах высокомол. в-в. Измерения проводили импульсным методом при  $20^\circ$  в р-рах ПВС в воде, ПС в ДХЭ и бзл., НЦ в ац. и полинизобутилене в бензине. Показано, что в интервале конц-ий от 0 до 10—15% происходит лишь незначительное (на 10—20%) уменьшение  $T_1$ , в то же время макроскопич. вязкость р-ров возрастает на неск. порядков. Сделан вывод, что подвижность молекул р-рителя изменяется незначительно при взаимодействии с макромолекулами р-рителя в-ва.

71. Ядерная магнитная релаксация и поглощение ультразвука в растворах полимеров. — Высокомолекул. соединения. Кратк. сообщения, 1969, Б11, № 3, 229—232. Антокольский Г. Л., Михайлов И. Г., Шутилов В. А. РЖХим, 1969, 20C26.

Импульсным методом измерены времена спин-решеточной релаксации  $T_1$  протонов р-рителей в р-рах ПВС (мол. вес  $3 \cdot 10^5$ ) в воде, ПС (мол. вес  $1 \cdot 10^6$ ) в ДХЭ и бзл., НЦ (мол. вес  $5 \cdot 10^6$ ) в ац., полинизобутилене (мол. вес  $5 \cdot 10^5$ ) в бензине. Обр. значение времени релаксации  $T_1^{-1}$  слабо возрастает с конц-ией по линейному закону. Аналогичная зависимость от конц-ии найдена и для отнош. коэф. поглощения УЗ к квадрату частоты. «Микровязкость» остается малой, несмотря на то, что макроскопич. вязкость р-ра возрастает на неск. порядков.

72. Изучение методом ЯМР подвижности пластификатора в полимере. Приложение к гелям нитроглицерин — нитроцеллюлоза. — J. Chim. phys. et phys.-chim. biol., 1969, 66, № 6, 1129—1138. Dubar J., Mavel G. РЖХим, 1970, 5C155.

Из ряда препаратов НЦ (10,9—13,9% N) приготовлены гели, содержащие 30—60% пластификатора — НГ. На ЯМР-спектрометре сняты спектры гелей на частоте 60 МГц при т-рах от  $-30$  до  $90^\circ$ . В большинстве спектров имеется одна линия шириной  $\Delta v$  от 30 до 1000 Гц. Интенсивность линии отвечает избытку НГ в образце сверх 30%. До 30% НГ прочно сорбируется на НЦ и не дает сигнала ЯМР высокого разрешения. По ширине линии рассчитано время спин-спиновой релаксации пластификатора  $T_2 = 1/(\pi\Delta v)$ , характеризующее его подвижность в геле. Показано, что в области низких т-р НГ находится в стеклообразном состоянии, а при высоких т-рах происходит разл. геля. В среди. области т-р (~ 10—60°), в к-рой НГ оказывает пластифицирующее действие на НЦ, наблюдается линейная зависимость  $\lg T_2$  от обр. т-ры. Определенная по наклону прямой  $\lg T_2 = f(1/T)$  энталпия активации  $E_a$  практически не зависит от степени нитрования Цл. Энергия  $E_a$  максимальна (30—35 кал/г НГ) для НЦ с 11—12% N и падает до 10 кал/г при 14% N. Обсуждается влияние упорядоченности НЦ на молек. движение пластификатора в геле.

73. Исследование смешиваемости полимеров. I. Осаждение из растворов в общем растворителе. — Chem. High Polym., 1969, 26, № 287, 193—198. Итихара С., Иноуэ Ю. РЖХим, 1969, 22C113.

Исследовали турбидиметрически осаждение полимеров из р-ра их смеси в общем р-рителе при добавлении нер-рителя. Характер осаждения зависит от совместимости полимеров. Полимерные компоненты ПММА с НЦ, ПМА с НЦ осаждаются одновременно, причем осаждение происходит при добавлении меньшего кол-ва осадителя, чем это необходимо для каждого компонента в отдельности. Наблюдаемые закономерности указывают на сильное взаимодействие в указанных смесях.

74. Исследование совместимости полимеров. II. Термогравирирование смесей полимеров. — Chem. High Polym., 1969, 26, № 288, 249—252. Итихара С., Хирено влияние совместимости компонентов на диэлектрические параметры систем (ε, tg δ). Обсуждена возможность использования диэлектрического метода для характеристики совместимости смесей полимеров.

Определена термогравирирование  $\Delta Q$  полимеров: НЦ—ПММА, НЦ—ПВА на основании закона Гесса о различии теплот р-рения полимеров и их смесей. Для системы НЦ—ПММА  $\Delta Q$  1,8 кал/г, НЦ—ПВА 4,4 кал/г при 30°. Экзотермич. эффект смешения указывает на совместимость этих пар.

75. Кинетика растворения целлюлозных препаратов с различным состоянием. — Сб. «Исслед. природы и синтетич. полимеров, материалов и их использование». Минск, 1970, 68—76. Жарковский Д. В., А. И. РЖХим, 1970, 20C456.

Исследовали кинетику р-рения Пл из НЦ (13,3% N), полученных ванием нативного, мерсериз. и диспергир. сухим размолом хлопка, в 20 и 35°. Установлено, что НЦ одинаковой степени этерификации, но структурных модификаций, характеризуется резко различной скоростью. Макс. скорость р-рения обладают НЦ, полученные нитрованием хлопка, а миним.—НЦ, полученные из нативной Цл. Различная скорость р-рения НЦ объясняется прочностью межмол. связей в исходных препаратах Цл.

76. Структурные переходы в системах нитроцеллюлоза—дибутил и нитроцеллюлоза—касторовое масло. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та Д. И. Менделеева, 1970, вып. 66, 219—223. Бакаев А. С., Ульянов В. П., Ерсон Р. И., Папков С. П. РЖХим, 1971, 9C99.

Методами дилатометрии и ДТА определяли т-ры структурных переходов и НЦ—касторовое масло и НЦ—ДБФ в широком интервале т-р от —120 до 130°. В системе НЦ—касторовое масло обнаружен структурный переход  $T_c^H$  — 77°, к-рый не зависит от состава и характеризует появление подвижности молекул пластификатора. В системах НЦ—ДБФ кроме  $T_c^H$  наблюдается еще два перехода: стекл. ( $T_g$ ) и переход, характеризующий появление подвижности макромолекулы НЦ как  $(T_b)$ . Зависимости  $T_c$  и  $T_c^H$  от содерж. ДБФ можно рассматривать как граммы, отражающие св-ва системы НЦ—ДБФ при 20°. Полученные граммы могут служить для построения диаграммы фазового равновесия рекомендации для построения диаграмм фазового равновесия НЦ—ДБФ.

77. Исследование растворов нитроцеллюлозы методом ИК-спектроскопии. — Высокомолекул. соединения, 1970, А12, № 7, 1527—1532. Панов В. Жбанков Р. Г., Малахов Р. А. РЖХим, 1970, 23C343.

Изучены ИК-спектры р-ров НЦ различных степеней замещения в ТГФ. Установлено, что ОН-группы НЦ образуют с молекулами ТГФ отдельно прочные Н-связи; в р-рах в НМ появляется определенное число соципир. ОН-групп. Последнее предполагает повышенную гибкость полимера в данной р-ряющей среде. В спектрах р-ров НЦ в ТГФ обнаружено смешение в коротковолновую область максимума полосы  $v_{as}$  ( $NO_2$ ) с увеличением кол-ва  $ONO_2$ -групп в НЦ. Причина этого, возможно, в возрастании индекса преломления  $ONO_2$ -групп, повышающего жесткость полимера.

78. Диэлектрические свойства смесей полимеров. — Сб. «Материалы научн. конф. молодых ученых Башкир. респ. упр. Всес. хим. о-ва им. Менделеева. Химия и физ.», Уфа, 1971, 22. Красюк В. Д. РЖХим, 1971, 23C139.

Исследованы диэлектрические свойства совместимых и несовместимых смесей полимеров: ПВА—НЦ, ПММА—НЦ, ПВА—акетат Цл, ПММА—акетат Цл. Мерения диэлектрических свойств проведены в широком интервале т-р и частот и поставлены с данными по термодинамич. совместимости полимеров. Рассмотрены

79. Термографическое определение количества связанныго полимером растворителя. — Высокомолекул. соединения, 1971, А13, № 3, 608—612. Сорокин Г. А. РЖХим, 1971, 17C609.

Приведены рез-ты по определению методом ДТА кол-ва связанныго полимером р-рителя. На термограммах НЦ (11,6% N) с содерж. НЦ до 33% четко фиксируется переход, вызванный размягчением стеклообразного полимера, и резкий эндотермич. эффект. Увеличение кол-ва ац. в системе >33% приводит к расслоению ее на 2 фазы, на что указывает появление на термограмме 2-го эндотермич. эффекта в области т-р от —130 до —110°. На примере исследований систем показано, что ДТА позволяет надежно определить кол-во связанныго полимером р-рителя.

80. Исследование плотности молекулярной упаковки некоторых бинарных систем. — Науч.-исслед. тр. ВНИИ пленочн. материалов и искусств. кожи, 1971, сб. 20, 11—14. Фрейдгейм К. И., Алексеенко В. И. РЖХим, 1971, 18C108.

Выдвинуто предположение, что совместимость полимеров можно оценить по величине плотности Пл, полученной из р-ра смеси этих полимеров. В случае смесей НЦ с ПВХ эксперим. величина плотности выше аддитивной.

81. Растворители. — Pinturrierias, 1971, 21, № 252, 348—366. Rijnart C. A. РЖХим, 1971, 20C437.

Рассмотрены р-рители для НЦ; приведены показатели, по к-рым производятся испытания техн. р-рителей.

82. Некоторые данные по влиянию ультразвука на растворение нитроцеллюлозы в низкомолекулярных жидкостях. — Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та, 1971, 270, 94—99. Бахмарин Б. И., Ногтев А. П. РЖХим, 1973, 11C497.

Изучено влияние УЗ- поля с частотой 0,1—500 кгц на скорость р-рения НЦ в ац. и ДМФА при 20—50° и конц-ии НЦ 0,5—2,5 г/100 г р-рителя. Кол-во НЦ в р-ре определяли фотометрич. методом при длине волны  $\lambda = 4320 \pm 275$  Å. Показано, что с увеличением т-ры скорость р-рения НЦ в ДМФА увеличивается, а в ац. уменьшается. С увеличением кол-ва НЦ скорость р-рения уменьшается, а скорость прироста конц-ии увеличивается пропорционально кол-ву введенного НЦ. Время, необходимое для р-рения, является линейной функцией конц-ии пр-та. Применение УЗ позволяет ускорить р-рение НЦ в 10 раз.

83. Растворитель для лакокрасочных материалов на основе нитроцеллюлозы и поливинилхлоридных смол. — Авт. свид. СССР, кл. С08h 17/26, С09d 3/16, № 450823, заявл. 5.03.73, опубл. 15.12.74. Мандель Р. Б., Фарберов М. И., Белгородский И. М., Эрман В. Ю., Пшиялковский Б. И., Грицевич А. Г., Лерман М. Д., Поройкова Ю. А., Чижков В. И., Бекенева Л. И., Шадрунова К. С. РЖХим, 1976, 2T57П.

Состав р-рителя: 8 ч. 4,4'-диметилдиксан-1,3 и 8 ч. этилцеллозольва, 8 ч. ац., 20 ч. сп., 15 ч. ВиОН, 41 ч. толуола.

84. Исследование реологических свойств дисперсий наполненных растворов нитроцеллюлозы. — Колloid. ж., 1973, 35, № 5, 977—980. Никитина С. А., Перегудова Л. И. РЖХим, 1973, 24C169.

Исследованы реологич. св-ва дисперсий пигментов ( $TiO_2 + ZnO$ ) в р-ре НЦ и водн. дисперсий наполненных р-ров НЦ в смеси орг. р-рителей. Обе дисперсии являются структурир. системами. Водн. дисперсия в отличие от орг. обладает значительно меньшей вязкостью и проявляет тиксотропные св-ва.

85. Влияние положения функциональных групп на растворимость эфиров целлюлозы. — Редколлегия ж. «Изв. АН КиргССР». Фрунзе, 1972, бс, № 4110—72 Деп. Тарасова Е. Н., Кузнецова Н. Я., Маслениковская З. А. РЖХим, 1972, 17C546 деп.

Приведены эксперим. данные по р-римости НГ 6-альдегидцеллюз. Цл. Показано, что р-римость нитратов оксо-Цл определяется гл. обр. пос-пием оксо-групп в элементарном звене полимерной цепи.

86. Сорбция нитроглицерина из раствора гранулированной нитроцеллюз. — *Angew. makromol. Chem.*, 1974, 38, 91—102. Howard P. РЖХим, 23C80.

Изучена сорбция НГ из р-ра в *n*-гексане при 20° тв. НЦ (12,7 и 14% имеющей мол. вес 2,2·10<sup>3</sup>—3,88·10<sup>5</sup>). Равновесная сорбция устанавливается за 14—20 дней, причем за первые 3—4 дня сорбируется 75% максимума сорбируемого кол-ва НГ. Предполагают, что эти временные интервалы соответствуют проникновению НГ в участки НЦ с меньшей и большей упорядоченностью расположения макромолекул. Показано, что величина мол. НЦ практически не влияет на сорбцию НГ. Сорбция НГ отчетливо зависит от N в НЦ: образцы с 12,7% N сорбируют НГ в большем кол-ве по сравнению с НЦ с 14,4% N. Предполагают, что это различие связано как с борьбой упаковкой макромолекул в динитрате Цл по сравнению с триэтатом, так и со специфич. взаимодействием НГ с ОН-группами динитрата.

87. Диаграмма физических состояний системы нитроцеллюзоза (НЦ—нитроглицерин (НГЦ). — Тр. по химии и хим. технол., Горький, 1974, 1(36), 118—122. Рабинович И. Б., Зарудаева С. С., Мочалов А. Н., Лукьянова Е. В., Хлюстова Т. Б., Урьяди В. Ф. РЖХим, 1975, 4С61.

Измеряли т-рную зависимость теплопемкости и давл. пара НГ над НЦ в области т-р до 300°К с целью изучения физ. состояния системы НЦ—НГ. Построена диаграмма физ. состояния системы, на к-рой определены области существования макроскопически гомог. стеклообразного р-ра НГ в НЦ (I) + стеклообразный НГ, высокоЭластич. р-р НГ в НЦ (II) + смесь стабильных (III) и метастабильных (IV) кристаллов НГ, I+III+IV, I+III и III. Установлено, что при ~ 280°К р-римость НГ в НЦ составляет 72±2 вес. Указано, что на диаграмме физ. состояния необходимо определить еще область «р-р НГ в НЦ+р-р НГ в НГ» и область неограниченной взаимодействия, для чего требуются дополнительные данные.

88. Термодинамические и структурные свойства нитроцеллюзозы, пропицированной нитроглицерином. — Тр. по химии и хим. технол., Горький, 1974, 1(36) 126—128. Лотменцев Ю. М., Шнеерсон Р. И. РЖХим, 1975, 50.

Провели комплексные исследования термодинамич. структурных и радиографич. характеристик НЦ, пластифицир. НГ. Давл. пара пластифицированных образцов НЦ, измеряли статич. методом, структурные переходы оценивали по изменению объема и коэф. об. расширения на автоматич. дифференциальном об. дилатометре в интервале т-р от —50 до 150°. Показано, что при пластификации НЦ структурно неоднородного полимера как НЦ малоактивным пластификатором как НГ полимер играет роль своеобразной матрицы, обусловливающей неоднородность распределения пластификатора в объеме.

89. Пример влияния химического взаимодействия на процесс переноса АІ Сh E Journal, 1974, 20, № 4, 819—820. Brodman B. W., Devine M. P., Barg M. T. РЖХим, 1975, 6Г316.

Изучены характеристики Н-связей НГ и ЭА с неэтерифицир. ОН-группами в НЦ с помощью ИК-спектроскопии с целью выявления влияния характеристики на св-ва НЦ РТ. Для образцов НЦ с различным содержанием (10; 20,3 и 28,84%) измерены значения волновых чисел ОН-групп. Изменения, из чего сделан вывод, что НГ не имеет Н-связи с ОН-группами, присущими в НЦ, и, следовательно, не влияет на глубину проникания сорбента, уменьшающих скорость горения РТ, в его гранулы.

90. Молекулярное движение в системе нитрат целлюлозы—тринитрат нитроглицерина. — Высокомолекул. соединения, 1974, А16, № 6, 1306—1311. Деринский В. С., Маклаков А. И., Зоммер М. М., Косточки А. В. РЖХим, 1975, 20C212.

Изучено молек. движение в ряде пластифицир. НГ нитратов Цл импульсным методом ЯМР в широком диапазоне т-р. Эксперим. рез-ты объяснены с помощью теории Рединга.

91. Ауторадиографическое определение распределения ди-*n*-бутилфталата в матрице нитроцеллюлозы. — *J. Appl. Polym. Sci.*, 1974, 18, № 12, 3739—44. Brodman B. W., Devine M. P., Finch R. W., Mac Claren M. S. РЖХим, 1975, 12T33.

Для определения профиля изменения конц-ии ДБФ (I) в частицах НЦ применили <sup>14</sup>C-меченный I и получаемые ауторадиограммы исследовали с помощью денситометра. Показано, что I образует Н-связи со свободными ОН-группами НЦ и это взаимодействие сильнее, чем взаимодействие ОН-групп НЦ. Предположено, что диффузия и межмол. взаимодействие управляют проникновением I внутри частиц НЦ.

92. Диффузия дибутилфталата в нитроцеллюлозу. Пример диффузии с взаимодействием. — *J. Appl. Polym. Sci.*, 1975, 19, № 7, 1905—1909. Brodman B. W., Sipia J. A., Jr., Schwartz S. РЖХим, 1976, 3Н292.

Исследовалась диффузия ДБФ в сферич. капсулы из НЦ, содержащие НГ. Концентрац. профиля ДБФ в НЦ объясняются с позиций диффузии,сложненной взаимодействием ОН-групп НЦ с карбонильными группами ДБФ. Используя предложенный механизм диффузии, описывается метод расчета глубины проникновения ДБФ в НЦ в зависимости от конц-ии ДБФ, т-ры и времени. Расчетные и эксперим. данные согласуются между собой. ЭА оказывает влияние на глубину проникновения ДБФ в НЦ; изменением конц-ии ЭА можно регулировать глубину проникновения ДБФ в НЦ.

93. Исследование совместности тринитрата глицерина с нитратом целлюлозы статическим методом измерения насыщенного пара. — Высокомолекул. соединения, 1975, А17, № 10, 2351—2354. Головин В. А., Лотменцев Ю. М., Шнеерсон Р. И. РЖХим, 1976, 5С122.

Показано, что система НЦ—НГ ограниченно совместима, смешение компонентов характеризуется уменьшением энタルпии и энтропии, при этом термодинамич. устойчивость системы уменьшается с повышением т-ры.

94. О термохимии растворов полимеров и полимерных композиций в области расслаивания. — Высокомолекул. соединения, 1975, А17, № 11, 2383—2389. Тагер А. А., Бессонов Ю. С. РЖХим, 1976, 6С50.

Получены данные по теплотам смешения олигомерного полюксипропилендиола с водой в области расслаивания и теплотам смешения полимеров: НЦ с ПВА, НЦ с ацетатом Цл, ацетатом Цл с ПВА и ПВХ с ПММА. Кривые концентрац. зависимости энталпии смешения НЦ с ПВА непрерывны, система экзотермична. Для остальных полимерных Км на кривых энталпия смешения — состав имеется прямолинейный участок, свидетельствующий о расслаивании.

95. Термодинамика смешения полимеров. — Высокомолекул. соединения, 1975, А17, № 12, 2766—2773. Тагер А. А., Шолохович Т. И., Шарова И. М., Адамова Л. В., Бессонов Ю. С. РЖХим, 1976, 8С121.

Рассчитаны свободные энергии  $\Delta g_x$ , энталпии  $\Delta h_x$  и энтропии  $T\Delta S_x$  смешения для 8 систем полимер—полимер. Показано, что изученные полимерные Км по форме кривой концентрац. зависимости  $\Delta g_x$  можно разделить на 3 группы: устойчивые, метастабильные и неустойчивые. Для устойчивой системы НЦ—ПВА обнаружено уменьшение энтропии при смешении, что можно объяснить упорядочением элементов системы.

96. Диэлектрические свойства бинарных смесей и полимеров. — Синтез и физ.-химия полимеров. Респ. межвед. сб., 1975, вып. 15, 81—84. Красюк В. Д., Тагер А. А. РЖХим, 1975, 16С79.

Исследованы диэлектрические св-ва термодинамически совместимых и несовместимых пар полимеров в интервале т-р 20—180° и частот 0,4—100 кгц. Для совместимой смеси ПВА—НЦ происходит непрерывное смешение максимума

потерь ПВА в область более высоких т-р по мере увеличения количества зависимостей т-ры и максимумов потерь от состава, что свидетельствует о слабом взаимодействии компонентов.

97. Энталпия смешения нитроглицерина с некоторыми органическими растворителями и нитроцеллюлозой. — Сб.: «Термодинамика орган. соединений», Вып. 5. Горький, 1976, 58—62. Цветков В. Г., Лукьянова Н. В., Алексин Д. Н., Новоселова Н. В. РЖХим, 1977, 14Б1394.

В адабатич. калориметре определены энталпии смешения НГ с пластификатором, ХЛФ, метанолом, ац., ЭА, НМ при 298°К в широкой области конц. с ДБФ при отнош. компонентов 1:1. Определена энталпия реагирования НГ при содерж. последнего от 10 до 90 вес. %, в ац., а также энталпия смешения НЦ с ац. в широкой области конц-ий при 298°К. Полученным данным рассчитана энталпия смешения НГ с НЦ при различии концентраций компонентов при 298°К.

98. Некоторые термодинамические и структурные параметры пластифицированных нитратов целлюлозы. — Сб. «II Всес. конф. по термодинамике ган. соедин., Горький, 1976. Тезисы докл.». Б. М., 1976, 89. Лотменцев Ю. Головин В. А. РЖХим, 1976, 24С134.

Изучено давл. пара ряда пластификаторов над пластифицир. НЦ и структура последних. Пластификаторы — НГ и ряд сложных эфиров фтал. к-ты. По т-рной зависимости давл. пара рассчитаны нек-рые термодинамические параметры процесса смешения жидкостей с полимерами. Методом об. дилатометрии исследованы структурные переходы и коэф. об. расширения изученных систем в диапазоне т-р 170—370°К. Показано, что наличие двух областей, связана с присутствием в пластифицир. НЦ областей различной структуры и возможностью независимого протекания в них процессов стекл.

99. Образование водородных связей между эфирами фталевой кислоты и неэтерифицированными гидроксильными группами в нитроцеллюлозе. — J. Appl. Polym. Sci., 1976, 20, № 2, 569—570. Brodman B. W., Devine M., Gurbarg M. T. РЖХим, 1976, 19С15.

Методом ИК-спектроскопии изучали образование Н-связей представителей гомологич. ряда (ГР) эфиров фталевой к-ты со свободными ОН-группами НЦ (12,63% Н). Образование Н-связей с НЦ проявляется для всего ГР (ДМФ до ди-н-децилфталата) в небольшом сдвиге полосы ОН-групп в 3500 см<sup>-1</sup> в область меньших волновых чисел, причем сдвиг тем меньше, чем больше размер алкильного радикала. Эти рез-ты указывают на то, что степень ограничивает образование Н-связей данного ГР с НЦ.

100. Исследование структуры систем полимер—полимер методом парамагнитного зонда. — Высокомолекул. соединения. Кратк. сообщения, 1976, № 5, 322—325. Александрова Т. А., Вассерман А. М., Коварский А. Л., Гер А. А. РЖХим, 1976, 19С154.

Методом парамагн. зонда исследованы две полимерные системы: совместная (НЦ—ПВА) и несовместимая (ПЭ—полиизобутилен). Анализ спектров иминоксильных радикалов, введенных в эти системы, подтвердил высокую совместимость. В системе НЦ—ПВА (выше  $T_g$ ) введенные радикалы имеют одновременно корреляции вращательной диффузии, к-рое монотонно возрастает по мере увеличения содерж. в смеси более жесткой компоненты (НЦ). Эти данные указывают на микроднородность системы.

101. Исследование взаимодействия нитратов целлюлозы с растворителями импульсным методом ЯМР. — Казан. хим.-технол. ин-т, Казань, 1976, 17с. (Репринт. в ВНИТИ 20 янв. 1977 г., № 203-77 Деп.). Косточки А. В., Гарин Н. К., Кузнецова Г. Н., Архипов В. П., Марченко Г. Н. РЖХим, 1977, 8С33 Деп.

Рассмотрены рез-ты измерений протонной спин-решеточной релаксации коэф. самодиффузии молекул эфира в спирт.-эфир. р-рах НЦ в т-рном диапазоне от 14 до 80°. Проанализированы внутри- и межмол. вклады в релаксацию протонов. Дано объяснение причин изменений, происходящих в р-рах НЦ при изменении соотн. между компонентами спирт.-эфир. р-рителя от 20 до 80 мол. %.

102. К вопросу о механизме пластификации нитроцеллюлозы с учетом ее конформации. — Ж. Всес. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева, 1976, 21, № 5, 583—584. Санатулии В. С., Барштейн Р. С. РЖХим, 1977, 5С150.

Показано удовлетворительное совпадение эксперим. определений предела совместимости различных пластификаторов с НЦ и расчетных значений этой величины, основанных на представлении о спиральной структуре макромолекул НЦ, в к-рой половина функциональных групп, взаимодействующих с пластификатором (ONO<sub>2</sub>-группы), находится на наружной Пв спирале и половина на внутр.; наружные и внутр. функциональные группы соответствуют меж- и внутримол. связям.

103. К вопросу пластификации нитратов целлюлозы аллоксинитрофталатами. — Казан. хим.-технол. ин-т, Казань, 1977. (Рукопись деп. в ОНИИТЭХИМ, г. Черкассы, 16 янв. 1978 г., № 1449/78 деп.). Богданов А. П., Гейсман И. И. РЖХим, 1978, 8Т34 Деп.

Изучены нек-рые закономерности пластификации НЦ аллоксинитрофталатами (I). Установлено влияние на процесс пластификации строения I и степени этерификации полимера. Методом ЯМР показано, что I находятся в более сильном энергетич. взаимодействии с полимером, чем пластификаторы, обычно применяемые для НЦ, и являются для НЦ пластификаторами смешанного типа. Показано уменьшение эффекта пластификации с увеличением N в НЦ.

104. Сегментальная ориентация в смесях поли-*e*-капролактона с поливинилхлоридом и нитроцеллюлозой. — J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed., 1977, 15, № 7, 1143—1161. Hubbell D. S., Cooper S. L.

Двойные смеси поликапролактона с ПВХ и НЦ являются совместимыми в широкой области составов. Сегментальная ориентация определялась с помощью динамич. дифференциального ИК-дихроизма для каждого компонента в ПВХ- и НЦ-смесях с поликапролактоном.

105. Физические свойства и морфология полимерных смесей поли-*e*-капролактона. — J. Appl. Polym. Sci., 1977, 21, № 11, 3035—3061. Hubbell D. S., Cooper S. L. РЖХим, 1978, 11С140.

Исследованы физ. св-ва и морфология смесей поли-*e*-капролактона (ПКЛ) с ПВХ, НЦ и бутиратом Цл. Исследование проводили методами ДСК, малоуглового рассеяния света, оптич. микроскопии, а также статич. и динамич.-мех. методами. Смеси ПКЛ с НЦ характеризуются т. стекл., отвечающей совместимым системам при конц-ии ПКЛ от 50 до 100%. Крист. состояние ПКЛ в смесях с НЦ реализуется при конц-иях ПКЛ > 50%. Морфология крист. ПКЛ в смесях с НЦ характеризуется стержнеобразными крист. образованиями. Рез-ты исследования мех. св-в свидетельствуют об эффективном пластифицирующем влиянии ПКЛ в смесях с ПВХ и пр-ными Цл.

106. Сегментальная ориентация, физические свойства и морфология полимерных смесей. — Amer. Chem. Soc., Polym. Prepr., 1978, 19, № 1, 163—168. Hubbell D. S., Cooper S. L. РЖХим, 1978, 17С149.

Исследованы полимерные смеси поли-*e*-капролактона (ПКЛ) с ПВХ и НЦ. Определены совместимость, морфология, мех. и ориентация смесей ПКЛ-смесей. Сегментальная ориентация исследована с помощью метода ИК-дихроизма. Мех. динамич. измерения выполнены на частоте 110 Гц в диапазоне т-р от -140° до размягчения образца. Метод ДСК использован для измерения т. стекл. и т. пл. С помощью ур-ния Гордона—Тейлора показано, что смеси ПКЛ с НЦ являются совместимыми для Км в области 0—50% НЦ. С помощью ИК-дихроизма найдено для аморф. совместимых смесей, что ПКЛ ориентируется одинаковым образом, как НЦ и изотактич. сегменты ПВХ.

## VI. СТРОЕНИЕ НИТРОЦЕЛЛЮЗЫ И РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ. СТРУКТУРА РАСТВОРОВ НИТРОЦЕЛЛЮЗЫ

II. Температурная зависимость кривых течения. — Rheol. Acta, 1952, № 2—3, 261—4. Schurz J. РЖХим, 1963, 24C41.

Исследовали т-риную зависимость кривых течения 1%-%ного р-ра НЦ (вес  $1.8 \cdot 10^5$ ) в бутилацетате, 2%-%ного р-ра ПС и 1%-%ного р-ра полизобутилена в толуоле и ряде др. в-в. Измерение структурной вязкости проводили в интервале т-р от 10 до 50°. Энергию активации  $E$  определяли из т-риной зависимости вязкости  $\eta = A \cdot e^{E/RT}$ . Установлено, что изменение  $\Delta E$  при  $\eta = \eta_\infty$  ( $T = \text{const}$ ) для НЦ составляет величину  $\sim 0.2\text{--}2 \text{ ккал/моль}$ . Эта величина указывает, что эффект структурной вязкости состоит в преодолении деформации сил в статистич. клубках. Величина  $\Delta E$  тем больше, чем «жестче» макромолекула, для НЦ  $\Delta E = 3.13 \text{ ккал/моль}$ .

2. К методике определения характеристической вязкости (индекса Шниттерера) цеплюзов и нитратов цеплюзов. — Makromolek. Chem., 1959, № 2—3, 140—151. Marx M., Schulz G. V. РЖХим, 1960, 16188.

На 15 образцах нитратов различных Цл изучались концентрационные зависимости уд. вязкости ( $\eta_{sp}$ ) для исследования воспроизводимости отдельных измерений и точности экстраполяции к нулевой концентрации. В целом ошибки составляют 1,5%, тогда как наблюдаемые величины отклонений в неск. раз больше. Авторы объясняют это неоднородностью образцов. Наиболее наложим методикой для определения характеристич. вязкости ( $\eta$ ) является экстраполяция величин  $\eta_{sp}/c$  по меньшей мере по четырем точкам. При таких концентрациях  $\eta_{sp}$  должно находиться минимум из 4 измерений. Более простым при этом же точным является выложение  $[\eta]$  по методике Шульца-Балашка.

3. Связь между вязкостью и молекулярным весом у нитрированных различного происхождения. — Makromolek. Chem., 1959, 32, № 2—3, 249—256. Meierhenrich G. РЖХим, 1960, 29416.

Определены коффи. диффузии и седиментации, а также характеристики вязкости для ряда образцов НЦ, полученных из пл. шухи и др. Показано, что все исслед. НЦ характеризуются одинаковым выражением  $[\eta] = 2.0 \times 10^{-3} M^{1.0} \pm 0.22 M^{1.0}$ .

4. Молекулярный вес нитроцеллюз, полученных из сульфитов. — Ricea высокородная Сигт. — Геофизическая газета, 1959, 3, № 123—б. Дэн Ли Жу, Чен Жун-Ши. РЖХим, 1960, 37475.

5. Кривые фракционного растворения нитрованной пульпы в смеси этилацетата с этанолом. I. Влияние структуры волокна на кривую. — J. So-

Text. and Cellulose Inds, Japan, 1959, 15, № 3, 175—181. Nakao O., Okumura H., Migita N. РЖХим, 1960, 50546.

Исследовано влияние структуры волокна средн. СП на форму кривой фракц. р-рения (КР) нитров. пульпы в смесях ЭА с этанолом. Форма КР охарактеризована параметрами Рэнби, показано, что нек-рые параметры зависят от структуры внешнего слоя волокна. Влияние СП на форму КР также рассматривается как зависимость от структуры волокна.

6. Кривые фракционного растворения нитрованной пульпы в смеси этилацетата с этанолом. II. Влияние степени полимеризации целлюлозных цепей на кривую. — J. Soc. Text. and Cellulose Inds, Japan, 1959, 15, № 4, 271—5. Nakao O., Usuda M., Migita N. РЖХим, 1960, 55482.

Исследовано влияние распределения Цл-цепей по длине на форму кривой фракц. р-рения. Определены распределения по СП в исходной пульпе и отдельных фракциях. Полученные данные обсуждаются на основе модели структуры волокна.

7. О молекулярно-весовом распределении целлюлозы. 3. Применение фракционного растворения для определения молекулярно-весового распределения низкомолекулярной части. 4. Молекулярно-весовое распределение растворенной гемицеллюлозы в процессе созревания вискозы. — J. Soc. Text. and Cellulose Inds, Japan, 1959, 15, № 9, 727—38. Yağami K. РЖХим, 1960, 55484.

Определение МВР проводилось методами фракц. р-рения (ФР) и фракц. осаждения (ФО) соотв-щих нитратов. Интервал мол. весов, полученный при ФО, шире, чем при ФР. Равновесие, к-ое оценивается по изменению веса при экстракции, наименее быстро достигается при использовании смеси вода — ац. Эта смесь дает лучшие рез-ты при сравнении данных ФР с данными ФО.

Исследовалось МВР и хим. состав р-рених гемицеллюлоз (ГЦл). Р-рение ГЦл зависит гл. обр. от степени набухания пульпы и мол. веса ГЦл. При т-ре созревания р-римость ГЦл минимальна, но вид кривых р-рения зависит от исходного образца пульпы. Р-римость ГЦл уменьшается с увеличением конц-ни ГЦл и щелочи в р-ре для всего интервала мол. весов.

8. Инфракрасные спектры целлюлозы и ее производных. — Изв. АН СССР. Сер. физ., 1959, 23, № 10, 1222—3. Степанов Б. И., Жбанков Р. Г., Ермоленко И. Н. РЖХим, 1960, 55441.

Изучаются спектры различных Цл в области 2,5—15 мк; приводятся наиболее характерные полосы спектра окисленной, нитров. мерсериз. Цл и диальдегид-Цл.

9. Стабильность молекулярно-весового распределения для нитрата целлюлозы в этиловом спирте. — Изв. АН СССР. Отд. хим. и., 1959, № 11, 2041. Захаров Б. А., Иванов В. И., Крылова Г. А. РЖХим, 1960, 55481.

Исследование условий сохранения постоянства распределения массы НЦ по мол. весу показывает, что этиловый сп. являетсянейтр. средой, не оказы-вающей влияния на молек. распределение и позволяющей разделить во време-ни стадии нитрования и фракционирования.

10. Определение распределения молекулярного веса целлюлоз путем турбидиметрического титрования. — J. Japan Techn. Assoc. Pulp and Paper Ind., 1959, 13, № 12, 868—870. Оваси Т., Сато Х., Кондо С. РЖХим, 1961, 24П575.

Метод турбидиметрич. Тт применен к НЦ. Для опытных образцов А, В и С Цл и щел. Цл образца А получены кривые распределения. Кривая распределения, полученная методом турбидиметрич. Тт, совпала с кривой, получен-ной методом фракц. осаждения.

11. К методике определения молекулярных весов и кривой распределения молекулярных весов нитроцеллюз. — Papier (BRD), 1959, 13, № 23—24, 572—8. Marx-Figini M. РЖХим, 1960, 63843.

На основании изучения различных методов определения характеристич. приведенной вязкости  $[\eta]$  (B) для р-ров НЦ авторы подтверждают возмож-ность проведения всех определений при приблизительно одинаковом времени истечения р-ра из вискозиметра, что достигается выбором размеров вискози-метра.

метра. Вместо определения  $\bar{V}$  при различных конц-ниах и экстраполяции к нулевой конц-ни предлагается пользоваться ур-нием Шульца—Блашке.

12. Влияние степени замещения на некоторые вискозиметрические параметры нитроцеллюлоз. — Polymer, 1960, 1, № 2, 144—150. Pearson G., Moore W. R. РЖХим, 1961, 6Р31.

Для определения зависимости параметров « $K$ » и « $a$ » в ур-нии характеристич. вязкости от степени замещения НЦ проведено фракционирование не полностью замещ. НЦ и определены мол. веса и вязкость каждой фракции в 6 р-рителях. Затем каждая фракция была повторно пронитрована и снова были определены мол. весы и вязкость. Вязкость после ренитрации заметно увеличивается, несмотря на деструкцию. При этом величина « $K$ » уменьшается, а экспонент « $a$ » растет. Увеличение степени замещения сопровождается возрастанием жесткости цепей, что обусловливает рост вязкости. Измерена эффективная длина связи « $a$ » и угол между плоскостями, содержащими последовательные связи  $\phi$ .

13. Новые исследования абсолютными методами природы разбавленных растворов нитроцеллюлозы. — Papier ja rui, 1960, 42, № 5, 343—6, 348—9. Schurz J. РЖХим, 1961, 8Р4.

Изложена теория конфигурации цепных макромолекул в р-ре и теория рассеяния видимого света и рентгеновских лучей (под малыми углами) р-рами статистич. блоков. Приводятся типичные рез-ты измерения для р-ров двух образцов НЦ (13,2% N) в ац. На основе этих измерений сделано заключение, что в р-рах отсутствует агрегация и макромолекулы не разветвлены.

14. Турбидиметрическое титрование нитроцеллюлозы с помощью турбидиметра нового типа. — J. Chem. Soc. Japan Industr. Chem. Sec., 1960, 63, № 10, 1772—75, A98. Окадзима С., Кикути Т. РЖХим, 1961, 12Д216.

Турбидиметрич. Тт на двулучевом турбидиметре с записывающим устройством определены мол. веса молекул НЦ (р-ритель — ац., осадитель — вода р-р ац.). Рез-ты определения относит. содерж. молекул с меньшим мол. весом оказался неск. завышен по сравнению с рез-тами метода фракц. осаждения для того же образца.

15. Определение положения заместителей в производных целлюлозы. — Chem. Canada, 1960, 12, № 12, 25—9. Purves C. B. РЖХим, 1961, 15П513.

Методы определения положения заместителей в частично замещ. метил, этил, оксиэтил, карбоксиметил—Цл, ацетатах, ксантоценатах и НЭ Цл.

16. Зависимость вязкости разбавленных растворов производных целлюлозы от температуры. III. Растворы неполностью замещенных нитратов целлюлозы. — J. Polym. Sci., 1960, 47, № 149, 469—78. Moore W. R., Edge G. D. РЖХим, 1961, 17Р16.

Проведено вискозиметрич. исследование разб. р-ров 6 фракций НЦ (12,2% N). Мол. вес изменялся от 68 до 224 тыс. Измерения проводились в 6 различных р-рителях при 18—60°. Показано, что  $Q$  в уравнении  $\eta = A \exp(Q/RT)$  линейно возрастает с увеличением конц-ни с и мол. веса ( $M$ ), причем в хороших р-рителях (ац.)  $Q$  зависит от  $M$  в меньшей степени. Предэкспоненциальный член  $A$  зависит от  $c$  и  $M$ . Тр-ный коэф. во всех испытанных р-рителях отриц. Для каждого р-рителя при всех т-рах определены значения  $k$  и  $a$  в ур-ни  $[\eta] = kM^a$ . Полученные рез-ты позволяют предполагать, что макромолекулы НЦ более свернуты, чем в триинтрате.

17. Уточненная теория рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами клубкообразными цепными молекулами и ее применение к нитроцеллюлозе в растворе. — Makromolek. Chem., 1961, 44—46, 682—726. Heine S., Kratky O., Porod G., Schmitz P. J. РЖХим, 1961, 22Р26.

Выведена ф-ла для расчета кривой рассеяния (КР) цепной молекулы, представленной в виде гибкой цепи, охватывающей достаточно точно оба конца, содержащей до 300 постоянных единиц, а также для неопределенного

длинной молекулы. В работе описана эксперим. установка для определения КР, представляющая собой камеру малых углов, свободную от ошибок коллимации. Проведены исследования р-ров НЦ с СП 1640—3500 в различном интервале конц-ий. Форма полученных кривых достаточно соответствует кривым, рассчитанным теоретически.

18. Исследование реологическим методом полидисперсности целлюлозы при окислительном распаде. — Holzforschung, 1961, 15, № 1, 8—10. Schurz J., Gröblinghoff G., Windisch K. РЖХим, 1961, 20П262.

Метод основан на измерении вязкости р-ров полимеров (или пропорциональных ей величин) при разных значениях градиента истечения (т. е. при разном давлении). Откладывая в логарифмич. масштабе по оси абсцисс значение градиента истечения  $t$  и по оси ординат средн. скорости истечения  $D$ , получают  $S$ -образной формы кривые истечения. Значение  $D$ , соотв-щее изгибу кривой  $D$ , зависит от средн. мол. веса полимера  $M$ . Т. обр., кривая истечения м. б. использована для нахождения  $M$ . Для выражения степени полидисперсности строится вторая, т. н. «ПД — кривая». На оси абсцисс наносятся значения мол. веса в виде СП, по ординате значения  $b=1$ , при этом получаются дифференциальные кривые распределения молекул по СП, аналогичные дифференциальным кривым распределения, получаемым при фракционировании полимера. Исследования однородности полимера методом фракционирования делятся около недели, исследования реологич. методом занимают 2 часа и дают в общем те же самые рез-ты. Реологич. методом исследованы р-ры НЦ в бутилацетате.

19. Двумерное давление монослоев нитроцеллюлозы. — J. Chem. Soc. Japan, Industr. Chem. Sec., 1961, 64, № 4, 693—6, A40. Хигасидэ Ф. РЖХим, 1962, 5Б526.

Измерено двумерное давл. монослоев НЦ разной СП. Показано, что предельная площадь  $A$  (lim), приходящаяся на одну молекулу, уменьшается с увеличением СП. Добавление различных в-в в р-ры НЦ изменяет величину  $A$  (lim). Ряд пластификаторов и масел, изопропиловый сп., слабые воды, р-ры к-т и щелочей увеличивают  $A$  (lim), нек-рые же пластификаторы, конц. воды, щел. р-ры уменьшают ее; влияние воды незначительно.

20. Определение распределения молекулярного веса нитроцеллюлозы при помощи турбидиметрического метода. — J. Chem. Soc. Japan, Industr. Chem. Sec., 1961, 64, № 7, 1266—69, A75. Хигасидэ Ф. РЖХим, 1962, 20П524.

Распределение мол. веса НЦ находили по методу, основанному на турбидиметрич. определении. Хотя константа « $k$ » ур-ния Могеу—Tamblin'a независима от мол. веса полимера и рассматривалась как постоянная, найдено, что « $k$ » увеличивается с увеличением мол. веса. Кривая МВР, рассчитанная по ур-нию Могеу—Tamblin'a, смещается в область больших мол. весов с уменьшением значений « $k$ ».

21. О молекулярном весе и степени полимеризации разновозрастных древесных, хлопковой и льняной целлюлоз. — Сб. научн. работ. Ин-т физ. орган. химии АН БССР, 1961, вып. 9, 107—118. Шишко А. М., Скриган А. И. РЖХим, 1963, 13С26.

Изучали гидродинамику р-ров Цл в купристилендиамине (КЭД) и НЦ в ац. в зависимости от возраста, происхождения и предв. обработки Цл. Определены кривые зависимости характеристич. вязкости и произведенния давл. на время истечения от градиента скорости. Для Цл и НЦ с мол. весом  $> 50000$  и 200000 измеряемая СП зависит от способа измерения, что связано с формой макромолекулы. Молекулы Цл, р-ренные в КЭД, менее вытянуты, чем молекулы НЦ в ац. Определенный из вискозиметрич. данных для НЦ коэф. вращательного трения резко возрастает с увеличением СП, что объясняется клубкообразной формой макромолекулы НЦ в ац.

22. Исследование растворов нитроцеллюлозы в бутилацетате. — Papier, (BRD), 1961, 15, № 10а, 530—538. Schurz J. РЖХим, 1962, 19П731.

Вискозиметрич., осмометрич. методами и методом светорассеяния исследованы р-ры НЦ (13,6—13,8% N) и буковой СИЦ в бутилацетате. Методом величиной характеристич. вязкости и мол. весом, найденным осмометрич. и методом светорассеяния, установлены зависимости:  $[\eta] = 5,25 \cdot 10^{-5} \times M^{1,00}$ , мл/г при 25°,  $[\eta] = 2,8 \cdot 10^{-5} \cdot M^{1,00}$  светорасс., мл/г при 25°. Методом светорассеяния обнаружено явление агрегирования молекул НЦ в р-ре. Содержание таких молекул уменьшалось при стоянки р-ра, и достигало конечного состояния (50%) через 2—3 недели.

23. Соотношение между вязкостью растворов нитроцеллюлозы и характеристической вязкостью смесей высокомолекулярной и низкомолекулярной нитроцеллюлозы. — Chem. zvesti, 1961, 15, № 10, 689—98. Masuda V. РЖХим, 1962, 24P1107.

Исследована вязкость 0,5% р-ров НЦ в ац. при 20° в зависимости от  $\eta$  образцы НЦ готовили смешиванием НЦ с СП 2000 и СП 200 в разных соотнош. Показано, что характеристич. вязкость р-ров растет линейно при увеличении СП, в то время как вязкость 0,5% р-ра возрастает экспоненциально. Рассмотрено влияние N и градиента скорости на результаты определения характеристич. вязкости.

24. Изучение свойств растворов нитрата целлюлозы. Ч. I. — J. Soc. Tech. and Cellulose Inds, Japan, 1961, 17, № 12, 1159—63. Камида К., Кубота Й. РЖХим, 1963, 3C18.

Св-ва разб. р-ров НЦ не подчиняются теории Флори, в к-рой учитывается лишь исключенный объем макромолекулы. При дополнительном учете эффекта свободного протекания р-рителя через макромолекулу становится возможным учесть колич. отклонения от этой теории. В развитие соотнош., связанных второй вириальный коэф.  $A_2$ , характеристич. вязкость  $[\eta]$  и мол. вес  $M$  выведены ур-ния, на основании к-рых м. б. точно вычислены константы в ур-нии Марка—Хувиника. Увеличение N от 13,5 до 13,8 и уменьшение  $M$  12,5% приводят к соотв-щему изменению  $a$  (параметр набухания) за счет повышения или уменьшения роли свободного протекания по сравнению с ролью исключенного объема.

25. Вискозиметрическое определение молекулярных весов целлюлозы нитроцеллюлозы в стандартных условиях. — Makromolek. Chem., 1962, 54, 103—118. Marx—Figini M., Schulz G. V. РЖХим, 1962, 24P43.

Разработаны станд. условия измерений вязкости Цл и ее нитрата для определения мол. весов. Цл должна быть нитрована до 13,8% N, для менее нитров. образцов проводят пересчет по эмпирич. ф-ле. Измерения проводят при градиенте скорости  $1200 \text{ c}^{-1}$  и т-ре 20°. На основании проведенных измерений, а также приведения лит. данных в станд. условиях получены параметры ур-ния  $[\eta] = kP_a$  для Цл и НЦ в различных р-рителях. Градуировку проводим по седиментации — диффузии и светорассеянию.

26. О влиянии степени замещения нитратов целлюлозы на число вязкости (индекс Штаудингера). — Makromolek. Chem., 1962, 52, 133—46. Marx—Figini M. РЖХим, 1962, 23P67.

Исследована зависимость числа вязкости ( $\eta$ , мл/г<sup>-1</sup>) р-ров НЦ от N. Египетский хлопок обрабатывали р-ром  $KHSO_4$  6 час, 2 суток, 7 суток и 4 недели. Получены препараты Цл с заниженной СП. Нитрование проводили при т-ре <0°. Установлено, что  $\eta$  препараторов Цл с одинаковой СП зависит от N (в пределах 13—13,8%) в соответствии с эмпирич. ф-лой:  $[\eta] = [\eta]_{13,8} [1-x(13,8-N)]$ , где  $x=0,32+5,0 \cdot 10^{-5} [\eta]_{13,8}$ . Для НЦ, содержащей >13,8% N,  $\eta$  не зависит от N.

27. Обнаружение степени свернутости молекул нитроцеллюлозы в бутилацетате по измерениям рассеяния света. — Monatsh. Chem., 1962, 93, № 1, 151—9. Schurz J. РЖХим, 1962, 22P6.

Проведено исследование рассеяния света и осмотич. давл. в р-рах НЦ в бутилацетате в пределах мол. весов ( $M$ )  $4 \cdot 10^4$ — $10^6$ . По этим данным получены зависимости характеристич. вязкости от  $M$ , найденного из осмотич. давл. и из рассеяния света. Свернутость молекул оценивали отнош. среднеквадратичного расстояния между концами цепи к общей длине макромолекулы. Полученное отнош. изменяется для различных  $M$  в пределах 100—220 A.

28. Признаки складывания цепей молекул целлюлозы. — Kolloid-Z. und Z. Polymere, 1962, 185, № 2, 106—119. Dolmetsch Hans. Dolmetsch Hilde. РЖХим, 1963, 13C40.

Методом электронной микроскопии исследовалась «тонкая структура» регенерир. Цл и НЦ, выделенных из р-ров. Для исследования брались очень разбр. р-ры среди фракций образцов с тем, чтобы получить истинно мономол. образования, поскольку процесс р-рения Цл идет через последовательные стадии разделения на отдельные фибриллы ( $\phi$ ), а затем уже при больших разбавлениях и на макромолекулы. При наблюдении за процессом рекристаллизации обнаружен новый тип формы  $\phi$ , называемых « $\phi$  второго рода», появление к-рых связывается с боковыми ветвлениеми  $\phi$ . Боковое ветвление образующихся  $\phi$  может привести по мере увеличения их размеров к образованию сферолитных структур. Предлагается модель образования  $\phi$ , к-рая объясняет наблюдаемые порядки на основе складывания молек. цепей.

29. О различной длине цепей молекулы целлюлозы в подтверждение представлений Штаудингера. — Papier (BRD), 1962, 16, № 10a, 556—565. Dolmetsch Hans. РЖХим, 1964, 3C268.

Рассмотрены причины отклонения длины цепей Цл и НЦ, впервые отмеченные Штаудингером. Установлено, что различия в длине цепей Цл обусловлены разрушением молекул Цл в щел. среде за счет окисления и укрупнения элементарных частиц во время нитрования. Укрупнение частиц при нитровании происходит, гл. обр., в областях с более высокой плотностью упаковки. Обработка, повышающие кристалличность препаратов Цл, приводят к увеличению вязкости нитратов.

30. К термодинамике растворов полимеров. Сообщ. I. Зависимость второго осмотического вириального коэффициента от молекулярного веса. — Z. Elektrochem., 1962, 66, № 10, 838—44. Sotobayashi H., Ueberreiter K. РЖХим, 1963, 18C4.

Исследована зависимость между вторым вириальным коэф. в ур-ни осмотич. давл.  $A_2$  и мол. весом р-рного полимера. Исходя из обычной теории Флори и предполагая, что исключенный объем состоит из двух ч.— обусловленной взаимодействием различных макромолек. клубков и обусловленной взаимодействием сегментов одной и той же молекулы, получено ур-ние вида  $A_2 = a \cdot M^{-0,5} + b$ , где  $a$  и  $b$  — константы, определяемые длиной сегмента и его мол. весом. Развитая теория проверена на эксперим. данных на нек-рых системах, и в частности НЦ — ац. Полученная зависимость сохраняет свое значение и при т-рах вблизи 0-точки. Ур-ние справедливо как в случае эко-, так и эндотермич. систем.

31. Об асимптотическом линейном представлении измерений характеристической неиньютоновской вязкости. — J. chim. phys. et phys.-chim. biol., 1962, 59, № 11—12, 1174—8. Wolff C. РЖХим, 1964, 8C19.

Приведены примеры применения эмпирич. линейного представления зависимости характеристич. вязкости макромолекул  $[\eta]$  от градиента скорости потока  $G$ :  $G/(1-[\eta]_r) = aG + b$  (I), где  $[\eta]_r = [\eta]_G / [\eta]_0$ ,  $([\eta]_0$  соответствует  $G=0$ ,  $a$  и  $b$  — const., характеризующие пару полимер — р-ритель). Показано, что рез-ты теории Петерлина—Шерага для вытянутых или сплющеных эллипсоидов хорошо аппроксимируются законом (I) при  $G/D > 13$  ( $D$  — коэф.

вращательной диффузии). Рез-ты теории Серфа для цепных молекул хорошо аппроксимируются ф-лой (I) при  $M[\eta]_0 \gg G/RT > 1$ . Рассмотрено об-щение ф-лы (I) на полидисперсные системы. Показано, что ф-ла (I) хорошо описывает эксперим. данные по зависимости  $[\eta]$  от  $G$  для фракций НЦ, полизопрена и др.

32. Гидродинамика растворов полимеров. V. Характеристическая вязкость полужестких макромолекул. — Высокомолекул. соединения, 1962, 4, № 1725—31. Эйзнер Ю. Е., Птицын О. Б. РЖХим, 1963, 13C25.

При помощи общей теории Петерлина характеристич. вязкости  $[\eta]$  макромолекул произвольного строения и модели червеобразной цепи построена теория полужестких макромолекул. На основе теории развит метод обработки эксперим. данных по  $[\eta]$ . Применение этого метода к обработке лит. данных относящихся к триптиро-Цл и ДНК, привело к размерам молекул, близким к полученным из светорассеяния, и к значениям гидродинамич. радиуса  $r$  номера, близким к его геометрич. размерам.

33. Динамическое двойное лучепреломление растворов нитроцеллюлоз. I. Оптическая анизотропия молекул нитроцеллюлозы. — Сб. «Высокомолекул. соединения. Целлюлозы и ее производн.». М., АН ССР, 1963, 74—79. Цветков В. Н., Штеникова И. Н., Межерицкая Н. А., Болотникова Л. С. РЖХим, 1964, 3C26.

Исследовали динамич. двойное лучепреломление р-ров НЦ различных степеней замещения в области мол. весов  $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$  в циклогексаноне. Экспериментально определена оптич. анизотропия (OA) образцов. OA отрицательна по знаку и значительна по величине. В отличие от молек. анизотропии гибких цепных полимеров OA молекул НЦ зависит от мол. веса. Этот факт илюстрирует отклонение конформации св-в НЦ от св-в идеальных гауссовых цепей. Показано, что возрастание эффективной сегментной анизотропии молек. цепей сопровождается пропорциональным увеличением эффективной геометрич. длины сегмента. Это указывает на корреляцию между гидродинамич. и оптич. св-вами эквивалентной гауссовой цепи, моделирующей цепь НЦ. Для образцов различной степени замещения отриц. OA мономерного звена линейно возрастает с увеличением числа нитрогрупп в молек. цепи, что может быть использовано для эксперим. определения степени замещения НЦ путем измерения OA.

34. Динамическое двойное лучепреломление растворов нитроцеллюлоз. II. Эффект макро- и микроформы. — Сб. «Высокомолекул. соединения. Целлюлоза и ее производн.». М., АН ССР, 1963, 80—85. Цветков В. Н., Штеникова И. Н. РЖХим, 1964, 4C15.

Исследовали динамич. двойное лучепреломление р-ров НЦ в ЭА и бутылочном кра-го более чем в 100 раз превышает наблюдаемый эффект формы, величина которого более чем в 100 раз превышает наблюдаемый эффект в р-рах гибких линейных полимеров. Показано, что учет сегментного эффекта формы (эффект микроформы) в динамич. двойном лучепреломлении позволяет для колич. объяснение «аномально» большой анизотропии формы молекул НЦ в рамках модели эквивалентной гауссовой цепи. При этом эффект формы (эффект макроформы) в р-рах НЦ составлял  $< 1\%$  всего измеряемого эффекта формы. Данные по исследованию эффекта формы молекул НЦ качественно и количественно соответствуют выводам, сделанным при изучении собственной анизотропии молекул НЦ.

35. Изучение неильтоновского течения разбавленных растворов высокомолекулярной нитроцеллюлозы в этилацетате методом капиллярной вискозиметрии. — Makromolek. Chem., 1963, 65, 202—223. Lohmander U., Svensson A. РЖХим, 1964, 2C272.

Исследовали вязкость р-ров 5 фракций НЦ (13,7% N) с мол. весом  $(0,36-5,5) \cdot 10^6$  в ЭА при  $25^\circ$ . Скорость сдвига вычисляли по методу Рабиновича—Вайссенберга. Предложена ф-ла для вычисления  $[\eta]$  при любой скорости

сдвига  $\dot{\gamma}$ :  $[\eta] = [\eta]_0(1 - B\dot{\gamma})$ . Авторы считают, что  $[\eta]_\infty = 0,13[\eta]_0$ , а отношение  $[\eta]_\infty/[\eta]_0$  рассматривают как меру удлинения макромолекул в потоке. Полученные рез-ты обсуждают, исходя из представлений об анизотропии гидродинамики, взаимодействия и жесткости макромолекул. Рез-ты качественно согласуются с представлениями Куна—Куна и Петерлина.

36. Деформация цепных молекул в ламинарном потоке. — Kolloid-Z. und Z. Polymere, 1963, 187, № 1, 58—59. Peterlin A. РЖХим, 1963, 18C3.

Для случая двулучепреломления в потоке, принимая, что среднеквадратичное расстояние между концами цепи макромолекулы пропорционально оптич. анизотропии, и для случая, когда анизотропия формы пренебрежимо мала по сравнению с собственной анизотропией, даны выражения для вклада макромолекул в составляющие тензора поляризации  $r$ -ра и для величины двулучепреломления в потоке. Полученные выражения дают возможность определить среди размеров деформир. макромолекул в ламинарном потоке. Применимость метода проиллюстрирована данными по р-рам НЦ. Показано наличие предела деформируемости макромолекул в потоке для жестких цепей.

37. Влияние степени полимеризации на форму частиц нитроцеллюлозы, осажденной из раствора. — Sb. vede praci vysoké Školy chem.-technol. Pardubice, 1963, № 1, 113—123. Kudláček L., Ruzicka J., Zácek L. РЖХим, 1965, 5C301.

Фракционированием НЦ Cordicell S из ац. р-ра получены 6 фракций, значительно отличающихся по СП. Наблюдение проводили при помощи электронного микроскопа. Показано, что СП влияет на форму и величину частиц супензий, получаемых при осаждении фракций из ац. р-ра. Длина палочкиобразных частиц уменьшается с понижением СП и частицы приобретают шарообразную форму.

38. Фракционирование нитроцеллюлоз методом диффузионного фракционирования через мембранны. — Svensk papperstidn., 1963, 66, № 3, 55—59. Vink H., Wikström R. РЖХим, 1963, 15T441.

Метод диффузионного фракционирования полимеров использован для фракционирования ряда образцов НЦ, полученных из хл. и древесной Цл (р-ритель — ац, фильтры — Cellafilter, Cell 1, 2, 3, 4, 5). Этим методом образцы НЦ вполне удовлетворительно разделяли на фракции и определяли МВР. Приведены табличные данные и нек-рые интегральные и дифференциальные кривые по рез-там фракционирования. Установлено, что в процессе самого фракционирования деструкции не происходит.

39. О нитроцеллюлозе. — J. Industr. Explos. Soc. Japan, 1963, 24, № 4, 209—213. Хосон К. РЖХим, 1964, 11H475.

Строение макромолекулы Цл. Характеристики различных по степени этерификации типов НЦ.

40. Вязкость растворов высокополимеров. I. Сдвиговая зависимость вязкости разбавленных растворов. — Monatsh. chem., 1963, 94, № 5, 859—889. Schurz J., Piippa H. РЖХим, 1964, 16C23.

Действие сдвиговых напряжений на макромолекулы в р-ре проявляется, во-первых, в их деформации и ориентации  $U$ , во-вторых, в изменении их взаимодействия. Первый эффект согласно теории пропорционален квадрату градиента скорости ( $q$ ) и первой степени конц-ши ( $c$ ), второй пропорционален  $c^2$  и  $q$ . Авторами предложено модифицир. ур-ние Хаггинаса:  $q = [\eta]_0 - aq^{n_1} + (k'[\eta]_0^2 - bq^{n_2})c$ , где  $a$  и  $b = \text{const}$ . Для НЦ определяли зависимость  $\eta$  от  $c$  и  $q$  с помощью вискозиметра типа Уббелоде в интервале  $q$  от 50 до  $500 \text{ c}^{-1}$ . Р-рители различались по своему термодинамич. кач-ву, в том числе

ле  $\theta$ -р-рители. Предложен новый метод вычисления поправки на кинетику для точного определения  $\eta$ . Получены зависимости  $\eta$  от градиента скорости  $D$  и построены диаграммы по принципу диаграмм светорассеяния р-ров полимеров. Из них определены константы  $a$  и  $b$ . Установлено, что обе константы  $a$  и  $b$  показывают зависимость от  $q$ , в первом приближении, что находится в противоречии с теорией. Обе константы  $a$  и  $b$  проявляют характерную зависимость от природы р-рителя. Изменение  $a$  и  $b$  в изменении природы р-рителя обсуждено в свете представлений о взаимодействии макромолекул с р-рителем.

41. Определение молекулярных параметров из рассмотрения эффекта протекания. — Chem. High Polym., 1963, 20, № 220, 506—511. Камида К., Рафаэль Т. РЖХим, 1964, 18C23.

Предложены три способа, позволяющие количественно интерпретировать данные по характеристич. вязкости через параметры, характеризующие эффекты свободного объема и частично свободного протекания. Основные уравнения получены из соотнош., ранее полученного авторами и связывающего параметры  $K_m$  и  $a$  в ур-ии Марка—Хувиника, соотнош. Кригбаума между  $[\eta]$  и  $A_1$  и ф-лы Voeka, связывающей значение  $c$  с коэф. раздувания  $a$ . Предложены способы использования для обработки эксперим. данных по характеристич. вязкости различных р-ров полимеров. Величины протекания исслед. полимеров распологаются в след. ряду: ПВА < атактич. ПС < изотактич. ПС < ПАН < нитро-Цл.

42. О связи между параметрами уравнения Марка—Хувиника. — Chem. High Polym., 1963, 20, № 220, 512—520. Камида К., Каван Т. РЖХим, 1964, 17C10.

Ранее показано на основании теории Флори—Фокса, что существует общее соотнош. между двумя параметрами  $K_m$  и  $a$  в ур-ии Марка—Хувиника  $[\eta] = K_m \cdot M^a$ . Это соотнош. рассмотрено в свете последних теорий Курате Ямакава и Курата—Штокмайера—Ройга. Отмечено, что для р-ров НЦ необходимо учитывать эффекты протекания наряду с об. эффектами.

43. Изучение неиньютоновского течения разбавленных растворов цепных боксигидрополимеров, нитрата целлюлозы и полистирола методом капиллярной вискозиметрии. — Makromolek. Chem., 1964, 72, 143—158. Lohmander R. РЖХим, 1964, 18C29.

Изучали реологич. свойства Na-КМЦл, ПС и двух фракций НЦ с мол. весом  $5,5 \cdot 10^6$  и  $0,36 \cdot 10^6$  в диэтиладипинате при  $25^\circ$ . Используя различные типы вискозиметров и различные капилляры, охватили по скоростям сдвига  $\dot{\gamma}$  область от  $0,7$  до  $120000 \text{ c}^{-1}$ . Рез-ты измерения представлены в виде зависимости  $\eta$  от конц-ии при  $\eta = \text{const}$  с целью определения зависимостей характеристич. вязкости  $[\eta]$  и константы ур-ии Хаггинса  $K'$  от  $\dot{\gamma}$ . Рез-ты измерений и вычислений  $[\eta]$  и  $K'$  представлены в виде подробных табл.

44. Изучение неиньютоновского течения разбавленных растворов полимеров методом капиллярной вискозиметрии. — Makromolek. Chem., 1964, 159—173. Lohmander U. РЖХим, 1965, 1C21.

Обобщены работы автора по реологич. свойствам разб. р-ров полимеров. Изучена зависимость характеристич. вязкости  $[\eta]$  от скорости сдвига  $\dot{\gamma}$  на примере р-ров НЦ, Na-КМЦл и ПС в различных р-рителях при  $\dot{\gamma}$  от  $0,5$  до  $150000 \text{ c}^{-1}$ . Полученные рез-ты обсуждены с позиций существующих теорий гидродинамики разб. р-ров.

45. Получение и свойства низкозамещенных эфиров целлюлозы. — «Химия и технол. производн. целлюлозы», Владимир, Верхне-Волжск. изд-во, 1964, 208—231. Петропавловский Г. А., Никитин Н. И. РЖХим, 1964, 10C307A.

Изучены способы получения низкозамещ. эфиров Цл (метил-КМЦл, НЦ), характер р-рения, распад агрегатов молекул при р-рении, изменение структурной вязкости р-ров, мол. веса этих пр-тов, характер деполимеризации в р-рах, хим. и молек. гетерогенность, возможные применения.

46. Структура раствора полимера. — Electron microscopy, 1964, vol. A, Prague, Czechosl. Acad. Sci., 1964, 413—4. Ruscher Ch., Zuchold H. РЖХим, 1965, 19C24.

Изучали структуру сильно разб. р-ра НЦ в ац. методом электронной микроскопии. Р-р замораживался на подложке и р-ритель возгонялся при высоком вакууме. На полученных электронно-микроскопич. снимках видны клубкообразные молекулы в виде шаров, диам. к-рых совпадает с данными по светорассеянию. Метод позволяет определять МВР и среди мол. вес с помощью статистич. подсчета, чем исключаются трудности, связанные с фракционированием.

47. Динамическое двойное лучепреломление растворов нитроцеллюлозы. III. Ориентация двойного лучепреломления. — Высокомолекул. соединения, 1964, 6, № 2, 304—309. Цветков В. Н., Штеникова И. Н. РЖХим, 1964, 19C15.

Измерены углы ориентации двойного лучепреломления в потоке р-ров НЦ и поли- $\eta$ -трет-бутилфенилметакрилата (ПТБ) в широкой области значений  $\chi = M[\eta]_0 \eta_0 / RT$ . Зависимость характеристич. значения угла ориентации  $[\phi/g]$  от параметра  $\chi$  при изменении  $\eta_0$  и постоянной  $M$  имеет вид прямой, отсекающей на оси ординат конечный отрезок, что свидетельствует о деформации. природе двойного лучепреломления в условиях данного опыта. Полученные эксперим. данные описаны соотнош.:  $[\phi/g] = a_1 \chi = aM[\eta]_0 \eta_0 / RT + \gamma M[\eta]_0 / RT$ . Для р-ров НЦ в 3 р-рителях определены коэф.  $a_1$ . Величина  $a_1$  увеличивается с уменьшением  $\eta_0$ . По предложенной интерпретации зависимости  $[\phi/g]$  от  $\chi$  величина коэф.  $a_1$  указывает на большую кинетич. жесткость молекул НЦ, чем молекул ПТБ.

48. Градиентная зависимость вязкости разбавленных растворов цепных молекул. — Rheol. acta, 1964, 3, № 4, 233—238. Nowakowski B., Meyerhoff G. РЖХим, 1965, 16C32.

На U-образном капиллярном вискозиметре измерена характеристич. вязкость  $[\eta]$  в широком интервале градиентов скоростей  $G$  от  $10$  до  $3 \cdot 10^4 \text{ c}^{-1}$ . Подробно описана методика экстраполяции, примененная для определения  $[\eta]$  и  $[\eta]_0 = \lim_{G \rightarrow 0} [\eta]$ ;  $[\eta]_\infty = \lim_{G \rightarrow \infty} [\eta]$ . Полученные данные согласуются с данными Ломандера и Свенсона. Однако не обнаружено предсказываемого теорией Петерлина и подтвержденного экспериментально Петерлинным и Тернером минимума на кривой  $[\eta] - \dot{\gamma}$ . Расхождение вызвано тем, что Петерлин и Тернер работали с очень вязким р-рителем.

49. Исследование растворов нитроцеллюлозы в бутилацетате. — Holzforschung, 1964, 18, № 5, 142—5. Schurz J., Hemetsberger H., Pippan H. РЖХим, 1965, 11C311.

При р-рении триниитроцеллюлозы (ТНЦ) в бутилацетате (I) всегда образуется нек-ое кол-во (~ 10%) гелеобразного остатка, в зависимости от исходной Цл, метода получения НЦ и ее р-римости. При фильтрации р-ров ТНЦ в I через мембранны из бактериальной Цл получаются молек. р-ры ТНЦ, для к-рых характеристич. вязкость при  $25^\circ$  выражается ур-ием  $[\eta] = 2,8 \cdot 10^{-3} M_w^{1,00}$ . Р-ры обладают структурной вязкостью. «Каждущаяся» статистич. длина цепей в этом р-ре при СП ТНЦ 1000 и большей равна  $210 \text{ \AA}$ . В р-ре смеси I и сп. длина цепей ~  $160 \text{ \AA}$ .

50. Эффект протекания при измерении вязкости и седиментации растворов триниитроцеллюлозы. — J. Polym. Sci., 1964, B2, № 11, 1029—1033. Камида К., Moore W. R. РЖХим, 1966, 16C40.

51. Структура растворов нитроцеллюлозы в бутилацетате. — Faserforsch und Textiltech., 1964, 15, № 12, 598—604. Schurz J. РЖХим, 1966, 20C54.

Методами светорассеяния и вискозиметрии изучены структурные особенности разб. р-ров НЦ (13,5% N) в бутилацетате при 25°. Показано, что р-ре наряду с инди. макромолекулами и их ассоциациями имеются гелеобразные частицы; преимущественно структуры сферогенного типа. Среди мол. веса из мал. веса инди. макромолекул  $M$  и мол. веса сферолита  $M_2$ . В иссл. разб. содержалось 9—13% гелеобразных частиц с  $M_2 = 3—10$  мали.; выяснило, что в состав гелеобразной частицы может входить до 20—30 макромолекул. Структура разб. р-ров НЦ в бутилацетате является переходной от неё структуры р-ра нарушается присутствием гелеобразных частиц.

52. К вопросу вторичного повышения вязкости винилорибонуклеиных растворов регенерированной и производственной винокори и полученной из нитроцеллюлозы. — Faserforsch. und Textiltech., 1964, 15, № 12, 613—618. С. Д. Петров Нинк. РЖХим, 1966, 20C100.

Образцы регенерир. НЦ получались смешением исходного раствора НЦ с АцОН при 50°. Ихтракция происходила смесью  $\text{HNO}_3$  и АцОН с Ац<sub>2</sub>O. Установлено, что на стадии регенерации разница в СП НЦ и НЦ, полученных из неё, эта разница возрастает с увеличением концентрации АцОН и СП<sub>2</sub> в винокори также при понижении температуры сваривания. Высвобождение обраинций НЦ и НЦ более способствует этому. При этом для обраинций НЦ наблюдается образование сетчатой структуры, приводящей к мер-римости обраинций НЦ.

53. Аксидратно-микроскопическое исследование растворов винокори. — Faserforsch. und Textiltech., 1964, 15, № 12, 619—620. Гусев Г. С. Химия Н. РЖХим, 1966, 20C50.

Применено электронно-микроскопическое изучение р-ров НЦ в ац. и бутилацетате. Методика приготовления препаратов заключалась в высушении разб. р-ра полимера на кварцевую подложку с послед. высушиванием образующейся НЦ. При высушивании 0,05%ных р-ров НЦ в ац. на воздухе вошли в реакцию фибринолитическая сетька полимера. Высушиванием винокоринок проявляется под вакуумом получали губулярные структуры. Подсчетом частоты НЦ—ац.

54. Свойства растворов нитроцеллюлозы. II. Молекулярные константы нитроцеллюлозы. — Chem. High Polym., 1964, 21, № 225, 1—8. Камида К. Минамото И. РЖХим, 1966, 4C15.

Каван применена для анализа данных по зависимости вязкости р-ров НЦ от мол. веса. Установлено, что существование эффекта протекания нельзя игнорировать, если в качестве исходной модели принять модели теорий Флори—Фокса, Курага—Ямакава и Курага—Штокмайера—Робра. Параметры протекания  $\Delta$  0,2—0,24 при 12,02% N и 0,42—0,46 при 13,79% N. Константа  $K$  Флори  $1,15—1,48 \cdot 10^{-3}$  и  $1,16 \cdot 10^{-3}$ . Гибкость полимерных цепей не изменяется с изменением N. Мол. вес статистич. сегментов 1,62·10<sup>3</sup> при 12,02% N и 1,81·10<sup>3</sup> при 13,79% N. Длина статистич. сегментов соотв. 34,62 и 34,83 Å.

55. Свойства растворов нитроцеллюлозы. III. Оценка вклада эффекта протекаемости в характеристическую вязкость. — Chem. High Polym., 1964, 21, № 235, 694—702. Камида К., Мур В. РЖХим, 1966, 15C13.

На основе анализа зависимостей между мол. весом и константами седиментации при разных конц-ях рассмотрен вклад эффектов протекаемости и разбухания,  $M$  — мол. вес) равен 0,06—0,08 в ац. и ЭА. Установлено, что об-

работка рез-тов методом Курага—Штокмайера и Штокмайера—Фиксмана не может объяснить эксперим. данные для р-ров НЦ в указанных р-рителях.

56. Молекулярные параметры и гель-фильтрация полимеров. — Makromol. Chem., 1965, 89, 282—4. Meyerhoff G. РЖХим, 1966, 18C59.

На колонке типа Waters 10<sup>6</sup>, 10<sup>5</sup>, 2·10<sup>4</sup>, 10<sup>3</sup> при одинаковой скорости прохождения и объеме р-рителя исследованы НЦ, ПММА и ПС в ТГФ. Сделана попытка эмпирически определить, какие параметры, характеризующие молекулу полимера, существенно влияют на характер разделения. При построении логарифмич. зависимостей между мол. весом  $M$  и  $[\eta]$  или радиусом инерции  $R$  и вытекающим объемом  $V$  получаются кривые, весьма различные для трех исслед. полимеров. Наоборот, логарифм произведения ( $M^{1/2} \cdot R$ ) в зависимости от  $V$  дает хорошо совпадающие для всех полимеров кривые.

57. Локализация эфирных групп нитрата целлюлозы и его инфракрасный спектр. — Изв. АН БССР. Сер. хим. н., 1965, № 1, 105. Ермоленко И. Н., Гусев С. С., Василенко З. И. РЖХим, 1965, 23C48.

Изучены ИК-спектры поглощения НЦ и пр-тов их подирования. При подировании у С<sub>6</sub> резко падает интенсивность поглощения при 1630, 1280 и 860  $\text{cm}^{-1}$ . Установлено, что полоса 1630  $\text{cm}^{-1}$  относится к асимм. вал. кол.  $\text{ONO}_2$ -групп у С<sub>6</sub>.

58. Строение соединения Кихта «целлюлоза — азотная кислота». — Bull. Acad. polon. Sci. Sér. sci. chim., 1965, 13, № 8, 509—514. Żyszczyński S. РЖХим, 1967, 6C355.

При воздействии 65—70%  $\text{HNO}_3$  на Цл Цл I превращается в Цл II. Соединение Кихта Цл с  $\text{HNO}_3$  является пр-ным Цл II, а не Цл I, как это считалось до сих пор. В процессе нитрации участвует Цл II и с этой точки зрения нач. стадии нитрации является превращение Цл I в Цл II.

59. Нормальные напряжения и динамические модули в растворах полимеров. — J. Phys. Chem., 1965, 69, № 10, 3642—45. Osaki K., Tamura M., Kotaka T., Kurata M. РЖХим, 1966, 11C17.

Измерены напряжения сдвига  $\delta_{12}$  и нормальное давл.  $p$ , а также действительная и минима ч. динамич. модуля  $G'$  и  $G''$  в конц. р-рах ПС в толуоле, цис-полибутадиена в ксиоле, тринитро-Цл в бутилацетате (4%), ПММА в ДЭФ (5%) при 30°. Установлено, что зависимости  $-\frac{\partial p}{\partial d} \ln r$  ( $r$  — расстояние от оси прибора) и  $G'$ ,  $\sigma_{12}$ ,  $G''$  от градиента скорости сдвига  $k$  или частоты деформации  $\omega$  попарно хорошо совпадают друг с другом в области значений  $k$  и  $\omega 10^{-1}—10^2 \text{ c}^{-1}$  для первых трех систем. Показано, что для изученных систем диагональные компоненты тензора напряжений удовлетворяют соотнош.  $\sigma_{22}—\sigma_{33} < 0,1 (\sigma_{11}—\sigma_{22})$ .

60. Свойства растворов нитроцеллюлозы. IV. Характеристическая вязкость и зависимость коэффициента седиментации от концентрации для растворов нитроцеллюлозы с содержанием азота 13,3%. — Chem. High Polym., 1965, 22, № 248, 785—90. Камида К., Сиоми Т., Окава Х., Каизко К. РЖХим, 1966, 22C37.

НЦ (13,3% N) получена из очищ. хл. волокна и фракционирована на 19 фракций. Полученные значения параметра  $\Delta$ , описывающего величину эффекта протекания, равны 0,4—0,46 для ац. и 0,31—0,36 для ЭА. Сделан вывод, что в св-вах р-ров НЦ помимо эффекта исключенного объема важную роль играет эффект протекания, к-рый м. б. обусловлен стерич. конформацией 1,4-β-глюкозидных связей и специфич. взаимодействием замещающих групп с р-рителем.

61. Инфракрасные спектры частично замещенных нитроэфиров полиангидроуроновой кислоты. — Ж. прикл. химии, 1966, 39, № 2, 458—460. Ермоленко И. Н., Гусев С. С., Капуцкий Ф. Н., Василенко З. И. РЖХим, 1966, 19B178.

ИК-спектр полиангидроуроновой к-ты, этерифицир.  $\text{HNO}_3$ , сравнил со спектром высокозамещ. НЦ, для к-рых в области вал. кол.  $\text{NO}_3$  присутствуют



71. Определение содержания нитролигнина и влияние нецеллюлозных компонентов на вязкость растворов нитрованной древесной целлюлозы. — Fortschr. und Textiltechn., 1968, 19, № 4, 158—163. Poller S. РЖХим, 1969, 3C486.

Разработан спектрофотометрический метод определения нитрата лигнина при 434 нм. Показано, что он практически не влияет на вязкость растворов нитрата ЦЛ в ац., что позволяет вискозиметрически определять длины молекул у водой и проводить корреляцию с характеристич. вязкостью исходной ЦЛ.

72. Инфракрасные спектры поглощения избирательно замещенных витаминов целлюлозы и их модельных соединений. — Изв. АН СССР. Сер. хим., 1968, № 6, 1301—1305. Кузнецова З. И., Ермоленко И. Н., Иванова В. С., Гусева С. С., Иванова Е. Г. РХХим, 1968, 23C427.

Исследованы ИК-спектры поглощения избирательно замещ. НЭ а-метилглюкозида. Установлено, что полоса поглощения для асимм. вал.  $\text{ONO}_2$ -групп имеет раздвоение в три- и 2,3-динитратах Цл и соотв-щихдельных в-в. Мононитраты Цл и модельных в-в с  $\text{ONO}_2$ -группой у  $C_3$  или в области асимм. вал. кол. имеют только одну полосу поглощения.

73. К методике определения степени полимеризации нитроцеллюлозы. I. Измерение вязкости; поправка Гагенбаха. — Faserforsch. und Textiltech., 1968, 19, № 8, 354—8. Poller S. РЖХим, 1969, 8C27.

Предлагают использовать вискозиметрич. измерения для определения НЦ. В вискозиметрах Шульца—Кантова и Уббелоде использовались капли, изготовленные прецизионным методом, в рез-те чего получали высокую воспроизводимость рез-тов. При обработке эксперим. данных использована поправку Гагенбаха, учитывающую переход потенциальной энергии в кинетич. Подробно рассмотрена теор. сторона вопроса, выведены безразмерные константы, учитывающие потери энергии. Показано, что между скорректированными значениями характеристич. вязкости  $[\eta]$  существует зависимость:  $[\eta]_{\text{скор}} = 1,072[\eta]$ .

74. Простые и сложные эфиры целлюлозы с низкой степенью замещения. — J. Polym. Sci., 1968, C, № 16, 3187—3194. Petropavlovskii G. A. РЖХ, 1969, 13C446.

Методом рентгенографии и ИК-спектроскопии исследовали структуру низкозамещ. метил-Цл, нитрата, сульфатов и ацетатов Цл. По сравнению с исходной Цл низкозамещ. эфиры Цл имеют аморф. структуру с ослабленными Н-связями. Степень декристаллизации эфира Цл зависит от типа исходной Цл и типа этерификации (поверхн., пермутонидная). Методом ИК-спектроскопии показано, что замещение OH-групп различными радикалами приводит к новому распределению Н-связей между оставшимися OH-группами, к-рое характеризуется большим кол-вом ослабленных связей. Приведены дифрактограммы ИК-спектров низкозамещ. эфиров Цл.

75. О влиянии частично свободного протекания на характеристическую вязкость и коэффициент седиментации раствора нитрата целлюлозы. — Matromolek. Chem., 1969, 128, 197—216. Kamide K. РЖХим, 1970, 8C37.

Описаны все возможные методы оценки эффекта свободного протекания макромол. клубка в разб. р-рах полимеров, использующие эксперим. величины: характеристич. вязкость, коэф. седиментации, коэф. диффузии, радиации, мол. вес, второй вириальный коэф. По мнению авторов, к выводу Курата—Штокмайера о незначительности эффекта свободного протекания в р-рах НЦ следует подойти критически: анализ эксперим. данных показывает большой вклад эффекта свободного протекания в гидродинамики, связанные с конформацией D-глюкопиранозного кольца.

76. К методике определения степени полимеризации нитратов целлюлозы

пени полимеризации, погрешности. — Faserforsch. und Textiltechn., 1969, 20, № 2, 71-6. Poller S. РЖХим, 1970, 4C516.

№ 2, 71—6. Роне С. Г. ЖЖИМ, 1976, 10.

Рассмотрена зависимость величины характеристич. вязкости  $[\eta]$  ац. р-ров НЦ при  $20^\circ$  от градиента скорости  $\varphi$ . Величина  $[\eta]$  м. б. определена путем графич. или вычисл. экстраполяции к нулевой конц-ии р-ра по ур-нию Шульца—Блашке. Найдено, что коррекция величины  $[\eta]$  на степень нитрования требуется только при  $N < 13.8\%$ . Предложены ур-ния для вычисления СП, да-ны линейные соотнош. между СП и  $[\eta]$  для разных интервалов  $[\eta]$ . Макс. ошибка определения  $[\eta]$  2,1—5,5%.

ошибки определений [1] 2,1—3,3%.

77. Исследование низкомолекулярного нитрата целлюлозы методом рас-  
сения рентгеновских лучей под малыми углами.—Kolloid—Z. und Z. Polym.,  
1969, 235, № 2, 1281—1287. Zipper P., Krigbaum W. R., Kratky O. РЖХим,  
1970, 16C57.

1969, 12, № 3, 5—9. Pearson G. P. РЖХим, 1970, 12C48.

1969, 12, № 3, 5—9. Pearson C. J. *J. Polym. Sci.*, 1967, 6, 1035).  
Рассмотрена зависимость характеристич. вязкости  $[\eta]$  разб. р-ров полимеров от скорости сдвига  $D$  на примере р-ров НЦ в ац. С повышением мол. веса полимера влияние  $D$  оказывается сильнее. Указывается, что во всех случаях при расчете мол. веса полимера по  $[\eta]$  необходимо вводить поправку на зависимость  $[\eta]$  от  $D$ , экстраполируя значения  $[\eta]$  к  $D=0$ .

79. Реологические исследования растворов нитроцеллюлозы как модели вязко-упругой жидкости. — Papier (BRD), 1969, 23, № 3, 125—129. Schurz J., Lederer K., Schmidt K. H. РЖХим, 1969, 17C47.

Измеряли кривые течения и модуль релаксации и вынужденной эластичности р-ров НЦ (13,3% N) в бутилацетате в интервале градиентов скорости сдвига  $v = 10^{-2} - 10^6 \text{ c}^{-1}$  при конц-иях до  $4 \cdot 10^{-2} \text{ г/мл}$ , мол. весе  $10^6$  и т-ре  $25^\circ$ . Рассмотрение данных с позиций теории сеток позволило рассчитать число переплетений, приходящееся на макромолекулу, в функции конц-ия. Для высоких  $v$  интерпретацию эксперим. р-зов осложнена, но полученные закономерности позволяют заключить, что выбранная система является удобной моделью для изучения вязко-упругих св-в р-ров полимеров.

80. Измерение вязкости целлюлозных растворов, содержащих частицы геля. — Faserforsch. und Textiltechn., 1969, 20, № 10, 481—486. Schurz J. РЖХим. 1970, 10C385.

В р-рах триниитро-Цл при исследовании их методом светорассеяния установлено присутствие частиц геля. Наличие частиц геля в р-рах снижает значение вязкости  $\eta$  НЦ, вещ-во частиц геля имеет пониженное N. Предположено, что частички геля являются остатками полностью не диспергирующих кристаллитов Цл I, они играют роль зародышей для образования более крупных частиц, обуславливающих мутность р-ров, понижение  $\eta$ .

ОН и СН. — Высокомолекул. соединения, 1969, А11, № 10, 2254—2259. Панов, М. А., Ржим, В. А. РЖХиМ, 1970, 12C727.

В. П., Жбанков Р. Г., Малахов Р. А. РЖХЛ, 1970, 12, 67.  
 В области частот вал. кол. ОН- и НЦ-групп изучены ИК-спектры 12 образцов НЦ с различными степенями замещения (9,69—13,85% N), а также изменения в спектрах при нагревании и вакуумировании. Показано, что в спектрах НЦ основной максимум полосы ОН-групп расположен в области 3570—3590  $\text{cm}^{-1}$ . Установлено, что в высокозамещ. НЦ основная часть ОН-групп включена в более слабые Н-связи типа ОН...ONO<sub>2</sub> по сравнению с другими эфирами Цл. Контур полосы ОН-групп в длинноволновой части спектра более размыт. Предполагается, что гетерогенность процесса нитрации определяется наличием различных типов Н-связей, а также наличием отдельных непроэтерифицируемых участков. Отмечено, что в спектрах НЦ, независимо от степени этерификации, не обнаружено полосы поглощения незамещ. ОН-групп, к-рая может быть достоверностью отнесена к свободным ОН-группам. В спектрах НЦ установлено наличие новой полосы 2970  $\text{cm}^{-1}$  и смещение полосы 2905

2920  $\text{cm}^{-1}$  с увеличением N. График зависимости относит. интенсивности полосы 2970  $\text{cm}^{-1}$  от N в НЦ свидетельствует о сравнительно равномерном распределении  $\text{ONO}_2$ -групп вдоль молек. цепей полимера.

82. Исследование структуры тринитрата целлюлозы. — J. Polym. Sci., 192, C, № 23, Part 2, 809—823. Watanabe S., Hayashi J., Imai K. РЖХИМ, 1971, 1C17.

Методами рентгеноструктурного и поляриз. ИК-спектроскопич. исследовали структуру НЦ (10,2–13,8% N), полученных на основе рамы тем гетерог. и гомог. нитрования. Элементарное звено исходной Цл имеет форму кресла, при к-рой расположение OH-групп соседних C<sub>2</sub> и C<sub>3</sub>-атома пиранового цикла характеризуется гош-конформацией. При нитровании вследствие больших размеров ONO<sub>2</sub>-групп происходит переход гош-конформации OH-групп при C<sub>2</sub> и C<sub>3</sub> в транс-, а элементарное звено приобретает конформацию «полуванные». Конформац. переход глюкозного остатка Цл в результате нитрования приводит к превращению растянутой макромолекулы НЦ в изоходную двойную спираль.

83. Электронномикроскопическое исследование процесса образования фибрилл. — J. Polym. Sci., 1969, C, № 28, 45–56. Bittiger H., Husemann E., Kuppel A. РЖХим, 1970, 11C99.

Исследован процесс образования однородных фибрillлярных элементов диам. ~35 Å, являющихся структурными элементами фибрillлярной природы Цл. Изучен процесс кристаллизации пр-ых Цл, в том числе тринитрата Цл. Кристаллизация полимеров с наиболее жесткими макромолекулами высокого мол. веса (напр., тринитрата Цл) сопровождается образованием фибрillлярных структур с вытянутыми цепями вдоль направления главной оси фибрillлы.

84. Инфракрасные спектры и структура нитратов целлюлозы. — Ин-т физико-хим. проблем химии АН БССР, Минск, 1970, 74. Панов В. П., Жбанков Р. Г. РЖХим, 1970, 23C342K.

Приведены рез-ты исследования структуры НЦ методом ИК-спектроскопии. Особое внимание удалено изучению конформаций элементарного звена НЦ и разработке способов структурно-аналитич. исследований.

85. Сравнение размеров макромолекул целлюлозы и ее производных в растворе. — Сб. «Материалы II Конференции по вопр. строения и реакц. способности ацеталей, 1967», Фрунзе, «Илим», 1970, 107—115. Самсонова Т. И., Болотникова Л. С., Френкель С. Я. РЖХим, 1971, 7С610.

При помощи теории Птицына-Эйнера и Штокмайера-Фиксмана сделана оценка размеров макромолекул Цл в р-ре кадоксена, НЦ в ац. и этил-Цл в ЭА. Показано, что при одинаковой СП размеры макромолекул Цл в р-ре кадоксена и этил-Цл в ЭА имеют одинаковую величину, а у НЦ в 2 раза больше, что обусловлено большей скелетной жесткостью макромолекул НЦ из-за сильных взаимодействий полярных  $\text{NO}_2$ -групп. Полидисперсность Цл не пр-ых не влияет на возмущенные и невозмущенные размеры макромолекул, но изменяет эффективный параметр взаимодействия *B*.

86. Применение гель-хроматографии для изучения размеров макромолекул при взаимодействии B.  
Chem., 1970, 134, 129—138. Meyerhoff G. РЖХим, 1970, 22C424.  
Исследование гель-хр-фин ац. р-ров НЦ и ПМД.  
разделение для изучения размеров макромолекул.

разделение для цепных молекул, имеющих большой диам., достигается при использовании хорошо проницаемого для ац. ПС-геля. Для обоих полимеров распределение по фракциям лучше всего согласуется с радиусом сферы действия молекул, определенным по рассеянию света. Является важным, что в геле-

87. Гель-хроматография и целлюлоза. I. Влияние целлюлозы на молекулы и целлюлоза.

целлюлозы на молекулярновесовое распределение. — J. Polym. Sci., 1970,

Part A 1, 8, № 1, 25—35. Segal L., Timpa J. D., Wadsworth J. I. РЖХим, 1971,  
20C24.

Рассмотрено влияние степени замещения НЦ на положение максимума на хр-ммах. Объектом исследования является триинитро-Цл (ТНЦ), полученный нитрованием очищ. хл. пряжи с СП 5000. Установлено, что положение максимума на хр-мме ТНЦ и ширина пика не зависят от N в исследуемом интервале конц-й, а все наблюдаемые изменения хр-мм связаны с самими образцами. Дифференциальная кривая МВР и значения среди СП также не зависят от N. СП, рассчитанные по хр-ммам, превышают действительные. Предполагают, что завышение обусловлено эффектом сольватации нитрогрупп молекул ТНЦ молекулами р-рителя.

88. Исследование молекулярного движения в нитроцеллюлозе методом ЯМР.— Высокомолекул. соединения. Краткие сообщения, 1970, Б12, № 1, 72—74. Косточки А. В., Ченборисова Л. Я., Маклаков А. И., Маковеева Г. Н., Фокистова О. Б. РЖХим, 1970, 12C180.

Сняты спектры ЯМР широких линий в интервале т-р от  $-140$  до  $20^\circ \text{НЦ}$  с 11,9–13,3% Н. Изучались также образцы НЦ, содержащие 35–55 вес. % ДБФ, трикрезилfosфата или НГ в кач-ве пластификаторов. Все системы дают однокомпонентные линии ЯМР. При увеличении содерж. пластификатора линия сужается, но остается однокомпонентной, что указывает на сильное взаимодействие полимера и пластификатора. Имеет место молек. тип пластификации

89. Двойное лучепреломление в потоке растворов нитроцеллюлозы. — J. chim. phys. et phys.-chim. biol., 1970, 67, № 3, 471—479. Penzel E., De beauvais F., Gramain Ph., Benoit H. РЖХим, 1970, 22C423.

Изучена зависимость двулучепреломления потоков р-ров НЦ в ац. ЭА бутилацетате, окиси мезитила, циклогексаноне, метилбензоате, ацетофеноне, *n*-хлорацетофоне от градиента скорости в потоке. Определены размеры жесткости молекул Цл. Они зависят от р-рителя. Вычисл. значения анизотропии не зависят от мол. веса фрагментов Цл, но изменяются при переходе от одного р-рителя к другому; по-видимому, вблизи макромол. цепей молекулы р-рителя также ориентированы.

90. Влияние растворителя на структурообразование нитроцеллюлозы. — Докл. АН СССР, 1970, 193, № 4, 865—867. Фартунин В. И., Новосельская Г. В., Грибкова Н. Я., Якубович С. В., Козлов П. В. РЖХим, 1971, 1C336.

Показано, что структура р-ров НЦ в ац., бутилацетате, ЭА, пиридине имеет глубокий характер. В сп.-эфир. смесях и MeOH НЦ образует фибрillы. Морфология структурных образований, заложенная в р-рах, сохраняется в Пл. Отмечено, что выбор р-рителя является одним из способов физ. модификации полимера.

91. Гель-хроматография тринитроцеллюлозы в ТГФ. — Cellul. Chem. anal. 1970, 4, № 6, 623—650. Schurz J., Haas J. РЖХим, 1971, 15C24.

Измеряли  $M_w$ ,  $M_n$  и  $M_v$  образцов тринитрата Цл (ТНЦ) из 4 типов Цл ( $98-214 \cdot 10^3$ ,  $M_n$  составляет  $(168-510) \cdot 10^3$ ). Светорассеяние показало наличие в р-рах ТНЦ, хотя из измерений вязкости это не следует. Ширину МВР оценивали по отнош.  $M_w:M_n$  и  $M_v:M_n$ , соотв. равным  $1,4-2,5$  и  $1,74-4,2$ . Для каждой фракции определяли  $M_v$ .  $[\eta]$  определяли по одному измерению графически, для чего предварительно были получены прямые  $\eta_{sp} = f(c)$  или по методу Соломона и Сиута. Построены кривые МВР в координатах  $\eta_{sp} = f(V_e)$ , где  $c$  — конц-ия,  $V_e$  — объем элюента, и в координатах  $c = f([\eta])$  для трех типов НЦ.

92. Влияние степени этерификации и природы нитроцеллюлозы на их взаимодействие с молекулами воды. — Высокомолекул. соединения, 1970, А1 № 8, 1768—1772. Панов В. П., Жбанков Р. Г., Малахов Р. А. РЖХим, 1972, 2C75.

Методом ИК-спектроскопии изучено различие в связывании молекул воды с НЦ разной природы и степени этерификации. Установлено, что существуют два основных вида взаимодействия молекул воды с НЦ: с помощью слабых связей типа ван-дер-ваальсовых и относительно прочных Н-связей с энергией  $\sim 4,1$  ккал/моль. Вычислена энергия активации удаления молекул воды с НЦ (8 ккал/моль). Предложен полумпирический критерий оценки структурных неоднородностей образцов НЦ измерением тангенса угла наклона прямой  $\lg \Delta A_i = f(1/T)$ , где  $\Delta A_i$  — изменение интегральной интенсивности полос вал. кол. ОН-групп, обусловленное удалением влаги в процессе т-рной суши НЦ.

93. О реологических свойствах растворов нитроцеллюлозы. — Ж. прикл. химии, 1970, 43, № 9, 2078—82. Петропавловский Г. А., Бресткин Ю. Р. РЖХим, 1971, 3С25.

Изследованы реологические свойства 2%-ных растворов образцов НЦ в ац. и бутильцетате, обладающих при разных значениях СП равными значениями критерия полидисперсности Шульца. Для обоих растворителей показано сильное влияние среды. СП на вязкость растворов при низких градиентах скорости. Изучение растворов нитратов, имеющих при равных средневесах СП разные значения параметра полидисперсности Шульца, показало сильное влияние последнего на вязкость при напряжениях сдвига порядка  $10^3$  дин/см<sup>2</sup>.

94. Установление возможных типов конформаций элементарного звена нитратов целлюлозы с помощью теоретических расчетов. — Высокомолекул. соединения, 1970, А12, № 11, 2435—45. Панов В. П., Жбанков Р. Г., Малахова Р. А. РЖХим, 1971, 5С10.

Путем систематизации лит. данных по структуре орг. нитратов и расчета молекул модельных соединений — азотной к-ты и метилнитрата подобраны наиболее достоверные параметры для расчетов конформаций элементарного звена НЦ. Составлены программы для расчетов с помощью ЭВМ конформаций фрагментов макромолекулы НЦ. Сделано заключение, что в НЦ и др. пр-ных Цл предпочтительной конформацией пиранового цикла является конформация С1 (экваториальное расположение заместителей). Проведено сопоставление результатов расчета с эксперим. данными, полученными методом ИК-спектроскопии; наблюдается соответствие между особенностями спектров НЦ и сделанными на основании расчетов выводами о конформации св-вах элементарного звена НЦ.

95. Гель-хроматография: средние молекулярные веса и молекулярновесовое распределение нитроцеллюлозы. — Amer. Chem. Soc. Polym. Prepr., 1971, 12, № 2, 859—864. Оуапо А. С., Брайдо А., Ваггол Е. М. РЖХим, 1972, 5С30.

Методом гель-х-фии исследованы МВР и средн. мол. веса образцов Цл. Исходные образцы Цл нитровали до 13,5% N для того, чтобы они р-ялись в ТГФ. По гель-х-ммам с помощью ЭВМ с использованием спец. программы рассчитаны средн. мол. веса и сопоставлены с величинами средн. мол. весов, рассчитанных на основании определения характеристич. вязкости  $[\eta]$ . Показано, что в зависимости от модели, положенной в основу отсчета гель-х-мм, совпадение между вычисл. и полученными вискозиметрич. данными либо очень плохо, либо хорошее (до 10%). Наилучшее совпадение дает использование универсальной калибр. кривой, основанной на зависимости произведения  $[\eta]M$  от объема удерживания.

96. О существовании тринитрата целлюлозы. — J. Chem. Soc. Japan. Ind. Chem. Sec., 1971, 74, № 7, 1420—1426, А64. Watanabe S., Imai K., Hayashi J. РЖХим, 1972, 3С49.

Нитрованием смесью AcOH и HNO<sub>3</sub> или H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и HNO<sub>3</sub> и обработкой в перегретой воде из Цл I получен ТНЦ I (тринитрат Цл), а из Цл II получена ТНЦ II. В работе определены параметры элементарной ячейки ТНЦ II:  $a=12,30A$ ,  $b=25,40A$ ,  $c=8,55A$ ,  $\beta=91^\circ$ . ТНЦ I и ТНЦ II не рекристаллизуются, т. к. обладают памятью структуры исходного материала и при омы-

лении превращаются в Цл I и Цл II соотв. Сделано предположение, что ТНЦ I и ТНЦ II аналогичны Цл I и Цл II по конформации молек. скелета и что Цл I имеет «изогнутую», а Цл II «изогнуто-скрученную» конформацию.

97. Кристаллическая структура тринитрата целлюлозы, полученного из различных модификаций целлюлозы. — J. Chem. Soc. Japan. Ind. Chem. Sec., 1971, 74, № 7, 1427—1431, А64. Watanabe S., Imai K., Hayashi J. РЖХим, 1972, 5С505.

НЦ (13,4% N) получали нитрованием Цл I, Цл III<sub>I</sub>, Цл III<sub>II</sub>, Цл IV<sub>I</sub> и Цл II и исследовали методом рентгенографии. Установлено, что крист. структура НЦ, полученного из Цл III<sub>I</sub>, IV<sub>I</sub> и I идентична; структура НЦ, полученных из Цл III<sub>II</sub> и IV<sub>II</sub>, идентична крист. структуре НЦ, полученных нитрованием Цл II. Неперекристаллиз. НЦ, полученные из Цл I, III<sub>I</sub> или IV<sub>I</sub> омыляются до Цл I, НЦ на основе Цл II, III<sub>II</sub> или IV<sub>II</sub> омыляются до Цл II. Полученные модификации НЦ разделяют на 2 группы, различие между ними обусловлено различной конфигурацией их макромол. цепей. Полученные результаты свидетельствуют о различной конформации макромолекул НЦ I и НЦ II.

98. Об измерении характеристической вязкости и мутности в растворах целлюлозы и нитроцеллюлозы. — Высокомолекул. соединения. Кратк. сообщения, 1971, Б13, № 12, 892—895. Усманов Х. У., Глухова С. В., Кошин Г. М. РЖХим, 1972, 7С52.

«Эффект разбавления» (различие в вязкости растворов, полученных разбавлением ее конц. растворов) характерен для кадоксеноевых растворов Цл и НЦ в ац. и наиболее ярко выражен для малореакционноактивных Цл. Угол между наклоном кривых отдельных конц-ий и непосредственного разбавления, по-видимому, мог бы служить мерой реакц. способности Цл для хим. переработки.

99. Исследование продуктов дейтерообмена различных по структуре нитроцеллюлоз с помощью метода ИК-спектроскопии. — Высокомолекул. соединения, 1971, А13, № 12, 2667—70. Панов В. П., Дубина В. П., Жбанков Р. Г. РЖХим, 1972, 8С504.

Исследовано влияние к-того гидролиза, мех. помола и степени замещения НЦ на доступность его непротецирующей OH-групп для дейтерообмена с D<sub>2</sub>O методом ИК-спектроскопии. Установлено, что доступность незамещ. OH-групп НЦ для дейтерообмена определяется не только содерж. ONO<sub>2</sub>-групп, но зависит также от характера воздействий на полимер, от его физ. структуры.

100. Исследование адсорбции молекул воды нитратами целлюлозы методом ИК-спектроскопии. — Высокомолекул. соединения, 1971, А13, № 12, 2671—2675. Панов В. П., Жбанков Р. Г. РЖХим, 1972, 9С102.

Сконструирована установка для получения ИК-спектров молекул воды в адсорбции состояния непосредственно на Пв НЦ. Установлено, что момент равновесия паров воды с адсорбцией на Пв НЦ влагой достигается сравнительно быстро. Получены ИА паров воды на волокнах и Пл НЦ различной степени замещения. Отмечено, что число НЭ-групп в НЦ, их распределение, доступность адсорбц. центров оказывают существенное влияние на адсорбц. способность полимера.

101. Связь между энталпийным и энтропийным членами второго осмотического коэффициента растворов нитроцеллюлозы. — Makromolek. Chem., 1972, 162, 269—74. Penzel E., Schulz G. V. РЖХим, 1973, 9С31.

Методом светорассеяния исследованы т-рную зависимость второго вирialного коэф.  $A_2$  растворов фракций двух образцов НЦ (12,9 и 13,9% N) в ряде растворителей. Во всех случаях  $A_2$  уменьшается линейно с т-рой. Полученные данные обработаны с помощью ур-ния типа Гиббса—Гельмгольца для выделения энталпийного ( $A_{2,H}$ ) и энтр. ( $A_{2,S}$ ) членов  $A_2$ . При обобщении результатов вы-

числений установлена линейная корреляция между  $A_{2,S}$  и  $A_{2,H}$ . Экспериментальная величина  $A_2$  при  $A_{2,S} = 0$  (атермич. р-р) хорошо согласуется с результатами статистич. вычислений  $A_2$  для модели персистентной цепи.

102. К определению свойств нитрата и карбанилата целлюлозы в разбавленных растворах методами светорассеяния, седиментации и вискозиметрии. Faserforsch. und Textiltechn., 1972, 23, № 4, 141—147. Dautzenberg H., Lind K.—J., Philipp B. РЖХим. 1973. IC41.

Полученные в работе результаты подтверждают ранее установленное наличие деструкции при получении НЦ. Для нитратов и карбанилатов установлено зависимость  $[\eta]$  — мол. вес. На примере НЦ обсуждаются проблемы, возникающие при определении невозмущенных размеров клубка и коэф. расщепления.

103. Содержание азота и вязкость нитратов целлюлозы. — Chem. scr., 1974, 4, № 1, 43-8. Enoksson B. РЖХим, 1974, 1C393.

Исследована зависимость характеристич. вязкости  $[\eta]$  НЦ от  $N$  в 15 различных р-рителях. Зависимость  $[\eta]$  от степени замещения имеет линейный характер, но с точкой перегиба и разными наклонами, причем участок для НЦ с 11,1—12,75% N имеет более пологий характер. Возрастание  $[\eta]$  со степенью замещения связывают с уменьшением эластичности НЦ-цепей. Перегиб приводит к соответствующему изменению структуры НЦ, что подтверждено рентгенографически. В ур-ии  $[\eta] = kP^a$  экспонент  $a$  возрастает с увеличением  $N$ , а  $k$  уменьшается, причем  $a$  не зависит от природы р-рителей, а  $k$  изменяется от р-рителя к р-рителю. Плотность р-ров НЦ зависит от типа р-рителя.

104. Коэффициенты плотности упаковки полиморфных модификаций триацетата целлюлозы. — Высокомолекул. соединения. Кратк. сообщения, 1971, № 8, 610—612. Васильев Б. В. РЖХим, 1974, 1C53.

Коэф. плотности упаковки  $k$  для триинитро-, трициантил- и монобензил-ЦЛ составляет 0,66, 0,73 и 0,60 соотв., т. е. значение  $k$  не является постоянной для всех полимеров величиной; оно зависит от структуры макромолекулы в частности, от типа заместителя, определяющего рыхłość упаковки макромолекул в кристаллах.

105. Универсальная корреляция между энталпийей и энтропией растворения в растворах полимеров. — Eur. Polym. J., 1973, 9, № 8, 723—732. Lechner M. D., Schulz G. V. РХХим, 1974, 1C33.

Приведены лит. данные по зависимости 2-го вириального коэф.  $A_2$  р-ров ПС, ПММА и НЦ в широком интервале мол. весов в 19 р-рителях от  $A_{2,H}$  - виритальныйной компоненты  $A_2$ , а также по зависимости  $A_{2,S}$  — энтр. компоненты  $A_2$  от  $A_{2,H}$ . Обе зависимости явно существуют, хотя и с большим разбросом. Предложено уменьшить этот разброс, вводя вместо  $A_2$ ,  $A_{2,H}$  и  $A_{2,S}$  относит величины:  $A_2^0 = A_2/A_{2,H}^*$ ,  $A_{2,H}^0 = A_{2,H}/A_{2,H}^*$ ,  $A_{2,S}^0 = A_{2,S}/A_{2,H}^*$ , где  $A_{2,H}^*$  — геометрич. фактор, учитывающий индекс хар-ка.

106. О существовании кристаллитов динитрата целлюлозы. — J. Chem. Soc. Japan. Chem. and Ind. Chem., 1973, № 8, 1590—1594.

Нитровали очищ. рами смесью  $\text{HNO}_3$ , watanabe S. РЖХИМ, 1974, 5C418.

При этом в интервале 5 мин—24 часа. Рентгенограммы снимали в камере Лауз. Цитраты Цл (ДНЦ) дают широкие дифрактограммы, к-рые не имеют пика при обычной перекристаллизации. ДНЦ, подвергнутый перегреву до  $150^{\circ}$  водой, дают на дифрактограммах новые пики с экватором дифракций при  $2\theta = 13^{\circ}0'$ ,  $22^{\circ}24'$ ,  $55^{\circ}56'$ . Эти значения соответствуют кристаллитам ДНЦ. Элементарная ячейка кристаллита ДНЦ имеет моноклининич. (псевдоорторомбич.) структуру с  $a = 13,62$ ,  $b = 10,32$ ,  $c = 7,944$  и  $\beta = 90^{\circ}$ .

зы. — J. Chem. Soc. Japan. Chem. and Ind. Chem., 1973, № 8, 1587—1591.  
Hayashi J., Imai K., Hamazaki T., Watanabe S. РЖХИМ, 1974, 10C45.

Методом рентгеновской дифракции изучены крист. структуры динитрата Цл (ДНЦ) и пр-тов их омыления, полученных из различных крист. модификаций Цл. Все ДНЦ, рекристаллиз. с помощью тепловой обработки, дают одинаковые дифрактограммы. Аморф. ДНЦ, полученные из семейства Цл I и не рекристаллиз., омылены до Цл I и вновь нитрованы до тринитрата Цл I. Аморф. ДНЦ, полученные из семейства Цл II, омылены до Цл II и вновь нитрованы до тринитрата Цл II. Показано, что до рекристаллизации конформация макромолекул каждого семейства остается неизменной после процессов нитрования и омыления. В поляриз. ИК-спектрах ДНЦ в области колебаний OH-групп наблюдали явление параллельного диахроизма.

ОН-групп наблюдается явление корреляции между степенью полимеризации и концентрацией полидисперсии природной целлюлозы. — 108. Степень полимеризации и полидисперсность природной целлюлозы. — J. Polym. Sci. Polym. Symp., 1973, № 42, Part 3, 1505—1512. Holt C., Mac-  
kie W., Sellen D. B. РЖХим, 1974, 16C453.

Методами светорассеяния, ультрацентрифугирования, вискозиметрии и гель-хр-фии изучено изменение мол. веса и степени полидисперсности хл. Цл, подвергнутой нитрации при  $-20^\circ$  и  $20^\circ$  в течение 1—24 часа (13,4 и 13,7% N соотв.). Методами ИК-спектроскопии найдено большое кол-во Н-связей. При нитрации Цл при  $20^\circ$  НЦ полностью р-римы, а СП, определенная ультрацентрифугированием, изменилась с течением времени нитрации с 6000 до 2800 при увеличении времени нитрации с 1 часа до 6 час. Экстраполяцией к нулевому времени нитрации найдено, что СП исходной хл. Цл составляет 8000, а исходная Цл практически монодисперсна.

109. Характеристическая вязкость червеобразных цепей. Определение смещения. — Macromolecules, 1974, 7, № 1, 128—135. Yamakawa H., Fujii M. РЖХим. 1974, 18C27.

Рассмотрено поле скоростей чисто сдвигового потока жидкости, возмущаемого присутствием червеобразной цепи (модель Кратки-Порода) и имеющего круглое сечение конечного диам.  $d$ . Предложена методика определения из эксперим. данных величины «смещения»  $M/L$  ( $M$  — мол. вес,  $L$  — контурная длина цепи); она определена для ДНК, НЦ и полизиозициата.

110. Вискозиметрическая характеристика целлюлозы. ч. I. Характеристическая вязкость и ее связь со степенью полимеризации. — Atipca, 1974, 13, № 2, 60-62, 65-69. Figini M. РЖХим, 1975, 5C67.

Описан метод определения характеристич. вязкости. Приведены значения констант Хаггинса для р-ров Цл в медноаммиачном и медноэтилендиаминовом р-ритеle и НГЦ в ац. и ЭА. Для этих же р-рителей даны соотв-щие значения констант  $a$  и  $K$  в ур-нии  $[\eta] = K[C\text{П}]^a$  для различных СП.

111. Неупругое рассеяние света растворами нитроцеллюлозы. — Makromol. Chem., 1974, 175, № 2, 675—685. Meyerhoff G., Büldt G., РЖХим, 1974, 19C53.

Наряду с обычным рэлеевским светорассеянием р-ры полимеров дают очень слабую компоненту «неупругого» светорассеяния, связанную с доплеровским смещением частоты рассеиваемой волны. Для обнаружения «неупругого» светорассеяния использовали гомодинный спектрометр, снабженный аргоновым лазером и автокоррелятором. Метод особенно пригоден для р-ров очень больших жесткоцепных макромолекул, такими являются молекулы триниитро-Цл.

112. Коэффициент седиментации и характеристическая вязкость полужестких цепей. — Biopolymers, 1974, 13, № 3, 591—599. Noda I. РЖХим, 1974, 21C54.

Приведен анализ теор. ур-ний для коэф. седиментации  $S$  и характеристич. вязкости  $[\eta]$  полужестких цепей. Показано, что все гидродинамич. теории таких цепей, не учитывающие эффекты исключенного объема, приводят в сущности к одним и тем же ур-ниям для описания зависимостей  $[\eta]$  и  $S$  от мол.

веса, за исключением нек-рых различий в константах. Полученные ур-ния использованы для анализа эксперим. данных таких типичных полужестких цепей, как цепи ДНК и триинитрата Цл.

113. Теоретическое исследование возможных конформационных состояний триацетата целлюлозы. — Высокомолекул. соединения, 1974, A16, № 4, 807—15. Панов В. П., Жбанков Р. Г. РЖХим, 1974, 15C10.

На основе мех. модели молекулы приведены априорные расчеты и оценка устойчивости возможных конформаций состояний димерного фрагмента цепи триацетата Цл (ТАЦ). Предложен простой способ прогнозирования конформаций фрагментов макромолекулы ТАЦ (применимый к любым эф. Цл), к-рые основан на специфике пространственного расположения боковых привесок. На основании расчетных данных проведено сопоставление конформаций макромолекул триинитрата Цл и ТАЦ.

114. Новые физико-химические исследования растворов нитроцеллюлозы. — Papier (BRD), 1974, 28, № 12, 524—528. Palma A., Meyerhoff G., Schulz G. V. РЖХим, 1975, 11T25.

Обсужден ряд исследований р-ров НЦ в связи со след. вопросами химии и морфологии Цл: 1) биосинтез макромолекул, 2) вытянутая или складчатая форма макромолекул Цл в микрофибрillах, 3) равнотенность или наличие слабых связей.

115. Синерезис гелей нитратов целлюлозы. — Acta polytechn. scand. Chem incl Met. Ser., 1974, № 114, 72. Enoksson B. РЖХим, 1974, 21C94.

Тенденция НЦ к синерезису выражена ур-нием, описывающим связь между давл. набухания, осмотич. давл. и модулем сдвига. Разработана аппаратура для точного измерения этих величин. Описано измерение осмотич. давл. и давл. набухания при различных т-рах и в различных р-рителях. Желатинизация, синерезис и факторы, управляющие этими процессами, изучены на 4 сплошных системах НЦ. Эксперим. рез-ты хорошо согласуются с термодинам. теорией.

116. Измерение ширины линии рэлеевского рассеяния света в растворах тринитроцеллюлозы. — Polymer, 1975, 16, № 3, 169—172. Sellen D. B. РЖХим, 1975, 20C33.

Измерена автокорреляц. функция  $F$  света, рассеянного р-рами 3 образцов триинитро-Цл с СП 2400—3300 и степенью полидисперсности  $\sim 1,3$  в ЭА. В интервале конц-ий от  $0,3 \cdot 10^{-3}$  до  $1,5 \cdot 10^{-3}$  г/мл коэф. диффузии цепочки  $D$  не меняется. Изменение  $F$  от конц-ии р-ра находится в пределах эксперим. погрешности, свидетельствующей о незначительности вклада в расширение линии внутр. степеней свободы макромолекулы, что противоречит теор. предсказаниям.

117. Поглощение ультразвуковых волн в структурированных взвесях. — Вестн. Ленингр. ун-та, 1975, № 4, 38—44. Кольцова И. С., Михайлов И. Г., Покровская И. Е., Бородин В. Н. РЖХим, 1975, 17B1665.

Методом статистич. reverberации и импульсным методом исследовались концентрац. и частотная зависимости коэф. поглощения ( $\alpha$ ) УЗ-волни во взвесях НЦ и СИЦ в воде со средн. продольными размерами фракционир. частич 0,1, 0,2, 0,6, 1, 2, 3 мкм в частотном диапазоне от 0,2 до 93 Мгц. В слабо конц. взвесях  $\alpha$  пропорционален квадрату частоты. В структурир. взвесях частотная зависимость  $\alpha$  иносит релаксац. характер. На основании полученных рез-тов сделан вывод, что основной механизм поглощения УЗ-волни в структур. взвесях Цл связан с вязкоинерц. потерями.

118. Влияние низкомолекулярных веществ на деформируемость нитратов целлюлозы с различной надмолекулярной структурой. — Физ.-хим. мех. материалов, 1975, 11, № 4, 98—101. Фартунин В. И., Грибкова Н. Я., Якубович С. В., Козлов П. В. РЖХим, 1975, 24C135.

Исследовано влияние низкомол. в-ва на хим. св-ва НЦ с глобулярной и фибриллярной структурой; показано, что в-ва, обладающие оптим. средством

к полимеру, вызывают структурную пластификацию НЦ только с глобулярной структурой, отличающейся рыхлой упаковкой макромолекул.

119. Энергия активации вязкого течения разбавленных растворов полимеров и ее связь с молекулярными параметрами. — Collect. Czech. Chem. Commun., 1975, 40, № 8, 2461—2468. Mikesova J., Quadrat O. РЖХим, 1976, 1C49.

Сопоставлены значения энергии активации  $E$  вязкого течения относительно разб. р-ров полимеров с такими характеристиками как молек. масса полимера и жесткость макромолекулы, а также термодинамич. кач-во р-рителя. Рассмотрение основано на оригинальных и лит. данных по вязкостям св-вам р-ров ПС, ПВА, ПММА и НЦ в целой гамме различных р-рителей, различающихся по термодинамич. средству к исслед. полимерам. Полученные рез-ты не имеют универсального характера, т. к. отсутствует общее выражение, связывающее вязкость с конц-ией для систем с произвольно изменяющейся жесткостью полимерной цепи и для р-рителей различного термодинамич. кач-ва.

120. Характеристика молекулярновесовой неоднородности целлюлозы и ее азотокислых эфиров по величине  $\lg \alpha$ . Сероус Л. А., Спивак И. П., Юдахина Л. А., Иванов В. И. — Сб. «Орган. химия и пути развития хим. произв в Киргизии». Фрунзе, «Илим», 1976, 26—28. РЖХим, 1977, 14T18.

В кач-ве меры молекулярновесовой неоднородности Цл и ее НЭ при про-вих равных условиях предлагается использовать тангенс угла наклона ( $\lg \alpha$ ) кривых вязкости в координатах  $\lg \eta_{уд}/c = f(c)$ . Для определения величины  $\lg \alpha$  в лаб. и пром. условиях проще пользоваться эмпирич. ур-ием:

$$\lg \alpha = [\Sigma c \cdot \Sigma \ln \eta_{уд}/c - n \cdot \Sigma c \cdot \ln \eta_{уд}/c] / [(\Sigma c)^2 - n \cdot \Sigma c^2],$$

где  $n$  — число эксперим. точек,  $c$  — конц-ия в г/100 мл. Для использования ур-ния необходимо измерять вязкости р-ра не менее, чем в четырех точках в интервале конц-ий от 0,5 до 1,0 г/100 мл.

121. Исследование надмолекулярной организации пленок из производных целлюлозы. — Высокомолекул. соединения, 1976, A18, № 7, 1498—1502. Туйчиев Ш., Султанов Н., Рашидов Д., Магдалев Е. Т., Гинзбург Б. М. РЖХим, 1976, 22C70.

Рентгенографич. методами исследована надмол. организация ориентир. Пл из триацетата Цл (ТАЦ), дикацетата Цл и НЦ. Образцы, вытянутые на 100% при 140—150°, не дают малоугловых рефлексов, несмотря на развитый крист. порядок. Тем не менее измерения модулей упругости крист. решетки  $E_k$ , проведенные для образцов ТАЦ, показали, что в случае растяжения вдоль осей макромолекул  $E_k$  более чем на порядок превышает макроскопич. модуль упругости образца; деформация образца всегда больше деформации кристаллита. Это означает, что имеется последовательное чередование менее и более жестких участков, к-рые составляют основу структуры больших периодов. Толщина фибрill в ориентир. образцах, определенная рентгенографически, в 2—3 раза превышает поперечные размеры кристаллитов.

122. Зависимость вязкости растворов полимеров от концентрации. Использование уравнения Лайонса—Тобольского. — Collect. Czech. Chem. Commun., 1977, 42, № 5, 1520—28. Quadrat O. РЖХим, 1977, 19C33.

Исследована применимость ур-ния Лайонса—Тобольского для описания зависимости вязкости от конц-ии для р-ров ПС и НЦ. Рассмотрены зависимости параметров этого ур-ния  $K_L$  и  $b$  от мол. массы, т-ры и термодинамич. кач-ва р-рителя. Величины  $K_L$  и  $b$  определяли по эксперим. данным путем численного расчета по методу оптимизации. Показано, что ур-ние является чисто эмпирич., его можно использовать для описания зависимости вязкости от конц-ии в широком интервале конц-ий для обеих полимерных систем с точностью неск. %.

Оценена применимость методов экстраполяции для более точного определения коэф. седиментации  $S_0$  в р-рах НЦ. НЦ получали обработкой ЦЛQ сю  $P_2O_5$  и дымящей  $HNO_3$ , промывали водой, экстрагировали  $MeOH$  и т.д. Скорость седиментации определяли в аналитич. ЦФ (44470 об/мин) при использовании в кач-ве р-рителей ЭА и ац. Образцы НЦ в обеих р-рителях показывали четко выраженную зависимость  $S_0$  от конц-ии. Применение уравнения Бюргерса и Ньютона к исследуемой системе дало хорошую линейную зависимость  $S_0$  от конц-ии, и значения, полученные экстраполированием до бесконечного разбавления, найдены удовлетворительными.

## VII. ПИРОКСИЛИНОВЫЙ ПОРОХ

### 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

1. Способ получения зернистого пироксилинового пороха из отверждаемого пластифицируемого материала. — Швед. пат., кл. 78c, 9, (C06b), № 193611, заявл. 20.03.56, опубл. 22.12.64. Andrew E. A. (OM). РЖХим, 1967, 8Н602.

Зернистый пирокс. порох с размером частиц ~0,168 мм получают выдавливанием пластифицир. вязкой массы несмешивающимся с водой р-рителем через фильтеру в суспендирующую жидкость, содержащую  $H_2O$ . При этом зерна отделяются от выдавливаемой массы и образуют взвесь. Зерна в суспендируемой среде, находясь под воздействием сдвигающих усилий, вызываемых движущейся жидкостью, измельчаются и диспергируются, а р-ритель при этом удаляется.

2. Способ изготовления пироксилинового пороха. — Франц. пат., № 1145114 от 22.10.57. Delpy R. (D). РЖХим, 1960, 10686П.

В целях применения НЦ с макс. N для получения высокомощного пороха применяется способ изготовления пирокс. пороха; новый способ отличается применением р-рителей и разбавителей, не смешивающихся с водой, как напр., метилизобутилацетона, нитропарафинов и т. п. При данном способе становятся излишними такие операции, как обезвоживание пироксилина сп., сушка его. Удаление избытка р-рителя производится вымочкой в воде, среде с послед. рекуперацией его дестилляцией. В воду с диспергир. в ней пироксилином инжектируют соотв-щие кол-ва р-рителя и разбавителя (петр. эф.), отделяют полученную массу от избытка воды центрифугированием, отжимают массу на прессе. После прессования порох. массы разрезают на куски и транспортируют гидравлич. путем в аппарат для вымочки, соединенный с рекуперац. установкой.

3. Производство бездымного пороха. — Пат. США, кл. 264—3, № 3223756, заявл. 20.12.57, опубл. 14.12.65. Goodyear E. S., Thomas Ch. E. (HP). РЖХим, 1967, 9Н655П.

Способ получения перфорир. пороха состоит в том, что р-р НЦ в хорошо смешивающемся с водой р-рителе продавливается через кольцевой мундштук, по внутр. полости к-рого подается вода. Порох. масса выдавливается в емк. с водой, так чтобы удаление р-рителя и отверждение массы происходило одновременно снаружи и изнутри порох. трубки. В месте выхода порох. массы из зазора в воде содержится до 90% сп., что обеспечивает постепенное затвердевание. Для НЦ (12—13% N) лучший р-ритель ДЭГ и пропиленгликоль, при  $N > 13\%$  лучшим является смесь метилового эфира ДЭГ с α-аллиловым эфиром глицерина и метоксиэтанол. Зерна обрабатываются водой 48 час до полного удаления р-рителя, сушатся 2 дня при 55°. Окончат. размер зерен: длина 1,6 мм, наружный диам. 0,95 мм, диам. перфорации 0,43 мм.

4. Процесс изготовления пороховых зерен.—Пат. США, № 301424  
26.12.61. Cook R. L., Andrew E. A. (ОМ). РЖХим, 1963, 13Н376П.

Предложен процесс изготовления сферич. порох. зерен, включающий операции: смешение НЦ с р-рителем в кол-ве, достаточном для образования геля, формование порох. шнуря при выдавливании геля через отверстия разрезание на отдельные цилиндрич. зерна, к-рые попадают в поток сущейющей жидкости, не смешивающейся с р-рителем. Образуются сфер. частицы в движущемся потоке и затвердевают. 61,5 кг ЭА смешивают с  $\text{CaCO}_3$  и 228 г ДФА при 50° и к смеси добавляют 35,65 кг влажн. (13,2% N) до образования гомог. массы. Отдельно готовится суспензионная жидкость смешением при 60° 6,4 кг гуммиарабика в 342 кг воды и 123  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  и 6,84 кг ЭА. Суспензионную жидкость насосами подают в циркуляционный поток, в к-рый через отверстия диам. 1,01 мм выдавливают массу под вращающимися со скоростью 1000 об/мин четырехпластинчатый нож. Полученные цилиндрич. таблетки подают в ажитатор, где происходит образование сфер. частиц. Для увеличения их плотности увеличивают время пребывания в ажитаторе. Сушат зерна 4 часа при 100° или 6 час при 70° и 485 мм рт. ст. Для зерен 0,86—1,05 мм, гравиметрич. плотность 0,95 г/см<sup>3</sup>.

5. Улучшение баллистических характеристик двухосновного пороха.—Франц. пат., кл. C06B, № 1605437, заявл. 20.04.62, № 895162, опубл. 21.III.1978 J. Herchin M. (AA). РЖХим, 1978, 24Н392П.

Патентуется способ улучшения баллистич. характеристик пороха путем добавления к пороху НЦ (12,6—14% N), что значительно снижает плато графики кривой горения — рабочее давл. Напр., из желатинизир. цианистых на смеси ац.—сп. обычным способом готовят 5 образцов пороха в форме цилиндрич. гранул (диам. и высота 1 мм), содержащих (%) 5 диоктилтифта, 2,4 этилцентрилита, 4,6 стеарата Pb и 88 НЦ, причем НЦ с 13,4% N содержит 17,6; 0; 8,8; 17,6; 26,4; с 12,4% N 70,4; 0; 0; 0; с 12,6% N 0; 88; 79,2; 74,6. Показано, что N в НЦ влияет на скорость горения и рабочее давл. и что т-рный коэф. улучшается поскольку кривые по мере увеличения N сбываются.

6. Способ производства блоков и пластин на основе эфиров целлюлозы.—Чехосл. пат., кл. 39a<sup>3</sup>, 7/00, (B29d), № 109634, заявл. 25.09.62, опубл. 15.01.1965 Polok A., Komarek J., Srámk M., Mosták P. РЖХим, 1965, 4С397П.

Способ состоит в том, что в сварочном прессе сваривают гранулы, полученные суспензионным гранулированием в виде дисков и шариков. Гранулы формование осуществляется след. образом (вес. ч.): 100 сухого или 150 мокрого НЦ загружают в 500 воды, нагревают 30 мин до 50°, добавляют 200 ЭА, прессуют в нем 27 камфоры. Эмульсию стабилизируют 6 гуммиарабика в 150 воды, при 96° удаляют р-ритель. Гранулы засыпают в форму сварочного пресса и сваривают под давл. 150 атм при 90° 10 час. Из блока вырезают пластины. Прочность на изгиб 580 кГ/см<sup>2</sup>, прочность при растяжении 450 кГ/см<sup>2</sup>.

7. Получение пироксилинового пороха с дискообразными зернами.—Пат. США, кл. 149-2, № 3163567, заявл. 18.04.63, опубл. 29.12.64. Silk Ch. (ОМ). РЖХим, 1967, 9Н656П.

К р-ру НЦ в ЭА добавляют ~30% от веса НЦ водн. р-ра  $\text{K}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  или  $\text{KNO}_3$  из расчета 0,01—5% соли в р-ре и ~30% воды от веса НЦ. После смешения получают р-р НЦ с вязкостью 12—100 с при 10°. Этот р-р продавливают через отверстие диам. 0,75—2,5 мм в виде шнуров, к-рые режут на цилиндры дисковыми ножами. Цилиндры подают в 1% водн. р-р защитного коллоида. Т-ру воды повышают для испарения ЭА, зерна отверждаются. Их содержит 11—13,9% N. Р-рители: МЭК, этилформиат, изопропилакетат, дитиокетон и их смеси. В р-р вводится крахмал, гуммиарабик, декстрин, животный клей, в-ва для регулирования плотности зерен (чем выше конц-ция солей, тем меньше уд. вес зерен). Для получения зерен с большой плотностью в р-

можно добавлять ксилол, бзл, гептан, изопропиловый эфир, циклогексан, метилциклогексан, толуол и др. Полученные зерна обладают очень постоянными баллистич. св-вами, к-рые не меняются при низких т-рах до —40°. Уд. вес ~1, насыпной вес ~0,35 г/см<sup>3</sup>.

8. Усовершенствованная технология производства бездымяного пороха с применением летучих растворителей.—Prumysl. chem., 1969, 14, № 1, 3—24. Valenta M. РЖХим, 1969, 24Н769.

Более экономичная технология произв-ва с применением автоматизир. процессов позволяет уменьшить число обслуживающего персонала и сократить произв. площади, что в целом приводит к резкому сокращению аварий и несчастных случаев.

9. Производство гранулированного пороха.—Пат. США, кл. 264-3Е. (C06b 21/02), № 3679782, заявл. 20.11.69, опубл. 25.07.72. Andrew E. A., Hallervson H. J. (ОМ). РЖХим, 1973, 10Н700П.

Бездым. порох в виде сферич. гранул с плотностью до 1,55 г/см<sup>3</sup> м. б. получен непрерывным способом, состоящим в том, что при 65° смешивают (вес. ч.) 140 ЭА, 1 ДФА, прибавляют 70 НЦ (7% влажности), перемешивают 1 час при 60° (смесь A); к 896  $\text{H}_2\text{O}$  прибавляют при перемешивании за 3—4 мин 15 защитного коллоида с 0,004 силиконового противовспенивателя «ANTIFOAM-B», прибавляют 50  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  (смесь B). Смесь A пропускают через экструдер со скоростью 1,28 кг/мин, режут на куски, смешивают со смесью B с добавкой 3—6% ЭА, пропускают через спец. прибор (схема прибора приложена) при 80° и давл. 1,4 кГ/см<sup>2</sup>, где гранулы приобретают форму, близкую к сфере. Затем гранулы поступают в испаритель и проходят через 6 камер закаливания при т-рах 83, 86, 91 и 99°. Среди. диам. гранул 0,59 мм.

10. Сушка порохов в вакууме.—Франц. заявка, кл. C06B, 21/00, F 26B 5/14, № 2308607, заявл. 24.04.75, № 7512864, опубл. 19.11.76. Gaudilliere P., Lepevce L., Trenoules D. (PE). РЖХим, 1978, 2Н324П.

Способ сушки пирокс. порохов, содержащих два р-рителя (эф. или ац. и алканол), основан на селективной двухстадийной сушке: первая стадия при давл. 10—100 мм рт. ст. и т-ре —40 + 0° и вторая стадия при 20—40°. Пример. Арт. цилиндрич. порох B19T диам. 3, высотой 4 мм с 19 осевыми каналами, содержащий (вес. %) 100 НЦ, 1,2 ДФА, 0,8  $\text{K}_2\text{SO}_4$  и 100 р-рителя (сп. + эф. 1:1), после формования содержит (вес. %) 21 эф. и 15 сп. Порох делят на две части A и B. A обрабатывают предлагаемым способом (сушат при —20° и давл. 10 мм рт. ст. 48 час, при 35° и давл. 10 мм рт. ст. 24 часа, вымачивают 72 часа при 60°), остаток содержит (вес. %) эф. 0,02, сп. 0,25. Калорийность 994 кал/г. В сушат 6 час при нормальном давл. и 20°, вымачивают 156 час (4 час при 40°, 44 час при 60°, смена воды, 48 час при 60°, смена воды 60 час при 60°), содержит (вес. %) эф. 0,3 и сп. 0,25. Калорийность 990 кал/г. Преимущество патентуемого способа во времени вымачивания, меньшем остатке эф. и большей хим. стойкости.

11. Сферические пороха и остаточные растворители.—Explosifs, 1978, 31, № 1, 3—8. Pierlot Ch., Jacques A., Godbille M. РЖХим, 1978, 22Н433.

Баллистич. св-ва порохов связаны с содерж. в них летучих в-в, влаги и р-рителей, что зависит как от степени гористости, так и от технологии изгот-тования порохов. Исследование показало, что сушка при 100° 2 часа недостаточна для плотных порохов, т. к. ЭА, обладающий сильным средством к НЦ, при этом полностью не удаляется. Для удаления влаги необходимо не менее 72 час сушки над  $\text{P}_2\text{O}_5$ . Описана методика определения летучих в-в с помощью ГХ, к-рая предложена как наиболее быстрая, точная и селективная.

## 2. БЫСТРОГОРЯЩИЙ, ПОРИСТЫЙ ПОРОХ

1. Способ производства быстросгорающего пороха.—Япон. пат., № 4294 от 28.05.59. Кавай Р., Такада М. (DS). РЖХим, 1963, 12Н403П.

Для получения пористых порох. зерен пироксилии (13,25% N), содержащий сп., подвергают желатинизации с применением в кач-ве р-рителей жирных к-т и кетонов жирного ряда или их смесей, гранулируют, погружают в гор. воду, нагревают при перемешивании, высушивают и получают быстрогорящий порох с содерж. летучих в-в 1—1,08%.

2. Пористые бездымные пороха и способ их получения. — Швейц  
кл. 78c10 (С06b 5/00), № 440079, заявл. 12.08.65, опубл. 29.12.67  
РЖХим, 1968, 17Н740П.

Бездымные пористые порохи получают след. образом. 1 ч. НЦ, высушивая при 50°, смешивают в малаксере с 1,2 ч. абс. сп. и 2% легкополимеризующегося клея, содержащего имидо- или амидогруппы (напр., на основе мочевины формалина или фенилгуанидина и формалина). Полученную густую вязкую массу пропускают под давл. через фильтр и сушат. Или 1 ч. НЦ высушивая при 50°, добавляют 2% ДФА, 20%  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  и 0,8 ч. чистого ац., варят 15 мин. Вязкую массу сушат при 50°. Пористость образуется за счет испарения ац.

3. Способ и устройство для изготовления пористого нитроцеллюлозного роха.—Пат. ФРГ, кл. C06b 25/18, C06b 21/00, № 1571219, заявл. 11.08. опубл. 9.01.75. Frey H. (DN). РЖХим, 1976, 2Н273П.

Патентуется усовершенств. способ изготовления пористых гранул железнозир. пороха на основе НЦ. Процесс ведут в цилиндр. сосуде, куда загружают гранулы НЦ-пороха, водор-римые соли, др. компоненты. Снизу в сосуд подается и в течение 6—7 час циркулирует гор. вода, к-рая вымывает р-р соли из гранул пороха, образуя поры. Затем подается гор. воздух для сушировки гранул, спирт. р-р умягчителя с добавкой графита для обработки Пв гранул, гор. воздух для окончат. сушки. Снова гор. вода для отгонки р-рителя и гор. воздух для окончат. сушки. Собственно непрерывный для одной партии пороха, без его перегрузки, более разбогачен. Приведена схема сосуда.

4. Получение пористого порохового заряда. — Пат. США, кл. 264-3Р (C01B 21/02), № 3673286, заявл. 19.01.70, опубл. 27.06.72. Remaly R. F., Abel W. C. РЖХИМ, 1973, 9Н661П.

Для получения пористых НЦ-порох. зерен с заданными баллистич. характеристиками разработан метод регулирования пористости порох. элементов в счет вымывания водор-римых солей. Способ произ-ва включает смешение НЦ со сп. в вес. соотн. от 5:1 до 5:2, р-рение НЦ в ац. в вес. соотн. от 70:100 до 120:100, смещение р-ра с  $\text{KNO}_3$  при вес. отнош. к НЦ < 2:1, удаление избыточного  $\text{KNO}_3$ , формование порох. элементов и обработку их гор. водой для удаления  $\text{KNO}_3$ . Вес порох. элементов 54—59 мг, плотность 0,560—0,625 г/см<sup>3</sup>. Баллистич. св-ва характеризуются показателями: средн. скорость горения при 24° 335—348 м/с, средн. время горения при макс. давл. при 24° 0,67—0,70 мс, макс. давл. при 18° 1,82—2,6 мс.

5. Способ изготовления формованных частиц пороха для пороховых зарядов. — Пат. ФРГ, кл. 78c 21/02 (C06b 21/02, C06d 5/00), № 2038288, заявлен 1.08.70, опубл. 25.01.73. Gawlick H., Marondel G. (DN) РУЖИНА, ЕКАТЕРИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Указан способ изготовления пористого формованного пороха без применения р-рителей или связующего. Из порох. массы (98% НЦ с 13,1% N) под давл. 4000 кг/см<sup>2</sup> прессуют таблетки толщиной 2,5–3 мм, имеющие форму V, Y, T и т. п., при этом таблетки получаются с острыми гранями и, несмотря на их пористость, обладают прочностью на разлом от 4 до 11 кг в зависимости от формы изделия.

6. Способ изготовления одно- или многоосновных порохов. — Пат. ФРГ  
кл. C06D 5/00, C06B 21/00, № 2042457, заявл. 27.08.70, опубл. 19.06.75. Ове-  
sohl W., Blötz S., Lindemann P. РЖХим, 1976, 13Н438П.

118

пороха представляют собой смесь сплошных сферич. и пористых стержней с 17 и 19 отверстиями. Основную массу пороха готовят из 56,3% НЦ с 10,91% N и 37,4% НЦ с 13,15% N, 0,8% ДФА, 3,5% централита, 1,4% ДБФ и 0,5% оксалата Na путем желатинизации в смеси 250 мл.сп. и 65 мл ац. на 1 кг пороха. Темпера горения сухой массы 620 кал/г. К 70 вес. ч. полученной сухой массы прибавляют 30 вес. ч. пороха (98% НЦ с 13,25—13,35% N и 2% стабилизатора) в виде одноканальных стержней. Темпера горения гранулята 950 кал/г. Смесь перемешивают, прессуют в стержни диам. 3,5 мм, удаляют р-рители, разрезают на отрезки длиной 5 мм. Темпера горения 730 кал/г.

7. Изучение растворителей для пороха. — J. Ind. Explos. Soc., Japan, 1972, 33, № 4, 231—234. Yokoyama T., Hirayama F. РЖХим, 1973, 3Н736.

Для снижения вводимого в ружейный порох кол-ва  $\text{KNO}_3$  изучалась возможность добавления воды в р-ритель. При этом увеличивается скорость горения пороха. Показано, что при использовании р-рителя, содержащего (%) ац. 42, сп. 52 и воды 6, достигается воспроизведимость плотности снаряжения при заданным диам. заряда. Указанный состав р-рителя позволяет уменьшить кол-во  $\text{KNO}_3$  на 10%.

8. Использование порофоров для получения пористых однососновных порохов. — Франц. заявка, кл. C06B 21/00, № 2332966, заявл. 28.11.75, № 7536432, опубл. 24.06.77. Leneveu L., Treneules D. (PE). РЖХим, 1978, 17Н288П.

Получают пористые охотничьи пороха на основе НЦ введением в замес порофора (диазодинитрил изомасляной к-ты (I), бензосульфогидразин, орг. ди- и трикарбонаты, напр., ди-трет-бутил). Порох состава ( $k_2$ ): 2,5 НЦ (13,2% N), 0,66 сп., 1,512 эф., 0,029 (1,15%) ДФА и 2,5  $KNO_3$  с добавкой 10% I дает скорость пули в 15 м от среза дула 298 м/с при давл. в камере 580 бар. Состав без добавки дает соотв. 288,8 м/с при 573 бар.

### 3. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОРОХ

1. Пороховые составы. — Пат. США, кл. 149—100, № 3116190, заявл. 25.03.59, опубл. 31.12.63. Zihlman F. A., Bernstein Ch. N., Thames F. G. (SN). РЖХИМ, 1967, 11Н602П.

Предложены порох. составы, отличающиеся низкой т-рой пламени и малой эрозией канала ствола. Состав пороха (вес. %): НЦ (12,6% N) 89, центранита 6,  $Pb(CO_3)_2$  1, летучих 4. Расчетная т-ра пламени 2000°К. При испытании в 127 мм орудии установлено, что эрозия ствола в 3 раза меньше, чем при стрельбе станд. порохом.

2. Способ производства коллоидного пороха и порох, получаемый этим способом. — Бельг. пат. № 539013 от 17.07.59. (AI). РЖХИМ, 1960, 36125П.

Для произ-ва колл. пороха, не вызывающего износа орудийного ствола, рекомендуется вводить в его состав в-ва с большим содерж. углерода и водорода, выделяющие при термич. разложении большое кол-во газ. пр-тов. Добавка таких в-в значительно снижает т-ру горения пороха и одновременно увеличивает уд. объем газ. пр-тов, сила пороха остается достаточно большой. В кач-ве добавок предлагаются: дурол  $C_6H_2(CH_3)_4$ , амирин  $C_{21}H_{19}N_2$ , тетрагидро-нафтол  $C_{10}H_{11}OH$ , трифенилметан  $(C_6H_5)_3CH$ , диэтилмочевина  $CO(NHC_2H_5)_2$ , дигидроантрацен  $C_{14}H_{12}$ . Добавки р-ряют в спирт. эфир. смеси, предназначенн. для желатинизации пироксилина, и полученный р-р обычным путем применяют для изготовления пороха.

**3. Низкотемпературный бездымяный порох.** — Пат. США, кл. 149-92 (C06b 15/02), № 3697341, заявл. 29.08.69, опубл. 10.10.72. Rosher R., Simmons R. L. (H). РЖХим, 1973, 15Н634П.

Бездым. порох с макс. т-рой пламени  $\sim 2600^\circ$ , дающий пр-ты сгорания с малым мол. весом, содержит (вес. %) 35–80 НЦ, 20–65 эфиров нитрамина (1,6-диметокси-2,5-динитразагексан и 1,5-диметокси-2,4-динитразапентан и их смеси) и 0–40 азидов нитрамина (1,6-диазидо-2,5-динитразагексан и 1,7-ди-

азидо-2,4,6-тринитразагетан и их смеси). Порох готовят обычным спиртовым способом при 25° в пропорции 6:4. Газообразование 0,049 моль/г, температура взрыва 2400°, теплота взрыва 851 ккал/г, стабильность после 23 часа при 110° (проба Тальяни при 93°), импульс 117000 кГ·м/кг).

4. Способ получения низкотемпературных порохов. — Пат. СССР 264-3В (С06b 21/02), № 3718719, заявл. 27.01.71, опубл. 27.02.73. Olsen (SN). РЖХим, 1974, 1Н585П.

Предлагается низкотонкий пирокс. порох для огнестрельного оружия состоящий из смеси НЦ (12,6% и 11% N), в к-рой содержится 12% N. Пряют в смеси сп. и эф. (30:70) с получением колл. смеси (80—90% ряля), к-рую прессуют в цилиндрич. блоки. Т-ра горения 2000—2200°C. Танни из 127 мм орудий дарв. в 1950 г.

5. Низкотемпературный порох. — Пат. США, кл. 149-92, (C06B 25/34, 25/18), № 3950196, заявл. 14.06.73, опубл. 13.04.76, № 370133. Flanagan Haury V. E. (R). РЖХим, 1977, 1Н363П.

Предлагаются пороха, содержащие в кач-ве окислителя триаминогуандиний (I), состава (вес. %): 75 I, 24,5 НЦ и 0,5 этилцентрат этилендинитрамин (II), или 55 I, 20 октогена, 10 этил-Цл и 15 триметилолэтантиприт (порох A) или 65 I, 10 октогена, 24,5 НЦ и 0,5 этилцентралита или 58,5 I, 21,5 октогена, 17,5 НЦ и 2,5 изодецилларгоната (II) или 40 I, 37,5 октогена, 12,5 НЦ и 6 этилцентралита или 30—35 I, 0—40 октогена, 10—25 НЦ и 0—10 II. пороха обладают т-рой горения на 20—30% ниже, чем обычные без I при т же или большем импульсе. Так, порох A при стрельбе из 20 мм орудия след. характеристики: вес заряда 11,01 г, размер зерен 0,95×2,5×0,5 макс. давл. 2470 кг/см<sup>2</sup>, скорость на дульном срезе 530 м/с, скоростная эффективность 90,5%, изохорная т-ра пламени 2123°К, мол. вес 17,78, уд. импульс 100000 кг·м/кг.

6. Пороха для стрелкового оружия. — Англ. пат., кл. C1D, (C06B 25/00), № 1432327, заявл. 1.10.74, № 42577/74, опубл. 14.04.76. Flanagan J. E., Нет. V. E. (R). РЖХим, 1977, ЗН433П.  
Предлагаются иные каким

Предлагаются низкот-риые (изохорные) пороха, содержащие (вес. %): 35—80 триаминоугандинитилендинитрамина (I), 0—40 октогена, 10—25 НЦ и др. добавки. Порох состава (вес. %): 75 I, 24,5 НЦ и 0,5 этилцентранта при весе заряда 11,01 г и размере гранул  $9,525 \times 2,9 \times 0,508$  мм (мол. в. 17,78) обладает след. характеристиками: макс. давл. 2480 кГ/см<sup>2</sup>, дульевая скорость 535 м/с, изохорная т-ра горения 2123°К и уд. импактной энергии 14,04/76. Flanagan J. E., Нью-Джерси, США, 1977, ЗН433П.

#### 4. ДРУГИЕ РЕЦЕПТУРЫ ПОРОХОВ НА ОСНОВЕ НИТРОЦЕЛЛЮДОЗЫ

1. Пороха для артиллерийских орудий, содержащие твердые гидриды азота и соединения бора. — Пат. США, кл. 149-22 (С06б), № 3444013, заявка 3.12.64, опубл. 13.05.69. Green J., Schaeffer P. F. (T). РЖХим, 1970, 12H1193.

Предложено использовать в кач-ве компонента пороха для орудий сверхзвуковой нач. скорость снаряда ( $>1050 \text{ м/с}$ ) тв. гидриды N (приведенные выше) и соединения, одновременно содержащие бор, азот и водород, — гидразин бисборан (I), диаммониодекаборан ( $\text{B}_{10}\text{N}_2\text{H}_{22}$ ), дигидразинат пергидразина, гуанидина, азидосоединения и соединений, позволяющих обеспечить высокую нач. скорость снаряда при относительно низкой т-ре горения 2000°K (вместо 3500° у балл. пороха с 40% НГ, при этом уменьшается эрозия ствола) за счет снижения мол. веса пр-тов горения (16 вместо 25—28) и теплоты образования. В кач-ве связующего используют НЦ, ПЭ-гидразинитрат или СПЛ азива этилендиаминогуанидина с формальдегидом. Смешивают компоненты в среде неполярного аprotонного р-рителя (алиф. углеводороды или их смеси с этил- и пропилакетатами). Порох состава (вес. ч.): 80 I, 20 НЦ, 1 граffita при заряде весом 83,8 г и плотности 0,82  $\text{г}/\text{см}^3$  имеет пик давл.

4500 кг/см<sup>2</sup>. Заряд балл. пороха весом 160 г при плотности 1,6 г/см<sup>3</sup> имеет пик давл. 5800 кг/см<sup>2</sup>, но сообщает снаряду вдвое меньшую кинетич. энергию.

2. Порох для патронов гранатомета. — Франц. пат., кл. C06b, № 1479246, заявл. 21.09.65, опубл. 28.03.67. Napolé C., Humbert J. J., Lamboley A. (AA). РЖХИМ. 1968, 17Н741П.

Предложен порох для патронов гранатомета, обеспечивающий постоянную нач. скорость гранаты при небольшом давл. и состоящий из НЦ или орг. нитрата, 0,5—10% отличающегося хорошей теплопроводностью металла (Al, Mg, Ba, Li, LiH и др.) и 0,5—20% стабилизатора (ДНГ, камфора, ДФА, уретаны и др.). Состав пороха (%): НЦ 92,5 (13,2% N), порошок Al 5, ДФА 1,5, криолит K 1.

3. Новые пороха на основе нитрата аммония, нитроцеллюлозы и алюминия.—Франц. пат., кл. C06b 1/00, C06b 5/00, № 2133011, заявл. 6.04.71, опубл. 24.11.72. Leneveu L, Villey—Desmeserets F. P. A. (DA). РЖХИМ, 1973, 23Н728П.

Предлагается способ получения порохов состава (вес. %):  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  55,8, НЦ 40,93, ДФА 1,17, АЛ 1,6 и камфоры 0,5.

4. Триаминогуанидиновый порох с неокислительным пластификатором.—  
Пат. США, кл. 149-18 (С06d 5/06), № 3732130, заявл. 14.10.71, опубл. 8.05.73.  
Flanagan J. E., Haury V. E. (NR). РЖХим, 1974, 5Н692П.

Планаган Ю. Е., Гаврилов В. Е. // Журн. химии, 1974, 6, 1262-1271.

Предлагается бездымный порох на основе отверждённой смеси нитрата триаминогуанидина (I) или его комбинации с октогеном (II), гексогеном, пластификатора, не содержащего окисл. групп, и НЦ. Пример состава (вес. %): 75,5 I, 7,5 II, 13 НЦ (12,6% N), 4 ПЭ-гликоля (мол. вес 400) и 0,5 нитро-ДФА. Термостойкость пороха по Тальянни при 65° 0,002 мл газа/г·час, тра самовоспл. ~5 с при 190°.

5. Зажигательный состав на основе нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 149-100 (C06b 5/00), № 3734793, заявл. 29.12.71, опубл. 22.05.73. Lory J. S., Purrington S. T. (L), РЖХим, 1974, 9Н518П.

Предлагается зажигательный состав (вес. ч.): окислитель 1—4 ПХ или нитрата ПЭ-амина, пластификатор 0,1—0,8 диалкилфталата, триарилфосфата, камфоры, соевого или льняного масла, стабилизатор 0,02—0,2 этилцентралита или дибутилолова, основа НЦ. При 700 ат скорость горения ~50 м/с.

6. Порох на основе нитроцеллюлозы и поливинилнитрата.—Франц. заявка, кл. C06B 19/00, C06B 5/00, № 2210589, заявл. 14.12.72, опубл. 12.07.74. Leneveu J. (PE). РЖХим. 1975. 16Н432П.

С целью повышения устойчивости пороха к увлажнению, а также увеличения объема выделяющихся порох. газов в состав пороха, содержащего НЦ, стабилизаторы и регуляторы горения, вводят ПВН (> 14% N) при вес. соотн. ПВН/НЦ от 0,1 до 0,66. Приведен пример получения пороха и его характеристики.

7. Способ получения пороха Гудола. — Заявка ФРГ, кл. 78d 5/00 (C06d 5/00), № 2316538, заявл. 3.04.73, опубл. 24.10.74. Brachert H., Girke D., Kleiss J. (DN). РЖХим, 1975, 14Н458П.

Пороха Гудола, трехкомпонентные системы [НЦ, диаминодинитрат (ДАД) и нитрогуанидин] без р-ритера с добавками стабилизатора и умягчителей, изготавливаются по патентуемому способу непрерывно без применения ручного труда путем смешения НЦ и ДАД с водой, добавления в смесь остальных компонентов, частичного обезвоживания, форпластификации, втор. обезвоживания, окончат. пластификации, гранулирования, прессования. Опасность работы с порохом Гудола в непрерывном процессе значительно снижена вследствие его малых кол-в в каждой стадии (0,5—1 кг) при общей загрузке до 400 кг.

8. Нитроцеллюлозный порох с добавкой поливинилнитрата и алюминия.—  
Франц. заявка, кл. C06B 5/00, № 2278657, заявл. 13.12.73, опубл. 13.02.76,  
№ 7344592. Leneveu L. (PE). РЖХим, 1977, 8Н334П.

Предлагается состав пороха (вес. ч.): 50 НЦ (13,3% N), 50 ПВН (15,4% N), 2,5 динитро-ДФА, до 5 Al. Перемешивают в смеси ац. и изопропилового сп., добавляют до 60 KNO<sub>3</sub>, замачивают на 48 час на холода, продают через тефлоновую фильтру. Сравнит. испытания со станд. составом 1: НЦ:НГ показали, что патентуемый состав выделяет большую энергию при меньшей т-ре горения (1,27 Мдж/кг и 3425°К против 1,13 Мдж/кг и 3732°К соотв.). Баллистич. испытания при весе заряда 1,74 кг дали нач. скорость снаряда 119 м/с при макс. давл. 195 бар, что практически не отличается от станд. состава.

9. Трехосновный нитрогуанидиновый порох с нитрогуанидином. — Франц. заявка, кл. C06B 25/18, № 2294998, заявл. 17.12.74, № 7441451, опубл. 16.07.76 Leneveu L. (PE). РЖХим, 1977, 24Н325П.

Порох. состав содержит (вес. %) 80—20 НЦ, 10—45 ПВН и 10—35 нитрогуанидина. Пример (вес. ч.): 30 ПВН (15,4% N), 20 нитрогуанидина, 50 НЦ (13,3% N), 0,3 криолита К, 2 2-нитро-ДФА, 25 ац., 20 сп. перемешивают 2 часа, экструдируют, режут на куски, сушат 48 час, вымачивают при 60° 96 час, лощат графитом. Плотность 1,6 г/см<sup>3</sup>, теплосодержание 843—847 кал/г, хим. стойкость при 108,5° >70 час, чувствительность к удару 5 кг·м, к треноге >36 кг·м. Обладает большей мощностью по сравнению с обычными порохами на основе НЦ.

10. Новые пламягасители для нитроцеллюзных порохов. — Франц. заявка, кл. C06B 23/00, № 2335474, заявл. 17.12.75, № 7538687, опубл. 15.07.77 Leneveu L., Seite P. (PE). РЖХим, 1978, 21Н410П.

Патентуется использование о-фталата, стеарата или сорбината К в кач-ве пламягасителей газов, образующихся при выстреле и дающих окрашенные пламя при применении порохов на основе НЦ. Предлагаемые соли более эффективны, чем сульфат К, способствуют лучшей желатинизации пороха, повышают его хим. стабильность. Порох состава: 2 кг НЦ (13,2% N), 0,5 кг ПВН (15,4% N), 0,057 кг 2-нитро-ДФА и 11,4 кг о-фталата К готовят в присутствии р-рителей (0,640 кг сп., 1,020 кг ац. и 0,308 кг изо-ПрОН) по способу, описанному во франц. заявке № 7244469 с введением после гранулирования 55 г давл. — 3500 бар (21°), скорость снаряда на расстоянии 25 м от дульного среза — 1,240 км/с, пламени не наблюдалось.

## 5. СТАБИЛИЗАЦИЯ

1. Стойкость пироксилиновых порохов, содержащих сульфат калия. — Tehnika, 1966, 21, № 6, Hem. ind., 20, № 6, 146—149. Salemovic R., Lukic J. РЖХим, 1967, 12Н713.

Показано, что стойкость пирокс. порохов, содержащих в кач-ве пламягасителя K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, ниже стойкости без K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Испытывались пирокс. пороха с различным содержанием пламягасителей и НЦ. Стойкость образцов, готовившихся в идентичных условиях, определялась методами: 1) Бергмана—Юнка при 132±0,2° с определением NO по Шульцу—Тиману и Тт 0,05 н. р-ром NaOH, 2) Ленца—Плейза при 100±4°, 3) пробой с метилвиолетом при 134±0,5°, 4) голландской пробой при 110±0,5°.

2. Стабилизация бездымящих порохов смесью нитрогуанидина и централита. — Riv. marittima, 1967, 100, ац., suppl. tecsp., 123—129. Brandimarte E., Pelizza E. РЖХим, 1968, 21Н685.

При изучении термич. стойкости НЦЛ обнаружен синергетич. эффект паров NO<sub>2</sub> на смеси I и II.

3. Механизм стабилизирующего действия нитрогуанидина в присутствии централита. — Riv. marittima, 1969, 102, suppl. tecsp., 67—74. Brandimarte E., Pelizza E. РЖХим, 1970, 6Н1014.

Изучали механизм стабилизирующего действия нитрогуанидина в присутствии централита. Экспериментально показано наличие синергетич. эффекта при применении в кач-ве стабилизатора пирокс. порохов нитрогуанидина. Этот эффект проявляется в присутствии централитов (симм. диэтилдиフェニлмочевина). Нитрогуанидин ингибит разл. порохов, в то время как централит связывает окислы N.

## 6. ПОКРЫТИЯ

1. Зернистый бездымящий порох с перекисным покрытием. — Пат. США, кл. 149-10, № 3117043, заявл. 20.09.60, опубл. 7.01.64. Clay F. B. (PA). РЖХим, 1965, 14Н470.

Зернистый (гранулир.) бездым. порох покрывают защитным слоем перекиси Ba, Sr, Pb, что повышает чувствительность пороха к воспл.

2. Производство прогрессивно горящего зерненного пироксилинового пороха. — Пат. США, № 3000721 от 19.09.61. Donker H. J. L. РЖХим, 1963, 19Н354.

Прогрессивно горящий порох получают, флегматизируя наружные слои порох. зерен. Для флегматизации порох. зерна погружают на нек-рое время в р-р флегматизирующего в-ва в водн. сп. В кач-ве флегматизирующих в-в применяют ДЭФ, диамилфталат и их смеси с обычными стабилизаторами (централит, ДФА). Затем порох глянцуют в барабане, содержащем смесь 0,1% графита, 0,4% порошка Sn, 3% сп. Пр-т имеет средн. Q<sub>ж</sub> ~ 780 кал/г, причем для наружных слоев Q<sub>ж</sub> ~ 400 кал/г, для внутр. ~ 930 кал/г. Даны графики скорости горения порохов и адсорбирования флегматизирующих в-в.

3. Способ изготовления прогрессивно горящего зерненного пироксилинового пороха. — Гол. пат., № 102972 от 15.11.62 (WS). РЖХим, 1963, 23Н377.

Для получения прогрессивно горящего пороха предложено флегматизировать поверхн. слои порох. зерен, пропитывая их спирт. р-ром флегматизатора (ДЭФ, ДБФ и др.) с послед. удалением р-рителя. Способ тождествен с описаным в пат. США № 3000721 от 19.09.61.

4. Бездымящий порох с покрытием. — Пат. США, кл. 149-11, (C06b 19/02), № 3704185, заявл. 1.03.65, опубл. 28.11.72. Cooner W. N. (EI). РЖХим, 1973, 17Н619.

Получают порох прогрессивного горения с покрытием зерен орг. эфиrom с т. пл. <35° и т. кип. >200°, к-рое улучшает баллистич. св-ва пороха и его стойкость при хранении. Из порох. массы состава 100 ч. НЦ (13,2% N), 1 ч. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и 0,7 ч. ДФА экструзией получают полые порох. зерна. К 2000 ч. этих зерен в 1900 ч. H<sub>2</sub>O во вращающемся барабане добавляют 92 ч. этилендиметакрилата, через 15 мин подают пар и 45 мин держат т-ру 95—100°, сушат, гравитируют. Порох отличается большей гравиметрич. плотностью (0,875), чем порох с покрытием из ДНТ (0,842), и большей стойкостью при ускоренном хранении.

5. Новый влагостойкий порох. — Франц. пат., кл. C06c 1/00, № 2056001, заявл. 18.08.69, опубл. 14.05.71. Demaille J. P. M., Peyrard J.-M., Villey—Desmeserts F. P. A. (DA). РЖХим, 1972, 15Н568П.

Предлагается влагостойкий пористый порох, содержащий 0,1—10% порошка Al или Mg, к-рый вводится в поверхн. лошильный слой (гуммиарабик) для регулирования горения. Порох, содержащие (вес. ч.): № 1 — НЦ 100, ДФА 1,5, KNO<sub>3</sub> 250; № 2 — НЦ 95, Al 5, ДФА 1,5, KNO<sub>3</sub> 150 и № 3 — НЦ 100, ДФА 1,15, KNO<sub>3</sub> 70—75, формуют в трубки, режут, сушат для удаления р-рителя, погружают в гор. воду для удаления остатка р-рителя и KNO<sub>3</sub>, сушат. В лошильный агент для пороха № 3 прибавляют 1 вес. ч. порошка Al. Испытание на воспламеняемость проводили в манометрич. бомбе при равной плотности заряда. Время воспл. (мкс) для черного пороха 5,4—12,9; № 1 3,3; № 2 3,5; № 3 3—3,9; время горения (мкс) соотв. 23,8—55,5; 7,25; 9,5; 11,65. Макс. давл. в бар: 68,5—80,5, 216, 217, 211; изменение давл. по времени в

бар/с: 1,8—5,4, 103, 65,8, 42,75; плотность пороха: № 1 — 0,35, № 2 — 0,5 № 3 — 0,62. При стрельбе станд. снарядами 150 и 200 г скорость снаряда в расстоянии 40 м от дульного среза равнялась для всех образцов 482, 483,8 м/с с макс. давл. 966—976 бар.

6. Прессованные снаряды из бездымных порохов. — Пат. США, кл. 264-3 (C06b 21/02), № 3679781, заявл. 17.10.69, опубл. 25.07.72. Olson Th. A., Scion J. J. (RA). РЖХим, 1973, 11Н675П.

Предложен способ получения гранулир. бездым. пороха с покрытием в бризантных ВВ (тэн, гексоген, октоген, тетразен). На порошкообразные частицы порохов наносят распылением р-р совместимого бескислотного термопластичного материала в кол-ве 1,2% (полиакрил, ПВА или ацетат Цл), к которому добавлено небольшое кол-во бризантного ВВ. Массу нагревают до 82—110°, прессуют при 420—700 кГ/см<sup>2</sup> в любые требуемые формы. Полученные снаряды сравнительно безопасны в обращении, так же как и процесс их изготовления.

7. Способ горячей отливки пороховых зарядов. — Бельг. пат., кл. C06b 759051, заявл. 17.11.70, опубл. 4.02.76. (РА). РЖХим, 1976, 23Н339П.

Процесс состоит из трех стадий: 1) покрытие порох. зерен на основе НЦ оболочкой из тэн (5 мин. в спец. барабанах), 2) нанесение на Пк зерен термопластичного связующего (ПВА, акриловые эфиры, ацетил-Цл) в кол-ве 1,2% по весу заряда с помощью 10—20%-ного р-ра в MeOH или сп. и нагревание пр-та до 83—110°, 3) отливка зарядов под давл. 420—700 кГ/см<sup>2</sup>.

8. Порох с ингибирами по поверхности элементами. — Англ. пат. CID (C06b 5/00), № 1357206, заявл. 20.10.72, опубл. 19.06.74. Wood H. L. (IC). РЖХим, 1975, 10Н455П.

С целью улучшения баллистич. св-в порох. зарядов и повышения дальности стрельбы из стрелкового оружия предлагается ингибировать Пв порох элементов. Их содержит 0,4—1,6% KNO<sub>3</sub>, 1,4% ненасыщ. сложного эфира С<sub>8</sub>—20: диметакрилата ДЭГ, ТЭГ, тетра- и декаметиленгликоля, диакрилата гексаметиленгликоля, трипропиленгликоля, тетраакрилата ПЭ, диаллилсебацината, диаллилфумарата, диаллилмалеата и диаллилпиконата. Порохи с ингибирами элементами имеют прогрессивный характер горения, на 2,2—6,2% выше относит. баллистич. эффективность, отличаются повышенной насыпной плотностью, хорошей воспламеняемостью и стабильностью баллистич. св-в в условиях стрельбы при высоких и низких т-рах заряда.

9. Улучшение пористых пироксилиновых порохов лощением. — Франц. заявка, кл. C06B 19/02, № 2275424, заявл. 18.06.74, № 7421030, опубл. 16.01.76. Leneveu L. (PE). РЖХим, 1977, 6Н399П.

Предлагается способ лощения пористых пирокс. порохов, используя для этого 5% р-р смолы, содержащей два агента лощения: 1) тонкоизмельченную окись или закись меди, хромат меди, окись вольфрама или окись олова и 2) тонкоизмельченный Zr или Mg в кол-ве 0,2—0,4% к общему весу пороха. Порох, содержащий (вес. ч.) 100 НЦ (13,2% N), 1,25 ДФА, 125 KNO<sub>3</sub>, 135 спирт.-эфир. смеси, формируют в виде цилиндров, замачивают, сушат и полируют. Графита, 11 кг гранул подвергают лощению р-ром, содержащим 660 г H<sub>2</sub>O, 33 г смолы, 91 г Cu<sub>2</sub>O и 35 г Mg. Калорийность пороха 987 ккал/г, уд. вес 0,374 г/см<sup>3</sup>, содержит KNO<sub>3</sub> 0,07 вес. %, Cu<sub>2</sub>O 0,52%, Mg 0,21%. Скорость снаряда на расстоянии 25 м от дульного среза для нелощеного пороха 335,5 м/с, для лошеного 349,4 м/с, макс. давл. в камере соотв. 3307 и 3026 бар.

10. Способ раздельного лощения нитроцеллюлозных порохов. — Франц. заявка, кл. C06B 19/00, № 2278658, заявл. 18.06.74, № 7421031, опубл. 13.02.76. Leneveu L. (PE). РЖХим, 1977, 7Н340П.

Предлагается способ двухстадийного лощения порохов на основе НЦ (порох «B») смесью двух замедлителей горения (замещ. или незамещ. динитро-пр-ные ароматич. углеводородов и нек-рые кетоны — камфора, ацетофенон,

бензофенон, 4-метилгептанон), обеспечивающих значит. снижение т-рного коэф. при сохранении св-в прогрессивного горения.

11. Ингибираванные пороха. — Англ. пат., кл. C1D (C06B 45/22), № 1437758, заявл. 8.10.74, № 43501/74, опубл. 3.06.76. Flanagan J. E., Lo G. A., Frankel M. B., Haury V. E. (P). РЖХим, 1977, 4Н381П.

С целью улучшения баллистич. св-в НЦ-порохов предлагается на Пв порох. элементов наносить ингибирующее Пк толщиной 1—150 мкм, являющееся пр-том взаимодействия полиметиленполифенилизоцианата с ПП или полимера ЭГ в присутствии Кт дигибутилдилаураата Sn. Время достижения макс. давл. в бомбе при горении порохов с ингибирующими Пк в 1,13—1,75 раза продолжительнее, чем при горении неингибирир. порохов.

## 7. БЕЗГИЛЬЗОВЫЕ ЗАРЯДЫ (БЗ)

1. Способ получения зарядов, состоящих из капсюлированных гранул нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 264-3 (C06b 21/02), № 3485901, заявл. 4.01.68, опубл. 23.12.69. Quinlan J. B. (SA). РЖХим, 1971, 3Н711П.

Для получения простым безопасным путем БЗ, состоящих из капсюлир. гранул НЦ, гранулы НЦ покрывают оболочкой орг. полимера (пр-ные акриловый к-ты, ПС, поливинилбутираль и меламиноформальдегид). Р-р орг. полимера в хлорир. углеводороде, фреоне или сп. распыливают на Пв гранул НЦ. Полученные капсюлир. гранулы сушат и загружают в спец. прессформы для получения БЗ, заряды нагревают 8—24 час при 50—65° для полимеризации оболочки.

2. Топливный заряд для безгильзовых боеприпасов. — Пат. США, кл. 149-19 (C06b 1/00), № 3723203, заявл. 2.09.69, опубл. 27.03.73. Craig A. D., Lukach C. A. (H). РЖХим, 1974, 5Н699П.

Для улучшения баллистич. характеристики БЗ для ствольного оружия предложено получать литьевую Км гранулир. НЦ-топлива с добавлением в него 0,1—10% тв. полимерного горюче-связующего (СПЛ этилена с 2—25% а-олефинов C<sub>3</sub>—20, диена с неконьюир. двойными связями в молекуле или их смесью). Заряд прессуют при 145° под давл. 105—280 кГ/см<sup>2</sup> 4 мин. Безгильзов. 7,62 мм патроны имеют состав (%): 95—99 гранулир. бездым. пороха, 0,8—5 полимерного горюче-связующего, 0—1 пластификатора; скорость горения 60760—96600 см/с при давл. 1470—3500 ат.

3. Усовершенствование литьевых пороховых зарядов. — Англ. пат., кл. C1D, (C06d, 5/06), № 1316314, заявл. 17.11.70, опубл. 9.05.73. (РА). РЖХим, 1973, 24Н714П.

При получении БЗ для ствольного оружия предлагается покрывать Пв порох. элемента термопластичными пластифицир. горюче-связующими полимерами (полиакрилатом, ПВА, ацетатом Цл). Полимер наносится распылением на Пв в кол-ве 1,2% от веса пороха. Порох. элементы изготавливаются на основе НЦ с добавкой мощных ВВ типа ПЭТН, тетразена в кол-вах, эквивалентных весу наносимого горюче-связующего полимера. Далее нагрев пороха до 83—110°, прессование под давл. 420—700 ат. БЗ отличаются высокими баллистич. св-вами.

4. Способ изготовления пороховых зарядов из неглазурованных гранул нитроцеллюлозы. — Австр. пат., кл. 78b 2/12, (C06b 21/02), № 305851, заявл. 18.11.70, опубл. 12.03.73. (РА). РЖХим, 1974, 5Н694П.

Изготавливают порох. заряды путем нанесения на гранулы НЦ слоя бризантного ВВ (напр., гексогена), а затем слоя термопластичного материала (ПВА, акриловые смолы, ацетат Цл и пр.) в кол-ве 1,2% к общему весу смеси. Гранулы нагревают до 83—110°, формуют при 420—700 кГ/см<sup>2</sup> и получают готовые заряды, не требующие гильз.

5. Пороховые композиции. — Англ. пат., кл. C1D (C06d 5/00), № 1349547, заявл. 1.08.72, опубл. 3.04.74. Stevely R. R., Webster W. S. (IC). РЖХим, 1975, 7Н366П.

Для получения БЗ для огнестрельного оружия предлагается получать порох. заряд смешением 10% НЦ (11—12% N), 10—30% НЦ (13,2—13,4% N) и KNO<sub>2</sub>, этилцентралита в спирт.-эфир. р-ритеle или НГ, формированием порох. массы в виде шнура, резкой шнура, вымыванием KNO<sub>2</sub> для образования пор и прессованием гранул под давл. 2100—4900 кГ/см<sup>2</sup>, получая дискообразные порохи. зерна диам. 8,85 мм, высотой 3,8 мм. В торце порох. заряда сверлиают выемку диам. 4,5 мм, глубиной 2 мм, к-рую заполняют воспламенительным составом. Выемку заклеивают тонкой Пл коллоидия.

6. Пороховые заряды без оболочки. — Заявка ФРГ, кл. 78d 5/00, (C065/00, F42b 1/00), № 2316548, заявл. 3.04.73, опубл. 24.10.74. Gawlick H., M. ronel G., Siegelin W. (DN). РЖХим, 1975, 14Н459П.

Предлагаются безопасные безоболочные порох. заряды, снабженные воспламенителем. Изготавливаются след. образом. На середину порох. заряды из волокнистого НЦ (13,4% N) диам. 8,5 мм наносят 4 капли 20%-ного водн. р-ра пикрата аммония и сушат 4 часа при 80°. Заряд без пикрата аммония воспламеняется с затратой 70—120 кГ·см, а с воспламенителем 35 кГ·см.

## VIII. БАЛЛИСТИЧНЫЙ ПОРОХ

### 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

1. Изготовление бездымного пороха. — Пат. США, кл. 264-3, № 3239583, заявл. 8.06.46, опубл. 8.03.66. Guenter R. G. (SA). РЖХим, 1967, 10Н606П.

Предложено изготавливать различные компоненты бездым. пороха сильно различающиеся по цвету для визуального контроля за однородностью порох. массы, предназначено для снаряжения изделий методом заливки. С этой целью используют FeO, CrO<sub>3</sub>, сажу и др. в-ва. Порох. масса состоит из 1 вес. ч. компонента, определяющего скорость горения [25% НЦ, 0,66% НГ, 1,05% карбазола (I), 56% KClO<sub>4</sub>, 9% сажи, 2,29% ДЭФ (II)], и 4 вес. ч. основного пр-та [73,5% НЦ, 20% НГ, 1,5% I, 5% II и 0,5% TiO<sub>2</sub>]. Оба компонента, изготовленные в виде цилиндрических шашек, смешиваются в пьянишной бочке 20 мин и определяется равномерность распределения черных шашек среди белых шашек визуально. Затем эту смесь загружают в форму диам. 101,6 мм и высотой 457 мм, уплотняют при встряхивании, вакуумируют, сверху ставят груз, а снизу подают пластификатор (74% НГ, 0,5% I, 25,5% II), предварительно вакуумир. 3 часа при 3 мм рт. ст. Состав выдерживают 40 час при 60°.

2. Бездымный порох, содержащий акриловые полимеры. — Пат. США, кл. 149-98, № 3149012, заявл. 14.11.55, опубл. 15.09.64. Greckel R. F. (SN). РЖХим, 1966, 10Н530П.

Состав бездым. пороха (вес. %): НЦ 5—50, жидк. НЭ 5—30, жидк. полимеризующегося пр-та на основе метил-, этил-, пропил-, бутил- и изобутиловых эфиров нитрилов акриловых и метакриловых к-т и полиэфиров на основе стирола 5—30, Кт полимеризации 0,5—2,5. Технология заключается в смешении всех компонентов с получением однородной тестообразной порох. массы, вальцевании или прессовании ее в полотно, получении крошки (гранул), заполнении гранулами форм и отверждении заряда при т-рах 20—100°. Гранулы пластифицируются полимеризующимся р-рителем, получается монолитное изделие за счет его полимеризации. Преимуществом технологии является возможность формирования зарядов большого диам. и отсутствие летучего р-рителя. Даны примеры получения бездым. пороха по такой технологии, приведены рецептуры и характеристики в сравнении со штатными бездым. порохами.

3. Способ получения пороховой массы. — Пат. ФРГ, № 1053373 от 3.09.59. Neermann E. (WC). РЖХим, 1961, 16Л561.

Предложен способ получения однородной порох. массы без варки ее под водой. В смеситель, оборуд. приспособлением для измельчения, подают влажн. НЦ и одновременно вводят тонкораспыленные жидк. нитросоединения и др. компоненты порох. массы. Для ускорения пластификации процесс смешения проводят при повышенной т-ре. Полученная порох. масса отличается высокой степенью однородности и пониженным содержанием влаги, что облегчает последую-

ющее вальцевание. Получение порох. массы предлагаемым способом может осуществлять в непрерывнодействующих шнековых смесителях.

4. Способ желатинизации пороховой массы без растворителя. — Пат. ФРГ № 1053994 от 17.09.59. Herrmann E. (WC). РЖХим, 1960, 74741П.

Предложен способ желатинизации порох. массы без удалаемого р-рителя в обогреваемых смесителях типа тестомесильных машин. Перед желатинизацией порох. масса должна подвергаться обезвоживанию в шнек-прессах или др. способами. При желатинизации в предлагаемых смесителях, благодаря более длительному воздействию сил сдвига, достигается большая равномерность желатинизации, чем при обычном вальцевании.

5. Изготовление прокатанного на вальцах порохового полотна. — Пат. США, № 2907073 от 6.10.59. Ball A. M. (SA). РЖХим, 1961, 12Л602.

Предлагается способ изготовления порох. полотна с повышенной мех. прочностью, основанный на применении летучего р-рителя (сп.: ац.=50:50). Компоненты порох. массы (100 вес. ч.) смешивают с р-рителем (20 вес. ч.) и вальцовывают смесь при 15—50° так, чтобы содерж. р-рителя оставалось не ниже 8%. Поротно сушат в воздушной сушилке до содерж. р-рителя <0,5%. Порох. массу четырех рецептур вальцевали как обычным (на гор. вальцах и без р-рителя), так и предлагаемым способом. В первом случае сопротивление изделий на разрыв составило 100, 71, 66 и 67 кГ/см<sup>2</sup>, во втором 223, 228, 188 и 148 кГ/см<sup>2</sup>. Порох состава (%): НЦ (13% N) 39,9, НГ 44,15, централит 1, тротил 8,5, Цл 5, нитрат К 1,25, сажа 0,2 при вальцевании обычным способом дает полотно с сопротивлением на разрыв 38, сопротивлением сдвигу 28 и предельной ударной нагрузкой 13 кГ/см<sup>2</sup>, предлагаемый способ дает 138, 106 и 33 кГ/см<sup>2</sup> соотв.

6. Способ изготовления сырой массы для бездымных порохов. — Пат. ФРГ № 1060760 от 17.12.59. Herrmann E. (WC). РЖХим, 1961, 12Л601.

Отличается тем, что стабилизаторы и пластификаторы добавляют не в готовую порох. массу, а р-ряют в жидк. НЭ перед смещением его с НЦ. Такой порядок смещения обеспечивает более равномерное распределение добавок в порох. массе и уменьшает опасность процесса за счет снижения чувствительности НЭ к мех. воздействиям.

7. Способ изготовления бездымного пороха без растворителя. — Пат. ФРГ № 1023385 от 24.03.60. Reindl S. (WC). РЖХим, 1961, 17Л521.

Предложен способ изготовления бездым. пороха без летучего р-рителя, состоящий в том, что сырью массу обезвоживают на шнек-прессе с фильтром, желатинируют и пластифицируют обычными способами (обогреваемые вальцы) или на обогреваемом одно(много)шпиндельном шнек-прессе и формуют, пропуская через матрицу, установленную на выходе шнек-пресса.

8. Составы на основе нитроцеллюлозы и метод их изготовления. — Пат. США, № 2967098 от 3.01.61. Weil L. L. (AR). РЖХим, 1962, 5Л432.

Готовят легкотекущие суспензии из НЦ и нелетучих р-рителей, к-рые заливают в формы и затем отверждают при нагревании. Для приготовления суспензий пригодны р-рители, к-рые не пластифицируют НЦ при т-ре ниже 50°. Текущесть суспензии достигают при использовании НЦ в виде сферич. зерен диам. не более 250 мк (лучше 50—100 мк). В кач-ве р-рителей применяют НГ и ряд циерп. р-рителей: эфиры фталевой, себациновой к-т, гликолевые эфиры высших жирных к-т, бутоксиэтилфосфат и др. В полученных суспензиях м. б. равномерно распределены тв. измельченные неогр. добавки: NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, KClO<sub>4</sub>, TiO<sub>2</sub>, ZnO, ZnS и др. После заливки суспензии в формы ее нагревают, при повышенной т-ре НЦ пластифицируется и вся масса твердеет.

9. Способ получения нитроцеллюлозных порохов. — Пат. США, кл. 264-3, № 3378611, заявл. 9.06.61, опубл. 16.04.68. Kincaid J. F., Shuey H. M. (SN). РЖХим, 1975, 10Н457П.

Предложен способ получения пластизольных порохов, в к-рых в кач-ве тв. компонентов (>35% от веса состава) применяют пирокс. или балл. порох. со-

держащий до 12% НГ, а в кач-ве жидк. — смеси НЭ (напр., НГ) с невзрывч. пластификатором (ДМФ, дигубитилтартрат или триацетин). Напр., смешивают 55 (вес. ч.) балл. пороха (12% НГ) и 45 смеси, содержащей 69% НГ, 30% дигубитилтартарата и 1% этилцентралита, выдерживают под разряжением 15 мин и заливают при атм. давл. в форму диам. 67 мм. Массу в форме вакуумируют 15—30 мин, терmostатируют при 60° и атм. давл. 2 суток, заряд извлекают из камеры при —40°, просверливают осевое отверстие диам. 9,5 мм, покрывают шашку ацетатом Цл. Заряд весом 325—345 г горит со скоростью 7—8 мм/с.

10. Бездымный порох. — Пат. США, № 2988436 от 13.06.61. O'Neill J. J. (OM). РЖХим, 1963, 5И420П.

Предложен способ изготовления бездым. порохов разных типов, заключающийся в том, что особым образом приготовленные сферич. частицы НЦ смешиваются с порошкообразными добавками и нелетучим р-рителем, после чего осуществляют пластификацию при повышенной т-ре. В состав пороха могут входить: НЦ, нелетучий р-ритель более 25%, тонкоизмельченные неогр. добавки (NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, Кт горения, напр., окись, сульфид, хромат или азид Pb, Al-пудра и др.) в кол-ве до 65%. В кач-ве р-рителя используют НГ, бутантриолнатрат, динитрат ДЭГ и невзрывч. в-ва: ДБФ, дигубитилсукцинат, триацетин, трибутилфосфат, о-нитродифенил, ДМФ. Оптим. размер частиц НЦ ~ 0,05 мм. Метод позволяет получать изделия диам. 12—96 мм и длиной до 60 см.

11. Способ изготовления литых зарядов пороха. — Франц. пат., № 1605194, заявл. 29.03.62, опубл. 6.07.73. Blandin J., Abescat L. (AA). РЖХим, 1974, 22Н808П.

Получают сплавлением в закрытой форме основного гранулир. заряда состава (вес. %): НЦ (12,6% N) 91, метилфталата 4, стеарата Pb 3 и 2-нитро-ДФА 2 с избытком гремучего студня, содержащего 72 НГ и 28 триацетина, и флегматизаторами и стабилизаторами при т-ре 45—50° за 12 час; затем удаляют избыток р-рителя, нагревают остаток при 65° 72 час и получают литой заряд более безопасным способом, чем обычными.

12. Экструзионный метод производства бездымного пороха. — Пат. США, № 3028274 от 3.04.62. Winer R. (HP). РЖХим, 1963, 16Н400.

Зерна бездым. пороха предложено получать путем след. операций: формование массы состава 50—60% НЦ, 35—47% пластификаторов, 0—3% прочих ингредиентов методом литья в формы; вявление массы до полного затвердевания при 30—80° (1—600 час в зависимости от размеров заряда); выдержка при подходящей для экструдирования т-ре до достижения равномерного прогрева массы; экструдирование массы с помощью пресса через матрицу в виде шнура, к-рый режут на зерна нужной длины. При экструдировании в кач-ве смазки применяют силиконы, стеарат Pb или канделильский воск.

13. Процесс сушки жидких нитроэфиров. — Англ. пат., № 897708 от 30.05.62. Ohman V. РЖХим, 1963, 13Н366П.

Предлагается сушить жидк. НЭ не с помощью NaCl или др. неогр. солей, к-рые могут снижать стойкость НЭ и дают при горении порохов на основе его свечени, демаскирующее стартовые точки ракет, а с помощью тв. орг. водоотнимающих в-в, инерт. по отнош. к НЭ и мало р-римых в них. В кач-ве таких в-в рекомендуются амины, сахар, полиспирты и полигликоли. Лучшие рез-ты показала мочевина. Так, при фильтровании 8000 кг НГ с влажностью 0,4% в течение 6 дней через 30 кг мочевины получен пр-т с влажностью 0,28% и содерж. мочевины 0,066%.

14. Способ получения бездымного пороха. — Пат. США, кл. 149-97, № 3037891 от 5.06.62. Maag R. H. (OM). РЖХим, 1964, 9Н465П.

Основан на принципе насыщения сферич. гранул НЦ жидк. НЭ (НГ, динитраты ЭГ, ДЭГ, ТЭГ, ПЭТРН) и состоит из след. операций: перемешивание гранул НЦ в воде до образования суспензии; введение в суспензию несмешивающейся с водой р-рителя НЦ; выдержка суспензии до полного поглощения р-рителя гранулами НЦ; добавление к суспензии р-ра НГ (или др. НЭ) в не-

смешивающимся с водой р-рителе; выдержка суспензии до момента насыщения НЦ-гранул НГ и удаление р-рителя из гранул.

15. Способ получения порохов. — Пат. ФРГ, кл. 78c 9 (С06b), № 128133, заявл. 18.11.64, опубл. 19.06.69. Oversohl W. (NG). РЖХим, 1970, 13Н864.

Предложен способ непрерывного получения желатинизированных порохов, содержащих НЦ, НГ, стабилизатор и наполнитель. Через смеситель пропускают желатинизированную массу, добавляя на входе 30% сырой смеси и удаляя из аппарата такое же кол-во готовой массы. Контроль за степенью желатинизации осуществляется при помощи поляризации микроскопа.

16. Способ изготовления пороховых зарядов. — Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00, (С06d 5/00), № 1446933, заявл. 9.12.64, опубл. 1.02.73. Oversohl W., Seghers Arias M., Blötz S. (WC). РЖХим, 1974, 3Н677П.

Предлагается способ изготовления пороха смесей из НЦ (12,9—13,2% N), водор-римых солей с добавкой неорг. и/или металлического горючего. Из смеси получают гранулы, которые смешивают с НГ, умягчителем, стабилизатором, баллистич. добавками и получают т. н. гисполь, пригодный для литья зарядов. 45,5% пористого гранулята НЦ, 41 НГ и 13,5 триацетина перемешивают, загружают в формы, 10 мин подвергают вибрации и 72 час нагревают при 50—55°. Готовый порох заряд имеет скорость горения при давлении 11 кГ/см<sup>2</sup> 80 мм/с.

17. Способ непрерывной желатинизации нитроглицерина. — Япон. пат. № 29С01, № 10111, заявл. 15.03.65, опубл. 12.05.69. Цудзибаси К., Мацумото К., Уэно И., Окамото Т., Нагаока К., Оно Я. (АК). РЖХим, 1970, 11Н1077П.

Предлагается непрерывный способ желатинизации смеси НГ и НЦ путем подачи компонентов на конвейерную ленту, имеющую форму желоба, в который непрерывно подается НГ и НЦ.

18. Способ получения порохов. — Пат. ФРГ, кл. 78c 5/04 (С06b 5/04), № 1696381, заявл. 18.06.66, опубл. 3.12.70. Richter E., Meyer R. (WC). РЖХим, 1971, 14Н808П.

Получают пороха на основе НЦ (13,15% N), жидк. НЭ и многоатомных сп., а также неорг. и орг. азотсодержащих солей. Например, к 100 (вес. ч.) НЦ при перемешивании добавляют 20 НЦ с 25% сп., оставляют на 6 час, полученный гель 4 часа замешивают с 110 НЦ, 120 нитрогуанидина, 60 ац. и 30 с. д. и получают порох смесь с хорошей хим. стойкостью и высокими баллистическими данными.

19. Способ получения бездымяных порохов. — Япон. пат., кл. 29С211, № 20199, заявл. 5.04.67, опубл. 9.07.70. Сато Х., Иосида Б. (N). РЖХим, 1971, 16Н759П.

Получают пропиткой 2—10 ч. пенополиуретановой смесью 20—40 ч. НГ, 10—30 ч. желатинизатора и 1—2 ч. стабилизатора (ДЭФ, ДФА). Полученную массу формуют в бруски 15×15×15 мм, весом 1,3 г и упаковывают в пл. толщиной 0,001—0,1 мм (ПЭ, метил-ЦП, нейлон). При стрельбе таких порохом нач. скорость пули 325 м/с, давл. в стволе 900 кГ/см<sup>2</sup>. При использовании обычного пороха соотв. 328 и 650.

20. Способ получения бездымяных порохов. — Япон. пат., кл. 29С211, № 20200, заявл. 5.04.67, опубл. 9.07.70. Сато Х., Иосида Б. (N). РЖХим, 1971, 16Н760П.

Дисперсию 50—80 ч. нитрохлопка и 10—30 ч. ЦП в воде обрабатывают р-ром желатинизатора (НГ, нитротолуол, ТНТ) в орг. р-рителе (ац., сп., ароматич. углеводороды). Получаемый в виде брусков 15×15×1 мм порох при стрельбе дает нач. скорость пули 329 м/с, давл. в стволе 610 кГ/см<sup>2</sup>.

21. Пороха на основе обработанной ацетоном нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 149-98 (С06b), № 3447983, заявл. 31.07.67, опубл. 3.06.69. Sampath A. T., Csanady E. R., Danziger L. (SN). РЖХим, 1970, 13Н865П.

Получают порох с улучшенными мех. и баллистич. свойствами смешением НЦ и НЭ в воде или другом нер-роящем компоненте пороха в в-ве, выдерживают

0,5—36 час в контакте с парами р-рителя и медленно освобождают от р-рителя. В состав пороха входит (%) 40—65 НЦ, 20—45 НЭ и до 10 пластификатора. В кач-ве НЭ применяют НГ, 1,2,4-бутантиолитрат и 1,1,1-триметилолэтантиолитрат, ПЭТрН и др. Пластификаторы — ДМФ, ДЭФ, ДБФ, триацетин, трикрезилфосфат. Стабилизаторы — этилцентратит, 2-нитро-ДФА, и-нитроанилин. Можно вводить металлич. АІ и др. добавки. Р-рители — ац., сп. в смеси с эф., метил- и этилацетаты, метилпропилкетон и др. Сорбцию порохом паров р-рителя производят либо в реакторе насыщ. парами р-рителя, либо продувая р-ритель через слой пороха. Последующее удаление р-рителя достигается либо при нагревании пороха, либо при продувании через него теплого воздуха. При 25° сопротивление на разрыв 230 кГ/см<sup>2</sup>, относит. удлинение 73,2%, для необраб. ац. образца 45 кГ/см<sup>2</sup> и 12,4%.

22. Способ изготовления пороховых масс. — Пат. ФРГ, кл. 78c 5/00, (С06b 5/00, С06b 21/00), № 1771061, заявл. 29.03.68, опубл. 9.08.73, Richter E. (WC). РЖХим, 1975, 2Н344П.

Способ изготовления пороха массы на основе НЦ и НГ и кислородсодержащих неорг. или орг. солей состоит в двухстадийном смешении компонентов с р-рителем. Например, к 100 ч. НГ добавляют 20 ч. НЦ (12,6% N), смоченной сп., смесь оставляют на 6 час и к полученному гелю в смесителе добавляют массу, состоящую из смоченной сп. НЦ, нитрогуанидина, стабилизатора и р-рителя. Перемешивают при нагревании обычным способом и получают продукт высокой стабильности с хорошими баллистич. свойствами. Изготовление просто и безопасно.

23. Контроль качества в производстве бездымяных порохов. — J. Industr. Explos. Soc., Japan, 1968, 29, № 3, 204—7. Номура Д. РЖХим, 1969, 6Н816.

Описан эффективный метод контроля кач-ва продукции в производстве бездымяных порохов для военных целей, обеспечивающий быстрое обнаружение неполадок в технол. процессе и их устранение. Особое внимание уделяется повышению квалификации персонала и заинтересованности рабочих.

24. Способ получения одно- или многокомпонентного пороха. — Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00, (С06d 5/00, С06b 21/00), № 1771087, заявл. 1.04.68, опубл. 27.09.73. Oversohl W., Blötz S., Lindemann P. РЖХим, 1974, 21Н805П.

Патентуется способ изготовления пороха, содержащего смесь цилиндрич. (20%) и гранулир. (80%) зерен, отличающихся друг от друга по скорости горения, причем размер гранул составляет 1/3—1/2 размера цилиндрич. пороха. Интенсивность действия такого пороха заряда в 2—3 раза выше обычного; приведены баллистич. кривые порохов.

25. Быстрая сушка бездымяного пороха. — Пат. США, кл. 264—3 (С06b 21/02), № 3622655, заявл. 14.04.69, опубл. 23.11.71. Bonvata J. O., Rohrbaugh L. G. (H). РЖХим, 1972, 18Н582П.

Предлагается способ быстрого удаления р-рителя из бездымяного пороха путем экстрагирования р-рителя водой, суспензией пороха, насыщ. энергетич. пластификатором (НГ). Например, сырой гранулир. бездымяный порох, содержащий ~ 12 вес. % р-рителя, разделили на 2 порции, одну сушили обычным способом 72 часа, вторую обрабатали водой, суспензией, состоящей из 12% пороха и 88% воды, а также 0,15% НГ (равновесная конц-ция), в течение 8—15 мин. В обеих пробах в рез-те сушки осталось 0,19—0,5% влаги и 38—39% НГ.

26. Удаление воды из порохов и ракетных топлив в виде азеотропной смеси. — Пат. США, кл. 149—38 (С06b 11/00), № 3702271, заявл. 23.10.70, опубл. 7.11.72. Henderson L. D., Johnson C. E. (SN). РЖХим, 1973, 15Н633П.

Предлагается способ удаления влаги из отсыревших порохов и РТ путем смешения их с нер-римыми в воде летучими углеводородами (гексан, гептан, толуол, бзл), дающими с водой и компонентами топлива и ВВ азеотропные смеси, причем составы ВВ м. б. смесями на основе одного или двух ВВ или многокомпонентными системами обычных порохов или РТ. Например, 196,1 г влажн. пластизольного состава на основе НЦ смешивают с 196,1 г волокнистыми

НЦ, 7,5 г  $K_2SO_4$ , 7,5 г  $PbCO_3$  и 50 г гептана, 3 мин перемешивают прибавляют 385,5 г предварительно приготовленной смеси метриолтрита и динитрата ТЭГ, снова перемешивают 10 мин при 38°, отгоняют в вакууме гептан, после чего получают сухой и пригодный для использования состав.

27. Бездымные пороха.—Япон. пат., кл. 29C21, (С06B 21/00), № 51-113N495. заявл. 6.03.72, № 47-22242, опубл. 26.03.76. Иокояма А. (BG). РЖХим, 1973.

Предлагается одно- и двухосновные пороха на основе НЦ и НГ с добавкой эквивалентных кол-в метил- или этилортотформиата, к-рые взаимодействуют с влагой, содержащейся в исходных пр-тах, с образованием низкокалорийных пр-тов, что облегчает удаление воды из пороха. Порох характеризуется некой термич. стабильностью.

28. Конструкция пороховых зарядов.—Заявка ФРГ, кл. 78d 5/00, (O 5/00, С06b 19/04), № 2313856, заявл. 20.03.73, опубл. 26.09.74. (JS). РЖХим, 1975, 10H456П.

Предлагается способ изготовления порох. зарядов повышенной мощности для ствольного оружия путем смешения двух компонентов с различным временем горения. Быстрогорящий компонент (А) защищен слоем замедлителя (желатина или ее смеси с аравийской камедью) и представляет собой сферу частицы (0,3 мм) НЦ с 10% НГ, медленно горящий компонент (Б) — 1%-ный цилиндр. порох (диам. 4 мм, длина 6 мм) с 10% НГ. А:Б=3:7. Приведен пример нанесения защитного слоя на компонент А.

29. Способ получения пороха.—Заявка ФРГ, кл. С06d 5/00, № 235172, заявл. 16.10.73, опубл. 30.04.75. Eich J., Brachert H. (DN). РЖХим, 1975, 6H391П.

Изготавливаются пороха со сферич. зернами для оружия с низким давлением выстрела (напр., дробовой заряд) на основе НЦ, НГ или нитратов глинозема с регулятором горения. Смесь из 12,6 кг НЦ, 2,25 кг НГ и 0,15 кг ДФА перемешивают при 80 об/мин, прибавляют 48 г ЭА за 5 мин, нагревают до 60°, через 2 часа скорость перемешивания снижают до 54 об/мин, сразу прибавляют р-р 0,5 кг клея в 10 л воды при 70°, затем за 5 мин р-р 3,5 кг  $Na_2SO_4$  в 13,5 л воды при 70°, перемешивают 30 мин, отключают на 1 час, склоняют мешалку, прибавляют 0,5 кг сухого клея, через 10 мин прибавляют р-р 2 кг  $Na_2SO_4$  в 9 л воды при 70°, перемешивают 3 часа при 54 об/мин, отгоняют ч. р-рителя, нагревая р-р до 78°, через час отгонку прекращают, прибавляют р-р 0,175 кг диэтилдифенилмочевины и 0,80 кг ДБФ в 2 л ЭА, в 90 мин нагревают до 99°, отгоняют остаток р-рителя, охлаждают, промывают водой, просушивают и сушат пр-т.

30. Способ получения нитрогуанидиновых порохов.—Заявка ФРГ, кл. С06B 21/00, С06D 5/00, № 2461646, заявл. 27.12.74, опубл. 8.07.76. Kleiss I., Brachert H. (DN). РЖХим, 1977, 9H336П.

Патентуется способ получения порохов на основе НЦ, тэнса и/или гексогена в смеси с НГ или нитрогуанидином и др. в-вами. Преимущество способа заключается в непрерывном автоматич. процессе произв-ва, исключающем ручной труд, что улучшает кач-во и однородность пр-та.

31. Способ изготовления нитроцеллюлозного пороха с добавкой кетона.—Пат. США, кл. 149-38, (С06B 33/08), № 3969167, заявл. 30.12.74, № 537531. опубл. 13.07.76. Johannes G. E. РЖХим, 1977, 7H339П.

Предлагается способ получения ВВ и порохов на основе НЦ путем смешения низшего кетона с НЦ в соотн. 1:8—100:8 в безводни. среде с добавлением простого эфира, порошка металла (Al, Mg, Zn, бронза) в кол-ве 1—100% к весу ВВ и окислителя 1—100% к весу ВВ. Напр., к 226,8 г двухосновного НЦ-пороха прибавляют при перемешивании и 20° 125 мл сп., через 95° смешав сп., остаток помещают в ПЭ-сосуд, прибавляют 125 мл диметилкетона, перемешивают 1 час, полученную однородную массу разливают в формы диам. 9,3 мм, прессуют с силой 15000 кГ за 35 с, вынимают из формы, сушат и по-

лучают порох, к-ый сообщает снаряду дульную скорость 325 м/с. Порох обладает высокой прочностью и стойкостью к т-ре и погодным условиям. Приведены примеры ВВ на основе смеси НЦ и ТНТ, детонирующей от КД № 8.

32. Способ рекуперации нитроглицерина из сточных вод производства нитроглицериновых взрывчатых веществ и порохов.—Норв. пат., кл. С06B 21/00, № 134835, заявл. 23.05.75, № 751834, опубл. 21.12.76. Ostern S. (DI). РЖХим, 1977, 21H308П.

## 2. РЕЦЕПТУРЫ, ДОБАВКИ

1. Пороха, бедные кислородом.—Пат. ФРГ, кл. 78d 1/01 (С06d), № 1150914, заявл. 22.10.57, опубл. 16.01.64. Leunig H. (WC). РЖХим, 1965, 5H571П.

Предложены низкокалорийные пороха на основе компонентов балл. пороха и эндотермичных в-в (ЭВ), разлагающихся с выделением большого кол-ва легких газов. В кач-ве ЭВ предложены бутадиен, циклопентадиен, гидразин, алюмогидрид Li, боргидрид Li и их смеси. Балл. порох используют для создания т-ры, необходимой для разл. ЭВ. Оба компонента снаряжают раздельно, при этом форма зарядов и выбор балл. пороха и ЭВ позволяют регулировать скорость и т-ру горения.

2. Бездымный порох и твердое ракетное топливо.—Пат. ФРГ, № 1056989 от 29.10.59. Knöffler G. (WC). РЖХим, 1960, 74740П.

Для изготовления порохов балл. типа предложен в кач-ве ВВ, пластифицирующего НЦ, динитрофенилэтилнитрат, получаемый нитрованием фенилэтилового сп. Применение его при изготовлении низкокалорийных порохов позволяет избежать добавления в-в, понижающих калорийность, что повышает кач-во пороха.

3. Применение пороха для стрельбы стабилизованными гранатами из гладкоствольных мортир.—Пат. ФРГ, кл. 78c, 4, (С06b), № 1145528, заявл. 16.01.61, опубл. 6.02.69. (HT). РЖХим, 1970, 5H1016П.

Патентуются составы из известных метательных порохов с добавлением (%) НГ 36—44, гексогена 4—14 и *n*-фенилендиамина 2—12. Добавки устраняют неравномерное давл. порох. газов и способствуют точному расчету давл. в момент вылета гранаты из гладкого ствола. Основанием такого расчета является новая теория внутр. баллистики. Пример состава (%): НЦ 50±4, НГ 40±4, фенилендиамина 7±5, стабилизатора 0,8±0,7 и гексогена 3±3.

4. Нитроцеллюлозные пороха, содержащие свинцовые соли алифатических кислот.—Пат. США, № 2982638 от 2.05.61. Cooley R. A., Bruson H. A. (OM). РЖХим, 1962, 20L404.

Предлагается вводить в состав пороха на основе НЦ в кач-ве Кт горения свинцовые соли алифатич. к-т, имеющие более 6 углеродных атомов. Введение Кт горения осуществляется либо при изготовлении гранул НЦ, либо непосредственно при отливке или прессовании изделий, используя р-р Кт горения в соотв-щем р-рителе. Скорость горения предлагаемых порохов быстро увеличивалась при повышении давл. до определенной величины, а при дальнейшем росте давл. оставалась практически постоянной.

5. Способ регулирования баллистических характеристик прессованных порохов на двойной основе.—Франц. пат., кл. C08b, № 1605217, заявл. 23.10.61, опубл. 31.08.73. Herchin M. (AA). РЖХим, 1975, 3H304П.

Предлагается способ регулирования баллистич. характеристик порохов, полученных прессованием или спеканием гранулир. пороха и гремучего студня, путем введения газ. сажи в конечный пр-т и в его компоненты. Порох состава: 92,8 НЦ, 3 стеарата Pb и 4,2 метилфталата прессуют с гремучим студнем, содержащим 69,6 НГ, 26,1 триacetина и 4,3 2-нитро-ДФА при вес. соотн. 62,8:37,2, спекают в обычных условиях 96 час при 60°, после чего вводят сажу

в виде суспензии в ац. или сп. в кол-ве 01, 0,2 и 0,3% в момент достижения желатинизации НЦ. При давл. 40 кГ/см<sup>2</sup> скорость горения 6,2—6,8 мм/с (сажи 5,8), а при давл. 120 кГ/см<sup>2</sup> 8,3 и 11,5 соотв. Приведены графики изых скорости горения в зависимости от давл. и содерж. сажи.

6. Баллистический порох.—Англ. пат., кл. C1D (C06b), № 997368, заявл. 29.03.62, опубл. 7.07.65. (НТ). РЖХим, 1967, 9Н653П.

Для улучшения баллистич. характеристик снарядов для гладкоствольных орудий предлагаются пороха, содержащие (вес. %) >25 НГ, 2—12 н-фенлендинамина, 4—14 гексогена, а также др. орг. нитраты, стабилизирующие добавки и присадки для улучшения характеристик горения.

7. Способ введения солей свинца в многокомпонентные пороха.—Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00, (C06d 5/00), № 1446872, заявл. 25.07.63, опубл. 16.09.71 Ratz H., Brachert H. (DN). РЖХим, 1972, 10Н682П.

Предлагается способ смешения многокомпонентных порохов с орг. солями свинца путем предв. р-рения последних в формамиде, его N-алкилпр-ных цДМСО. В порохе даже при сильном увеличении не обнаруживается отдельные вкрапления свинцовых солей.

8. Пороха, содержащие соли меди и свинца, алюминий и нитроцеллюзу.—Бельг. пат., кл. F42c, № 694407, заявл. 22.02.67, опубл. 13.11.70. Саш. А. Т. (FZ). РЖХим, 1971, 12Н671П.

Предлагаются пороха состава (вес. %): 42—50 НЦ (12,6% N) или 50 НЦ (12,14% N), 34—45 НГ, 0—7 триацетина, 0—7,5 ди-н-пропиладипата, 2 2-нитро-ДФА, 0—3 ацетата Цл, 0—2,5 салицилата Pb и/или 0—2 салицилата Cu, 0—2,5 одноосновного салицилата Pb или Cu, 0—3,8 β-резорцината Pb и/или 0—2,5 той же соли Cu, 0—2,5 одноосновного β-резорцината Pb и/или 0—2 той же соли Cu, 0—10 порошка Al и 0,1 воска. Пороха в диапазоне давл. 14—281 кГ/см<sup>2</sup> имеют скорость горения ~10 мм/с и теплоты горения 600—1250 ккал/г.

9. Нитроцеллюзный двухосновный порох, содержащий тройную смесь эфиров азотной кислоты.—Пат. США, кл. 149-100 (C06b 5/00), № 3867214, заявл. 18.09.67, опубл. 18.02.75. Zucker J., Trask R., Costa E. (SA). РЖХим, 1976, 1Н300П.

Патентуются усовершенств. двухосновные пороха на основе НЦ с добавкой тройных смесей НЭ (вес. %): 14,375—35,625 тринитрата trimetilolэтина (I), 5,750—14,250 динитрата ТЭГ (II) и 2,875—7,125 динитрата ДЭГ (III); I и II и динитрата ЭГ или I, III и тринитратглицериномонолактама и др. Добавка НЭ способствует равномерной скорости горения заряда и снижению изохорной т-ры пламени при сохранении достаточно большого объема газов, т. е. уд. мощности заряда, что при сохранении эффективности заряда в меньшей степени разрушает ствол оружия. Пример состава (вес. %): 58,5 НЦ (13,15±0,5% N), 0,3 криолита, 25 I, 10 II, 5 III, 1,5 этилцентралита. Переработка на экструдере или прессе. Заряды по термохим. и мех. св-вам не отличаются от станд.

10. Присадки для снижения эрозии канала ствола стрелкового оружия большого калибра.—Пат. США, кл. 102-38 (F42b), № 3426684, заявл. 18.01.68, опубл. 11.02.69. Jacobson D. E., Ek S. Y. (We). РЖХим, 1970, 12Н1197П.

Для снижения эрозии газ. пр-тами в порох. заряд добавляют 0,05—0,3 вес. % антиэрозионной присадки (АЭП), представляющей собой тонконизмельченные порошкообразные титанаты, ванадаты, вольфраматы, ниобаты, танталаты Na, K, шел.-зем. металлов. АЭП применяют в смеси с парафином, нанесенным на ткань, к-рую помещают между стенкой гильзы и порох. зарядом. При использовании АЭП разгар по днам. канала ствола 20 мм автоматич. пушки после испытания снижался на 25—95% по сравнению с разгаром без АЭП.

11. Двухосновный нитроцеллюзный порох, содержащий тринитрат бутантриола.—Пат. США, кл. 149—100, (C06b 5/00), № 3867215, заявл. 26.03.68, опубл. 18.02.75. Zucker J., Trask R. L., Costa E. (SA). РЖХим, 1976, 1Н301П.

Патентуются НЦ-пороха с добавкой тройной смеси НЭ (пат. США № 3867214), в к-рой вместо динитрата ДЭГ используется тринитрат бутантриола в кол-ве 19—29 вес. % к общему весу заряда. Заряды обладают потенциальной энергией >116000 кГ·м/1 кг заряда и изохорной т-рой пламени <350°К.

12. Способ изготовления трехкомпонентного пороха.—Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00 (C06d 5/00), № 2046663, заявл. 22.09.70, опубл. 7.06.73. Nolte H., Lindemann P., Hahn W. (WC). РЖХим, 1974, 6Н631П.

Предлагается способ изготовления трехкомпонентного пороха с высокими баллистич. св-вами на основе НЦ, НЭ многоатомных сп. и водор-римых азотсодержащих соединений (нитрогуанидин, гуанидиндинитрат, дициандиамид, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>). Р-римые в-ва вымываются водой из Пв зерен пороха, а образующиеся полости заполняются флегматизатором, что способствует лучшему горению пороха.

13. Бездымный порох.—Япон. пат., кл. 29C21, (C06b 3/00), № 49-46894, заявл. 28.10.70, опубл. 12.12.74. Синовара М., Кайто К., Такидзука М. (N). РЖХим, 1975, 22Н355П.

Составы бездым. порохов получают добавлением 10—15% взрывч. орг. окислителя (нитроамины, нитросоединения, НЭ) к модифицир. двухкомпонентным порохам или добавлением 30—85% окислителя к порохам, содержащим полибутадиен.

14. Низкокалорийные пороха, выделяющие инертные газы.—Пат. США, кл. 149-18, (C06b 3/02), № 3764416, заявл. 13.05.71, опубл. 9.10.73. Costa E., Lantz R., Seals W. O. (SA). РЖХим, 1974, 16Н836П.

Предлагаются заряды порохов (вес. %): 30—40 НЦ, 10—25 НГ, 10—25 пластификатора (триацетин, октаацетат сахарозы или эфиры себациновой, адипиновой и фталевой к-т), 1—8 баллистич. модификатора, 0,02—0,1 газ сажи, 10—30 наполнителя — гетероциклич. нитрамина и 1—5 стабилизатора — арилгидроксида. Получают гранулир. порох с теплотой горения 750 ккал/г, порох. газами, содержащими N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>O и т. воспл. >2000°C. Приведены графики зависимости скорости горения составов от давл. при разных т-рах (бомба Кроуфорда).

15. Триаминогуанидиновый порох.—Пат. США, кл. 149-18 (C06d 5/06), № 3732131, заявл. 14.10.71, опубл. 8.05.73. Haug V. E., Frankel M. B. (NR). РЖХим, 1974, 5Н693П.

Смешивают (вес. %) 55 триаминогуанидиннитрата, 23 триметилолнитрата, 12 смеси триаминогуанидиннитрата с октогеном или гексогеном, 2,5 динитрата ТЭГ, 6 НЦ (12,6% N), 1,3 этилцентралита в вертикальном смесителе, формируют в стержни, отверждают при 55° 48 час. Термостойкость пороха по Тальян 75°—0,001, 90°—0,003, 110°—0,060. Скорость горения (мм/с) при давл. кГ/см<sup>2</sup>: 28—6,9; 42—9,4; 56—12; 70—14; 84—16,2; 105—18,9.

16. Двухосновный порох, содержащий органические азиды.—Пат. США, кл. 149-19.8 (C06d 5/06), № 3883374, заявл. 26.04.72, опубл. 13.05.75. Rosher R. (SN). РЖХим, 1976, 5Н377П.

Предлагается порох на основе НЦ, НГ и RCH<sub>2</sub>N(NO<sub>2</sub>)CH<sub>2</sub>N<sub>3</sub> (I), [R=H, алкил с C<sub>1</sub>—6, группа N(NO<sub>2</sub>)CH<sub>2</sub>N<sub>3</sub> или алкил с C<sub>1</sub>—6, где H (один или более) замещен на N(NO<sub>2</sub>)CH<sub>2</sub>N<sub>3</sub>]. В состав входит триацетин, смесь резорцина и 2-нитро-ДФА, Al, NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> и др. добавки. Напр., предлагается состав (%): 12 НЦ; 25,3 НГ; 8 I [R=CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>N(NO<sub>2</sub>)CH<sub>2</sub>N<sub>3</sub>], 34,8 NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, 16 Al, 12 НЦ; 25,3 НГ, 8 I [R=CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>N(NO<sub>2</sub>)CH<sub>2</sub>N<sub>3</sub>], 1,2-нитро-ДФА, 1,3 резорцина и 1,6 триацетина.

17. Оружейные пороха, содержащие нитрат триаминогуанидина.—Англ. пат. кл. C1D (C06B 5/02), № 1362506, заявл. 22.12.72, опубл. 7.08.74. Haug V. E., Flanagan J. E., Frankel M. B. (P). РЖХим, 1975, 22Н354П.

Для повышения энергетич. характеристик, снижения т-ры горения, улучшения физ.-мех. св-в НГ-порохов предлагается вводить в их состав (1) 25–80 нитрата триаминогуанидина, 0–30 гексогена или октогена, 5–30 НЦ, 5–10 пластификатора (триметилолэтанитрат, динитрат ТЭГ) или 5–20 д-пластификатора (ПЭ, полипропиленгликоль, бутилкарбонат). Св-ва полученного пороха: т-ра горения 2892°К, уд. работоспособность 122000 кГ·м/кг, чувствительность к удару 11,7 кГ·см; скорость горения 6,95; 9,55; 12,14; 16,19 мм/с соотв. при 28, 42, 56, 70, 84, 105 ат, показатель степени в законе скорости горения  $n=0,78$ .

18. Порох на основе нитрата триаминогуанидина. — Франц. заявка, № C06d 5/00, C06d 15/00, № 2221423, заявл. 5.01.73, опубл. 11.10.74. (R). РЖХим, 1976, 4Н330П.

Патентуется порох в виде перфорир. гранул состава (вес. %): 50–80 триаминогуанидиннитрата (I), 0–20 втор. окислителя (гексоген или октоген), 5–10 НЦ, 5–10 динитрата ТЭГ (II) или др. в-ва. В смесителе тщательно перемешивают при 20° состав (вес. %): 12 гексогена, 55 I, 23 триметилолэтанитрата, 2,5 II, 6 НЦ (12,6% N), 1,3 этилцентралита и 0,2 резорцина, полученнную массу сразу прокатывают в стержни или ленты, время затвердевания 48 час при 55°. Приведены данные испытаний на чувствительность к удару, трению и др.

19. Пороха на основе комплексов нитроцеллюлозы. — Пат. США, № 149-92 (COGB 25/34), № 4033798, заявл. 29.03.76, № 671475, опубл. 5.07.77. Brodman B. W., Devine M. P., Schwartz S. (SA). РЖХим, 1978, 7Н446П.

С целью получения высоконергетич. арт. порохов, обеспечения совместности НЦ с тв. ВВ (октагидро-1,3,5,7-тетранитро-(I)- или гексагидро-1,3,5-тринитро-сими-триназином (II)) предлагается получать в р-ре этил-, пропилямилацетата комплексы 85–32% НЦ с 15–68% II или 80–26% НЦ с 20–74% I. Комплексы образуются за счет Н-связей между ОН-группами НЦ и О-атомами I или II. Пример: готовят р-ры 1,12 г НЦ (12,6% N) в 100 мл ЭА и 0,25 г I в 100 мл ЭА, смешивают в соотн. 1:3 по объему. Р-ритель удаляет значительно улучшить баллистич. св-ва НЦ-порохов.

### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРЫХ ПОРОХОВ

1. Способ рекуперации составных частей из бездымного нитроглицеринового пороха. — Пат. США, № 2843584 от 15.07.58. Buel R. R. (LP). РЖХим, 1960, 2354П.

Порох в виде стружки толщиной ~1,5 мм обрабатывают бзл или др. р-ритеlem, к-рый р-ряет НГ, централит и др. компоненты, но не р-ряет НЦ. Р-р пропускают через адсорбц. колонку, заполненную тонкозернистой кремниевой к-той с кизельгуром. Очищ. от добавок р-р НГ разгоняют под вакуумом и извлекают НГ из остатка ЭА. Для рекуперации поглотителя колонку промывают эф. Полученные ингредиенты можно вновь применять для произ-ва пороха. № 3378545, заявл. 5.10.65, опубл. 16.04.68. Riccardi S. A. (OM). РЖХим, 1969, 20Н732П.

Предложен полунепрерывный процесс извлечения НЦ из некондиц. бездым. порохов, основанный на экстракции р-рителями ДНТ, ДБФ, ДФА и др. орг. добавок. Р-рители, инерт. по отнош. к НЦ: бзл, толуол, изо-PrOH с добавками (N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, газы сжижания углеводородов с малым содерж. O<sub>2</sub>) в двух параллельных экстракторах. Третью экстракцию производят свежим р-рителем в теплое время 1 часа при 68°, маточник отделяют и направляют на вторую экстракцию во второй экстрактор. Р-рители отгоняют, НЦ сушат, содерж. примесей <0,35%. Общая продолжительность технол. цикла 15 час.

3. Извлечение компонентов из трехкомпонентных порохов, содержащих нитрогуанидин. — Бельг. пат., кл. C06b, № 717436, заявл. 1.07.68, опубл. 1.03.72. (RB). РЖХим, 1973, 3Н737П.

Порох, состоящий из НЦ, НГ и 47–55% нитрогуанидина, измельчают под водой и подвергают двухступенчатой экстракции. На первой ступени для экстракции НГ в кач-ве р-рителя используют ДХМ, ХЛФ, СCl<sub>4</sub>; на второй ступени порох экстрагируют гор. водой для р-рения нитрогуанидина. Оставшийся НЦ используется для произ-ва порохов для охотничьих ружей. Из р-ра НГ извлекают ДЭГ; р-р НГ в ДЭГ смешивают с водой и извлекают НГ декантацией. Воды, гор. р-р нитрогуанидина охлаждают для его кристаллизации, фильтруют и вновь р-ряют для послед. экстракции.

4. Способ обработки старых порохов для их регенерации. — Франц. пат., кл. C06b 5/00, № 2063402, заявл. 14.10.69, опубл. 9.07.71. Leneveu L., Rat R., Tanguy A., Villey—Desmeseret F. (DA). РЖХим, 1972, 11Н534П.

Проводят экстракцию ДХМ. Перед экстракцией проводят деграфитизацию пороха 95% сп. при 20°, а затем экстрагируют водор-римые в-ва кипячением в воде. Получают порох с Q=909 кал/г, к-рый м. б. использован как порох марки «Т».

### 4. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Действие γ-излучения на ВВ. — Chimica e industria, 1960, 42, № 11, 1238–1242. Piantanida E., Piazz M. РЖХим, 1961, 15Б436.

Констатируется уменьшение хим. стабильности образцов пороха, подвергнутых γ-облучению в зависимости от интенсивности и длительности облучения.

2. Электростатический заряд при производстве бездымного пороха. II. Об утечке электростатического заряда в бездымном порохе. — J. Industr. Explos. Soc., Japan, 1962, 23, № 2, 70–76. Уэтакэ М., Сато Х. РЖХим, 1964, 6Н486.

При изучении утечки электростатич. заряда в изделиях из балл. порохов установлена зависимость между статич. напряжением и временем хранения, эл. сопротивлением и емк. балл. пороха; при этом учитывается изменение сопротивления в цепи утечки со временем.

3. Влияние гамма-излучения на поведение ВВ. III. — Chimica e industria, 1962, 44, № 3, 247–250. Piantanida E., Piazz M. РЖХим, 1962, 23Б707.

Описывается опыты с бездым. порохами с целью установления зависимости эффективности действия γ-излучения от содерж. централита. Сообщ. II см. РЖХим, 1962, 20Б325.

4. Содержание влаги в бездымных порохах. — J. Industr. Explos. Soc., Japan, 1962, 23, № 6, 302–307. Уэтакэ М., Номура Д. РЖХим, 1964, 13Н451.

Исследован ряд факторов, влияющих на равновесное содерж. влаги в порох. зарядах. Установлено, что равновесное содерж. влаги зависит от относит. влажности воздуха, при к-рой происходит увлажнение и высушивание бездым. порохов. На содерж. влаги влияет кол-во остаточных р-рителей. При высоком содерж. остаточных р-рителей образуется большое кол-во некрист. включений, обладающих повышенной гигроскопичностью; такие образцы пороха характеризуются высоким содерж. влаги. Исследованы методы определения содерж. влаги. Для точного определения неизначит: изменения содерж. влаги в бездым. порохах рекомендуется метод Фишера.

5. Исследование глубины проникновения флегматизатора в пороховую массу. — Tehnika, 1966, 21, № 6; Hem. ind., 20, № 6, 138–140. Rankovic-Jovanovic D. РЖХим, 1967, 6Н607.

Глубину проникновения централита, камфоры, ДБФ, ДНТ, ДФА в порох. массу измеряли под микроскопом с объективами, увеличивающими в 50, 70 и 240 раз, с предв. обработкой среза порох. зерна реагентами, дающими цветные р-ции с названными компонентами. Для централита, камфоры и ДБФ использовали флуоресценц. с предв. бромированием Пв среза. ДНТ восстанавливали

вали  $TiCl_3$  и использовали реагенты на амин, ДФА проявляли с помощью  $HNO_3$ . Метод позволяет быстро и однозначно определить глубину проникновения флегматизаторов и стабилизаторов без фотографирования образца.

6. Исследование изотермической сжимаемости нитроглицериновых порохов в области давлений до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и температур  $20-92^\circ\text{C}$ . — Ж. физ. химии, 1966, 40, № 9, 2125—2129. Балашов Д. Б. РЖХим, 1967, 4Б711.

Разработана методика измерений изотермич. об. сжимаемости и коэф. теплового расширения НГ-порохов в области давл. до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и т-р  $20-92^\circ\text{C}$ . Получены расчетные ф-лы для определения объема, коэф. теплового расширения и декремента объема по эксперим. данным при высоких давл. т-рах.

7. Исследование изотермической сжимаемости нитроглицериновых порохов в области давлений до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и температур  $20-92^\circ\text{C}$ . II. Результаты. — Ж. физ. химии, 1966, 40, № 12, 2937—2940. Балашов Д. Б. РЖХим, 1967, 10Б955.

Исследовано изменение объема НГ-порохов балл. типа с содерж. НГ 28, 40 и 60% в области давл. до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и т-р  $20-92^\circ\text{C}$  методом смещения поршней в пьезометре. Определены коэф. теплового расширения (а) НГ-порохов при атм. давл. в интервале т-р  $20-92^\circ$  с точностью  $\pm 5\%$ . Декременты объема  $-DV/V_0$  при  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и  $18-20^\circ$  равны соотв. 16,7, 16,8 и 18,7 от нач. объема, а при  $92^\circ$  — 31,3, 21,4 и 23,4%. Изотермы плотностей НГ-порохов пересекаются при давл.  $4400-19300 \text{ кГ/см}^2$ , возрастающих с т-рой и с повышением содерж. НГ. Выше указанных давл. изобарич. повышение т-ры сопровождается возрастанием плотностей. Плотности порохов при атм. давл. и  $18-20^\circ$  равны соотв. 1,58, 1,63 и  $1,62 \text{ г/см}^3$ , а при  $92^\circ$  — 1,53, 1,57 и  $1,55 \text{ г/см}^3$ . Плотности порохов при  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и  $18-20^\circ$  равны 1,90, 1,96 и  $1,98 \text{ г/см}^3$ , а при  $92^\circ$  — 1,95, 2,0 и  $2,02 \text{ г/см}^3$ . Коэф. теплового расширения порохов уменьшаются с давл. и выше  $4400-19300 \text{ кГ/см}^2$  становятся отриц. При высоких давл. они возрастают с т-рой.

8. Термодинамические свойства нитроглицериновых порохов в области давлений до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и температур  $20-92^\circ\text{C}$ . I. Термические коэффициенты. — Ж. физ. химии, 1966, 40, № 12, 3065—3070. Балашов Д. Б. РЖХим, 1967, 19Б534.

По  $P-V-T$ -данным в области давл. до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и т-р  $20-92^\circ$  определены термич. коэф. НГ-порохов балл. типа с содерж. НГ 28, 40 и 60%. При атм. давл. термич. коэф. имеют значения, характерные для орг. в-в. Коэф. теплового расширения а и термич. коэф. давл. в быстро уменьшаются с давл. При давл.  $4400-19300 \text{ кГ/см}^2$ , соотв-щих пересечению изотерм объемов исслед. порохов, а и в проходят через нуль. При более высоких давл. а и в имеют отриц. значения. Изотермич. сжимаемость значительно уменьшается с давл. Все термич. коэф. зависят от содерж. НГ в составе порохов. Это указывает на то, что явление пересечения изотерм объемов обусловлено изменением взаимодействия фаз системы НГ-коллоксилии с возрастанием т-ры при высоких давл.

9. Термодинамические свойства нитроглицериновых порохов в области давлений до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и температур  $20-92^\circ\text{C}$ . II. Теплоемкости. — Ж. физ. химии, 1967, 41, № 1, 126—130. Балашов Д. Б. РЖХим, 1968, 5Б685.

По  $P-V-T$ -данным в области давл. до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и т-р  $20-92^\circ$  определены уд. теплоемкости  $C_p$  и  $C_v$  балл. порохов с содерж. НГ 28, 40 и 60%. При  $20^\circ C_p = 0,4-0,46 \text{ кал/г-град}$ ,  $C_v$  возрастает с т-рой до максимума при  $40^\circ$ , образует минимум при  $60-65^\circ$  и далее снова возрастает.  $C_p$  уменьшается с давл. вначале с возрастающей, а затем с убывающей интенсивностью.  $C_v$  возрастает с давл. до максимума, а затем уменьшается с убывающей интенсивностью. Выше  $4400-19300 \text{ кГ/см}^2$  в области отриц. значений коэф. теплоемкости.  $C_p/C_v$  возрастает, стремясь к максимуму и достигая значений 1,2—1,6. Термодинамич. параметры порохов зависят от содерж. НГ.

10. Термодинамические свойства нитроглицериновых порохов в области давлений до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и температур  $20-92^\circ\text{C}$ . III. Энтропия и внутренняя энергия. — Ж. физ. химии, 1967, 41, № 2, 465—469. Балашов Д. Б. РЖХим, 1968, 5Б686.

По  $P-V-T$ -данным в области давл. до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и т-р  $20-92^\circ$  определены энтропия  $S$  и внутр. энергия  $U$  балл. порохов с содерж. НГ 28, 40 и 60%. С повышением т-ры  $S$  и  $U$  возрастают. Уменьшение  $S$  с давл. происходит до  $4400-19300 \text{ кГ/см}^2$ , а  $U$  до  $2500-8400 \text{ кГ/см}^2$ . При более высоких давл.  $S$  и  $U$  возрастают с уменьшающейся интенсивностью. Изменение  $S$  и  $U$  с давл. зависит от содерж. НГ в составе порохов.

11. Термодинамические свойства нитроглицериновых порохов в области давлений до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и температур  $20-92^\circ\text{C}$ . IV. Термодинамические потенциалы. — Ж. физ. химии, 1967, 41, № 8, 1879—1883. Балашов Д. Б. РЖХим, 1968, 13Б835.

По  $P-V-T$ -данным в области давл. до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и т-р  $20-92^\circ$  определены энталпия  $h$ , свободная энергия  $f$  и изобарно-изотермич. потенциал  $g$  балл. порохов с содерж. НГ 28, 40 и 60%. С повышением т-ры  $h$  возрастает, а  $f$  и  $g$  уменьшаются. С повышением давл.  $h$  линейно возрастает,  $f$  возрастает с повышающейся интенсивностью, а  $g$  — с уменьшающейся интенсивностью. Исследование термодинамич. св-в показало, что они зависят от содерж. НГ в составе порохов.

12. Термодинамические свойства нитроглицериновых порохов в области давлений до  $26000 \text{ кГ/см}^2$  и температур  $20-92^\circ\text{C}$ . V. Исследование изэнтропических процессов. — Ж. физ. химии, 1967, 41, № 11, 2793—2798. Балашов Д. Б. РЖХим, 1968, 20Б1037.

Для НГ-порохов балл. типа Н, НБ-40 и НБ-60 определены т-ра и адабатич. т-рный эффект сжатия ( $\partial T/\partial P$ )<sub>s</sub> порохов в зависимости от давл. Рассмотренные термодинамич. св-ва порохов зависят от содерж. в их составе НГ. Определены плотности НГ-порохов при адабатич. сжатии. При  $26000 \text{ кГ/см}^2$  их значения на 0,5—2,5% меньше, чем при изотермич. сжатии. Расчетные адабатич. плотности пороха «Н» удовлетворительно согласуются с плотностями при ударном сжатии. Произведена приближенная оценка т-ры в ударной адабате.

13. Теплофизические коэффициенты нитроглицеринового пороха при низких температурах. — Физ. горения и взрыва, 1967, 3, № 1, 40—44. Жданов В. Ф., Маслов В. П., Хлевной С. С. РЖХим, 1968, 11Н747.

Определены теплофизич. коэф., теплоемкость ( $c$ ), теплопроводность ( $\lambda$ ) и т-ропроводность ( $\alpha$ ) НГ-пороха «Н» и пороха «Н» с 1% сажи при т-рах  $-160-+30^\circ$ . При этих т-рах  $c$  возрастает от 0,14 до 0,24 кал/г-град,  $\alpha$  уменьшается от  $0,24 \cdot 10^{-2}$  до  $0,16 \cdot 10^{-2} \text{ см}^2/\text{с}$ . В области  $-38-+20^\circ$ , где может происходить кристаллизация НГ, авторам не удалось получить надежные значения  $\alpha$  и  $c$ , с ростом т-ры от  $-20$  до  $+30^\circ$  с снова линейно растет, а  $\alpha$  падает.  $\lambda$  слабо растет с увеличением т-ры (на 30%).

14. Исследование теплофизических свойств порохов. — Сб. «Физ. аэродисперсн. систем». Вып. 2. Киев. Киевск. ун-т, 1970, 117—127. Глухов В. И., Глухов В. Е., Федосеева Н. В., Дмитриев В. И. РЖХим, 1970, 14Б1150.

Описаны способы и ре兹-ты измерения коэф. теплопроводности ( $\alpha$ ) и т-ропроводности ( $\kappa$ ) пороха НБ с добавками Al и Mg. Зависимости  $\alpha$  и  $\kappa$  от т-ры пороха ( $30-90^\circ$ ), процента добавки (5—20%) и относит. плотности (0,92—1,00) представлены в графич. форме. По порядку величины  $\alpha$  равно  $10^{-4} \text{ кал/см}\cdot\text{с-град}$ ,  $\kappa = 10^{-4} \text{ см}^2/\text{с}$ . Определены значения  $\alpha$  и  $\kappa$  жидк. подслоя горящего пороха, к-рые оказались на два порядка выше, чем для исходного пороха.

15. Эффективная глубина поглощения света в нитроглицериновых порохах. — Физ. горения и взрыва, 1971, 7, № 2, 299—303. Михеев В. Ф., Жданов В. Ф., Хлевной С. С. РЖХим, 1972, 8Б1297.

Получено решение ур-ния теплопроводности, определяющее распределение т-ры вблизи Пв полупрозрачного тв. тела, на к-рую падает постоянный поток лучистой энергии. На основании соотнош. для т-ры на Пв в-ва ( $T_s$ ) и измеренных с помощью термопар значений  $T_s$  в образцах из пороха «Н» и смеси «Н» + сажа определены коэф. прозрачности и поглощения полир. Пв пороха «Н» ( $B_1=0,86$ ).

16. Измерение теплопроводности порохов методом зонда. — Физ. горение и взрыва, 1971, 7, № 4, 611—613. Зарко В. Е., Буфетов Н. С., Златомрежев Н. И., Хлевной С. С. РЖХим, 1972, 19Н617.

Методом теплового зонда измерена теплопроводность НГ-пороха «Н» и пресс. смеси  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  и крахмала.  $\lambda$  пороха «Н» при  $20^\circ$   $(6,0 \pm 0,1) \times 10^{-4}$  кал/см·с·град.

17. Использование воска в производстве ВВ, порохов и пиротехнических составов. — Seifen—Ole—Fette—Wachse, 1972, 98, № 9, 261—264. Schiller P. РЖХим, 1972, 18Н584.

Приводятся физ.-хим. константы различных типов восков (церезина, озокерита, пчелиного воска, нефтяных восков и парафинов), применяемых в кач-ве флегматизаторов, смягчителей и др. добавок, а также для пропитки бумажных материалов для патронов и футляров для пиротехн. изделий, огнепроводов и детонирующих шнурков.

18. Исследование влияния старения на диэлектрические свойства пороха. — Biwl. WAT J. Dabrowskiego, 1976, 25, № 10, 131—134. Mrzewinski T. РЖХим, 1977, 10Н350.

Исследована зависимость диэлектрической проницаемости  $\epsilon'$  НЦ-пороха от времени и способа его старения, а также от частоты изменения эл. поля. Полученные рез-ты подвергнуты статистич. анализу. Эти зависимости представлены в виде функции второй степени для частоты поля 1 Мгц. По данным исследования оказалось, что механизмы старения пороха при нормальной и повышенной т-рах различны.

19. Исследование эффектов дисперсии диэлектрической проницаемости нитроцеллюлозных порохов. — Biwl. WAT J. Dabrowskiego, 1976, 25, № 10, 135—146. Mrzewinski T. РЖХим, 1977, 10Н351.

Исследована диэлектрическая проницаемость НЦ-пороха при изменении т-ры и частоты поля. Установлено, что существуют две области дисперсии, связанные, по-видимому, с отличающимися ротацией движениями молекул. Более подробно изучена область в диапазоне 1—45 Мгц. Обнаружено, что на диэлектрическую проницаемость влияет также срок хранения пороха. Скорость изменения  $\epsilon'$  в нач. стадиях старения больше, что связано с уменьшением в порохе кол-ва ионов. Причиной этого м. б. промежут. свободно-радикальная стадия процесса старения пороха.

20. Определение теплоемкости порохов. — Anal. Calorim. Vol. 4. New-York—London, 1977, 143—153. Ward R. J. РЖХим, 1978, 13Н383.

Уд. теплоемкость порох. зарядов является важным физ. параметром, т. к. скорость горения порохов зависит от его т-ропроводности, к-рая до сих пор не была определена. Уд. теплоемкость измерялась методом ДСК при заданых т-рах в интервале 298—390°К для четырех сортов НЦ (B, C — тип I и II D), а также для типового двухосновного пороха (смесь НЦ и НГ). Полученные эксперим. данные хорошо совпадают с расчетными величинами.

## 5. ПОКРЫТИЯ

1. Бездынный порох. — Пат. США, № 2865728 от 23.12.58. Cook R. L. (OM). РЖХим, 1960, 44042П.

В кач-ве флегматизаторов при произ-ве прогрессивно горящих бездым. порохов предложено применять динзоалкилфталаты, содержащие от 3 до 6

атомов углерода в алкильной цепи, в кол-ве 2—15%. Применение их позволяет получать пороха, обладающие большим постоянством баллистич. св-в в процессе хранения в сравнении с порохами, содержащими в кач-ве флегматизатора н-диалкилфталаты.

2. Бездынный порох с обработанной поверхностью. — Пат. США, № 2865729 от 23.12.58. Foster J. J., Allovio J. M. (OM). РЖХим, 1960, 44041П.

Для улучшения баллистич. характеристик бездым. пороха предложено наносить на Пв порох. зерен слой двуокиси олова (I) в смеси с нитратом или сульфатом К или их смесью (II). При этом II заполняет внешние поры порох. зерен, а I образует поверхн. оболочку. В рез-те такой обработки достигается стабильность нач. скоростей пули — макс. отклонение от средн. нач. скорости сокращается вдвое. Обраб. порох обладает лучшей воспламеняемостью при отриц. т-рах.

3. Порох. — Австрал. пат., № 221002 от 19.02.59. Cook R. L. (OM). РЖХим, 1960, 54125П.

Описан способ флегматизации бездым. НГ-пороха и регулирования его баллистич. св-в путем нанесения на Пв порох. зерен Пк из тонкоизмельченных неорг. солей, регулирующих горение ( $\text{KNO}_3$ ,  $\text{NaNO}_3$  в смеси с одной из след. солей:  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{LiNO}_3$ ,  $\text{K}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{BaSO}_4$ ,  $\text{Li}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Li}_2\text{CO}_3$  или  $\text{CaCO}_3$ ) в кол-ве 0,1—1,5% от веса порох. зерен.

4. Улучшенные порохи, флегматизированные с поверхности. — Англ. пат., № 870203 от 14.06.61. Whitworth E. (IC). РЖХим, 1962, 22Л302.

Для обеспечения прогрессивности горения зерен бездым. пороха балл. и кордитного типа, содержащих нитрогуанидин (I), предложено обрабатывать зерна с Пв динозилдифенилмочевиной (II) в чистом виде, в виде р-ра или эмульсии. В состав пороха I вводят в виде частиц диам. не более 5 мк и длиной не более 80 мк. I образует с II комплексные соединения, нер-римые в жидк. НЭ и поэтому исключающие диффузию НЭ, а следовательно, повышающие стабильность пороха при хранении. Мех. св-ва пороха при этом не ухудшаются.

5. Миграция нитроглицерина в этилцеллюлозу. — J. Chem. and Engng. Data, 1962, 7, № 3, 426—428. Kaufmann M. H. (IC). РЖХим, 1963, 13Н365.

Исследовано влияние степени этерификации и содерж. пластификатора в этил-Цл на скорость миграции НГ в этил-Цл из балл. порохов.

6. Способ графитования пороха. — Англ. пат., кл. CID (C06b), № 1126695, заявл. 28.09.67, опубл. 11.09.68. Dunlop J. L., Stevely R. R. (IC). РЖХим, 1969, 21Н759П.

С целью улучшения физ. св-в пороха предлагается графитование путем нанесения на Пв гранул пороха тонкоизмельченного углерода в виде газ. сажи или синтетич. графита из его суспензии в воде. Насыпная плотность 533 г/л, 2500 гранул на 1 л.

7. Нитроцеллюлозные пороховые элементы с покрытием, состоящим из графита, пластификатора и неорганического красителя. — Пат. США, кл. 149-11 (C06b 19/02), № 3506505, заявл. 1.12.67, опубл. 14.04.70. Herzog H., Frey H. (DN). РЖХим, 1971, 5П309.

С целью повышения скорости воспл. и горения, снижения гигроскопичности при хранении порох. зарядов предлагается наносить на Пв порох. элементов Пк состава (вес. % от веса заряда): 4 пластификатора, 0,1 графита, 0,1—1 неорг. пигмента. Пластификатор — камфора, неорг. пигмент —  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ZnO}$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{MoS}$ ,  $\text{FeS}$ ,  $\text{ZnS}$ . Семиканальный зерненый заряд с Пк, содержащим (%) 4 камфоры, 0,1 графита, 1  $\text{TiO}_2$ , при воспл. развивал в начале ствола давл. 3102 ат и горел за 1,9 мс, а заряд без  $\text{TiO}_2$  2929 ат за 2,9 мс. Разница в гигроскопичности образцов с Пк без  $\text{TiO}_2$  при 35 и 91% влажности составила 1%  $\text{H}_2\text{O}$ , с добавлением 1%  $\text{TiO}_2$  0,94%  $\text{H}_2\text{O}$ .

8. Метод обработки гранулированного пороха. — Пат. США, кл. 264-3D (С06b 21/02), № 3714306, заявл. 25.09.68, опубл. 30.01.73. Coffee R. E. (OM). РЖХим, 1973, 24Н713П.

Предлагается способ обработки гранулир. порохов с оболочкой из защитного коллоида животного происхождения (Swift Colloid № 1) на внешней Пв гранулир. пороха водн. р-ром протеолитич. фермента (энзим Serysime) для удаления этой оболочки. Обраб. ферментами гранулир. пороха имеют лучшее св-ва.

9. Способ получения бездымяных порохов со специальным покрытием. — Пат. США, кл. 149-10 (С06b 19/02), № 3637444, заявл. 14.04.69, опубл. 25.01.72. Bonyata J. O., Rohrbaugh L. G. (H). РЖХим, 1972, 22Н552П.

Предлагается способ получения гранулир. НЦ с многослойным Пк, регулирующим скорость горения пороха. Отдельными слоями являются НГ, симм. — дигидрофенилмочевина и коллоидальный графит. Баллистич. характеристики полученного пр-та практически не отличаются от обычных значений, но кол-во в-ва идет на Пк в ~2 раза меньше, а пр-т получается более стабильным за счет более равномерного Пк.

10. Способ получения полимерного покрытия для нитроцеллюлозных пороховых элементов. — Пат. США, кл. 149-10 (С06b 19/02), № 3682726, заявл. 29.04.69, опубл. 8.08.72. Stiefel L. (SA). РЖХим, 1973, 13Н634П.

Для регулирования пика давл. в канале ствола оружия при горении пороха предлагается внешнюю Пв порох. элементов покрывать ингибирующей Пв на основе смешанного полимера. В состав Пл входят (%): 5—10 поливинилбутирала, 5—15 меламиноформальдегида, 10—80 сп., 10—50 ДХМ, до 60  $\text{CCl}_2\text{F}-\text{CClF}_2$ , 0,05—0,15 трифтормуксусной к-ты. В кач-ве полимерного Пк могут применяться Км триазиноформальдегида, *n*-бутилметакрилата, ММА или метил-, этил-, оксиэтил-Цл; р-рители — ДХМ, сп., смесевые пергалогенир. олефины, Кт — *n*-толуол- или метансульфок-та. Заряды с полимерным Пк обладают повышенной термич. стабильностью при хранении, хорошими физ.-мех. св-вами.

11. Нитроцеллюлозный порох, содержащий диффундированный линейный полиэфир как ингибитор горения. — Пат. США, кл. 149-11 (С06b 19/02), № 3743554, заявл. 3.09.71, опубл. 3.07.73. Mellow D. F. (H). РЖХим, 1974, 12Н615.

С целью обеспечения постоянства баллистич. св-в бездымяных порохов при хранении, прогрессивного характера горения, повышения эффективности их использования в стрелковых боеприпасах и зарядах предлагается порох. элементы обрабатывать при т-рах 66—68° 0,5—10% р-ром. Их горения — полиэфира, диффундирующего в поверхн. слой элементов. Полиэфир с мол. весом 1500—30000 — пр-т взаимодействия этилен-пропилен, ПЭ, неопентил- или полипропиленгликолей с адипиновой, азеланиновой, фталевой или себациновой к-тами. При хранении <66° полиэфиры практически не диффундируют внутрь порох. заряда. Готовились заряды пороха состава (%): 20 НГ, 77,75 НЦ, 0,75 ДФА, 1,5  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ , ч. зарядов обрабатывалась полиэфиром с мол. весом 6600, а др. ч. контрольная — этилцентрилатом. При испытании давл. в канале ствола винтовки достигало на заряде с Пк 791  $\text{kG}/\text{cm}^2$ , на контрольном — 1099  $\text{kG}/\text{cm}^2$ , после хранения 6 недель при 60° давл. изменилось для зарядов с Пк на 21  $\text{kG}/\text{cm}^2$ , без Пк на 245  $\text{kG}/\text{cm}^2$ .

12. Бездымяный порох. — Норв. пат. кл. 78c 19/02 (С06b 19/02), № 127295, заявл. 21.04.72 опубл. 13.09.73. Coonan W. W. (EI). РЖХим, 1974, 16Н835П.

С целью замедления скорости горения НЦ-порох покрывают нер-римым в виде сложным эфиром, р-ряющим НЦ (этилендиметилакрилатом и/или этилен-дипропионатом). Нанесение Пк осуществляют, перемешивая бездымяный порох с водн. эмульсией сложного эфира при 20—120°. Приведены 19 примеров приготовления бездымяных порохов и табл. с данными их испытаний.

13. Получение пороха с покрытием, ингибирующим горение. — Пат. США, кл. 149-10 (С06b 19/02), № 3798085, заявл. 12.02.73, опубл. 19.03.74. Mellow D. F. (H). РЖХим, 1975, 5Н327П.

С целью получения бездымяных зарядов арт. оружия со стабильным прогрессивным характером горения НЦ-порох. элементов и не изменяющимися при хранении баллистич. св-вами предлагается производить поверхн. обработку порох. элементов при т-рах 66—100° в течение 1—200 мин р-ром сложного полизэфира с мол. весом 1500—20000 в ДХМ с добавкой воды. Полиэфир получают взаимодействием ЭГ с себациновой, фталевой, адипиновой к-тами или неопентилгликоля с адипиновой, пальмитиновой к-тами.

14. Порох с замедленной скоростью горения. — Заявка ФРГ, кл. С06D 5/04, № 2603927, заявл. 3.02.76, опубл. 4.08.77. Brachert H., Eich J. (DN). РЖХим, 1978, 16Н270П.

Патентуется НЦ-порох в оболочке из ПММА, к-рая составляет 2—25 вес. % пороха. Такой порох добавляют в сложные заряды. Пример: 150 г ПММА (M 345 фирмы Röhm) р-ряют в 800 г толуола при 60°, прибавляют 27 г окиси титана, 15 г дифенилкрезилfosфата и 0,5 г  $\text{Sb}_2\text{O}_3$ , перемешивают неск. мин, 20 час обрабатывают в шаровой мельнице, половину полученной массы разбавляют толуолом и этим пр-том 3 мин опрыскивают 400 г трехосновного цилиндрич. пороха с 19 отверстиями с послед. продувкой 15 мин сжатым воздухом; операцию повторяют ~20 раз, после чего еще 17 час сушат в термостате.

## 6. БЕЗГИЛЬЗОВЫЕ ЗАРЯДЫ (БЗ)

1. Получение высокопрочных пороховых зарядов без оболочки методом сolvатации. — Пат. США, кл. 264-3, (С06b 21/02), № 3576926, заявл. 28.03.68, опубл. 27.04.71. O'Mara J. J. (H). РЖХим, 1972, 1Н516П.

Патентуется способ изготовления высокопрочных порох. зарядов без оболочек с постоянными баллистич. характеристиками путем пропитки гранул бездымян. пороха сolvатирующим р-ром, прессования и просушки полученного заряда. Напр., 100 ч. бездымян. пороха, содержащего (вес. %): НЦ 91, НГ 7,  $\text{NaNO}_3$  1, ДФА 0,75, влаги и летучих 0,25, заливают в форму сolvатирующим р-ром (40 ч. ац. и 60 ч. сп.), 1 мин прессуют под давл. 105 ат, при этом избыток р-ра выдавливается из формы. Готовый бездымян. порох сушат при 60°. Заряды весом 1,65—47,5 г для оружия калибра 5,56, 7,62, 20, 20,6 мм при стрельбе сообщают пуле скорость у дульного среза 701—1220  $\text{m}/\text{s}$ , давл. в камере ~3,5 ат. Получены также заряды, содержащие (вес. %): НЦ 84,15, НГ 15,  $\text{KNO}_3$  0,85 для калибра 7,62 и выше.

2. Процесс получения плавленных бездымяных пороховых зарядов и нелетучих связующих. — Пат. США, кл. 264-3 (С06b 21/02), № 3655836, заявл. 26.06.68, опубл. 11.04.72. Dehm H. C., Mellow D. F. (H). РЖХим, 1973, 3Н735П.

В кач-ве БЗ предлагаются получать плавленые бездымяные порох. заряды смешением гранулир. бездымян. пороха и 1—5% нелетучих связующих с т. кип. >200°, прессованием смеси в спец. форме и выдержкой под давл. 28—1750  $\text{kG}/\text{cm}^2$  1—60 с. В кач-ве нелетучего связующего рекомендуются изоцианаты с двумя и более функциональными группами, полинитростирол, ПВН, пр-ные акрилатов, фенолформальдегидные, фенолфурфурольные, мочевиноформальдегидные, меламиноформальдегидные смолы, триацетин и глицеринтриакрилат или их смеси. Полученные БЗ отличаются хорошими баллистич. св-вами.

3. Способ изготовления пороховых зарядов из волокнистой нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 264-3C (С06b 21/02), № 3676533, заявл. 26.06.68, опубл. 11.07.72. Dehm H. C., Mellow D. F. (H). РЖХим, 1973, 8Н632П.

Предлагается способ изготовления порох. безоболочных зарядов из пластыфицир. волокн. НЦ, к-рую получают пропиткой ее в р-ре пластификатора (НГ в изо-пропиловом сп. или ДХМ) и прессованием после удаления р-рителя

при 35—50° и давл. 844—1124 кГ/см<sup>2</sup> 1—10 с. Подбором прессования получаются заряды без оболочек, удовлетворяющие требованиям.

4. Получение пороховых зарядов без оболочек. — Англ. пат., кл. B5A (B29d 31/00, F42b 5/18), № 1244231, заявл. 12.08.69, опубл. 25.08.71. O'Mara J. J. (H). РЖХим, 1972, 1Н517П. См. пат. США, № 3576926.

## 7. АППАРАТУРА

1. Способ и оборудование для изготовления сырой массы бездымного пороха. — Пат. ФРГ, № 1066467 от 24.03.60. Herrmann E., Reindl S. (WC) РЖХим, 1961, 18Л481.

Для изготовления сырой массы бездым. пороха устранено смешение под водой. Влажную НЦ, тонкораспыленный НГ и др. компоненты в соотв-щих кол-вах непрерывно вводят в смеситель, полученную в нем массу обезвоживают в шнек-прессе. Для изготовления массы предложен аппарат, состоящий из смесителя и шнек-пресса, соединенных последовательно т. обр., что вал шнек-пресса является продолжением вала смесителя

2. Устройство для непрерывного изготовления шашек порохов и тверды топлив. — Пат. ФРГ, № 1082175 от 10.11.60. Freyer H. (DN). РЖХим, 1962, 3Л464.

Найдено, что удовлетворительная желатинизация и гомогенизация порох. массы достигается при значительно более короткой длине шнека при отношении д/д не менее 1:5. Уменьшается время пребывания порох. массы в аппарате, снижается опасность возникновения перегревов под действием трения, улучшается стабильность изделий. Можно строить большие прессы и изготавливать крупногабаритные изделия.

3. Автоматизированная упаковка порохов. — Chem. Process (USA), 1963, 26, № 24, 32—34. РЖХим, 1964, 13Н460.

Описана работа автоматич. линии, производящей упаковку зереного пороха в ящики или барабаны. Работой упаковки управляет один оператор, находящийся вне данного здания на безопасном расстоянии. Введением автоматизации производств труда на этой стадии повышается в 7—8 раз.

4. Установка для получения бездымного пороха. — J. Mining and Metallurg. Inst. Japan, 1963, 79, № 904, 762—764. Набэтани Х., Томита М. РЖХим, 1964, 24Н512.

Описана установка и технология процесса получения шашек бездым. пороха. Определены некоторые зависимости между временем процесса, габаритами установки, т-рой в начале и конце процесса и об. скоростью прессования и др.

5. Аппарат для непрерывной желатинизации нитроглицерина. — Япон. пат., кл. 29C01, № 10109, заявл. 15.03.65, опубл. 12.05.69. Цудзихаси К., Мацумото К., Уэно И., Окамото Т., Нагаока Г., Оно Я. (AK). РЖХим, 1970, 1Н1078П.

Патентуется аппарат для непрерывного смешения НГ и НКЛ путем подачи мелкодисперсной НКЛ в непрерывный пленкообразный поток НГ, стекающей под определенным углом к Пв желоба, где происходит смешение и желатинизация.

6. Усовершенствование резки порохов. — Англ. пат., кл. B4B (B26d 1/06), № 1259663, заявл. 30.07.69, опубл. 12.01.72. Jasselin F. (AA). РЖХим, 1972, 12Н571П.

Предлагается машина для мерной резки порохов. Преимущество — благодаря кулачковому механизму подачи скорость ножа постоянная, при холостом ходе исключается возможность трения порох. нити о нож и взрыва, при повышенной производстии обеспечивается строгий контроль за равномерностью толщины нити (станок автоматически выключается, как только обнаруживается недопустимое утолщение), работа на машине совершенно безопасна.

7. Метод формования бездымного пороха. — Япон. пат., кл. 29C21 (C06B 25/18), № 52-7044, заявл. 10.05.73, № 48-51824, опубл. 26.02.77. Суяма С., Вакабаяси М. (N). РЖХим, 1978, 9Н436П.

Патентуется способ и устр-во для формования бездым. пороха. Приведены схемы устр-ва.

## IX. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

1. Улучшенный динамит. — Пат. США, кл. 149-21, № 3101288, заявл. 18.04.57, опубл. 20.08.63. Coursen D. L., Loving F. A. (EI). РЖХим, 1966, 18Н581П.

Предложен динамит, содержащий (вес. %) 20—80 НГ, 0,5—6 НЦ, 10—70 неорг. окислителей и 0,25—4 тонкостенных шариков из термореактивной смолы. Состав (вес. %): НГ 40, НЦ 1,8, NaNO<sub>3</sub> 29,3, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> 14, крахмала 5,5, муки 5, шарики из фенолформальдегидной смолы диам. 33 мк, имеет скорость детонации (СД) после погружения в воду под давл. 17,5 кГ/см<sup>2</sup> в течение 15 мин 5520 м/с; после хранения в воде в течение месяца во влажн. атмосфере при 32° и послед. вымачивания в воде 18 час под давл. 17,5 кГ/см<sup>2</sup> — 6040 м/с. Пластмассовые шарики увеличивают СД по сравнению с обычными динамитами и способствуют ее сохранению при длительном хранении во влажн. атмосфере.

2. Способ получения взрывчатого вещества для промышленных целей. — Венг. пат., № 144083 от 1.08.58. Szóbel L., Juhasz N. B., Halmai J. РЖХим, 1960, 49Н196П.

Способ получения ВВ отличается тем, что колл. хлопок перед прибавлением его к НГ желатинируют 20—30% нитроароматич. соединений, напр., моно-, ди-, тринитротолуола, или пластификаторами, напр., ДБФ, диамилфталатом, диизопропилфосфатом или смесью нитроароматич. соединений с пластификаторами. После охлаждения и сушки колл. хлопок примешивают при коми, т-ре к НГ с послед. добавлением остальных компонентов. ВВ в течение 5—10 час сохраняют достаточную для формовки пластичность.

3. Способ производства промышленных взрывчатых веществ. — Япон. пат., № 10942 от 24.12.59. Самэдзима Х., Такидзава Т. (AK). РЖХим, 1963, 12Н400П.

НЦ, применяемую для желатинирования НГ, нитрогликоля и их смесей, предварительно обрабатывают водн. эмульсией синтетич. смолы (0,05% винил-ацетатной или меламинобормальдегидной смолы) до увеличения веса на 0,5%, высушивают и смешивают с НГ или нитрогликолем или их смесью в кол-ве 280 ч. на 12ч. НЦ.

4. Способ производства взрывчатых веществ для промышленного применения. — Япон. пат., № 10943 от 24.12.59. Самэдзима Х., Такидзава Т. (AK). РЖХим, 1963, 12Н400П.

Предложено НЦ, применяемую для желатинирования НГ в производстве ВВ, предварительно обрабатывать 3% водн. эмульсией пластификатора (ДБФ, диоктилфталат, дилаурилфталат, трифенилфосфат, трикрезилфосфат, смесь (50:50) дибутил- и диоктилфосфата), приготовленной с помощью эмульгатора (поликсиэтиленсорбитанмоноолеат). Обраб. НЦ высушивают и смешивают с

НГ, содержащим ~2% CH<sub>3</sub>OH в кач-ве ускорителя. На 12 ч. НЦ берут 280 г НГ.

5. Способ замедления скорости желатинизации при изготовлении желатинированных или полужелатинированных взрывчатых веществ. — Пат. ФРГ, № 1064406 от 11.02.60. Wahrenholz H.-G. (WC). РЖХим, 1961, 9Л577.

Для замедления процесса желатинизации НЦ при изготовлении ВВ предложено предварительно пропитывать НЦ солевым р-ром, затем смешивать ее с тв. компонентами ВВ и лишь после этого добавлять жидк. НЭ. Полученные ВВ отличаются меньшей чувствительностью к удару и более равномерным распределением компонентов.

6. Производство пластичных взрывчатых веществ с низким удельным весом. — Япон. пат., № 3097 от 5.04.60. Хино К., Нита Т., Мицуни С. (NK). РЖХим, 1962, 22Л295.

Пластичные ВВ содержат (вес. %) нитрогель (гель из НГ и НКЛ) 30, мононитротулол 2, сульфат аммония 62, крахмал и древесный порошок 5,8, моноэтаноламиновый эфир олеиновой к-ты 0,2 или нитрогель 33,3, сульфат аммония 37,2, NaCl 25, крахмал и древесный порошок 4, соль моноэтаноламина с олеиновой к-той 0,2, моноэтаноламиновый эфир олеиновой к-ты 0,3.

7. Водонаполненные взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры и бездымяного пороха. — Пат. США, кл. 149-48, № 3235425, заявл. 7.11.60, опубл. 15.02.66. Clemens F. B., Lawrence R. W. (HP). РЖХим, 1967, 20Н574П.

Предложены водонаполненные ВВ, содержащие (%) 20—80 неогр. окислителя, 8—70 бездымяного пороха, 5—45 воды и 0,5 желатинизатора. ВВ обладают текучестью, пластичностью, детонируют только от промежут. детонатора, плотность 1,2—1,7 г/см<sup>3</sup>. Могут применяться в обводненных скважинах без защиты от воды. ВВ состава (%): 44 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> (12—60 меш), 11 воды, 1 Na-KMЦL, 44 пороха (76,5% НЦ, 19,5% НГ, 4% стабилизатора, средн. вес частички 0,56) имеет плотность 1,45 г/см<sup>3</sup>, скорость детонации 5960 м/с в трубе диам. 38 мм, устойчиво детонирует от промежут. детонатора — 60 ч.

8. К вопросу о влиянии давления на горение жидких взрывчатых веществ. — Ж. физ. химии, 1961, 35, № 2, 426—430. Андреев К. К., Глазкова А. П., Терешкин И. А. РЖХим, 1961, 17Б419.

Исследовалось горение нитрогликоля. Установлено, что при увеличении вязкости ВВ за счет р-рения в нем НКЛ переход к пульсац. горению с повышением давл. не наблюдается до давл. 150 ата. Авторы делают вывод, что причиной такого перехода является турбулизация фронта горения жидк. ВВ.

9. Новое взрывчатое вещество. — Пат. США, № 2992087 от 11.07.61. Fassnacht H. H., Felch R. W., Forrest Ch. D. (EI). РЖХим, 1962, 21Л233.

Предложено использовать в кач-ве пластичных kleйких ВВ, пригодных для изготовления шнуров, лент, листов, снаряжения изделий сложной формы и др. целей, смеси, содержащие (%) >44 ПЭТН, 6,5—14 НЦ и 15—35 триакильного эфира 2-ацетоксипропантикарбоновой-1,2,3 к-ты. Применяют НЦ высокой вязкости с СП 2000—3000. Изделия изготавливают вальцеванием, экструзией или заливкой. Скорость детонации при толщине ленты 1 мм 6400 м/с. Лента плотностью 1,5 г/см<sup>3</sup> не детонирует при падении груза 5 кг с высоты 142 см. Мех. св-ва: (гибкость, отсутствие трещин) сохраняются в течение неск. месяцев при т-ре —23 + +7°. Внешний вид и чувствительность к КД: 16,64 г ДНТ и 55 г ТНТ с 1,18 г НЦ, нагретый до 55°, хорошо приклеивается и удачен для заливки; при —20° твердеет.

10. Пластичные взрывчатые составы. — Пат. США, № 2999744 от 12.09.61. Eckels W. H. (HP). РЖХим, 1962, 23Л338.

Предложен метод получения пластичных взрывч. составов (ПВС) на основе мощных ВВ и силиконового геля (СГ). ПВС отличаются хорошей стойкостью при хранении в широком интервале т-р. В кач-ве ВВ м. б. использованы

жидк. НЭ, НЦ, гексоген, ПЭТН и др. Для получения СГ используют смесь линейных диметилполисилоксанов с уд. весом 0,964 г/см<sup>3</sup> при 20°, т. кип. 315°, теплотой горения 6100 ккал/кг и вязкостью 1000 сст при 38°. Содерж. ВВ в ПВС 75—95%, СГ 2—20% (оптим. ~ 10%). ПВС м. б. применены в условиях Арктики.

11. Способ получения нитроцеллюлозных взрывчатых веществ. — Пат. США, кл. 149-18, № 3186882, заявл. 12.01.62, опубл. 1.06.65. Holt E. РЖХим, 1966, 19Н619П.

Предложен способ получения бездымя. пороха из НЦ или из смеси 25—68% НЦ и 15—42% НГ или бризантного ВВ на основе НЦ, НГ и крист. ВВ (ТНТ, тетрил, тэн, гексоген). Смесь (%): 40 НЦ, 36 НГ, 17,5 тэна, 3,5 интегуанидина и 3 олеата Са смешивают под водой, последнюю отделяют на щ, затем массу желатинизируют при 90° на вальцах и формируют заряды.

12. Желатинированное взрывчатое вещество. — Пат. США, № 3018201 от 11.01.62. Downard J. M. (HP). РЖХим, 1963, 6Н414П.

Для желатинирования жидк. или пластифициации тв. ВВ используют неизвич. гель — р-р вулканизир. СПЛ изобутилена с изопреном в нелетучем и терпимом в воде углеводороде. В кач-ве взрывч. компонентов м. б. применены НЦ, нитрокрахмал, гексоген, нитрат аммония и др. Кол-во невзрывч. геля 1—10%, содержит полимера в нем 5—20%.

13. Метод получения взрывчатых веществ. — Пат. ФРГ, № 1110562 от 1.03.62. Holt E. (WC). РЖХим, 1963, 14Н362П.

Предложено использовать в кач-ве ВВ смеси тетранитрометана (I) с НЦ, содержащие 14—30% I. Смеси безопасны в обращении. 100 вес. ч. влажн. НЦ смешивают с 40 вес. ч. I и 0,5 вес. ч. стабилизатора и прокатывают на вальцах. Теплота взрывч. превращения Q 949 ккал/кг, объем газов V<sub>0</sub> 774 л/кг, расширение в свинцовой бомбе V 370 см<sup>3</sup>, не дает взрывов при падении груза 1 кг с высоты 30 см. При добавлении к тем же кол-вам НЦ и стабилизатора I, ДНТ и Al-порошка (по 14 вес. ч. каждого) смесь имеет Q 1158 ккал/кг, V 629 л/кг, V 350 см<sup>3</sup>. Состав не взрывается при грузе 2 кг с высоты 35 см.

14. Способ получения твердых пластичных взрывчатых веществ и изделий из них основе. — Гол. пат., № 100924 от 16.04.62. (HS). РЖХим, 1964, 13Н459П

Предложен способ получения динамитов, содержащих не менее 25% НЦ, отличающийся тем, что для стабилизации и пластификации используют первые в воде соли жирных к-т и щел.-зем. металлов, а также аминов (анилин, гидразин, мочевина, дициандиамид, этианоламин и др.). Кроме НЦ и жидк. НЭ (НГ, динитрат ДЭГ) ВВ могут содержать ТНТ, тетрил, тэн, гексоген, интегуанидин и неогр. окислители. Компоненты ВВ смешивают под водой, воду удаляют, а массу обрабатывают на вальцах. Примеры составов (%): НЦ 65, динитрат ДЭГ 28, олеат Са 3,5, олеат Mg 0,9, стеарат Са 0,6 и 2 пр-та р-рина олеиновой или стеариновой к-ты с мочевиной и α-нафтиламином; 57 НЦ, 39 НГ, 3,2 олеата Са, 0,4 пальмитата Са и 0,4 стеарата Al. Приводятся и др. составы.

15. Безопасное взрывчатое вещество пластической структуры на базе ароматических нитроаминов. — Франц. пат., № 1301358 от 9.07.62. Hoepli M. N., Lang Th. РЖХим, 1964, 2Н432П.

Нечувствительное к толчкам и ударам пластич. ВВ имеет состав (%): 75—84 триниитрофениламина, 15—24 динитрогликоля (или НГ) и 1 НЦ. В КМ м. б. введен порошок Al до 10%.

16. Способ получения промышленных взрывчатых веществ. — Япон. пат., № 29C21, № 4237, заявл. 9.07.62, опубл. 6.03.65. Tomonosi H., Takahashi X. (N). РЖХим, 1968, 9Н821П.

Предложены ВВ на основе НГ и НЦ, отличающиеся тем, что в них вводят 0,5—2% одного или неск. олеиновых и алкилариловых эфиров поликсиэтила.

17. Способ получения гомогенных частиц из смесей, содержащих нитроцеллюлозу. — Пат. США, кл. 149-18, № 3235420, заявл. 4.05.62, опубл. 15.02.66. Murphy Ch. V. (EI). РЖХим, 1967, 20Н573П.

Для получения сферич. непористых зерен диам. 25—200 мк, плотностью 1,6—1,8 г/см<sup>3</sup> из НЦ и ВВ смесь этих в-в р-ряют в подходящем р-рите, эмульгируют в воде и отгоняют р-ритель. В кач-ве ВВ используют гексоген, октоген и др. Отнош. НЦ:ВВ от 40:60 до 10:90. Орг. р-ритель — изопропилацетат и бутилацетат. В кач-ве ПАВ используют 2% ди-(2-этилгексил)-сульфосукцинат Na и эфиры поликисиэтленсорбита в соотн. от 30:70 до 60:40. Размер зерен зависит от отнош. р-ритель:(НЦ+ВВ) и вода:(НЦ+ВВ), изменяющихся от 6 до 40 и от 7 до 5 соотн.

18. Пластичные, безопасные в обращении взрывчатые вещества на основе ароматических нитроамишов. — Пат. ФРГ, № 1125333 от 27.09.62. Lang Th. РЖХим, 1963, 23Н375П.

Предложены для снаряжения гранат, ракет и т. п. взрывч. смеси состава (%): 75—84 тринитроанилина, 15—24 ЭГ-динитрата (I) и 1 НЦ. До 30% I м. б. заменено НГ, в состав м. б. введено до 10% Al. Гравиметрич. плотность ~1 г/см<sup>3</sup>, прессованием 1,9—2 г/см<sup>3</sup> при скорости детонации >7000 м/с. Составы имеют низкую чувствительность к удару и трению.

19. Пластифицированные взрывчатые вещества. — Бельг. пат., кл. C06b, № 632920, заявл. 28.05.63, опубл. 28.11.63. (RW). РЖХим, 1967, 9Н654П.

Предложен способ получения ВВ с жесткой структурой, отличающейся тем, что при смешении и формировании зарядов применяют пластификаторы, а затем ВВ отвергают термич. обработкой. В кач-ве пластификатора можно использовать пороха и полимеризующиеся орг. соединения. ВВ обладают высокой водоустойчивостью и рекомендуются для взрывных работ под водой. Пример ВВ (%): 60 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, 4 сенсибилизатора и 36 пороха. Последние заряжают в ац. к-р. добавляют остальные компоненты, смешивают, формируют заряды и нагревают для удаления ац.

20. Способ получения коллоидных взрывчатых веществ без нитроглицерина. — Япон. пат., кл. 29C2, № 238, заявл. 9.09.63, опубл. 11.01.66. Иокогама P., Окимото К., Исиимура Х., Китамура Х. (NK). РЖХим, 1967, 16Н848П.

Получают ВВ, смешивая гель, образ. из расплава ди- и тринитросоединений с НЦ, окислителем и с пр-том конденсации формальдегида и поликисиэтленоксилфенола.

21. Взрывчатые смеси с малой скоростью детонации. — Япон. пат., кл. 29C1, № 11755, заявл. 10.10.63, опубл. 28.06.66. Синодзаки Х., Номура Д. (AK). РЖХим, 1968, 9Н822П.

Получают смешением черного пороха (ЧП) с безздым. порохом. Смесь, содержащая 80% ЧП (66% KNO<sub>3</sub>, 17% S и 17% C) и 20% безздым. пороха (96% НЦ, 13,2% N), детонирует со скоростью 1300 м/с, а содержащая 70% ЧП и 30% безздым. пороха — со скоростью 1800 м/с.

22. Сенсибилизация тринитротолуола с помощью нитроцеллюлозы и других добавок. — Explosivstoffe, 1963, 11, № 10, 209—216. Kegler W. РЖХим, 1964, 4Н431.

Исследовано влияние добавок гексогена, нитротолуола и НЦ на детонацию литого ТНТ. Показано, что НЦ в отличие от НГ резко увеличивает способность литого ТНТ: заряды, содержащие 0,25% НЦ, устойчиво детонируют при диам. 9 мм. Для этих зарядов определена зависимость скорости детонации от диам., из к-рой с помощью теории Эйринга рассчитана ширина реакц. зоны (0,42 мм).

23. Полиэфирные покрытия для динамитных шашек. — Пат. ФРГ, кл. 78d, 1/01, (C06d), № 1206340, заявл. 8.01.64, опубл. 16.06.66. Bärg H. (NG). РЖХим, 1967, 21Н603.

Для регулирования скорости горения и защиты от внешних воздействий динамитные шашки на основе НЦ и НГ покрывают слоем смеси 10—20 вес. %

быстро полимеризующейся (~15 мин) и 80—90 ч. медленно полимеризующейся (~60 мин) полиэфир. смол. Смесь наносят на Пв шашки, выдерживают 35 мин при 22°, а затем для уменьшения липкости Пв покрывают 40%-ным р-ром динозионаната в ЭА. Обмазка препятствует выпотеванию НГ.

24. Способ получения промышленных взрывчатых веществ. — Япон. пат., кл. 29C1, № 21998, заявл. 22.01.64, опубл. 22.12.66. Като К., Ватанабэ Т. (DKK, N). РЖХим, 1968, 18Н741П.

ВВ имеет состав (вес. %): 5,9 НГ, 0,04 НЦ, 2 ТНТ, 70,75 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, 10,25 древесной муки, 6 безводн. гипса и 5 NaCl.

25. Динамит со сниженным содержанием нитроглицерина. — Пат. ПНР, кл. 78c 4 (C06b), № 52596, заявл. 7.08.64, опубл. 20.01.67. Zalachowski W., Kurnatowska H., Pociej S., Przybylik R., Kandzia H. РЖХим, 1969, 4Н816П.

Пример состава (вес. %): НГ 8—16, НЦ 0,3—0,5, ТНТ 9—11, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> 69—73, р-р гликоля 1,3—1,7, пигмента 0,1.

26. Способ получения нового взрывчатого состава. — Бельг. пат., кл. C06b, № 634268, заявл. 12.10.64, опубл. 12.04.65. (RW). РЖХим, 1969, 13Н808П.

ВВ с постоянной скоростью детонации, использующиеся при обработке металлов взрывом, получают добавлением к пластичному ВВ (на основе НЦ, НГ и нитрогликоля) стабилизаторов детонации (свинцовый сурик) и пластификаторов (ДБФ). Такие ВВ легко формируются на прессах.

27. Способ получения мощных пластичных взрывчатых веществ. — Франц. пат., кл. C06b, № 1424216, заявл. 9.02.65, опубл. 29.11.65. (B). РЖХим, 1968, 4Н709П.

Предлагается способ получения мощных пластичных ВВ, имеющих плотность 1,6 г/см<sup>3</sup> и скорость детонации 8000 м/с. Смешивают (вес. ч.) 5—36 НЦ, 20—60 бризантного ВВ, 33—40 НЭ, 1,5—2,5 пластификатора и р-рителя НЦ. Смесь формируют, режут на частицы требуемого размера и сушат. Затем полученную массу пропитывают НГ и желатинируют.

28. Взрывчатые вещества на основе нитраминов, нитроцеллюлозы и эфирного пластификатора. — Пат. США, кл. 149-2, № 3311513, заявл. 5.03.65, опубл. 28.03.67. Forrest Ch. D. (EI). РЖХим, 1969, 6Н812П.

ВВ содержит (%) 65—85 нитраминов (гексоген, октоген), 0,5—15 р-римой НЦ с СП 2000—3000 и 10—34,5 пластификатора (сложные эфиры жирных сп. с C<sub>1</sub>—8 и фосфорной к-ты или поликарбоновых оксик-т). Лучшими являются эфиры 2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоновой к-ты (I). ВВ характеризуется высокой чувствительностью к мех. воздействиям, хорошей восприимчивостью к детонации и высокой скоростью детонации (до 7500 м/с), не расслаивается при хранении, эластично, мало изменяет мех. св-ва при охлаждении до -50°. Состав (%): 72 гексогена, 4 НЦ, 24 трибутилового эфира I при плотности 1,53 г/см<sup>3</sup> имеет скорость детонации 7250 м/с от КД с промежут. детонатором — 9 г тэн.

29. Промышленное взрывчатое вещество. — Япон. пат., кл. 29C12, № 21440, заявл. 11.05.65, опубл. 12.09.69. Синовара М., Оиси К. (N). РЖХим, 1970, 13Н853П.

Пром. ВВ получают добавлением 10—25% безздым. пороха к смеси, содержащей 2—4% металлич. порошка, нитрат, загуститель и 14—35% воды. Детонирует от пром. КД.

30. Непрерывный способ получения динамита из влажной нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 149-102, № 3329540, заявл. 7.09.65, опубл. 4.07.67, приор. 15.03.65, Япония. Tsuzihashi K., Matsumoto K., Ueno Y., Okamoto T., Nagaoka K., Oto Y. (AK). РЖХим, 1969, 10Н728П.

Описано конструктивное оформление непрерывного технол. процесса получения динамита, в к-ром осуществлена автоматизация стадий смешения и же-датинизации. Приведено описание устр-ва для дозировки влажн. НЦ (содерж. 15—70%) и смешания НЦ с жидк. НЭ (НГ или его смеси с нитрогликолем).

31. Водонаполненные взрывчатые вещества высокой плотности на основе ферросилиция и аммиачной селитры. — Пат. США, кл. 149-38, № 3235424, заявл. 20.09.65, опубл. 15.02.66. Butler C. T. (HP). РЖХим, 1967, 19Н601П.

Состав содержит (вес. %) окислителя 25—75, бездым. пороха 10—45, ферросилиция (содерж. Si ~ 50 вес. %) 12—30, воды 2—16 и желатинизирующего агента 0,1—2,5. Окислители — NaNO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, их смесь, Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, Ca(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Желатинизатор — Na-KМЦл и гуаровая смола с добавлением буры. Плотность ВВ 2 г/см<sup>3</sup>, не замерзает до -23°, длительное хранение при давл. до 7 ат и выше.

32. Пластичные взрывчатые смеси на основе циклических нитраминов (ЦН) и нитроцеллюлозы и метод их изготовления. — Пат. США, кл. 149-18, № 3317361, заявл. 27.10.65, опубл. 2.05.67. Horner J. D., Wells F. B. (SA). РЖХим, 1969, 2Н718П.

Предложен метод изготовления пластичных, водоустойчивых ВВ на основе ЦН (гексоген, октоген или их смеси), предназначенных для формования металлич. изделий и подрывных работ. ВВ содержит (%) 45—76 ЦН, 17—39 пластификатора (трибутилакетилцитрат, диоктилсебацинат или 2-этилбутират ТЭГ) с т. пл. <-40°, 6—8 НЦ (12,1—12,5% N) и 1 пигmenta (смесь 1 вес. ч сажи + 8 вес. ч. хромата Pb). Размер частиц ЦН <25 мк. Готовят суспензию ЦН в 20—80 вес. ч. воды при 80° и к ней медленно приливают р-р НЦ в 30—70 вес. ч. р-рителя (этил-, пропил-, бутилацетат с добавлением 0,4% ДФА). Смешивают при 80°, затем т-ру повышают до 95—98° и отгоняют р-ритель. Получают эластичные гранулы, к-рые можно вальцевать, лить под давл., пропускать через экструдер. ВВ имеют пониженную чувствительность к удару, трению, повышенную термич. стойкость, умеренно восприимчивы к детонатору (КД № 8), скорость детонации >7000 м/с.

33. Смешанные взрывчатые вещества и их получение. — Бельг. пат., кл. F42b, № 681096, заявл. 16.05.66, опубл. 3.09.69. (EI). РЖХим, 1970, 15Н829П. Предлагается способ приготовления смешанных ВВ, содержащих (вес. %) гексогена (I) и/или октогена (II) 65—80, НЦ 2—8, пластификатора O=P—(OR)<sub>3</sub> и/или R'—(OOCCH<sub>3</sub>)<sub>m</sub> (OOCR)<sub>k</sub> (III) 12—30 (R — алкил с C<sub>1</sub>—C<sub>8</sub>, R' — циклич. углеводород C<sub>1</sub>—C<sub>8</sub>, m=0—1, k=2 или 3); размеры частиц I и II 1—100 мк. Получаемые сухие, непрочные гранулы формуют в вязкие гибкие пластины толщиной 4 мм. Получены ВВ (указана % I, III и НЦ 1,52, 7,46; 72, 24, 4, 1,53, 7,25; 75, 20, 5, 1,58, 7,46; 70, 25, 5, 1,53, 6,57. ВВ на основе II: 70, 22, 8, 1,58, —, 7,35; 80, 17,5, 2,5, 1,64, 3 (толщина шнура в мм), 7,35; и ВВ (указана вес. % I, II, III, НЦ, плотность, скорость детонации при длине шнура 25—37,5 см): 63, —, 29, 8, 1,48, 7,15; —, 2,5, 1,64, 7,64).

34. Взрывчатые вещества. — Австрал. пат., кл. 89.8 (С06b), № 401320, заявл. 18.05.66, опубл. 12.02.70. Forrest Ch. D. (EI). РЖХим, 1971, 14Н803П.

Патентуется способ получения ВВ из крист. гексогена (I) и/или октогена (II), р-римой высоковязкой НЦ и эфиров типа X(OOCCH<sub>3</sub>)<sub>m</sub> (OOCR)<sub>k</sub> (III) или O=P—(OR)<sub>3</sub> (X — алкил или циклоалкил C<sub>1</sub>—C<sub>8</sub>, R — алкил C<sub>1</sub>—C<sub>8</sub>, m=0 или 1, k=2 или 3). При 54° смешивают I или II с 15—20% воды, отбирают 15—25% смеси, к остатку добавляют 20—26% III (X=C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>, R=Вш, m=1 (2-AcO), k=3, IIIa), перемешивают до образования однородной массы, декантируют воду, прибавляют 0,2—0,5% красителя, тремя порциями добавляют НЦ (12,3% N, СП 3000), перемешивают до однородной массы, добавляют отобранный вначале пр-т, при нагревании неск. мин перемешивают до образования гранул, из к-рых экструзией получают листы толщиной 4—8 мк. Получены ВВ (указана отнош. I:IIIa:НЦ в %, плотность в г/см<sup>3</sup>, скорость детонации в км/с): 68:26:6, 1,52, 7,25; 70:25:5, 1,51—1,53, 6,5—7,46; 72:24:4, 1,53

7,25; 75:20:5, 1,58, 7,46. Аналогично получены детонирующие шнуры, диам. 12,5(а) и 3—6 мм (указаны отнош. II:IIIa:НЦ в %, плотность в г/см<sup>3</sup>, скорость детонации в км/с): 70:22:8, 1,58, 7,35(а); 80:17:5:2,5, 1,64, до 7,97; 85:13:5:1,5, 1,67, до 8,19; 85:14:5:0,5, 1,69, до 8,25. ВВ эластичны при т-ре >-40°.

35. Промышленное взрывчатое вещество. — Япон. пат., кл. 29С12, № 17517, заявл. 8.06.66, опубл. 1.08.69. Иокояма Р., Аракава Т., Ватабэ Х. (NK). РЖХим, 1970, 11Н1076П.

ВВ содержит (%) 20—40 желатинизирующей смеси из 100 вес. ч. НГ и 25 вес. ч. НКЛ, 15—20 горючего с низким уд. весом и 40—65 нитрата щел. металла.

36. Смеси детонирующих взрывчатых веществ. — Франц. пат., кл. С06b, № 1491357, заявл. 9.06.66, опубл. 3.07.67. (EI). РЖХим, 1968, 21Н686П.

Приводятся улучшенные смеси ВВ на основе гексогена или октогена (размер кристаллов 7—200 мк) в кол-ве 65—85% с добавкой 0,5—15% высоковязкой р-римой НЦ и 10—34% пластификатора — эфира типа фосфата общей ф-лы O=P(OR)<sub>3</sub> или карбоксилата A(OOCCH<sub>3</sub>)<sub>m</sub> (OOCR)<sub>n</sub> (R=алкил C<sub>1</sub>—C<sub>8</sub> без заместителя, кроме OH-группы, A=углеводород C<sub>1</sub>—C<sub>8</sub>, ациклич. насыщ. радикал или бзл., содержащий эфир. группу, m=0—1, n=2 или 3). Приведены составы смесей, способы их изготовления. Заряды получают на шприц-машинах в виде пластинок размером 4—8 мм или в виде шнуров.

37. Взрывчатые вещества на основе желатинированного нитрометана. — Пат. США, кл. 102-27, № 3338165, заявл. 11.08.66, опубл. 29.08.67. Minnick J. J. (CS). РЖХим, 1969, 10Н726П.

Предложены стабильные ВВ для детонирующего шнура, содержащие НМ, НЦ и сенсибилизатор. Пример ВВ (%): 95 НМ, 5 НЦ, не детонирует при диам. 50,8 мм от КД № 8, но детонирует от КД № 6, если добавить 2,5—10% сенсибилизатора.

38. Заряды взрывчатых веществ на основе нитроцеллюлозы, содержащие соединения свинца. — Бельг. пат., кл. С06b, № 694406, заявл. 22.02.67, опубл. 13.11.70. Сатир А. Т. (FZ). РЖХим, 1971, 12Н668П.

Составы ВВ без р-рителей (вес. %): 47—53 НЦ (12,6% N), 34—42 НГ, 6—10,8 ДЭФ, 2—2,5 2-нитро-ДФА, 0—1,2 2-этоксигексоата или 0—1,5 стеарата Pb, 1,2—3,5 салицилата или ацетилсалцилата Pb, 0—0,2 воска, 0—2,7-ди-н-пропиладипината, 2—2,4 диоксибензоата Pb и 0—9,9 триацетина могут применяться при т-рах от -54 до +74°. Приведены графич. зависимости скорости детонации от давл. и т-ры.

39. Промышленное взрывчатое вещество. — Япон. пат., кл. 29С1 (С06b), № 1600, заявл. 27.03.67, опубл. 14.01.71. Сакай Ио., Цуцуи К. (N). РЖХим, 1971, 21Н814П.

Пром. желатинизир. ВВ получают добавлением окислителя и горючего в гель НГ, нитрогликоля и пироксилина. К смеси добавляют 0,05—2% ПАВ (моностеарат поли-ЭГ, олеиловый эфир или цетиламид) и 0,5—10% смеси BaSO<sub>4</sub> и PbO. ВВ полностью детонирует и дает «мягкий» взрыв.

40. Процесс изготовления взрывчатых веществ, содержащих измельченную нитроцеллюлозу. — Пат. США, кл. 149-27 (С06c, С06b), № 3434895, заявл. 12.05.67, опубл. 25.03.69. Picard J. P., Voigt H. W. (SA). РЖХим, 1970, 10Н770.

Предложено использовать в воспламенительных составах вместе с три-нитрорезорцинатом Pb смеси, содержащие НЦ, красную PbO и Si. При получении этих смесей НЦ р-ряют в N-метил-2-пирролидоне и к р-ру добавляют PbO и Si. Смесь высаживают H<sub>2</sub>O, осадок отфильтровывают, сушат, просеивают через сито с отверстиями 0,5 мм.

41. Плавкая взрывчатая смесь. — Пат. ФРГ, кл. 78С 9/00 (С06b 9/00), № 1646307, заявл. 28.09.67, опубл. 27.01.72. Riedl H. J., Sauermilch W., Frank H. (WC). РЖХим, 1972, 18Н581П.

ВВ с т. пл. ~70° содержит (%) 10—80 тетрила, 90—20 этилтетрила, возможна добавка гексогена, октогена или нитропента, др. ВВ, стабилизаторов и высокополимерных в-в, напр., полимерных смол или НЦ. Приведены составы ВВ, данные по скорости детонации полученных смесей и их чувствительность к удару.

42. Водонаполненные взрывчатые вещества. — Австралия, пат., кл. 89.8 (C06b), № 404820, заявл. 10.10.67, опубл. 4.08.70. Luerly W. M. (EI). РЖХим, 1971, 22Н679П.

Предлагаются загущенные гуаровой смолой водонаполненные ВВ состава (вес. %): аммиачная селитра 20—37, вода 10—20, натриевая селитра 18—21, ТНТ или бездым. порох 20—42, Al 0—12, фосфид Fe < 5, S 0—2, смесь угарного амид 0,4—1, 5%-ный р-р  $K_2Cr_2O_7$  10—30 мл и 5%-ный р-р R-Sb-тартарата 45—100 мл. Скорость детонации 3,9—4,8 км/с, плотность 1,4—1,65 г/см<sup>3</sup>, pH 7—9, вязкость 100000—400000 слз; гель однороден и устойчив даже после погружения в воду на глубину >12 мм. Применяются в шпурах, заполненных водой.

43. Метод желатинизации ВВ на основе нитроцеллюлозы с использованием нитропарафинов. — Пат. США, кл. 149-20, (C06b 5/02), № 3489623, заявл. 8.01.68, опубл. 13.01.70. Griffith G. L., Carroll W. J., Jr., Schwoyer W. L. (CS). РЖХим, 1971, 7Н830П.

Предложен метод желатинизации смесей НЦ с жидк. полинитроэфирами (ПНЭ), ограниченно р-роящими НЦ, основанный на использовании в качестве р-рителя нитропарафинов с т. кип. до 150° (НМ, 1- и 2-нитропропаны, нитрогексан). ПНЭ — trimetiloléthantriinitrat (I), диметилолэтандинитрат, является жестким, при 0,2—10% НЦ (8—14% N) состав 75% I, 1,35—1,43 г/см<sup>3</sup>. Получаемый желатин-динамит отличается хорошей восприимчивостью к нач. импульсу, высокой плотностью и бризантностью.

44. Взрывчатое вещество с термореактивным связующим. — Пат. США, кл. 149-19 (F42b 1/00, C06b 3/00), № 3554820, заявл. 27.08.68, опубл. 12.01.71. Evans W. L. (EI). РЖХим, 1971, 23Н778П.

Тв. взрывч. смесь состоит из 50—85% ВВ (тэн, гексоген, октоген или их смеси с ТНТ) и 15—50% термореактивного связующего (сшитый пр-т р-рия жидк. ПУ с концевыми изоцианатными группами с НЦ в вес. соотн. 3:1).

45. Водонаполненные взрывчатые смеси с сенсибилизатором — уплотненной нитроцеллюлозой. — Пат. США, кл. 149-21 (C06b 7/00), № 3523841, заявл. 16.12.68, опубл. 11.08.70. Knight H. G., Jr. (H). РЖХим, 1971, 11Н712П.

Уплотненную НЦ готовят из смеси 100 ч. НЦ (13,2% N) и 800 ч. воды, смесь нагревают до 50°, перемешивают и добавляют р-р 1 ч. диметиламина в 220 ч. метилизобутилкетона (МБК), нагревают до т. кип. азеотропной смеси вода—МБК и отгоняют весь МБК с водой, остаток кипятят 5 мин и выделяют влажную уплотненную НЦ с размерами частиц 140—150 мк и уд. весом 0,72 г/см<sup>3</sup>. Загустителем для ВВ является смесь полимеров А и Б. А — частично гидролиз. поликарбамид, Б — СПЛ акриламида и акрилата Na с добавлением гуаровой смолы с пироантимонатом K и 0,04% фумаровой к-ты. Для 15 типов ВВ указаны вес. % воды, НЦ, ТНТ, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, NaNO<sub>3</sub>, NaClO<sub>4</sub>, плотность, диам. заряда, кол-во пентолита в детонаторе и скорость детонации.

46. Способ получения взрывчатого вещества, содержащего нитроцеллюлозу с покрытием из алкилированного дифениламина. — Пат. США, кл. 149-11,

(С06b 19/02), № 3597288, заявл. 15.05.69, опубл. 3.08.71. Merriam F. C. (USM). РЖХим, 1972, 8Н754П.

Патентуется способ получения взрывостойчивых зарядов ВВ, состоящих из тв. НЦ в оболочке из  $RC_6H_4NH_2C_6H_4R'$  (I) ( $R=H$  или алкил,  $R'=$  алкил, оба алкила  $C_{10}-C_{20}$ , общее кол-во атомов углерода в R и R' 8—40), вес I составляет 0,1—5% от веса НЦ. Приведены данные по взрывостойкости готового пр-та с описанием метода определения.

47. Свойства симметричной динитродиметилмочевины (ДДМ). — Repts. Govt. Chem. Industr. Res. Inst., Tokyo, 1969, 64, № 6, 233—238. Сино К., Оинука С. РЖХим, 1970, 6Н1016.

ДДМ имеет плотность 1,4552 г/см<sup>3</sup>, теплоту сгорания 2588 и образования 153 кал/г, безопаснее в обращении, чем НГ и нитрогликоль. Состав (%): 45 ДДМ, 5 НЦ, 50 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> имеет след. взрывч. св-ва: макс. высота падения груза 5 кг 58 см, теплота взрыва 1185 кал/г, объем газов 901 л/кг, показатель на баллистич. мортире 148 (для ТНТ 100).

48. Способ получения водонаполненных нитроцеллюлозно-нитроглицериновых взрывчатых веществ. — Пат. США, кл. 149-95 (C06b 5/04), № 3668027, заявл. 26.09.69, опубл. 6.06.72. Gay G. M. (CS). РЖХим, 1973, 6Н801П.

Получают ВВ, содержащие (%) неорг. окислителя (нитрат аммония и др.) 40—65, НГ 5—25, НЦ 0,05—5, воды 15—25, загустителя (гуаровая смола, крахмал, поликарбамид и т. п.) 0,2—5 и горючего (нефтепр-ты) 1—25 или металлов (Al, Mg и др.) 1—15.

49. Состав взрывчатого вещества на основе нитроцеллюлозы без свинцовых модифицирующих добавок. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06b 3/02), № 3860462, заявл. 9.02.70, опубл. 14.01.75. Sayles D. C. (SA). РЖХим, 1976, 1Н294П.

Патентуется ВВ на основе НЦ состава (вес. %): НЦ ~ 50,3, НГ ~ 36,7, 2-нитро-ДФА ~ 1,7, триацетин ~ 8, в кач-ве баллистич. добавки ~ 1,66 салицилата или β-резорцилата бария. Вместо соли бария можно взять орг. соли La, Hf, Ta, вместо триацетина — толуслднизоцианат, вместо НГ — динитрат ТЭГ, тринитрат бутантиона или гексоген. ВВ характеризуется незначит. выделением дыма.

50. Загущенное взрывчатое вещество. — Англ. пат., кл. C1D (C06b 1/04), № 129736, заявл. 1.04.70, опубл. 28.04.71. Craig W. A., Gurton O. A. (IC). РЖХим, 1971, 22Н676П.

Загущенное ВВ содержит жидк. орг. нитрат (I) (n-пропил-, изопропил- или амилинатрат), НЦ и этил- или метилцентранит. ВВ состава (вес. %): 0,6 НЦ, 20 I, 0,6 этилцентранита (получается прозрачный гель), 10 NaNO<sub>3</sub>, 68,8 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> имеет скорость детонации заряда (диам. 76 мм) ~ 5 км/с. I не отделяется при хранении от др. ингредиентов.

51. Способ получения безводной стабильной суспензии нитроцеллюлозы и взрывчатых веществ. — Пат. США, кл. 149-92 (C06b 15/02), № 3723207, заявл. 23.10.70, опубл. 27.03.73. Camp A. T. (SN). РЖХим, 1974, 8Н505П.

Патентуется способ получения безводной стабильных суспензий пластизольной НЦ, по к-руму НЦ и др. в-ва (гексоген, октоген) смешивают с орг. жидкостью, образующей с водой азеотроп (гептан), последнюю отгоняют и получают безводную суспензию. Суспензии безопасно хранятся и транспортируются.

52. Заряды взрывчатого вещества горячего прессования и способ их прессования. — Франц. пат., кл. C06b 19/00, C06b 5/00, № 2114142, заявл. 17.11.70, опубл. 30.06.72. (RA). РЖХим, 1973, 21Н694П.

Получают заряды ВВ на основе НЦ, связующего (акриловые эфиры, ацетат Цл, ПВА), графита и бризантного ВВ (тэн). Прессование при 83—110° и давл. 420—700 кг/см<sup>2</sup>. Заряды не корродируют стволов орудий, т. к. при их сгорании не образуется к-т.

53. Способ формования зарядов взрывчатых веществ из неглазированных зерен нитроцеллюлозы. — Норв. пат., кл. 78c 5/00 (C06b 5/00), № 124104,

заявл. 18.11.70, опубл. 15.06.72. Olson Th. A., Scanlon J. J. (RA). РЖХим, 1973, 5Н766.

К зерненои НЦ добавляют термопластичное связующее (ПВА или ПВА-Цл) в кол-ве 1,2% от веса НЦ, способное приливать при нагревании к зернам НЦ; затем смесь нагревают под давл. 420—700 кг/см<sup>2</sup> до 150° и при этом воспл. НЦ, используя при этом разогревший связующее (80°). В результате формуют заряды. К НЦ можно добавлять бризантные ВВ, например, гексоген.

54. Получение полеобразных взрывчатых веществ из нитромино-нитро. Пат. США, кл. 149-19. № 3673694, заявл. 24.06.71, опубл. 29.05.73. Guy C. M. и др. РЖХим, 1973, 7Н744.

Получают взрывоизолирующие полеобразные вещества (вес. %): 150 г смеси (вес. %) 0,05 г НЦ + 0,15 г гексогена, орг. рыхлого наполнителя из мелких смесей 95 НГ с нитробензойной кислотой, патентина, анилина, октанита. Скорость детонации 5,5—5,8 км/с.

55. Усовершенствованное взрывчатое вещество на основе гексогена. — Англ. пат. 1000 254 000. № 1 516 817, заявл. 28.04.74, опубл. 23.02.75. Rumjane D. V. РЖХим, 1975, 1Н121.

К смеси из гексогена и бризантных ВВ (состав смеси 45:50:40 НЦ (111—нитрогликол), 111—нитромезитина и т. п.) с содержанием влаги до 31% в ~5 г наполнителя добавляют анилинную пудру след. образом: 1,25 г 1111 (спец. сорт), перемешивают и кипятят в инертном гликоле (60-40), оставляют на 1 час для желизации, заливают водой, след. перемешивают с 4,5 кг древесной муки (без пыли), след. желизации, получают неклейкую массу с уд. весом 1,44 г/см<sup>3</sup>. При дальнейшем кипячении получают неклейкую массу с уд. весом 1,44 г/см<sup>3</sup>, что в 1,6 раза выше, чем у гексиновой к-ты.

56. Взрывчатые вещества с нитрованным связующим. — Франция. Спир. № 2166614, заявл. 31.12.71, опубл. 17.08.73. Dubois R. и др. РЖХим, 1974, 2Н804П.

Получают смесь ВВ, содержащие (вес. %) 60—85 крист. бризантного ВВ, взрывчат. гексоген, тэн, 5—40 ВВ-связующего (НЦ, ПВН, нитро-нитромезитина, взрывчат ЭГ и т. п.) и наполнитель (Аи или неогр. пигменты). Смесь 40 г триазетина и 160 г нитромезитина быстро обезвоживают в вакууме, добавляют 60 г тонкоизмельченной НЦ, перемешивают и в вакууме, добавляют 60 г тонкоизмельченной НЦ, перемешивают до породистости и вносят 700 г Аи, перемешивают до образования текучей массы, 48 час отверждают в формах при 60° и получают блок ВВ со составом детонации 8,4 км/с, для ВВ аналогичного состава, но с инерт. связующим (НУ, полибутилен) 7,2 км/с.

57. Желатинизированные взрывчатые вещества на основе нитроцеллюлозы и нитроэфира. — Пат. США, кл. 149-94 (С06б 5/00), № 3723208, заявл. 29.02.72, опубл. 27.03.73. Falconer E. L. (C). РЖХим, 1974, 2Н616П.

Патентуются мощные ВВ, содержащие жидк. НЭ, желатинизир. НЭ > 1% вес. низших алифатич. гликолей в кач-ве р-рителей для кислородсодержащих солей; загустителем служат оксипалкилполисахариды (глюкозы, маннозы, галактозы и их смеси). Желатинизатор содержит (состав А, вес %): 28 ЭГ, 1,2 ДЭГ, 13 формамида, 30 Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 15 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, 1 ПАВ и 1 оксипалкилполисахарид. ВВ содержит (вес. %) 9 НГ, 0,4 нитрохлопка, 20 состава А, 1,36 g/cm<sup>3</sup>, детонирует от станд. детонаторов, но не детонирует при ударе груза 5 кг с высоты 137 см.

58. Желатинизированные взрывчатые вещества улучшенной хранимости. Пат. ФРГ, кл. С06б 45/00, № 2349640, заявл. 3.10.73, опубл. 24.04.75. Kühn M., Lingens P., Radzewitz H. (DN). РЖХим, 1976, 2Н271П.

Патентуются хорошо сохраняющие при хранении свои св-ва желатинизированные ВВ с добавкой 0,1—3 вес. % инерт. в-в (SiO<sub>2</sub> или ее смеси Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с размером частиц <6·10<sup>-6</sup> см). Напр., к известному ВВ сополи-

(вес. %); гликольдивинограта 38, пироксилина 2, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> 52, ТНТ 4, древесной муки 4, прибавляют 0,7 SiO<sub>2</sub>. В рез-те после 6 суток хранения при 45° ВВ не затвердевает в такой степени как исходное и в иной степени утрачивает свои св-ва.

59. Низкотемпературные гремячие взрывчатые вещества. — Греция. Кл. 19-19.8 (С06Б 45/34). ССБ, 25/32, № 394901, 6.12.74, заявл. 26.03.74, № 454900, опубл. 9.03.76. Wells F. B. (SA). РЖХим, 1976, 3Н741.

Мешают гексоген, инерт. добавки, состоящие из смеси (вес. %): 40 г 46—57 взрывчат. гексогена, НЦ 12—19 в смеси с пироглицерином 25 и 26 мк, 4—14 взрывчат. высоковязкой НЦ, 12 НГ, бензиновой смеси, 25—35 г триметилэтанитринограта (БДГ) и Гремячий НЦ (бояль). Состав 1999 (вес. %) 53 октаэтил НЦ, 34 ДГ, 4 и 40 г имеет скорость детонации 7,7 км/с. Применен при производстве снарядов улучшенной текучести.

60. Способ получения взрывчатых веществ с улучшенной текучестью. — Пат. Греция. № 2643Р. (С06Б 21/40). № 3902392, заявл. 27.02.74, № 500986, опубл. 8.06.76. Johnson C. E., Dender P. B. (SA). РЖХим, 1977, 3Н81П.

Предлагается КМ из основе орг. рыхлеля (гептана) из НЦ с повышенной текучестью и уменьшенной агломерацией частиц НЦ, приготовленной из гексогена ВВ. Установлено, что при влажности НЦ 0,1% не наблюдалось образование агломератов, при влажности НЦ 1% КМ не образует однородной массы.

61. Составы для гибких листовых зарядов взрывчатых веществ. — Пат. Греция. США, кл. 140-19.8 (С06Б 45/10). № 4014720, заявл. 28.10.75, № 625978, опубл. 20.03.77. Wells F. B. (SA). РЖХим, 1978, 3Н381П.

Составы представляют смесь бризантных взрывоизолирующих ВВ, содержащих 50—90 вес. % гексогена, октогена или тэн со средн. размером частиц 25 мк и 10—50 вес. % связующего в виде высоковязкой НЦ с динитратом ТЭГ в кач-ве пластификатора. Плотность заряда 1,55—1,61 г/см<sup>3</sup>, взрыва на близк. расстояниях (TNT—1)—1,279, скорость детонации 7,74 км/с, нечувствителен к удару пулей, детонирует от КД №8.

## X. РАКЕТНЫЕ ТОПЛИВА

### I. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

1. Производство бездымных твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 264-3, № 3205286, заявл. 8.06.46, опубл. 7.09.65. Black D. H. (SA). РЖХим, 1967, 10П258П.

Для использования в ракетах военного назначения и самолетных ускорителях заряды ТРТ, к-рые имеют любые размеры и не дают дыма, изготавливаются из трех компонентов. Вначале в форму, изготовленную из ацетата Цл, помещают НГ и ПХ калия, затем в форму засыпают в виде порошка основной компонент заряда, содержащий НЦ и НГ. Под вакуумом в форму заливают пластификатор в виде р-ра ДМФ в НГ. Отвреждение заряда ТРТ при 60° 40 час.

2. Производство высокозергетических ракетных топлив. — Пат. США, кл. 264-3, № 3201500, заявл. 16.11.51, опубл. 17.08.65. Ryker D. W. (OM). РЖХим, 1967, 8П276П.

Предложен способ формовки частиц топлива на базе НЦ штамповкой, включающий размягчение Пв частиц с помощью р-рителя для НЦ, послед. удаление р-рителя, смешение частиц, на Пв к-рых образовалась тв. Пл, с р-рителем для НЦ и уплотнение массы частиц топлива путем р-рения частиц небольших размеров в р-рителе.

3. Способ получения гранулированного ракетного топлива. — Пат. США, кл. 149-98, № 3093523, заявл. 24.10.55, опубл. 11.06.63. Besser E. D. (SN). РЖХим, 1965, 4П235П.

Процесс изготовления РТ состава (%): 44—60 НЦ, 28—47 НГ, 2—5 салицилата или 2-этилгексоата Pb, 2 нитро-ДФА и 3—11 ДЭФ включает след. операции: 1) приготовление водн. дисперсии НЦ в соотн. 9:1; 2) приготовление пасты из салицилата или 2-этилгексоата Pb, нитро-ДФА и ч. ДЭФ; 3) приготовление смеси НГ с остальной ч. ДЭФ; 4) смешение НГ, стабилизир. ДЭФ, с ранее приготовленной пастой; 5) добавление полученной жидк. смеси к водн. дисперсии НЦ; 6) добавление к полученной смеси в кач-ве р-рителя МЭК, тщательная гомогенизация р-ра; 7) отгонка р-рителя, сушка, прессование.

4. Новые и улучшенные твердые ракетные топлива. — Англ. пат., кл. C1D (C06B 25/24), № 1423337, заявл. 21.04.56, № 12278/56, опубл. 4.02.76. Whitworth E., Gordon S., Hayes St. H. (IC). РЖХим, 1976, 18П254П.

Предлагается смешивать катализир. гранулир. НЦ с гранулир. НЦ (%): № 1—80 НЦ, 2,7 НГ, 12,3 октаацетата сахарозы, 5 стеарата Pb, 0,25 этилцентратита, № 2—51 НЦ, 18 НГ, 1 2-нитро-ДФА, 30 KNO<sub>3</sub>. Смешивают 19 кг Км № 1 и 1 кг Км № 2, помещают в форму, вакуумируют и добавляют 10 кг смеси

(%): 76 НГ, 23 триацетина, 1 2-нитро-ДФА. Отвреждают при 75° 72 час. Теплотворная способность ТРТ 765 ккал/кг, скорость горения 4,1—4,2 мм/с при давл. 35—60 ат. Метод позволяет устранять втор. пламя и догоорание неокисленных пр-тов сгорания без потери эффективности Кт.

5. Получение нитроцеллюлозных твердых ракетных топлив с улучшенными энергетическими и физико-механическими свойствами. — Пат. США, кл. 149-98, № 3103458, заявл. 25.07.57, опубл. 10.09.63. Besser E. D., Mather R. T., Finnegan W. G. (SN). РЖХим, 1966, 19П129П.

Процесс приготовления зарядов ТРТ состава (%): 40—65 НЦ, 30—35 НГ и 5 динитрила с C<sub><10</sub> заключается в смешении основных компонентов с добавлением смеси ац. и эф. в отнош. 65:35 в кол-ве ~ 80%; затем вводится дополнительно ~ 25—100% эф., и заряды ТРТ прессуются при 54—60°. В процессе смешения добавляется 2% 2-нитро-ДФА, 1,2% силиката Pb и ~1,2% 2-этилгексоата Pb для улучшения процесса прессования. Топливо имеет в 4 раза лучшие физ.-мех. св-ва, чем обычные НЦ ТРТ.

6. Нитрозольное ракетное топливо. — Пат. США, кл. 149-18 (C06d 5/06), № 3767489, заявл. 16.09.58, опубл. 23.10.73. Reinhart J., Stump W. E., Davidson J. S. (SN). РЖХим, 1974, 19П223П.

Км РТ состава ~ 25% связующего и до 75% горючей смеси в кач-ве связующего содержит 10—50% пластизола НЦ и 15—85% пластификатора ф-лы (O<sub>2</sub>NOCH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>CR (R=H, NO<sub>2</sub>, низший алкил или алкилкарбинол). Горючая смесь содержит до 60% металла и 20% окислителя перхлоратного типа, октоген, тринитроэтилортокарбонат или их смеси. Пластизол НЦ получают след. образом: 90 г НЦ (12,6% N), 1,2 г этилцентратита и 1,4 л НМ перемешивают до полного р-рения, затем добавляют 19,2 г эмульгатора сульфатного типа в 900 мл воды и обрабатывают в колл. мельнице 10 мин, сливают в 30 л воды, перемешивают 15 мин до осаждения НЦ, фильтруют, промывают гексаном, сушат 16 час и просеивают через сито 200 меш. Такие Км дают уд. импульс на 10—20% больше, чем обычные, они лучше хранятся.

7. Ракетное топливо. — Англ. пат., кл. C1D (C06B 25/24), № 1423338, заявл. 5.11.58, № 35605/58, опубл. 4.02.76. Whitworth E., Gordon S., Hayes St. H. (IC). РЖХим, 1976, 19П266П.

Готовят две смеси (вес. %): 80 НЦ (12,6% N), 2,7 НГ, 12,3 октаацетата сахарозы, 5 стеарата Pb, 0,25 этилцентратита — смесь A; 51 НЦ, 18 НГ, 1 2-нитро-ДФА и 30 KNO<sub>3</sub> — смесь B. Смешивают 19 ч. A и 1 ч. B, загружают в форму, куда прибавляют смесь из 76 ч. НГ, 23 ч. триацетина и 1 ч. 2-нитро-ДФА, через ~ 10 час нагревают при 75° 72 часа и получают РТ состава (ч.): 49,6 НЦ, 30,2 НГ, 8,4 триацетина, 7,4 октаацетата сахарозы, 3 стеарата Pb, 0,4 2-нитро-ДФА, 0,15 этилцентратита и 1 KNO<sub>3</sub>. Теплотворная способность РТ 765 ккал/г, скорость горения 4,19 мм/с при 36 кГ/см<sup>2</sup> и 4,06 мм/с при 59,5 кГ/см<sup>2</sup>. РТ имеет удовлетворительные баллистич. св-ва и уменьшенную втор. вспышку.

8. Унитарное гелеобразное ракетное топливо. — Пат. США, кл. 149-22, № 3107187, заявл. 5.02.59, опубл. 15.10.63. Rumbel K. E., Scurlock A. C., Friedman R. (AR). РЖХим, 1966, 1П204П.

Предлагается РТ состава (вес. ч.): 5 НЦ, 31 триацетина и 64 нитрата аммония, обладающее повышенной стабильностью, плотностью, тиксотропными св-вами, обеспечивающими выдавливание РТ непосредственно в камеру РД. Обладает скоростью горения 2,2 мм/с при давл. в камере РД 70 ат. В него могут добавляться Al, B и Si. Совместно с НЦ может использоваться ТЭГ до 75%.

9. Способ получения ракетного топлива. — Япон. пат., кл. 29C211, № 5148, заявл. 13.04.59, опубл. 30.04.63. Мацуумура Э., Инути Т. (N). РЖХим, 1964, 19П191П.

5 кг смеси состава (%): 35 НГ, 55 НЦ, 5 ДЭФ и 5 этилцентратита прессуют для получения листа толщиной 2—4 мм, к-рый формуют при 40—50°

кольца с наружным диам. 20 см и внутр. диам. 5 см. Кольца прессуют в прессе при 20° и давл. 2-5 ат 30-40 мин. Полученные цилиндрич. заряды имеют внешний диам. 20 см, внутр. диам. 5 см и длину 22-42 см.

15.12.59. Ryker D.W. (OM). РЖХим, 1961, 8Л604.  
Предложен способ

Предложен способ произв-ва порох. блоков, при к-ром исключаются сложные и опасные операции обработки порох. массы под давл. Приготовленные особым образом (пат. США № 2027114, 2160626) сферич. частицы НЦ диам. > 0,125 мм смешиваются с пластифицирующим р-рителем (ДБФ, дигутиловые эфиры янтарной и адипиновой к-т, триацетин, этилдифенилфосфат, трибутилфосфат, ДМФ, диоктилсебацинат, 2-этилбутират ТЭГ и т. п.) в такой пропорции, чтобы получить однородную подвижную пасту, нагревают смесь до полного р-рения и подают в шнек-пресс. Для балл. порохов в кач-ве пластифицирующего р-рителя используют смесь жидк. НЭ (НГ, дигликольдинитрат и т. п.) с одним или неск. из перечисленных выше пластифицирующих р-рителей. Смешение под вакуумом при т-ре 50—90°, время нагревания от неск. мин до неск. час в зависимости от активности пластифицирующего р-рителя, т-ры, размера частиц НЦ и состояния их Пв. Метод позволяет осуществлять непрерывное произв-во крупных порох. зарядов.

11. Получение зарядов нитроглицеринового твердого ракетного топлива методом отливки. — Пат. США, кл. 264-3, (C06b), № 3422170, заявл. 17.12.58, опубл. 14.01.69. Brooks R. M., Gardner W. H. (Н. Р. У.Х.М.)

Для формирования зарядов из НГ ТРТ методом отливки разработан процесс получения ТРТ с использованием жидк. орг. р-рителей (акриловых ацетатов, МЭК и метилизобутилатов), титановых катализаторов.

Для формования зарядов из НГ ТРТ методом отливки разработан процесс получения ТРТ с использованием жидк. орг. р-рителей (этил- и бутил-ацетатов, МЭК и метилизобутилкетона, триацетина) в кач-ве невзрывч. пластификаторов, порошка Al и тонкоизмельченного  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ . Получают пастообразную массу, к-рую заливают в цилиндрич. камеру из ацетата Цл (внутр. диам. 48, высота 203, толщина стенки 3,2 мм). Заряды отверждают при 55°.

12. Производство двухкомпонентного твердого ракетного топлива. — Missiles and Rockets, 1959, 5, № 37, 16. Holmes J. РЖХим, 1961, 6М249. Усовершенствована технология произ-ва ранее разрабо-ченного ТРТ на основе HNI + ЦЕ. 1200 кг.

использована технология произ-ва ранее разработанного двуххкомпонентного ТРТ на основе НЦ и НГ. При получении зарядов ТРТ весом до 1200 кг для ракет большой мощности гранулир. НЦ в чистом виде или с НГ загружается в пластмассовый кожух необходимой формы и сушится от избытка влаги и летучих под вакуумом 12 час. Затем спрессованная масса НЦ полностью пропитывается НГ, к-рый с добавкой пластификатора и стабилизатора подается при 20° под давл. воздуха. Отверждение заряда при 38—93° неск. суток. ТРТ получается по данной технологии из отв.

13. Тонколистовая прокатка — новый метод производства зарядов твердых ракетных топлив. — Proc. 2nd Internat. Sympos. Rockets and Astronautics, Tokyo, 1960. Tokyo, 1961, 18—19. Yoshiyama I., Matsumura E., Ota T. РУХУМ, 1962, 8M153.

— новый метод производства зарядов твердых ракетных топлив. — Proc. 2nd Internat. Sympos. Rockets and Astronautics, Tokyo, 1960. Tokyo, 1961, 18—19. Yoshiyama I., Matsumura E., Ota T. РЖХИМ, 1962, 8M153.

14. Способ получения ~~базы~~  
пат. № 20261.

14. Способ получения бездырного твердого ракетного топлива. — Япон. пат., кл. 29C211, № 4445, заявл. 31.03.60, опубл. 13.06.62. Имагаки М. (N). РЖХим, 1965, 4П232Г.

смесь (%) 65 НГ, 26 триацетина, 9 ДЭФ помещают в металлич. форму, добавляют смесь (%) 90 НЦ, 3 НГ, 3 ДЭФ, 1 стеарат Pb, 2  $K_2SO_4$  и 0,2 сажи, перемешивают при нагревании и охлаждают. Трт.

13.06.62. Имагаки М. (N).  
ДЭФ помещают в металлич. форму, добавляют смесь (%) 90 НЦ, 3 НГ, 3 ДЭФ, 1 стеарата Pb, 2  $K_2SO_4$  и 0,2 сажи, перемешивают при нагревании и охлаждают. ТРТ горает без дыма.

15. Способ формовки из бездымного пороха зарядов крупного размера в качестве твердого ракетного топлива. — Япон. пат., № 5792 от 25.05.60. Мурата Ц., Сато А., Фукуда Т. (N). РЖХим, 1962, 6М333.

Способ заключается в том, что после формовки под давл. бездыма пороха в виде небольших гранул его смешивают со связующим (НГ, нитраты гликоля) и этой смесью наполняют под давл. формы для отливки. Формовка происходит за счет давл., возникающего под влиянием об. расширения состава смеси, и склеивания под влиянием нагревания. Состав (%): НГ 24,14, НЦ 64,44, ДЭФ 3,45, этилтитронитрит 3,45, ДФА 0,35, бисульфит К 1,03, сажа 0,14.

16. Получение двухкомпонентного ракетного топлива. — Пат. США, № 2946673 от 26.07.60. Grassie V. R. (ИР). РЖХим, 1961, 17M321.

Топливо для ракет и форсажных двигателей реактивных самолетов получается след. образом. НЦ-волокно (5 кг) (12,6% N) погружается при перемешивании при  $91^\circ$  в воду (45 кг), содержащую жидк. орг. р-ритель, обладающий высокой р-ряющей способностью по отнош. к НЦ и имеющий заметную упругость пара при  $38^\circ$ . Р-ритель может смешиваться с водой во всех отнош. или быть ограниченно р-римым в воде, а кол-во р-рителя должно быть таким, чтобы вызвать размягчение НЦ и разрушение ее волокнистые структуры, а не р-рение ее (напр., метилизобутилкетон в кол-ве 9,51 кг). Смесь длительно перемешивается с одновременным удалением р-рителя и образованием гладких тв. частиц НЦ с плотностью  $\sim 656 \text{ кг}/\text{м}^3$ , после чего НЦ полностью освобождается от воды и загружается в формы, куда после деаэрации под вакуумом подается (вес. ч.) НГ 72, триацетин 27 и 2-нитро-ДФА I. Смесь принимает вид тв. и вполне однородного колл. геля. При сгорании изделия диам. 38 мм и длиной 44 мм в обычной камере с диам. сопла 25 мм получены баллистич. данные: давл. через 1 с после воспл.  $21,5 \text{ кГ}/\text{см}^2$ , в середине процесса горения  $13,7 \text{ кГ}/\text{см}^2$ , за 1 с до конца  $13,2 \text{ кГ}/\text{см}^2$ , продолжительность горения 9,63 с.

17. Способ приготовления зарядов твердого ракетного топлива. — Австрал. пат. № 231451 от 1.12.60. Ryker D. W., O'Neill J. J. (OM). РЖХим, 1963, 6П206П.

Для улучшения процесса приготовления зарядов ТРТ, к-рые могут формироваться с помощью отливки или прокатки, предлагается добавлять к НЦ, полученной в виде сферич. колл. частичек размером ~ 0,025 мм, ~ 25% жидк пластификатора, способствующего окончат. формированию зарядов ТРТ. При получении ТРТ вначале при 50° приготавливают эмульсию из (вес. ч.) 200—50 НЦ (12,6% N) и 4100 воды. Одновременно приготавливают суспензию из (вес. ч.) 0,705 угля, 100 ЭА, к ней добавляют 31—40 ДНТ и 2,8 этилцентралита. Этую смесь добавляют к НЦ-эмульсии при 68°. Через 1 час перемешивания вводят 25 вес. ч. протеина для образования мелких частичек НЦ колл. типа. Для ускорения образования частичек НЦ в р-ре вводят 25 вес. ч. 40%-ного водн. р-ра сульфата Na в течение 1—3 час. После этого отгоняют ЭА при 99°. Образовавшиеся частицы НЦ состава (%): НЦ 87,7, ДНТ 11, угл 0,3, этилцентралита 1 сушат, выдерживают в вакууме и заливают безводн. пластификатором состава (%): НГ 74, ДМФ 25, этилцентралита 1, смешивают и заливают в форму, нагревают до 75°. Отверждение при 22° 22 часа. Из формы удаляют готовые заряды.

18. Твердое ракетное топливо. — Пат. США, № 2973257 от 28.02.61. Ryker D. W., Cox G. R. (ОМ). РЖХим, 1962, 13M329.

Сферич. частицы РТ плотностью  $\sim 0,9 \text{ г}/\text{см}^3$  получают методом, при к-ром шарики геля, состоящие из бездым. пороха и р-рителя, диспергируются в водн. среде и затем отверждаются. Бездым. порох р-ряется в р-рителе, содержащем связанный Pb (хромат Pb, стеарат Pb) и состоящем из МЭК и летучей жидкости (напр., толуола), не являющейся р-рителем, но смешивающейся с МЭК и уменьшающей р-римость его в воде. При суспензировании в водн. среде шарики отверждаются при испарении р-рителя и летучей жидкости.

19. Отвреждение ракетных топлив, содержащих пластификатор. — ARS Journal, 1961, 31, № 5, 674—5. Warfield R. W., Blum G. D. РЖХим, 1962, 3М204.

В рез-те электрометрич. исследования процесса отвреждения НЦ РТ, содержащих пластификатор, на основании определения изменения уд. сопротивления образца РТ при т-ре от 60 до 81° в течение 8 час показано, что т-ре и продолжительность нагрева оказывают заметное влияние на течение процесса отвреждения РТ. При 81° в течение первых 40 мин происходит набухание РТ, затем набухшие частицы НЦ при избытке пластификатора р-ряются в нец, и вязкость РТ снижается. Оконч. отвреждение РТ начинается через 3 часа нагрева и полностью заканчивается после 8 час. При т-ре <60° процесс отвреждения РТ протекает равномерно и быстро заканчивается.

20. Твердое ракетное топливо (порох) в форме волокнистых листов. — Пат. США, № 2991168 от 4.07.61. Nadel I. G. РЖХим, 1962, 21Л237.

Предложен способ прониз-ва ТРТ в виде листового материала. Из порох. массы на основе НЦ или НГ с обычными добавками готовят нити приемами, принятыми в произ-ве синтетич. волокон, и делают из них листовую ткань способами, принятыми в текстильной промышленности при изготовлении нетканых материалов. Для склеивания нитей в сплошную ткань применяют связующие в-ва (напр., латекс синтетич. каучука). Ткань вальцовывают и сворачивают в рулоны.

21. Способ формования зарядов твердого ракетного топлива больших размеров. — Япон. пат., кл. 29С1, № 20393, заявл. 19.08.61, опубл. 3.10.63. Инагаки М., Фукуда Т., Фуно К. (N). РЖХим, 1966, 22П161П.

ТРТ получают на основании 15%-ного р-ра НЦ в ац. смешением с >2 объемами НГ с послед. формированием зарядов ТРТ больших размеров под давл. 0,05—3 кГ/см<sup>2</sup>.

22. Способ получения твердого крупнокускового формованного ракетного топлива. — Пат. ФРГ, № 1104413 от 26.10.61. Dafert O., Dilchert H. (DN). РЖХим, 1963, 4П259.

Гранулир. порошок топлива на основе НЦ загружают сверху в вертикально расположенную трубу длиной 5 м и диам. 1 м, закрытую снизу плотной металлич. сеткой, через к-рую подают теплый воздух. Этим воздухом порошок нагревают до 50—95° и прессуют при давл. 5—15 кГ/см<sup>2</sup> в течение >24 час.

23. Нитроцеллюзные твердые ракетные топлива. — Chem. Engng. Progr., 1961, 57, № 10, 106—112. Ball A. M. РЖХим, 1962, 24М226.

Способы получения зарядов ТРТ основываются на эмульсионных процес- сах, листовой прокатке, штамповке, отливке и др. При эмульсионном методе получения ТРТ НЦ в дисперсионном состоянии вводится в водн. среду; затем к смеси в кач-ве р-рителя добавляется ЭА, в кач-ве стабилизатора — ДФА и др. присадки. Р-рители удаляются и ТРТ получается в виде сферич. зерен диам. 50—75 мк. НГ в ТРТ вводится в р-рителе, к-рый затем удаляется. При получении зарядов ТРТ методом прокатки используются валки, работа к-рых контролируется по скорости вращения и т-ре. Методом штамповки заряды ТРТ получаются обычно цилиндрич. формы с диам. от 1 до 17,5 см. Методом отливки м. б. получены заряды ТРТ любой формы с любыми размерами.

24. Топливо для бескорпусного РДТТ. — Пат. США, кл. 60-253, № 3379010, заявл. 3.01.62, опубл. 23.04.68. Harvey E. D. (SN). РЖХим, 1969, 19П225П.

Для использования в ракет. технике предлагается РД ТТ, у к-рого отсутствует корпус, а внутр. давл. газов в канале заряда воспринимается непосредственно стенками самого заряда, изготовленного путем заполнения контейнера гранулами компонента ТРТ с послед. заливкой в контейнер нелетучего жидк. компонента. Состав ТРТ (%): 46,1—60,6 НЦ (12,6% N), 28,2—39,1 НГ, и др. Форма заряда выбирается т. обр., чтобы в процессе эрозии крит. сече-

ния сопла при работе РД ТТ давл. газов в камере сгорания оставалось почти постоянным. При проведении стендовых испытаний бескорпусного РД ТТ длиной 1,24—2,7 м и нач. диам. канала 25,4 мм установлено, что при нач. т-ре 21—32°C разрушение заряда произошло, когда оставалась несгоревшая толщина свода 6,5 мм. При нач. т-ре —1°C произошло полное сгорание ТРТ в течение 5,2 с при средн. тяге РД ТТ 1,65 Т.

25. Смеситель для приготовления твердых ракетных топлив. — Chem. Process (Engl.), 1962, 25, № 2, 67—68. Robe K., Rose A. РЖХим, 1963, 6П214.

Для улучшения смешения ТРТ вместо горизонтального смесителя разработан вертикальный смеситель емк. 0,6 м<sup>3</sup>, оборуд. мощной мешалкой планетарного типа. При одной загрузке в смесителе м. б. приготовлено до 1 т ТРТ. Для обеспечивания ТБ все узлы смазки вращающихся агрегатов смесителя тщательно изолированы и вынесены за пределы смесительной камеры. Произв-сть вертикального смесителя на 33% больше, чем горизонтального. Испытания лаб. модели емк. 20 л показали, что ТРТ с вязкостью 180000 спз полностью смешивается за 14 мин, а с вязкостью 269000 спз за 20 мин. В смесителях подобного типа могут быстро смешиваться ТРТ с вязкостью до 8 млн. спз.

26. Способ приготовления зарядов твердого ракетного топлива. — Япон. пат., № 2797 от 28.05.62. Мацуумура Э., Тада Т., Иосияма И. (N). РЖХим, 1964, 3П258П.

Приготавливают цилиндрич. пустотельные заряды ТРТ состава (%): 35 НГ, 55 НЦ, 5 ДЭФ, 5 этилцентралита путем вальцовки. Получают листы ТРТ 50×80 см и толщиной 2—4 мм, листы сворачивают в рулон диам. 16 см, к-рый формуют до окончат. размеров при 20° 30—40 мин под давл. 2—5 кГ/см<sup>2</sup>. Слон заряда ТРТ склеивают препаратом на основе ЭС.

27. Ракетное топливо, содержащее нитроцеллюлозу и полимеры винилового ряда. — Пат. США, № 3036939 от 29.05.62. Сатир А. Т. (НР). РЖХим, 1964, 12П249П.

Предлагается двухкомпонентное РТ, формуемое методом заливки в форму, отличающееся повышенной структурной прочностью и стабильностью, содержащее полимеры на основе мономеров винилового ряда — этилакрилата, метилакрилата, ММА, аллилдигликоля либо ММА с аллил-ПЭТрН. Приводятся рецептуры топлив и физ. св-ва их отверженных форм.

28. Смесевые твердые ракетные топлива и способ их приготовления. — Пат. США, кл. 149-19.8, (C06B 45/10), № 3951706, заявл. 3.07.62, № 207440, опубл. 20.04.76. Eldridge J. B. РЖХим, 1977, 5П252П.

Получают по литьевой технологии ТРТ с постоянной скоростью горения в интервале давл. 150—200 ат смешением компонентов при 20° 1 час, заливкой в камеру и отверждением при 83° 2 часа. Состав ТРТ (%): 15—85 высоконергетич. пластификатора (ПЭТрН, тринитрат trimetilolэтана, динитрат ДЭГ), 10—50 пластизольной НЦ, 4—5 этилцентралита. ТРТ имеет постоянную скорость горения 22—23 мм/с в интервале давл. 140—210 ат, улучшенные технол. и баллистич. св-ва.

29. Улучшение способа производства нитроэфирных твердых ракетных топлив. — Англ. пат., кл. C1D, B1C (C06b), № 1047452, заявл. 2.11.62, опубл. 2.11.66. Begg J. S., Ball G. J. S., Liddell D. A. (SD). РЖХим, 1967, 17П208П.

Для улучшения смешения и повышения безопасности при произ-ве НЭ ТРТ предлагается подавать НЭ (НГ) в виде воды. эмульсии. Смешение воды. эмульсии НГ и воды. супензии НЦ производится в смесителях непрерывного действия с автоматич. регулировкой подачи компонентов, обеспечивающей стехиометрич. состав ТРТ.

30. Определение интенсивности отвреждения твердых ракетных топлив. — ARS Journal, 1962, 32, № 11, 1748—49. Warfield R. W., Rosen A. H. РЖХим, 1964, 13П215.

На основании обзора работ по определению интенсивности отверждения ТРТ показано, что метод, основанный на определении изменения величины сопротивления, позволяет надежно контролировать скорость процесса отверждения ТРТ. Сущность метода заключается в определении изменения величины эл. сопротивления образца ТРТ, к-рая увеличивается по мере роста микровязкости в процессе полимеризации горючего полимерного компонента ТРТ. Исследования показали, что метод м. б. использован при контроле отверждения ТРТ на основе полисульфидов и НЦ ТРТ при добавке к ед в кач-ве ускорителя неск. % адипонитрила. Метод позволяет также определять скорость деструкции, разл., кристаллизации и др. процессов, протекающих в ТРТ при их произв-ве и применении.

31. Литье взвеси. — Chem. Engng. Progr., 1963, 59, № 3, 81—84. Boyntson D. E., Schowengerdt J. W. РЖХим, 1964, 7Н428.

Изготавливают крупные заряды ТРТ балл. типа методом литья в форму или непосредственно в камеру двигателя за счет применения спец. НЦ в форме сферич. гранул. РТ готовят в одну стадию смешением жидк. пластификатора (НГ) с тв. компонентами (АІ, НЦ и др.) в течение неск. мин, переливают в корпус двигателя или в форму и отверждают за счет желатинизации. Процесс позволяет изготавливать РТ с малым содерж. связки и быстро вносить изменения в рецептуры составов. Широко применяется для изготовления крупных РД.

32. Миграция пластификатора между нитроцеллюлозой и этилцеллюлозой в двухкомпонентных твердых ракетных топливах. — J. Appl. Polym. Sci., 1963, 7, № 3, 935—945. Kaufmann M. H., Ernsberger F. M. РЖХим, 1964, 9П257.

В рез-те исследования в лаб. условиях в вакууме при 10 мм рт. ст. миграции пластификатора между НЦ, содержащей НГ, ДЭФ и небольшое кол-во стабилизатора, и этил-Цл, содержащей 1,1,4,4-тетраметилбутилфениловый эфир и ДЭФ, установлено, что с повышением т-ры от 21 до 54° миграция пластификатора между этими компонентами ТРТ увеличивается. При 54° из-за большая скорость миграции в течение первых суток контакта, затем скорость резко снижается. Полученные данные позволяют охарактеризовать в условии хранения изменение состава ТРТ и защитных Пл из этил-Цл, к-рые используются при формировании зарядов ТРТ для ограничения горения их в камерах горения РД.

33. Получение заряда твердого ракетного топлива. — Пат. ФРГ, кл. 73 5/00 (C06d 5/00), № 977882, заявл. 15.05.63, опубл. 20.01.72. Leunig H. (WC). РЖХим, 1972, 21П270П.

Получают на основе НЦ с добавлением желатинирующих материалов в обычных присадок путем формования и/или прессования; при этом применяют волокна. НЦ с длиной волокна 0,5—2,5 мм. НЦ до и после прессования при макс. давл. 10 кГ пропитывают жидк. или ожигенным желатинирующим материалом, чтобы НЦ сохранила свою волокнистую структуру.

34. Способ приготовления зарядов твердого ракетного топлива. — Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00 (C06d 5/00), № 977901, заявл. 16.05.63, опубл. 7.09.72. Leunig H., Oversohl W., Blötz S. (WC). РЖХим, 1973, 22П218П.

Заряды ТРТ на основе НЦ с добавкой желатинирующих средств, а также обычно применяемых добавок готовят формированием и/или прессованием, причем применяют волокна. Цл с длиной волокна 0,5—2,5 мм. Перед или после прессования и/или формования при давл. 6—8 ат заряд на короткое время погружают в жидк. желатинирующий агент, в к-ром волокнистая структура Цл сохраняется. Полученные заряды в зависимости от степени уплотнения обладают при 20° и давл. 70 кГ/см<sup>2</sup> скоростью горения 40—100 м/с.

35. Полутвердые и твердые ракетные топлива. — Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00 (C06d 5/00), № 1270460, заявл. 22.10.63, опубл. 28.10.71. Scurlock A. C., Rumbel K. E., Rice M. L. (AR). РЖХим, 1972, 12П192П.

Полутв. или тв. РТ представляют собой дисперсии мелкоизмельченного неорг. окислителя (ПХ аммония) и мелкоизмельченного металлич. горючего (Zr, Hf, Th или их гидриды) в орг. горюче-связующем, составляющем 20—30 об. %, считая на общий объем топлива. Горюче-связующее составлено на основе орг. жидкостей и пластимеров, напр., НЦ, смесь НЦ—НГ, ПВХ. Гель состава (вес. ч.): НЦ (12,6% N) 14,12 (в виде сферич. гранул. диам. 10—12 мк), НГ 12,07, ДБФ 4,02, дигубтилсебацинат 1,15, порошка Zr 45,9, NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> 22,1, 2-нитро-ДФА 0,64 показал скорость горения 2,4 см/с при 23,8° и давл. в камере горения 84 ат.

36. Двухосновные отверждаемые твердые ракетные топлива. — Пат. США, кл. 149-2 (C06B 45/00), № 3907619, заявл. 30.01.64, № 341459, опубл. 23.09.75. Elrick D. E. (SN). РЖХим, 1976, 10П223П.

Способ получения состоит в перемешивании 100 ч. сухой НЦ в р-ре 2 ч. фенилизоцианата в 500 ч. CCl<sub>4</sub>, фильтровании, сушке остатка, перемешивании 15 ч. подготовленной т. обр. НЦ с 3 ч. сурмика, 1 ч. нитро-ДФА, 51,1 ч. НГ и 23,6 ч. триацетина до получения вязкой смеси; к ней добавляют толууниден-изоцианат, и смесь заливают в камеру РД при пониженном давл., отверждают при 50° 5 суток. Время горения заряда весом 950 г 58,4 с, скорость горения 2,2 мм/с, теплота горения 824 ккал/г.

37. Повышение прочности нитроцеллюлозных твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 149-18, № 3282751, заявл. 27.01.65, опубл. 1.11.66. Quinlan J. B., Scanlon J. J., Jr. (SA). РЖХим, 1968, 19П227П.

Для повышения прочности НЦ ТРТ предлагается при произв-ве зарядов добавлять на 27 г ТРТ 1 мл связующего компонента, содержащего 10 об. % ац. и 90% НЦ (небольшое N), кол-во к-рого 7—10 вес. % в смеси сп.-эф. (1:1). Полученное этим способом ТРТ имеет сопротивление сжатию 146 кГ, разрыву 19,6 кГ и сдвигу 37 кГ, что в 3—4 раза выше, чем у обычных однокомпонентных НЦ ТРТ.

38. Формование зарядов большого диаметра из твердого ракетного топлива без растворителя. — Пат. США, кл. 264-3, № 3390210, заявл. 16.07.65, опубл. 25.06.68. Guenter R. G. (SA). РЖХим, 1970, 11П237П.

Балл. ТРТ получают смешением компонентов в воде, отделяют воду центрифугированием, вальцовывают для получения листов толщиной 2,5 мм, листы свертывают в рулоны, к-рые загружают в цилиндрич. полость матрицы, прессуют через диафрагму с многочисленными мелкими отверстиями в цилиндрич. обогреваемую камеру с центральным стержнем. ТРТ уплотняют в процессе заполнения камеры, снимают внутр. напряжения в заряде, отвергают.

39. Технология получения литьевого двухосновного твердого ракетного топлива. — Propellants Manufact. Hazards and Test. Sympo. 153 rd Meet. Amer. Chem. Soc., Miami Beach, Fla., 1967, Washington, 1969, 1—28. РЖХим, 1970, 11П342.

Рассматриваются основные стадии процесса произв-ва литьевого двухосновного ТРТ. 1) Получение литьевого гранулир. пр-та состава (вес. %): НЦ 75, пластификатора 17, баллистич. добавки 6, стабилизатора 2. 2) Получение мас-тификатора 44, баллистич. добавки 4, стабилизатора 1,8. Даётся характеристика режимов основных стадий процесса произв-ва ТРТ: смешения НЦ и НГ с добавлением летучего р-рителя (сп.-бзл) и удаления р-рителя, гранулирования (экструзия и резка гранул), сушки, графитования. Приводятся основные характеристики. Описаны схемы загрузки в пресс со спец. пневматич. распределителем и вакуумной системой, режим отверждения заряда ТРТ.

40. Нитроцеллюлозные пластиэолные твердые ракетные топлива. — Propellants Manufact. Hazards and Test. Sympo. 153 rd Meet. Amer. Chem. 163

На основании анализа требований к кач-ве компонентов НЦ-пластизольных ТРТ показано, что в технол. схемах процессов получения ТРТ состава (%): сфероидальная НЦ 5—20, высокозергетич. пластификатор 25—40, невзрывч. пластификатор 0—10, стабилизаторы 0,5—2, окислители 40—50, металлич. горючее 0—20 используются высокозергетич. пластификаторы — НГ, ПЭТРН, 1,1,1-тритиометилэтан(метриол)тринитрат, 1,2,4-бутантроптринитрат, динитраты ДЭГ и ТЭГ, невзрывч. пластификаторы — триацетин, стабилизаторы — симм. диэтилдифенилмочевина, 2-нитро-ДФА и др., окислители —  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ ,  $\text{KClO}_4$ , циклич. метиленитратин, металлич. горючее — Al, Be, их гидриды. В рез-те обзора работ по совершенствованию рецептур ТРТ и получению сфероидальной НЦ описываются основные стадии технол. процесса получения ТРТ: смешение сфероидальной НЦ с пластификатором и стабилизатором, металлич. порошком, Кт горения, окислителями при т-ре  $<30^\circ$ , отверждение при  $38—60^\circ$ . В кач-ве бронирующих в-в рекомендуются кремний-бутилкаучук и хлорир. синтетич. каучук. Для скрепления заряда ТРТ с бронировкой применяются эпоксиполиамиды, эфиры Цл, сшитые изоцианатом, комбинации фенолформальдегида с поливинилформалем, отверждаемые под давл. 2—5 ат.

41. Улучшение реологических свойств твердого ракетного топлива добавкой поверхностно-активных веществ поликсиэтилированного сорбитацетилмоно-лаурината и лецитина. — Пат. США, кл. 149-19 (С06d 5/00), № 3535174, заявл. 6.12.67, опубл. 20.10.70. Bronstein L. J. (SA). РЖХИМ, 1971, 13П267П.

Для улучшения реологич. св-в ТРТ, снижения вязкости неотверженной топл. массы и повышения ее гомогенности предлагается в состав смесевого или балл. ТРТ вводить 0,1% ПАВ и лецитина. ТРТ с добавлением ПАВ отличается хорошими технол. св-вами и улучшенными баллистич. характеристиками благодаря гомогенности распределения окислителя в полимерном горючем связующем.

42. Улучшенное ракетное топливо. — Пат. ФРГ, кл. 78c 5/00 (С06b 5/00), № 1796009, заявл. 16.08.68, опубл. 26.07.73. Schreiner G., Stoetzer E.-J. (DN). РЖХИМ, 1974, 9П185П.

Получают РТ с улучшенными мощностью и стабильностью путем обработки его во время формообразования води. р-ром формальдегида. Ленточный порох состава (%): 58,5 НЦ, 40 НГ, 0,5 диэтилдифенилмочевины, 1 ДФА и 0,3 вазелина вымачивали 13 час при  $50^\circ$  в 38%-ном води. р-ре формальдегида. Скорость горения повысилась с 309 до 311,5 м/с, давл. на уровне 597 ат, стабильность и прочность пороха элементов улучшились.

43. Метод получения литьевого твердого ракетного топлива. — Пат. США, кл. 264-3B (С06B 21/00), № 4080411, заявл. 21.08.68, № 754409, опубл. 21.03.78. Stanley N. F. (H). РЖХИМ, 1978, 23П278П.

Предлагается метод получения литьевых зарядов быстрогорящего ТРТ. Из смеси НЦ с НГ и вспомогательными компонентами в летучем р-рите экструзией приготавливают зерна модифицир. НЦ, к-рые сушат, смешивают с форполимером, пластификатором, отвердителем и добавками, заливают в формы и отвержают заряды. Зерна НЦ в виде чешуек имеют размеры: днам. 0,8 мм, высоту 0,08 мм. После сушки и полировки состав чешуйчатой модифицир. НЦ (%): 50 НЦ, 34 НГ, 6,9 β-резорцилата Pb, 6,9 салицилата Pb, 1,2 графита, 1 2-нитро-ДФА, 29 ч. такой НЦ смешивают 30 мин при  $25^\circ$  под давл. 10 мм рт. ст. с 46,1 ч. НГ, 9,7 ч. форполимера полигликольадипината — толуилендиизоцианата молек. массы 2000, 10 ч. гексогена, 4,6 ди-*n*-пропиладипината и 0,7 ч. 2-нитро-ДФА. ТРТ заливают в камеру, отверждают 5—7 суток при  $140^\circ$ . Заряды имеют стабильное горение, линейную зависимость скорости горения от давл. в пределах 6—140 ат и скорость горения 14,7 мм/с при 70 ат.

44. Способ изготовления монолитных зарядов ракетных топлив. — Франц. пат., кл. C06d, № 1603394, заявл. 15.10.68, опубл. 21.05.71. Humbert J. J., Thomas J. P., Brut G. Y., Coupois J. M. J. E. (AA). РЖХИМ, 1972, 11П196П.

Предлагается способ изготовления бинарных и многокомпонентных зарядов ТРТ след. образом: смеси (вес. %) А — НЦ (12,6% N) 92,5, централита 1,5, метилфталата 3, стеараты Pb 1,5 и ацетиленовой сажи 1,5, В — НЦ 90, централита 0,5 поочередно загружают в спецформу, где пр-т подвергается термообработке 24 часа при  $45^\circ$  и 96 час при  $65^\circ$ . После выема из формы получают желатинизир. монолитный блок двухкомпонентного ВВ, к-рый режут на куски нужной длины, покрывают лаком. Аналогично изготавливают заряды других многокомпонентных РТ. Приведены схематич. чертежи форм для отливки зарядов.

45. Способ приготовления литых зарядов твердого ракетного топлива. — Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00 (C06d 5/00), № 2024897, заявл. 22.05.70, опубл. 3.08.72. Oversohl W. (WC). РЖХИМ, 1973, 13П199П.

Для получения литых зарядов ТРТ используют пустотельные формы с сердечником или без него из эластомерного материала, напр., природного или синтетич. каучука, ПУ и особенно силиконового каучука. В кач-ве ТРТ используют составы (вес. ч.): 37 жидк. связующего и 63 НЦ в виде гранулята состава (вес. %): 90,5 НЦ (смесь 67% НЦ, 12,57% N, и 33% НЦ, 11,4% N), 3,6 нитрофениламина, 0,4 свечного парафина, 2,9 салицилата Pb, 2,6-этилгексаноата Pb. Связующее (вес. %) 85 НГ и 15 ДБФ. Получены образцы длиной 1 м, диам. 300 мм и внутр. каналом 80 мм.

46. Производство ракетных зарядов из сшитых нитроцеллюлозных топлив. — Пат. США, кл. 149-19 (С06d 5/06), № 3711344, заявл. 23.09.70, опубл. 16.01.73. Pierce E. M. (SA). РЖХИМ, 1973, 24П203П.

Монолитный заряд ТРТ получают двухстадийной сшивкой НЦ-связующего орг. динозианатами (толуилен- или гексаметилендизоцианаты). На первой стадии 3—10 (вес. %) НЦ избранной марки перемешивают при  $<20^\circ$  с 20—60 (вес. %) пластификатора (НГ, бутантроптринитрат, динитрат ДЭГ, триметилэтанитрат, тетраэтиленгликольдинитрат, триацетин, ДЭФ, пропиладипинат, дигидролебасинат),  $<30$  тв. горючего (порошкообразные Al, Zr, B, Be, Mg),  $<70$  окислителя ( $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{KClO}_4$ , ПХ нитрония, октоген, гексоген), 1—2 стабилизатора (резорцин или 2-нитро-ДФА) и 0,1—0,2 динозианата, нагревают до 30—60° до прекращения выделения газ. пр-тов, затем добавляют  $<25$  НЦ и 0,3—3 динозианата и перемешивают до получения однородной массы, к-рую заливают в формы или двигатели и отверждают при 30—60°. Получают тв. гомог. заряд ТРТ с прочностью 6,2 кГ/см<sup>2</sup> при 60°.

47. Пористый состав на основе нитроцеллюлозы и способ его получения. — Пат. США, кл. 149-2 (С06b 19/00), № 3711343, заявл. 20.08.71, опубл. 16.01.73. Dunigan Th. E., Sisco G. C., Pell L. W. (SA). РЖХИМ, 1974, 1П203П.

В кач-ве ТРТ, сгорающего полностью без дыма, используют пористый состав (вес. %): 50—70 НЦ, 1—4 орг. полизианата (гексаметилен-, 2,4-толуилен-, 3,3'-диметил-4,4'-дифенил-, 4,4'-дифенилметан-, 1,5-нафтилендиизоцианат), 5—50 жидк. орг. пластификатора (фталаты, адипинаты, себацинаты, гликолевые эфиры высших жирных к-т).

48. Ракетное топливо из пороха без растворителя. — Франц. пат., кл. C06b 3/00, С06b 5/00, № 2163816, заявл. 2.12.71, опубл. 27.07.73. Thomas J. P. (PE). РЖХИМ, 1974, 20Н814П.

Предлагается состав пороха и изготовление из него блоков РТ (вес. ч.): НЦ (11,5—13,5% N) 35—80, НГ 25—40, 2-нитро-ДФА 0,5—3, стеарат Pb 0,5—4, ДЭФ 2—10, криолит K 0,2—3, хромит Cu 0,2—2, ацетиленовая сажа 0,2. Изменение содерж. сажи регулирует скорость горения пороха от 5 до 25 мм/с. Предложена технол. схема произ-ва блоков РТ.

49. Способ отверждения двухосновных ракетных топлив. — Пат. США, № 149-97 (С06б 5/04), № 3725157, заявл. 2.02.72, опубл. 3.04.73. Berta D. A. (SN). РЖХим, 1974, 5П206П.

С целью получения зарядов пластизольного НГ ТРТ с высокими мех. свойствами предлагается снимать внутр. напряжения в зарядах отверждением их в две стадии при т-рах 49—63° 2—6 час и 27—44° до полного отверждения. Заряд ТРТ содержит (%): пластизольной НЦ 8, толуилендиизоцианата 1,997, либутилдицетата Sn 0,003, НГ 30, триацетина 9,6, нитро-ДФА 0,4, NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> 50.

50. Бездымное ракетное топливо. — Япон. пат., кл. 29C1 (С06D 5/20), № 52-28843, заявл. 20.07.72, № 47-72046, опубл. 29.07.77. Кинамэ С., Цуно С., Иокояма А. (BG). РЖХим, 1978, 13П280П.

27 ч. NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, 35 ч. НГ, 27 ч. НЦ, 10 ч. триацетина, 1 ч. ДФА и 30 ч. октогена смешивают, месят, удаляют в вакууме пену, заливают в форму, отвержают 48 час при 50°. При сжигании в РД при 10°, относит. влажности 90% и давл. 70 кГ/см<sup>2</sup> уд. тяги 225 с, индекс давл. 0,39, горение бездым., также смесь без октогена имела уд. тяги 206 с, индекс давл. 0,68 при интенсивном выделении серого дыма.

51. Бездымное твердое ракетное топливо. — Япон. пат., кл. 29C21 (С06D 5/00), № 51-20567, заявл. 31.03.73, опубл. № 48-37011 25.06.76. Иокояма А. (BG). РЖХим, 1977, 12П210П.

Км бездым. ТРТ содержит ВВ типа НЦ или НГ, неорг. окислитель, напр., NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, KNO<sub>3</sub>, LiNO<sub>3</sub> и такие в-ва как тринитроэтилортокарбонат (I), бис-нитроэтилортокарбонат или тринитроэтилформиат. Пример (вес. ч.): 27 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, 35 НГ, 27 НЦ, 10 триацетина, 1 ДФА, 30 I ф-лы C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>N<sub>12</sub>O<sub>9</sub> (т. пл. 168°, плотность 1,84 г/см<sup>3</sup>, калорийность 183 ккал/моль) помещают в форму, отвержают при 50° 48 час. Получают топливо с уд. импульсом 225 с.

52. Метод приготовления спрессованных двухосновных твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 264-3A (С06б 21/02), № 3860678, заявл. 24.04.73, опубл. 14.01.75. Martin Th. E., Horvath J. C. (SA). РЖХим, 1976, 4П215П.

Предлагаются тонкие листы ТРТ и металлич. или неметаллич. пластиинки толщиной 0,25—0,30 мм спрессовывать вальцеванием в многослойные листы ТРТ с послед. их резкой на элементы требуемого размера. ТРТ марок M-8, N-12, N-14, и RDB-4 имеют состав (%): 48—50 НЦ, 38—44 НГ, 0,5—7 сшивящего агента и пластификатора — дин-н-пропиладипината, 0,5—2 2-нитро-ДФА, 1—2 Кт горения — салицилата Cu, 1—2 β-резорцината Pb, 0,1—0,2 парафина. В РД малого диам. 32—75 мм порах, элементы сгорают в течение 0,005—0,01 с, обладают высокой стабильностью и скоростью горения и используются в РД, аккумуляторах давл. и спец. системах ракет.

53. Армированное ракетное топливо. — Пат. США, кл. 149-14 (С06с 3/10), № 3886006, заявл. 18.10.73, опубл. 27.05.75. Martin Th. E., Horvath J. C. (SA). РЖХим, 1976, 7П249П.

РТ содержит (вес. %) 48—50 НЦ, 38—44 НГ, 0,5—7 динпропиладипинат (агент поперечных связей), 0,5—2 2-нитро-ДФА, 1—2 Кт горения — основного салицилата Cu, 1—2 баллистич. модификатора — β-резорцината Pb и 0,1—0,2 воска. Готовые смеси РТ прокатывают в листы и с двух сторон прикатывают при 100° к арматурной сетке из стекловолокна, Al, Cu или нерж. Ст так, что общая толщина 0,635 см, а толщина сетки, напр., из Al, ~0,03 см.

54. Новый процесс получения нитроцеллюлозных твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 264-3B (С06б 21/02), № 3855373, заявл. 28.11.73, опубл. 17.12.74. Swotinsky J. M., Colitti O. A., Confides J. J. (SA). РЖХим, 1975, 20П186П.

С целью улучшения физ.-мех. св-в, уменьшения зависимости скорости горения от давл. и т-ры зарядов предлагается новый комбинир. процесс получения НЦ ТРТ, заключающийся в том, что смешивают компоненты в воде, сушат, вальцовывают и режут топл. массу с послед. контактированием ее с 10—80%

смеси летучих р-рителей, желатинизацией, экструзией и сушкой топл. элемен-тov. Образцы, полученные по бессольвентной и по рекомендуемой технологии, характеризовались пределом прочности при сжатии соотв. при 63° 33,5 и 50,8 кГ/см<sup>2</sup>, при —40° 770 и 1183 кГ/см<sup>2</sup>, относит. деформацией разрушения соотв. при 63° 40 и 56,7%; при —40° 30,9 и 41,9%. Состав ТРТ (%): 40—60 НЦ (12,2—14,6% N), 20—40 взрывч. пластификатора, 0—12 горючего не-взрывч. пластификатора, 1—8 модификатора баллистич. св-в, 0—2 смазки для улучшения экструзии, 0—2 стабилизатора хим. св-в. Смеси летучих р-рителей состоят из след. в-в: бзл-ац. в соотн. 1:1—6:1, сп.-эф. 1:2—5:1, ац.-сп., ЭА-сп., ЭА-гептан, МЭК-гептан, изопропилацетат-гептан, метилизобутилкетон—бзл, метилизоамилкетон—бзл 1:2—5:1. Пластификаторы — НГ, динитраты ДЭГ и ТЭГ, тринитраты бутантриола-1,2,4 и триметилолэтана; невзрывч. пластификаторы — триацетин, ДМФ, ДЭФ, ДБФ, диоктилфталаты или адипи-наты, себацинаты; модификаторы баллистич. св-в — β-резорцинат Pb, 2-этин-гексоат- или стеарат Pb; стабилизаторы хим. стойкости — ДФА, 2-нитро-ДФА, этилцентранлит.

55. Способ производства твердых ракетных топлив. — Заявка ФРГ, кл. C06D 5/00, № 2458834, заявл. 12.12.74, опубл. 16.06.76. Nolte H., Maug M., Richter E. (WC). РЖХим, 1977, 16П247П.

ТРТ, состоящее из НЦ, НГ, желатинирующих агентов, модификаторов горе-ния, стабилизаторов, смазок, неорг. или орг.носителей кислорода и присадок, готовят путем замешивания, прокатывания и опрессования. НГ, готовят в форме обычной гремучей смеси или в виде желатинир. форп-та, содержа-щего ч. необходимого кол-ва НЦ, увлажненной сп., к-рые смешивают с основ-ным необходимым по рецептуре кол-вом НЦ, смоченной 9%-ной орг. вытесни-тельной жидкостью (алифатич. сп. или жидк. ароматич. или хлорир. углево-дород отдельно или в смеси), с одновременным добавлением небольшого кол-ва истинного р-рителя НЦ (кетоны, эфиры или их смеси; а также смеси одноатомных алифатич. сп. и эфиров) и обычных присадок. После перемеши-вания массы при т-рах 30—50° ее гранулируют, гранулят высушивают до влажности 0,1—0,8% и далее перерабатывают известным способом.

56. Производство двухосновного твердого ракетного топлива. — Япон. пат., кл. 29C0 (С06D 5/00), № 53-7484, заявл. 13.12.74, № 49-142483, опубл. 18.03.78. Сугиура М., Иосикава Т., Танака К. (N). РЖХим, 1978, 22П285П.

При произв-ве НЦ ТРТ без использования р-рителя предлагается процесс созревания топл. массы в воде, среде производить при повышенной т-ре. Объем потребляемой воды и габариты аппаратуры м. б. уменьшены за счет повторного использования воды на стадиях смешения и созревания топл. массы.

57. Способ получения зарядов ракетного топлива. — Франц. заявка, кл. B29F 3/02, № 2325491, заявл. 25.09.75, № 7529338, опубл. 22.04.77. (РЕ). РЖХим, 1978, 16П280П.

Способ включает непрерывное получение зарядов РТ на основе НЦ, же-латинир. НГ, в спец. экструдере, где происходят все операции от дозирования компонентов, их смешения, промежут. сушек и прочее до выдачи готового пр-та. Состав из 90 ч. смеси НЦ с НГ (66:34), 3 ч. централита и 10 ч. прочих добавок обрабатывается в патентуемом экструдере.

58. Анализ контуров регулирования. — Chem. Eng., 1976, 83, № 16, 72—78. Graham G. E. РЖХим, 1977, 7И254.

Обсуждается метод анализа контуров управления при наличий неточных линейных моделей. Рассмотрен пример контура регулирования уровня НЦ в бункере путем изменения скорости транспортера в произв-ве РТ. Настройки регулятора рассчитываются с помощью метода корневого годографа и прямо-го и обр. Z-преобразования, причем расчет автоматизирован благодаря приме-нению ЭВМ.

## 2. РЕЦЕПТУРЫ, ДОБАВКИ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ, РАСТВОРИТЕЛИ

1. Твердое ракетное топливо и метод его получения. — Пат. США, № 149-19.8 (C06d 5/06), № 3856590, заявл. 18.04.45, опубл. 24.12.74. Kincaid J. F., Hammatt L. P., Dailey B. P. (OR). РЖХим, 1975, 19П187П.


С целью снижения зависимости скорости горения ТРТ и порохов для арт. и стрелкового оружия от т-ры заряда и давл. в камере предлагается в состав ТРТ включать (%): 21 НЦ (12,6% N), 13 НГ, 55,4 KClO<sub>4</sub>, 9 сажи, 1 централизатор № 1, 0,3 MgO и 0,3 стеарата Mg. Компоненты ТТ смешивают в колла. состояния в смеси эф., сп., ац. 6:3:1, прессуют для получения порох. элементов и сушат. Полученное ТТ характеризуется низкой т-рной чувствительностью скорости горения (<0,3% на 1°), высоким уд. импульсом, плотностью и термич. стабильностью, малыми гигроскопичностью и чувствительностью к мех. воздействиям, величиной показателя степени в законе скорости горения <0,5.

2. Производство зарядов твердых ракетных топлив с полимеризующимся растворителем. — Пат. США, кл. 149-98, № 3211596, заявл. 5.03.52, опубл. 12.10.65. Kincaid J. F., Metzger Ch. O., Cahill R. H. (SA). РЖХим, 1967, 9П254П.

Для использования в РД предлагают ТРТ состава (%): 35—42 или 15—50 НЦ, 34—50 или 15—60 НГ, 13—23 или 5—30 полимеризующегося при 40—60° р-рителя на основе низших алкилакрилатов или алкилметакрилатов типа MMA, метил- или этилакрилатов. Кт полимеризации — азодизобутиронитрил 0,04%. Получают заряды ТРТ различных размеров, имеющие хорошие физ.-мех. св-ва и улучшенные характеристики горения.

3. Пластификаторы для нитроцеллюлозных твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 149-92, № 3073731, заявл. 29.03.56, опубл. 15.01.63. Cohen J., Finnegan W. G., Henry R. A. (SN). РЖХим, 1965, 8П218П.

Для улучшения формирования зарядов, увеличения стабильности при хранении и повышения энергетич. характеристик ТРТ, содержащих (вес. %): 30—60 НЦ, 25—45 НГ; 19—30 НЦ, 7—19 НГ и 51—57,5 нитрогуанидина; 30 НЦ, 7 НГ и 55 1-(5-тетразолил)-2-нитрогуанидина или 30 НЦ, 7 НГ и 55 гуанидиновой соли 1-(5-тетразолил)-2-нитрогуанидина, предлагается добавлять в кол-ве 5—50 вес. % пластификаторы, имеющее строение



где R=H, низшие алкилы, алкилены, аминоалкилы, аминоалкилены, аминофенилы, карбоалкоисиалкилы, ацилоксиалкилы или нитрогруппа; R<sub>1</sub> и R<sub>2</sub>=H, фенил, низшие алкилы, алкилены, карбоксиалкилы или ацилоксиалкилы.

4. Композиция ракетного топлива. — Пат. США, кл. 149-96, № 3078200, заявл. 16.04.57, опубл. 19.02.63. Preckel R. F. (SN). РЖХим, 1965, 5П207П.

Двухкомпонентное РТ состава (%): 50—55 НЦ и 20—45 пластификатора (тринитрат оксиэтилглицерина) имеет хорошие баллистич. св-ва. Так, топливо состава (%): 58,5 НЦ, 27,5 тринитрата оксиэтилглицерина, 3 дифенилдиэтилмочевины, 8,5 триacetина, 2,5 ДНТ, 1 стеарата Pb по физ. св-вам почти эквивалентно топливу состава: 60 НЦ, 39 НГ, 1 2-нитро-ДФА и 2 стеарата Pb.

5. Повышение скорости горения баллиститных твердых ракетных топлив добавкой бензофенонов. — Пат. США, кл. 149-98, № 3228815, заявл. 21.10.57, опубл. 11.01.66. Henry R. A., McEwan W. S. (SN). РЖХим, 1967, 12П241П.

Для повышения скорости горения балл. ТРТ состава (%): 44—60 НЦ 28—47 НГ, 2—5 салицилата, 2-этилгексоата, ацетилсалцилата или 2,4-дигидроксибензоата Pb предлагают добавлять 1—5% бензофенонов типа 2,4-дигидрокси-, 2,2'-дигидрокси-, 4,4'-диметокси-, 2,2',4,4'-тетрагидроксибензофеноны, к-ые повышают интенсивность адсорбции УФ-излучения Пв ТРТ, что способствует более быстрому разл. компонентов ТРТ в процессе его горения. Такие составы ТРТ при давл. в камере горения 84 at горают со скоростью на 3,4 мм/с больше, чем ТРТ, не содержащие бензофенонов.

6. Нитроцеллюлозные твердые ракетные топлива с динитрильными пластификаторами. — Пат. США, кл. 149-98, № 3104190, заявл. 24.10.57, опубл. 17.09.63. Ernsberger F. M., Kaufmann M. H. (SN). РЖХим, 1966, 1П212П.

С целью повышения энергетич. характеристик ТРТ на основе НЦ предлагаются в их состав в кач-ве пластификаторов вводить 5—40% динитрилов адипиновой, азеланиновой, себациновой, пимелиновой и пробковой к-т. В состав к-рые улучшают не только энергетич. характеристики ТРТ, но повышают физ.-мех. св-ва и не снижают стабильности ТРТ.

7. Нитроцеллюлозные твердые ракетные топлива с добавкой алюминия, солей меди и свинца. — Пат. США, кл. 149-38, № 3138499, заявл. 28.05.58, опубл. 23.06.64. Camp A. T., Crescenzo F. G. (SN). РЖХим, 1967, 7П289П.

Для использования в РД предлагают балл. ТРТ, у к-рых скорость горения мало изменяется при увеличении давл. от 14 до 280 at. В состав ТРТ входят (%): 40—65 НЦ, 20—45 НГ и 0,1—10 солей меди, полученных на основе салициловой, β-резорциловой, 2,5-дигидроксибензойной, 5-метиленсалциловой к-т или их смесей. Используются также смеси солей меди с соотв-щими солями свинца или смесями его солей. В ТРТ, содержащее не менее одной соли меди и одной соли свинца, добавляют 1—10% Al.

8. Получение твердых ракетных топлив и взрывчатых веществ, пластифицированных нитросоединениями. — Пат. США, кл. 149-19, № 3389026, заявл. 8.12.59, опубл. 18.06.68. Johnson O. H. (SN). РЖХим, 1970, 4П312П.

Для снижения чувствительности к внешним воздействиям, улучшения физ. св-в высокопульсных ТРТ и мощных ВВ, содержащих нитрополимерное горючее, вводят > 20 вес. % тв. полинитроалифатич. окислителя, небольшое кол-во пластификатора, до 45% порошкообразных Al, B, Mg, Si. Состав ТРТ (вес. %): 70 тринитроэтилортокарбоната, 27 НЦ (13,45% N), 2-хлорэтилфосфата. Чувствительность ТРТ не превышала чувствительности станд. двухосновного ТРТ.

9. Полиэтиленовый ингибитор для гранулированного ракетного топлива. — Пат. США, кл. 156-86, № 3050429, заявл. 24.03.59, опубл. 21.08.62. Baxby J. H. (SN). РЖХим, 1964, 4П264П.

Полиэтиленовые Пк цилиндрич. гранул НЦ—НГ-двуихкомпонентного РТ обладают в отличие от др. типов Пк большей физ. и хим. инертностью. Способ приготовления Пк состоит в предв. покрытии Пк цилиндрич. гранул свя-зующим составом из 20—50% адгезионного компонента (диглицидный эфир *n*,*n*-изопропилидендифенила с СП 1—4) и 80—50% отверждающейся КМ (смесь полимериз. жирных к-т с алифатич. полниамиами).

10. Твердые ракетные топлива, содержащие окислы металлов. — Пат. США, кл. 60-35.4, № 3118275, заявл. 12.02.60, опубл. 21.01.64. McLain J. H., Rittenhouse C. T. (OM). РЖХим, 1965, 14П222П.

ТРТ состоит из смеси (вес. %): 10—40 легкого металла (Li, Be, Al), 89—45 окисла Co, Mn, Cr или Cu и 1—15 связующего НЦ. Трубка, в к-ую запрессован предлагаемый состав, движется по тросу на ~15 м с большой скоростью, чем такая же трубка с тем же кол-вом двухкомпонентного топлива.

11. Ракетные топлива. Часть II. Твердые топлива. — Research, 1960, 13, № 2, 60—65. Parker W. G. РЖХим, 1961, 9М205.

На основании обзора св-в ТРТ показано, что в Англии получили распространение ТРТ колла. типа, состоящие (%) из 41 НГ, 50 НЦ и 9 карбамида (диэтидифенилмочевины), и ТРТ, состоящие из смеси неорг. окислителя типа ПХ или нитрата аммония и горючего компонента типа полисульфидов, поли-фенилхлоридов, ПС, синтетич. каучуков и др. Для улучшения эксплуатации св-в ТРТ колла. типа к ним добавляют присадки: уголь, неорг. соли, триacetин и различные фталаты.

12. Способ получения твердого ракетного топлива. — Япон. пат. № 29С211, № 9594, заявл. 5.04.60, опубл. 19.06.63. Ватанабэ С., Инагаки М. (N). РЖХим, 1965, 7П197П.

Для получения ТРТ смешивают 2 порошка бездым. топлива (основа), 1—10% нитроароматич. соединений, напр., нитро-бзл, нитротолуола, нитрофенола, либо ароматич. аминов, напр., фенилендиамина, нитрофениламина или нитрофенола, или нитродифениламина, 1—15% соли тяжелого металла орг. к-ты, напр., стеаратов Pb, оксибензоата Pb и др. Полученную смесь желатинируют в форме, получают топливо с высокими показателями горения.

13. Получение бездымного ракетного топлива. — Пат. США, № 2945751 от 19.07.60. O'Neill J. J., Jr. (OM). РЖХим, 1961, 19М273.

Бездым. основа в р-рителе смешивается со связующим в-вом, содержащим защитный коллонд и увлажненный р-рителем для бездым. основы пылевидный модификатор (газ. сажа, гексоген). Р-ритель удаляют с образованием в остатке зерен. Пример. Получают пульпу из 75 ч. НЦ (12,3% N) в 1000 ч. воды при 50°, к ней добавляют суспензию 94 ч. гексогена в 375 ч. ЭА, в к-ром  $\mu$ -рено 0,94 ч. ДФА и 19 ч. ДБФ. После р-рения всей НЦ добавляют 50 ч. защитного коллоида из животного протеина, смесь перемешивают при 68° до достижения нужного размера образующихся капель НЦ-лака, добавляют 25 ч. сульфата Na в 50 ч. воды. Через 3 часа ЭА отгоняют с образованием в остатке зерен. Гексоген равномерно распределен в НЦ. Состав (%): ~50 гексогена, ~40 НЦ, ~10 ДБФ и ~5 ДФА.

14. Двухосновное смесевое твердое ракетное топливо, содержащее циклотетраметилтранитроамин. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06d 5/06), № 3878003, заявл. 16.08.60, опубл. 15.04.75. Lo P. A., Baumann R. P. (SA). РЖХим, 1976, 7П247П.

Для повышения уд. импульса, плотности, обеспечения горения зарядов балл. типа ТРТ без дымообразования с выделением нетоксичных, некоррозионноактивных пр-тов горения предлагается в состав ТРТ вводить <56% октогена. Рекомендуются две рецептуры ТРТ (%): № 1 — 50 октогена, 17,7 НЦ, 22,1 НГ, 5,2 триацетина, 0,5 ДЭФ, 2β-резорцинатов Pb, 2 салицилата Cu, 0,5 2-нитро-ДФА, 0,02 сажи и № 2 — 56 октогена, состоящего из 75% частиц с диам. 0,07—0,28 мк и из 25% частиц с диам. 15 мк, 20 НЦ, 15 НГ, 4 триацетина, 1 2-нитро-ДФА, 2β-резорцинатов Pb, 2 салицилата Cu и 0,03 сажи. Заряды получают смешением компонентов при 28—60°, заливкой топл. массы с вязкостью 60000—70000 спз в камеру РД и отверждением при 49—93°. Уд. импульс 398 Г-сек/см<sup>3</sup> при 70 ат и степени расширения пр-тов горения 1—4. Разработанное ТРТ превосходило по об. теплотворности ТРТ с NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> на 37%, балл. топливо на 11%, ТРТ с NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> на 2%.

15. Ракетное топливо. — Пат. США, № 2960393 от 15.11.60. Barr C. J. (OM). РЖХим, 1962, 10Л452.

Для предотвращения накопления зарядов статич. электричества на мелких зернах бездым. пороха на основе НЦ и НГ предлагается покрывать их поларными антистатич. агентами (АА) или вводить АА в порох. массу до 1% по весу. АА — полизтиленимин, аммонийные соли алкилфосфатов с длинными алкильными цепями, галоидводородные к-ты алкилпиридинов, дигуанидиновые соли эфиров сульфоянтарной к-ты и высших алифатич. сп., соли гуанидилломочевины и моноалкилсульфок-т и др.

16. Распад стабилизатора в пикритных твердых ракетных топливах. — J. Appl. Chem., 1960, 10, № 11, 445—449. Gagnon P. E., Mac Donald R., Haggart C., Myers J. L. РЖХим, 1961, 17М206.

В рез-те лаб. изучения при 18° в течение 370 дней пр-тов распада 3 сортов ТРТ состава (%): 55 пикрита (I), 18,7—20,8 НГ, 19—20,6 НЦ, 3,6—7,3 централита и до 1 сульфата K в сравнении с ТРТ состава (%): 49,5 НГ, 41,9 НЦ и 9 централита показано, что в пикритных ТРТ образуется меньше пр-тов распада за счет взаимодействия централита с окислами азота, чем в ТРТ без I. В пикритных ТРТ главным пр-том распада является 4-нитроцентралит,

в топливе непикритного типа — фенилэтилнитротозамин и 4-нитрофенилнитробозамин. Добавка I в ТРТ изменяет состав газ. пр-тов в сторону снижения NO<sub>2</sub> и увеличения NO, вследствие чего образуются нитропр-ные централита и замедляется процесс гидролиза централита за счет адсорбции соединений, способствующих гидролизу централита.

17. Исследование твердых ракетных топлив на основе полимеров, содержащих нитро- и нитратные группы. — Proc. 2nd Internat. Sympo. Rockets and Astronautics, Tokyo, 1960, Tokyo, 1961, 1—7. Matsuda Y., Tanaka A., Sasaki K., Kawai R., Matsumoto K., Yoshida N., Matsui Y. РЖХим, 1962, 8М152.

Показана возможность использовать НЦ в р-ре различных винильных соединений в кач-ве горючего ТРТ на основе ПХ аммония. ТРТ на базе НЦ получается после полимеризации смеси. По своим энергетич. и эксплуатаци. характеристикам такое ТРТ неск. уступает ТРТ на основе полинитробутилакрилата.

18. Повышение качества твердых ракетных топлив, содержащих нитрогуанидин. — Пат. США, кл. 149-92, № 3086896, заявл. 19.01.61, опубл. 23.04.63. Trask R. L., Sage S., Nadel J. G. (SA). РЖХим, 1965, 8П221П.

Для улучшения физ. св-в, сокращения продолжительности произ-ва и снижения кол-ва крист. компонентов ТРТ предложено в их состав вводить (вес. %) 50—65 нитрогуанидина, измельченного до частиц, имеющих уд. Пв 9000—22000 см<sup>2</sup>/см<sup>3</sup>, 16—23 НЦ и 16—21 НЭ многоосновного сп. группы ДЭГ, ТЭГ, глицерина или бутантириола. Для улучшения диспергирования вводится ~4,5% диалкилфталата, напр., ДБФ. Смешение при т-ре окружающей среды до получения гомог. колл. массы, к-рая полимеризуется при 26—40°. Получены ТРТ с улучшенными физ. св-вами, теплота горения 807 кал/г при т-ре пламени 2326°.

19. Твердое ракетное топливо. — Англ. пат., № 861810 от 1.03.61. Wood H. L. (IC). РЖХим, 1961, 19М274.

Тв. гранулир. двухкомпонентное РТ, состоящее из НЦ с 15—70 вес. % жидк. НЭ (НГ), обрабатывается в барабане при постепенно повышающейся от 25 до 50° т-ре с 40—300 вес. % воды, считая на сумму двух первых компонентов, 5 вес. % суспензии орг. нер-римых в воде смолообразных в-в и небольшого кол-ва (~1%) нелетучего желатинизатора для НЦ. Полученный пр-т сушится, а затем смешивается в барабане при т-ре не выше 80° с тв. инерт. материалом, не обладающим желатинизирующими свойствами по отнош. к НЦ, напр., графитом, нитрогуанидном или KNO<sub>3</sub>. В кач-ве нер-римых в воде смолообразных в-в могут применяться эфиры полиатомных сп. и орг. к-ты, содержащих не менее одной двойной связи (напр. эфиры глицерина и древесной смолы), или пр-ты полимеризации эфиров, напр., смолообразный полимер малеинового эфира глицерина или пентаэритрита и полимериз. древесной смолы, или некристаллизующиеся, р-римые в углеводородах соли тяжелых металлов орг. к-ты, Na- или K-соли к-рых обладают в воде высокой поверхностью активностью, напр., нафтенаты Pb, Sn или Co. Нелетучими желатинизаторами для НЦ могут служить диметилдифенилмочевина, диметилдифенилмочевина, ДБФ, бутилфталилбутилгликолят, дифенилфталат или дифенилуретан.

20. Стабилизированные твердые ракетные топлива, содержащие нитроцеллюлозу и нитрогидразин. — Пат. США, кл. 149-18, № 3307985, заявл. 6.07.61, опубл. 7.03.67. Jago W. H. (AR). РЖХим, 1968, 19П204П.

Для повышения стабильности ТРТ, содержащих НЦ и нитрогидразин, предлагается добавлять в ТРТ до 10% солей металлов из группы Mg, Be, Ca при использовании в кач-ве горючего Al. В кач-ве стабилизаторов м. б. использованы орг. и неорг. соли типа сульфатов, бисульфатов, сульфитов, бисульфитов, нитратов, нитритов, фосфатов, карбонатов, хлоратов, ацетатов, оксалатов, бензоатов и др. Пластификаторы ТРТ — триэтил-бзл, ацетон, фенилксилилэтан; эфиры типа бутиллаураата, ДБФ, триацетина и т. д.; сп., кетоны, нитрилы, трикрезилфосфат, N-этилтолуолсульфенамид.

21. Порошкообразное ракетное топливо. — Англ. пат., № 874259 от 2.08.61.  
Wood H. L. (IC). РЖХим, 1962, 10М302.

Способ получения двухкомпонентного порошкообразного РТ с умеренно развитой Пв отличается от ранее описанного в пат. № 861810 тем, что в кач-ве жидк. НЭ применяется НГ и состав гранул включает ~3% нелетучего жидк. пластификатора НЦ, легко смешивающегося с НГ, напр., ДБФ, и <3% смолообразного нер-римого в воде компонента (глицериновый эфир канифоли, пентаэритритовый эфир полимериз. канифоли или нафтенат Pb) а небольшое кол-во тв. нелетучего р-римого в НГ желатинизатора НЦ, напр., симм.-диэтилдифенилмочевины. При этом Пв гранул оказывается покрытой тонкой Пл смолообразного компонента с удерживаемыми частицами тв. желатинизатора.

22. Ракетные топлива на основе нитроцеллюлозы. Часть I. — Chem. Engng. Progr., 1961, 57, № 9, 80—87. Ball A. M. РЖХим, 1962, 9М252.

РТ на основе НЦ являются однофазными топливами, включающими 3 ингредиента: полимер—НЦ, пластификаторы—НГ, ДБФ. Предлагается треугольная диаграмма, помогающая находить такие соотн. этих компонентов, при соблюдении к-рых можно получать составы, не уступающие по калорийности чистому полимеру.

23. Нитроцеллюлозные твердые ракетные топлива с постоянной скоростью горения. — ARS Journal, 1961, 31, № 9, 1286—1287. Preckel R. F. РЖХим, 1962, 10М231.

Изучение возможности снижения роста скорости горения  $V$  при увеличении давл. в камере горания РД не дало положит. рез-тов. Снижение интенсивности увеличения  $V$  м. б. достигнуто для ТРТ с теплотой горания 700—800 кал/г с помощью присадок — соединений Pb: PbO, Pb<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, PbO<sub>2</sub>, 2-этилгексоата Pb и стеарата Pb в кол-ве 0,5—4%. Исследование показало, что добавка стеарата Pb в ТРТ с теплотой горания 700 кал/г позволяет получить постоянную  $V$  при изменении давл. в камере горания РД до 340 ат.

24. Борсодержащие твердые ракетные топлива. — Пат. США, кл. 149-22, № 3130097, заявл. 20.09.61, опубл. 21.04.64. Drummond F. E. (CE). РЖХим, 1962, 22П221П.

Для повышения теплоты горания ТРТ предлагается вводить в их состав высококалорийные соединения Be, B, Li. Состав ТРТ (вес. ч.): дигорана 35—45, порошка Be, B, Li или их смесей 20—50, ПХ щел. металлов 5—30 и НЦ 10—25. Вместо дигорана м. б. использованы пентаборан, декаборан, сульфида боргидридов. Предлагаются ТРТ (вес. %): 1) дигоран 40, Be 20, НЦ 10, метил-ПХ 30; 2) дигоран 40, Li 35, НЦ 15, метил-ПХ 10; 3) дигоран 35, Be 35, НЦ 25, ПХ-На 5. Размер частиц порошков металлов ~1 мк.

25. Состав твердого ракетного топлива. — Пат. США, № 3006746 от 31.10.61. Toulmin H. A., Jr. (CE). РЖХим, 1962, 20М252.

В кач-ве ТРТ предлагается смесь состава (вес. %): нитрата аммония 40, бикарбоната Mg 30, НЦ 20, Al 8, стеарата Al 2 в кач-ве Кт окисления металлич. компонента. Вместо стеарата Al могут использоваться Mg-, Zn-, Sn-соли пальмитиновой, олеиновой и др. жирных к-т. Al добавляется в ТРТ для обеспечения высокой т-ры горения до 4000°. При этой т-ре происходит разложение воды на водород и кислород. Вместо Al могут использоваться Mg или Zn. Смесь используется для приготовления зарядов ТРТ и может добавляться в кол-ве 10—30% в керосин или в ароматику для увеличения их энергетич. характеристик при применении в кач-ве топлива для РД, газ. турбин и др. оборудования военного назначения.

26. Металлические присадки для улучшения горения недымящих твердых ракетных топлив. — Пат. США, № 3009796 от 21.11.61. Preckel R. F. (SN). РЖХим, 1963, 4П261.

Для улучшения характеристик горения двухкомпонентных ТРТ состава (%): 40—85 НЦ и 10—35 НГ и имеющих теплоту горания < 900 кал/г, пред-

лагается добавка до 10 вес. % серебра или его окиси, к-рые вводят в ТРТ в дисперсном состоянии. Добавки этих присадок улучшают показатель скорости горения ( $n$ ) и т-рный коэф., к-рые являются одними из главных характеристик горения ТРТ.

27. Композиция двухосновного твердого ракетного топлива с азидом триаминогуанидина. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06d 5/06), № 3971681, заявл. 24.01.62, № 175382, опубл. 27.07.76. Rains W. A., Fox R. D., Flynn J. P. (DC). РЖХим, 1977, 9П244П.

С целью повышения уд. импульса, снижения т-ры горения и мол. веса пр-тов горения балл. ТРТ предлагается вводить в состав ТРТ (%) 10—30 азида триаминогуанидина (I), 5—30 порошкообразных горючих — Al, Mg, Be и 5—30 неорг. окислителей — NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>. Топл. массу состава (ч.): 12 пластизольной НЦ, 28 тринитрата trimetilolэтана, 2 толуилендиизоцианата, 20 Al, 20 I, 20 NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> отвреждают 16 час при 50—70°. Заряды не имели воздушных включений, при статич. испытаниях характеризовались стабильным горением, уд. импульсом 276 с, т-рой горения 3480°К, имели более высокие баллистич. и физ.-мех. св-ва.

28. Газообразующий заряд. — Пат. США, № 3033715 от 8.05.62. Preckel R. F. (HP). РЖХим, 1964, 10Н404П.

Предлагают для уменьшения зависимости скорости горения ТРТ от давл. т-ры вводить в их состав до 10% ароматич. соединений Pb в кач-ве баллистич. модификатора (БМ). В отличие от предложенных ранее они эффективны и при теплотах взрывч. превращения ТРТ >900 кал/г. Исследовали бензоат, салицилат, ацетилсалцилат, фталатацетат, фталатстеарат, о-толуат, фталат, дихлорбензоат, 2,4-диметоксибензоат, 4-этокси-2-гидроксибензоат, 1-гидрокси-2-нафтоат, тиосалицилат, аминосалицилат, антракиннат, 3-гидрокси-2-нафтоат, β-резорцилат Pb и тетрафенилвинец. Оптим. БМ оказались 2,4-дигидроксибензоат, салицилат, ацетилсалцилат Pb в кол-ве до 4% от веса бездым. пороха. Возможно применение смешанных БМ на основе ароматич. и алифатич. или неорг. соединений Pb, особенно жидк. 2-этилгексоата, увеличивающего равномерность распределения БМ в массе ТРТ.

29. Газообразующий заряд. — Пат. США, № 3033716 от 8.05.62. Preckel R. F. (HP). РЖХим, 1964, 10Н405П.

Предлагают для уменьшения зависимости скорости горения ТРТ от давл. Р и т-ры вводить в их состав до 10% Pb, его окислы и соли неорг. и жирных к-т в кач-ве баллистич. модификатора (БМ). ТРТ с БМ готовят на пирокс. пороах состава (%): 85—95 НЦ и 5—15 пластификатора или на балл. пороах состава (%): 40—85 НЦ, 10—35 жидк. взрывч. эфира и 5—30 нелетучего невзрывч. пластификатора. Применение БМ эффективно при теплотах взрывч. превращения ТРТ <900 кал/г. Исследовали влияние Pb, его моноокиси, окиси, перекиси, гидроокиси молибдата, сульфата: основного карбоната, хромата, хлорида, йодида, бромида, сульфида, азида, ПХ, стеарата, диациетилакетоната, ацетата, линолеата, нафтената, оксалата, олеата, тартарата, 2-этилгексоата, пропионата, малеата и тетраэтил-Pb на величину показателя степени в ур-нии  $V=cP^n$ , где  $c=const$ . Оптим. с точки зрения экономики и баллистики оказались порошкообразный металлич. Pb, его окислы и стеарат в кол-ве 2% от веса пороха. ТРТ м. б. приготовлены экструзионным методом с р-рителем или без р-рителя или методом литья.

30. Газообразующий заряд. — Пат. США, № 3033717 от 8.05.62. Preckel R. F. (HP). РЖХим, 1964, 10Н406.

Для увеличения скорости горения ТРТ с баллистич. модификатором (БМ) (Pb, его неорг. и алифатич. соединения) предложено применять тонкоизмельченный уголь с размерами частиц ~0,01 мк. Добавка угля в кол-вах, не превышающих кол-в БМ, повышает скорость горения до 5,1—8,9 мм/с в области давл. Р, где  $n=n_{\text{миним}}$ . При этом Р, где  $n=n_{\text{миним}}$ , сдвигается в сторону бо-

лес высоких значений по сравнению с исходным ТРТ. Наилучшие рез-ты дают ТРТ с кол-вом угля ~1–33% от веса БМ.

31. Газообразующий заряд. — Пат. США, № 3033718 от 8.05.62. Preckel R. F. (HP). РЖХим, 1964, 10Н407П.

Для увеличения скорости горения ТРТ с баллистич. модификатором (БМ) (ароматич. соединения Pb и их смеси с алифат. соединениями Pb) предложено применять тонкоизмельченный уголь.

32. Модифицированные двухосновные твердые ракетные топлива со связывающими агентами динозицианатами. — Пат. США, кл. 140-19.4 (C06d 5/06), № 3894894, заявл. 8.06.62, № 202355, опубл. 15.07.75. Elrick D. E. (SN). РЖХим, 1976, 10П225П.

Для улучшения физ.-хим. св-в ТРТ предлагается в кач-ве связывающего агента вводить динозицианаты (2,4-толуилин-, гексаметилдендинозицианаты) и Кт отверждения (ацетилацетонат Fe, 2-этилгексоат Pb, дигидрилацетат Sn). Заряды ТРТ получают смешением основных компонентов в ДХМ с послед. удалением при 40–45°, заливкой смеси в камеру горения под давл. 1,05 ат и отверждением зарядов при 50–120° от 16 час до 7 суток. Состав ТРТ (%): 11 НЦ (12,2% N), 22 NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, 20 Al, 34,79 НГ, 11,13 триацетина, 1,03 2-нитро-ДФА, 0,07 2-этилгексоата Pb, 0,3 2,4-толуилидендинозицианата. Заряды имеют предел прочности на растяжение 1,33 кГ/см<sup>2</sup>, модуль упругости 9,1 кГ/см<sup>2</sup>, относит. удлинение 21%.

33. Твердые ракетные топлива на основе нитроцеллюлозы, пластифицированной аминофторсодержащими соединениями. — Пат. США, кл. 149-18 (C06d 5/00), № 3551224, заявл. 10.09.62, опубл. 29.12.70. Huskins Ch. W., Howard C. D., Ayers O. E. (SA). РЖХим, 1971, 18П208П.

С целью повышения единичного импульса ТРТ на основе НЦ предлагается применять пластификаторы с общими ф-лами: N=C—R, R'—OCNO, R''—OCO—X—OCOR, где R, R', R'' — алкильные радикалы C<sub>2</sub>—C<sub>6</sub> с дифтораминогруппой, X — алкиленовый радикал, n=0—1. Применение 2,3-бис(дифторамино)-пропилформамина в составах позволяет приблизиться к величине единичного импульса 250 с.

34. Твердое ракетное топливо, содержащее нитроцеллюлозу, нитрат аммония, полимерное связующее и регулятор скорости горения. — Пат. США, кл. 149-19 (C06b), № 3445304, заявл. 18.03.63, опубл. 20.05.69. Cahill R. H., Gehlhaus P. H. (SA). РЖХим, 1970, 12П360П.

Для регулирования скорости горения ТРТ на основе NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> предложено вводить в них 2–16% В, 1,9–4% TiO<sub>2</sub>, 1,9–4% Sb — или 1,9–4% равных по весу кол-в В и Al. Введение в ТРТ состава (%): 15–35 НЦ, 45–65 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, 15–50 полимерного связующего (акрилонитрил, MMA), регуляторов скорости горения позволяет стабилизировать скорость горения при давл. 300–900 кГ/см<sup>2</sup>. Повышение содерж. В от 2 до 14% увеличивает скорость горения от 1,3 до 1,8 см/с, а NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> снижает скорость горения.

35. Способ приготовления нитроцеллюлозных твердых ракетных топлив с добавкой соединений свинца. — Пат. США, кл. 149-91, № 3088858, заявл. 30.04.63, опубл. 7.05.63. Samp A. T. (SN). РЖХим, 1965, 8П226П.

С целью получения ТРТ с улучшенными энергетич. и эксплуатац. св-вами предлагается способ массового произ-ва двухкомпонентных ТРТ путем смешения (%) 44–53 НЦ, 32–47 НГ или метилтриметилметанитритата и 1–5 салицилата Pb, ацетилсалцилата Pb или 2,4-дигидроксибензоата, 1–2 2-этилгексоата или стеарата Pb. Зависимость скорости горения от давл. для этих зарядов ТРТ при его изменении от 49 до 210 ат остается постоянной. Изменение т-ры от –34 до 54° не оказывает влияния на характеристики ТРТ, а в интервале т-р от –48 до 74° характеристики ТРТ изменяются всего на 0,1% на каждый градус изменения т-ры.

36. Сравнение характеристик твердых и жидкых ракетных топлив. — Chimie et industrie, 1963, 89, № 4, 417–427. Napoli C. РЖХим, 1964, 13П217.

На основании обзора энергетич. и эксплуатац. характеристик ТРТ и ЖРТ показано, что наиболее высокими энергетич. св-вами обладают двухкомпонентные ЖРТ, но высокая испаряемость является их серьезным недостатком, что затрудняет их использование. Значительно меньшие эксплуатац. трудности возникают при использовании ракет на ТРТ, однако они обладают более низкими энергетич. характеристиками. Среди ТРТ наибольшим уд. импульсом характеризуется ТРТ на основе NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> с использованием полибутадиена или ПУ с добавлением Al. Энергетич. характеристики двухкомпонентных ТРТ на основе НГ и НЦ м. б. повышены добавкой NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>.

37. Состав твердых ракетных топлив. — Англ. пат., кл. C1D (C06d), № 1059261, заявл. 16.08.63, опубл. 15.02.67. Scurlock A. Ch., Rumbel K. E., Rice M. L. (AR). РЖХим, 1968, 10П202.

Для использования в РД предлагают ТРТ, обладающие повышенной плотностью и улучшенными характеристиками горения, имеющие окисл. индекс 0,48–0,60. В состав ТРТ входят в кач-ве окислителя ПХ аммония, орг. связующий компонент типа ПВХ или НЦ, пластификатор НГ и горючий компонент из группы Zr, U, Hf, Th или их гидриды. ТРТ получают р-рением НЦ в НГ, ДБФ и дигидрилсебацинате с образованием гелеобразной массы, в состав к-рой вводят Zr и ПХ аммония. Полученное ТРТ имеет окисл. индекс 0,59 и скорость горения 23,5 мм/с при 35° и давл. в камере горения 85 ат.

38. Бериллийсодержащие твердые ракетные топлива, обеспечивающие максимальную скорость движения ракеты. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06d 5/06), № 3821041, заявл. 12.09.63, опубл. 28.06.74. Scurlock A. Ch., Rumbel K. E., Rice M. L. (AR). РЖХим, 1975, 8П232П.

С целью увеличения скорости движения ракеты на ТРТ предлагается в состав ТРТ кроме окислителя и полимерного НЦ—горюче-связующего вводить порошкообразные Be, BeH<sub>2</sub> или их смеси. Заряды ТРТ на основе НЦ с 20% BeH<sub>2</sub> имели макс. уд. импульс 312,2 с и сообщали ракете скорость движения 4400 м/с.

39. Композиция ракетного топлива, содержащая в качестве горючего компонента металла с высокой плотностью. — Франц. пат., кл. C06d, № 1502609, заявл. 17.10.63, опубл. 16.10.67. (AR). РЖХим, 1969, 5П286П.

РТ состоит из тонкоизмельченного минер. окислителя NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, тв. горючего — металла Zr, U, Th, Hf или их гидридов, диспергир. в горючей орг. оболочке, состоящей из орг. полимера, напр., ПВХ или НЦ, пластифицир. НГ. Блок-топлива показал скорость горения при 23,8<sup>2</sup> 2,4 см/с при давл. в камерах 84 ат. Состав топлива (вес. %): НЦ (12,6% N) 14,12, НГ 12,07, ДБФ 4,02, дигидрилсебацината 1,15, порошка Zr 45,90, NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> 22,10, 2-нитро-ДФА 0,64.

40. Ракетное топливо с бериллием. — Франц. пат., кл. C06D, № 1605469, заявл. 17.10.63, № 950852, опубл. 23.07.76. (AR). РЖХим, 1979, 1П270П.

Патентуется РТ, содержащее высокодиспергир. неорг. окислитель NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> и неорг. горючее Be в орг. горючей оболочке (ПУ, ПВХ или НЦ, пластифицир. НГ), составляющей 20–30% от всего состава.

41. Укладка проволочной мелочи в твердом ракетном топливе. — Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00 (C06d 5/00), № 1446930, заявл. 16.11.63, опубл. 31.05.72. Oversohl W. (WC). РЖХим, 1973, 5П208П.

Способ однородной ориентир. укладки Al-проводоки в ТРТ для улучшения св-в заключается в вальцевании чередующихся слоев порох. массы и проволочной сетки, к-рая при этом дробится и равномерно распределяется в составе. Кол-во проволоки подбирается соотв. прочности порох. массы.

42. Способ получения высокочувствительных компонентов литьевого ракетного топлива в виде сферических гранул. — Пат. США, кл. 149-19 (C06d 5/00), № 3702272, заявл. 10.01.64, опубл. 7.11.72. McDonnell Th. F., Coffee R. E. (OM). РЖХим, 1973, 16П177П.

С целью повышения безопасности произ-ва высоконимпульсных ТРТ, содержащих высокочувствительные к мех. воздействиям бризантные ВВ и горючие

порошкообразные металлы, предлагается формовать заряды из предварительно гранулир. компонентов. Гранулы высокочувствительного ВВ получают путем смешения р-ра НЦ в летучем р-рите с водой, супензий ВВ или металлич. порошка, испарения летучего р-рителя, удаления воды обезвоживающей жидкостью, промывкой и сушкой гранул.

43. Способ получения композиции на основе нитрата целлюлозы. — Пат. США, кл. 149-18 (C06d 5/06), № 3689331, заявл. 28.02.64, опубл. 5.09.72. Pierce E. M. (SA). РЖХим, 1973, 11C723П.

5—30% НЦ, 30—70% пластификатора, 1—5% сшивающего агента, 0,2% порошкообразных Al, Li, Mg или гидридов этих металлов и 0—5% неогр. окислителя дают Км при одновременной пластификации и сшивке НЦ. Пластификаторы — НГ, динитраты ДЭГ и ТЭГ и др. Отвердитель — ферроцен или его пр-ны. После отверждения Км представляет собой упругий, резиноподобный материал, не изменяющий св-в в пределах т-р от —4 до 60°. Предложен как ТРТ.

44. Композиция твердого ракетного топлива на основе сшитой нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 149-19.4 (C06B 45/10), № 4011114, заявл. 9.04.64, № 358981, опубл. 8.03.77. Allabashi J. Ch. (SN). РЖХим, 1978, 2П217П.

С целью повышения мех. св-в зарядов НГ ТРТ предлагается в состав ТРТ вводить форполимер полигликоль адипината (ПГА) и 2,4-толуилендиизоцианата (I). Р-р 35% форполимера ПГА с I в 65% НГ хорошо совмещается с НЦ. Заряды ТРТ получают р-рением форполимера в НГ со стабилизатором, деаэрацией р-ра под вакуумом, смешением с НЦ, окислителем и порошкообразным Al, деаэрацией топл. массы под вакуумом, заливкой в камеру горания и отверждением при 49° 5 суток. Состав ТРТ (%): 14 пластилизированной НЦ (12,6% N), высущенной до содерж. <0,05% влаги, 6 форполимера, 26 НГ, 45 окислителя — октогена с диам. частиц 175 мкм, 18 с диам. сферич. частиц 7 мкм. Вязкость после 3—10 мин смешения под вакуумом 20000 спз, плотность отверженного заряда 1,83 г/см³, единичный импульс 273,6 с, модуль прочности при —40, +27, +49° соотв. 329, 29 и 31,5 кГ/см², относит. удлинение 54, 74 и 65%, пределы прочности на растяжение 23, 7,5 и 6,2 кГ/см². Метод позволяет получать ТРТ с улучшенными физ.-мех., баллистич. св-вами и пониженной чувствительностью к мех. воздействиям при производстве зарядов.

45. Нитроцеллюлозная композиция твердого ракетного топлива с добавкой, снижающей эффект затухания радиолокационного сигнала. — Пат. США, кл. 149-18 (C06d 5/06), № 3808061, заявл. 22.05.64, опубл. 30.04.74. Pierce E. M. (SA). РЖХим, 1975, 5П229П.

С целью улучшения системы радиолокац. слежения и управления ракетами на ТРТ, снижения эффекта затухания радиолокац. сигнала пр-тами горания ТРТ предлагается получать НЦ ТРТ смешением (%) 10—60 НЦ, 20—50 НГ, 0—25 порошкообразных Al, B, Mg, их сплавов, гидридов Al, B, 1—15 не-взрывн. пластификатора НЦ, 1—5 стабилизатора, 0—5 модификатора горения и со спец. добавкой 0,5—5 PbCrO₄. Полученные ТРТ обладают удовлетворительными баллистич. характеристиками, пр-ты горения понижают эффект затухания (за счет ионов Cr<sup>6+</sup>) радиолокац. сигналов следящих наземных систем.

46. Ракетные топлива на основе нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 149-92 (C06b 15/02), № 3890175, заявл. 4.09.64, опубл. 17.06.75. Lavitt J. W. (SA). РЖХим, 1976, 4П216П.

С целью снижения дымообразования и содерж. водяных паров в пр-тах горания применяют Км состава (вес. %): НЦ (12,6% N) 53,3, НГ 24,2, три-ацетина 14,2, этилцентранита I, стеараты Pb 3,2, барбитурата Na 0,6, ок-самида 3,8.

47. Нитроцеллюлозная газогенерирующая композиция твердого ракетного топлива, содержащая полиэтиленгликоль. — Пат. США, кл. 149-38 (C06b 15/00), № 3785888, заявл. 6.11.64, опубл. 15.01.74. Shaver R. G., Burton J. M. (AR). РЖХим, 1974, 19П218П.

С целью улучшения баллистич. и физ.-мех. св-в НЦ ТРТ, предназначенного для использования в аккумуляторах давл. РД, предлагается вводить пластификатор — полизтиленгликоль (ПЭГ) с концевыми алcoxигруппами мол. веса 200—685 в кол-ве >10% (на НЦ). ТРТ имеет показатель степени в законе скорости горения при 70 ат — 0,58, предельную прочность при растяжении ( $\text{kN/cm}^2$ ) 164,5 / —40°, 6,3 / +21°, 9,1 / +60,5°, предельное удлинение (%). 7 / —40, 210 / +21, 230 / +60,5°, т. стекл. 1°. Образец ТРТ такого же состава с ДБФ имел соотв. характеристики 0,66; 1420; 80; 75  $\text{kN/cm}^2$ ; 6; 80 и 60%; +5°. Скорость горения в камере при 14, 60, 140 ат составила с ПЭГ 5,1, 11,7, 19 мм/с; с ДБФ 3,8, 9,4, 16,3 мм/с.

48. Покрытие нитроцеллюлозой частиц гидрида алюминия, используемого в твердых ракетных топливах. — Пат. США, кл. 149-8 (C06d 5/06), № 3855022, заявл. 14.05.65, опубл. 17.12.74. Flynn J. P. (DC). РЖХим, 1975, 22П205П.

Предложен способ нанесения защитного Пк из НЦ с/без пластификатора на гранулы гидрида Al как компонента ТРТ. Пластификаторы — динитрат ДЭГ, триметилолэтанитрат. Общее кол-во Пк на гранулах гидрида Al 5—50% общего веса. Пк обеспечивает хорошую совместимость гидрида с др. компонентами топлива.

49. Композиция твердого ракетного топлива, содержащая нитроцеллюлозу и сополимер перфторгуанидина и формальдегида. — Пат. США, кл. 149-19.3 (C06d 5/06), № 3865658, заявл. 28.05.65, опубл. 11.02.75. Flynn J. P. (DC). РЖХим, 1975, 22П201П.

Для получения высоконимпульсного химически стабильного при произ-ве и хранении ТРТ предлагается смешивать (%) 3—18 порошкообразного Li, 1—44 NO<sub>2</sub>ClO<sub>4</sub> или NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, 15—54 СПЛ перфторгуанидина и формальдегида в соотн. 1:1, 10—18 НЦ и 10—30 2,3-бис-(дифторамино)-пропилформиата в инерт. газе при 30° и отверждать заряды, получаемые литьевой технологией, в атм- сфере инерт. газа при 20—60° 16—24 часа. Уд. импульс ТРТ 298 с.

50. Композиция нитроцеллюлозного твердого ракетного топлива, содержащая гидрид алюминия. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06d 5/06), № 3844856, заявл. 16.06.65, опубл. 29.10.74. Flynn J. P., Lane G. A., Plotner J. J. (DC). РЖХим, 1975, 19П189П.

Для получения высоконимпульсного отверждаемого при 20° ТРТ предлагается смешивать (%) 5—40 AlH<sub>3</sub>, 18—39 NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> и 30—60 пластифицирующейся смесью 25 ч. НЦ с 75 ч. пластификатора — динитрата ДЭГ и тринитрата триметилолэтана в соотн. от 16:84 до 53,5:46,5. Образцы ТРТ характеризуются плотностью 1,5—1,55 г/см³. Приведены значения теплоты взрыва, уд. импульса (теор. и эксперим.) для 6 образцов ТРТ.

51. Композиция твердого ракетного топлива на основе пластифицированной нитроцеллюлозы, содержащая гидрид алюминия и перхлорат нитрония. — Пат. США, кл. 149-7 (C06d 5/06), № 3865658, заявл. 16.06.65, опубл. 11.02.75. Flynn J. P., Lane G. A., Plotner J. J. (AC). РЖХим, 1975, 22П203П.

Для получения высоконимпульсных стабильных при произ-ве и хранении ТРТ предлагается в состав ТРТ включать (%) 5—40 AlH<sub>3</sub>, 21—33 ингибит. NO<sub>2</sub>ClO<sub>4</sub>, 30—60 пластифицир. НЦ. Ингибит. NO<sub>2</sub>ClO<sub>4</sub> содержит на Пв кристаллов 7—8% полидихлорстирола; пластифицир. НЦ состоит из 25 ч. пластилизированной НЦ и 75 ч. смеси динитрата ДЭГ и тринитрата триметилолэтана в соотн. 15:85. Заряды ТРТ имеют плотность 1,55 г/см³. Уд. импульс 294,9—298,2 с.

52. Композиция нитроцеллюлозного твердого ракетного топлива, содержащая металл и диазид триаминогуанидиногидразиния. — Пат. США, кл. 149-19.4 (C06d 5/06), № 3865659, заявл. 16.06.65, опубл. 11.02.75. Flynn J. P., Lane G. A., Plotner J. J. (DC). РЖХим, 1975, 22П202П.

Для получения высоконимпульсного химически стабильного при произ-ве и хранении ТРТ предлагается смешивать (%) 2—23 горючего порошкообразно-

го Al, Be, B или их смесей, 14—35 окислителя  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{NO}_2\text{ClO}_4$ , нитроформиата гидразина, гексогена, октогена или их смесей, 12—35 диазида триаминогуанидиногидразиния, 30—50 пластифицир. НЦ, к-рая представляет собой смесь (вес. ч.) 25 пластизольной НЦ, 55—60 тринитрата триметилэтана, 15 динитрата ТЭГ и 0—5 толуилендиизоцианата. Приготовлено 5 опытных образцов РТ. Заряды имеют теплотворную способность 1387, 1543, 1500, 1838, 1693 ккал/кг, теор. уд. импульс 274,8, 272,6, 273,9, 293,8, 286,5, эксперим. уд. импульс 247, 247, 243, 281, 270 с.

53. Композиции твердого ракетного топлива на основе пластифицированной нитроцеллюлозы, содержащие нитроформиат гидразиния и гидрид алюминия. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06d 5/06), № 3862864, заявл. 16.06.65, опубл. 28.01.75. Flynn J. P., Lane G. A., Plomer J. J. (DC). РЖХим, 1975, 22П200П.

Для получения высокомпульсного химически стабильного при произв-е и хранении ТРТ предлагается смешивать (%) 5—35 крист.  $\text{AlH}_3$ , 20—38 нитроформиата гидразиния, 30—60 пластифицир. НЦ, к-рая состоит из 25 ч. пластизольной НЦ и 75 ч. смеси 20% динитрата ДЭГ с 80% тринитрата триметилолэтана. Отверждение при 18—25° 24 часа, получены заряды плотностью 1,52 г/см<sup>3</sup> без газ. включений. Теплота взрыва 1610 ккал/кг, теор. уд. импульс 293,3 с, эксперим. уд. импульс 277 с.

54. Твердое ракетное топливо на основе нитроцеллюлозы, содержащее полибутиадиен. — Пат. США, кл. 149-19 (C06d 5/06), № 3726729, заявл. 30.06.65, опубл. 10.04.73. Pierce E. M. (SA). РЖХим, 1974, 3П201П.

Эксплуатаци. характеристики и физ. св-ва ТРТ улучшаются путем введения в него как связующего НЦ и СПЛ полибутиадиена (ПБД) с концевыми OH-группами ф-лы  $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2)_n\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2)_n\text{CO}$ , где n=45—80. Состав РТ (%): 5—40 НЦ, 1—15 ПБД, 0,5—5 динизоцианата, 20—50 НЭ, 5—70 неорг. окислителя, 1—30 порошка Al, Zn, Li, Mg или их сплавов. РТ этого состава обладает повышенной термич. стабильностью и улучшенными мех. св-вами при низких т-рах.

55. Ракетное топливо. — Пат. США, кл. 149-19.4 (C06D 5/06), № 4002514, заявл. 30.09.65, № 493306, опубл. 11.01.77. Plomer J. J., Staudacher G. R., Roiberson K. (DC). РЖХим, 1977, 21Н309П.

Тв. двухосновное РТ содержит (%) 5—60 окислителя (нитроамин: гексоген (I), октоген (II) или их смеси), 5—60 горючего (азид триаминогуанидина, диазид гидразина триаминогуанидина или их смеси) и 35—60 связующего (пластифицир. НЦ). Такое РТ дает большие объемы низкот-рного газа с малым содерж. тв. частиц, поэтому газы не препятствуют прохождению ИК-лучей и телеметрич. сигналов и не дают следа летящего объекта. Пример (вес. %): смешивают 22 I, 32 II, 1-Al, 1 толуилендиизоцианата, 11 НЦ пластизольного типа, 5 динитрата ДЭГ и 28 триметилолэтантринитрата. Формуют образцы, отверждают при 50° 16 час. Плотность 1,6 г/см<sup>3</sup>, чувствительность к удару на копре (груз 2 кг) 36 см, т-ра самовоспл. 165°, прочность на разрывение 7 кГ/см<sup>2</sup>, относит. удлинение 40%, теплота горения ~1006±7 кал/с, скорость горения 6,5 мм при давл. 70 кГ/см<sup>2</sup>.

56. Состав с улучшеннай воспламеняемостью, содержащий бор и соединения бора, применяемый в полевых ракетах малого размера. — Пат. США, кл. 149-22 (C06c 1/00), № 3537923, заявл. 22.10.65, опубл. 3.11.70. Gould B. V., Biehl A. T., Mainhardt R., Barton W. D. (MB). РЖХим, 1971, 16П1252.

Заряды с улучшеннай воспламеняемостью для полевых ракет малого размера состава (вес. %): 53 смеси из 30 вес. ч. нитрата В и К с 64 вес. ч. смеси порошкообразного Al с окислом металла, 40 хлората В, 2 В (90—92% чистоты), 5 НЦ получают прессованием или микротекстурой в камеру полевой ракеты. При нагреве оболочки до 100—200° с одновременным охлаждением заряда до т-ры 0°—80° не происходит разрушения заряда, скрепленного со стенкой камеры.

57. Метод получения металлизированных зарядов твердого ракетного топлива. — Пат. США, кл. 264-3 (C06b 21/02), № 3574800, заявл. 1.11.65, опубл. 11.04.71. Pierce E. M. (SA). РЖХим, 1972, 5П232П.

С целью повышения скорости горения и теплотворной способности зарядов ТРТ на основе НЦ, летучего р-рителя и неорг. окислителя предлагается путем инжекции непрерывно формовать цилиндрич. шнур диам. 0,8—5 мм из ТРТ с одновременным запрессовыванием в топл. шнур металлич. проволоки диам. 0,025—0,017 мм. Заряды ТРТ обладают улучшенными баллистич. св-вами за счет повышения теплотворной способности.

58. Способ изготовления зарядов твердого ракетного топлива, содержащих металлические теплопроводящие элементы. — Пат. США, кл. 149-19, (C06d 5/06), № 3598668, заявл. 30.11.65, опубл. 10.08.71. Sayles D. C. (SA). РЖХим, 1972, 11П191П.

С целью повышения скорости горения и теплотворной способности ТРТ предлагается в его состав вводить металлич. теплопроводящие элементы (МТЭ), ориентируемые с помощью магн. поля в направлении, перпендикулярном к горящей Пв заряда ТРТ. МТЭ изготавливают из двух слоев металлов: 50—90% Al, Mg, Zr, В или их сплава и 10—50% ферромагн. металлов Fe, Ni, Co или их сплава. Скорость горения ТРТ увеличивается на 75—100%, повышается уд. импульс ТРТ, обеспечивается стабильное горение заряда ТРТ.

59. Твердое ракетное топливо с улучшенными свойствами на основе нитроцеллюлозы. — Англ. пат., кл. C1D (C06d 5/06), № 1277192, заявл. 30.12.65, опубл. 7.06.72. (CSC). РЖХим, 1973, 6П204П.

С целью улучшения физ.-хим. и мех. св-в ТРТ на основе НЦ разработана Ги, в состав к-рой входят полибутиадиен (ПБД) с концевыми OH-группами в вес соотн. с НЦ 1:8—3:1, пластификатор—НЭ и отвердитель—дизоцианат. ТРТ содержит (вес. %) 5—40 НЦ, 1—15 ПБД, 0,5—5 динизоцианата, 20—50 пластификатора, 5—70 окислителя  $(\text{NH}_4\text{ClO}_4)$ , 1—30 горючего (порошок Al, Zn, Li, В, Mg, их сплавы или гидриды). Испытания показали, что при 120° индуцируемый период до начала воспламенения образцов с добавлением ПБД возрастал с 550—600 до 2000 мин, мех. прочность при —40 и +60° возрастала в 2—3 раза, при этом уд. импульс уменьшился с 248 до 246 с.

60. Присадка к гомогенным твердым топливам ракетных двигателей. — Пат. ЧССР, кл. 46g, 20; (F20K), № 125310, заявл. 23.06.66, опубл. 15.12.67.

Y Y Y Y Y

Sratos L., Maslán K., Brodik A. РЖХим, 1969, 24П239П.

Предложено применять в кач-ве присадок к РТ добавку <10% тв. или хлк. алифатич., алифатич.-ароматич. или ароматич. соединения Sn с т. кип. не разл. >100°.

61. Отваждаемое двухосновное твердое ракетное топливо. — Англ. пат., кл. C1D (C06B 29/22), № 1408554, заявл. 1.09.66, № 39177/66, опубл. 1.10.75. Erick D. E. (SN). РЖХим, 1976, 10П228П.

Литвое двухосновное ТРТ содержит ПХ аммония (I), порошкообразный Al, НГ, невзрывч. пластификатор, стабилизатор и сшивющий агент. Состав (вес. ч.): 11 НЦ (12,2% N), 22 I, 20 Al, 34,9 НГ, 11,13 триацетина, 1,03 2-нитро-ДФА, 0,07 2-этилгексовата Pb смешивают с 58 ДХМ, к-рый затем отгоняют в вакууме до содерж. 10%, и в смесь добавляют 0,3 2,4-толуилендиизоцианата, смесь загружают в форму, нагревают при 40—45°, затем отваждывают при 50° 16 час. Получают ТРТ с прочностью на разрыв при 25° 1,33 кГ/см<sup>2</sup> и относит. удлинением 21%.

62. Нитроглицериновое ракетное топливо, содержащее ароматическое окисоединение. — Пат. США, кл. 149-100, (C06b 5/00), № 3884736, заявл. 6.04.67, опубл. 20.05.75. Stack J. S. (SA). РЖХим, 1976, 8П238П.

Патентуется введение 0,5—2% ароматич. окисоединений (пиракатехин, резорцин, гидрохинон, пирогаллол, фтороглюцин, 2,4-днитрорезорцин и т. п.) в НГ ТРТ, что способствует уплотнению и гомогенизации ТРТ. К 49,5% р-рителя «Х» прибавляют 15,5% НГ-пороха 2159 (90% НЦ, 8% НГ, 2% 2-нитро-

ДФА), 1% пороха 2014 (74% НЦ, 24% НГ, 2% 2-нитро-ДФА) и 2% резорцина, оставляют на 18 час при  $20 \pm 3^\circ$ , прибавляют 13% Al (30 мк) и 2%  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ , перемешивают, прибавляют 1,24% 2,4-толуилидендиизоцианата, перемешивают 1 час при 4–10 мм рт. ст., смесь отливают в формы, нагревают при  $60^\circ$  3 суток. ТРТ обладает высокой прочностью на растяжение.

63. Двухосновное твердое ракетное топливо, содержащее уренд и резорцинат. — Пат. США, кл. 149-98 (C06b 5/04), № 3868282, заявл. 7.06.67, опубл. 25.02.75. Lavitt J. W. (SA). РЖХим, 1975, 22П199П.

Для получения бездымного двухосновного ТРТ со скоростью горения 6,3 мм/с при давл. 70 ат предлагается в состав ТРТ вводить 0,5–10% резорцилата Pb в сочетании с добавкой барбитурата Na или медиала. Т-ра горения полученных зарядов ТРТ  $1400^\circ$ , теплота взрыва 704 ккал/кг, скорость горения при 70 ат и т-ре заряда — 50, 20 и  $75^\circ$  соотв. 8,55, 9,65 и 10,4 мм/с.

64. Твердое ракетное топливо. — Япон. пат., кл. 29C2, (C06B 25/00), № 51-40129, заявл. 3.07.67, № 45-7569, опубл. 1.11.76. Фудзивара М., Мацуи Ф., Накайма М. (N). РЖХим, 1977, 15П234П.

ТРТ в кач-ве пластификатора вместо НГ содержат НЭ многоатомных спирдинитраты триметиленгликоля, 1,3-бутандиола, 1,4-бутандиола, 2,3-бутандиола, ТЭГ, или ПЭТрН, тринитрат нитроизобутилглицерина. Такие РТ обладают мех. прочностью и лучшими физ. св-вами при низких т-рах, чем РТ с НГ.

65. Сшитый карбоксилсодержащий полимер и нитроцеллюлоза как связующее твердого ракетного топлива. — Пат. США, кл. 149-19.6, (C06B 45/10), № 4029529, заявл. 12.07.67, № 653301, опубл. 14.06.77. (SN). Elrick D. E., Gilbert H. РЖХим, 1978, 8П251П.

С целью получения порохов и высокомпульсных ТРТ с высокой мех. прочностью предлагается в кач-ве горюче-связующего применять смесь (%): <98,5 НЦ, >1,0 акрилового полимера или СПЛ, >0,5 полифункционального отвердителя. Рекомендуются: СПЛ этилакрилата, этил- или ММА с акриловой к-той, стиролом, акрилонитрилом, метакрилонитрилом, винилиденхлоридом, бутадиеном, изопреном, 2,3-диметилбутадиеном и хлоропреном; отвердители: N, N, O-трис-эпоксипропил-*n*-аминофенол, бис-(метилазиридинилэтил)сульфон; стабилизаторы НЦ: резорцин, 2-нитро-ДФА или их смеси. Топливо получают смешением 8% горюче-связующего, 50–85 тв. окислителя, заряды отверждают 14 час при  $45-60^\circ$ . Пример (г): 114 сухой НЦ (12,6% N), 205,8 октогена в 200 ац., 6 СПЛ полизтилакрилата и акриловой к-ты смешивают 20 мин при 20–30°, добавляют и 10 мин перемешивают 60  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  с днам. частиц 10 мкм, 20 ац.; 20 мин — 150 Al, 0,18 хлористого бензилцетидиметиламмония с 60 ац.; 2 часа — 6 2-нитро-ДФА и 59,4 НГ. При  $50^\circ$  прессуют топливо элементы под давл. 14 ат со скоростью 50 мм/с, выдерживают 3 суток при 20–30° и 4 суток при  $60^\circ$ . После отверждения 3 суток при  $25^\circ$ , 14 суток при  $49^\circ$  образцы имеют показатели: модуль прочности 41,3 кГ/см<sup>2</sup>, предел прочности при растяжении 16,8 кГ/см<sup>2</sup>, относит. удлинение 60%. Метод позволяет получать пороха и ТРТ с улучшенными физ.-мех. св-вами.

66. Композиция твердого ракетного топлива, содержащая свинец и его соединения. — Пат. США, кл. 149-19.1 (C06b 1/07), № 3834956, заявл. 8.06.67, опубл. 10.09.74. Mellow D. F., Winer R. (H). РЖХим, 1975, 14П229П.

С целью повышения плотности и величины произведения плотности и импульса зарядов ТРТ предлагается вводить в состав (%) 4–55 PbO,  $\text{Pb}_2\text{O}_4$ , тяжелых металлов; 5–10 толуилин-, полигликольадипинат-2,4-толуилин-, гексаметилендиизоцианата; 10–25 окислителей —  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ ,  $\text{KClO}_4$ , октогена, гексогена, нитрата триаминогуанидина, перхлората гидроксиламина, диперхлората гидразина; 4–20 полимерного горюче-связующего; 2–10 пластификатора типа дифторамина; до 10 спец. добавок: Ии горения, ПАВ, Кт горения, смачивающих агентов. Для сравнит. испытаний использовались ТРТ состава (%): контрольный образец (без Pb) 51,5 НЦ, 43 НГ, 3,25 ДЭФ, 1 этилцентратита, 1,25  $\text{K}_2\text{SO}_4$ ; опытный образец 9  $\text{Pb}_3\text{O}_4$ , 60 U, 8 пластизола НЦ

(12,6% N), 20 НГ, 1 2-нитро-ДФА, 2 триацетина. Контрольный и опытный образцы характеризовались соотв.: плотностью 1,60 и 4,173, эксперим. уд. импульсом 212 и 171 с, произведением плотности на уд. импульс 339,2 и 714 г·с/см<sup>3</sup>.

67. Ракетное топливо на основе нитроцеллюлозы, содержащее этиленциандиин. — Пат. США, кл. 149-100 (C06b), № 3429755, заявл. 14.12.67, опубл. 25.02.69. Lampert B. B. (AG). РЖХим, 1970, 9П1219П.

Этиленциандиин является эффективным реагентом для желатинизации НЦ. Применение его в малых конц-ях вместе с др. пластификаторами в топливе на основе пластифицир. НЦ обеспечивает вулканизацию при  $20^\circ$  за 2–6 дней. Топливо может содержать металл и тв. окислитель солевого типа. Состав бездым. Км (вес. %): НЦ 30, смеси (1:1) бис-динитропропиласеталия и (ис-динитропропилформалия 66, резорцина 1, этиленциандиина 3 имеет теор. уд. импульс 63 кГ·м/с/кг, т-ру пламени  $1560^\circ$ , плотность 1,47 г/см<sup>3</sup>, скорость горения 3,5 мм/с при 70 ат. Мех. св-ва: прочность на разрыв 70 кГ/см<sup>2</sup>, растяжение при разрыве 22%, модуль 60 кГ/см<sup>2</sup>.

68. Бездымное твердое ракетное топливо с высокой объемной теплотворностью. — Пат. США, кл. 264-3В (C06B 21/00), № 3943209, заявл. 11.01.68, № 4740399, опубл. 9.03.76. Lo P. A., Baumann R. P. (SA). РЖХим, 1976, 22П244П.

С целью получения бездымного высокомпульсного ТРТ предлагается смешивать (%) 50 октогена, 17,7 НЦ, 22,1 НГ, 5,2 триацетина, 0,5 ДЭФ, 2β-резорцината Pb, 2 салицилата Cu, 0,5 2-нитро-ДФА, 0,02 графита. После перемешивания при  $38-61^\circ$  ТРТ заливают под вакуумом в камеру горения и отверждают при  $50-83^\circ$ . Уд. импульс 388 г·с/см<sup>3</sup> при давл. 70 ат и степени расширения 4:1. По запасу энергии на ед. объема ТРТ превосходит Км с  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  на 37%, балл. топливо на 11%, смесевые ТРТ с  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  на 2%.

69. Нитроцеллюлозные твердые ракетные топлива, пластифицированные карбаматом. — Пат. США, кл. 149-2 (C06b 19/00), № 3617400, заявл. 21.05.68, опубл. 2.11.71. Lampert B. B. (AG). РЖХим, 1972, 23П210П.

С целью сокращения в 5–10 раз периода отверждения и повышения качества зарядов на основе НЦ с добавкой тв. окислителя и порошка металла предлагается пластифицировать топл. массу добавлением 2-нитратоэтил-N-метил-N-нитро- и 2-нитратоэтил-N-нитратоэтил-N-нитрокарбамата. Период отверждения пластифицир. карбаматом ТРТ сокращается с 30 до 1–6 суток.

70. Равномерное распределение металлических элементов в литьевых смесевых твердых ракетных топливах. — Пат. США, кл. 264-3С (C06b 21/02), № 3813458, заявл. 5.06.68, опубл. 28.05.74. Simmons R. L. (H). РЖХим, 1975, 6П241П.

С целью обеспечения постоянства скорости горения и воспроизводимости баллистич. св-в быстрогорящих порохов или зарядов ТРТ, равномерного распределения в них металлич. элементов в виде кусочков проволоки, стержней, пластинок, предлагается получать топливо по литьевой технологии смешением порох. гранул с суспензией металлич. элементов в топл. массе, с послед. отверждением зарядов. Пример. 31,3% топлива состава (%): 30 НЦ, 17,5 НГ, 50  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ , 1,5 резорцина, 1 2-нитро-ДФА, приготовленного в виде цилиндрич. гранул длиной 1,27 мм, диам. 1,27 мм, смешивают с 68,7% суспензии металлич. элементов (Al, Zr, Ta, Ag, Mg, Cu, Ti или их сплава) в топл. массе состава (%): 14,6 уплотненной НЦ, 44,5 НГ, 12,5 триацетина, 20,9  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ , 6 металлич. элементов (Al) толщиной 0,013 мм, шириной 0,2 мм, длиной 1,27 мм, 0,5 резорцина, 1 2-нитро-ДФА. Полученное топливо заливают в форму под осмотическим давл. 10 мм рт. ст. и отверждают 4 суток при  $60^\circ$ . При содерж. в топливе 1% металлич. элементов из Al скорость горения образцов достигала 94 мм/с при давл. 140 ат и стабильно воспроизводилась.

71. Топливная композиция, содержащая гидрид бериллия, нитроцеллюлозу и нитропластификаторы. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06d 5/06), № 3861970,

заявл. 25.06.68, опубл. 21.01.75. Baumgartner W. E., Butts Ph. G. (SF). РЖХим, 1976, 1П205П.

С целью получения высокомпульсного НЦ ТРТ предлагается в состав включать (%) 9–14 НЦ, 3–15 активных пластификаторов (динитраты ЭГ, ДЭГ), 0–35 неорг. окислителя ( $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ ,  $\text{KClO}_4$ ,  $\text{LiClO}_4$ ,  $\text{KNO}_3$ ,  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ), 15–24  $\text{BeH}_2$ , 10–40 нитропластификаторов (тринитрата нитроизобутантиона (I), динитрата 2,2-динитропропандиола, или нитроэтилнитрата). Состав ТРТ (%): 10,8 НЦ, 3,8 динитрата ДЭГ, 35,2  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ , 15  $\text{BeH}_2$ , 35,2 I имеет теор. уд. импульс 301 с, т-ру в зоне горения 2550–2600°К, повышенную полноту сгорания  $\text{BeH}_2$ .

72. Композиция ракетного топлива. — Япон. пат., кл. 29C2, (C06d), № 14360, заявл. 27.03.69, опубл. 28.04.72. Канэко Д., Номура Д. (АК). РЖХим, 1973, 13П195П.

В состав РТ, содержащего гл. обр. НЦ и НГ, включают в кач-ве стабилизирующей добавки соединения с эпоксидной группой, напр., эпоксидир. ненасыщ. жирные к-ты или их эфиры, эпоксидир. соевое или ореховое масла. РТ состава (%): 35 НЦ, 5 НГ, 8 ДЭФ, 50 ПХ аммония и 2 эпоксидир. ненасыщ. жирных к-т и их эфиров (торговый пр-т фирмы «Асахи дэнка когэ» марки Ер 1000) является стабильным при нагреве до 120° выше 300 мин, в то время как РТ аналогичного состава с ДФА в кач-ве стабилизирующего агента разлагается при нагреве до 120° через 130 мин.

73. Быстрогорящее двухосновное твердое ракетное топливо. — Пат. США, кл. 149-19. (C06b 11/00), № 3791893, заявл. 16.04.69, опубл. 12.02.74. Hill W. E. (SA). РЖХим, 1975, 5П230П.

С целью повышения скорости горения ТРТ предлагается вводить в состав ТРТ 5–25% 1-нитро-2-карборанилпропена (I). ТРТ получают смешением (%) 10,6 НЦ, 13,2 динитрата ТЭГ, 10 Al, 50  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ , 3,3 адипонитрил, 12,2 I, 0,7 резорцина. Скорость горения ТРТ с добавкой I возрасала в 3 раза в сравнении с контрольным образцом без I и достигала 150 мм/с при давл. 140 ат.

74. Смесевые модифицированные двухосновные твердые ракетные топлива с высокими скоростями горения. — Пат. США, кл. 149-19.2 (C06d 5/06), № 3811966, заявл. 24.06.69, опубл. 21.05.74. Hill W. E., Beason L. R. (SA). РЖХим, 1976, 1П207П.

Для получения быстрогорящих смесевых модифицир. двухосновных ТРТ предлагается состав (%): 35–52 окислителя (ПХ, хроматы или нитраты  $\text{NH}_4$ ,  $\text{Na}$ ,  $\text{K}$ ,  $\text{Li}$ ,  $\text{Ca}$ ), 10–30 пластификатора (НГ, триацетин, адипонитрил, динитрат ТЭГ), 5–20 Al, Mg, Ti, Zn, B, 5–20 НЦ, 5–25 Кт горения, напр., 11-изопропенил-, 12-проп-(2-он)-илкарбон (I). Контрольный (1) и опытный (2) образцы ТРТ получали смешением (%): 1) 12 НЦ, 35 динитрата ТЭГ, 2 Al, 40  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  с диам. частиц 8 мкм, 8  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  с диам. частиц 15 мкм, 1 резорцина; 2) тех же компонентов с уменьшенным до 20 кол-вом динитрата ТЭГ и добавкой 12 I и 3 адипонитрила. Скорости горения образцов I и 2 равны соотв.: при давл. 35 ат 21,1 и 40,6; при 70 ат 33 и 63,5; при 140 ат 50,8 и 101,6 мм/с. Использование Кт горения I позволяет в 2 раза увеличить скорость горения ТРТ без ухудшения физ.-мех. св-в зарядов.

75. Усовершенствование процесса получения сшитых твердых ракетных топлив. — Анг. пат., кл. C1D (C06B 29/22), № 1427697, заявл. 12.08.69, № 15323/68, опубл. 10.03.76. Allabashi J. Ch. (H). РЖХим, 1976, 21П217П.

Предлагается в состав пластификатора ТРТ вводить динозианат, блокир. концевыми фенольными группами. ТРТ получают смешением НЦ—связующего, окислителя —  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  (I), пластификатора — НГ с добавкой предполимера полигликольадипината и толуилендинозианата, в к-ром изоцианатные группы блокированы м-нитрофенолом. Заряды получают заливкой топл. массы в камеру и отверждением при 38° 6 суток. Получены образцы ТРТ (I) состава (%): 14 НЦ, 27,2 НГ, 6,5 предполимера (мол. вес. 1250) и содерж. изо-

цианатных групп 5,7%), 45 I, 9 Al и (2) состава (%): 14 НЦ, 25 НГ, 8,5 блокир. предполимера, 45 I, 9 Al, 0,2 Кт полимеризации. Заряды ТРТ (1) и (2) имели физ.-мех. св-ва соотв.: предел прочности на растяжение 11,6 и 14,9 кГ/см<sup>2</sup>, относит. удлинение 95 и 76%, модуль упругости 6450 и 6570 кГ/см<sup>2</sup>. В зарядах с предполимером отсутствовала пористость после отверждения.

76. Реактивное топливо. — Япон. пат., кл. 29C2 (C06b 5/02), № 49-24208, заявл. 18.08.69, опубл. 21.06.74. Ямадзаки Н., Иноэ Т., Хирадзawa Т. (BG). РЖХим, 1975, 4Н313П.

РТ, к-рые меньше корродируют металлы, получают добавлением к обычным РТ 0,5–15 вес. % низших аминок-т и их солей. РТ состава (вес. %): 19,04 НЦ, 18,1 НГ, 52,1 нитрогуанидина, 0,29 криолита, 5,71 этилцентранита и 4,76 D, L-α-аланина (I) характеризовались энергией 9,65 кГ/см<sup>2</sup>-кг и степенью коррозии от сгорания 0,086 г, в то время как РТ на основе тех же компонентов без I имеют соотв-щие показатели 9,488 кГ/см<sup>2</sup>-кг и 0,135 г.

77. Модифицированное двухосновное твердое ракетное топливо со связывающим наполнитель-агентом. — Пат. США, кл. 149-19.8, (C06B 45/10), № 4038115, заявл. 7.10.69, № 868666, опубл. 26.07.77. Dehm H. C. (H). РЖХим, 1978, 5П259П.

С целью повышения мех. прочности зарядов НГ ТРТ, модифицир. добавкой окислителя ( $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ , I), предлагается покрывать I защитной Пл, содержащей OCN-группы. Пл получают при смешении I с 0,05–2,5% многоатомных сп. или аминос. с послед. добавлением изоцианата. Рекомендуется использовать окислители: I,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ , гексоген, октоген (II); горючие: Al,  $\text{AlH}_3$ , Be,  $\text{BeH}_2$ ; сп. типа 1,2-пропан-, 1,4-бутан-, 1,3-гексан-, 1,8-октанолов, глицерина, пентаэритрита; аминос. типа ди- или триэтаноламина. ТРТ с горючесвязующим состава (%): 18,43 НЦ, 65,77 НГ, 10,54 форполимера мол. массы 1000, 0,005 дигидролаурината олова, 5,28 диметокси-блз характеризовалось пределом прочности на растяжение (кГ/см<sup>2</sup>), относит. удлинением (%) и модулем прочности (кГ/см<sup>3</sup>) соотв.: образец с 16,4 об. % I 3,7, 44, 10,7; с 16,4 об. % I с Пл 4,4, 54, 3,7; с 22,5 об. % I 3,6, 48, 7,1 и с 22,5 об. % I с Пл 6,4, 5,7; с 16,7 об. % II 4,3, 48 и 10,2; с 16,7 об. % II с Пл 7,6, 54, 11,5. Разработанный метод позволяет значительно улучшить мех. св-ва ТРТ.

78. Композиция твердого топлива для ракетных двигателей, содержащая органические нитросоединения, окисел тяжелого металла и органическую соль. — Япон. пат., кл. 29C21 (C06b 3/02), № 49-44326, заявл. 5.11.69, опубл. 27.11.74. Синохара М., Мацу Ф., Кито К., Ватанабэ О. (N). РЖХим, 1975, 22П198П.

Высокомпульсное ТТ содержит нитропластизоль с добавками 0,5–10% нитро- или аминосоединений типа нитро-блз, нитротолуола, нитронафталина, нитрофенола, фениллендиамина или их пр-ных, 0,5–15% солей тяжелых металлов (Pb, Sn, Cu, Sb, Ta) и жирных к-т  $C_{12}$ – $C_{18}$  или бензойной к-ты, 0,5–10% окислов Sn, Pb, Sb, Ti или Bi.

79. Твердое топливо для ракетного двигателя с торцовым горением. — Пат. ФРГ, кл. 78d 5/00 (C06d 5/00), № 2012581, заявл. 17.03.70, опубл. 5.04.73. Oversohl W., Semmler P., Blötz S. (WC). РЖХим, 1974, 1П204П.

Получают заряды РТ с пониженным газообразованием за счет введения промежут. слоя между центральной ч. и ингибирующей оболочкой заряда толщиной 0,5 мм, содержащего 40–50% неорг. нитратов. Готовят заряды длиной 120 мм, диам. 50 мм с теплотой взрыва 1000 кал/г состава (%): НЦ 48,3, НГ 41, баллистич. добавок 3, умягчителя 5,2, стабилизатора 2,5. Состав (%): НЦ 21,5, НГ 18,5, ДБФ 7,74, стабилизатора 2,2,  $\text{MgO}$  0,03, графита 0,03,  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  50. При сравнил. проверке зарядов на дымообразование без промежут. слоя и при слое с 15 и 50% нитрата с помощью фотэлемента получены значения для экстинкции 2,47, 1,18 и 0,20 соотв.

80. Двухосновные твердые ракетные топлива с модификаторами. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06B 45/10), № 3951704, заявл. 1.07.70, № 56018, опубл. 20.04.76. Stack J. S. (SA). РЖХим, 1977, 5П249П.

С целью уменьшения зависимости скорости горения высоконимпульсных балл. ТРТ от нач. т-ры зарядов предлагается в состав ТРТ вводить 1—7% восстановленного или окисленного комплекса  $PbSnO_3 \cdot 2\text{-толуилендиизоцианат}$  (I). Эталонный образец (I) ТРТ получают смешением (%) 19,9 НЦ (12,6% N), 16,7 НГ, 54 гексогена со средн. днам. частиц 14 мкм, 4,2 триацетина, 1 2-нитро-ДФА, 2,1  $\beta$ -резорцинатом Pb, 2,1 салицилата Cu, 0,03 графита. Опытные образцы (2 и 3) аналогичного состава содержали соотв. 4,2% окисленного и восстановленного I вместо Pb- и Cu-содержащих Кт горения. Изменение давл. в камере горения при горении образцов 1, 2 и 3 соотв. 0,16, 0,045 и 0,02%, показатель степени в законе скорости горения 0,48 (37—140 ат), 0 (56—70 ат), 0 (56—84 ат). Метод позволяет улучшить стабильность горения и баллистич. св-ва ТРТ при переменных нач. т-рах зарядов.

81. Твердые ракетные топлива с бирадикальными катализаторами скорости горения. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06D 5/06), № 3914142, заявл. 1.09.70, № 78331, опубл. 21.10.75. Sayles D. C. (SA). РЖХим, 1976, 15П289П.

С целью повышения скорости горения ТРТ предлагается в их состав включать 2—8% бирадикального Кт горения —  $p,p'$ -дифенилен-бис-(дифенилметила) (I) или  $p,p'$ -фенилен-бис-(дифенилметила) (II). Состав ТРТ (%): 6—23 горюче-связующего типа пластифицир. НЦ, до 0,2 нитро-ДФА, 2—8 I или II, 30—50 окислителя — октогена, 20—35 пластификатора — динитрата ТЭГ или 10—20 тринитрата бутантриола, 0,5—1 стабилизатора — резорцинала и до 1 сшивающего агента — толуилендиизоцианата.

82. Способ получения двухосновного ракетного топлива с баллистической добавкой. — Пат. США, кл. 264-3В (C06B 21/00), № 3989776, заявл. 7.10.70, № 78954, опубл. 2.11.76. Dunigan Th. E., Sisco G. C. (SA). РЖХим, 1977, 15П237П.

Улучшаются баллистич. св-ва РТ за счет добавки (I) пр-та взаимодействия  $\beta$ -резорцината и основного салицилата Cu, обеспечивающей постоянство скорости горения РТ. Получают I измельчением 800 ч.  $\beta$ -резорцината Pb и 800 ч. основного салицилата Cu, перемешивают, смачивая гор. водой, обрабатывают паром, упаривают досуха, остаток измельчают. Приведены графики скорости горения РТ.

83. Твердое ракетное топливо из бездымяного пороха. — Япон. пат., кл. 29C21 (C06B 25/24), № 50-4721, заявл. 14.12.70, опубл. 24.02.75. Kaneko D., Yokoyama T. (AK). РЖХим, 1976, 5Н378П.

Предлагается состав ТРТ (%): 20—60 НЦ (12,6% N), 20—35 НГ, 7—9 пластификатора, 2 стабилизатора горения — LiF и/или  $SrCO_3$ , 0,3—0,7 стеарата Pb и 0—30 окислителя.

84. Подавление нестабильного горения с помощью полибензимидаэзольных волокон. — Пат. США, кл. 149-21 (C06d 5/06), № 3764420, заявл. 6.01.71, опубл. 9.10.73. Sayles D. C. (SA). РЖХим, 1974, 17П250П.

В состав ТРТ вводят 1% термостабильных полибензимидаэзольных (ПВ). Заряды с ПВ при скорости горения 10,2 мм/с горели стабильно.

85. Модификатор баллистических свойств твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 149-109.4 (C06B 43/00), № 4082584, заявл. 11.02.71, № 114707, опубл. 4.04.78. Satriana D.; R., Bracuti A. J. (SA). РЖХим, 1978, 23П276П.

С целью получения зарядов пластиэзольного ТРТ со слабой зависимостью скорости горения от давл. предлагается вводить в ТРТ 4% модификатора Pb или окислов Pb и Sn общей ф-лы  $RN(R^1)C(X)N(R^2)(R^3)$ , где X=O, S; добавляют в ТРТ состава (%): 19,5 смеси НЦ, НГ и 2-нитро-ДФА (74:24:2), 30 октогена, 46,5 смеси динитрата ЭГ, тринитрата бутантриола и 2-нитро-

ДФА (65:34:1) и отвергают 1 сутки при 60°. ТРТ исходное и с добавкой МБС характеризуется соотв.: скорость горения при 70 ат 5,3 и 10,4 мм/с, показатель степени в законе скорости горения 0,81 и 0,16.

86. Устойчивая к гидролизу баллистическая добавка. — Пат. США, кл. 149-98 (C06B 25/26), № 3994757, заявл. 4.05.71, № 141365, опубл. 30.11.76. Dunigan Th. E., Sisco G. C., Pell L. W. (SA). РЖХим, 1977, 15П236П.

Предлагаются РТ состава (%): 40—65 НЦ, 20—45 НГ и 1—10 баллистич. добавки, к-рую получают взаимодействием  $\beta$ -резорцилата Pb, основного салицилата Cu и толуилендиизоцианата. Приведены графики горения РТ при 20° в пределах 2,6—3,4 см/с при давл. от 140 до 180 кГ/см<sup>2</sup>.

87. Ракетные топлива. — Заявка ФРГ, № 2127197, заявл. 1.06.71, № P 2127197. Gorclou S., Evans G. I. (M). РЖХим, 1978, 10П254П.

Предложены Ин для РТ, к-рые м. б. использованы для предохранения РТ от возгорания при хранении. Ин состоит из эластомера, к-рый связывается с РТ и обладает мех. и термич. прочностью при т-рах хранения РТ, и наполнителем с размером частиц <1 мкм.

88. Двухосновное твердое ракетное топливо, содержащее поликарборанил низшего алкилакрилата. — Пат. США, кл. 149-19.2 (C06d 5/06), № 3873386, заявл. 28.06.71, опубл. 25.03.75. Elrick D. E. (SN). РЖХим, 1976, 5П240П.

Для улучшения баллистич. св-в зарядов ТРТ предлагается получать Км, содержащую нелетучий модификатор горения, смешением (%) 10—35 НЦ (11—13,2% N), 3—15 модификатора горения (поликарборан низшего алкилакрилата), 30—35 нитропластификатора (НГ, динитрат ДЭГ, тринитраты 1,2,4-бутантриола, 1,1,1-триметилолэтана или ПЭТрН, динитроглицерин или их смеси), 3—8 пластификатора (триацетин), 0,5—3 стабилизатора (2-нитро-ДФА, этилцентриллит), 0—40 окислителя ( $NH_4ClO_4$ ,  $KClO_4$ ,  $LiClO_4$ ,  $NO_2ClO_4$ ), до 10 металлич. горючего (Al, Be, Zr, сплавы Al/Mg), модификатора горения (соли Pb, сажа). ТРТ характеризуется высокой скоростью горения и удовлетворительной физ.-хим. стабильностью при хранении.

89. Новое ракетное топливо. — Пат. США, кл. 149-10 (C06b 19/02), № 3702792, заявл. 15.09.71, опубл. 14.11.72. Nolte H.; Lindemann P., Hahn W. (WC). РЖХим, 1973, 17П199П.

С целью улучшения баллистич. св-в, обеспечения равномерного горения и прогрессивного характера изменения скорости горения зарядов НЦ-пороха предлагается модифицировать структуру поверхн. слоя порох. элементов обработкой их водой, удалением водор-римых компонентов и обработкой обвязавшейся пористой Pv элементов в-вом, ингибирующим горение. Обработка 1 ч. пороха 3 ч. воды при 50—80° позволяет удалить из пор нитрогуанидин, гуанидиндинитрат,  $NH_4NO_3$  или дицианодинамин, снизить за 0,5 часа обработки теплоту горения поверхн. слоя с 1130 до 112 ккал/кг. Далее порох обрабатывают проникающими в поры Ин горения: камфорой, централитом, уретаном или фталатами в спирт. р-ре.

90. Баллистический модификатор. — Пат. США, кл. 149-92 (C06b 25/34), № 3996080, заявл. 16.12.71, № 210266, опубл. 7.12.76. Stack J. S. (SA). РЖХим, 1977, 17Н344П.

Предлагается мощное РТ, содержащее крист. нитрамин (2,4,6-тринитрофенилметилнитрамин, этилендинитрамин, гексоген, октоген, динетанолнитрамин-динитрат или их смеси), НЦ, НГ или др. нитроп-ные и баллистич. модификатор (БМ) в виде смеси окислов Pb и Sn в соотн. 90—10:10—90 (моно-, ди-, тетра- или полуторная окись Pb и двуокись Sn). Скорость горения ( $PbO:SnO_2$  30:70) 1 см/с (20°, 70 кГ/см<sup>2</sup>) и 0,15 см/с при замене PbO на  $Pb_2O_3$ . Для др. РТ скорость горения изменяется в пределах 0,62—1,3 см/с. Приведены графики зависимости скорости горения от содерж. октогена и Км БМ. Составы получаются по след. технологии. К 46,5 (вес. %) смеси (65 динитрата ТЭГ, 34 бутантиолтринитрата и 1 2-нитро-ДФА) прибавляют резорцин и 18,5 смеси (90 НЦ, 8 НГ, 2 2-нитро-ДФА, 0,2 диоктилфталата и 0,01—0,03 сажи). Остав-

ляют на 16 час при  $20^{\circ}$ , затем в смеситель к полученному составу прибавляют 30 октогена, 4 смеси окислов Pb и Sn, 1 смеси (74 НЦ, 24 НГ, 2 2-нитро-ДФА и 0,1 диоктилфталата) и 2,4-толуилендинизоцианата, перемешивают 2 часа при  $25-50^{\circ}/2-4$  мм, отливают в формы, вулканизируют при  $60^{\circ}$  3 суток и получают РТ.

91. Продукт реакции нормального  $\beta$ -резорцилата свинца и одноосновного салицилата меди.— Пат. США, кл. 260-435R (C07F 7/24), № 4001287, заявл. 18.02.72, № 226580, опубл. 4.01.77. Dunigan Th. E., Sisco G. C. (SA). РЖХим, 1977, 15П239П.

С целью повышения стабильности горения, регулирования показателя степени в законе скорости горения НЦ ТРТ предлагается вводить до 5% металлоорг. комплекса. Скорость горения в бомбе постоянного давл. с 5% комплекса 25,5–28 мм/с при  $85-110$  ат и  $61^{\circ}$ , 24–24,5 мм/с при давл. 120 ат и  $21^{\circ}$ , 21,5–22 мм/с при  $105-120$  ат и  $-40^{\circ}$ . Для ТРТ с мех. примесью этих же добавок скорость горения менялась от 15 до 29,3 мм/с при  $-40^{\circ}$  и давл. 70–28 ат; от 1,9 до 38,2 мм/с при  $21^{\circ}$  и от 2,45 до 47,5 мм/с при  $61^{\circ}$ .

92. Топливная композиция, содержащая никель и серебро.— Пат. США, кл. 149-2 (C06b 19/00), № 3784419, заявл. 30.06.72, опубл. 8.01.74. Baumall R. P., Bozza E. F., Hunt C. S. (SA). РЖХим, 1974, 20П222П.

С целью увеличения скорости горения и обеспечения постоянства баллистич. характеристик зарядов ТРТ предлагается в ТРТ добавлять и ориентировать в магн. поле металлич. элементы цилиндрич. или пластинчатой формы из магн. или комбинации магн. с немагн. материалом: Ni, Ag, Fe, Co, Cu, Au, Zr, Al. При достижении параллельного ориентирования металлич. элементов в заряде ТРТ скорость горения его на 40% выше, чем для аналогичного заряда с хаотическим расположением металлич. элементов.

93. Твердое топливо с улучшенной стабильностью и горючестью.— Япон. пат., кл. 29C1 (C06B 21/00), № 51-11162, заявл. 20.07.72, № 47-72044, опубл. 9.04.76. Кисубэ С., Цуно Б., Иокояма А. (BG). РЖХим, 1977, 6П259П.

Составы ТРТ содержат в кач-ве окислителя ПХ или нитрат аммония, а в кач-ве горючего и связующего НЦ и НГ и/или триметилолэтантринитрат с добавкой октогена (I), в кач-ве стабилизатора ДФА, 2-нитро-ДФА, этилцентралит, резорции и/или N-метил-п-нитроанилин. Пример. Смесь (%): 40  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$ , 25 НЦ, 35 НГ, 30 I, 2 ДФА, 2 этилцентралита, 20 порошка Al и 5 триацетина деаэрируют при давл. 3 торр, формуют, отваждают 48 час при  $50^{\circ}$  и получают заряды  $10 \times 20$  см, к-рые хранятся 45 суток при  $50^{\circ}$  без изменения св-в.

94. Ракетное топливо.— Заявка ФРГ, кл. 78d 5/00, (C06d 5/00), № 2263860, заявл. 28.12.72, опубл. 4.07.74. Haugy V. E., Flanagan J. E., Frankel M. B. (R). РЖХим, 1975, 9Н459П.

Получают заряды ТТ в виде перфорир. гранул, имеющих до 7 отверстий, состава (вес. %): 25–80 триминогуанидиндинитрата (I) и 5–30 пластифицир. НЦ с добавкой до 30 гексогена или октогена, 5–30 нитров. умягчителя для НЦ (триметилолэтантринитрат (II) и/или динитрат ТЭГ (III)) и 5–20 алкилэфира поликалилен- или полипропиленгликоля. Состав имеет низкую т-ру горения ( $<3000^{\circ}\text{K}$ ) и не дает эрозии стволов пусковых установок. Состав из (вес. %): 50 I, 17 гексогена, 6 пластифицир. НЦ (12,6% N), 23 II, 2,5 III, 1,3 N,N'-диэтилкарбамида и 0,2 резорцина имеет энергию  $123,3 \text{ кДж/г}$ , т-ру горения  $2973^{\circ}\text{K}$ , чувствительность к удару 0,75 кГ-м, скорость горения несущ. 1,44 кГ-м. При зажигании 8 г РТ в трубке диам. 20 мм развивается давл. до  $2000-3000 \text{ кГ/см}^2$ .

95. Твердое ракетное топливо.— Швейц. пат., кл. C06D 5/00, № 574377, заявл. 29.12.72, № 19090/72, опубл. 15.04.76. Haugy V. E., Flanagan J. E., Frankel M. B. (R). РЖХим, 1976, 23П245П.

Заряды ТРТ содержат (вес. %) 40–80 триминогуанидиндинитрата (ТАГН), 0–30 гексогена или октогена, 10–30 НЦ, 15–20 умягчителя НЦ—триметилолэтантринитрата (I) или динитрата ТЭГ (II), поли-ЭГ или поли-ТЭГ. Заряды формируют в виде перфорир. гранул. Готовят смесь состава (вес. %): 50 ТАГН, 17 гексогена, 6 НЦ, 23 I, 2,5 II, 1,3 этилцентралита и 0,2 резорцина, перемешивают при  $20^{\circ}$ , прессуют стержни, отваждают 48 час при  $55^{\circ}$ , режут на гранулы. Скорость горения полученных зарядов 0,693–1,895 см/с при давл. 27,2–102 ат.

96. Устойчивый к гидролизу баллистический модификатор.— Пат. США, кл. 260-435R (C07F 7/24), № 3994946, заявл. 3.01.73, № 317701, опубл. 30.11.76. Dunigan Th. E., Sisco G. C., Pell L. W. (SA). РЖХим, 1977, 18Н321П.

Баллистич. модификатор (БМ) для двухкомпонентного РТ на основе НЦ и НГ обеспечивает независимость скорости горения и тяги двигателя от т-ры и давл., а также препятствует выделению при хранении  $\beta$ -резорциловой к-ты. Приведены предпочтительные составы и примеры приготовления БМ и РТ, сравнив характеристики горения РТ. Пример. Порошкообразные  $\beta$ -резорцилат Pb (90–50%) и одноосновный салицилат Cu (5–50%) и жидк. толуилен-дизоцианат (5%) непрерывно перемешивали при коми. т-ре в струе воздуха с равным по весу кол-вом гептана до его испарения.

97. Твердое ракетное топливо.— Франц. заявка, кл. C06D 5/00, C06B 25/30, № 2234246, заявл. 19.06.73, № 7322267, опубл. 17.01.75. Ramond J. (PE). РЖХим, 1976, 17П346.

Предлагаются высокозергетич. составы с различной скоростью горения. Составы представляют собой гомог. пороха на основе НЦ и НГ, содержащие стабилизатор горения, ускоритель горения, пластификатор и в-во, снижающее т-рный коэф. (соль Pb). Изготовлены три состава с энергией 1000, 900, 845 кал/г и различными скоростью и продолжительностью горения при разной т-ре. Комбинацией полученных составов, имеющих различную зависимость давл. от скорости горения при т-рах  $-40, 20, 52^{\circ}$ , можно получать данные значения давл. газов в течение определенного промежутка времени, что важно в РТ.

98. Способ регулирования баллистических свойств двухосновного ракетного топлива.— Пат. США, кл. 264-3В, (C06B 21/00), № 3979486, заявл. 27.07.73, № 383394, опубл. 7.09.76. Herchin M. A., Blandin J. H. (PE). РЖХим, 1977, 13Н496П.

Получают двухосновное РТ, скорость горения к-рого может меняться за счет изменения N в НЦ. Показано, что при увеличении N в НЦ плато на баллистич. кривой сдвигается к меньшим значениям при увеличении т-рного градиента. Увеличение N в НЦ требует большей продолжительности отваждения. Приведены примеры и графики зависимости скорости горения порохов от давл. и N в НЦ.

99. Композиция ракетного топлива.— Англ. пат., кл. C1D (C06d 5/06), № 1317431, заявл. 16.08.73, опубл. 16.05.73. Scurlock A. Ch., Rumbel K. E., Rice M. L. (AR). РЖХим, 1973, 24П202П.

С целью повышения уд. импульса ТРТ предлагается в состав вводить неорг. окислитель типа ПХ или нитратов  $\text{NH}_4$ , K, Na, Li,  $\text{BaO}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{O}_2$ , тонкоизмельченный порошкообразный Ве и орг. горюче-связывающее в кол-ве  $>20-30$  об. % (НЦ, пластифицир. НГ, ПУ, ПВХ) и т. п.

100. Двухосновное твердое ракетное топливо с торийсодержащим модификатором баллистических свойств.— Пат. США, кл. 149-19.8 (C06D 5/06), № 3923564, заявл. 27.09.73, № 398920, опубл. 2.12.75. Lantz R. (SA). РЖХим, 1977, 10П265П.

С целью получения зарядов НЦ ТРТ с независящей от давл. скоростью горения предлагается в состав ТРТ вводить 2–5% малоната, салицилата, резорцилата, сукцинаты, пимелата или адипината Th. Состав ТРТ (%): 40–60 НЦ (12,6% N), 10–30 НГ, 10–30 триацетина или динитрата ДЭГ или три-

нитрата trimетилолэтана, 0,02–0,1 графита, 0–10 крист. ВВ (октоген, гексоген), 1–5 этилцентрилита или 2-нитро-ДФА гранулируют и формируют заряды экструзией. При испытаниях ТРТ в интервале давл. 140–300 ат скорость горения не зависит от давл. и составляет при нач. т-рах зарядов —40, 21, 72° соотв. 5,9, 7,1, 7,9 мм/с.

101. Двухосновное твердое ракетное топливо, содержащее азобисформамид. — Пат. США, кл. 149-92 (C06B 25/34), № 4025370, заявл. 4.04.74, № 459421, опубл. 24.05.77. Saanady E. R., Mosher P. R., Camp A. T. (SN). РЖХим, 1978, 2П218П.

С целью получения НГ ТРТ с постоянной в определенном интервале давл. скоростью горения, с большим объемом некоррозионноактивных газ. пр-тов сгорания предлагается в состав ТРТ вводить 0,5–5% азобисформамида (I). ТРТ готовится смешением и формированием экструзией компонентов (%): 49 НЦ (12,6% N), 41 НГ, 2 2-нитро-ДФА, 3 ди-*n*-пропиладипината, 1 одноосновного β-резорцината Си, 4 I. В интервале давл. в камере сгорания 100–200 ат при т-ре заряда 25° скорость горения ТРТ оставалась постоянной 18,5 мм/с, в составе пр-тов сгорания содержался преимущественно N<sub>2</sub>.

102. Баллистический модификатор для высокозергетического ракетного топлива. — Пат. США, 149-19.9 (C06B 21/00, C06B 25/24), № 4000025, заявл. 28.05.74, № 475329, опубл. 28.12.76. Johnson C. E., Henderson L. D. (SN). РЖХим, 1977, 19Н274П.

Предлагается баллистич. модификатор для РТ (хлорид Си, хлорид Рb, стеарат Рb, β-резорцилат Си (I), Рb, салицилат Си или Рb). РТ с улучшенной баллистикой получают след. образом: в шаровую мельницу загружают 38,14 г I, 454 г гептана и 8 шаров из карбидавольфрама, мельницу врашают 12 дней и получают мелкодисперсный I (размер частиц <1 мк). Затем I подвергают УЗ-обработке 1 час. Смесь гептана и I при перемешивании добавляют к смеси 20 кг гептана и 3,3 кг влажн. НЦ (12,6% N); к полученной Км добавляют 5,45 г воска, 2 кг метриолтринитрата, 0,27 кг динитрата ТЭГ, 0,06 кг пропиладипината и 0,12 кг 2-нитро-ДФА. Перемешивание 6 час., сушка 1 час при комн. т-ре, отверждение 2 дня при 60° и 2 дня при 76°. Из полученной массы экструдируют полосы.

103. Ракетное топливо на основе нитропластизоля. — Япон. пат., кл. 29C21 (C06D 5/00), № 52-35724, заявл. 18.10.74, № 49-120072, опубл. 10.09.77. Araki И., Kato И., Fukuda T. (ND). РЖХим, 1978, 14П247П.

РТ содержит (вес. %) 5–40 орг. окислителя [C(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>O]<sub>2</sub>CO (I) или [C(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>O]<sub>n</sub>CH<sub>m</sub> (II), где n=4–m, m=0, 1, 2, и нитропластизоль. I или II р-ряют желатинизаторе и/или пластификаторе, являющимися ингредиентами нитропластизоля, содержащего тонкоизмельченную НЦ, ее жидк. желатинизатор (нитросоединение или НЭ) и пластификатор (сложный эфир типа триацетина). Т. обр. в безопасных условиях легко м. б. получено мощное бездым. ТРТ с высокой уд. тягой, малым индексом давл. и низкой термич. чувствительностью.

104. Мощное ракетное топливо. — Пат. США, кл. 149-92 (C06B 25/34, C06B 25/24), № 3963545, заявл. 8.11.74, № 522161, опубл. 15.06.76. Thomas W. E., Martin Th. E. (SA). РЖХим, 1977, 6П258П.

РТ содержит (вес. %) 48–52 НЦ, 40–44 НГ, 2–4 дипропиладипината (ДПА), 2–2,5 2-нитро-ДФА, 0,1–0,2 канделильского воска (КВ) и 1–1,3 Аl, имеет более высокую скорость горения при повышенных давл. по сравнению с известными РТ, легко формуется, не требуя послед. сушки, т. к., не содержит р-рителей. Оптим. РТ содержит (вес. %) 51 НЦ, 42,3 НГ, 3,4 ДПА, 2,1 нитро-ДФА, 0,1 КВ и 1,1 Аl. Приведены графики зависимости скоростей горения от давл. при —23, +21 и +55°. Скорость горения ~11 мм/с при +21°, при более высоких т-рах значительно выше.

105. Применение графитовых элементов для увеличения скорости горения твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06B 45/10), № 4072546,

заявл. 5.11.75, № 628863, опубл. 7.02.78. Winer R. (H). РЖХим, 1978, 22П288П. Предлагается вводить в ТРТ (одно-, двух-, трехкомпонентные и смесевые) 0,03–10% графитовых элементов (диам. 4–10 мкм, длина 6,4–19,2 мм). Разработанный метод позволяет регулировать баллистич. св-ва зарядов ТРТ без существенного изменения физ.-хим. и мех. св-в зарядов и состава пр-тов сгорания ТРТ.

106. Сшитое полиуретаном двухосновное твердое ракетное топливо, содержащее молекулярные сита в стабилизирующей системе. — Пат. США, кл. 149-19.8 (C06B 45/10), № 4045261, заявл. 2.08.76, № 710955, опубл. 30.08.77. Baczuk R. J. (SN). РЖХим, 1978, 10П249П.

С целью повышения хим. стабильности при хранении НГ ТРТ, модифицир. ПУ и NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>, предлагается в состав ТРТ вводить 2% N-метил-*n*-нитроанилина и 0,2% молек. сит (MC) с диам. пор 0,001 мкм. MC адсорбируют образующуюся при разл. ТРТ HNO<sub>3</sub>. При длительном хранении без MC к-тность ТРТ возрасала до pH 1,4, в присутствии MC стабилизировалась на уровне pH 7,2. Применение системы из двух стабилизаторов значительно повышает хим. стабильность ТРТ при длительном хранении.

107. Алюмосиликатный стабилизатор газовыделения твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 149-19.9 (C06B 45/10), № 4061511, заявл. 2.08.76, № 710954, опубл. 6.12.77. Baczuk R. J. (SN). РЖХим, 1978, 18П259П.

С целью предотвращения газовыделения при длительном хранении НГ — и смесевых ТРТ предлагается в состав ТРТ вводить до 0,2% алюмосиликатных молек. сит (AMC) с диам. частиц <10 мкм, диам. пор <10 Å. AMC адсорбируют пр-ты разл. ТРТ: N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, F<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>. Км ТРТ содержит 99,8% ТРТ и 0,2% AMC. Метод позволяет обеспечить длительное хранение ТРТ без ухудшения баллистич. св-в зарядов.

108. Кристаллы циклотетраметилентранитроамина с полимерным покрытием в качестве компонентов твердого ракетного топлива. — Пат. США, кл. 149-19.4 (C06B 45/10), № 4043850, заявл. 6.08.76, № 712417, опубл. 23.08.77. Hoffman R. E., Lindsay E. K. (SN). РЖХим, 1978, 12П249П.

С целью повышения физ.-мех. св-в модифицир. балл. ТРТ, улучшения совместности и смачиваемости кристаллов октогена (I) в среде горючего и пластификатора ТРТ предлагается обрабатывать I р-ром изоцианата и сп. в присутствии активаторов для образования на кристаллах полимерного Пк. В состав ТРТ вводят 30% НЦ, 51% I с полимерным Пк, НГ, др. компоненты. ТРТ на основе чистого I и I с Пк характеризовались физ.-мех. св-вами соотв.: предел прочности при растяжении 2,7 и 3,3 кГ/см<sup>2</sup>, относит. удлинением 7 и 26%, модулем прочности 47,6 и 56,7 кГ/см<sup>2</sup>. Разработанный метод обеспечивает увеличение прочностных св-в ТРТ на 19–24% и улучшение эластич. св-в в 3,7 раза.

109. Применение нитроглицерина в ракетном топливе. — Thèse: doct.-ing. Univ., Bordeaux, 1976; 112 p. Caire—Maurisier M. РЖХим, 1977, 24Н323Д.

Изучался механизм термич. разл. НГ. Вопреки гипотезе о существовании двух типов структуры молекулы НГ, была принята одна, как более вероятная, в к-рой изменение дипольного момента в различных р-рителях обусловлено изменением среди положения групп NO<sub>2</sub>, связанных с CO. Аналитич. исследование термич. разл. НГ обнаружило стадию образования радикалов за счет разрыва связи O—NO<sub>2</sub> с послед. разрывом связей C—C, причем NO<sub>2</sub> является перв. пр-том разл. Др. пр-ты разл. являются рез-том втор. р-ций NO<sub>2</sub> с различными радикалами или пр-тами их рекомбинации. Практическое значение раз-тров работы таково, что они способствуют подбору стабилизаторов для НГ в РТ. Кроме того, изучался механизм горения РТ, связанный с явлением термич. разл. НГ и эффектом «плато», необходимым этапом на пути улучшения состава РТ.

### 3. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Физико-механические характеристики твердых ракетных топлив. — Explosivstoffe, 1966, 14, № 1, 8—15. Schubert H., Schmitt D. РЖХим, 1967, 71П225.

В рез-те изучения упругих св-в смесевых и балл. ТРТ в условиях одноосного растяжения образцов ТРТ при скорости деформации 0,05—50 м/мин и постоянной коми. т-ре показано, что связь модуля упругости и логарифма скорости деформации аппроксимируется линейной зависимостью.

2. Физико-механические характеристики твердых ракетных топлив. — Explosivstoffe, 1967, 15, № 1, 1—12. Schubert H., Schmitt D. РЖХим, 1963, 4П243.

Проводится краткий анализ напряженного состояния заряда ТРТ при работе РД ТТ. На основе эксперим. определения физ.-мех. характеристик ТРТ для построения диаграммы «напряжение—относит. деформация», к-ре проводили на цилиндрич. образцах диам. 12,5 мм и высотой 25 мм из двухосновного ТРТ и кубич. образцах смесевого ТРТ при скорости деформации образцов 0,5, 5, 50 м/мин и нач. т-ре 20—80°, показано, что увеличение скорости деформации при постоянной т-ре образцов приводит к росту прочности ТРТ на сжатие и увеличению макс. относит. деформации. В рез-те исследования пластич. деформации ТРТ отмечено отличие в этой области характеристик смесевых и двухосновных ТРТ.

### 4. БРОНИРОВКА ЗАРЯДОВ

1. Связующий компонент на основе силиконовых сополимеров для зарядов твердых ракетных топлив. — Пат. США, кл. 60-35, № 3054253, заявл. 31.12.58, опубл. 18.09.62. Chung P. K. (SN). РЖХим, 1964, 13П228П.

Для прочного соединения зарядов ТРТ на основе НГ и НЦ со стенками камер горения РД предлагается использовать связующий компонент, состоящий из равных кол-в р-рного в бзл. силиконового СПЛ и р-ра алкилсилоцана в бзл. При подготовке РД на Пв зарядов ТРТ наносится связующий компонент, а на Пв стенок камеры горения небольшое кол-во полиметилсилоцановой жидкости. Заряды помещаются в камеру горения; при нагревании они расширяются и соединяются связующим компонентом со стенками камеры горения — образуется гибкая эластичная связь, способная восстанавливаться в случае ее нарушения.

2. Клей, содержащий смесь полимеризующихся мономеров, перекись, нафтен кобальта и сорбиновый эфир этилцеллюлозы. — Пат. США, № 2996461 от 15. 08.61. Kaufmann M. H., Killackey J. J., Chung P. K. (SN). РЖХим, 1962, 23П504.

Состав для приклеивания РТ на основе НГ и НЦ или др. материалов к стенке контейнера состоит из 50—85 об. % винилацетата или метилвинилкетона, 15—50% акриловой или метакриловой к-т, 2—5 вес. % перекиси МЭК и 2 вес. % нафтената Со, считая от общего веса мономеров. Для придания вязкости в состав добавляют 5—10 вес. % сорбинового эфира этил-Цл. Состав наносят на внутр. стенку контейнера и стеклопластика и внутрь помещают блок РТ. Испытание после трехкратного циклич. изменения т-ры контейнера от —55 до 105° показали, что растрескивается топл. блок, тогда как склеивающий слой остается неизменным.

3. Способ защиты и склейки с резервуаром твердых ракетных топлив. — Франц. пат., № 1300136 от 25.06.62. Pallotta M. (B). РЖХим, 1964, 11П222П.

Для защиты от дымовых газов ТРТ на основе НЦ и/или склейки их с резервуаром или РД предложено в свободное пространство заливать смесь в-в, способных к сополимеризации: а) орг. полисульфидов с активными SH-группами, б) ненасыщ. мономеров, в) инициаторов сополимеризации.

4. Способ получения зарядов твердого ракетного топлива. — Англ. пат., кл. F02K 9/04, № 1448087, заявл. 27.10.65, № 45505/65, опубл. 2.09.76. Clifford D. V., Bell St. W., Gordon St., Jones Ph. G. (M). РЖХим, 1977, 17П246П.

С целью улучшения баллистич. св-в бронир. зарядов ТРТ, повышения адгезии бронирующего состава (БС), уменьшения миграции нитропластификатора в БС предлагается Пв заряда покрывать перв. слоем поливинилформаль (ПВФ), промежут. слоем ЭС и слоем хлорир. сульфо-ПЭ или ПУ-каучуком. БС в сочетании с ПВФ после хранения в течение 9 месяцев при 60° сохранял высокие изоляц. св-ва вследствие отсутствия диффузии НГ в БС, не отсланивался при многократном циклич. термостатировании зарядов в интервале т-р от —40 до 60°.

5. Способ получения зарядов твердого ракетного топлива, прочноскрепленных с корпусом двигателя. — Пат. США, кл. 264-3R (C06b 21/02), № 3716604, заявл. 2.05.67, опубл. 13.02.73. Dehm H. C. (H). РЖХим, 1974, 2П178П.

Скрепление заряда ТРТ с термоизоляцией двигателя изготавливается из эластомерного материала.

6. Облицовка для цилиндров ракетных двигателей, работающих на твердом топливе. — Япон. пат., кл. 29C0 (C06d), № 6236, заявл. 17.10.68, опубл. 22.02.72. Araki I., Nakayama M. (N). РЖХим, 1973, 5П212П.

Внутр. ч. цилиндров РД, работающих на ТТ нитропластиэльного типа, перед заполнением их топливом покрывают СКС, содержащим теплостойкие добавки с использованием неопреновых или мягких эпоксидных kleев. После заполнения цилиндров ТТ и проведения испытаний в рабочем режиме облицовка остается почти необгоревшей.

7. Усовершенствования в области ракетных топлив. — Англ. пат., кл. F3A (F02K 9/04), № 1427699, заявл. 6.05.70, № 21857/70, опубл. 10.03.76, Gordon S., Evans G. I. (M). РЖХим, 1976, 22П241П.

Бронирующий состав (БС) для зарядов ТРТ, стабильный при длительном хранении и сгорающий без дымообразования, включает эластомерное связующее и до 50% негорючих наполнителей с диам. частиц. <1 мк (окислы, гидроокиси, карбонаты, сульфаты или нитраты Be, Mg, Co, Zn, Cd, Zr, Ba, B, Al, Si, Ti, As, Sb, Bi, Fe, Co, Ni). В кач-ве эластомеров используют ПЭ, хлорсульфонные ПЭ, ПУ, бутилкаучук, СПЛ винилацетата и этиленпропиленового полимера. ВС отличается высокими физ.-мех. св-вами, горение бронир. заряда баллистич. ТРТ происходит без дымообразования.

8. Огнестойкая теплоизоляция для ракетных двигателей. — Пат. США, кл. 260-31.4R (C08K 5/10, F02C 3/26), № 3966663, заявл. 31.03.75, № 563427, опубл. 29.06.76. Sayles D. C. (SA). РЖХим, 1977, 6П260П.

РД, работающие на ТРТ, после выгорания заряда ТРТ могут дымить, что связано с пиролизом инерт. компонентов, применяемых для теплоизоляции стенок двигателя и для связывания с ними заряда ТРТ. С целью предотвращения этого явления предлагается добавлять тетрабромоединение. Для двигателей на НЦ ТРТ состав теплоизоляции (вес. ч.) след.: 49 ацетата Цл, 31 трикарбонилфосфата, 615 ац., 484.2-метоксиэтанолацетата, 2—4 толуилецидоизонаната, 19 диаммонийтетрабромфталата.

9. Галогенсодержащий ингибитор для ракетных топлив. — Франц. заявка, кл. C06D 5/04 (C06D 5/04), № 2337117, заявл. 31.12.75, № 7540332, опубл. 29.07.77. Caire—Maurisier M., Tranchant J. (PE). РЖХим, 1978, 14П248П.

Патентуется ингибирующая выпотевание НГ оболочка для зарядов РТ на основе НЦ и НГ. Ии состоит из 65—55 ч. галогензамещ. ароматич. полиэфира, 35—45 ч. ненасыщ. мономера — агента поперечных связей (стирол, ММА, пр-ные аллила), 20—50 вес. % по полизифиру пластификатора (напр., трихлорэтил- или три-(2,3-дигромпропил)-фосфат, галогензамещ. парафины, диаллилфталат, тетрахлордиаллилфталат и др.), Кт, ускорителя полимеризации и др. добавок. Ии является в-вом, не сорбирующим НГ, что сохраняет оди-

родность заряда. Оболочка обладает хорошими мех. св-вами. После 0,1 и 3 мес. ускоренного хранения при 65° сорбция НГ такой оболочкой составляла <0,2%.

## 5. КОНСТРУКЦИЯ ЗАРЯДОВ

1. Способ формования зарядов твердого ракетного топлива с локализованным участком горения. — Япон. пат., № 4699 от 5.06.59. Мурата Ц., Сато А., Фукуда Т. (N). РЖХим, 1962, 11M279.

Предлагается способ формования зарядов ТРТ, Пв горения к-рых представляет собой воронку с определенными пределами угла наклона. Напр., ТРТ состава (%): НГ 38, НЦ 53,3, ДЭФ 4, этилцентрилита 4, сажи 0,1, летучих 0,6 формуют в виде цилиндра длиной 179 мм и диам. 60 мм с конич. углублением с углом наклона 110°, покрытого со всех сторон, кроме Пв воронки негорючим составом. Давл. в камере сгорания (макс., средн.) в кГ/см<sup>2</sup>, тяга (макс., средн.) в кГ и продолжительность горения в с составляет соотв.: 92, 84, 13,4, 11,9, 19, а для заряда такого же состава, но сформованного в виде цилиндра с плоской Пв горения: 149, 82, 22,3, 11,7, 18. Применение способа формования зарядов ТРТ позволяет получить более равномерную тягу и давл. в камере сгорания, а также повысить эффективность ТРТ.

2. Способ приготовления зарядов твердого ракетного топлива. — Пат. США, кл. 264-3, № 3166612, заявл. 21.01.63, опубл. 19.01.65. Sauer Ch. W., Kreidl E. L., Lepper B. A., Old B. S. (SA). РЖХим, 1966, 24П256П.

Для улучшения боевых характеристик малых арм. ракет. средств предлагаются заряды ТРТ формовать из двух секций, внутр. из к-рых имеет высокую скорость горения и изготавливается из ТРТ на основе НЦ, ТНТ, гексогена, октогена, ПЭТН, этилендинитроамина, ди-(триниитроэтил)-нитроамина или ди-(триниитроэтил)-мочевины. Внешняя секция заряда имеет меньшую скорость горения и изготавливается из ТРТ на основе полипентаэритритакрилата и колли-2,4,6-триазагентанол-1-акрилата. В зависимости от назначения боевых средств внутр. стержень заряда может изготавливаться из ТРТ с меньшей скоростью горения, а внешняя секция из ТРТ с большей скоростью горения.

3. Твердый реактивный заряд на основе нитроцеллюлозы и нитроглицерина. — Пат. ФРГ, кл. 78d 5/04 (C06d 5/04), № 977795, заявл. 8.01.65, опубл. 9.07.70. Meyer R., Häussermann E., Semmler P. (NG). РЖХим, 1971, 10П295П.

Склепивание ч. крупных зарядов ТРТ производится с помощью  $\text{CH}_3\text{NO}_2$  или лучше р-ра массы заряда в  $\text{CH}_3\text{NO}_2$ . Для этого на склеиваемые Пв кладется густая кашица смеси тонкоизмельченной массы ТРТ и  $\text{CH}_3\text{NO}_2$ , после чего склеиваемые ч. выдерживают под давл. до образования единого блока. Полученные т. обр. заряды обладают высокой мех. прочностью и хорошими баллистич. св-вами.

4. Получение твердого топлива двухслойного типа для ракетных двигателей. — Япон. пат., кл. 29C0, № 20196, заявл. 26.12.67, опубл. 9.07.70. Харада Т., Маэда Т. (AK). РЖХим, 1971, 14П258П.

Смесь (ч.) 103 НЦ, 86 НГ, 0,4 графита, 6,5 этилфталата и 2,5  $\text{K}_2\text{SO}_4$  формуют в бруски 25×30×60 мм. На Пв бруска 25×30 мм наносят слой 0,1—1 мм жидк. герметизирующего агента и отверждают обычным способом. Затем на слое отверженного герметизирующего агента закрепляют др. топл. нил.-фосфиноксида, 9 октилдипината и 160 ПХ аммония и снова вулканизируют. Топл. бруски, в к-рых в кач-ве герметизирующего агента используется смесь 10 г бутадиенстирольного блок-СПЛ и 50 г толуола, характеризуются прочностью на разрыв 13,5 кГ/см<sup>2</sup>. В кач-ве герметизирующего агента м. б. использованы ПММА, ПАН, ПЭ, полиамииды.

5. Пластинчатый моноблочный заряд и способ его производства. — Франц. пат., кл. F42b 1/00, № 2119128, заявл. 22.12.70, опубл. 4.08.72. Thomas J. P., Ramond J. (DA). РЖХим, 1973, 21П152П.

Цилиндрич. блок ТРТ состава (вес. %): 93 смеси НЦ (60 ч.) и НГ (40 ч.), 2 диэтилдифенилмочевины, 4 Кт горения и 1 ацетиленовой сажи распиливают по длине на ряд симм. секторов, в каждом секторе делают продольные и параллельные желобки и затем вновь секторы соединяют в моноблок, боковые Пв к-рого покрывают защитным лаковым Пк.

6. Пороховые заряды в виде пучков переменной толщины. — Пат. США, кл. 149-2 (C06b 19/00), № 3729349, заявл. 7.01.71, опубл. 24.04.73. Duprat Y. J. G. РЖХим, 1974, 5Н695П.

Разработана конструкция порох. зарядов, представляющих собой пачку пучков, трубок или волокон цилиндро-конич. формы переменной толщины, убывающей в направлении движения пр-тов горения зарядов. Заряды могут использоваться в ракетах <2,5 кг и длиной <2 м, нач. скорости 380—400 м/с. Приведены ур-ния, схемы, графики, показывающие св-ва патентованных зарядов.

7. Пластинчатые заряды ракетного топлива. — Франц. заявка, кл. C06B 21/00, № 2334648, заявл. 12.12.75, № 7538106, опубл. 8.07.77. Ramond J., Thomas J. P. (PE). РЖХим, 1978, 21Н414П.

Способ изготовления пластинчатых зарядов для РД состоит из след. операций: пластины РТ (тип SD, НЦ и НГ, 16 шт. 8×28×600 и 16 шт. 2×18×600 мм) укладывают в гнезда держателя, к-рый с пластины помешают в матрицу, при вибрации вводят неполимериз. силиконошую смолу, по окончании полимеризации пластины с держателем извлекают из матрицы, отделяют их от держателя, полученные элементы пластины склеивают в кольцо и помещают в камеру РД. Длина заряда 600 мм, общий вес собранных элементов ~4 кг. Приведены схемы устр-ва и общий вид готовых зарядов.

## 6. РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОХОВ И РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ

1. Энергетические возможности твердых ракетных топлив. — Raketentechn und Raumfahrtforsch., 1959, 3, № 1, 14—18. Engel R. РЖХим, 1960, 98201.

На основании термодинамич. расчетов сгорания ТРТ, содержащих НГ от 33 до 72%, НЦ от 18 до 66% и централита от 1 до 10%, показано влияние состава ТРТ на характеристики горения: уд. импульс, скорость горения, нагарообразование и др. Высокое содерж. НГ, низкое содерж. централита и повышенное содерж. кислорода в ТРТ обеспечивает повышение уд. импульса и скорости горения. Характеристики горения изменяются значительно сильнее при изменении соотн. НГ и НЦ, чем при изменении N в НЦ. При высоком содерж. НГ и высоком N в НЦ (13,8%) для величины уд. импульса существует максимум 255 с при содерж. централита 5%. Скорость нагарообразования зависит от отнош. содерж. в ТРТ азота и водорода. При изменении теплопроводности ТРТ от 650 до 1450 ккал/кг скорость нагарообразования изменяется от 0,8 до 2,7 см/с.

2. Расчет температуры и состава продуктов горения двухкомпонентного твердого ракетного топлива. — Nauchno-tehn. pregl. INTDI, 1969, 19, № 1, 29—43. Radeka Z., Zakrajsek E. РЖХим, 1970, 2П254.

Предложена методика расчета т-ры и состава пр-тов горения двухкомпонентных ТРТ с помощью ЭВМ. Расчет проведен для одного образца пороха на основе НЦ с 12% N и различных давл. в камере РД. Приближенные функции рассчитаны по полученным данным и использованы для программирования. Методика обеспечивает быстрый расчет влияния давл. в камере двигателя на состав и т-ру пр-тов горения.

3. Расчет мощности ракетных топлив и порохов. I. — Explosivstoffe, 1970, 18, № 8, 173—180. Volk F., Schubert H. РЖХим, 1971, 6П290.

Приведены термодинамич. основы расчета хим. равновесия РТ для систем, содержащих C, H, N, O, Cl, Al. Составлена программа для расчета мощности РТ и порохов для минометов с помощью ЭВМ (Basic Fortran IV).

4. Расчет мощности ракетного топлива и метательных порохов. II – Explosivstoffe, 1970, 18, № 9, 194–202. Volk F., Schubert H. РЖХИМ, 1971, 10Н682.

Приведены подробные расчеты мощностей РТ и порохов на основе термодинамич. представлений о вероятных хим. процессах, а также схемы последовательного выполнения этих расчетов.

5. Таблицы для термохимического расчета порохов. — Nauchno-techn. pregl.

INTDI. 1972. 21, № 6, 55—60. Trifunović D. РЖХИМ, 1972, 14Н621.

Для разгрязки программы, применяемой при расчетах порохов на компьютере, от множества цифровых данных предлагаются два пути: нахождение взаимной связи между данными разных табл. и сведение цифровых данных табл. к ряду функций, к-рые в аналитич. виде представляют содерж. табл. На примере с НЦ получено семь линейных функций, аналитически представляющих все табл. для НКЛ.

6. Расчет термодинамических параметров и значения мощности ракетных топлив, артиллерийского пороха и зажигательных смесей. — Explosivstoffe, 1972, 20, № 1—2, 20—30. Kuth R. РЖХ им. 1972, 24П309.

Расчетом определяются: энергия образования, т-ра взрыва (сгорания), низшая теплота сгорания при постоянном объеме или давл., состав и число молей пр-тов сгорания, энタルпия, энтропия, коэф. теплопроводности, коэф. вязкости, а для РТ кроме того: т-ра пр-тов сгорания на выходе из сопла, скорость истечения, уд. импульс. Программа расчета записывалась на языке Фортран-IV. Программа основана на решении нелинейных ур-ний с помощью логарифмич. преобразований. Система ур-ний основана на ур-ниях хим. реакций, к-рые однако не обязательно должны иметь место.

7. Быстрый расчет физической и химической структуры пламен продуктов горения ракетного топлива. — Combust. Inst. Eur. Symp. 1973, London-New York, 1973, 723-728. Jensen D. E., Wilson A. S. РЖХим 1975, 11, № 239.

Для оценки излучательных и электрофиз. характеристик пламен пр-тов горания ТРТ в двигателе предложен метод расчета на основе газ. динамики, хим. кинетики, программирования данных для ЭВМ. Метод иллюстрируется расчетом пр-тов горания НГ ТРТ

8. Оценка характеристик бездымного твердого ракетного топлива.— J. Ind. Explos. Soc., Jap., 1977, 38, № 2, 77—84. Tsujikado N., Fukazawa N. РЖХим, 1977, 20П206.

Для Км РТ на основе НЦ и НГ с добавкой триацетина и пластификаторов рассчитаны кислородный баланс, т-ра горения, уд. импульс, уровень дымности в зависимости от состава РТ, давл. в камере сгорания, N в НЦ. Уровень дымности контролировался с помощью лазера.

## XI. ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ, ГОРЕНИЕ, ДЕТОНАЦИЯ НИТРОЦЕЛЛЮЗЫ, ПИРОКСИЛИНОВОГО И БАЛЛИСТИТНОГО ПОРОХОВ И РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ

## 1. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА

**1. Регулируемое термическое разложение нитрата целлюлозы.** I.—  
J. Amer. Chem. Soc., 1955, 77, № 24, 6573—6580. Wolfrom M. L., Frazer J. H., Kuhn L. P., Dickey E. E., Olin S. M., Hoffmann D. O., Bower R. S., Chaney A., Carpenter E., Mc Wain P. II.—J. Amer. Chem. Soc., 1956, 78, № 18, 4695—4704. Carpenter E., Mc Wain P. III.—J. Amer. Chem. Soc., 1958, 80, № 4, 946—950. Wolfrom M. L., Chaney A., Maher G. G., Murdock J. D., Chaney A., Carpenter E. РЖХим, 1958, 69626. III.—J. Amer. Chem. Soc., 1958, 80, № 7, 1675—1677. Shafizaden F., Wolfrom M. L. РЖХим, 1959, 7029.  
1675—1677. Shafizaden F., Wolfrom M. L. РЖХим, 1959, 7029.  
III (126 N) при воспл. его при

I. Проведены опыты по термич. разл. НЦ (12,6 N) при воспл. с гидр. низком давл. (2–3 мм рт. ст.) в условиях неполного разл. Полученный при этом тв. остаток (выход его ~50%) представляет собой нитрат окси-Цл с очень низкой СП. При денитрации и послед. гидролизе тв. остатка получены и идентифицированы целлюбоза, D-глюкоза, D-глюконовая к-та, D-эрнгоза и глиоксаль. Исследованы промежут. пр-ты и дана их аналитич. характеристика:

и 5% притретеля (ЭА) подвергали зажиганию и исследовали пр-ты термич. разл., образующиеся при различных давл.  $N_2$  (вакуум). Главным пр-том разл. НЦ при 2–3 мм рт. ст. является нитропр-ое окси-Цл с низкой СП, при повышении давл. главным пр-том распада становится жидк. смесь, состоящая из воды,  $HCHO$ ,  $HCOOH$  и глиоксала. Кол-во  $HCHO$ ,  $HCOOH$  и глиоксала возрастают до давл. <60 мм рт. ст.; при повышении давл. оно падает. Кол-во  $HCHO$  прямо пропорционально содерж.  $NO_2$  в НЦ, кол-во  $HCHO$ ,  $HCOOH$  и глиоксала уменьшается в обр. зависимости от N в исходном НЦ.

**III.** Описаны нек-рые изменения аппаратуры и аналитич. методов при исследовании сгорания НЦ. Среди пр-тов сгорания НЦ под уменьшением давл. обнаружены а-оксинитрилы и отсутствие др. негаз. азотистых в-в.  $\text{CH}_3\text{COOH}$  и сп. являются единственными пр-тами сгорания следов ЭА, остающегося в НЦ после отливки листов. Все остальные идентифицир. пр-ты появляются в рез-те сгорания НЦ. Авторы предполагают, что ионы CN, образующиеся при сгорании НЦ, появляются в рез-те разл.  $\text{CH}_2\text{NOH}$ , образующегося из  $\text{CH}_2\text{O}$  и пр-тов восстановления окислов N, или из NO и  $\text{CH}_3$ , отщепляющихся от метилглиоксала. В виде идентифицир. пр-тов сгорания регенерируется 74% N, содержащегося в НЦ.

IV. Проведено сжигание НЦ, полученного нитрованием радиоактивной хл. Цл (12,5% N) с меченными атомами С в положении 1 и 6 ангидро-D-глюкозы. Исследование пр-тов сгорания показало, что атомы С в положении 1 превращаются гл. обр. в CO<sub>2</sub> и в меньшей степени в HCOOH и глиоксаль (из атомов С в положении 1 и 2), а главным пр-том сгорания атома С в положении 6 является CH<sub>2</sub>O, в меньшем кол-ве образуются HCOOH и CO<sub>2</sub>. AgCN, выделенный из пр-тов сгорания меченого НЦ, обнаруживает значит. радиоактивность, указывающую на происхождение ионов CN из молекулы НЦ, а не из р-рителя.

2. Изучение термического разложения нитроцеллюлозы при помощи самопишащих весов. — Bull. Chem. Soc. Japan, 1958, 31, № 9, 1041—1044. Abe T., Tobisawa S., Nomura Y. РЖХим, 1960, 6373.

Термич. распад НЦ (10,6% N) изучался в интервале т-р 140—190° при давл. 50 мм рт. ст. с помощью самопишащих весов, позволяющих проследить кинетику разл. по потере веса образца. Точность взвешивания 0,02 мг при весе образца 1 мг. Авторы утверждают, что НЦ (10,6% N) разлагается только при т-ре выше 160°. При 140—150° происходит лишь испарение влаги, поглощенной НЦ.

3. Регулируемое термическое разложение нитрата целлюлозы. V. — Опыты с C<sup>14</sup>. — J. Amer. Chem. Soc., 1959, 81, № 5, 1221—1223. Shafizaden F., Wolfrom M. L., Mc Wain P. РЖХим, 1959, 70196. VI. Другие полимерные нитраты. — J. Amer. Chem. Soc., 1959, 81, № 13, 3469—3473. Wolfrom M. L., Chaneey A., Ennor K. S. РЖХим, 1960, 25226. VII. Карбонильные соединения. — J. Amer. Chem. Soc., 1960, 82, № 11, 2819—2823. Wolfrom M. L., Arseneault G. R. РЖХим, 1961, 6Р112.

V. Описаны опыты с Цл-[2-C<sup>14</sup>] и изучена судьба участвующих в р-циях атомов С. Цл получена введением высокоактивной d-глюкозы-2-C<sup>14</sup> в хлопок при его созревании. Часть материала обрабатывалась НС, в другой определялось распределение меченного атома внутри звеньев ангидроглюкозы, CO<sub>2</sub> и муравьиная к-та после сжигания НЦ в атмосфере N<sub>2</sub>, не содержащего CO<sub>2</sub>, превращались в BaCO<sub>3</sub>. Глиоксаль и формальдегид выделялись в виде пр-ных фенилгидразона и димедона соотв. Высокая активность глиоксала указывает на то, что основное его кол-во образовалось из C<sub>(2)</sub>. Формальдегид с очень низкой активностью мог образоваться из C<sub>(6)</sub>, C<sub>(4)</sub>, C<sub>(1)</sub> и C<sub>(3)</sub>. CO<sub>2</sub> и муравьиная к-та получены из C<sub>(2)</sub> и C<sub>(5)</sub>.

VI. Изучался состав пр-тов воспл. стабильных нитратов амилозы, амилопектина, ПВС, декстрана и Цл. Пр-ты разл. р-рялись в воде или 0,1 н. р-ре NaOH и немедленно анализировались. Среди пр-тов разл. во всех случаях найдены: формальдегид, глиоксаль, нитрилы, муравьиная к-та, HCN, летучие и нелетучие к-ты.

VII. Исследованы пр-ты сгорания НЦ с целью выяснения характера карбонилсодержащего соединения (КС) в жидк. смеси пр-тов сгорания. Большую часть КС составляют формальдегид и глиоксаль. Приводится детальное описание эксперим. методов.

4. Кинетика термического распада нитрата целлюлозы, измеренная по улучшенной методике Тальяни. — Tappi, 1961, 44, № 9, 636—647. Millett M. A., Seborg R. M., Zoch L. L., Masuelli F. J. РЖХим, 1962, 11Л455.

Изучалась кинетика термич. распада (TP) НЦ по методу Тальяни в интервале т-р 90—140°. Опыты по TP проводили в атмосфере воздуха и азота. Рез-ты оценивали по времени достижения избыточного давл. в 100 и 200 мм Hg или приросту объема в 0,5 и 1 см<sup>3</sup>. Исследовали техн. НЦ (12,6% N, I, и 13,4% N, II), промытую дистиллир. или жесткой водой до полного удаления отраб. к-ты. Стабилизацию НЦ проводили кипячением в подкисленной воде в течение 6, 12, 24, 48, 72 час для I и 10, 20, 40, 80, 120 час для II. Для определения влияния влажности на TP сравнивали образцы НЦ после различных

режимов сушки: воздушно-сухую, сушившуюся в течение 2 час в вакууме при 50°, дополнительно подсушеннную в вакууме при 110° в течение 1,5 мин после сушки при 50°. На основании кинетич. данных рассчитана энергия активации стабилизации в воздухе и 33,6—38,8 ккал/моль в азоте, для II соотв. 27,1—33,2 ккал/моль в воздухе и 30,7 ккал/моль в азоте.

5. Кинетика термического разложения пироксилина. — Кинетика и катализ, 1962, 3, № 1, 42—48. Манелис Г. Б., Рубцов Ю. И., Смирнов Л. П., Дубовицкий Ф. И. РЖХим, 1962, 23Б599.

Исследование проводили по тепловыделению, по изменению веса и по газовыделению. Кривые тепловыделения при 140—165° указывают на самоускорение, соотв-щее автокаталиту 1-го порядка. Тепловой эффект не зависит от т-ры и составляет на воздухе 750, в вакууме 515 кал/г. Т-рная зависимость описывается ф-лами:

$$K_1 = 10^{19} \exp(-47000/RT) \quad K_2 = 10^{12} \exp(-31000/RT) \text{ c}^{-1}$$

6. Применение техники пиролиза и газовой хроматографии для прямого анализа продуктов термического разложения полимеров. — Analyt. chem., 1962, 34, № 7, 752—757. Ettre K., Varadi P. F. РЖХим, 1962, 24Д267.

Методом хр-фин при 50—125° на колонках (200×0,6 или 600×0,6 см), заполненных молек. ситом 5A (30—60 меш), СГ (30—60 меш), 20% динизодицилфталата на хромосорбе (60—80 меш) или 10% ПЭ-гликоля на тefлоне (<35 меш) при скорости газа-проявителя He 40—70 мл/мин, давл. на входе 0,5—0,7 ат, объеме пробы 3—5 мг и применении катарометра на термисторах в кач-ве детектора, проведено качеств. и колич. исследование пр-тов пиролиза НЦ, содержащей 30% C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>OH, поли-*n*-бутилметакрилата и ПВС. Установлено, что при пиролизе НЦ образуются гл. обр. CO, CO<sub>2</sub>, окислы азота, CH<sub>4</sub> и H<sub>2</sub>O. Идентифицированы также многие др. пр-ты пиролиза, образующиеся в малых кол-вах.

7. Физико-химические исследования реакций взрыва. ч. I. Зависимость теплоты взрыва от плотности заряжания. — Explosivstoffe, 1963, 11, № 1, 10—18. Dautel R. РЖХим, 1963, 19Н360.

Исследована зависимость теплоты горения при постоянном объеме (Q<sub>ж</sub>) от плотности заряжания (ПЗ) для НЦ (13,4% N) при влажности 0,3%. Эксперименты проводили в калориметрич. бомбе емк. 25 см<sup>3</sup>, наполненной до давл. 1 ат воздухом, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, He, Ar, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> или CH<sub>4</sub>, а также в вакууме (11 мм рт. ст.). В вакууме и в атмосфере нек-рых инерт. газов изменения Q<sub>ж</sub> с ростом ПЗ не наблюдается. В атмосфере O<sub>2</sub> и воздуха Q<sub>ж</sub> уменьшается с ростом ПЗ.

8. Влияние температуры на термический распад полимеров. — Analyt. chem., 1963, 35, № 1, 69—73. Ettre K., Varadi P. F. РЖХим, 1963, 18C73.

Исследованы термич. деструкцию НЦ, ПВС и поли-*n*-бутилметакрилата в интервале т-р 300—950°. Приведены методика исследования и схема установки. При 175—250° НЦ разлагается с образованием нелетучего остатка, к-рый при повышении т-ры лишь частично разлагается. При проведении пиролиза при 500° в одну стадию тв. остатка не получается.

9. Основные стадии механизма горения целлюлозных материалов. — 10th Sympos. (Internat.) Combust., Cambridge, 1964, Pittsburgh, Pa., Combust. Inst., 1965, 897—908. Discuss., 908—910. Weatherford W. D., Jr., Sheppard D. M. РЖХим, 1967, 6Б747.

10. К теории режимов протекания реакций в пламени при горении нелетучих конденсированных систем. — Изв. АН СССР. Сер. хим., 1964, № 8, 1509—1511. Мержанов А. Г., Филоненко А. К. РЖХим, 1965, 7Б609.

Исследована зависимость ширины предпламеной темной зоны от массовой скорости горения для пироксилина в диапазоне давл. 20—30 ат. Полученное авторами ранее теор. соотн. между массовой скоростью горения и шириной предпламеной зоны подтверждается экспериментально.

11. Исследование теплового взрыва конденсированных систем в условиях слабого теплообмена с окружающей средой. — Ж. физ. химии, 1964, 38, № 11, 2640—2647. Барзыкин В. В., Мержанов А. Г. РЖХим, 1965, 10Б900.

Предложен метод для оценки способности ВВ к тепловому самовоспл. в условиях слабого теплообмена, позволяющий проводить опыты с небольшими кол-вами ВВ (1—5 г). Определены характеристики теплового взрыва для медины, пироксилина, пороха «Н», тэна и тротила.

12. О зажигании конденсированных веществ потоком горячего газа. — Научно-техн. пробл. горения и взрыва, 1965, № 2, 62—68. Лисицкий В. И., Мержанов А. Г. РЖХим, 1966, 19Б758.

Поджигание цилиндрич. образца пироксилина потоком гор. газов изучалось в квазистационарных условиях, когда время задержки воспл. значительно превосходит время развития пограничного слоя при обтекании. Зависимость значений задержки воспл. от коэф. теплоотдачи, нач. т-ры образца и т-ри газов в рамках теории подобия позволило описать процесс единой ф-лой и определить кинетич. параметры разл. в конденс. фазе при отсутствии фазовых превращений.

13. Газохроматографический анализ газов термического разложения и взрыва ВВ. — Explosivstoffe, 1966, 14, № 1, 1—8. Schubert H., Volk F. РЖХим, 1966, 20Н580.

Описан способ газохроматографич. колич. определения газов медленного термич. разл. ВВ, состоящих из  $N_2$ ,  $NO$ ,  $CO$ ,  $N_2O$ ,  $CO_2$ , и газов взрывч. разл. ВВ, состоящих из  $H_2$ ,  $N_2$ ,  $CO$ ,  $CH_4$ ,  $CO_2$  и  $C_2H_4$ . Исследован состав газов взрывч. разл. НЦ с различным N в зависимости от плотности заряда и изменение состава газов в зависимости от длительности термич. разл.

14. О зажигании конденсированных ВВ при кондуктивном подводе тепла от сред с плохой теплопроводностью. — Физ. горения и взрыва, 1966, № 3, 101—109. Вилюнов В. Н., Колчин А. К. РЖХим, 1967, 14Б880.

Теор. анализ и расчет на ЭВМ простейшей одномерной модели зажигания ВВ, ограниченной неподвижной средой, дал зависимости для времени зажигания и крит. размера щели. Из расчета характеристик зажигания прессованного пироксилина в гор. атмосфере  $O_2$  и  $N_2$  следует, что время зажигания уменьшается с ростом давл. поджигающей среды: при одном и том же давл. время зажигания пироксилина в атмосфере  $O_2$  в 5 раз меньше, чем в атмосфере  $N_2$ .

15. О воспламенении конденсированных веществ в нагретом газе. — Физ. горения и взрыва, 1967, 3, № 4, 512—526. Григорьев Ю. М., Лисицкий В. И., Мержанов А. Г. РЖХим, 1968, 20Б1031.

Изучение воспл. пироксилина, ПВН, азода бария и нитрокрахмала в нагретом газе в диапазоне т-р 200—600° с индуц. периодами 0,1—100 с показало, что закономерности процесса предопределяются экзотермич. реациями в конденс. фазе и м. б. количественно описаны на основе современной тепловой теории. Отмечается, что использование теор. соотн. позволяет определять эффективные кинетич. параметры высокот-ных быстропротекающих реаг. термич. разл. конденс. в-в из опытов по воспл.

16. Термический распад нитроклетчатки при удалении газообразных продуктов распада и в их присутствии. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, 1967, вып. 53, 7—22. Андреев К. К., Самсонов Б. С. РЖХим, 1968, 1Н732.

Изучалось разл. НКЛ при отводе летучих пр-тов распада с определением объема конденсирующихся и трудно конденсирующихся газов и потери веса. Определены кинетич. коэф. скорости газообразования при различных условиях распада НКЛ.

17. Влияние некоторых веществ на термический распад нитроклетчатки. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, 1967, вып. 53, 22—36. Андреев К. К., Самсонов Б. С. РЖХим, 1968, 2Н710.

Показано, что вода ускоряет распад,  $O_2$  в сочетании с водой ускоряет газообразование;  $NO_2$  в малых конц-ях не ускоряет этот процесс, а при больших способствует окисл.-восст. рециям.  $NO$ , конц. и разб.  $HNO_3$  слабо ускоряют распад, наибольшее ускорение дает 10% к-та. Скорость газообразования увеличивается в сотни раз при наличии 0,5%  $H_2SO_4$ .

18. О способности нитроцеллюлозы к самоускоряющемуся разложению. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, 1967, вып. 53, 36—40. Лурье Б. А., Светлов Б. С. РЖХим, 1968, 1Н733.

Показано, что термич. разл. НЦ носит самоускоряющийся характер. С понижением т-ры и повышением N в НЦ самоускорение растет, благодаря чему скорость разл. при низких т-рах при неизнач. степени распада может возрасти в десятки раз. Скорость разл. НЦ определяется теми же процессами, что и разл. более простых по строению НЭ.

19. О термическом разложении нитратов целлюлозы. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, 1969, вып. 62, 62—66. Корнилова Г. Е., Лурье Б. А., Светлов Б. С. РЖХим, 1970, 11С727.

Изучали кинетику накопления основных пр-тов распада НЦ (пироксилин № 1, 13,34% N и коллоксилин, 11,9% N) при 100—120° в течение 0—3200 мин с одновременной оценкой их деструкции. Установлено, что при распаде НЦ газоизделие идет с возрастающей скоростью. Газ. пр-ты распада: вода,  $NO$ ,  $NO_2$ ,  $N_2$ ,  $CO$ ,  $CO_2$ , летучие орг. в-ва. Мол. вес НЦ снижается с 64000 до 5000 (120°, 3200 мин). Добавление воды к НЦ ускоряет деструкцию, добавление пр-ных мочевины и ДФА замедляет газообразование и деструкцию.

20. Зажигание конденсированных веществ дисперсным потоком. — ДАН СССР, 1970, 191, № 1, 111—114. Барзыкин В. В., Гольдшлегер У. И., Мержанов А. Г. РЖХим, 1970, 17Б607.

Показано, что при зажигании дисперсным потоком в отличие от зажигания чисто газ. потоком важную роль играет состояние ПВ в-ва в индуц. период. Эксперим. исследования зажигания конденс. в-в высокот-ным дисперсным потоком (газ+тв. частицы) проведены на примере НКЛ и ПВН.

21. Кинетика тепловыделения в конденсированной фазе пироксилина при повышенных температурах. — Ж. прикл. механ. и техн. физ., 1970, № 1, 158—163. Александров В. В., Хлевной С. С. РЖХим, 1970, 15Б867.

С помощью разработанного авторами импульсного калориметрич. метода изучена кинетика тепловыделения в конденс. фазе пироксилина при т-рах 220—300°. Измерены тепловой выход и доля диспергир. в-ва в зависимости от т-ры. Проведено широкое сопоставление большого кол-ва лит. данных по термич. разл. пироксилина, на основании к-рого предлагаются как наиболее достоверные для нач. стадии разл. пироксилина в интервале т-р 70—300° энергия активации 42 ккал/моль и предэкспонент  $10^{16,9} \text{ с}^{-1}$ .

22. Применение метода разбавления в термографии для исследования кинетики химических реакций в конденсированной фазе. — ДАН СССР, 1971, 197, № 2, 385—388. Гончаров Е. П., Дриацкая Г. И., Мержанов А. Г., Штейнберг А. С. РЖХим, 1971, 14Б802.

Предложен термографич. метод исследования кинетики хим. рец. в конденс. среде, основанный на сильном разбавлении (~100 раз) реагирующего в-ва инертным. Использование этого приема создает новые возможности применения термографии для колич. кинетич. исследований, т. к. он исключает возможность самовоспл. в-ва и больших т-ных перепадов и позволяет тем самым изучать процессы с большим тепловым эффектом при более высоких т-рах. Метод применен для исследования кинетики полного разл. НКЛ в диапазоне т-р 182—217°.

23. Зажигание пироксилина при высоких давлениях и температурах. — Сб. «Горение и взрыв», М., «Наука», 1972, 30—33. Муратов С. М., Махаринский В. М., Афанасьев Г. Т., Постнов С. И. РЖХим, 1973, 9Б1198.

Разработана методика, позволяющая изучать зажигание пироксилина при высоких т-рах в условиях высоких давл. (до 17 кбар). Зажигание осуществляется проволочкой, нагреваемой конденсаторным разрядом и размещенной по оси образца, подверженного действию статич. давл. Эксперим. данные, полученные в высокот-рной области, удовлетворительно согласуются с данными, полученными др. методами в области низких т-р. Обсуждаются возможные причины увеличения времен задержки с ростом давл.

24. К вопросу о механизме возбуждения химических реакций конденсированных систем. — Тр. НИИ прикл. мат. и мех. при Томск. ун-те, 1973, 3, 125—128. Кузнецов В. Т., Марусин В. П. РЖХим, 1974, 14Б1104.

С помощью скоростной киносъемки, термопарных измерений и фотоумножителя изучено воспл. образцов НКЛ импульсом излучения от электрич. дуги или лампы накаливания.

25. Роль тепловых эффектов вторичных химических реакций при определении теплоты сгорания нитроцеллюлозы. — Ж. физ. химии, 1973, 47, № 3, 575—8. Тренин О. К. РЖХим, 1973, 17Б648.

Эксперим. определение и теор. расчет теплоты сгорания НЦ по существующим методам дает нек-рое расхождение, что объясняется неучетом при теор. расчете теплоты втор. хим. р-ций, протекающих при охлаждении калориметрич. бомбы. Эта теплота м. б. вычислена по ф-ле  $Q_3 = 151,2 - 10,9 \text{ ккал/кг}$ . Зависимости выделения тепла от N в области 11,5—14% представлены графически для т-р 1300—1500°К. Макс. выделение тепла происходит при 1300°К.

26. Микроскопические исследования термического разложения тонких пленок нитроцеллюлозы в капиллярах под давлением. — Microscope, 1973, 21, № 4, 229—241. Моргов С. И. РЖХим, 1974, 14С786.

Исследовано термич. разл. Пл из НЦ толщиной 0,0076—0,3 мм и весом до 3 мг при атм. давл., а также в интервале давл. от 26 до 34 ат, т-рах до 250° и скорости нагревания 10°/мин в стеклянном капилляре диам. 1,59 мм на установке, состоящей из микротермостата с терморегулятором, держателя капилляра с образцом и новейшей микрофотографич. установкой с автоматич. подачей фотопленки и подбором выдержки и снабженной бинокулярным устройством для наблюдения за образцом. При повышении т-ры происходит характерное изменение оптич. св-в Пл непосредственно перед началом газовыделения и плавления; эта т-ра 179,8—182,5° и не зависит от давл. и газ. среды. Интенсивное газовыделение в открытом капилляре начинается при 199,1° и заканчивается при 218,5°, а в закрытом, заполненном He, при 34 ат на 3,3 и 14° ниже.

27. Теоретические обоснования опытных коэффициентов нитроцеллюлозы и нитроглицерина. — Сб. «Физ. химия». Вып. I. Красноярск, 1974, 111—121. Тренин О. К. РЖХим, 1976, 10Б878.

Предложенные автором ранее методы упрощенного расчета теплот горения не учитывают втор. р-ций с дополнительными тепловыми эффектами, протекающими при охлаждении калориметрич. бомбы в пр-тах сгорания. Применение т. н. опытных коэф. β, в отличие от теор., позволяет учесть эти эффекты. Рассмотрены тепловые эффекты втор. р-ций при горении НЦ, НГ и их смесей. Отмечено два вида тепловых эффектов втор. р-ций: положит. — за счет образования  $\text{CH}_4$  и отриц. — вследствие диссоциации  $\text{CO}_2$ . Уточнены ф-лы теор. расчета β с учетом втор. хим. р-ций.

28. О механизме воздействия массовых сил на горение диспергирующих конденсированных веществ. — Физ. горения и взрыва, 1974, 10, № 1, 28—33. Юхвид В. И., Максимов Э. И., Мержанов А. Г., Козлов В. С. РЖХим, 1974, 14Б1089.

Записаны ур-ния, позволяющие вычислить скорость горения и распределение параметров по зоне пламени. Получено приближенное выражение для скорости горения в условиях действия перегрузок, в к-рое входят в кач-ве параметров глубина превращения на границе зоны газовзвеси и размер обра-

зующихся при диспергировании частиц. Эксперим. зависимости скорости горения от ускорения для ПВН и пироксилина описываются выведенным ур-нием.

29. Зажигание нитрата целлюлозы высокоскоростными частицами. — Combust. Sci. and Technol., 1974, 9, № 1—2, 55—60. Grossmann E. D., Rele P. J. РЖХим, 1975, 7Н364.

Выведено матем. выражение, описывающее процесс воспл. Пв плитки из НЦ ударом сферич. частиц с различными т-рой (100—600°) и нач. скоростью (8440—20674 см/с) при условии, что кинетич. энергия превращается в тепловую и поглощается плиткой НЦ. Ур-ние позволяет определить время воспл. Вероятность воспл. определяется скоростью и энталпийей частицы.

30. Практика получения кинетических данных дифференциальной сканирующей калориметрией. — Thermochim. acta, 1974, 8, № 1—2, 57—68. Duswalt A. A. РЖХим, 1974, 14Б1058.

Рассмотрены методы получения активац. параметров р-ций по тепловыделению. Предложено оценивать  $E_a$ , используя дифференциальную форму ур-ния Аррениуса  $d \ln K/dT = E/RT^2$ , к-рое м. б. преобразовано в ур-ние  $E = 1,37 T^2/\Delta T$ . Метод основан на измерении  $\Delta T$ ; м. б. применен в ДСК и точность его ±3%. Полученные этим методом значения  $E_a$  и  $\lg A$  для ряда соединений (НЦ, перекись дикумила) хорошо согласуются с данными изотермич. анализа.

31. Нитроцеллюлоза, обработанная салицилатом свинца. — Microscope, 1974, 22, № 4, 341—8. Моргов С. И. РЖХим, 1975, 8Н418.

Произведена оценка действия салицилата свинца на Пл чистой НЦ при 250° и давл. 1—34 кГ/см<sup>2</sup>. Высказано предположение, что основное действие заключается в промотировании р-ции горения в газ. фазе над Пв РТ; соединения свинца способствуют восстановлению окислов азота в зоне перв. р-ции. Наблюдение за процессом горения производилось с помощью поляризац. микроскопа.

32. Микроскопическое изучение поведения нитроцеллюлозы различной степени нитрации в конденсированной фазе. — Microscope, 1974, 22, № 4, 349—359. Моргов С. И. РЖХим, 1975, 9Н457.

Изучено влияние N в НЦ в тонких Пл на характеристики воспл. Кол-во азота в НЦ определялось с помощью поляризац. микроскопа методом ДТА. Показано, что при N 12,63% разл. начинается при более низкой т-ре по сравнению с образцами, имеющими N 13,15 и 13,44%. Этот метод м. б. использован как для характеристики образцов, так и для аналитич. целей.

33. Некоторые особенности термического разложения нитроклетчатки при атмосферном давлении и смене газовых продуктов распада. — Сб. «Физ. химия». Вып. 2: Красноярск, 1975, 23—33. Маров Д. Ф., Четыркин Г. К., Шамотко И. П., Веснин Ю. К. РЖХим, 1976, 22Б911.

Изучено термич. разл. НКЛ в условиях смены газ. пр-тов распада в реакц. пространстве при атм. давл. и 122—140°. Установлены два максимума скорости распада при степенях превращения  $\eta = 0,01—0,05$  и  $\eta = 0,2—0,3$ . Место и величина 1-ого максимума сильно зависят от отнош. массы НКЛ к объему резактора,  $m/V$ , с ростом к-рого он сдвигается в сторону меньших  $\eta$ . Методом трансформации кинетич. кривых определена энергия активации, составляющая 24,5 ккал/моль. При введении 1% стабилизатора 1-ый максимум скорости распада исчезает, а энергия активации повышается до 40 ккал/моль.

34. Изучение влияния катализаторов на вспышку ВВ для исследования их действия при горении. — Физ. горения и взрыва, 1976, 12, № 2, 197—202. Андрюсов А. С., Демидова Л. А., Денисюк А. П., Токарев Н. П. РЖХим, 1976, 18Б1143.

Исследовалось влияние добавок  $\text{PbO}_2$  (размер частиц менее 1 мкм),  $\text{PbO}$  (2 мкм),  $\text{CuO}$  (менее 1 мкм) и  $\text{H}_2\text{SO}_4$  на скорость горения и характер изменения т-ры при вспышке НЦ. Обсужден механизм действия каждого из Кт.

35. Микроскопическое исследование роли свободно-радикальных процессов в термическом разложении нитроцеллюлозы. — Microscope, 1976, 24, № 3, 227—235. Moggow S. I. РЖХим, 1977, 4C321.

Изучено влияние различных добавок: Ии свободных радикалов (5,2% гидрсилона), соединений, распадающихся с образованием свободных радикалов (0,4—16%  $\text{Bz}_2\text{O}_2$ ), Кт воспл. (2—5,5% салицилата и станината Pb), промоторов ( $\text{PbO}_2$ , бензол, азодизобутиронитрил и др.) или инерт. микрокрист. добавок ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) на Пл из НЦ толщиной 0,0838—0,287 мм с помощью поляризации микроскопа. Сделан вывод, что поляризацией микроскоп пригоден для исследований стабилизации и деструкции полимеров в присутствии различных добавок.

36. Высокотемпературная микроскопия для оценки термически чувствительных полимеров. — Amer. Lab., 1976, 8, № 4, 54—56, 58. Moggow S. I. РЖХим, 1976, 24C211.

Рассмотрены возможности использования высокотермической микроскопии (ВТМ) для оценки изменений, происходящих в полимере при нагревании на примере Пл из НЦ (толщина от 0,01 до 0,1 мм). Характер снимков позволяет судить о различных стадиях изменения структуры Пл из НЦ. ВТМ можно использовать для оценки изменения св-в при повышенном давл. и в присутствии различных добавок, что позволяет оценивать роль промоторов и Ии свободных радикалов в процессе термич. разл. При одновременном использовании ДТА и ВТМ на одной и той же Пл м. б. получена обширная информация о процессах, вызывающих ухудшение св-в термически чувствительных полимеров.

37. Исследование термоокислительной деструкции нитроцеллюлоз в среде аprotонных растворителей. — Cellul. Chem. and Technol., 1976, 10, № 5, 595—609. Сюткин В. Н., Дудров В. И., Кленкова Н. И., Данилов С. Н. РЖХим, 1977, 12C221.

Исследована скорость выделения  $\text{NO}_2$ , изменения вязкости ( $\eta$ ) р-ра, ИК-спектров НЦ при термоокисл. деструкции в среде диметилкетона (ДМК), ДМСО, диметилацетамида (ДМАА) и ДМФА. По инициирующему действию на деструкцию НЦ аprotонные р-рители располагаются в ряд: ДМК < ДМФА < ДМАА < ДМСО. Величина эффективной энергии активации деструкции, рассчитанной по т-рной зависимости периода индукции газовыделения НЦ в различных р-рителях в интервале 25—110°, составляет 17,5—19,5 ккал/моль. Константа скорости изменения «вязкостного показателя деструкции»  $\eta_t - \eta_0$  увеличивается в 2,5—4 раза при возрастании т-ры на 10°. Предложен механизм термоокисл. распада НЦ, включающий образование сольватных комплексов при р-рении с послед. деструкцией макромолекулы по  $\beta$ -глюкозидным связям.

38. О двух видах тепловых эффектов вторичных химических реакций при определении теплоты горения смесей нитроцеллюлозы и нитроглицерина. — Ж. физ. химии, 1976, 50, № 5, 1105—1108. Тренин О. К. РЖХим, 1976, 18Б809.

При определении по станд. методике теплоты горения смесей НЦ и НГ обнаружены два вида тепловых эффектов втор. хим. р-ций, к-рые протекают в пр-тах горания при охлаждении калориметрич. бомбы. Положит. эффект является следствием р-ции образования  $\text{CH}_4$ , а отриц. — р-ции диссоциации  $\text{CO}_2$ . С изменением содерж. НГ в смеси оба эффекта линейно изменяются. Величину тепловых эффектов можно вычислить теоретически с использованием соотв-щих констант равновесия втор. р-ций. Однако проще вычислить из процентного содерж. компонентов смеси по аддитивности.

39. К вопросу о влиянии катализаторов на скорость горения и термическое разложение нитроцеллюлозы. — Изв. высш. учеб. заведений. Химия и хим. технол., 1976, 19, № 8, 1191—1194. Андросов А. С., Денисенко М. И., Денисенко А. П., Токарев Н. П. РЖХим, 1977, 5Б1174.

Исследовано влияние окислов свинца на скорость горения и термич. распад НЦ. Ускоряя горение НЦ, окислы Pb практически не влияют на скорость

распада, однако изменяют состав образующихся пр-тов (повышается долбя  $\text{CO}_2$ ,  $\text{N}_2\text{O}$ , снижается кол-во CO). Преимущественное образование  $\text{CO}_2$  при распаде НЦ с PbO объясняет причины повышенного сажеобразования при горении ее с этой добавкой.

40. Зависимость скорости горения взрывчатых веществ от давления. — Кн. «Катализ горения взрывчатых веществ», М., Наука, 1976, 14—16. Глазкова А. П.

Приведены данные исследований горения НКЛ в области давл. до 250 ат и пороха «Н» при давл. от атм. до 1000 ат.

41. Термические свойства тонких слоев целлюлозы. — Anal. Calorim. Vol. 4. New-York—London, 1977, 173—183. Moggow S. I. РЖХим, 1978, 13Н384.

Определено термич. разл. тонких слоев специально изготовленных образцов НЦ (11,38% и 13,9% N). Определение производилось эффективным методом с помощью ДСК при заданной скорости подогрева  $10^\circ/\text{мин}$  с помощью микроскопа. Начало разл. для образцов с более низким N зафиксировано при  $\sim 180^\circ$ , а для образцов с  $>13\%$  N при  $\sim 192^\circ$ . Рез-ты сведены в табл. и графики. Обнаружено различное поведение образцов при различной толщине слоя.

42. Испытания по распространению детонации водных суспензий из гексагена, октогена, М-1 и нитроцеллюлозы. — U. S. NTIS, AD. Rep., 1977, AD-A 040221, 59 pp. Petino G., Westover D., Scola R. Chem. Abstracts, 1978, 88, № 2, 88:9188s.

## 2. ПОРОХА

1. О поведении динитротолуола в процессе горения пороха. — ДАН СССР, 1959, 128, № 1, 133—135. Похил П. Ф., Ромоданова Л. Д. РЖХим, 1960, 19270.

С помощью метода меченых атомов изучено поведение ДНТ в процессе горения НГ-пороха. Установлено, что при беспламенном горении пороха ДНТ не разлагается, а диспергируется газ. пр-тами разл. НКЛ с послед. конденсацией на хол. стенах сосуда. С ростом давл. и развитием процесса начинается разл. ДНТ, к-рое при давл. 600 мм достигает 50%. Полнота разл. ДНТ достигается при давл.  $\sim 80 \text{ кг}/\text{см}^2$ .

2. К теории стационарного горения пороха. — ДАН СССР, 1959, 129, № 1, 153—156. Мержанов А. Г., Дубовицкий Ф. И. РЖХим, 1960, 29987.

Рассмотрено горение пороха с учетом тепловыделения в конденс. фазе. Получены соотн., связывающие различные характеристики процесса горения с теплокинетич. константами р-ции в конденс. фазе и величиной поступающего из газ. фазы теплового потока. Дан числовой расчет для пирокс. пороха.

3. О связи скорости беспламенного горения бездымного пороха с его кинетическими константами. — ДАН СССР, 1959, 129, № 3, 635—637. Беляев А. Ф. РЖХим, 1960, 46234.

Рассматривается возможность применения ф-лы Зельдовича для скорости распространения (СР) фронта экзотермич. р-ции в конденс. фазе к беспламенному горению порохов в вакуме. Для пирокс. пороха вычисл. по ф-ле  $\text{СР} = 3,4 \cdot 10^{-2} \text{ см}/\text{с}$ , а измеренная  $8 \cdot 10^{-2} \text{ см}/\text{с}$ . В соответствии с ф-лой те же спуты при 2—30 мм рт. ст. дают независимость СР от давл. Эти и др. подсчеты приводят к выводу о возможности с помощью этой ф-лы определять основные характеристики горения в конденс. фазе, напр., энергию активации и т-ру на горящей Пв.

4. Установка для определения скорости горения порохов при постоянном давлении. — Explosivstoffe, 1959, 7, № 12, 260—262. Schriever K. РЖХим, 1960, 62748.

Описана одна из распространенных конструкций бомб для изучения горения порохов и ВВ при постоянном давл.

5. Детонация сильных ВВ.—*Statens naturvet. forskningsrads arsbok*, 1960, Arg. 13. Stockholm, 1960, 222—239. Johansson C. H. РЖХим, 1961, 8Б487.

Вычисл. по гидродинамич. теории детонации скорость детонации (СД) растет с увеличением заряда до верхнего предельного значения, а также линейно с увеличением плотности  $> 1 \text{ кг}/\text{dm}^3$ . С понижением плотности СД понижается до нек-рого предельного значения. Для смесей НЦ с НГ и для нитрогликоля имеется два уровня СД 6000—8000 и 200—300 м/с, зависящих от длины, оболочки и инициирующего заряда. Свечение детонации обусловлено сжатием воздуха.

6. К вопросу о механизме горения порохов.—ДАН СССР, 1960, 133, № 2, 399—400. Манелис Г. Б., Мержанов А. Г., Дубовицкий Ф. И. РЖХим, 1961, 2Б463.

Произведена изотермич. (верхняя) оценка времени жизни диспергир. частиц пирокс. пороха при различных давл. и показано, что диспергир. частицы исходного пороха не попадают в зону гор. пламени, а успевают гомогенно разложиться по обычным законам р-ции в конденс. фазе вблизи Пв пороха, образуя узкую по сравнению с предпламенной зону.

7. О горении дымогазовой смеси пороха.—ДАН СССР, 1960, 32, № 3, 646—648. Мальцев В. М., Пожил П. Ф. РЖХим, 1961, 3Л435.

В интервале давл. 20—50 ат измерена поглощательная способность пламени НГ-пороха с целью оценки вес. конц-ии дымогаз. смеси, образующейся при диспергировании реакц. слоя. Показано, что в зависимости от поглощательной способности по высоте пламени пороха можно выделить 3 зоны. Наблюдалось уменьшение поглощательной способности для всех зон пламени с увеличением длины волны и уменьшение геометрич. размеров зон с ростом давл.

8. О горении баллиститных порохов.—ДАН СССР, 1960, 135, № 4, 913—916. Пожил П. Ф., Мальцев В. М., Лукашени Г. В. РЖХим, 1961, 14Л556.

Разработана методика измерения т-ры по высоте факела пламени и изучена зависимость т-рного профиля пламени над Пв пороха от давл.

9. Установка для определения температуры по высоте факела пламени пороха.—Ж. физ. химии, 1960, 34, № 5, 1131—1132. Пожил П. Ф., Мальцев В. М., Гальперин Л. Н. РЖХим, 1961, 8Б489.

Одновременно установка измеряет скорость горения пороха. Эксперим. результаты, полученные на установке, полностью согласуются с современными представлениями о механизме горения балл. порохов.

10. Универсальный нитроцеллюлозный порох, фрагментирующийся на исходные гранулы при воспламенении.—Пат. США, кл. 149-2, № 3092525, заявл. 30.09.60, опубл. 4.06.63. (ОМ). Cook R. L. РЖХим, 1966, 19Н618П.

Сферич. частицы пороха, приготовленного из НЦ (13,2% N), 1%  $\text{Ph}_2\text{NH}$ , 40% НГ по весу вальцают в полотно толщиной 0,178 мм. Навески этого пороха (207 мг каждая) прессуют при  $\sim 20^\circ$  и давл. 281 кГ/см<sup>2</sup> 1 мин. и получают прочные таблетки диам.  $\sim 0,5$  мм. При баллистич. испытаниях в патронах 38 калибра давл. в канале ствола для таблетир. пороха 964 кГ/см<sup>2</sup>, нач. скорость 247 м/с; для образца равного веса и состава из непрессованного пр-та давл. в канале ствола 1035 кГ/см<sup>2</sup>, нач. скорость 253 м/с. Столь близкие результаты показывают, что таблетир. заряды фрагментируются и горение происходит с характеристиками, свойственными исходному пороху.

11. Детонация баллиститных порохов.—ДАН СССР, 1961, 137, № 3, 652—653. Апин А. Я., Костин И. Д., Стесик Л. Н. РЖХим, 1962, 1Б506.

Исследование зависимости скорости детонации (СД) от диам. (d) заряда балл. пороха с плотностью 1,62 г/см<sup>3</sup> (40% НГ). Измерения СД методом фотогравиметрии показали, что при  $d = 1—20$  мм СД остается практически неизменной. При  $d < d_{\text{крит}}$  детонация резко затухает на нек-ром расстоянии от детонатора. Причины не ясны.

12. Скорость воспламенения пороха при наличии неплотно прилегающей оболочки.—Ж. физ. химии, 1961, 35, № 4, 848—849. Бахман Н. Н. РЖХим, 1962, 1Б505.

Для выяснения причин увеличения скорости пламени вдоль свободной Пв пороха заряда проводились измерения скорости при горении цилиндрич. заряда балл. пороха, заключенного в оболочку с зазором Δ, заполненным азотом при давл. 1—100 ат. Сделаны выводы о роли обтекания горящей Пв пороха пр-тами горения.

13. Ударная адабата баллиститного пороха.—ДАН СССР, 1961, 137, № 4, 908—909. Апин А. Я., Стесик Л. Н., Шведова Н. С. РЖХим, 1962, 4Б449. Зависимость скорости ударной волны (D) от скорости частиц (U) описывается ур-нием  $D = 1,76 + 1,86 \cdot U$  (км/с), а зависимость давл. (P) от степени сжатия ( $P/P_0$ ) ур-ием  $P = 5,31 \cdot 10^9 [(\rho/\rho_0)^{7,7} - 1]$ .

14. Окислительно-восстановительный потенциал безздымных порохов при разложении.—Riv. marittima, 1962, 45, Suppl. tecn, 29—38. Brandimarte E. РЖХим, 1964, 13Н456.

Изучали изменение окисл.-восст. потенциала (ОВП) и pH при термогидролитич. разл. НЦ, нитроацетил-Цл, НГ и ряда безздым. порохов. Приведены кривые зависимости ОВП и pH от времени разл. Показано, что появление нитрозных паров сопровождается резким увеличением ОВП и уменьшением pH. В случае, если безздым. порох содержит много стабилизатора, наблюдается ярко выраженный максимум ОВП в нач. период разл.

15. К вопросу о детонационной возбудимости и взрывчатых свойствах пиroxилиновых порохов в смеси с жидкими наполнителями.—Сб. «Взрывное дело», № 49/6. М., Госгортехиздат, 1962, 89—97. Сытый Н. М. РЖХим, 1963, 4Н379.

Заряды пирокс. порохов детонируют, когда пустоты между зернами и каналы внутри их залиты жидкостью (вода или насыщ. р-р солей). Порох марки ВТ устойчиво детонирует в течение первых 5 час после приготовления от взрыва одного КД № 8 (содерж. воды 42—58%). По истечении 5 час для возбуждения детонации необходимо 2 КД, а через 26 час 3 КД. Если вместо воды применять насыщ. р-ры солей ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{CaCl}_2$  и др.), то чувствительность к детонации, бризантность и работоспособность зарядов сохраняются постоянными даже в том случае, когда пороха хранили в таких р-рах около года.

16. Об аномальной зависимости скорости горения пороха от начальной температуры.—ДАН СССР, 1962, 145, № 4, 860—862. Пожил П. Ф., Нефедова О. И., Марголин А. Д. РЖХим, 1963, 16Н399.

Изучено влияние нач. т-ры ( $T_0$ ) на скорость горения (u) пороха «Н» при 10, 20 и 50 ат в интервале от  $-140$  до  $+100^\circ$ . Авторы объясняют резкое изменение зависимости u от  $T_0$  тем, что при нек-рой  $T_0$  ведущая роль в распространении горения переходит от р-ции в дымогаз. взвеси к р-ции в конденс. фазе.

17. Ионизирующее действие гамма-излучения на коллоидные смеси сложных эфиров азотной кислоты.—Energia nucl., 1962, 9, № 6, 355—358. Piazz M. РЖХим, 1963, 5Б519.

НЦ, желатинир. 32% НГ (смесь А), НЦ, желатинир. 35% динитрата ЭГ (смесь Б), и смесь Б с добавками 1, 2, 3% дифенилдиэтилмочевины (I) облучались дозами от 1 до 10 Mr γ-излучения  $\text{Co}^{60}$  интенсивностью  $3 \cdot 10^4$  р/час. Степень разл. смесей оценивалась по кол-ву образовавшейся азотистой к-ты, определяемой спектрофотометрически с α-нафтиламином. Образование к-ты пропорционально времени экспозиции, при этом смесь А менее стабильна, чем смесь Б. В смесях Б с добавками I образование к-ты обратно пропорционально содерж. Ин. макс. кол-во к-ты 651 мкг на 1 г смеси получено при облучении смеси А дозой 10 Mr.

18. Влияние светового излучения на скорость горения нитроглицеринового пороха. — Ж. прикл. механ. и техн. физ., 1963, № 2, 167—169. Конев Э. В., Хлевной С. С. РЖХим, 1963, 24Н424.

Исследовано влияние светового излучения на скорость горения (СГ) балл. пороха типа «Н» при атм. давл. Макс. плотность светового потока 12—14 кал/см<sup>2</sup>·с. СГ растет с увеличением плотности светового потока. Сопоставление полученных рез.-ты с зависимостью СГ пороха от нач. т-ры показывает, что влияние светового потока не м. б. сведено только к тепловым процессам. Излучение, по-видимому, увеличивает скорость р-ции в ведущей зоне.

19. Оценка теплового эффекта начальной стадии горения порохов и ВВ. — Ж. прикл. механ. и техн. физ., 1963, № 2, 173—174. Мальцев В. М., Похил П. Ф. РЖХим, 1964, 7Н439.

Кол-во тепла, выделяющегося при горении в реакц. слое конденс. фазы ( $Q_1$ ), можно рассчитать, зная общее кол-во тепла, поступающего на нагрев горящего заряда ( $Q_3$ ) и приток тепла из дымогаз. зоны ( $Q_2$ ):  $Q_1 = Q_3 - Q_2$ . На примере НГ-пороха установлено, что в балансе тепла, поступающего на нагрев пороха в процессе горения, уд. вес тепла, выделяющегося в реакц. слое конденс. фазы  $Q_1$ , велик и с ростом давл. увеличивается.

20. О механизме горения порохов. — Инж.-физ. ж., 1963, 6, № 6, 94—99. Похил П. Ф., Мальцев В. М. РЖХим, 1964, 7Н442.

Разработан оптич. метод определения т-ры по высоте факела пламени конденс. систем в диапазоне от 600 до 3500°К. Полный т-рный профиль пламени имеет S-образный вид. Быстрый подъем т-ры вблизи Пв заряда пороха обусловливается завершением р-ции разл. конденс. фазы. Во второй зоне пламени наблюдается незначит. рост т-ры, выше к-рого уже в третьей зоне протекают экзотермич. р-ции с большой скоростью тепловыделения.

21. Некоторые проявления старения пороха С<sub>2</sub>. — Riv. marittima, 1963, 96, Suppl. tecn. 43—55; Brandimarte E., Rivieri M. РЖХим, 1964, 4Н438.

В порохе С<sub>2</sub> типа кордита состава (%): НЦ 70,5, НГ 23,5, вазелин 5, NaHCO<sub>3</sub> (I) 1 образующиеся в раз-те медленного разл. при хранении кислые пр-ты связываются I с образованием NaNO<sub>2</sub> (II) и NaNO<sub>3</sub> (III). Содерж. III в порохе более надежно характеризует его старение, чем содерж. II. Отнош. конц-ий II:III в порохе уменьшается по мере его разл.

22. Химическая кинетика в зоне пламени при горении кордита. — «10th Sympos. (Internat.) Combust., Cambridge, 1964». Pittsburgh, Pa., Combust. Inst., 1965, 1405—1411. Discuss, 1411. Sotter J. G. РЖХим, 1967, 4Б732.

Вычислены на машине профили т-ры, скорости и конц-ий в газ. фазе вблизи от Пв горящего кордита (НЦ—НГ), с учетом 17 р-ций с участием N, N<sub>2</sub>, NO, N<sub>2</sub>O, H, H<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, O, O<sub>2</sub>, OH, H<sub>2</sub>O, HNO. Зона р-ций вышедших в газ. фазу пр-тов состоит из относительно длинной зоны индукции и узкой взрывной зоны (зоны пламени). Ф-ла для скорости изменения т-ры в индукц. зоне  $dT/dt = c \rho^{1.9} \exp(-E/RT)$ , где  $c = \text{const}$ ,  $\rho$  — плотность,  $25 < E < 35$  ккал/моль, справедлива в диапазоне давл. 30—200 ат и т-р 1500—2000°К.

23. О необходимости учета некоторых оптических свойств факела пламени баллиститного пороха при измерении температуры. — Ж. физ. химии, 1964, 38 № 11, 2666—2668. Мальцев В. М., Логачев В. С., Селезнев В. А. РЖХим, 1965, 10Б903.

При горении балл. пороха в бомбе постоянного давл. снят спектр излучения факела пламени в области 3800—7000 Å, определена яркостная т-ра, поглощательная и отражательная способность факела.

24. О механизме химической реакции при детонации сплошных ВВ. — Ж. прикл. механ. и техн. физ., 1965, № 2, 146—149. Апин А. Я., Стесик Л. Н. РЖХим, 1965, 23Н490.

Исследуется влияние порошкообразных добавок на величину крит. диам. детонации однородных с макроскопич. точки зрения ВВ — балл. порохов марки НБ и марки Н. Обнаружено, что введение в порох добавок существенно

уменьшает величину крит. диам., причем наиболее сильно уменьшают тяжелые добавки PbO, HgO, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

25. К вопросу о горении некоторых баллиститных порохов. — Физ. горения и взрыва, 1965, № 3, 64—67. Конев Э. В. РЖХим, 1966, 12Н608.

Изложены эксперим. данные по горению пирокс. пороха и пороха «Н» с добавкой 1% сажи при различных нач. т-рах и дополнительных световых потоках. Подтверждена тепловая трактовка влияния света на процесс горения этих порохов. Показано, что механизм горения пороха «Н» и пирокс. пороха при 1 ат существенно различен и что добавка сажи к пороху «Н» оказывает значит. влияние на процесс его горения.

26. Термическое разложение ВВ, подвергнутых γ-облучению. — Chimica e industria, 1965, 47, № 3, 276—281. Piazz M. РЖХим, 1965, 16Н412.

Изучен процесс термич. разл. балл. порохов с различным содерж. НГ и нитроглицерина, подвергнутых γ-облучению от источника Co<sup>60</sup> при постоянной и изменяющейся т-ре. Определено влияние дозы облучения и срока хранения пороха на скорость распада.

27. Стойкость бездымяного пороха при хранении. — Хэйки То Гидзицу, 1965, № 222, 11—16. Нинми М. РЖХим, 1966, 21Н670.

28. К вопросу о температуре поверхности горящего нитроглицеринового пороха. — Физ. горения и взрыва, 1966, № 1, 68—73. Александров В. В., Конев Э. В., Михеев В. Ф., Хлевной С. С. РЖХим, 1967, 1Б695.

С помощью тонких термопар «манганнит—константан», расположенных на границе пороха с эбонитом, установлено, что т-ра в конце первой зоны тепловыделения (~275°) не зависит от нач. т-ры и является, по-видимому, т. кип. НГ в присутствии НКЛ и пр-тов полураспада. Расчет скорости горения на основе полученных данных хорошо согласуется с зависимостью скорости горения пороха «Н» от нач. т-ры при т-рах ниже 20—40°.

29. Горение нитроглицеринового пороха в вакууме и при давлениях ниже атмосферного. — Физ. горения и взрыва, 1966, № 1, 74—78. Зенин А. А. РЖХим, 1967, 1Б694.

С помощью тонких термопар записано распределение т-ры по зоне горения балл. пороха «Н» при давл. 0—600 мм и нач. т-рах пороха +100 ± +140°. В конденс. фазе выделяется 70—80 кал/г, в газ. от 0 до 130 кал/г с ростом давл. от 0 до 220 мм и до 150 кал/г при 600 мм. Доля тепла, подводимого из газ. фазы в конденс. фазу, колеблется от 0 до 5—10% от тепловыделения в конденс. фазе. Приведены значения т-рных коэф. скорости горения и показано, что при давл. <200 мм выполняется критерий устойчивости.

30. Определение роли баллистического катализатора при горении пороха методом измерения теплоты взрыва. — Combustion and Flame, 1966, 10, № 2, 140—146. Lenchitz C., Haywood B. РЖХим, 1967, 12П240.

Установлена прямая связь между изменением скорости горения пороха при введении в порох Кт и изменением теплоты взрыва. В области плато, где скорость горения не зависит от давл. (давл. 20—55 ата), Кт участвует в р-ции горения как промотор; при этом отмечают турбулизацию зоны горения. При давл. >55 ата Кт действует как низкоэнергетич. добавка.

31. Структура температурного распределения при стационарном горении баллиститного пороха. — Физ. горения и взрыва, 1966, № 3, 67—76. Зенин А. А. РЖХим, 1967, 17Б798.

Сняты профили т-ры в зоне горения пороха «Н», единным методом — с помощью термопар из сплавов W—Re, пригодных при T < 3000°. Рассчитанный поток тепла из газ. фазы к Пв составляет лишь ~15% от общего потока тепла, необходимого для нагрева пороха. Как обычно предполагается, что остальное тепло выделяется за счет р-ций в конденс. фазе.

32. Поле температур у поверхности горящего пороха и устойчивость горения. — ДАН СССР, 1966, 169, № 3, 619—621. Зенин А. А., Лейпунский О. И., Марголин А. Д., Нефедова О. И., Похил П. Ф. РЖХим, 1967, 6Б736.

На основе измерения распределения т-ры у Пв горящего пороха «Н» в широком интервале нач. т-р пороха  $T_0$  (от  $-196$  до  $+140^\circ$ ) при давл. 20 и 1 ат получены значения т-р Пв и кол-ва тепла, выделяющегося в различных зонах в рез-те хим. р-ций, и др. характеристики зоны горения; вычислены критерии устойчивости и показано, что для стабильности горения существенен учет выделения тепла в реакц. слое конденс. фазы и учет переменности т-ры Пв горящего пороха.

### 33. Определение нитроглицериновых порохов. — Tehnika, 1966, 21, № 6,

Nem. ind., 20, № 6, 140—146. Lazarevic L. РЖХим, 1967, 12Н711.

Описана серия испытаний для определения влияния таких стабилизаторов как централит, ДФА, акардит, 2-нитро-ДФА и их смесей на стойкость НГ-порохов. Определялось влияние размеров порох. зерен и технологии его получения на стойкость НГ-порохов. Исследовались пороха на основе НЦ (12,2 и 13,15% N), 20,3 и 40% НГ и 1,5% централита.

### 34. Характеристика дымообразования при горении порохов. — Wehrtechn. Monatsh., 1966, 63, № 7, 277—283. Rössler F. РЖХим, 1967, 12Н712.

Изучалось влияние хим. состава на процесс дымообразования при горении балл. порохов. Исследование проводили в манометрич. бомбе с кварцевыми окнами. Возле одного окна помещали кварцевую лампу с W-нитью, у другого Cd-фотоэлемент, связанный с регистрирующим устр-вом. Для характеристики пороха использовали величину  $x = I/I_0 e^{-\tau}$ , где  $I$  — интенсивность светового потока в момент миним. пропускания,  $I_0$  — нач. интенсивность светового потока). Показано, что с возрастанием содерг. централита в порохе наблюдается резкое увеличение дымообразования ( $x$  растет). Малое дымообразование наблюдали у пороха с низким содерг. централита и у пороха на основе нитрогуанидина.

### 35. О температурном коэффициенте скорости беспламенного горения пороха. — Ж. физ. химии, 1966, 40, № 9, 2066—2070. Беляев А. Ф., Лукашена Г. В. РЖХим, 1967, 10Б950.

Измерены зависимость скорости горения пороха «Н» в вакууме от нач. т-ры и увеличение т-ры Пв горящего образца в зависимости от изменения т-ры предв. подогрева. Т-рный коэф. скорости горения для этого случая относительно велик ( $\beta = 13 \cdot 10^{-3}$  град $^{-1}$ ). Величина  $\Delta T_p / \Delta T_0$ , характеризующая относит. изменение т-ры Пв  $\Delta T$  в зависимости от  $\Delta T_0$  — нач. т-ры, составляет 0,8. Дано объяснение этому явлению.

### 36. О горении баллиститного пороха в широком диапазоне начальных температур. — Физ. горения и взрыва, 1967, 3, № 1, 45—53. Зенин А. А., Нефедова О. И. РЖХим, 1968, 20Н678.

С помощью тонких термопар получены распределения т-р в конденс. и газ. фазах горящего в атм.  $N_2$  пороха «Н», имеющего различные нач. т-ры  $T_0$ . При 1 ат  $T_0$  изменялась от  $-196$  до  $+130^\circ$ , при 20 ат от  $-140$  до  $+140^\circ$ . Измерены т-ры горящей Пв  $T_p$ . Рассчитаны кинетич. характеристики зон горения. Полученная зависимость  $T_p$  от скорости горения позволяет оценить эффективный порядок р-ций в слое конденс. фазы, к-рый оказывается равным  $\sim 0,5$ . Эффективная энергия активации р-ций в этом слое  $\sim 13$  ккал/моль. При давл. 1 ат характер профиля т-ры существенно изменяется при изменении  $T_0$ . В интервале  $T_0 130—60^\circ$  т-рные профили имеют обычно гладкий вид, лишь зоны горения сильно растянуты. При  $T_0 < +50^\circ$  распределение т-ры становится пульсирующим. Обсуждаются возможные причины пульсаций. Предполагают, что скорость горения определяется одновременно двумя стадиями горения — реакц. слоем конденс. фазы и дымогаз. зоной при всех изученных режимах горения.

### 37. О горении нитроглицеринового пороха. — Физ. горения и взрыва, 1967, 3, № 4, 547—554. Ковальский А. А., Конев Э. В., Красильников Б. В. РЖХим, 1968, 20Б1038.

Приведены зависимость скорости горения пороха «Н» от плотности лучистого потока, термограммы пороха «Н», а также рез-ты измерений скорости горения от т-ры на Пв горящего потока при различных давл. (от 1 до 51 ат) и нач. т-рах (от  $-78$  до  $+120^\circ$ ). Рез-ты измерений объясняются исходя из предположения, что скорость горения пороха регулируется р-циями в конденс. фазе, в то время как т-ра на Пв пороха определяется т. кип. летучих компонентов.

### 38. Влияние плотности, размеров и структуры заряда на горение пористых веществ при атмосферном давлении. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, 1967, вып. 53, 198—207. Кондриков Б. Н. РЖХим, 1968, 3Н700.

Показано, что увеличение скорости горения ВВ при уменьшении плотности заряда происходит вследствие роста уд. газопроницаемости в-ва. Увеличение размера частиц заряда приводит к существенному увеличению скорости его горения, что объясняется легкостью проникания горения вглубь заряда. С увеличением диам. заряда с 0,8 до 4,5 см скорость горения стружки пороха «Н» возрастает в 5 раз. Длина заряда мало влияет на скорость его горения.

### 39. Влияние давления и температуры на горение порошкообразных ВВ в зарядах малой плотности. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, 1967, вып. 53, 207—221. Кондриков Б. Н., Ма Чин-юнь. РЖХим, 1968, 9Н826.

Показано, что для порошкообразного пороха «Н» повышение давл. облегчает переход горения на ускоренный конвективный режим.

### 40. Линейный пиролиз бездымных порохов. — Sb. vedec. praci Vysoké Skoly chem.-technol. Pardubicich., 1968, (1969), 1, 95—103. Lébg F., Pantoflick J., Novotný M., Smolka L. РЖХим, 1970, 1Н852.

Описана аппаратура для линейного пиролиза тв. горючих, приведены рез-ты измерения скорости линейного пиролиза бездым. порохов. По экспериментально определенным скоростям линейного пиролиза из отнош.  $\omega = B$  (эксп.)  $(-E_s/RT_s)$  определили энергию активации  $E_s$ , к-рая для разных порохов при одинаковом т-рном интервале не слишком отличается; при  $700—800^\circ$  она равна  $<1$  ккал/моль; при  $1200^\circ$  16—20 ккал/моль. Главное изменение  $E_s$  происходит при т-ре газов вблизи Пв горения пороха при данном давл. При повышении давл. происходит постепенное сокращение кривых пиролиза с низким  $E_s$ . Уменьшение толщины жидк. и газ. прослойки улучшает подвод тепла к Пв пороха, вследствие чего скорость линейного пиролиза увеличивается.

### 41. Зажигание баллиститного пороха световым излучением. — Физ. горения и взрыва, 1968, 4, № 1, 3—9. Михеев В. Ф., Ковальский А. А., Хлевной С. С. РЖХим, 1969, 6Н817.

Экспериментально изучено зажигание балл. пороха «Н» + 1% сажи световым излучением атомного взрыва. Определены зависимости поджигающего импульса и т-ры поджигания пороха от длительности периода поджигания при различном составе и давл. окружающей среды. Подтверждена тепловая модель, согласно к-рой поджигание пороха наступает в рез-те превышения скорости тепловыделения в конденс. фазе над скоростью теплопотерь.

### 42. Поджигание нитроглицеринового пороха световым излучением в холодном потоке газа. — Физ. горения и взрыва, 1968, 4, № 1, 122—124. Хлевной С. С., Калмыкова А. П. РЖХим, 1969, 7Н745.

Изучено влияние потока хол. газа, омывающего Пв НГ-пороха «Н» + сажа, на его воспламеняемость под действием светового излучения атомного взрыва. По измерениям поджигающего импульса  $I_p$  и т-ры поджигания  $T_p$  в азоте и воздухе при различных значениях плотности светового потока  $q_0$  и коэф. теплоотдачи в газе  $\alpha$  установлено, что  $I_p$  и  $T_p$  полностью определяются  $q_0$  и  $\alpha$ , согласно представлению о тепловом механизме поджигания пороха в конденс. фазе.

43. 2(3Н)-бензимидазолоны как стабилизаторы для бездымных порохов. — J. Industr. Explos. Soc., Japan, 1968, 29, № 2, 108—115. Mustafa A., Sallam M. M. M., Tawfik I. A. K. РЖХим, 1969, 13Н814.

Исследована возможность применения 2(3Н)-бензимидазолона (I) и его пр-ных в кач-ве стабилизаторов для бездым. порохов вместо централита. I отличается большей хим. стойкостью. Колич. пробы на стойкость стабилизир. I порохов по Гансену, Бергману—Юнку и по потере в весе показали значительно лучшее стабилизирующее действие I и его пр-ных по сравнению с централитом.

44. Зажигание баллиститного пороха накаленными проволочками. — Физ. горения и взрыва, 1968, 4, № 2, 158—170. Зарко В. Е., Хлевной С. С. РЖХим, 1969, 11Б1047.

Излагаются рез-ты проверки тепловой модели зажигания пороха, развитой ранее А. А. Ковалевским с сотрудниками, на примере нагрева его накаленными проволочками. Исследовалась зависимость теплового импульса зажигания и т-ры зажигания пороха «Н»+сажа от плотности тепловых источников в проводнике. Эксперименты подтвердили тепловую теорию зажигания пороха в конденс. фазе.

45. Влияние свинцовоорганических солей на стойкость двухосновных порохов. — Nauchno-tehn. pregl. INTDI, 1969, 19, № 8, 77—84. Maksimović P. V., Premergi M., Božicević M. РЖХим, 1970, 17Н766.

Добавление Pb-орг. солей в пороха уменьшает стойкость. Для изучения влияния этих солей на продолжительность жизни пороха проведены исследования методом убыли веса при нагреве в течение 7 дней, по 8 час при 95°, испытанием по Гансену и методом снижения вязкости НЦ. Установлено, что Pb-орг. соли действуют отрицательно на стойкость порохов.

46. Горение бездымных порохов при пониженном давлении. — Sb. ved. prg VSCHT Pardubice, 1970, 23, 97—110. Pantoflicek J., Lébr F. РЖХим, 1972, 17Н561.

Предложена теория горения бездым. порохов при давл. 30—50 ат, дающая возможность расчета энергии воспл., к-рая зависит от энталпии конденс. фазы. Предложена модель, согласно к-рой скорость горения зависит только от р-ций превращения пороха в жидкость или газ, без учета тепла, получаемого за счет радиации. Теор. расчет и опытные данные совпад. Выявлено влияние состава порохов на характер горения и энергию воспл.

47. Изучение кинетики разложения бездымных порохов. — Prum. chem., 1970, 15, № 3, 3—31. Kucera V. РЖХим, 1971, 5Н894.

48. Агломерация частиц металла при горении в баллиститном порохе. — Сб. «Физ. аэродисперси. систем». Вып. 3. Киев, Киевск. ун-т, 1970, 119—125. Глухов В. И., Гнатовский В. И. РЖХим, 1971, 13Н769.

Неполное горение частиц металлов, диспергир. в порохе, объясняют агломерацией частиц до воспл. Исследован характер агломерации в зависимости от содерж. металла в порохе, сп-в металла и способов обработки частиц. Предлагается механизм укрупнения частиц вследствие слияния их на Пв горящего образца пороха.

49. Масс-спектрометрическое изучение термического разложения нитроглицеринового пороха при высоких температурах. — Физ. горения и взрыва, 1970, 6, № 3, 404—406. Коробейничев О. П., Хлевной С. С. РЖХим, 1971, 6Б175.

С помощью время-пролетного масс-спектрометра и методики импульсного нагрева исследована кинетика термич. разл. НГ-пороха «Н» при 170—290° в вакууме. Установлено, что перв. процессом превращения пороха является

испарение НГ и параллельно с ним протекающий распад НКЛ. При 245—290° оба эти процессы протекают со сравнимыми скоростями.

50. О погасании ВВ при прекращении действия светового излучения. — Физ. горения и взрыва, 1971, 7, № 2, 178—188. Хлевной С. С. РЖХим, 1972, 7Н742.

При изучении условий установления стационарного режима горения или погасания НГ-пороха «Н» под действием светового потока расчетами показано, что с уменьшением прозрачности пороха (добавление сажи) величина крит. светового потока стремится к конечному пределу. Увеличение прозрачности пороха способствует установлению стационарного режима горения.

51. Низкочастотные автоколебательные процессы при горении пороха. — Физ. горения и взрыва, 1971, 7, № 2, 188—194. Светличный И. Б., Марголин А. Д., Похил П. Ф. РЖХим, 1972, 7Н741.

Показано, что частота пульсаций горения пороха «Н» в бомбе постоянного давл. (БПД) и частота колебаний давл. при горении в полузамкнутом объеме в диапазоне 70—140 ат совпадают. Это указывает на единую природу пульсаций горения пороха «Н» в БПД при повышенном давл. и низкочастотного автоколебательного горения пороха в полузамкнутом объеме. Причиной возникновения автоколебаний горения при повышенном давл. является неустойчивость тепловой релаксации прогретого слоя конденс. фазы пороха. Горение пороха «Н» с добавкой 5,8% Al в БПД при давл. от 1 до 40 ат происходит с выраженным периодич. пульсациями яркости свечения и электропроводности зоны горения.

52. О термическом разложении нитроглицеринового пороха в вакууме. — Физ. горения и взрыва, 1971, 7, № 2, 306—308. Александров В. В., Буфетов Н. С. РЖХим, 1972, 7Н740.

Проведено калориметрирование процессов, происходящих в Пл НГ-пороха толщиной 1—6 мк в вакууме при т-рах от 70 до 280°. Показано, что из тонких Пл при нагревании до высоких т-р вначале происходит быстрое испарение летучих; одновременно идет выделение тепла от разлагающейся НКЛ, оно становится заметным по окончании процессов испарения летучих.

53. Исследование кинетики разложения бездымных порохов. — Explosivstoffe, 1971, 19, № 3—4, 49—52, 54—57. Кисега V. РЖХим, 1972, 11Н535.

Работа посвящена исследованию кинетики разл. НГ-порохов путем анализа образующегося в процессе хранения N-нитрозо-N-этиланилина (I), к-рый можно определить фотокалориметрич. путем, т. к. I и XG α-нафтиламина дают XG 4-амино-1,1-азонафталина, р-р к-рого окрашен в фиол. цвет. Чувствительность р-ции 0,005% I. Описана подробная методика определения I после хранения проб в термостате при 40, 50, 60 и 75° при продолжительности до 448 суток. Приведены ур-ния кинетики разл. порохов в зависимости от времени и т-ры. Указано на невозможность сравнения различных порохов, а также поведения одного и того же пороха при разных т-рах.

54. Измерение скорости оттока продуктов горения с поверхности нитроглицеринового пороха. — Физ. горения и взрыва, 1971, 7, № 3, 352—354. Илюхин В. С., Похил П. Ф. РЖХим, 1972, 13Н601.

С помощью киносъемки со скоростью до 4000 кадр/с при давл. 5, 10, 20, 30, 50 и 90 ат измерена скорость оттока газа от Пв горящего пороха «Н» с 5% Al, размер частиц 15 мкм. Измеренные скорости оттока газа носят пульсирующий характер с острым минимумом и пологим максимумом. Частота колебаний возрастает с увеличением давл. и равна 5, 10, 22, 33, 50 Гц при указанных давл. соотв. Миним. скорость для всех значений давл. одинакова 90—100 см/с, а макс. падает от 250 при 5 ат до 130 см/с при 90 ат. Приведена методика испытания и выведены ур-ния, связывающие скорость горения пороха (пропорциональная скорости оттока) от давл., создаваемого порохом при его сжигании в замкнутом объеме.

55. К вопросу о геометрическом законе горения порохов. — Наук.-техн. прегл. INTDI, 1971, 21, № 7, 43—52. Trifunovic D. РЖХим, 1972, 14Н622.

Разработан ряд примеров использования компьютеров для геометрич., термоким. и баллистич. расчетов двухосновных порохов. Сделана попытка изучения геометрич. закона горения сферич. пороха; рассмотрены три геометрич. формы сферич. пороха, образующиеся при его горении. Во всех трех случаях получены функции формы и горения. Эти функции м. б. использованы при программировании расчетов.

56. Метод определения тепловой энергии, необходимой для воспламенения твердого гомогенного пороха. — Aeronaut. et astronaut, 1971, № 30, 19—30. Dumas G., Ben-Aim R. РЖХим, 1972, 6Б1003.

Определена энергия воспл. гомог. порохов (НГ-порох) при атм. давл. в воздухе. Регистрируется теплообмен на Пв пороха, приведенного в соприкосновение с внешн. источником тепла. Использованы методы измерения абсолютных и дифференц. метод. Последний включает в-во сравнения, имеющее близкие к изучаемому пороху теплофиз. характеристики (тэфлон). Проведен термич. анализ зоны превращения пороха перед его воспл. Измерены задержки воспл. и характеристич. т-ры превращения пороха.

57. Кинетика спектральных характеристик пороха в период воспламенения. — Сб. «Вопр. гидродинамики и теплообмена», Новосибирск, 1972, 79—85. Мякин Г. В. РЖХим, 1973, 19Б5857.

Описана установка для оптич. регистрации т-ры Пв пороха в период воспл. и горения. Образец зажигался излучением. С помощью обтюратора, интерференц. фильтра и фотомножителя попаременно регистрировалось излучение от горящего пороха и от станд. источника света с известной яркостной т-рой. Т-ра воспламеняющейся Пв вычислялась на основании измеренных интенсивностей излучения. Приведены данные для пороха «Н», для к-рого нач. т-ра локального воспл. 1281°К.

58. Переход горения бездымных порохов в детонацию. I. Обзор и результаты предварительных экспериментов. — Sb. ved. pr. VSCHT Pardubicich, 1972, 28, 129—157. Sedláček S., Pantoflick J., Légr F., Novotný M. РЖХим, 1973, 17И637.

Установлено, что горение ВВ и бездым. порохов может проходить стационарно, либо перейти на ускоренный режим (УР). Возникновение УР горения является одним из условий перехода процесса в детонацию (Д). Крит. давл., при к-ром происходит увеличение скорости горения, зависит от физ. и физ.-хим. параметров: т-ры горения, размеров и формы пор, энергии ВВ и т. д. Во время УР горения давл. в зоне возрастает экспоненциально, и на фронте зоны возникают волны сжатия, к-рые распространяются на непрореагировавшее в-во и способствуют дальнейшему увеличению скорости горения. На определенном расстоянии от точки зажигания возникает интерференция волн давл. и импульсная волна (ИВ), последняя при достаточной интенсивности может вызвать детонацию ВВ. Макс. давл. ИВ определяется прочностью оболочки; если прочность оболочки не ниже, чем крит. величина давл. ИВ, то Д не возникает. На процесс развития Д оказывает влияние также и величина заряда. Переход горения в Д является сложным процессом, слагающимся из двух ч.: переход горения на УР и возникновение Д от ИВ. Для объяснения механизма перехода оба явления необходимо рассматривать комплексно.

В эксперим. ч. исследована возможность перехода горения в Д у бездым. пороха типа Lovex серии 12/70 с диам. зерна 0,23 мм, длиной 1,46 мм, плотностью 1,202 г/см<sup>3</sup> и влияние нек-рых внешних параметров на возможность такого перехода.

59. Вопросы термодинамического равновесия продуктов горения при истечении. — Сб. «Горение и взрывы», М., «Наука», 1972, 426—429. Клейменов В. В., Мальцев В. М., Селезнев В. А., Пожил П. Ф. РЖХим, 1973, 9Б1172.

Производились фотографич. и спектральные измерения в струе пр-тов горения пороха «Н» и пороха «Н» с добавкой 5% Al за соплом модельного РД в зоне ударной волны. В спектральном диапазоне 0,3—1,2 мк оценены поглощательная способность (α), поступательная и электронная т-ры пр-тов горения, а мала по величине, растет с уменьшением длины волны и уменьшается по мере удаления от сопла и с повышением давл. в камере сгорания. Сделан вывод об отсутствии полного термодинамич. равновесия пр-тов горения. Осуществляется равновесие только по поступательным степеням свободы.

60. Линейные нестационарные эффекты — источник информации о кинетике реакций на поверхности твердого топлива. — Физ. горения и взрыва, 1973, 9, № 1, 128—133. Новожилов Б. В. РЖХим, 1973, 17Б969.

На примере балл. пороха в линейном приближении рассмотрена задача об акустич. и неакустич. неустойчивости горения. Из сопоставления расчетных выражений и эксперим. данных определены пр-ные скорости горения и т-ры Пв по нач. т-ре. Ошибка в определении этих параметров предложенным методом меньше, чем при использовании прямых измерений т-ры Пв.

61. О механизме действия каталитических добавок на процесс горения баллистичного пороха. — Физ. горения и взрыва, 1973, 9, № 1, 133—139. Мальцев В. М., Саммерфильд М. РЖХим, 1973, 17Б970.

Определены спектры излучения и т-ры горения по высоте факела при горении балл. пороха с добавками салицилатов Cu (I) и Pb (II) и без них. В случае введения добавок I наблюдаются сильные полосы излучения CuH вблизи от Пв горения, т-ра горения возрастает. Сделан вывод, что I интенсифицирует р-цию в дымогаз. фазе. Введение II слабо ускоряет горение, не увеличивает т-ры горения и не изменяет спектр свечения пламени. Сделан вывод, что II интенсифицирует процесс в конденс. фазе. Наиболее интенсивно идет горение при совместной добавке I и II. Отмечены 4 области (по давл.) действия Кт.

62. Экспериментальное изучение критических условий при зажигании и горении порохов. — Физ. горения и взрыва, 1973, 9, № 4, 506—510. Михеев В. Ф., Левашов Ю. В. РЖХим, 1974, 1Н586.

Описаны ре-ты экспериментов по определению р-ции горящего пороха «Н» и «Н»+сажа на дозированные тепловые воздействия. Установлены нижние пределы теплового потока, при к-рых создается устойчивый переход от зажигания к горению, равный ~1 ккал/см<sup>2</sup> для «Н»+сажа и 2 ккал/см<sup>2</sup> для «Н». С увеличением амплитуды теплового воздействия устойчивость переходного процесса снижается.

63. Об одной модели реакционного слоя конденсированной фазы баллистичного пороха. — ДАН СССР, 1973, 213, № 6, 1357—60. Зенин А. А. РЖХим, 1974, 10Б873.

Из данных по скоростям горения и измеренных значений т-ры горящей Пв сделан вывод, что эффективная энергия активации брутто—р-ции газификации в реакц. слое конденс. фазы ряда балл. порохов и НКЛ  $19 \pm 1$  ккал/моль. Дано объяснение различию в энергиях активации, полученных при термич. разл. и зажигании (48—50 ккал/моль) и горении (19 ккал/моль). Высказана гипотеза, что скорость горения определяется скоростью окисления в реакц. слое полупр-тов разл. пороха двуокисью азота, р-ренои в конденс. фазе. Предложена модель, представляющая реакц. слой конденс. фазы в виде подслоя, в к-ром в основном происходит отщепление NO<sub>2</sub>, и подслоя, в к-ром в основном идут окисл. р-ции с участием NO<sub>2</sub>, р-ренои в конденс. фазе.

64. Изучение диспергирования при горении конденсированных систем с помощью голографии. — ДАН СССР, 1974, 216, № 1, 120—2. Зарко В. Е., Куценко К. П., Гинзбург В. М., Степанов Б. М., Царфайн В. Я. РЖХим, 1974, 18Б1052.

Голографич. метод применен для визуализации горящей Пв НГ-пороха «Н» с целью изучения механизма ее разрушения и регистрации диспергир. частиц в факеле. Центры р-ции на Пв, являющиеся газ. пузырьками, сосредоточены в локальных областях, площадью 1–3 мм<sup>2</sup>. Получено относит. распределение частиц по размерам в дымогаз. зоне на высоте до 4 мм над горящей Пв. Наблюдается монотонное уменьшение этой конц-ии с увеличением расстояния от Пв. Данные свидетельствуют о наличии дисперской фазы при горении пороха на воздухе. Степень диспергирования ~10%.

65. О взаимосвязи влияния катализаторов на термическое разложение и горение порохов. — Физ. горения и взрыва, 1974, 10, № 3, 338–341. Андрюсов А. С., Денисюк А. П., Кувшинов В. М., Токарев Н. П. РЖХим, 1974, 21Н806.

Изучали влияние добавок на термич. разл. и скорость горения пороха ( $PbO_2$ ,  $CuO$ ,  $SiO_2$ ). Показано, что  $CuO$  и  $SiO_2$  мало влияют на скорость распада пороха «Н».  $PbO_2$  увеличивает ее в 1,5 раза. Данные позволяют исследовать влияние Кт на горение порохов путем изучения их влияния на скорость термич. разл. и состав образующихся пр-тов.

66. Экспериментальное исследование прозрачности продуктов горения баллиститных порохов. — Физ. аэродисперсн. систем. Межвед. научн. сб., 1974, вып. 10, 45–50. Протас С. К., Чесноков М. Н., Козлов В. А. РЖХим, 1975, 6Н345.

Исследовано ослабление ИК-излучения в области длин волн 0,7–1,75 мкдымом горения пороха в бомбе высокого давл. Ослабление измеряли спектро-визором. Найдено, что оптич. плотность пр-тов горения определяется рассеянием излучения на частичках и капельках воды и в меньшей мере селективным поглощением.

67. Воспламенение и газификация баллиститного пороха под действием излучения  $CO_2$ -лазера. — Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, 1974, вып. 83, 67–78. Кондриков Б. Н., Олемиллер Т. Дж., Саммерфильд М. РЖХим, 1975, 20Н323.

Источником излучения служил 100 вт углекислотный лазер, дающий 90 кал/см<sup>2</sup>·с с длиной волны 10,6 мкм. Это излучение соответствует энергии кванта света  $2 \cdot 10^{-13}$  эрг (~3 ккал/моль), поэтому фотохим. эффектами можно пренебречь. Исследован балл. порох «Н-5». Показано, что при 3–5 ат имеется нек-рая величина потока, выше к-рой зажигание не облегчается при увеличении интенсивности облучения. Для пороха «М-9» показано, что при облучении он зажигается гораздо труднее, чем порох «Н-5».

68. О роли отдельных компонентов при катализе горения баллиститных порохов. — Физ. горения и взрыва, 1975, 11, № 1, 18–26. Андрюсов А. С., Денисюк А. П., Токарев Н. П., Фоминов К. Г. РЖХим, 1975, 12Б1136.

В интервале давл. 0,065–90 ат проведено эксперим. исследование эффективности влияния мелкодисперсных (1 мкм) каталитич. добавок  $CuO$ ,  $PbO$  в различных комбинациях на скорость горения НЦ, а также двойных систем на основе НЦ: НЦ–ДНТ и НЦ–НГ. Конц-ия катализитич. добавок изменилась от 0 до 70%.

69. Исследование профиля температур в газовой фазе стационарно горящего пороха. — Сб. «Физ. горения и методы ее исслед.». Вып. 4, Чебоксары, 1975, 27–37. Зарко В. Е., Леонов Г. И., Григорьев В. Г. РЖХим, 1976, 5Б1292.

С помощью модифицир. термопарной методики измерены при давл. 10–90 ат т-ные профили стационарно горящих НГ-пороха и пироксилина. Сделан вывод, что пульсации обусловлены процессами образования и срыва углеродистых чешуек с Пв пороха. Эффективность образования чешуек зависит от содержж. сажи, труднолетучих р-рителей и от прочности углеродистого каркаса над горящей Пв.

70. О зажигании и начальном периоде горения баллиститного пороха в канале. — Физ. горения и взрыва, 1975, 11, № 4, 519–530. Марченко В. В., Романов О. Я., Шелухин Г. Г. РЖХим, 1976, 4Б1288.

В прямоугольном канале шириной 7 мм, две стеки к-рого были образованы пластинаами пороха («Н» или «Н» с 2%  $MgO$ ), исследовалось горение в условиях обдува пороха пр-тами сгорания поджигающего состава. Построены критериальные соотн. для коэф. теплоотдачи в индукц. период, условий зажигания пороха, скорости газификации в момент зажигания, аппроксимирующая зависимость для скорости нестационарного горения пороха.

71. Влияние светового потока на скорость нестационарного горения в переходных процессах. — Физ. горения и взрыва, 1975, 11, № 4, 541–548. Зарко Б. Е., Симоненко В. Н., Куценокий К. П. РЖХим, 1976, 4Б1290.

Представлены рез-ты измерения мгновенной скорости горения пороха «Н» (давл. 1 ат, среда —  $N_2$  или воздух) при зажигании или сбросе светового потока (1,5–10 кал/см<sup>2</sup>·с). Все рез-ты качественно согласуются с феноменологич. теорией нестационарного горения пороха Зельдовича—Новожилова.

72. Низкочастотные пульсации горения порохов в вакууме. — Физ. горения и взрыва, 1975, 11, № 4, 660–662. Илюхин В. С. РЖХим, 1976, 4Б1292.

Измерены пульсации горения НГ- и смесевых модельных порохов в бомбе постоянного давл. в области давл. ниже 1 ат. Частота пульсаций пропорциональна квадрату скорости горения, что согласуется с зависимостью, к-рая была получена ранее на НГ-порохах в интервале 3–40 ат.

73. Приближенное описание нестационарного горения пороха при световом облучении. — Сб. «Физ. горения и методы ее исслед.». Вып. 5. Чебоксары, 1975, 3–7. Матвеев В. В., Зарко В. Е., Аверсон А. Э. РЖХим, 1976, 9Б1206.

Изложено обобщение метода интегральных соотн. в теории решения нестационарного ур-ния теплопроводности, не требующего непосредственного расчета самого профиля т-ры в конденс. фазе, к-рое решено для пороха «Н» + 1% сажи, при линейно спадающем во времени световом потоке.

74. О тепловом влиянии зон химического превращения на скорость горения конденсированной системы. — Инж.-физ. ж., 1975, 29, № 6, 989–993. Барсуков В. Д., Нелаев В. П. РЖХим, 1976, 12Б1205.

Выявлено ур-ние, связывающее скорость горения ( $U$ ) с интегралом от функции тепловыделения и позволяющее определить степень влияния тепловыделения в конденс. фазе на  $U$ , а также протяженность зоны влияния. Приведены рез-ты расчета для пороха «Н».

75. Устойчивость пушечных двухосновных порохов. — Nauc.-tehn. pregl. VTI, 1976, 26, № 5, 35–45. Maksimovic P. V., Premeru M., Zogovic D. РЖХим, 1977, 10Н353.

Исследована стойкость порохов на основе линтерса (тип A), изготовленных в период 1964–1967 гг. и на основе креп-бумаги (тип B), изготовленных в 1959–1963 гг. Изложены рез-ты ускоренного старения при 65, 75 и 85° и относит. влажности 75% в течение 60 суток. Стойкость определялась по потерям веса пороха, уменьшению кол-ва стабилизатора и изменению вязкости НЦ.

76. Влияние лучистой энергии на воспламенение бездымного пороха. — Colloq. int. CNRS, № 85, 383–411. Discuss, 411–412. Fauveau J., Taverne P., Trombe F., Foex M. РЖХим, 1977, 2Н355.

Описано воздействие лучистой энергии (кал/см<sup>2</sup>·с) на воспл. бездым. пороха в зависимости от хим. состава, содержж. углерода, размеров образца, а также давл., интенсивности и природы излучения. Образцы пороха содержали 57,4–66% НЦ, 25–41,6% НГ и 1–9% централита. Приведены кривые полученных зависимостей. Попытка расчета т. воспл. не привела к получению удовлетворительных рез-тов, т. к. опыты проводились не в калориметре. Облучение образцов производилось в фокусе освещаемого сферич. зеркала.

77. Методы оценки чувствительности к воспламенению ударом труднодетонируемых взрывчатых веществ. — Prepr. Pap. 6th Symp. (Int.) Detonation, San Diego, Calif., 1976. S I, S. a., 242—249. Andersen W. H., Lowie N. A. РЖХим, 1977, 14Б1098.

Получена эксперим. оценка чувствительности к удару пули и осколков для малокалиберных безгильзовых снарядов. Исследован ряд балл. порохов и порохов с добавкой октогена, для к-рых станд. методика по определению скорости удара  $V_{50}$ , требуемой для 50%-ной вероятности взрыва, является грубой. Предложена более совершенная методика, основанная на фотографии сечения, возникающего при ударе, и выделены 4 типа р-ции на удар: отсутствие горения, частичное горение, горение и взрыв. Обсуждается влияние условий удара и природы пороха на характеристику  $V_{50}$ .

78. Горение и погасание баллиститного пороха вблизи критического диаметра. — Физ. горения и взрыва, 1976, 12, № 2, 179—185. Зенин А. А., Лейпунский О. И., Писковский С. В., Пучков В. М. РЖХим, 1976, 18Б1128.

Исследовалось распределение т-ры по зонам горения (термопарным методом) и Пв погашенного цилиндрич. образца пороха «Н», помещенного в массивную Al-обойму вблизи предельного диам.  $d_{cr}$  в интервале давл. 1—10 ат. По распределениям т-ры получены параметры зон горения и прослежено их изменение. Рез-ты эксперимента сравниваются с теорией и обсуждаются возможные причины наблюдаемого различия.

79. Возбуждение взрыва и кинетика разложения ВВ при вибрационных воздействиях. — Физ. горения и взрыва, 1976, 12, № 3, 410—413. Логинов Н. П., Муратов С. М., Назаров Н. К. РЖХим, 1976, 20Б1110.

В герметичной бомбе с помощью роликового прибора, нагрузка на к-ром создавалась вибратором, исследовалась кинетика разл. гексогена, ТРТ, ПХ аммиона, пороха «Н», азота свинца в зависимости от частоты ( $f$ ) и продолжительности вибрац. нагрузки. При нач. т-ре 20°,  $f=110$  Гц и статич. поджатии 2000 кгс/см<sup>2</sup> повышение т-ры для пороха «Н» составляло 110° за первые 5 с вибровоздействия, к-ое сопровождалось разл., а по истечении 10—15 с — взрывом.

80. О некоторых закономерностях влияния свинцово-медных катализаторов на скорость горения баллиститного пороха. — Физ. горения и взрыва, 1976, 12, № 5, 780—782. Андросов А. С., Денисюк А. П., Токарев Н. П. РЖХим, 1977, 4Б1191.

Исследовано влияние добавок PbO<sub>2</sub> и CuO (размер частиц 1 мкм) на скорость горения пороха «Н» в интервале давл. 10—130 ат. Влияние смесевого Кт сильно зависит от соотн. PbO<sub>2</sub> и CuO и уровня давл. Обсуждается механизм комбинир. и раздельного действия Кт.

81. Производство ВВ. З. Испытание ВВ. — Rev. brasili. quim., 1976, 82, № 487, 26—29. Rubens T. B. J. РЖХим, 1977, 6Н398.

Рассмотрены св-ва черного пороха, динамитов и бездым. порохов. Приведен расчет скорости детонации.

82. Разработка механизма горения нитроглицериновых порохов. — Сб. «Фундамент. исследования хим. науки». Новосибирск, «Наука», 1977, 38—42. Ковалевский А. А. РЖХим, 1977, 24Н324.

Проведенные исследования по воспл. пороха «Н», сопоставленные с теорией воспл., базирующейся на учете р-ции в конденс. фазе, приводят к выводу, что это воспл. имеет место в рез-те развития хим. процессов в конденс. фазе. Это позволяет построить картину горения на основе теории, отличающейся от теории Зельдовича. Сформулирована матем. модель горения, по к-рой скорость распространения фронта превращения определяется процессами, развивающимися на ранней стадии развития р-ции в конденс. фазе. В газ. фазе идет догорание, не влияющее на скорость распространения фронта.

83. Три характерных режима горения баллиститных порохов при спаде давления. — Физ. горения и взрыва, 1977, 13, № 1, 14—19. Земских В. И., Истратов А. Г., Лейпунский О. И., Маршаков В. Н. РЖХим, 1977, 14Б1129.

В установке «бомба—ресивер» проведено исследование режимов горения шашки пороха «Н» при спаде давл. Выделено три режима: квазистационарный, с повторным воспл. и с полным погасанием пороха. Исследование возможность разделения областей существования этих режимов, в координатах, характеризующих глубину и скорость спада давл.

84. Изучение распределения окиси азота и гидроксила в пламенах баллиститных порохов. — Физ. горения и взрыва, 1977, 13, № 2, 268—271. Давидчук Е. Л., Мальцев В. М., Марголин А. Д., Петров Ю. М., Рябиков О. Б. РЖХим, 1977, 17Н343.

Разработана методика измерений конц-ий окиси азота и гидроксила в пламенах конденс. систем с помощью абсорбц. спектроскопии. Конц-ия гидроксила, измеренная в пламени пороха (балл. пороха А и В и НКЛ) при 1 кГ/см<sup>2</sup>, в 4 раза превышает равновесную величину. Конц-ия NO<sub>x</sub> в зоне догорания уменьшается при удалении от Пв горения. По абс. величине измеренные и рассчитанные конц-ии отличаются не более, чем в 1,5 раза, характер изменения с высотой одинаков.

85. Исследование процесса горения гомогенных конденсированных систем, армированных теплопроводными нитями. — Физ. горения и взрыва, 1977, 13, № 3, 455—458. Белов В. П., Беседовский В. Ф., Румянцев А. Я., Шелухин Г. Р. РЖХим, 1977, 22Б1203.

Изучено распространение пульсирующего горения в порохе «Н», армированном металлич. нитями. Использовалась микротермопарная методика регистрации т-ры и микрокиносъемка горящего образца, просвечиваемого мощной ртутно-дуговой лампой. Показано, что армир. порох при атм. давл. горит в пульсирующем режиме. Периодичность выгорания пороха соответствует периодичному изменению теплового потока, поступающего из газа в конденс. fazу. Получена зависимость толщины слоя пороха, выгорающего за один цикл, от геометрич. и теплофиз. параметров теплопроводящей нити.

86. К вопросу об эрозионном горении баллиститных порохов. — Физ. горения и взрыва, 1977, 13, № 3, 462—463. Самусев В. Ф., Умблая С. Б. РЖХим, 1977, 22Б1202.

Изучено влияние т-ры газ. потока в интервале от 1600 до 3400°К на эрозионное горение двух балл. порохов, имеющих различную скорость нормального горения при давл. 60 ат. С увеличением т-ры обдувающего газ. потока коэф. эрозии возрастает, причем тем сильнее, чем выше параметр Вилюнова, про-пропорциональный скорости обдувающего потока.

87. Исследование факела пороха оптическими методами по его голограммическому изображению. — Сб. «Физ. горения и методы ее исслед.». Вып. 7. Чебоксары, 1977, 75—80. Давыдов А. Е., Абруков С. А., Абруков В. С., Тарасов Н. А., Пресняков Ю. П., Самсонов В. П. РЖХим, 1977, 22Б1197.

Приведена оптич. схема установки, позволяющей получить трехканальную запись голограммы факела пороха с углом обзора 180°. Обработка голограммы асимм. факела пороха «Н» + 1% сажи на ЭВМ позволила получить данные о структуре факела в виде распределения показателя преломления в факеле в горизонтальном сечении, отстоящем от Пв пороха на 10 мм.

88. Экспериментальное изучение нестационарного процесса горения в гравулированном пороховом заряде. — AIAA Pap., 1977, № 854, 8pp., ill. Davis T. R., Kuo K. K. РЖХим, 1978, 6Н435.

Для выяснения причин резкого повышения давл. и разрушения зарядных ч. стрелкового оружия исследовали процесс воспл. гранул. порох. зарядов и влияние на него характеристик воспламенителя. Эксперим. установка оборудована датчиками давл. и устр-вом для фотографирования. Данные по воспл. получали на зарядах НГ-порохов W870 и WC846 с теплотами взрыва 870—

883 ккал/кг, воспламенительный заряд (ВЗ) типа FA-34, содержит (%): 5 ПЭТН, 37 стиофата Pb, 4 тетрацена, 7 Al, 15  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ , 32 Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Установлено, что на процесс воспл. оказывает наибольшее влияние мощность ВЗ. На слабых ВЗ отмечен длительный индукц. период воспл. с послед. быстрым нарастанием давл. в камере, в течение 1,5—1 мс давл. нарастает до максимума 2300—5800 ат и далее снижается в течение 1,5—3 мс до нач. величины. Полученные данные позволяют осуществлять выбор ВЗ, вес и геометрию порох. элементов.

89. Термографическое исследование процесса самовоспламенения баллиститного пороха. — Физ. горения и взрыва, 1978, 14, № 3, 28—32. Николаев А. В., Михеев А. Н., Гимельштейн Ф. Я. РЖХим, 1978, 20Н419.

На автоматизир. установке термич. анализа исследован процесс теплового самовоспл. балл. пороха «Н». Получены т-ные кривые восп. и исследован их характер при изменении скорости нагрева и величины навески. Установлено, что в газ. пр-тах разл. пороха над Пв вспененного в-ва происходит экзотермич. р-ция, приводящая к самовоспл. паров и возникновению фронта горенич. Определены характеристики горения пороха в условиях вспышки.

### 3. РАКЕТНЫЕ ТОПЛИВА

1. Характеристики горения двухкомпонентных твердых ракетных топлив при высоких давлениях. — «8th Sympo. (Internat.) Combust. Pasadena, Calif., 1960», Baltimore, 1962, 711—720. Heath G. A., Hirst R. РЖХим, 1963, 21П74.

В рез-те спектрометрич. и фотографич. исследования горения двухкомпонентных ТРТ состава (%): НЦ 48, НГ 41, карбамида 9, криолита К 2 при давл. до 140 ат показано, что при горении ТРТ образуется зона, в к-рой протекают предпламенные процессы, и зона, в к-рой идет сгорание пр-тов распада ТРТ. С увеличением давл. размеры обеих зон уменьшаются, а скорость горения ТРТ увеличивается. При давл. 105 ат т-ра горения ТРТ достигает 2400°К; эта величина ниже расчетной. При горении ТРТ вначале протекает эндотермич. распад связей O—NO<sub>2</sub> молекул НЦ и НГ с образованием двухокиси азота, CO, H<sub>2</sub> и орг. радикалов. В зоне предпламенных процессов орг. радикалы разлагаются с образованием углерода и водорода. В зоне горения протекают экзотермич. р-ции между этими пр-тами и окисью азота.

2. Теплопередача и химическая кинетика в процессах воспламенения твердых ракетных топлив. — Industr. and Engng. Chem. Fundament, 1962, 1, № 1, 62—67. Roth J. F., Wachtell G. P. РЖХим, 1963, 5П233.

В рез-те изучения в лаб. условиях в бомбе процессов теплопередачи и изменения т-ры воспл. для ТРТ состава (%): НЦ 77,45, НГ 19,5, Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 1,1, KNO<sub>3</sub> 0,75, этилцентралита 0,6, графита 0,3 установлено, что процесс воспл. ТРТ состоит из двух стадий. Первая стадия воспл. характерна для тв. фазы, вторая протекает в газ. среде. При повышении давл., т-ры в камере горения и исходной т-ры ТРТ скорость воспл. увеличивается. На основании эксперим. данных и расчетных величин показано, что скорость перв. воспл. зависит от интенсивности хим. р-ций экзотермич. характера, протекающих в тв. фазе, втор. — от скорости хим. р-ций также экзотермич. характера в газ. фазе.

3. Измерение температуры поверхности горения твердого ракетного топлива с помощью эмиссионной инфракрасной спектроскопии. — Combustion and Flame, 1962, 6, № 3, 173—181. Powling J., Smith W. A. W. РЖХим, 1964, 1П212.

В рез-те измерения т-ры Пв горения ТРТ ( $T_c$ ) при атм. давл. эмиссионным методом с помощью ИК-спектрографа с призмами из NaCl при длинах волн 2—14 мк показано, что  $T_c$  ТРТ на основе ПХ аммония  $495 \pm 15^\circ$ , у двухкомпонентных ТРТ на основе НГ и НЦ  $330 \pm 45^\circ$ , для однокомпонентных ТРТ на основе НЦ  $T_c = 252 \pm 48^\circ$ . С увеличением скорости горения ТРТ на основе

IIIХ аммония  $T_c$  снижается, у двухкомпонентных ТРТ на основе НЦ и НГ наблюдается обр. зависимость.

4. Исследование горения твердых ракетных топлив. — J. Industr. Explos. Soc., Japan, 1962, 23, № 6, 282—293. Анкава С. РЖХим, 1964, 10П203.

В рез-те исследования в статич. условиях горения двухкомпонентных ТРТ установлено, что горение всех выпускаемых в наст. время в Японии ТРТ этого типа характеризуется вначале резким увеличением давл., к-рое в дальнейшем снижается и остается постоянным практически до полного выгорания ТРТ. Изучение ТРТ различного состава, изменения конструкции камер сгорания РД и оценка влияния окружающих условий показали, что практически не удается добиться двухкомпонентных ТРТ равномерного горения без резкого увеличения давл. в первый период работы камер сгорания РД.

5. Исследование скорости горения твердых ракетных топлив. — Biul. wojsk akad. techn., 1964, 13, № 9, 39—48. Weiss J. РЖХим, 1966, 22П186.

В рез-те исследования горения смесевого и НГ ТРТ в модельных РД при давл. ( $P$ ) в камере сгорания 50—350 ат, т-ре заряда  $-40 \div +40^\circ$  и скорости газов ( $W$ ) вдоль горящей Пв до 300 м/с установлена зависимость скорости горения  $V$  от  $P$ ,  $t_0$  и  $W$  и выведено ур-ние зависимости, к-рое хорошо согла-суется с принятым механизмом горения ТРТ.

6. Исследование системы воспламенения для крупных ракетных двигателей на твердом топливе. — «11th Annual Air Force Sci. and Engng. Sympo., Brooks Air Force Base, Texas, 1964», Brooks Air Force Base, Texas, 1964, № 20. Bretting M. Mc D., Niessen W. R. РЖХим, 1967, 17П209.

Исследовался процесс воспл. РДТТ диам. 4 и 6,6 м с применением небольшого пускового РД ТТ (ПРДТТ), к-рый устанавливался в сопле основного РДТТ, при использовании прозрачной камеры сгорания и скоростной киносъемки. Установлено, что для обеспечения заданного  $P_{max}$  в период воспл. ПРДТТ должен быть размещен на таком расстоянии от крит. сечения сопла

(площадью  $A_t$ ) РД ТТ, чтобы  $\frac{A_c}{A_t} \geq 2$ , где  $A_c$  — миним. свободное проход-

ное сечение сопла в районе установки ПРДТТ. При  $\frac{A_c}{A_t} \approx 1,4$  (особенно в слу-чае высокого показателя степени в законе скорости горения от давл. для топ-лива в РД ТТ порядка 0,5—0,6) возможно повышение  $P_{max}$  на 40—60% как следствие «запирания» сопла РД ТТ струей от ПРДТТ.

7. Внутренняя баллистика твердых ракетных топлив на основе нитроцеллюлозы, скорость горения которых не зависит от давления (плато—топлив). — AIAA (Preprints), 1964, № 113, Зрр., ill. Preckel R. F. РЖХим, 1965, 5П211.

Приведены данные о скоростях горения плато-топлив с разными видами присадок. Изложены рез-ты исследований плато-топлив, в к-рые добавлялись в тонкоразмолотом виде MgO, графит, сажа и др., приводящие к увеличению скорости горения. Представлены зависимости скорости горения от давл., а также данные о влиянии размера частицы присадок на скорость горения.

8. Образование трехокиси азота при горении баллиститных твердых ракетных топлив. — J. Phys. chem., 1965, 69, № 10, 3668—3669. Dauerman L., Salser G. E., Tajima Y. A. РЖХим, 1967, 7П284.

В рез-те масс-спектрографич. изучения состава пр-тов сгорания ТРТ соста-ва (%): 55,5 НЦ, 27,5 НГ, 2 этилцентралита, 15 триацетина установлено, что при сгорании ТРТ в условиях низкого давл. образуется в кач-ве промежут. пр-та трехокиси азота вследствие разл. алкилнитратов и НГ. Образование NO<sub>3</sub> происходит в период возникновения предпламенных процессов.

9. Теория воспламенения твердых ракетных топлив. — AIAA Journal, 1966, 4, № 7, 1153—1181. Price E. W., Bradley H. N., Jr., Dehority G. L., Ibiricu M. M. РЖХим, 1967, 8П269.

На основании обзора теор. работ по воспл. балл., смесевых, гибридных ТРТ выделены три направления исследований. К первому отнесены работы,

в к-рых считается, что процесс воспл. лимитируется прогревом поверхн. слоя ТРТ. Прогрев может осуществляться как конвективным тепловым потоком, радиац. потоком, гор. телом, так и хим. р-цией в массе ТРТ или на его Пв при контакте с газами. Ко второму направлению отнесены теории, рассматривающие процесс воспл. как самопроизвольное развитие эндотермич. хим. р-ции. Это характерно для гибридных ТРТ. К третьему направлению относятся работы, в к-рых предполагается, что воспл. обеспечивается интенсивной хим. р-цией в газ. пр-тах разл. ТРТ над его Пв, что возникает при воспл. смесевых ТРТ.

10. Потери тепла в проводниках термопар при измерении температур в горящих твердых ракетных топливах. — J. Spacecraft and Rockets, 1966, 3, № 9, 1302—1303. Strittmater R. C., Holmes H. E., Watermeier L. A. РЖХим, 1967, 8П267.

Показано, что потери тепла в пленочных термопарах значительно меньше и составляют 0,115 по сравнению с термопарами с шарообразным спаем. Применение тонкопленочных термопар в сочетании с высокоскоростным фотографированием позволило определить при горении ТРТ профиль т-р с достаточно высокой точностью.

11. Характеристика продуктов испарения твердых ракетных топлив. — AIAA Journal, 1967, 5, № 8, 1501—1503. Dauertman L., Salser G. E., Tajima Y. A. РЖХим, 1968, 14П253.

На основании спектрометрич. изучения пр-тов испарения ТРТ состава (%): 55,5 НЦ, 27,5 НГ, 2 этилцентранита, 15 триацетина при т-рах 230—430° в лаб. бомбе в среде из 99 ч. гелия и 1 ч. аргона установлено, что в первонач. период происходит испарение триацетина и  $\text{NO}_3$ , образовавшегося в рез-те разл. компонентов ТРТ. Затем происходит взаимодействие  $\text{NO}_3$  с триацетином, в рез-те чего в паровом пространстве накапливаются CO, CHO,  $\text{H}_2\text{O}$  и NO. Полученные данные по составу пр-тов испарения ТРТ в предвоспламенительный период позволяют составить представление о химизме р-ций, протекающих при воспл. и горении ТРТ.

12. Нестабильное горение в ракетном двигателе на твердом топливе с высокомощными колебаниями. — «12th Sypos. (Internat.) Combust., Pittsburgh, 1968, Arstrs papers», Pittsburgh, Pa., Combust. Inst. S. A. 18—19. Margr. G. A., Wooldridge C. E. РЖХим, 1969, 10П262.

На основании анализа взаимосвязи в камере горения РД ТТ процесса горения ТРТ с волнами колебаний для различных ТРТ, у к-рых относительно большую роль играют экзотермич. хим. процессы на Пв горения, предложена новая модель горения смесевого и двухкомпонентного ТРТ, описывающая кинетику процесса на Пв заряда. Рассмотрено влияние характеристики ТРТ на усиление и затухание колебаний в камере горения. Определены параметры в пограничном слое на Пв заряда ТРТ после прохождения интенсивной волны возмущения и влияние этого фактора на стабильность горения. Представлена методика вычисления передаточной функции скорости горения ТРТ с учетом механизма взаимодействия волн возмущения с пограничным слоем. Показано, что теор. данные совпадают с рез-тами испытаний РД ТТ длиной 380—2080 ми на различных сортах ТРТ.

13. Реакции в твердой фазе при горании двухкомпонентных ракетных топлив. — AIAA Journal, 1968, 6, № 4, 678—683. Dauertman L., Tajima Y. A. РЖХим, 1969, 4П272.

На основании изучения в лаб. бомбе р-ций, протекающих на Пв ТРТ состава (%): 55,5 НЦ, 27,5 НГ, 2 этилцентранита и 13—15 триацетина показано, что в рез-те разл. при горании ТРТ в большем кол-ве образуется  $\text{NO}_3$ , чем  $\text{NO}_2$ . Добавка в ТРТ 2% стеарата Pb значительно ускоряет процесс разл. и горания ТРТ. Спектрометрически показано, что главными пр-тами, образующимися в предвоспламенительный период, являются  $\text{CH}_3\text{CO}$  и  $\text{NO}_3$ , к-рая образует C—O связи с НЭ. В процессе горения кол-во  $\text{CH}_3\text{CO}$  и  $\text{NO}_3$  на Пв ТРТ уве-

личивается при одновременном снижении содерж.  $\text{NO}_3$  и  $\text{NO}_2$ . В этих условиях образуются новые пр-ты окисления как  $\text{H}_2\text{O}$ , CO,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{HCOOH}$ ,  $\text{H}_2\text{CO}$ ,  $\text{CH}_3\text{CHO}$ . В присутствии стеарата Pb ускоряются процессы на Пв заряда ТРТ и сокращается время его воспл.

14. Влияние соединений свинца на горение твердых ракетных топлив. — Explosivstoffe, 1968, 16, № 10, 223—225. Sinha S. K., Patwardhan W. D. РЖХим, 1969, 17П231.

Соединения Pb увеличивают скорость горения ТРТ, делают ее независимой от давл. в определенном интервале давл., уменьшают т-рный коэф. скорости горения. Восприимчивость низкокалорийных (ниже 850 ккал/кг) и невосприимчивость высококалорийных ТРТ к каталитич. действию соединений Pb объясняется теоретически с позиций изменения механизма выделения тепла и структуры конденс. и газ. фаз зон горения ТРТ вследствие образования промежут. соединений Pb с орг. свободными радикалами.

15. Влияние перегрузок на рабочие характеристики ракетного двигателя на твердом топливе. — AIAA Paper, 1968, № 530, 8 pp. Northam G. B., Lucy M. H. РЖХим, 1969, 5П281.

В рез-те эксперим. изучения влияния нагрузок на рабочие характеристики РД ТТ на Цф с перегрузками 300 g для ТРТ: 1) с СПЛ бутадиена и акриловой к-ты и ПХ аммония; 2) модифицир. двухосновного с 3% Al и 3,3% окиси Pb; 3) с ПУ; 4) со связующим на основе полибутиданена, установлено, что увеличение скорости горения ТРТ сильно зависит от состава ТРТ и направление вектора ускорения по отнош. к Пв горения ТРТ. Поэтому при проектировании РД ТТ следует учитывать направление полного вектора ускорения для поступательного и вращательного направлений движения, иначе не будет обеспечено подобие условий моделирования для стендовых и летних испытаний. Макс. увеличение в 2,73 раза скорости горения за счет перегрузок для ПУ РТ, миним. для полибутиданового. Увеличение размера частиц Al усиливает эффект.

16. Влияние теплового излучения на процесс горения баллиститного твердого ракетного топлива М-2. — Combust. Sci. and Technol., 1970, 2, № 2—3, 59—66. Thompson C. L., Jr., Suh N. P. РЖХим, 1971, 8П259.

Проведено теор. и эксперим. исследование влияния теплового излучения на процесс горения балл. ТРТ М-2. С помощью матем. модели, решая ур-ние сохранения массы и энергии, получена зависимость скорости горения от физ. параметров. Выполнено эксперим. измерение скорости горения в атмосфере Аг при давл. от 0,07 at и выше на установке, оборуд. термопарами, фотогистром, термометром.

17. Определение скорости горения твердых ракетных топлив при низких давлениях. — AIAA Journal, 1970, 8, № 4, 825—827. Suh N. P., Clary D. L. РЖХим, 1970, 24П297.

Приведены рез-ты опытов по определению скорости горения ТРТ М-2 при различных нач. т-рах и давл. 0,169—11,6 atи. Аппаратура обеспечивала воспл. ТРТ в атмосфере газа при низком и высоком давл., а также при низких и высоких нач. т-рах образца.

18. Влияние ускорения на скорость горения заряда баллиститного топлива. — AIAA Journal, 1970, 8, № 6, 1155—1156. Bulman M. J., Netzer D. W. РЖХим, 1971, 1П254.

Исследуется влияние ускорения ракеты на скорость горения ТРТ, измерение к-рой производилось в бомбе, помещенной на Цф. Установлено, что с увеличением ускорения скорость горения не содержащего Al ТРТ уменьшается на 10—30%, возрастает объем остатка ТРТ после завершения горения. На скорость горения ТРТ с Al ускорение не влияет. Влияние ускорения на скорость горения должно учитываться при расчетах баллистики зарядов ТРТ.

19. Определение температуры поверхности воспламенения баллиститных топлив при низком давлении. I. Измерение с помощью термопар. — AIAA

Journal, 1970, 8, № 7, 1314—1321. Suh N. P., Tsai C. L., Thompson C. L., Jr., Moore J. S. РЖХим, 1971, 3П256.

С помощью термопар замерялась т-ра Пв воспл. балл. ТРТ марки М-2 состава (вес. %): НЦ 76,65, НГ 19, графит 0,3, ДФА 0,65,  $\text{KNO}_3$  1,  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  1,5, плотность 1,5—1,64  $\text{г}/\text{см}^3$ , теплопроводность 5,5·10<sup>4</sup>  $\text{кал}/\text{см}\cdot\text{с}^\circ\text{К}$ , теплопроводность 1060  $\text{ккал}/\text{кг}$ . В заряд ТРТ помещались термопары: индивидуальная для замера т-ры при самовоспл., алюминийхромелевая — в процессе воспл. ТРТ от лучистой энергии. Воспл. заряда происходило при 214° и т-ре на Пв 300—315° при 0,07, 0,35 и 0,7  $\text{кГ}/\text{см}^2$ . Определен т-рный профиль ТРТ по глубине заряда при воспл.

20. Исследование газофазных реакций, протекающих вблизи горящей поверхности двухосновного твердого ракетного топлива. — AIAA Paper, 1970, № 124, 7pp. Thompson C. L., Jr., Suh N. P. РЖХим, 1970, 20П196.

С использованием модели горения ТРТ, предусматривающей 6 зон: тв., пенообразную, парогаз., темную, пламенную, конечных пр-тов — экспериментально с помощью высокоскоростной фотографии и осциллографии исследуются т-ра в зонах и влияние нач. т-ры заряда на скорость горения ТРТ при низких давл. Теор. расчетом получены кривые изменения скорости горения ТРТ в пределах 1—7  $\text{мм}/\text{с}$  в зависимости от т-ры заряда в интервале 25—80°С. Получено удовлетворительное соответствие между эксперим. и теор. данными, что позволяет рассчитывать баллистич. св-ва при разработке ТРТ.

21. Исследование теплового эффекта химических превращений вблизи горящей поверхности двухосновного твердого ракетного топлива. — AIAA Paper, 1970, № 125, 6pp. Kirby C. E., Suh N. P. РЖХим, 1970, 20П193.

Исследован тепловой эффект хим. превращений в беспламенной зоне вблизи горящей Пв двухосновного ТРТ марки М-2 при давл. от 0,02 до 14  $\text{кГ}/\text{см}^2$ . Тепловой эффект и потеря веса образца в зависимости от т-ры определяется с помощью дифференциального сканирующего калориметра DSC-1 и термогравиметра TGS-1 фирмы Перкин—Эльмера, для чего образцы ТРТ в Al-оболочке подвергают программир. нагреву в вакуумируемой камере.

22. Газофазные реакции вблизи горящей поверхности нитроглицеринового твердого ракетного топлива. — AIAA Journal, 1971, 9, № 1, 154—159. Thompson C. L., Jr., Suh N. P. РЖХим, 1971, 14П254.

23. Реакции вблизи горящей поверхности нитроглицеринового твердого ракетного топлива. — AIAA Journal, 1971, 9, № 2, 317—320. Kirby C. E., Suh N. P. РЖХим, 1971, 16П242.

Приводятся рез-ты изучения тепловых эффектов р-ций, протекающих вблизи горящей Пв при беспламенном горении НГ ТРТ марки М-2 при давл. 0,02—14 ат с помощью ДСК и термогравиметрич. анализа. Найдено, что тепловой эффект изменяется от 280  $\text{кал}/\text{г}$  при 0,002 ат до 580  $\text{кал}/\text{г}$  при 7 ат. Резкие скачки теплового эффекта наблюдались при 0,14, 1,4 и 7 ат, к-рые объясняются протеканием дискретных во времени газофазных р-ций на расстоянии сотен мк от горящей Пв. Полученные рез-ты необходимы при разработке механизма горения ТРТ.

24. Горение твердых ракетных топлив на основе нитроэфиров в присутствии соединений свинца. — Combust. Sci. and Technol., 1971, 2, № 5—6, 307—327. Newkin D. J., Hicks J. A., Powling J., Watts H. РЖХим, 1971, 17П232.

Исследовалось влияние на скорость горения и состав пр-тов сгорания нитроэфир. ТРТ добавки соединений свинца. Измерения производились в бомбе постоянного давл., т-ру замеряли Pt/Pt—Rh термопарой, зоны горения фотографировали со скоростью 32 кадр/с. Установлено, что добавка соединений (ММА и метилакрилат). Найдена зависимость состава пр-тов сгорания НГ НЭ, гелей и НГ ТТ при добавлении соединений Pb связана с экзотермич. восстановлением  $\text{NO}_2$  в  $\text{NO}$ ,  $\text{N}_2\text{O}$  и  $\text{N}_2$  в пр-тах сгорания.

25. Исследование влияния электрических полей на скорость горения твердых ракетных топлив. — AIAA Paper, 1971, № 174, 8pp. Bestgen R. F., Wright H. E. РЖХим, 1971, 16П238.

Исследуется влияние эл. полей на скорость горения ТРТ, содержащих  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  и горюче-связывающие: полибутиадиен или пластифицир. НЦ. Использовалась электротехн. измерительная аппаратура, ИКС и ГЖХ. Скорость горения определяли в спец. приборе типа «Оптрон». Скорость горения ТРТ на основе НЦ уменьшалась при напряжении 5 и 15 кв с 0,17 до 0,12—0,13/1 ат, с 0,45 до 0,37—0,38/5 ат, с 0,65 до 0,55/10 ат. Связано это с влиянием эл. полей на электроны в зоне горения.

26. Влияние твердых частиц примесей на горение двухосновных твердых ракетных топлив. — Combust. Sci. and Technol., 1972, 6, № 1—2, 37—46. Datta A., Suh N. P., Mc Millan H. K. РЖХим, 1973, 7П248.

Исследовано влияние тв. частиц примесей, попадающих в ТРТ марки М-2 при его произв-ве, на термохим. процессы при горении зарядов ТРТ. В кач-ве модели, имитирующей технол. примеси, применяли 0,05, 0,25, 1,25, 6,25 вес. %  $\text{Al}_2\text{O}_3$  с размерами частиц 0,05, 0,3, 1, 5, 25 мкм. Установлено, что скорость горения ТРТ при давл. 3—5 ат повышается с увеличением конц-ии и степени дисперсности частиц  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Полученные данные учитываются при разработке технол. процессов получения зарядов ТРТ с заданными баллистич. св-вами.

27. Термическое и микроскопическое изучение поведения конденсированной фазы нитроцеллюлозы в двухкомпонентных твердых ракетных топливах. — Anal. Calorim. Vol. 3. New-York—London, 1974, 757—775. Morrow S. I. РЖХим, 1975, 16П287.

С целью изучения поведения конденс. фазы ТРТ разработана и использована новая методика на основе ДТА. Дополнительно использованы общеизвестные методы анализа: калориметрия, термогравиметрия, ТСХ. Проведенные исследования показали, что применение микроскопа для изучения конденс. фазы в ТРТ позволило обнаружить и произвести замер превращений, фазовых изменений и разл. ТРТ на стадии сгорания. Для процесса разл. ТРТ имеют важное значение происходящие в Кт физ. превращения, изменяющие его активность.

28. Экспериментальное исследование места и механизма действия катализаторов в двухкомпонентных ракетных топливах. — AIAA Paper, 1974, № 124, 8pp. Kubota N., Ohlemiller T. J., Caveny L. H., Summerfield M. РЖХим, 1974, 18Б1061.

Фотографически и с помощью тонких термопар исследована структура зоны горения порохов на основе НКЛ и тринитрата триметилолэтана с добавкой Кт, приводящих к уменьшению скорости горения ( $u$ ) от давл. ( $p$ ) в некотором диапазоне его изменения (салцилаты Pb и Cu). Сделан вывод, что в модели горения катализир. порохов необходимо учитывать изменения в протекании р-ций как в зоне газификации, так и на Пв. Совместное действие Кт дает усиленный эффект.

29. Влияние порошкообразного металла на предел стабильного горения двухосновного топлива. — Proc. 11th Int. Symp. Space Technol. and Sci., Tokyo, 1975, Tokyo, 1975, 149—156. Kubota N., Kimura J., Masamoto T., Andoh E. РЖХим, 1977, 13П259.

30. Влияние внешнего радиационного теплового потока на скорость горения гомогенных твердых ракетных топлив. — Combust. and Flame, 1975, 24, № 2, 185—198. Ibiricu M. M., Williams F. A. РЖХим, 1975, 22П197.

Изучено влияние на скорость горения балл. ТРТ теплового потока, поступающего к заряду радиал. путем от внешнего источника, стенок камеры сгорания или пр-тов сгорания при работе двигателя. Расчетным и эксперим. методами установлено, что скорость горения зарядов ТРТ изменяется по линейному закону от 0,2 до 0,4  $\text{см}/\text{с}$  с увеличением внешнего теплового потока от 0 до 25  $\text{кал}/\text{см}^2\cdot\text{с}$ . Стабилизаторы горения повышают т-рную чувствительность

TPT, увеличивают скорость горения в макс. степени при т-рах Пв <550°К. Полученные данные необходимы для уточнения механизма горения TPT в камере горения РД.

31. Влияние давления и некоторых солей свинца на химические процессы при горении твердых ракетных топлив. — Combust. and Flame, 1975, 24, № 3, 369—380. Fifer R. A., Lannon J. A. РЖХим, 1976, 4П221.

Исследовано влияние давл. в интервале от 1 до 40 ат, добавок соли салициловой к-ты Pb(C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O<sub>3</sub>), PbO, H<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub> и NO<sub>2</sub> на состав пр-тов горения НЦ ТРТ. Методика исследования включала воспл. лучом лазера длительностью 1—2 с с энергией 8 кал/см·с Пл ТРТ толщиной 20—25 мк, весом 12 мг в бомбе объемом 25 см<sup>3</sup>. Состав пр-тов горения определяли с помощью ИК-спектрометра. Полученные в работе данные необходимы для разработки механизма горения ТРТ.

32. Влияние различных модификаций углерода на скорость горения ракетного топлива. — Nauc.-tehn. pregl. VTI, 1975, 25, № 8, 19—32. Jekic D., Djokovic L. РЖХим, 1976, 18П260.

Исследовано поведение различных модификаций углерода (сажа, активный уголь, графит) в топливе на основе НЦ и НГ при горении и св-ва использ. материалов. Анализ показал, что значит. эффект получен при использовании угля с размером частиц 0,1—0,01 мк пористой структуры. Исследовали также ГТ, содержащее 2% стеарата Pb.

33. Определение взрывобезопасности твердых ракетных топлив. — Prepr. Pap. 6th Symp. (Int.) Detonation, San Diego, Calif., 1976, S. I, s. a., 323—328. Pasman H. J., Gruysberg E. E. A., Groothuizen Th. M. РЖХим, 1977, 13Б1156.

Исследована возможность перехода горения в детонацию в случае одно- и многоканальных унитарных двух- и трехосновных ТРТ. Составы исслед. ТРТ не приведены. Описаны методики исследования и приводится тротиловый эквивалент для тех случаев, когда была получена детонация. Сообщены рез-ты полигонных испытаний зарядов диам. 80 см и весом 250 кг при инициировании пиротехн. составом при передаче детонации через влияние и испытаний в лаб. условиях.

34. Структура пламени и характеристики скорости горения модифицированных двухосновных твердых ракетных топлив. — 16th Symp. (Int.) Combust., Cambridge, Mass., 1976, Pittsburgh, Pa., 1976, 1201—1209. Kubota N., Masamoto T. РЖХим, 1978, 16П279.

Изучена структура, т-рные характеристики пламени и скорости горения модифицир. двухосновных ТРТ состава (%): 44 НЦ, 43 НГ, 11 ДЭФ, 2 этилцент. централа, сверх 100% добавлялись окислители NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> (I) и октоген. Установлено, что в присутствии тв. окислителей в структуре пламени ТРТ происходили изменения: возникла доп. зона горения I и светящаяся зона взаимодействия I с двухосновным ТРТ. Предложена модель горения модифиц. ТРТ.

35. Показатель степени в законе скорости горения двухосновных твердых ракетных топлив. — J. Ind. Explos. Soc., Jap., 1976, 37, № 2, 91—97. Sumi K., Kubota N. РЖХим, 1976, 21П220.

Исследованы баллистич. характеристики двухосновных ТРТ, содержащих октоген (I). Установлено, что при добавлении в рецептуру ТРТ (%: 0—1,00 этилцент. централа, 0—0,03 графита, 0—26,8 I, 0—1,97 салицилата или этилгексоата Pb) до 20% I скорость горения ТРТ при давл. 6—100 ат снижалась на 0,5—1,5 мм/с, т-рный профиль зоны вблизи Пв горения практически не изменялся. В составе ТРТ I является инерт. наполнителем в процессах протекающих у Пв горения, и высококалорийной добавкой в пламенной реакции.

36. Сравнительное изучение теплового излучения пламен органических перекисей и ракетного топлива. — J. Hazardous Mater, 1976, 1, № 3, 191—198. Groothuizen Th. M., Romijn J. РЖХим, 1977, 12И699.

С целью определения условий безопасного размещения складов, с орг. перекисями определены интенсивности теплового излучения (ТИ) пламен трет. бутилпербензоата в жидк. виде, перекиси циклогексанона и рез-ты сопоставлены с интенсивностью ТИ НЦ РТ (теплотворность 3600 дж/г). Показано, что 4 кг орг. перекиси дают ту же интенсивность ТИ, что и 1 кг РТ. Описана техника работы и методика измерений.

37. Горение двухосновного твердого ракетного топлива с добавкой никеля. — J. Ind. Explos. Soc., Jap., 1977, 38, № 6, 357—362. Kubota N., Hazama M. РЖХим, 1978, 10П251.

Исследовано влияние добавки 2% порошкообразного Ni с диам. частиц 5 мк на процесс горения НГ ТРТ. Установлено, что в присутствии Ni толщина темной зоны вблизи Пв горения ТРТ значительно уменьшается, т-ра пламени при низком давл. возрастает от 1000 до 1500—1700°, повышается стабильность и полнота горения ТРТ при низком давл. Ni не оказывает заметного влияния на скорость горения ТРТ, но улучшает баллистич. св-ва зарядов ТРТ.

38. Расчеты догорания продуктов неполного горения ракетных топлив в результате взаимодействия в зонах завихрения. — J. Spacecraft and Rockets, 1977, 14, № 9, 534—538. Victor A. C. РЖХим, 1978, 4П298.

Рассмотрена модель догорания в воздушной среде пр-тов неполного горения РТ при полете управляемых ракет на высотах ниже 30 км. Предложена кинетич. модель процесса горения, структура зоны горения и система ур-ний для расчета основных характеристик процесса догорания смесевых и НГ ТРТ.

39. Двухосновные твердые ракетные топлива с постоянной скоростью горения. — AIAA Journal, 1977, 15, № 11, 1545—1549. Singh H., Rao K. R. K. РЖХим, 1978, 12П248.

Дан обзор 36 работ, связанных с исследованиями катализир. НГ ТРТ, характеризующихся показателем степени в законе скорости горения (СГ)  $n < 0$ . В кач-ве стабилизаторов СГ предложены Pb-соли бутиксуксусной, N,N-бис-(2-этилгексил)-β-аминопропионовой, 2,4-диоксибензойной, салициловой, ацетилсалicyловой, стеариновой, метоксипропионовой, этоксисуксусной, маленоевой к-ты, PbO, PbO<sub>2</sub>, Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, PbS, молибдат Pb, Pb(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Неорг. соли Pb эффективны в конц-ии 4% для ТРТ с теплотворной способностью < 900—1250 ккал/кг. Добавки градиента увеличивают СГ без изменения величины  $n$ . Ag и Ag<sub>2</sub>O уменьшают влияние т-ры и давл. на СГ, пр-ные фенола типа 2,4-диоксибензальдегида, 1- или 2-нафтолы, 1,5-нафталиндиона, крезол, пирогалол, нитронафтол, 2,4-динитрорезорцин расширяют зону  $n=0$ . Добавки 10% Al, тонких проволочек Ta, Pb, Cu, Ag, Al, Mo увеличивают СГ, не изменяя область  $n=0$ . Добавки MgO, NiO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CoO, Cu<sub>2</sub>O, ZnO, SnO снижают СГ при давл. до 140 ат. Предложен гипотетич. механизм каталитич. действия со-лей Pb.

40. Горение алюминийсодержащих твердых ракетных топлив в ракетном двигателе. — AIAA Journal, 1978, 16, 736—739. Gahy A., Caveney L. H., Summerfield M. РЖХим, 1979, 1П263.

С помощью скоростной цветной киносъемки изучены процессы агломерации и горения частиц Al в ТРТ состава (%): 53,7 НЦ, 39,3 триинитрата триметилэтана, 7 динитрата ТЭГ и 13 Al с диам. частиц 6 и 50 мкм. Установлено, что при горении на Пв ТРТ образуются сферич. агломераты Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, размеры к-рых зависят от давл. и радиальной скорости потока пр-тов горения. Среди диам. агломератов уменьшался с 650 до 220 мкм и период существования от 40—100 до 5—9 мс при повышении давл. от 38 до 76 ат. Данные позволяют уточнить механизм горения ТРТ, выбрать оптим. режим работы камеры горения РД.

41. Изучение процесса разложения нитроцеллюлозных ракетных топлив и порохов с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии. — Thermochim. acta, 1978, 24, № 1, 133—138. House J. E., Flentge Ch., Zack P. J. РЖХим, 1978, 22П290.

Экспериментально определены тепловые эффекты процесса разл. 12 пром. образцов НЦ-порохов марок 473АА, IMR-4320, IMR-3031, 700Х и др. с помощью ДСК. Установлено, что перв. экзотермич. пик наблюдается при 185—190°. Все НЦ-пороха разлагались по двум схемам с образованием: 1) летучих пр-тов и 12—16% тв. остатка или 2) летучих пр-тов и 2—5% тв. остатка. Разложение по схеме 1 не сопровождалось воспл., выделялось тепла 416—518 ккал/кг; разл. по схеме 2 приводило к воспл., тепловой эффект составлял 179—227 ккал/кг. Различия в технологии произв-ва, предв. сушка НЦ-пороха при 100° от 2 час до 1 м-ца не оказывали влияния на тепловой эффект разл. Полученные данные позволяют уточнить механизм разл. пороха при повышенных т-рах.

42. Чувствительность некоторых твердых ракетных топлив. — J. Ind. Explos. Soc., Jap., 1978, 39, № 3, 130—135. Shirota K., Aoki I. РЖХим, 1978, 22П282.

Исследуется чувствительность к теплу, удару и трению нек-рых видов РТ. Показано, что модифицир. двухосновные топлива, содержащие >25% октогена или гексогена, обладают чувствительностью к внешним импульсам, близкой к ТНТ. Рассмотрены нек-рые теории и эксперим. данные, уточняющие механизм воспл. ТРТ при воздействии теплового потока.

43. Процесс горения ракетного топлива. — J. Jap. Soc. Aeronaut. and Space Sci., 1978, 26, № 293, 308—317. Kubota H. РЖХим, 1978, 22П287.

Обзор основных физ.-хим. факторов, влияющих на процесс горения двухкомпонентных и смесевых ТРТ.

## XII. АНАЛИЗ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПОРОХОВ, РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ

### 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП В НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЕ

1. Определение нитрат-ионов в смеси кислот и эфирах азотной кислоты электрометрическим методом. — J. Appl. chem., 1959, 9, № 8, 410—417. Easterbrook W. C. РЖХим, 1960, 38459.

Тт ионов  $\text{NO}_3^-$  р-ром соли Мора осуществлено электрометрич. методом с помощью электродов из Pb и из ферронихрома (60% Ni, 16% Cr и 24% Fe). Метод использован для анализа НС и НЦ. Пригоден для анализа НГ, динитрата ЭГ. Точность определения 0,01—0,04%.

2. Количествоное определение OH-групп в нитроцеллюлозах и продуктах их сочетания с кремний-органическими соединениями методом ИК-спектров. — Изв. высш. учебн. заведений. Химия и хим. технол., 1960, 3, № 1, 88—91. Клиниченко Э. А., Андреев П. А. РЖХим, 1960, 71889.

Для определения содерж. OH-групп в НЦ и пр-тов взаимодействия их с Si-орг. соединениями использовали максимум поглощения в ИК-области при 2,9 мк, обусловленной поглощением OH-групп. Градуировочная кривая получена снятием ИК-спектров 5 образцов НЦ, к-ре производилось на спектрофотометре ИКС-11 с линзой из NaCl в Пл толщиной 18—20 мк или суспензии в химически чистом вазелиновом масле. Содерж. OH-групп в образцах подсчитывали по содерж. нитратных групп, определенных по методу Лунге. Приведены рез-ты определений, свидетельствующие о хим. взаимодействии диметилдиметоксилиана с неэтерифицир. OH-группами НЦ.

3. Исследование методов определения азота в нитроцеллюлозе и азотной кислоте. VI. Быстрое определение азота методом титрования сульфатом закисного железа. — Japan Analyst, 1960, 9, № 2, 100—105. Miyakami T. РЖХим, 1960, 84537.

Исследована возможность определения N в НЦ и азотной к-те методом Боумена (Ind. Eng. Chem., 1915, 7, 766). НЦ р-ряют в 20 мл ац., к р-ру прибавляют по каплям воду и удаляют ац. выпариванием. Полученный порошок р-ряют в  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (т-ра < 10°) и титруют р-ром  $\text{FeSO}_4$  при охлаждении лед. юдой и прибавлении < 2 мл титранта в 1 мин (т-ра < 10°). Продолжительность определения 40—50 мин; рез-ты хорошо согласуются с рез-тами, полученными при применении нитрометра Лунге.

4. Определение азота в нитроцеллюлозе методом инфракрасной спектрометрии. — Analyt. Chem., 1962, 34, № 9, 1167—1169. Levitsky H., Norwitz G. РЖХим, 1963, 5Г150.

Для ИК-определения N в НЦ используют полосу поглощения нитратов при 6,0 мк. Из 12 исслед. р-рителей пригоден только ТГФ. Метод пригоден для НЦ с 12—13,6% N. Рез-ты, полученные ИК-методом, не зависят от источника получения НЦ и хорошо совпадают с рез-тами обычного метода с помощью нитрометра (расхождение  $\pm 0,09\%$ ).

5. Применение инфракрасной спектроскопии для определения степени этерификации молекулы целлюлозы. — Гласник Хем. друштва Београд, 1963, 28, № 10, 537—542. Новоградски М. РЖХим, 1966, 9Г243.

Кол-во групп  $\text{NO}_2$  в НЦ определяли измерением интенсивности поглощения при 6,1 мк. Погрешность метода 1,2%, продолжительность анализа неск. мин, объем пробы 5 мл р-ра НЦ (<12,5% N) в смеси эф.-сп. с конц-ней 2 г/100 мл.

6. Определение содержания азота в нитроцеллюлозе. — Chem. and Ind., 1963, № 25, 1031. Howard P. РЖХим, 1964, 3С276.

Проведено сравнение двух методов в определении N с применением сплава Деварда для восстановления нитратного N в аммиак. В первом методе НЦ гидролизовали в щел. среде в присутствии  $\text{H}_2\text{O}_2$ , в другом — конц.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Вопреки имеющимся лит. данным установлено, что для НЦ, относящихся к группе ди- и тринитратов Цл, оба метода дают хорошо согласующиеся рез-ты.

7. Уточненный способ вычисления при определении азота в нитроцеллюлозе методом инфракрасной спектроскопии. — Analit. Chem., 1966, 38, № 3, 522. Clarkson A., Robertson C. M. РЖХим, 1966, 20Г255.

Описан уточненный вариант вычислений для определения N при ИК-анализе НЦ по методу Левитского и Норвичца. Станд. отклонение 0,03%. Описанный способ вычислений позволяет проводить определение с точностью, не уступающей точности методов с применением нитрометров.

8. Микроскопическое определение степени нитрации нитроцеллюлозы по дисперсионным окраскам. — J. Appl. Polymer Sci., 1968, 12, № 1, 131—135. Kohlbeck J. A., Bolleter W. T. РЖХим, 1968, 21C400.

Степень нитрации НЦ определяли по окраске в поляриз. свете образцов НЦ, помещенных в жидкость с показателем преломления ( $n$ ), близким к  $n$  1,520 и для НЦ с 13,2—13,5% N в масле с  $n$  1,536. Получаемые по микроскопич. методу рез-ты совпадают с рез-тами определения N с применением стандарт. нитрометра Du Pont. Точность метода  $\pm 0,02\%$ .

9. Определение азота в ВВ и пороах с помощью активационного анализа на быстрых нейтронах. — Radiochim. acta, 1967, 7, № 4, 196—198. Rison M. H., Barber W. H., Wilkins P. E. РЖХим, 1969, 3Н755.

Для быстрого колич. определения N в ВВ и пороах предложено использовать р-цию  $^{14}\text{N}/\text{p}$ ,  $2\text{n}/^{13}\text{N}$ , протекающую при облучении образца быстрыми нейтронами. Точность определения 0,3%. Метод пригоден для непрерывного анализа на потоке.

10. Определение азота в нитроцеллюлозе. — Faserforsch. und Textiltech., 1967, 18, № 7, 351—52. Poller S. РЖХим, 1968, 16С359.

Разработан быстрый и достаточно точный метод, основанный на определении объема NO при обработке НЦ, р-ренной в конц.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (95,6%-ной), Нг. Приведена пропись методики определения. Средн. отклонения отдельных измерений  $\pm 0,05\%$ .

11. Определение степени нитрации нитроцеллюлоз рефрактометрическим способом. — J. Appl. Polymer Sci., 1968, 12, № 8, 1865—71. Kohlbeck J. A., Bolleter W. T. РЖХим, 1969, 8С444.

Тонкие Пл из НЦ толщиной  $\sim 0,0125$  мм анизотропны и имеют два показателя преломления при исследовании их в рефрактометре Аббе. Доказано, что разница в этих двух показателях преломления м. б. использована для точного определения степени нитрации. Ошибка определения  $\pm 0,01\%$ .

12. Сравнение методов определения азота в нитроцеллюлозе. — Nauchno-techn. pregl. INTDI, 1969, 19, № 8, 59—66. Savković R., Vojvodić I., Hristovski M. РЖХим, 1970, 17Н775.

Проведен анализ 10 образцов НЦ с различным N разными методами. Указаны недостатки и преимущества метода Деварда, ИК-спектроскопии и метода потенциометрич. Тт 0,2 и. р-ром сульфата ферро-аммония. Эталоном служил метод нитрометра. Установлено, что метод потенциометрич. Тт является самым быстрым, чувствительным и точным.

13. Некоторые условия микроопределения азота в нитратах целлюлозы по методу Дюма. — Сб. «Материалы 1-ой Конференции молодых ученых АН Кирг ССР, 1965». Фрунзе, «Илим», 1970, 290—291. Бакасова З. Б., Саркытова З. С. РЖХим, 1971, 13С368.

С целью подбора более простых способов определения N в НЦ сравнивали 3 метода: 1) полумикрометод Кельдаля, 2) метод Дюма и Прегля и 3) модифицир. метод Дюма. Наилучшие рез-ты дает третий метод. Доказана целебразность применения трубки для сожжения с боковым отростком определенных размеров (длина 180—260 мм, диам. 13 мм).

14. Определение азота в нитроцеллюлозе при разложении металлическим калием. — Сб. «Структура и модификация хлопковой целлюлозы». Вып. 5. Ташкент, «ФАН», 1972, 307—311. Муминова Р. А., Ташпулатов Ю. Т., Чумаченко М. Н. РЖХим, 1973, 22С513.

Навеску НЦ (2—3,5 мг) помещают в пробирку, воздух из к-рой предварительно вытеснен  $\text{CO}_2$ , затем в пробирку вносят 15—40 мг металлич. К и помещают ее в бомбу. Бомбу герметично закрывают и ставят на 5 мин в печь, нагретую до 900—950°. После охлаждения бомбы избыток К разлагают 5—6 мл конц. сп. и количественно переносят содержимое пробирки в мерную колбу. Цианид. плаве определяют амперометрич. Тт р-ром  $\text{AgNO}_3$  или комплексометрич. Тт р-ром комплексона III. Абс. ошибка менее  $\pm 0,3\%$ .

15. Макро- и полумикрометод ИК-спектроскопии для определения азота в сырой нитроцеллюлозе и нитроцеллюлозе, содержащейся в ракетном топливе. — Talanta, 1973, 20, № 1, 73—9. Norwitz G., Chasan D. E. РЖХим, 1973, 10П302.

Улучшена методика ИК-спектроскопии, предусматривается разбавление 0,3 г пробы до 50 мл. Калибр. кривую получают как функцию величины абсорбции от процента N. Метод м. б. изменен на полумикро, в этом случае 30 мг пробы р-ряют в 5 мл р-рителя. Калибр. кривая одна и та же.

16. Быстрое определение содержания азота в нитроцеллюлозе и других эфирах  $\text{HNO}_3$  при помощи модифицированного метода Деварда. — Anal. Chem., 1974, 46, № 2, 302—304. Smeenk J. G. РЖХим, 1974, 12Г230.

Описан быстрый и точный метод определения N в НЦ, ПЭТН и НГ. Титруют в присутствии 0,1%-ного р-ра бромкрезолового зеленого. Описана методика проведения анализа.

17. Применение нитрат-селективного электрода с жидкой мембраной при промышленном аналитическом контроле. — Rev. chim. (RSR), 1976, 27, № 12, 1085—1087. Hopărtean E., Zugravescu P., Achiră C. РЖХим, 1977, 14Г246.

Приведены рез-ты, полученные при применении нитрат-селективного электрода с жидкой мембраной (на основе 0,1%-ного р-ра нитрата крист. фиол. в нитро-бзл) для определения  $\text{HNO}_3$  в смеси  $\text{H}_2\text{SO}_4$  с  $\text{HNO}_3$ , применяемой для нитрования Цл,  $\text{NO}_3^-$  в пороах и СВ. Проведено сравнение потенциометрич. метода с волюметрич. гравиметрич. и фотометрич. методами определения.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРОЦЕЛЛЮЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

1. Определение при помощи ИК-спектроскопии нитроцеллюзы в смесях целлюлозных высокомолекулярных соединений. — *Analyt. Chem.*, 1959, 31, № 8, 1315—17. Rosenberger H. M., Shoemaker C. J. РЖХим, 1960, 34595.

Разработан способ колич. определения НЦ в смесях, содержащих различные Цл (ацетил-Цл, этил-Цл), по полосе 11,92 мк, соотв-щей колебаниям нигратных групп. Для построения калибр. кривой были использованы эталонные смеси НЦ с ацетил-Цл, этил-Цл и др. Наибольшие отклонения рез-тов анализа из искусств. смесей  $\pm 1\%$ , среди, ошибки  $\pm 0,4\%$  при содерж. НЦ 1—80%.

2. Колориметрическое определение нитроцеллюзы в лаках. — *Farbe und Lack*, 1959, № 10, 564—565. Kälke E. РЖХим, 1960, 79478.

Основывается на определении окрашенных ди- и тринитросоединений, образующихся при омылении НЦ в водн. р-ре KOH при добавлении орг. р-рителей. Применение фотометра Лейца для колориметрич. измерений дает более точные рез-ты, чем измерения с помощью спектрального фотометра.

3. Определение нитроцеллюзы. — *J. Oil and Colour Chemists' Assoc.*, 1961, 44, № 5, 308—310. Vollmann H. F. РЖХим, 1962, 1П203.

Описаны недостатки метода определения НЦ в красках с помощью ДФА и более совершенный метод с использованием реагента Гриса — (смесь 1%-ного р-ра сульфаниловой к-ты и 0,1%-ного р-ра  $\alpha$ -нафтиламина в 30% AcOH).

4. Полярографический полумикроанализ для определения нитроцеллюзы в целлюлоиде. — *Rassegna chim.*, 1964, 16, № 4, 176—179. Curti R., Rigatti V. РЖХим, 1965, 9C488.

Разработан способ полярографич. полумикроанализа для быстрого определения НЦ в целлюлоиде в присутствии орг. азотсодержащих в-в и др. в-в (камфора, ДБФ, трикрезилфосфат, кастровое масло, ДФА, мочевина, дифенилмочевина, сажа, CdS, TiO<sub>2</sub>, ZnO). Способ неприменим в присутствии хромата Pb. В кач-ве р-рителя используют NH<sub>4</sub>SCN/NH<sub>3</sub> при соотн. 1/3. Полярограмму снимают через 2—3 часа после р-рения. Метод менее точен, чем метод Лунге, но более быстро может применяться в анализе лаков и эмалей на основе НЦ.

5. Микроопределение нитратов и нитраминов. I. Титриметрический метод, основанный на восстановлении железом (2+), титаном (3+) и их смесью. — *Talanta*, 1969, 16, № 10, 1383—1391. VIII. Awad W. I., Hassan S. S. M. РЖХим, 1970, 5Г228.

Предложены методы определения микрокол-в нитратов орг. оснований, неорг. нитратов и нитраминов. Приводится подробная методика определения. Методы проверены при анализе чистых препаратов KNO<sub>3</sub>, нитрогуанидина, нитратов мочевины, ПЭТрН, гексагидро-1,3,5-тринитро-S-триазина, тринитрата Цл.

6. Определение нитроцеллюзы и поливинилнитрата методом осциллографической полярографии. — *C. r. Acad. Sci.*, 1970, С 270, № 2, 202—203. Roiland G., Vignaud M. РЖХим, 1970, 13Г323.

Методом осциллографич. полярографии изучено восстановление на капающем Hg-электроде НЦ (12,6% N) и ПВН в ДМСО на фоне 0,5M р-ра LiNO<sub>3</sub>. НЦ дает пик при  $-1,45$  в. Высота пика пропорциональна конц-ии в-ва и ка-2%.

7. Анализ полимеров по спектру поглощения в ИК-области. I, II. — *Jas. Plast.*, 1970, 21, № 7, 116—120, № 8, 117—121. Ибоути М. РЖХим, 1971, 4C780—4C781.

I. Кратко рассмотрены принципы, на к-рых базируется анализ полимеров по спектру поглощения в ИК-области. II. Приведены ИК-спектры пластиков на основе ацетил-Цл, ацетобутират ацетил-Цл и НЦ.

8. Количественное определение нитроцеллюзы в алкидно-нитроцеллюзных лаках с помощью ИК-спектроскопии. — *J. Mater.*, 1971, 6, № 4, 766—773. Ages D. T., Bowen B. C. РЖХим, 1973, 18C868.

9. Определение нитроцеллюзы в среде смеси ацетон—изопропиловый спирт методом постояннотоковой полярографии. — *Rev. Polarogr.*, 1972, 18, № 5—6, 51—54. Mizuguchi J., Ueno K. РЖХим, 1973, 13Г243.

Предложен полярографич. метод определения НЦ в р-рах. В среде смеси ац.—изо-PrOH (1:5) на фоне NaClO<sub>4</sub> НЦ образует хорошо выраженную волну восстановления, высота к-рой пропорциональна конц-ии до  $0,6 \cdot 10^{-3}$  M в пересчете на NO<sub>2</sub>-группы. Метод использован для определения содерж. НЦ в эмульсии Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в ац.

10. Определение общего содержания полимера в промышленных материалах методом гель-хроматографии. — *J. Chromatogr.*, 1975, 108, № 2, 397—400. Hillman D. E., Paul J. I. РЖХим, 1975, 22Г226.

На примере полизобутилена, метакрилата и НЦ показана возможность определения общего содерж. полимеров в их смесях с низкомол. в-вами (пластификаторы, масла и др.) методом хр-фии на колонках (1,2 м  $\times$  9,6 мм), заполненных стирогелем 300 A, 60+100+200+500 A и 60+100+200+500+ $+5 \cdot 10^4$  A соотв. при скорости элюирования 1 мл/мин, применении ТГФ в кач-ве пластификатора и использовании рефрактометра в кач-ве детектора.

## 3. АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ПОРОХА

1. Полярографическое определение дигидрофталата в нитроглицериновых порохах. — *Talanta*, 1959, 2, № 1, 79—87. Williams A. F., Кепуон D. РЖХим, 1960, 65201.

Прямое определение ДБФ в присутствии НГ возможно только с помощью осциллографич. полярографа. На фоне смеси 0,2M р-ра (CH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>NH и CH<sub>3</sub>OH (1:1) ДБФ образует два пика (E<sub>1,2</sub> = 1,52 в и —1,83 в относительно донной (1:1) ДБФ слегка смещается в отрицат. область при увеличении конц-ии НГ; высота пика ДБФ заметно увеличивается в присутствии НГ, но при конц-ии НГ > 80 мг/мл зависимость высоты пика ДБФ от его конц-ии не зависит от содерж. НГ.

2. Гравиметрическое определение ацетата целлюлозы в порохах, содержащих нитроцеллюзозу и нитроглицерин. — *Analyt. Chem.*, 1959, 31, № 7, 1224—26. Fletcher A. N., Pierson R. H., Gantz E. St. C. РЖХим, 1960, 30587.

Для анализа порохов, содержащих ацетат (I) и нитрат (II) Цл, триацетат и тринитрат глицерина, соли Pb, 4 г пробы настаивают с 250 мл гидро-лизующего р-ра (0,45 ± 0,05 н. р-ре KOH в смеси 49% эф., 46% сп. и 5% воды) 15 час. В этих условиях I образует Цл (III), а II превращается в р-римый в воде пр-т. После кипячения с 60 мл 50% AcOH в течение 6 мин осадок III отфильтровывают, промывают, сушат. Погрешность метода 1%.

3. Фотометрическое определение диэтил-, дигидро- и диоктилфталатов в ВВ. — *Analyt. Chem.*, 1959, 31, № 12, 2012—2015. Norwitz G. РЖХим, 1960, 56811.

ДЭФ, ДБФ и диоктилфталаты определяют фотометрированием образующихся из них окрашенных гидроксамовых к-т. Мешающие определению НГ и ДНТ восстанавливают TiCl<sub>3</sub>. Влияние 2-нитро-ДФА парализуют, производя измерения при 650 мк. Средн. ошибка 0,086%. Метод не пригоден для определения других эфиров фталевой к-ты.

4. Анализ порохов в неводных средах. Определение производных дифениламина. — *Chim. analyt.*, 1961, 43, № 4, 169—173. Marvillet L., Tranchant J. РЖХим, 1962, 2Д172.

ДФА определяют в среде лед. AcOH и Ac<sub>2</sub>O потенциометрич. Тт 0,03 н. р-ром HClO<sub>4</sub> в AcOH при 0°, 2-нитро-ДФА и 2,4-динитро-ДФА титруются при

съединением присутствии раздельно в среде ДМФА или пиридина 0,05 или 0,1 н. р-ром гидроокиси трибутилметиламмония в изо- $C_3H_7OH$ , N-нитрозо-ДФА определяют с помощью α-нафтиламина. Тт проводят в атмосфере  $N_2$ .

5. Полярографическое определение диметил- и дибутилфталата в порохах с применением амальгамы цинка для устранения влияния нитроглицерина. — Analyst, 1961, 86, № 1022, 338—342. Towrend J., Macintosh E. РЖХим, 1961, 22Д153.

НГ предварительно восстанавливают с помощью амальгамы  $Zn$ , а затем фталаты определяют на фоне  $(CH_3)_4NBr$ ;  $E_{1/2} = -1,65$  в. (относительно  $Hg$ -анода).

6. Полярографическое определение некоторых компонентов бездымного пороха. — Chem. weekbl., 1962, 58, № 39, 477—482. Ligtenberg H. L. РЖХим, 1963, 9Н343.

7. Определение триацетина в нитроглицериновом порохе при помощи газовой хроматографии. — Explosivstoffe, 1963, 11, № 5, 93—95. Porte W. A. de la, Ligtenberg H. L. РЖХим, 1964, 5Н495.

Описано определение  $C_3H_5(OOCCH_3)_3$  в НГ-порохе путем ГЖХ. Условия опыта: колонка (2220×4 мм) с Целитом 545 и жидк. фазой — силиконом E 301, т-ра колонки 200°, газ  $N_2$  со скоростью 1 л/час; «внутр. стандарт» — ди- $n$ -пропилфталат, детектор — катарометр при т-ре 200°. Точность анализа на модельных смесях <3%. Приведены хр-мма и калибр. кривая.

8. Применение хлорной кислоты в анализе твердых ракетных топлив. — Analyst. Chem., 1963, 35, № 8, 1058—60. Macorkindale J. B., Lamond J. J. РЖХим, 1964, 1Г162.

При определении неорг. компонентов одно- (НЦ) и двухосновных (НЦ и НГ) ТРТ резкое сокращение продолжительности анализа и существенное повышение его точности достигаются разл. проб нагреванием с конц.  $HClO_4$  в течение <1 часа. Образование азеотропной смеси и исключение стадии выпаривания досуха снижают мех. потери, а также потери за счет улетучивания определяемых компонентов. В получении совершенно прозрачном р-ре определяют Pb полярографически или комплексонометрически, Pb+Al комплексонометрически, Си и Pb полярографически, K — пламеннофотометрически или гравиметрически с тетрафенилборнатрием и  $SO_4^{2-}$  — гравиметрически в виде  $BaSO_4$ .

9. Количественное определение нитроглицерина методом Шульце—Тимана. — Analyst, 1963, 88, № 1051, 809—813. Mustafa A., Dawoud A. F. РЖХим, 1964, 10Г173.

Метод Шульце—Тимана, применяемый для определения N в орг. соединениях, использован для определения содерж. НГ в порохах и динамите. Ошибка определения 0,02—0,04%. Определению не мешают ДФА, диэтилдиметилдифенилмочевина, дипентилфталат, ДНТ и парафиновые масла.

10. Идентификация N-нитрозо- и нитродифениламинов методом двухмерной тонкослойной хроматографии. — J. Chromatogr., 1964, 14, № 1, 65—70. Yasuda S. K. РЖХим, 1965, 1Г217.

Методом двухмерной хр-фии в тонком слое разделены и идентифицированы 19 N-нитрозо- и нитро-ДФА. Тщательно перемешанную однородную смесь из 30 г СГ G, 3 г Zn-пыли и 65 мл воды наносят тонким слоем на стеклянные пластиинки. Перед употреблением пластиинки выдерживают 1—2 часа при 110°. Приведена методика проведения идентификации.

11. О новых методах исследования твердых топлив. Сообщ. I. Полярографический анализ твердых топлив. — Explosivstoffe, 1964, 12, № 7, 149—157. Frey M. РЖХим, 1965, 9Н545.

Разработан полярографич. метод колич. определения состава балл. пороха (НГ, ДНТ, ТНТ, 2-нитро-ДФА, ДЭФ, ДБФ и диамилфталатов). Ароматич. нитросоединения определяются полярографически в присутствии НГ после его восстановления в пробе р-ром сульфата железа. Фталаты определяются в при-

сутствии НГ и ароматич. нитросоединений после гидрирования их на Pt—Кт. Для определения ДНТ в присутствии ТНТ применяются калибр. полярограммы искусств. смесей. Разработан ряд дополнительных к основному буферных р-ров для определения каждого компонента анализируемой смеси.

12. Выделение дифениламинов и резорцина в твердых ракетных топливах методом тонкослойной хроматографии. — Пат. США, кл. 260—576, № 3335185, заявл. 30.06.65, опубл. 8.08.67. Dykes H. W. H. (SA). РЖХим, 1968, 22П235П.

Предлагается методика колич. определения в НЦ ТРТ резорцина, 2-нитро-ДФА и пр-тов их разл. с применением ТСХ в закрепленном слое адсорбента (СГ-гипс) в неск. стадий с применением различных р-рителей: сероуглерода, трихлорэтана, ЭА, ац., бзл., воды. Колич. определение производится сравнением площади полученных пятен с эталонными пятнами известного кол-ва пр-та  $AgNO_3$  в  $CH_3OH$  и далее 1 н. р-ром  $NH_4OH$  в воде.

13. Фотомикрографический и микрорадиографический методы для качественного анализа твердых ракетных топлив. — Analyst. Chem., 1965, 37, № 6, 772—773. Yee T. B. РЖХим, 1965, 20П147.

Установлено, что с помощью фотомикрографии в поляриз. свете при увеличении в 45 раз можно определить структуру и распределение кристаллов ПХ аммония и микрочастиц Al в ТРТ на основе НЦ. Микрорадиографич. метод с использованием рентгеновских лучей с длиной волны 8 Å позволяет определить в ТРТ распределение и структуру НЦ. Для того, чтобы определить распределение частиц Al, образец ТРТ перед анализом обрабатывают водой, к-рая удаляет из ТРТ микрочастицы ПХ аммония.

14. Применение тонкослойной хроматографии для качественного и количественного анализа порохов. — Explosivstoffe, 1967, 15, № 2, 33—37. Campero P. del. РЖХим, 1967, 18Н604.

15. Определение летучих компонентов в твердых веществах и высококипящих жидкостях методом газо-жидкостной хроматографии. — Analyst. Chem., 1967, 39, № 2, 157—162. Rice D. D., Trowell J. M. РЖХим, 1967, 14Г157.

Приведена схема прибора. Навеску пробы помещают в спец. испаритель, продувают в течение 1 мин Не в колонке, заполненной хромосорбом Р и нагретой до 150°, вдвигают пробу в нагретую зону испарителя, улавливают испаряющиеся в-ва в передней части хроматографич. колонки при 25° или в спец. ловушке, заполненной карбованцом М на хромосорбе Р при —196°, а затем нагревают ловушку до 200° и хроматографируют выделенные в-ва. Приведены примеры определения в частности  $EtOH$  и  $H_2O$  в НЦ; ац.,  $MeOH$ , изо- $PrOH$  и  $H_2O$  в триацетине и т. д.

16. О новом методе исследования порохов. Сообщ. II. Количественный и качественный анализ пороховых зарядов с помощью тонкослойной хроматографии. — Explosivstoffe, 1967, 15, № 3, 57—64. Ripper E. РЖХим, 1967, 21Н604.

Разработан метод анализа пр-тов превращения ДФА, введенного в кач-ве стабилизатора в порохе на основе НЦ и НГ. Исследуемые пр-ты экстрагируются из навески пороха ДХМ 48 час в приборе Сокслета и подвергают ТСХ на кизельгуре (толщина слоя ~0,4 мм). Р-ритель — тройная смесь  $C_6H_6:CCl_4:C_2H_4Cl_2 = 5:3:2$ . Приведены методики проведения определения.

17. Микроопределение криолита в кордитах методом сжигания в кислороде. — Mikrochim. acta, 1967, № 3, 535—538. Gallacher E. J., Wright H. РЖХим, 1968, 2Н717.

Описан метод анализа кордитов, содержащих в кач-ве пламягасителей криолиты Na или K, сжиганием образца в атмосфере  $O_2$  с послед. определением иона  $F^-$  при Тт  $Th(NO_3)_4$  или колориметрич. методом.

18. Спектрографическое определение канальной сажи в твердых ракетных топливах для небольших армейских ракет. — Talanta, 1967, 14, № 5, 603—606. Galan M., Norwitz G. РЖХим, 1968, 14П250.

Метод позволяет проводить анализ с точностью 0,01—0,02%. Для отделения канальной сажи от НЦ и др. орг. в-в ТРТ р-ряют в морфолине и фильтруют через спеченный фарфоровый тигель с вставкой из асбестовой ткани. Затем сажу р-ряют, помещая тигель в кипящую  $\text{HNO}_3$  на 3 часа. Р-р фильтруют и измеряют его светопоглощение на спектрофотометре. Метод позволяет определять канальную сажу в ТРТ при ее содерж. в пределах 0—0,5%.

19. Тонкослойный хроматографический и спектрофотометрический анализы соединений в двухкомпонентных ракетных топливах. — J. Chromatogr., 1968, 38, № 1, 47—53. Macke G. F. РЖХим, 1969, 13П292.

Разработан метод определения НГ (I), триацетина (II), 2-нитро-ДФА (III) и резорцина (IV) в двухкомпонентных ТРТ в процессе их хранения на основе ТСХ и спектрофотометрии. I и II спектрофотометрируют в ИК-области, IV в УФ, а III определяют колориметрически. По предварительно построенным калибр. кривым определяется содерж. каждого компонента. Точность определения (%): для I 0,59, II 1,91; III 0,76, IV 1,13. Анализ проводится с 40 мг экстракта (получают в аппарате Сокслета экстрагированием ТРТ эф.) на одной хроматографич. пластине.

20. Газохроматографическое определение остатков растворителей в производстве бездымных порохов. — Explosivstoffe, 1968, 16, № 6, 121—135. Mehlhose K., Rudo W. РЖХим, 1969, 21Н764.

21. Разделение и идентификация компонентов порохов с помощью тонкослойной хроматографии. — Explosivstoffe, 1968, 16, № 7, 152—154. Evendijk J. E. РЖХим, 1969, 21Н760.

22. Определение содержания нитроглицерина в баллиститных твердых ракетных топливах методом инфракрасной спектроскопии. — Trans. III. State Acad. Sci., 1969, 62, № 2, 170—174. Scism A. J. РЖХим, 1970, 12П379.

Для определения содерж. НГ вместо Тт  $\text{TiCl}_3$  в р-ре ДХМ, к-рое требует значит. затраты времени, фиксир. т-ры, инерт. среды, хранения в темноте и ежедневной проверки титра  $\text{TiCl}_3$ , предлагается метод ИКС. НГ экстрагируют 12 мк и по калибр. графику определяют содерж. НГ (%) в ТРТ. Сравнение метода ИКС с Тт  $\text{TiCl}_3$  показало хорошую сходимость рез-тов анализа на эталонных р-рах.

23. Анализ порохов методом ИК-спектроскопии. — Indian J. Technol., 1970, 8, № 1, 33—34. Sinha S. K., Survé R. N., Bohadur K., Patwardhan W. D. РЖХим, 1970, 17Н767.

Для анализа порохов, содержащих НГ, ДНТ, ДБФ и карбамиды, используется метод ИК-спектроскопии с кюветами 0,1 мм. Образец пороха экстрагируют, р-ритель упаривают в вакууме, остаток р-ряют в ХЛФ. Для анализа используют полосы: для НГ  $290 \text{ см}^{-1}$ , для ДНТ  $1600 \text{ см}^{-1}$ , для ДБФ  $1725 \text{ см}^{-1}$ , для этилцентралита  $1495 \text{ см}^{-1}$ . Точность определения до 0,5% при конц-ии НГ в р-ре от 0,4625 до 4,625%.

24. Применение хроматографической экстракции для анализа двухкомпонентных взрывчатых веществ. — Analyst. Chem., 1970, 42, № 1, 107—109. Landham G. K., Wickham A. A., Dubois R. J. РЖХим, 1970, 14Г248.

Метод успешно применяется для определения НГ, триацетина, 2-нитролонке, заполненной СГ II—III степени активности по Брокману. Определение проводится спектрофотометрически.

25. Газохроматографический анализ взрывчатых веществ. — Explosivstoffe, 1972, 20, № 11—12, 197—202. Sopranetti A., Reich H. U. РЖХим, 1973, 15Н632П.

Описан метод колич. ГХ-определения НГ и других экстрагируемых компонентов порохов. Показана возможность определения неск. в-в одновременно. Описаны три примера анализа, в к-рых приводятся различные комбинации след. в-в: НГ, ДФА, 2-нитро-ДФА, этилцентралит, резорцин, триацетин, ме-

тилфенилуретан, 2-4-ДНТ, ДБФ. Приведены составы сорбентов-наполнителей, условия проведения и рез-ты анализов. Отклонения во всех случаях не превышают 2,5%.

26. Определение свинца в ракетном топливе методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. — Talanta, 1976, 23, № 6, 473—474. Wood E. J., Gonzalez R., Blanco J. A., Rucci A. O. РЖХим, 1976, 24Г131.

Описано атомно-абсорбц. определение Pb в различных типах РТ, основанное на экстракции его 10%-ной AcOH. Определение Pb производят на СФМ FMQ-11 фирмы Carl Zeiss с использованием воздушно-ацетиленового пламени. В кач-ве резонансной использовалась линия 283,3 нм. Рез-ты хорошо согласуются с рез-тами определения Pb осаждением в виде хромата. Относит. стад. отклонение 3,1%. Возможно одновременное определение Си.

27. Жидкостная хроматография высокого давления для определения дифениламина, централита ( $N,N$ -диэтилдифенилмочевины) и их производных в стабилизированных порохах. — Inform. chim., 1976, № 158, 209—212. Gorin Ph., Lebert M., Stephan M., Zeller B. РЖХим, 1977, 7Н341.

Жидкостную хр-фию высокого давл. использовали для разделения и определения стабилизаторов порохов. Работали на хроматографе Вариан-4100 с колонкой, заполненной микроструктурир. СГ с размером частиц 5 мк и уд. Пв  $500 \text{ м}^2/\text{г}$ , УФ-детектором ( $\lambda$  254 нм). Погрешность определения 3—5%.

28. Быстрое и точное определение нитроглицерина методом Шульце—Тимана. — Analyst, 1976, 101, № 1204, 549—552. Dawoud A. F., Wahid A. A., El-Damaty A. РЖХим, 1977, 2Г266.

Предложен улучшенный вариант описанного ранее (РЖХим, 1964, 10Г173) метода определения НГ в порошках и динамите.

29. Полярографическое определение нитроглицерина во взрывчатых веществах. — Bull. Soc. chim. belg., 1977, 86, № 1—2, 17—21. Steeman E. РЖХим, 1977, 18Н320.

Описано применение импульсной полярографии для колич. и качеств. определения НГ, ТНТ, ДНТ, ДЭФ и 2-нитро-ДФА в смесевых ВВ. Описан также колориметрич. метод определения НГ. Полярографич. определения велись при  $25 \pm 0,1^\circ$  на приборе Метром Полярекорд E506. Воспроизводимость рез-тов 0,5% abs. и 2,3% относит. Колориметрич. определения производились на спектрофотометре Перкин—Эльмер 55.

30. Анализ стабилизаторов взрывчатых боевых зарядов и их продуктов превращения. — Chimia, 1977, 31, № 7, 275—276. Reich H. U. РЖХим, 1977, 23Г266.

Показана возможность определения ДФА (I), применяемого в кач-ве стабилизатора ВВ, и  $\text{Ph}_2\text{NNO}$ , моно-, ди- и тринитро-I, образующихся в процессе хранения ВВ, методом ГХ после превращения I в термически устойчивое гептафторбутирильное пр-ное действием гептафтормасляного ангидрида.

#### 4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПОРОХОВ

1. Критическое исследование методов определения стойкости порохов и ВВ при хранении. — Explosivstoffe, 1959, 7, № 3, 45—50. Gross W. H. РЖХим, 1960, 2349.

Предпринята попытка рассмотреть вопросы механизма медленного разл. и спределения хим. стойкости ВВ. Произведена теор. оценка метода определения хим. стойкости при хранении бездым. порохов путем экстраполяции по закону Аррениуса скорости разл. при высоких т-рах на т-ры хранения. Для НГ-пороха по времени до появления бурых паров при  $75—135^\circ$  рассчитан коэф. А, пропорциональный энергии активации в ур-нии Аррениуса. Отмечено, что при понижении т-ры А уменьшается.

**2. Критическое исследование методов определения стойкости порохов и ВВ при хранении.** — Explosivstoffe, 1959, 7, № 4, 71—76; № 5, 91—95. Gross W. H. РЖХим, 1960, 6372.

Приведен обзор и сопоставление рез-тов старых работ различных авторов, касающихся экстраполяции рез-тов высокот-рных испытаний хим. стойкости колл. порохов на более низкие т-ры. Сделана попытка связать энергию активации распада НЦ в различных интервалах т-р, полученные по времени разл. до появления бурых паров, с теплотами р-ций образования  $N_2O_4$  из  $NO_2$  и  $NO_2$  из  $NO$  и  $O_2$ . Изложен метод расчета хим. стойкости порохов, основанный на сравнении площадей, ограниченных кривыми в координатах pH — время, полученными для станд. и исследуемого порохов по пробе на гидролиз по Мюрауру. Рассмотрен метод определения стабильности порохов по остаточному кол-ву стабилизатора.

**3. Метод испытания стабильности порохов.** — Пат. США, № 2960389, от 15.11.60. Zihlman F. A. (SN). РЖХим, 1962, 3Л457.

Предложен метод непрерывного испытания стабильности порохов, основанный на определении присутствия избытка  $NO_2$  по обесцвечиванию индикаторной бумаги, окрашенной в зеленый цвет красителем бриллиантовым зеленым [тетраэтилдиаминотрифенилкарбонат сульфат (I)]. Сравнение пригодности для испытания стабильности порохов I и метилфиолетового показывает, что I не обесцвечивается под действием компонентов пороха в течение более длительного периода, но менее чувствителен к присутствию  $NO_2$ , чем второй.

**4. Количественный метод исследования стабильности нитроглицериновых порохов.** — Tehnika, 1966, 21, № 3, Nem. ind., 20, № 3, 519—520. Tasic Z. РЖХим, 1967, 2Н706.

Описан метод определения стабильности НГ-порохов нагреванием пробы пороха при т-ре 120° в течение 5 час. Выделяющиеся окислы азота поглощают кислым р-ром КBr. Кол-во мл  $NO = [(m-n)(6+(k+n)-l)] \cdot 2,24 \cdot F$ , где  $m$  — кол-во мл  $Na_2S_2O_3$ , расходуемое на 2 мл 1 н. р-ра  $KBrO_3$ , добавляемых сначала в поглотительную склянку,  $n$  — кол-во мл 0,1 н. р-ра  $Na_2S_2O_3$  на оставшуюся после окончания р-ции часть  $KBrO_3$ ;  $l$  — кол-во мл 0,1 н. р-ра  $Na_2S_2O_3$ , расходуемое на 5 мл 1 н.  $H_2SO_4$ , добавленных в склянку сначала;  $k$  — кол-во мл 0,1 н.  $Na_2S_2O_3$ , расходуемое в конце р-ции;  $F$  — титр р-ра  $Na_2S_2O_3$ . Влияние р-имости НГ удалось избежать благодаря тому, что порох не соприкасается с поглотительной жидкостью.

**5. О новом способе в исследовании твердых ракетных топлив.** — Explosivstoffe, 1967, 15, № 5, 97—105. Frey M. РЖХим, 1968, 4П242.

Для оценки хим. стойкости ТРТ на основе НЦ и НГ использован полиграфич. метод анализа пр-тов, связывающих ДФА, позволяющий количественно определять остаточное содерж. ДФА, N-нитрозо-ДФА и 2- и 4-нитро-ДФА в НЦ ТРТ. Остаточное содерж. ДФА уменьшается линейно или экспоненциально со временем хранения. Т-рная зависимость скорости разл. при 75—50° подчиняется закону Аррениуса. Найденные отнош. позволяют приблизенно определять срок жизни ТРТ при низких т-рах хранения.

**6. Метод испытания смесевых модифицированных двухосновных твердых ракетных топлив на термическую стабильность.** — Explosivstoffe, 1968, 16, № 11, 245—249. Rice D. D., Dubois R. J., Lambert R. S. РЖХим, 1969, 19П217.

Разработан лаб. метод определения термич. стабильности ТРТ на основе НЭ и окислителя.  $25 \pm 1$  мг образца ТРТ помещают в закрытую бомбу  $0,8 \text{ см}^3$ , находящуюся в Al-блоке с эл. обогревом. Термич. стабильность характеризуют периодом задержки воспл. при изотермич. нагреве до заданной т-ры. Добавление 0,7, 1, 1,5% резорцина в ТРТ увеличивало период задержки воспл. при 130° до 91, 109, 123 мин, соотв. Увеличение содерж. НГ на 20% уменьшало период задержки воспл. на 40%. При 120° резорцин более эффективен, чем 2-нитро-ДФА. Комбинирование 0,75—1,5% резорцина и 1% 2-нитро-ДФА

давало синергетич. эффект. Метод позволяет оценивать относит. период беззапасного хранения ТРТ путем сравнения периода задержки воспл. испытуемого образца ТРТ с эталонным.

**7. Применение фотометрии нитритов при изучении стойкости пороха.** — Inform. quim. analit., 1969, 23, № 4, 101—108. Gonzalez G.-G. A. РЖХим, 1970, 6Г205.

Для измерения стабильности пороха, содержащего в своем составе эфиры гэтой к-ты, применен фотометрич. метод определения  $NO_2$ , образующегося на основании кол-ва выделяющегося  $NO_2$  в зависимости от времени строят графики, указывающие на стойкость пробы.

**8. Определение стабильности бездымящих порохов методом тонкослойной хроматографии.** — J. Ind. Explos. Soc., Japan, 1969, 30, № 5, 279—285. Mi-ki C., Nomura D., Hidaka M. РЖХим, 1970, 23Н852.

Исследовано термич. разложение бездымящих пороха, стабилизир. ДФА, методом ТСХ. Показано, что исчезновение ДФА (I) в ходе разл. сопровождается преимущественным образованием N-NO-ДФА (II) и в меньшей степени 2-NO<sub>2</sub>- и 4-NO<sub>2</sub>-ДФА (III и IV). Изменение окраски метилфиолетового красителя совпадает по времени с полным исчезновением I, всп. пороха происходит после израсходования II (3,5—4 часа), одновременно исчезают III и IV. Полинитропр-ные не обладают значит. стабилизирующими свойствами.

**9. Теплостойкость некоторых стабилизированных нитроцеллюлоз по методу Абеля.** — Egypt. J. Chem., 1973, 16, № 2, 163—169. Dawoud A. F., Gadalla A. A. РЖХим, 1974, 23С578.

При сравнении стабильности трех пром. образцов НЦ (11,7—13,2% N) по методу Абеля, Бергмана—Юнка и метилфиолетовой пробе показано, что метод Абеля дает значительно заниженные значения теплостойкости (6—7 мин), обусловленные примесями, образовавшимися в рез-те частичного гидролиза эфир. групп при щел. стабилизации и недостаточности послед. промывки. Два других метода не чувствительны к имеющимся примесям.

**10. Определение устойчивости порохов, содержащих дифениламин в качестве стабилизатора, методом тонкослойной хроматографии.** — Ion (Esp), 1975, 35, № 410, 633—641. Campo P. del. РЖХим, 1976, 9Г305.

Для открытия нитросоединений, образующихся из ДФА по мере старения или разл. пороха, применена ТСХ. 2- и 4-нитро-ДФА дают ярко-желтую окраску, 4,4-динитро-ДФА при опрыскивании р-ром NaOH дает сине-фиол. окраску, 2,4,4-тринитро-ДФА — красную, 2,4-динитро-ДФА — красную и фиол. окраску при опрыскивании смесью р-ра 5 г  $K_2Cr_2O_7$  в 200 мл воды и 5 мл лед. AcOH в 50 мл  $H_2SO_4$ .

**11. Химическая стабильность порохов и ее контроль.** — Ion (Esp), 1977, 37, № 430—431, 255—258. Casado E. A. РЖХим, 1978, 8Н434.

Рассмотрены основные факторы, влияющие на стабильность порохов на основе НЦ и ее комбинаций с НГ; методы контроля; типы применяемых стабилизаторов (ДФА, его нитро- и нитрозопр-ные).

## 5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА И МОЛЕКУЛЯРНОВЕСОВОГО (МАССОВОГО) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

**1. Методика определения молекулярно-весового распределения целлюлозы.** — Makromolek. Chem., 1959, 32, № 2—3, 233—248. Marx-Figini M. РЖХим, 1960, 33483.

Описан улучшенный метод фракционирования высаживанием для получения кривых распределения по мол. весам для образцов НЦ. При этом полу-

чаются хорошо воспроизводимые рез-ты, если выполняется ряд необходимых условий: гомогенность препаратов, малость исходных конц-ий, отсутствие деструкции образцов при фракционировании и т. д. Для обработки данных фракционирования статистически негомог. препаратов предложен статистич. метод.

2. Фракционирование целлюлозных материалов. — Sb. vedec praci Vysoke Skoly chem.-technol. Pardubice, 1961, 1, 137—152. Kudlacek L., Hlavsa J. РЖХим, 1963, 10T596.

Сопоставлены метод фракц. р-рения (ФР) Цл в р-ре комплексного соединения гидроокиси Cu и этилендиамина и метод фракц. осаждения (ФО) НЦ из р-ров в ац. Оба метода дают одинаковые рез-ты. Метод ФР менее точен, чем ФО, но он требует меньше времени и реагентов, поэтому рекомендуется в кач-ве контрольного технол. метода.

3. К вопросу оценки отношения между значениями вязкости растворов нитроцеллюлозы, определяемых при помощи вискозиметров Хепплера и Умштеттера. — Chem. Prumysl., 1962, 12, № 5, 276—278. Masura V. РЖХим, 1962, 24P48.

Измерена вязкость 2—3% р-ров НЦ в бутилацетате по чехословацкому стандарту 500276 в «покое» (вискозиметр Умштеттера) и с помощью вискозиметра Хепплера. Установлено, что в первом случае получаются более низкие значения, причем расхождения увеличиваются при увеличении мол. веса НЦ.

4. О пригодности абсолютных значений константы Штаудингера (характеристическая вязкость) для определения молекулярных весов целлюлоз и нитроцеллюлоз. — Papier (BRD), 1962, 16, № 10a, 551—556. Marx-Figini M. РЖХим, 1963, 12T460.

Для устранения различий в рез-тах определения СП в Цл и НЦ вискозиметрич. методом по Штаудингеру в различных лабораториях предложено производить определения характеристич. вязкости  $[\eta]$  в постоянных условиях и показана возможность приведения значений  $[\eta]$ , полученных в нестанд. условиях, к значениям  $[\eta]$  в станд. условиях определения. Приведено подробное описание условий определения  $[\eta]$  и обработки полученных рез-тов.

5. Фракционирование нитроцеллюлоз путем хроматографирования. — Papir a celul., 1965, 20, № 2, 41—43. Reiser V. РЖХим, 1965, 15C314.

Фракционирование НЦ из р-ров (циклогексан 30% + ац. 70%, ац., ац. 70% +  $\text{CH}_3\text{OH}$  30%) производили на колонке, заполненной порошком Цл. Параллельно фракционировали НЦ методом дробного осаждения. Сравнением полученных рез-тов показано, что путем адсорбции хроматографич. методом можно фракционировать НЦ по мол. весу.

6. Об обычном методе определения длины цепей при фракционировании нитратов древесной целлюлозы и гидратцеллюлозы. — Zellstoff und Papier, 1965, 14, № 11, 321—6. Philipp B., Linow K.-J. РЖХим, 1966, 16C833.

С целью повышения стандартности и удешевления методики определения мол. веса Цл вискозиметрич. методом исследованы условия приготовления и спирт. конц-ия НС, процессы нитрования и стабилизации. Кол-во исходного пр-та для фракционирования уменьшено до 0,3—0,35 мг в 100 мл смеси. Осаждение двух первых высокомол. фракций проводят смесью ац.:вода (3:1), послед. три фракции осаждают водно-ац. смесью (1:1), предпоследнюю — водой, последнюю — высаливают.

7. Видоизменение метода фракционирования нитроцеллюлозы по молекульному весу путем растворения. — Cellul. Chem. and Technol., 1967, 1, № 1, 51—57. Reiser V., Masura V., Kozmál F. РЖХим, 1968, 14C269.

По модифицир. методу образец НЦ р-ряют в ац. с послед. добавлением  $\text{CH}_3\text{OH}$  и наносят на частицы морского песка размером 0,2 мм, толщина слоя НЦ на гранулах песка 5 А. За 8 час получают 14—16 фракций НЦ.

8. Гель-хроматография, калибровка и МВР тринитратов целлюлозы. — J. Polym. Sci., 1967, B5, № 6, 495—499. Meyerhoff G., Jovanovic S. РЖХим, 1968, 4C23.

Получены интегральные кривые распределения и выделен ряд фракций методом осаждения. Проведено сравнение полученных рез-тов с данными Segal'a по фракционированию тринитрата Цл.

9. Исследование способа регулирования при осмотических измерениях. — J. Polym. Sci., 1967, C, № 16, Р. 5, 2681—2692. Philipp B., Wulf K., Kapelle R. РЖХим, 1970, 4C39.

Исследованы возможность быстрого определения мол. веса ПАН и НЦ осмотич. методом. Описан двухкамерный осмотометр. Метод позволяет уменьшить время определения мол. веса до 30 мин с одновременным уменьшением пропускания в ячейку р-рителя низкомол. фракции, что особенно важно при определении мол. веса нефракционир. техн. пр-тов.

10. Определение распределения молекулярного веса лаковой нитроцеллюлозы для промышленности турбидиметрическим титрованием. — Koloriszt ért, 1968, 10, № 11—12, 310—316. Géczy I., Marlon G. РЖХим, 1969, 11C823.

Успешно применено турбидиметрич. Тт для быстрого определения распределения мол. веса пром. образцов НЦ. Для преобразования распределительной кривой при двух выбранных значениях  $\gamma$  на кривой турбидиметрич. Тт определяли отдельным измерением значения  $M$  (путем измерения вязкости или точки помутнения). Из этого определяли значение постоянных для зависимости  $\gamma = a + \beta/M$ . После этого для каждого значения  $\gamma$  можно определить соответствующее значение  $M$ . Т. сбр. относительно быстро и просто можно установить дифференциальную кривую распределения мол. веса.

11. Интерпретация различий в значениях степеней полимеризации, определенных по медноаммиачному методу и методом нитрования, на основании результатов определения абсолютных молекулярных весов некоторых производных целлюлозы. — Faserforsch. und Textiltechn., 1970, 21, № 1, 13—20. Philipp B., Linow K.-J. РЖХим, 1970, 18C401.

Для исследования использовали образцы Цл с СП 450—3980; получены нитраты (13,7% N), карбанилаты и ацетаты Цл (степень замещения 2,8 и >2,9 соотв.). У исходных Цл и полученных эфирами Цл мол. веса определяли методами скоростной седиментации и вискозиметрией. Показано, что при определении СП Цл через нитраты всегда получают заниженные рез-ты из-за частичной деструкции при нитровании Цл, поэтому в полученные данные следует вводить поправочные коэф.

12. Определение молекулярно-весового распределения нитроцеллюлозы элютивной хроматографией. — J. Chem. Soc. Ind. Chem. Sec., 1970, 73, № 2, 385—389. Ягами K. РЖХим, 1970, 19B1079.

В кач-ве адсорбента используются активированный уголь или сажа, напесенные на целин. Элюентом служат ЭА или амилацетат. Показано, что при определенных условиях сорбции элютивная хроматография НЦ дает на выходе с колонки последовательные фракции с возрастающим мол. весом, что позволяет непосредственно установить МВР образцов.

13. Быстрое определение молекулярно-весового распределения поливинил-хлорида и нитрата целлюлозы для лаков. — Veszprémi Vegyipari egyet közl., 1971, (1973), 12, № 2—4, 387—390. Marlon G. S. T. РЖХим, 1974, 14C1066.

Краткий реферат диссертации автора. Использовали метод турбидиметрич. Тт с одновременным измерением вязкости. Турбидиметрич. Тт проводили на фотометре Пульфриха с нефелометрич. приставкой. Кривая турбидиметрич. Тт имеет S-образный вид, точка перегиба на к-рой соответствует средн. мол. весу.

14. Калибровка гель-хроматографии для тринитрата целлюлозы. — Tappi, 1972, 55, № 8, 1253—1257. Chang M. РЖХим, 1973, 6C23.

Исследование проводили на образцах триинтрата Цл (ТНЦ) с мол. весом 38000—28000, полученного нитрованием хл. Цл, обраб. NaClO при 65° 80 мин. Мол. вес определяли осмометрич. и вискозиметрич. методами в ТГФ. Гель-хр-фию проводили на колонках 91,5 см, заполненных Styragel при 20°. Среди отклонения мол. веса для 7 образцов ТНЦ составляли 3%. Показана возможность применения параметра Марка—Хувинка  $\Phi = KM^{1+\alpha}$  для построения универсальной калибр. кривой без измерения  $[\eta]$ . Найдено, что для ТНЦ в ТГФ константы  $K$  и  $\alpha$  равны соотв.  $2,19 \cdot 10^{-2}$  и 0,89.

15. Гель-проникающая хроматография нитратов целлюлозы на макропористых стеклах. I. Калибровка колонок и анализ полидисперсных образцов. — Химия древесины, 1977, № 3, 74—79. Соболев С. Е., Никитин В. М. РЖХим, 1977, 20C19.

Проведены исследования по гель-проникающей хр-фию НЦ на отечественных макропористых стеклах (р-ритель ТГФ) с использованием дифференциального рефрактометрич. детектора. Получена калибр. зависимость для системы колонок со средн. радиусами пор сорбента 700, 1150, 1600 Å. Проведен анализ ММР образцов нитратов хл. линта, сульфатной беленой Цл, сульфитной беленой Цл и вискозного волокна. Рассчитанные по данным гель-проникающей хр-фию значения  $C_{Pw}$ ,  $C_{Pn}$  и  $C_{Pw}/C_{Pn}$  совпадают с соотв-щими значениями, рассчитанными по данным фракционирования ненитров. образцов этих Цл методом дробного осаждения из кадоксеновых р-ров.

16. Гель-проникающая хроматография нитратов целлюлозы на макропористых стеклах. II. Универсальная калибровка Бенуа. — Химия древесины, 1977, № 4, 30—33. Соболев С. Е., Никитин В. М. РЖХим, 1978, ЗС25.

Изучена возможность использования универсальной калибровки Бенуа при гель-проникающей хр-фию НЦ на макропористых стеклах. Для системы колонок, наполненных сорбентом со средн. радиусами пор 700, 1150 и 1600 Å, в ТГФ с помощью ПС-стандартов фирмы Вотерс и фракций нитрата сульфитной беленой Цл, полученных дробным осаждением из р-ра в ац., установлена универсальная калибр. зависимость  $V_e = f(\lg[\eta]M)$ . Константы калибр. ур-ния для ПС пересчитаны в соотв-щие константы калибр. ур-ния для НЦ. Рассчитанные по универсальной калибровке константы калибр. ур-ния для НЦ незначительно отличаются от констант, полученных при прямой калибровке системы колонок с помощью фракций НЦ, а определяемые значения мол. масс практически совпадают во всей области фракционирования.

## 6. ДРУГИЕ ВИДЫ АНАЛИЗА

1. Потенциометрическое кислотно-основное титрование ацетоново-водных растворов нитроцеллюлозы. — Talanta, 1962, 9, May, 413—418. Discuss, 418—419. Leake L. R., Reynolds G. F. РЖХим, 1962, 24Д270.

Разработана методика определения содерж.  $H_2SO_4$  в р-рах НЦ методом потенциометрич. Тт в ац.-водн. среде со стеклянным и насыщ. каломельными электродами. Определены оптим. условия Тт. В кач-ве титранта применяется 0,1 н. водный р-р NaOH. Тт проводили после того, как устанавливался постоянный Пт, энергичное перемешивание ускоряет этот процесс; используется самопищущее устр-во, регистрирующее изменение Пт после прибавления очередной порции титранта.

2. Определение воды в целлюлозных коллоидиях. — Peintures pigments, vernis, 1966, 42, № 11, 869—872. Champetier G., Petit J., Grenier G. РЖХим, 1967, 15Г265.

Для определения воды предложено пользоваться не методом отгонки  $H_2O$  с толуолом, а методом К. Фишера, дающим хорошие рез-ты. Приведены рез-ты определения  $H_2O$  в бутилацетате, в р-ре НЦ в бутилацетате и абс. EtOH, в НЦ- и ацетил-Цл-лаках. При содерж.  $H_2O$  0,2—3% погрешность <5%.

3. Радиоактивные изотопы в технологии порохов и ВВ. — Atompraxis, 1967, 13, № 4—5, 176—180, 148, 154. Wilkinss P. E. РЖХим, 1967, 24Н859.  
Приведен обзор по использованию радиоактивных изотопов для контроля равномерности смешения компонентов, изучения стабильности порохов на основе ПУ, проверки содерж. сульфатов в НЦ, адсорбции октогеном бромистого стеарилtrimетиламмония и др. целей. Контроль за предварительно облученными нейтронами ВВ и порохами.

4. Экспресс-метод для определения степени смоченности нитрата целлюлозы спиртом и концентрации спирта, содержащегося в нитрате целлюлозы. — Plaste und Kautschuk, 1968, 15, № 1, 28—29. Bergman G. РЖХим, 1968, 20С389.

Метод основан на экстракции сп. инерт. р-рителем (толуол, бзл,  $CCl_4$ ) и определении коэф. преломления экстракта. Параллельно, используя метод определения влаги по Фишеру, можно установить конц-ию сп. в смоченном материале. Метод пригоден для анализа смоченных сп. и бутанолом НКЛ типа А и Е.

5. Применение газо-хроматографического метода тепловой десорбции для определения поверхности целлюлозы и ее эфиров. — Ж. физ. химии, 1968, 42, № 12, 3075—3076. Фадеев Г. Н., Гаврилова Т. Б. РЖХим, 1969, 12С86.

Описана методика и приведены рез-ты измерения площади Пв волокнистых материалов методом термодесорбции. Значение уд. Пв ( $m^2/g$ ): Цл 1,2, НЦ 1,3, сульфоэтил-Цл 0,87, аминоэтил-Цл 0,5, диэтиламиноэтил-Цл 0,39, гуанидоэтил-Цл 0,66, ацетил-Цл 7,9 и др. Авторы предлагают определять этим методом различия в площади Пв образцов, что важно при исследовании адсорбц. или катализитич. св-в соединений.

6. Измерение плотности жидкостей и газов с точностью до  $10^{-6} g/cm^3$  при объемах пробы в  $0,6 cm^3$ . — Z. angew. Phys., 1969, 27, № 4, 273—277. Kratky O., Leopold H., Stabinger H. РЖХим, 1970, 7Б779.

В основу метода положено определение изменения собственной частоты колебаний тонкого стеклянного капилляра в магн. поле. По методу проведены измерения плотности р-ров  $\gamma$ -глобулина, НЦ, бромстирола, ДНК и др.

7. Быстрое определение небольших количеств сульфата в нитроцеллюлозе методом вываривания с водой. — Analyst, 1970, 95, № 1134, 823—827. Dawoud A. F., Gadalla A. A. РЖХим, 1971, 4Г315.

Метод основан на том, что при вываривании с водой под давл. пр-ты окисл. разл. НЦ переходят в р-римые в воде соединения с колич. выделением  $SO_4^{2-}$ . Сравнение рез-тов этого метода с данными гравиметрич. метода показало, что метод прямого Тт дает более точные рез-ты, а вываривание ведет к разрушению большинства нитрогрупп.

8. Применение меченых атомов для идентификации взрывчатых веществ и порохов. — Пат. США, кл. 252-301. 1R (C09k 3/00, G21h 5/02). № 3772200, заявл. 30.04.71, опубл. 13.11.73. Livesay R. G. (MM). РЖХим, 1974, 20Н813П.

В состав ВВ или пороха при тщательном перемешивании вводят окислы или соли меченых атомов в кол-ве до 0,1%. Это дает возможность определения типа и марки ВВ и пороха по пр-там взрыва и горения.

9. Спектрофотометрическое определение сульфата в пропеллентах и нитроцеллюлозе. — Analyst, 1971, 96, № 1144, 494—501. Norwitz G. РЖХим, 1972, 1Г241.

Метод состоит в минерализации образца смесью к-т, восстановлении  $SO_4^{2-}$  до  $H_2S$  смесью НЦ,  $HPO_4^{2-}$  и  $HCl$ , поглощении  $H_2S$  р-ром  $NH_4OH$  и образовании окрашенных р-ров PbS. Приведена методика определения. Продолжительность анализа 45 мин.

10. Об определении влаги в порохах и ракетных топливах. — Explosivstoffe, 1972, 20, № 3—4, 37—70. Mehlhose K. РЖХим, 1973, 6Н802.

Приведено подробное описание нового метода определения влаги в порошках и РТ. Метод заключается в предв. перегонке образца с  $\text{PrOH}$  и послед. газ. хроматографировании дистиллята. Образующаяся при этом в рез-те разл. топлива вода учитывается расчетом на основе кинетич. представлений и в анализ вводят поправку на этот избыток воды. Описано также определение воды в р-ре  $\text{PrOH}$  фотометрич. и кондуктометрич. методами, к-рые основаны на р-ции взаимодействия воды с  $\text{CoCl}_2$ .

11. Два метода быстрого определения малых количеств сульфата в нитрате целлюлозы. — Explosivstoffe, 1972, 20, № 9—10, 181—184. Dawoud A. F., Saad H., Attia M. E. РЖХим, 1973, 14Н699.

Описано быстрое и точное определение сульфата в НЦ путем сжигания образца в халориметрич. бомбе с послед. определением сульфата Тт ПХ Ва. Второй способ для нестехийских проб заключается в мокром сжигании образцов  $\text{HNO}_3$  и хлорной к-той и также Тт сульфата.

12. Быстрый газо-хроматографический контроль остаточного содержания растворителей в зерненных пороах. — Explosifs, 1975, авг.—сент., 147—151. Pierlot Ch., Godbille J. РЖХим, 1976, 11Н365.

Описана новая методика, разработанная для определения ЭА и изо- $\text{PrOH}$ , применяемых в технологии получения зерненного пороха с помощью ГХ. Приведены данные опытов по отработке методики и схема прибора.

## 7. ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АНАЛИЗЕ

1. Автоматически действующий прибор Таллиани для определения стойкости нитроцеллюлозы. — Mém. poudres, 1957, 39, 227—237. Lacroix Y., Mars J. РЖХим, 1960, 10683.

Описано устр-во лаб. автоматич. регистрирующего прибора Таллиани (ПТ) для определения стойкости НЦ. Предлагаемый аппарат отличается от обычного ПТ заменой жидкостной бани на терmostатируемый металлич. блок с 12 гнездами, устранением сифона и соединительных трубок между пробиркой с пробой и ртутным манометром (РМ), применением РМ с малым объемом и эл. контактом, а также эл. регистрацией всего хода испытания многопозиц. самописцем. Аппарат позволяет производить большое число одновременных испытаний и резко сокращает время ручных манипуляций по сравнению с обычным ПТ.

2. Термисторная аппаратура для дифференциального термического анализа. Применение к определению термограмм нитратов целлюлозы и пентаэритрита. — Analyt. Chem., 1959, 31, № 6, 1037—1039. Pakulak J. M., Jr., Leonard G. W. РЖХим, 1960, 4814.

Разработана схема прибора, собранного по мостиковой схеме, для ДТА в области 20—300°. Исследованы термограммы  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ , пентаэритрита, ПЭТрН, ПЭТН, нитрата и ацетата Цц и 3,3-бис-(нитрометил)-окситана. Рассматриваемым методом удалось зарегистрировать небольшие эндотермич. эффекты перед появлением большого экзотермич. пика.

3. Новый прибор для испытания химической стойкости пороха и взрывчатых веществ. — Explosivstoffe, 1960, 8, № 1, 5—7. Schriever K. РЖХим, 1961, 24Л545.

4. Реология и ротационный вискозиметр. — Немецкий экспорт, 1963, № 9, 34—35. Путцкер З. РЖХим, 1964, 5Д17.

Краткая рекламная характеристика ротат. вискозиметра «Реотест». Прибор имеет 24 скорости вращения цилиндра и может работать в диапазоне  $10—10^7 \text{ c}^{-1}$  при т-рах от —60 до 150°. Погрешность измерений  $\pm 3\%$ .

5. Пиролитическая приставка для хроматографов. — Chem. Process, 1963, 9, № 10, 34—36. РЖХим, 1964, 12Д36.

Предлагаемая приставка свободна от недостатков, применявшихся ранее устр-в, к-рые не обеспечивали точности и надежности измерений из-за нера-

номерного прогрева образца, невозможности быстрого вывода пр-тов пиролиза из зоны р-ции и затруднений, связанных с анализом нелетучих компонентов. Основные в-ва при пиролизе НЦ — окислы азота и углерода, вода.

6. Устройство для ввода пробы вязких растворов полимеров в хроматограф. — Заводск. лаборатория, 1963, 29, № 11, 1392. Чесунов В. М. РЖХим, 1964, 11Д51.

Устр-во представляет собой разъемный Си-стержень с осевым капилляром диам. 0,5 мм. В месте разъема стержней капилляр расширяется в цилиндрич. камеру, в к-ую помещается небольшая латунная петля. Исследуемый пр-р захватывается петлей и стержни соединяются. Устр-во использовано для быстрого анализа состава пр-ров полимеров и НЦ.

7. Измерение вязкости по методу затухающих колебаний. — Monatsh. Chem., 1968, 99, № 3, 918—926. Schurz J., Renger J. РЖХим, 1969, 16C42.

Измерения выполнены на ротат. вискозиметре типа «Rheomat. RM-15». Вращение внутр. цилиндра осуществляется от синхронного двигателя, внешний цилиндр неподвижен. При снятии кривых течения стремились достичь облассти наименьших скоростей и напряжений сдвига. Эксперимент проводили на ньютоновских жидкостях и слабо конц. р-ре НЦ, проявляющем аномалию вязкости.

8. Электронная система для электрохимического анализа. — Пат. США, кл. 204/195R (G01N 27/48), № 4048041, заявл. 24.05.76, № 689287, опубл. 13.09.77. David D. J., Tucker H. C. (SA). РЖХим, 1978, 10Н389П.

Патентуется электронный аналитич. прибор для непрерывного определения конц-ии НГ в СВ произ-ва этого в-ва непрерывным способом. Анализ проводят до и после очистки СВ с целью подтверждения возможности их беспрепятственного сброса в водоемы.

9. Использование микроскопа с подогреваемым столиком для характеристики термочувствительных полимеров. — Int. Lab., 1976, Sept.-Oct., 56—58, 60. Mogrow S. I. РЖХим, 1977, 8С72.

Суммированы лит. данные о методе исследования термич. разл. полимеров (на примере НЦ) в тонких Пл при помощи микроскопа со столиком с программным нагревом. Метод имеет высокую чувствительность, напр., позволяет различить Пл НЦ с 12,65 и 13,15% N. Проводится фотометрирование образца в поле микроскопа с одновременной регистрацией термограммы.

### XIII. РАЗЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НИТРОЦЕЛЛЮЗЫ

1. Газогенераторные составы на основе нитроцеллюлозы, нитроглицерина и окислов меди и свинца. — Пат. США, кл. 149-97, № 3102834, заявл. 4.06.58, опубл. 3.09.63. Camp A. T., Crescenzo F. G. (SN). РЖХим, 1966, 18Н588П.

Составы отличаются постоянной скоростью горения, независимой от внешнего давл., с успехом могут применяться для привода сервосистем управляемых снарядов и содержат (%) 40—55 НЦ, 25—35 НГ, 1—4 смеси окислов Pb и Cu, 1—3 стабилизатора, 8—17 пластификатора (триацетин, фталат гликоля), до 10 ацетил-Цл, до 3 этилцентрилита.

2. Пиротехнический состав. — Пат. США, кл. 149-19, № 3140207, заявл. 18.12.62, опубл. 7.07.64. Williams M. M., Burkhardt L. A. (SN). РЖХим, 1965, 23Н491П.

Дымообразующий пиротехн. состав содержит (вес. %) связки 30, AgJO<sub>3</sub> 50—70, Al 0—20. Связка состоит из (вес. %) НЦ 30 и ПЭТН 70.

3. Способ получения картузных и запальных трубок. — Пат. ФРГ, кл. 78c 21/00, 78d 5/00 (C06b 21/00, C06d 5/00), № 1446889, заявл. 24.02.65, опубл. 14.01.71. Nadel I. G. (FZ). РЖХим, 1971, 18Н742П.

Найдено, что применение НЦ с титром волокна до 400 *денье*, позволяет настолько повысить прочность получаемых изделий, что их можно применять в кач-ве элементов боеприпасов, напр., картузных зарядов или запальных трубок. Из состава (%): НЦ (12,6% N) 62,4, обесцвеченный САЦ 15,6, ДФА 1, ПСВА 1,5, ПС 19,5 получены изделия. Приводится способ изготовления.

4. Твердые газообразующие композиции. — Пат. США, кл. 149-19, № 3362859, заявл. 21.10.65, опубл. 9.01.68. Sutton E. S., Pacanowsky E. J., Vriesen C. W. (T). РЖХим, 1969, 24П238П.

В кач-ве тв. газообразователей для газ. турбин и РД предлагается смесь (вес. %): 15—50 окислителя (гексоген, октоген, НЦ, триаминотринитро-бзл, триметилолэтилентринитрат и диаминотринитро-бзл), 15—35 горюче-связующего, напр., полизэфира — пр-та конденсации адипиновой к-ты с ДЭГ, 30—75 стабилизатора горения, напр., оксалогидроксамовой к-ты, ее амида и т. д. и до 10 F<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и 2,4-дамино-6-фенил-5-триазина в кач-ве стимулятора горения.

5. Способ свойлачивания при изготовлении воспламеняемых патронных гильз. — Пат. США, кл. 86-1 (F42b, C08c), № 3474702, заявл. 16.12.65, опубл. 28.10.69. Remaly R. F., Shefcik W. P., Nelson M. B. (SA). РЖХим, 1970, 24Н736П.

Воспламеняющиеся патронные гильзы изготавливают из пропитанного орг. смолой НЦ-волокна, смешанного с крафт-Цл. Состав (%): 12—21,6 поливинилформалия (Formvar 7/95 «S»), 1—1,8 ДФА, 70—78 НЦ, 7,8—9 отбеленного крафт-волокна. Описан метод получения гильзы и пропитки ее смолой.

6. Огнепроводный шнур для зажигания топлив в РД (ракет, самолетов, кораблей). — Пат. ЧССР, кл. 78e4 (C06c), № 129074, заявл. 21.07.66, опубл.

15.09.68. Svejka O., Kozera J. РЖХим, 1970, 18Н760П.

Шнур выполнен из волокон диам. 0,5—2,5 мм и содержит (вес. %) 24—57 НЦ, 57—24 НГ и динитрата ДЭГ (1:1), 4—39 NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> и 1—20 пластификатора, красителя, модификатора. Пв волокна покрывают слоем из ацетил-Цл или ПВХ.

7. Оболочка для пороховых зарядов для артиллерийских орудий. — франц. пат., кл. F42b, № 1514293, заявл. 11.01.67, опубл. 15.01.68. Brissaud L., Brocart A. (AA). РЖХим, 1969, 16Н778П.

Оболочка представляет собой гильзу, стенки к-рой имеют различную форму и изготавливаются свойлачиванием НЦ. Смесь (%): 90 НЦ (13,4% N), 10 Цл, 10 акрильного полимера, 1 ДФА обрабатывают до получения войлокообразного материала. Оболочка полностью разрушается в процессе выстрела.

8. Высококалорийный зерненый порох на основе азида гидразина. — Пат. США, кл. 149-8 (C06b 19/02), № 3667524, заявл. 28.03.69, опубл. 6.06.72. Paustian J. E. (T). РЖХим, 1973, 7Н797П.

Для повышения стабильности, снижения гигроскопичности порох. зарядов из азида гидразина для ствольного оружия разработана установка и технология получения зерненого пороха с НЦ-оболочкой.

9. Способ изготовления оболочек из нитроцеллюлозы для зарядов взрывчатых веществ. — Пат. ФРГ, кл. 78e 5 (F42b 3/00), № 1918320, заявл. 11.04.69, опубл. 16.09.71 (KB). РЖХим, 1972, 9Н655П.

Патентуется способ изготовления оболочек (гильзы, оболочки мин и т. п.) из НЦ вместо металла. Нетканый материал из Цл нитруют после обогащения его 10,5—11,5% O<sub>2</sub>, стабилизируют и пакетируют (каландрением) слои, пропитанные р-ром НЦ до нужной толщины, лишний р-р НЦ отжимают на вальцах, сушат и выкраивают необходимые формы. Из выкроек гор. прессованием получают изделие с рифленой Пв. Косые швы сваривают также прессованием. Преимущество таких оболочек — полное сгорание, а также меньшая изнашиваемость стволов оружия. Приведены схемы аппарата для пропитки слоев и поперечный разрез гильзы.

10. Корпус ракетного двигателя и топливный заряд из нитроцеллюлозных нитей и волокон. — Пат. США, кл. 102-103 (F42b 5/16), № 3745927, заявл. 20.05.69, опубл. 17.07.73. Tanner E., Sides J. R. (CC). РЖХим, 1974, 11П210П.

С целью снижения пассивного веса ракет, предотвращения падения РД после окончания его работы на землю предлагается получать сгораемые корпус и сопло камеры сгорания, а также усилить топл. заряд с внутр. каналом методом намотки под углом 20—40° к продольной оси нитей или волокон из НЦ (10—15% N) с добавкой до 10—15% эпоксидных или фенолформальдегидных смол, 2—10% ДБФ, 2—10% порошкообразного Al, ДФА, отвердителя. Корпус имеет высокую мех. прочность (1600 кг/см<sup>2</sup>, удлинение перед разрывом составляет 5%) и уд. импульс, близкий к уд. импульсу топл. заряда.

11. Воспламенительный состав для пороховых зарядов. — Пат. США, кл. 149-14 (C06b 3/10), № 3707411, заявл. 24.10.69, опубл. 26.12.72. Gawlick H., Marondel G., Siegelin W., Ratz H. (DN). РЖХим, 1973, 21П151П.

Воспламенительный состав состоит из смеси НЦ, 5—80% диазо-, триазо- или тетраазосоединений, напр., диазодинитрофенола, 5-аминотетразола и тетразина и до 40% НЭ типа ПЭТН и нитроманинта.

12. Средство для создания механически прочного пиротехнического состава и способ его изготовления. — Пат. ФРГ, кл. C06b 33/08, № 1964887, заявл. 24.12.69, опубл. 13.03.75. Prior J. (DN). РЖХим, 1976, 3Н297П.

Способ упрочнения пиротехн. зарядов для РТ из гранулир. НЦ, тв. окислителей и горючего состоит в том, что заряд для защиты от истирания заключается в оболочку из негигроскопичных полимеров в кол-ве 0,5—5 вес. % от общего веса ВВ, напр., полиолефинов, к-рые наносятся на гранулы ВВ в виде

воды, эмульсий. В состав гранул входит НЦ, свинцовый сурок, кремний и  $\text{KClO}_4$ .

13. Сгорающие патроны. — Пат. США, кл. 102-38 (F42b 9/16), № 3670649, заявл. 13.08.70, опубл. 20.06.72. Hartlein R. C., Kiles J. D., Larson W. D., Olson C. R. (DCC). РЖХим, 1973, 8Н635П.

Предлагаются сгорающие гильзы снарядов из армир. НЦ, пропитанной водоотталкивающим в-вом в виде  $\text{R}-\text{SiO}-\text{OM}$  с послед. покрытием Пв рядом кремнийсодержащих соединений.

14. Пиротехнический лак. — Франц. пат., кл. C06b 1/00, C06b 5/00, № 2146555, заявл. 19.07.71, опубл. 2.03.73. Bertrand Y. H., Grebert R. O. E., Paquet J.-P. (DA). РЖХим, 1974, 7Н630П.

В кач-ве зажигательного состава для блоков РТ и других зарядов патентуется пиротехн. лак, к-рый содержит тонкие порошки алюмотермита, термита, черного пороха,  $\text{Zr}$ ,  $\text{BaCrO}_4$ ,  $\text{NH}_4\text{ClO}_4$  и  $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , диспергир. в коллоидии, содержащем порошок НЦ и/или НГ в р-ре ац. или МЭК.

15. Клейкие составы на основе нитроцеллюлозы. — Пат. США, кл. 106-180 (C08b 21/12), № 3758325, заявл. 23.06.72, опубл. 11.09.73. Johnson C. E., Henderson L. D. (SN). РЖХим, 1974, 14Н832П.

Патентуются двухкомпонентные A и B клеи для ВВ, к-рые смешиваются перед употреблением в отнош. 3:3:4—2:1. A содержит (вес. %) 20—80 НЦ, 20—80 метриолтринитрата, 0,1—2 этилцентралита; B — 0,005—0,3 дилауратдибутилолова, 0,1—2 этилцентралита и остальное динитрат ТЭГ. Время отверждения при  $60^\circ$  4 часа. Прочность на разрыв превышает 3,5 кГ/см<sup>2</sup>. Клеи служат для склеивания частей зарядов, боеприпасов, РТ и т. д.

16. Способ получения сгорающих гильз для боеприпасов. — Франц. заявка, кл. B29D 23/03, F42B 9/00, № 2234113, заявл. 21.06.73, опубл. 17.01.75. Delmaire J.-P., Maures M. (PE). РЖХим, 1976, 6Н395П.

Сгорающие гильзы получают из смеси (вес. ч.): 90 НЦ (13,4% N) и 10 не-этабелинн Цл, 45—60 воды, эмульсии из 20 вес. % акрилата и 2 вес. % ДФА. Полученную смесь в виде пасты вводят в спец. форму. Готовые гильзы обладают высокой прочностью (150—200 кГ/см<sup>2</sup>), незначит. влагоемкостью (при погружении в воду на глубину 1 м в течении 100 час  $\leq 48\%$ ), временем воспл. 5—1800 с, стабильностью при  $108,5^\circ > 70^\circ$  час, при  $134,5^\circ - 60$  мин.

17. Двухкомпонентные топлива для газогенераторов. — Nauc.-tehn. pregl. V. T. I., 1977, 27, № 6, 23—29. Iekis D. РЖХим, 1978, 6П209.

Рассмотрены вопросы подготовки топлив для газогенераторов. В графич. форме представлены рез-ты эксперим. изучения влияния добавок стеаратов Pb и Cu, фталата Pb, CuO, Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, графита, ацетата сахараозы и полиоксиметилена на т. воспл. и режим горания топлив, содержащих в своем составе НЦ, НГ, динитрат ДЭГ, ДНТ, ДЭФ, нитро-ДФА и триацетин.

## XIV. ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Воспламенение смесей порошкообразных ВВ с воздухом горячей поверхностью. — Sb. vedec. praci Vysoké Školy chem.-technol. Pardubice, 1961, 1, 203—211. Novotný M., Lébřík F. РЖХим, 1964, 13Н455.

Используя усовершенств. прибор Годверта—Гринвальда, в к-ром пылевоздушная смесь вдувается в нагреваемую спиральную трубу, определили г. воспл. НЦ (12,1% N)  $180-210^\circ$  при конц-ии 200 г/м<sup>3</sup>. Т. всп. осажденных пылей на нагреваемой горизонтальной доске в контакте с хол. атмосферой для НЦ  $200^\circ$ . Значения т. всп. и т. воспл. практически совпали.

2. Электростатический заряд при производстве бездымного пороха. — J. Industr. Explos. Soc., Japan, 1961, 22, № 6, 294—299. Уэтаэкэ М., Сато Х. РЖХим, 1963, 12Н402.

Установлено, что величина электростатич. заряда на порохе с низким сопротивлением меньше, чем на порохе с большим сопротивлением. Кол-во заряда на порохе пропорционально контактной Пв пороха. Оно также зависит от характеристик и св-в материала, к-рый находится в контакте с порохом. Увеличение поверхн. конц-ии электростатич. заряда происходит по насыщающейся кривой. Предполагаемой причиной насыщения является утечка заряда с пороха. Испарение р-рителя из пороха не вызывает появления электростатич. заряда.

3. Метод определения взрывоопасных свойств различных веществ при помощи газовой трубы. — J. Industr. Explos. Soc., Japan, 1963, 24, № 6, 329—334. Окубо С., Иида М. РЖХим, 1965, 23И347.

4. Взрывоемость пластмассовой пыли. — Muoviviesti, 1965, 10, № 2, 42. Lindberg K. РЖХим, 1965, 24И382.

В США опубликованы рез-ты исследований взрывоопасности пыли пластмасс и приведены т. воспл., миним. взрывная конц-ия и т. д. для пылей более чем 300 материалов. Наиболее чувствительны к горению, а следовательно, и взрывоопасны пыли нитрата Цл и целлулозы.

5. Безопасный радиус нестабильных веществ. — Industr. and Engng. Chem., 1966, 58, № 1, 24—32. Geel J. L. РЖХим, 1966, 15И389.

Описывается метод оценки опасности самонавигации нестабильных в-в (бездым. порох, РТ, орг. перекиси, ВВ и т. п.) при их хранении, основанный на определении и анализе кривых тепловыделения этих в-в при т-ре окружжающей среды и заданной продолжительности хранения. Приводится ур-ние для расчета безопасного радиуса гомог. и изотропных нестабильных в-в различной геометрич. формы, при к-ром т-ра в-ва за период хранения не может возрасти более чем на  $10^\circ$ . Эксперим. проверка эффективности описанного метода проведена на двух системах для хранения: НЦ и НГ.

6. Фильтрование воздуха на пороховых фабриках.— Maintenance, 1969, 8, № 1, 21—22. РЖХим, 1970, 6И753.

Т-ра воздуха в цехах должна быть 15,6—25° при относит. влажности ~ 40%. Описано фильтрац. оборудование на новой порох. фабрике в Ланкашире. Для очистки от пыли, гл. обр. при работе шаровых мельниц, применяются тканевые хлопчатобумажные рукавные фильтры произв-стью 170—200 м<sup>3</sup>/мин, снабженные вытяжными вентиляторами.

7. Техника безопасности при работе с РТ.— Rev. protect, 1969, № 131, 63—75. Chaillot H. РЖХим, 1970, 14290П.

Обобщены данные по пожаро- и взрывоопасности, токсичности и коррозионной агрессивности ЖРТ и ТРТ. Для ТРТ взрывоопасными компонентами являются НЦ, НГ, нитрат и ПХ аммония.

8. Экспериментальная проверка нитроцеллюлозы промышленного назначения на безопасность в пожарном отношении.— Kasai, 1970, 20, № 2, 79—86. Сугано И. РЖХим, 1971, 7Н847.

9. Вопросы пожаробезопасности в связи с повышенным использованием нитроцеллюлозы.— Verskroniek, 1971, 44, № 1, 10—13. Schinkel G., Jr. РЖХим, 1971, 13Н777.

10. Безопасное обращение с взрывчатыми веществами.— Informs. chim., 1976, № 158, 109—113. Birckenbach O. G. РЖХим, 1977, 5И650.

Дана краткая характеристика деятельности фирмы «Dynamit Nobel» по созданию процессов различного назначения, связанных с использованием ВВ, и разработке безопасных методов обращения с ВВ. Изложены основные положения законодательства ФРГ, касающегося вопросов произв-ва, использования и транспортировки ВВ.

## УКАЗАТЕЛЬ ПАТЕНТОВ

№ патента стр.	№ патента стр.	№ патента стр.
Австралия	1277192 179	ГДР
221002 141	1316314 125	58028 29
231451 159	1317431 187	
231708 41	1349547 125	
401320 150	1357206 124	Голландия
404820 152	1362506 135	100924 147
	1384878 154	102972 123
	1408554 179	139535 33
Австрия	1423337 156	
215045 42	1423338 157	Норвегия
305851 125	1427697 182	124104 153
	1427699 191	127295 142
Англия	1432327 120	134835 133
795402 39	1437758 125	
861810 171	1448087 191	
870203 141		Польша
874259 172		Бельгия
897708 129	539013 119	43695 30
997368 134	627054 37	50893 44
1000876 79	632920 148	52595 149
1047452 161	654268 149	53615 33
1051561 45	681096 150	57077 34
1059261 175	694406 151	58958 48
1080973 58	694407 134	
1081732 53	696662 47	СССР
1126695 141	717436 137	119336 71
1137653 48	759051 124	254767 53
1229736 153		255237 58
1244231 144		Венгрия
1259663 144	144083 145	405567 38
		450823 85

№ патента стр.					
США	3033715	173	3200092	43	
2843584	136	3033716	173	3201500	156
2845936	36	3033717	173	3205286	156
2865728	140	3033718	174	3211596	168
2865729	141	3036939	161	3218313	36
2885736	39	3037247	44	3223756	115
2891054	40	3037890	44	3228815	168
2891055	40	3037891	129	3235420	148
2895844	71	3050429	169	3235424	150
2907073	128	3054253	190	3235425	146
2915519	41	3057012	39	3239583	127
2917379	158	3062809	35	3251823	43
2919181	41	3063981	21	3282751	163
2927845	36	3073731	168	3284253	44
2931800	41	3077388	36	3307985	171
2931801	41	3078200	168	3311513	149
2933518	73	3086896	171	3317361	150
2945751	170	3086897	31	3317513	57
2946673	159	3088858	174	3325315	45
2948601	41	3092525	204	3325385	56
2950278	21	3093523	156	3325571	45
2960389	236	3101288	145	3325572	46
2960393	170	3102834	244	3328324	57
2963455	73	3103458	157	3329540	149
2964484	56	3104190	169	3329743	44
2967098	128	3106498	38	3335185	233
2970996	30	3107187	157	3338165	151
2973257	159	3108916	40	3341515	45
2982638	133	3116190	119	3346675	46
2982643	42	3117043	123	3352798	57
2988436	129	3118275	169	3361689	56
2991168	160	3118797	43	3362859	244
2992087	146	3130097	172	3378545	136
2996461	190	3138499	169	3378611	128
2999744	146	3139355	43	3379010	160
3000721	123	3140207	244	3387953	46
3001984	21	3149012	127	3389026	169
3006746	172	3163567	116	3390210	163
3009796	172	3166612	192	3422169	39
3014246	116	3180860	35	3422170	158
3018201	147	3186882	147	3426684	134
3028274	129	3188224	42	3429755	181
		3201500	156	3434895	151
				3444013	120
				3445304	174
				3447983	130
				3474702	244
				3485901	125
				3489623	152
				3506505	141
				3523841	152
				3535174	164
				3535348	81
				3537923	178
				3551224	174
				3554820	152
				3563977	48
				3574800	179
				3576926	143
				3597288	152
				3598668	179
				3617400	181
				3622655	131
				3637444	142
				3655836	143
				3667524	245
				3668027	153
				3670649	246
				3671515	48
				3673286	118
				3676533	143
				3679781	124
				3679782	117
				3682726	142
				3689331	176
				3697341	119
				3702271	131
				3702272	175
				3702353	49
				3702792	185
				3704185	123
				3707411	245
				3711343	165
				3711344	165
				3714143	23
				3714306	142
				3716604	191
				3718719	120
				3723203	125
				3723207	153
				3723208	154
				3725157	166
				3726729	178
				3729349	193
				3732130	121
				3732131	135
				3734793	121
				3736196	154
				3743554	142
				3745927	245
				3758325	246
				3764416	135
				3764420	184
				3767489	157
				3772200	241
				3784419	186
				3785888	176
				3791893	182
				3798085	143
				3808061	176
				3811966	182
				3813458	181
				3821041	175
				3834956	180
				3844856	177
				3855022	177
				3855373	166
				3856590	168
				3860462	153
				3860678	166
				3861970	181
				3862864	178
				3865656	177
				3865658	177
				3865659	177
				3867214	134
				3867215	135
				3868282	180
				3873386	185
				3878003	170
				3883374	135

№ патента стр.	№ патента стр.	№ патента стр.	№ патента стр.	№ патента стр.	№ патента стр.
Финляндия	2234246	187	1209471	29	
33314 35	2247473	49	1233310	45	
	2275239	38	1270460	162	
Франция	2275424	124	1273182	42	
87097 (доп.) 22	2278657	121	1281330	130	
1145114 115	2278658	124	1282529	29	
1189916 20	2294998	122	1287489	35	
1200063 20	2308607	117	1446872	134	
1244408 56	2325491	167	1446889	244	
1259546 56	2332966	119	1446930	175	
1287503 43	2334648	193	1446933	130	
1300136 190	2335474	122	1571219	118	
1301358 147	2337117	191	1571232	46	
1347353 37	ФРГ		1646300	23	
		1646307	151		
1394779 37		1696381	130		
1424216 149	977708	33	1771006	37	
1479246 121	977795	192	1771061	131	
1491357 151	977882	162	1771087	131	
1501709 57	977901	162	1796009	164	
1502609 175	1023385	128	1918320	245	
1514293 245	1037935	17	1964887	245	
1524397 47	1049282	40	2012581	183	
1566612 37	1053373	127	2024897	165	
1566688 23	1053994	128	2038288	118	
1567118 23	1056988	33	2042457	118	
1603394 165	1056989	133	2046663	135	
1605194 129	1060760	128	2127197	185	
1605217 133	1062158	20	2263860	186	
1605437 116	1064406	146	2313856	132	
1605469 175	1066467	144	2316538	121	
2056001 123	1082175	144	2316548	126	
2063402 137	1104413	160	2336627	24	
2076222 48	1110562	147	2349640	154	
2114142 153	1125333	148	2351778	132	
2119128 192	1128427	77	2458834	167	
2133011 121	1145528	133	2461646	132	
2146555 246	1150914	133	2603927	143	
2163816 165	1153663	33	2654479	68	
2166614 154	1164297	36			
2210589 121	1164298	36	Чехословакия		
2221423 136	1200528	74	97686	29	
2234113 246	1206340	148	98630	29	

№ патента стр.	№ патента стр.	№ патента стр.
108163	31	Швейцария
109634	116	Швеция
109724	29	187717 20
125310	179	193611 115
125951	45	197835 39
125958	22	200757 38
127700	47	312512 33
129074	245	
131234	34	
134329	45	
153362	58	
10111 (1969)	130	
17517 (1969)	151	
21440 (1969)	149	
9279 (1970)	46	
20196 (1970)	192	
20199 (1970)	130	
20200 (1970)	130	
1600 (1971)	151	
2188 (1971)	34	
294 (1972)	37	
6236 (1972)	191	
14360 (1972)	182	
49—24208 (1974)	183	
49—44326 (1974)	183	
49—46894 (1974)	135	
50—4721 (1975)	184	
51—9365 (1976)	132	
51—11162 (1976)	186	
51—20567 (1976)	166	
51—40129 (1976)	180	
52—7044 (1977)	144	
52—28843 (1977)	166	
52—35724 (1977)	188	
53—7484 (1978)	167	

№ патента стр.  
(год)

Япония
647 (1958) 33
2295 (1958) 38
7188 (1958) 71
4294 (1959) 117
4699 (1959) 192
6548 (1959) 35
10942 (1959) 145
10943 (1959) 145
3097 (1960) 146
5792 (1960) 159
2797 (1962) 161
4445 (1962) 158
5148 (1963) 157
9594 (1963) 170
15086 (1963) 42
20393 (1963) 160
4237 (1965) 147
238 (1966) 148
11755 (1966) 148
17756 (1966) 31
21998 (1966) 149
10109 (1969) 144

## АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

### 1. РУССКИЙ АЛФАВИТ

- Абруков В. С. 217  
 Абруков С. А. 217  
 Авазов Ю. А. 64  
 Аверсон А. Э. 215  
 Агранова С. А. 102  
 Адамова Л. В. 87  
 Аикава С. 219  
 Александров В. В. 64, 199, 207, 211  
 Александрова Т. А. 88  
 Алексеенко В. И. 72, 73, 76, 78, 79, 85  
 Алехин Ю. В. 88  
 Алиев Р. М. 79  
 Андреев К. К. 14, 146, 198\*  
 Андреев П. А. 227  
 Андросов А. С. 201, 202, 214\*, 216  
 Антокольский Г. Л. 83\*  
 Апин А. Я. 204, 206  
 Аракава К. 33, 38, 42  
 Аракава Т. 151  
 Араки И. 46, 188, 191  
 Архипов В. П. 88  
 Асимова Р. М. 57  
 Афанасьев В. А. 54  
 Афанасьев Г. Т. 199  
 Ахмедова А. Х. 80  
 Бакаев А. С. 82, 84  
 Бакасова З. Б. 229
- Балахничев И. В. 38  
 Балашов Д. Б. 138\*, 139\*  
 Барамбайм Н. К. 62  
 Барзыкин В. В. 198, 199  
 Барсуков В. Д. 45  
 Бартенев Г. Ж. 66  
 Барштейн Р. С. 89  
 Бахман Н. Н. 205  
 Башкова В. 67  
 Башмаков И. А. 53  
 Безсолицен В. П. 53  
 Бекенева Л. И. 85  
 Белгородский И. М. 85  
 Белов В. П. 217  
 Бельникович Н. Г. 102  
 Беляев А. Ф. 203, 208  
 Берлин А. А. 55  
 Беседовский В. Ф. 217  
 Бессонов Ю. С. 87\*  
 Благонравова А. А. 57  
 Блохина Н. М. 58  
 Бобоев Т. Б. 65  
 Богданов А. П. 89  
 Болотникова Л. С. 96, 102, 106  
 Болт Р. 63  
 Бондаревская И. И. 57  
 Бородин В. Н. 112  
 Бохмарин Б. И. 85  
 Брегер И. 63

\* Везде в авторском указателе этим знаком помечены страницы, содержащие более одной публикации автора.

- Бресткин Ю. В. 108  
 Бродова Э. И. 58\*  
 Брытов И. А. 63  
 Буфетов Н. С. 140, 211  
 Вакабаяси М. 144  
 Вакита Э. 33, 38  
 Василенко З. И. 101\*  
 Васильев Б. В. 110  
 Васильева Г. Г. 27, 52  
 Васильева Л. В. 54, 58  
 Вассерман А. М. 88  
 Ватаэз Х. 151  
 Вата nabэ О. 183  
 Вата nabэ С. 170  
 Вата nabэ Т. 149  
 Весин Ю. К. 201  
 Вилюнов В. Н. 198  
 Войтенко И. Л. 28  
 Волкова Л. А. 27  
 Володин В. 67  
 Гаврилова Т. Б. 241  
 Гайсин Н. К. 88  
 Гальбрайх Л. С. 28, 53  
 Гальперин Л. Н. 204  
 Гейсман И. И. 89  
 Гимельшнейн Ф. Я. 218  
 Гинзбург Б. М. 113  
 Гинзбург В. М. 213  
 Глазкова А. П. 146, 203  
 Глухов В. И. 139, 210  
 Глухова С. В. 109  
 Глушков В. Е. 139  
 Гнатовский В. И. 210  
 Головин В. А. 87, 88  
 Гольдшлегер У. И. 199  
 Гончаров Е. П. 199  
 Горбунов Б. Н. 53  
 Гординский Б. Ю. 59  
 Гордонова Р. Д. 82  
 Горохова В. Г. 55  
 Горянская В. С. 49  
 Грибкова Н. Я. 65, 107, 112  
 Григорьев В. Г. 214  
 Григорьев Ю. М. 198  
 Грицевич А. Г. 85  
 Гусев С. С. 52, 101\*, 104  
 Давидчук Е. Л. 217  
 Давыдов А. Е. 217  
 Данилов С. Н. 68\*, 202  
 Демидова Л. А. 201  
 Денисенко М. И. 202  
 Денисюк А. П. 201, 202, 214\*, 216  
 Дериновский В. С. 86  
 Дмитриев В. И. 139  
 Добржинская М. С. 54  
 Дриацкая Г. И. 199  
 Дружинина Н. Н. 58  
 Дубина В. П. 19, 27, 28, 109  
 Дубовицкий Ф. И. 197, 203, 204  
 Дудров В. И. 202  
 Дэн Ли Жу 90  
 Егорова В. Н. 57  
 Ермоленко И. Н. 52, 53, 91, 101\*, 104  
 Жарковский Д. В. 72\*, 75, 84  
 Жбанков Р. Г. 84, 91, 105, 106, 107, 108, 109\*, 112  
 Жданов В. Ф. 139\*  
 Железнов В. И. 64, 66  
 Закревский В. А. 66, 70  
 Зарко В. Е. 140, 210, 213, 214, 215\*  
 Зарудаева С. С. 86  
 Захаров Б. А. 91  
 Зейналов Б. К. 79, 80, 82  
 Земских В. И. 217  
 Зенин А. А. 207\*, 208, 213, 216  
 Златомрежева Н. И. 140  
 Зоммер М. М. 86  
 Зубов П. И. 58\*  
 Зухович Н. С. 71  
 Ибоути М. 230  
 Иванов В. И. 91, 113  
 Иванова В. С. 22, 27, 52, 104  
 Иванова Е. Г. 52, 104  
 Ивасаки Т. 19

Инда М. 247  
Ильина Л. А. 58  
Илюхин В. С. 211, 215  
Инагаки М. 158, 160, 170  
Инамото И. 100  
Иноуэ Т. 183  
Иноуэ Ю. 83  
Инуга Т. 157  
Иокогава Р. 148  
Иосида Б. 130\*  
Исимура Х. 148  
Искандеров З. М. 49  
Исправникова А. Г. 55  
Истратов А. Г. 217  
Итихара С. 83, 84  
Ито Ю. 61  
Йокота Т. 34  
Йокояма А. 132, 166\*, 186  
Йокояма Р. 151  
Йокояма Т. 184  
Йосикава Т. 167  
Йосияма И. 161  
Кабанован Вл. 74, 79, 81  
Каван Р. 117  
Каван Т. 98\*  
Кадзикава К. 34  
Кайто К. 135  
Какиноути С. 63  
Калмыкова А. П. 209  
Камида К. 94  
Камидэ К. 98\*, 100\*, 101  
Канэко Д. 182, 184  
Канэко К. 101  
Капущкий Ф. Н. 52, 53, 101  
Каретина Т. И. 74  
Каримов С. Н. 62\*, 63, 64  
Като И. 188  
Като К. 149  
Като Н. 61  
Керрол Дж. 63  
Кикити Т. 92  
Кинама С. 166  
Киносита Т. 71  
Кириченко Э. А. 227  
Кироба И. 34

Кисубэ С. 186  
Китamura Х. 148  
Кито К. 183  
Клейменов В. В. 213  
Кленкова Н. И. 82, 202  
Ковальский А. А. 208, 209, 216  
Коварский А. Л. 88  
Козин Г. М. 109  
Козлов В. А. 214  
Козлов В. С. 200  
Козлов П. В. 57, 65, 107, 112  
Колено В. А. 28  
Колесов С. Н. 64\*  
Колчин А. К. 198  
Кольцова И. С. 112  
Комацу Н. 27  
Кондо С. 91  
Кондриков Б. Н. 209\*, 214  
Конев Э. В. 206, 207\*, 208  
Конюнова З. К. 49  
Корнилова Г. Е. 199  
Коробейничев О. П. 210  
Костин И. Д. 204  
Косточки А. В. 86, 88, 107  
Красильников Б. В. 208  
Красюк В. Д. 84, 87  
Круничак М. М. 52  
Крылова Г. А. 91  
Кубота Н. 226  
Кубота Я. 94  
Кувшинов В. М. 214  
Кузнецов В. Т. 200  
Кузнецова Г. Н. 88  
Кузнецова З. И. 22, 27, 52, 104  
Кузнецова Н. Я. 85  
Кузова Л. 74  
Кулигина Н. В. 80, 81  
Кунисига Н. 31, 63  
Курбаналиев М. К. 62  
Куроива С. 60  
Куценогий К. П. 213, 215  
Кэммоти М. 34  
Лаврентович Я. И. 69  
Ланина Н. А. 53, 55  
Лахтин А. Л. 78

Лебедь Г. С. 49  
Левашов Ю. В. 213  
Лейпунский О. И. 207, 216, 217  
Лексовский А. М. 65\*  
Леликов О. С. 68  
Леонов Г. И. 214  
Леонтьева С. А. 19  
Лерман М. Д. 85  
Лившиц Р. М. 55, 57, 58  
Линь Чжэ-фу 21  
Лисицкий В. И. 198\*  
Логачев В. С. 206  
Логинов Н. П. 216  
Лотменцев Ю. М. 86, 87, 88  
Лукашени Г. В. 204, 208  
Лукирский А. П. 63  
Лукьяннова Н. В. 86, 88  
Лурье Б. А. 199\*  
Лысяк Н. К. 19  
Лян Фэн 21  
  
Ма Чин-юнь 209  
Магдалев Е. Т. 113  
Макино Х. 34  
Маклаков А. И. 86, 107  
Маковеева Г. Н. 107  
Максимов Э. И. 200  
Малахов Р. А. 19, 27, 84, 105, 107, 108  
Малошук Ю. С. 62  
Мальцев В. М. 204\*, 206\*, 213\*, 217  
Мальчевский В. А. 64, 65, 66\*, 67, 70  
Мандель Р. Б. 85  
Манелис Г. Б. 197, 204  
Манохин Ю. П. 66  
Марголин А. Д. 205, 207, 211, 217  
Маров Д. Ф. 201  
Марусин В. П. 200  
Марченко В. В. 215  
Марченко Г. Н. 88  
Маршаков В. Н. 217  
Маслинковская З. А. 85  
Маслов В. П. 139  
Матвеев В. В. 215  
Махаринский В. М. 199  
Мацуда Йо 71  
Мацуи Ф. 46, 180, 183  
  
Мацумото К. 130, 144  
Мацумура Э. 157, 161  
Маэда 192  
Мёжерицкая Н. А. 96  
Мержанов А. Г. 197, 198\*, 199\*, 200,  
203, 204  
Мехтиева Ф. А. 82  
Мигита Н. 19  
Мики С. 237  
Мирзоев С. Ю. 66  
Мирзоева В. А. 66  
Митараи Т. 31, 35  
Михайлов И. Г. 83\*, 112  
Михайлов Н. В. 71, 74  
Михеев А. Н. 218  
Михеев В. Ф. 139, 207, 209, 213  
Мицун С. 146  
Мишустин И. У. 72, 79  
Монсеева З. С. 82  
Морозов В. А. 26  
Морозов В. Г. 64  
Мочалов А. Н. 86  
Мошковский Н. С. 69  
Муминова Р. А. 229  
Мур В. 100  
Мурата Ц. 159, 192  
Муратов С. М. 199, 216  
Мякин Г. В. 212  
Набэтани Х. 144  
Нагаока К. 130, 144  
Наградский И. А. 19  
Назаров Н. К. 216  
Накадзё Н. 75  
Накано Д. 19  
Накаяма М. 180, 191  
Намба К. 31  
Нарзуллаев Б. Н. 62\*, 63, 64, 65, 66  
Нелаев В. П. 215  
Нестерова Л. П. 54  
Нефедова О. И. 205, 207, 208  
Нечушкина С. Ф. 28  
Нинми М. 207  
Никитин В. М. 240\*  
Никитин Н. И. 98  
Никитина С. А. 80, 81, 85  
Никфорова А. П. 82

Николаев А. В. 218  
Никонович Г. В. 19  
Нита Т. 35, 146  
Новоградски М. 228  
Новожилов Б. В. 213  
Новоселова Н. В. 88  
Новосельская Г. В. 107  
Ногтев А. П. 85  
Номура Д. 131, 137, 148, 182, 237  
Нонака М. 37

Оваси Т. 91  
Огино Т. 60  
Оинума С. 153  
Оиси К. 149  
Окава Х. 101  
Окадзима С. 92  
Окамото Т. 130, 144  
Окаuti А. 31  
Окимото К. 148  
Окубо С. 247  
Олемиллер Т. Дж. 214  
Оно Я. 130, 144  
Орлов Л. Г. 65  
Орлова Е. Ю. 13, 15  
Осада Х. 63

Панов В. П. 84, 105, 106, 107, 108, 109\*, 112  
Панов Ю. Н. 102  
Папков С. П. 84  
Пасальский Б. К. 69  
Пегова Е. Б. 86  
Пенькова М. П. 58  
Перегудова Л. И. 85  
Перепелкин К. Е. 68  
Петров Ю. М. 217  
Петропавловский Г. А. 26, 27, 51, 52, 98, 108  
Пилипчук Ю. С. 26  
Писковский С. В. 216  
Поздняков О. Ф. 66  
Покровская И. Е. 112  
Покровская Н. Б. 74  
Поляков А. И. 53\*, 54\*, 55, 58

Полякова Л. А. 53  
Помёранцева Е. А. 49  
Понамарев Б. А. 64  
Поройкова Ю. А. 85  
Постнов С. И. 199  
Похил П. Ф. 203, 204\*, 205, 206\*, 207, 211\*, 213  
Пресняков Ю. П. 217  
Пронина И. А. 57  
Протас С. К. 214  
Птицын О. Б. 96  
Путцкер З. 242  
Пучков В. М. 216  
Пшиялковский Б. И. 85

Рабинович И. Б. 86  
Раджабов Д. Т. 82  
Радченко С. С. 53  
Райкова Т. В. 58\*  
Раскин Я. Л. 55  
Ратанова Н. В. 28  
Рашидов Д. 113  
Регель В. Р. 65\*, 66, 67  
Рембеза С. И. 66  
Роговин З. А. 53, 56, 57, 58  
Романов О. Я. 215  
Ромоданова Л. Д. 203  
Рубцов Ю. И. 197  
Румянцев А. Я. 217  
Рябиков О. Б. 217

Савасценка Г. М. 63  
Сайто Х. 61  
Сакан Йо. 151  
Саката Х. 27  
Саммерфильд М. 213, 214  
Самсонов Б. С. 198\*  
Самсонов В. П. 217  
Самсонов С. С. 66  
Самсонова Т. И. 102, 106  
Самусев В. Ф. 217  
Самэдзима Х. 145\*  
Саятулин В. С. 89  
Саркытова З. С. 229  
Сарыбаева Р. И. 54, 55

Сато А. 159, 192  
Сато Х. 91, 130\*, 137, 247  
Сафонова В. В. 82  
Светличный И. Б. 211  
Светлов Б. С. 199\*  
Селезнев В. А. 206, 213  
Семчук Р. Д. 59  
Серая Р. С. 81  
Сероус Л. А. 113  
Симоненко В. Н. 215  
Синю К. 153  
Синновара М. 135, 149  
Синодзаки Х. 148  
Синохара М. 183  
Сиоми Т. 101  
Скриган А. И. 93  
Слеткина Л. С. 56  
Слуцкер Л. И. 68  
Смагин В. В. 54  
Смирнов Л. П. 197  
Смирнова А. М. 58\*  
Соболев С. Е. 240\*  
Солленко В. О. 49  
Сорокин Г. А. 85  
Спивак И. П. 113  
Спиридонова В. А. 80  
Спиридоноva Л. Н. 53, 54, 55, 58  
Старенский А. Г. 69  
Стесик Л. Н. 204, 205, 206  
Степанов Б. И. 91  
Степанов Б. М. 213  
Стецовский А. П. 82  
Сугано И. 248  
Сугиура М. 167  
Султанов Н. 113  
Сушкевич Т. И. 18  
Суяма С. 144  
Сытый Н. М. 205  
Сюткин В. Н. 68\*, 202

Тагер А. А. 87\*, 88  
Тада Т. 160  
Такабаяси С. 37  
Такада М. 117  
Такахаси А. 52  
Такахаси С. 52

Такахаси Х. 147  
Такидзава Т. 145\*  
Такидзава Ю. 75  
Такидзука М. 135  
Такэнака Х. 60, 75, 76  
Таманэки С. 16  
Танака К. 167  
Тарасов Н. А. 217  
Тарасова Е. Н. 28, 85  
Ташпулатов Ю. Т. 229  
Терешкин И. А. 146  
Токарев Н. П. 201, 202, 214\*, 216  
Токарева Л. Г. 71  
Томисима И. 34  
Томита М. 144  
Томоиси Н. 147  
Тренин О. К. 200\*, 202  
Түйтчиев Ш. 113

Ульянов В. П. 84  
Умблиа С. Б. 217  
Урьяги В. Ф. 86  
Усманов Х. У. 18, 109  
Усуда М. 19  
Утевский Л. Е. 68  
Уэно В. 76  
Уэно И. 130, 144  
Уэтакэ М. 137\*, 247

Фадеев Г. Н. 241  
Файнберг Э. З. 71  
Фальковский М. Г. 64, 65, 66, 67  
Фарберов М. И. 85  
Фартунин В. И. 65, 107, 112  
Фахрутдинов А. М. 49  
Федорова А. Ф. 27  
Федосеева Н. В. 139  
Феоктистова О. Б. 107  
Феркель Б. В. 49  
Филоненко А. К. 197  
Фоминов И. П. 19, 28  
Фоминов К. Г. 214  
Фомичев В. А. 63  
Фрейдгейм К. И. 85  
Френкель С. Я. 102, 106  
Фудзивара М. 180

2. ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

- Фудзисигэ Р. 61  
 Фукуда Т. 46, 159, 160, 188, 192  
 Фуно К. 160
- Хакимов Ф. Х. 65  
 Харада Т. 192  
 Хардин А. П. 53  
 Хата Т. 84  
 Хатько А. И. 84  
 Хаяси И. 37  
 Хигасидэ Ф. 75, 77, 93\*  
 Хидака М. 237  
 Хино К. 35, 146  
 Хирадзава Т. 183  
 Хлевной С. С. 64, 139\*, 140, 199, 206, 207, 209\*, 210, 211  
 Хлюстова Т. Б. 86  
 Хосон К. 33, 38, 42, 97  
 Хукматов А. Х. 62
- Царфин В. Я. 213  
 Цветаева И. П. 19, 26  
 Цветков В. Г. 88  
 Цветков В. Н. 96, 99\*  
 Цигельман М. Д. 19  
 Цудзибаси К. 33, 38  
 Цудзихаси К. 75, 130, 144  
 Цуно Б. 186  
 Цуно С. 166  
 Цуцун К. 151  
 Църноречки О. 74, 81  
 Църноречки Ст. 79  
 Цэнь И-нань 21
- Чайкина Е. А. 53  
 Ченборисова Л. Я. 107  
 Чеперегин Э. А. 82  
 Черейский З. Ю. 68  
 Чесноков М. Н. 214  
 Чесунов В. М. 81, 243  
 Четыркин Г. К. 26, 201
- Чжан Чжэнь-е 21  
 Чжоу Син-мао 21  
 Чжоу Юй-сюань 21  
 Чижов В. И. 85  
 Чуй Го-лян 27  
 Чумаченко М. Н. 229  
 Чэн Жун-Ши 90
- Шагов Ю. В. 16  
 Шадрунова К. С. 85  
 Шакотько И. П. 201  
 Шарова И. М. 87  
 Шаршеналиева З. Ш. 28  
 Шведова Н. С. 205  
 Шелухин Г. Г. 215, 217  
 Шишко А. М. 93  
 Шнеерсон Р. И. 82, 84, 86, 87  
 Шолохович Т. И. 87  
 Шорыгина Н. Н. 22  
 Шостаковский М. Ф. 53, 58  
 Штейнберг А. С. 199  
 Штениникова И. Н. 96\*, 99  
 Штилов В. А. 83\*
- Щелохова Л. С. 54, 55
- Эйзнер Ю. Е. 96  
 Эрман В. Ю. 85
- Юдахина Л. А. 113  
 Юхвид В. И. 200
- Ябумото С. 61  
 Ягами К. 65, 239  
 Якубович С. В. 65, 107, 112  
 Ямаваки И. 13  
 Ямагути Т. 42  
 Ямада Ц. 34  
 Ямадзаки Н. 183  
 Ярмоленка И. М. 63  
 Ясуэ Т. 71
- Abe T. 196  
 Abel W. A. 118  
 Abescat L. 129  
 Achiri C. 229  
 Adicoff A. 77  
 Ages D. T. 231  
 Albert A. 74
- Alince B. 23  
 Allabashi J. Ch. 176, 182  
 Allovio J. M. 141  
 Andersen W. H. 216  
 Andoh E. 223  
 Andrew E. A. 38, 115, 116, 117  
 Aoki I. 226  
 Araki K. 81  
 Arsenault G. P. 196  
 Attia M. E. 242  
 Avny Y. 57\*
- Avramović M. 34  
 Awad W. I. 230  
 Axon K. S. 14  
 Ayers O. E. 174  
 Aziz K. 67
- Baczuk R. J. 189\*  
 Bader A. R. 71  
 Ball A. M. 128, 160, 172  
 Ball G. J. S. 161  
 Balogh Cs. 26\*  
 Bär H. 148  
 Barber W. H. 228  
 Barr C. J. 170  
 Barrall E. M. 108  
 Bartek W. 29  
 Barton W. D. 178  
 Bassa R. 24  
 Bauer L. 74  
 Baumann R. P. 170, 181, 186  
 Baumgartner W. E. 182  
 Baxby J. H. 169  
 Bayer E. 103  
 Bean N. E. 14
- Beason L. R. 182  
 Begg J. S. 161  
 Beierlein I. 28  
 Belfort A. M. 46  
 Bell St. W. 191  
 Ben-Aim R. 212  
 Bengtson E. K. 24  
 Benoit H. 107  
 Bergman G. 32, 241  
 Bergman R. C. 43  
 Bernert K. 29  
 Bernstein Ch. N. 119  
 Berta D. A. 166  
 Bertrand Y. H. 246  
 Besser E. D. 156, 157  
 Bestgen R. F. 223  
 Biehl A. T. 178  
 Birckenbach O. G. 248  
 Bittiger H. 106  
 Blachnio B. 33  
 Black D. H. 156  
 Blanco J. A. 235  
 Blandin J. H. 116, 129, 187  
 Blankenship P. V. 35, 36  
 Blötz S. 118, 130, 131, 162, 183  
 Blum G. D. 160  
 Bohadur K. 234  
 Boisson J. 14  
 Bolleter W. T. 228\*  
 Bonyata J. O. 131, 142  
 Bouffard R. A. 46  
 Boukal I. 29, 31  
 Bowe A. N. P. 14  
 Bowen B. C. 231  
 Bower R. S. 195\*  
 Boynton D. E. 36, 162
- Bozicevic M. 210  
 Bozza E. F. 186  
 Brachert H. 42, 121, 132\*, 134, 143  
 Bracuti A. J. 184  
 Bradley H. H., Jr. 219  
 Brandimarte E. 122\*, 205, 206  
 Brandt E. S. 67  
 Breslow D. S. 57\*

Bretting M. McD. 219  
Brissaud L. 20, 23\*, 38, 245  
Brocart A. 23, 38, 245  
Brodik A. 179  
Brodman B. W. 54\*, 55, 86, 87\*, 88, 136  
Broido A. 108  
Bronstein L. J. 164  
Brooks R. L. 80  
Brooks R. M. 37, 39, 158  
Brown R. K. 24  
Brunne A. 36  
Bruson H. A. 133  
Brut G. Y. 165  
Buel R. R. 136  
Bugat N. 43  
Büldt G. 111  
Bulman M. J. 221  
Burger K. 51\*  
Burkardt L. A. 244  
Burton J. M. 176  
Busch J. 45  
Butler C. T. 150  
Butts Ph. G. 182  
  
Caanady E. R. 188  
Cahill R. H. 168, 174  
Caire-Maurisier M. 189, 191  
Cami P. 23  
Camp A. T. 130, 134, 151, 153, 161, 164, 169, 174, 188, 244  
Campo P. del 233, 237  
Carpenter E. 195\*  
Carroll W. J., Jr. 152  
Casado E. A. 237  
Caveny L. H. 223, 225  
Chahan E. 77  
Chaillot H. 248  
Champetier G. 240  
Chaney A. 195\*, 196  
Chang M. 239  
Chapiro A. 59  
Chasan D. E. 229  
Cherubin G. 72, 73  
Chodura E. 78  
Chung P. K. 190\*

Claesson S. 61\*  
Clark I. T. 21, 22  
Clarkson A. 228  
Clary D. L. 221  
Clay F. B. 123  
Clemens R. B. 146  
Clifford D. V. 191  
Cloetens G. 23  
Cochrane J. D. 21  
Coffee R. E. 40, 43, 44, 142, 175  
Cohen J. 168  
Colborne R. S. 64  
Colitti O. A. 166  
Confides J. J. 166  
Connelly F. J. 45  
Conyne R. F. 73  
Cook R. L. 38, 116, 140, 141, 204  
Cooley R. A. 133  
Cooner W. N. 123  
Cooner W. W. 142  
Cooper S. L. 89\*  
Costa E. 134, 135\*  
Counou J. M. J. E. 165  
Couper J. McG. 53  
Coursen D. L. 145  
Cox Ch. D. 34, 48  
Cox G. C. 49  
Cox G. R. 159  
Crable M. A. 38  
Craig A. D. 125  
Craig W. A. 153  
Crescenzo F. G. 169, 244  
Crook J. H. 15  
Cruysberg E. E. A. 224  
Csanady E. R. 130  
Cucinotta J. J. 48  
Currie A. C. 53  
Curti R. 230  
  
Dafert O. 160  
Dailey B. P. 168  
Danielska I. 67  
Danziger L. 130  
Das B. 114  
Datta A. 223  
Dauerman L. 219, 220\*

Dautel R. 197  
Dautzenberg H. 110  
David D. J. 243  
Davidson J. S. 157  
Davis T. R. 217  
Dawoud A. F. 18, 31, 232, 235, 237, 241, 242  
Debeauvais F. 107  
Decaure J. 23, 38  
Decker L. J. 67  
De Fries M. G. 43  
Dehm H. C. 143\*, 183, 191  
Dehority G. L. 219  
Dellmeier A. 23, 29, 35, 46  
Delpy R. 115  
Demaille J. P. M. 123, 246  
Dendor P. F. 155  
Deusinger H. 47  
Devine M. P. 54\*, 55, 86, 87, 88, 136  
Dickey E. E. 195\*  
Dieckmann S. F. 36  
Dilchert H. 160  
  
Djokovic L. 224  
Dohogne A. 78  
Dolmetsch Hans 95\*, 100  
Dolmetsch Hilde 95  
Donker H. J. L. 123  
Downard J. M. 147  
Drabek J. 29  
Drejsl J. 22, 29  
Drummond F. E. 172  
Dubar J. 81, 82\*, 83  
Dubois de P. F. 154  
Dubois R. J. 234, 236  
Dumas G. 212  
Dunigan Th. E. 165, 184, 185, 186, 187  
Dunlop J. L. 141  
Duprat Y. J. G. 193  
Duswalt A. A. 201  
Duzy R. H. 75  
Dykes H. W. H. 233  
  
Easterbrook W. C. 227  
Eckels W. H. 146  
Edelmann K. 72  
Edge G. D. 92  
  
Egorow E. A. 67  
Eich J. 132, 143  
Einberg E. J. 31  
Ek S. Y. 134  
El-Damaty A. 235  
Eldridge J. B. 161  
Elrick D. E. 36, 163, 174, 179, 180, 185  
El-Taraboulsi M. A. 18\*  
Engel R. 193  
Ennor K. S. 196  
Enoksson B. 110, 112  
Ernsberger F. M. 162, 169  
Ettre K. 197\*  
Evans G. I. 191  
Evans W. L. 152  
Evans G. I. 185  
Evendijk J. E. 234  
  
Fahmy Y. A. 18  
Falconer E. L. 154  
Fassnacht H. H. 146  
Fauveau J. 215  
Fehér M. 51\*  
Felch R. W. 146  
Ferguson I. 58  
Ferry J. D. 102  
Fifer R. A. 224  
Figini M. 111  
Finch R. W. 87  
Findley Th. W. 56  
Finnegan W. G. 157, 168  
Flanagan J. E. 120\*, 121, 125, 135, 186\*  
Flentge Ch. 226  
Fletcher A. N. 231  
Flynn J. P. 173, 177\*, 178  
Foex M. 59, 215  
  
Foltyn J. 58  
Foster J. J. 141  
Forrest Ch. D. 146, 149, 150  
Fox R. D. 173  
Frank H. 151  
Frankel M. B. 73, 125, 135\*, 186\*  
Frazer J. H. 195\*  
Freedman E. 67  
Frejacques 20

- French D. M. 69  
 Frey H. 118, 141  
 Frey M. 232, 236  
 Freyer H. 144  
 Friedel L. 17  
 Friedman R. 157  
 Friese K. 72  
 Fujii M. 111  
 Fujimoto T. 60  
 Fukatsu M. 74  
 Fukazawa N. 194  
  
 Gadalla A. A. 237, 241  
 Gagnon P. E. 30, 170  
 Gahy A. 225  
 Gaillard Ch. 48, 49  
 Galan M. 233  
 Gallacher E. J. 233  
 Gantz E. St. C. 231  
 Gardner W. H. 36, 39, 158  
 Gaudilliere P. 117  
 Gawlick H. 118, 126, 245  
 Gay G. M. 153, 154  
 Géczy I. 239  
 Geel J. L. 247  
 Gehlhaus P. H. 174  
 Gilbert H. 180  
 Girke D. 121  
 Glöckner G. 103  
 Godbille J. 242  
 Godbille M. 117  
 Godfrey J. N. 43  
 Gonzalez G.-G. A. 237  
 Gonzalez R. 235  
 Goodyear E. S. 115  
 Gorclow S. 185  
 Gordon St. 156, 157, 191\*  
 Gorge L. 23, 38  
 Gorin Ph. 235  
 Gould B. B. 178  
  
 Gózdz B. 67  
 Graham G. E. 167  
 Gramain Ph. 107  
 Grassie V. R. 41, 159  
 Grebert R. O. E. 246  
  
 Green J. 120  
 Grenier G. 240  
 Griffith G. L. 152  
 Grison E. 20  
 Gröblinghoff G. 93  
 Gross W. H. 235, 236  
 Grossmann E. D. 201  
 Groothuizen Th. M. 224, 225  
 Guenter R. G. 127, 163  
 Gurbarg M. T. 54\*, 86, 88  
  
 V  
 Gürtler Z. 22, 29  
 Gurton O. A. 153  
  
 Haas J. 107  
 Hagenmuller P. 15  
 Haggart C. 170  
 Hahn W. 135, 185  
 Haken M. 22  
 Hall R. A. 45, 58, 79  
 Halmay J. 145  
 Halverson H. J. 117  
 Hamazaki T. 110, 111  
 Hammett L. P. 168  
 Hann E. O. 23  
 Hansen R. 28  
 Hara Y. 66  
 Hartlein R. C. 246  
 Harvey E. D. 160  
 Hassan S. S. M. 230  
 Haury V. E. 120\*, 121, 125, 135\*, 186\*  
 Häussermann E. 192  
 Hayashi J. 106, 108, 109, 110, 111  
 Hayes St. H. 156, 157  
 Haywood B. 207  
 Hazama M. 225  
 Heath G. A. 218  
 Heine S. 92  
 Heinlein K. H. 29, 33\*, 45  
 Hemitsberger H. 99  
 Henderson L. D. 34, 49, 131, 188, 246  
 Henry R. A. 168\*  
 Herchin M. A. 116, 133, 187  
  
 Heropolitaniski R. 34  
 Herrmann E. 127, 128\*, 144  
 Herzog H. 141  
  
 Hicks J. A. 222  
 Hill W. E. 182\*  
 Hillman D. E. 231  
 Hirayama F. 119  
 Hirst R. 218  
 Hlavsa J. 238  
 Hoepli M. H. 147  
 Hoffman R. E. 189  
 Hoffmann D. O. 195  
 Holéci I. 34  
 Holmes H. E. 220  
 Holmes J. 158  
 Holt C. 20, 111  
 Holt E. 147\*  
 Hopirtean E. 229  
 Hopper J. D. 150  
 Horn E. 72  
 Horn J. A. 39  
 Horvath J. C. 166\*  
 House J. E. 226  
 Howard C. D. 174  
 Howard P. 78, 86, 228  
 Hradec V. 29\*, 31  
 Hristovski M. 229  
 Hsieh P. Y. 62  
 Hubbell D. S. 89\*  
 Humbert J. J. 23, 121, 165  
 Hunt C. S. 186  
 Husemann E. 106  
 Huskins Ch. W. 174  
  
 Ibiricu M. M. 219, 223  
 Iekis D. 246  
 Imai K. 106, 108, 109, 110, 111  
 Imamura Y. 81  
 Inoue Y. 60, 74  
 Ischikawa N. 25  
 Isles M. 68  
 Isozaki M. 25  
  
 Jacobson D. E. 134  
 Jacques A. 117  
 Jago W. H. 171  
 James R. W. 16  
 Jasselin F. 144  
 Jekic D. 224  
 Jendrychowska-Bonamour A. M. 59  
  
 Jennings B. R. 68  
 Jensen D. E. 194  
 Jochinke H. 77  
 Johannes G. E. 132  
 Johansson C. H. 204  
 Johnson C. E. 34, 131, 155, 188, 246  
 Johnson O. H. 169  
 Jones Ph. G. 15, 191  
 Jopowicz A. 34  
 Jovanovic S. 239  
 Juhász N. B. 145  
 Jungelaus H. 37  
  
 Kageyama E. 68  
 Kaila E. 53  
 Kälke E. 230  
 Kamide K. 99, 104  
 Kandzia H. 149  
 Kapelle R. 239  
 Kaplan A. M. 55  
 Kaufmann M. H. 141, 162, 169, 190  
 Kawai R. 171  
 Keene F. J. 56  
 Kegler W. 148  
 Kenyon D. 231  
 Kida Sh. 75  
 Kiesl W. 15  
 Kiles J. D. 246  
 Killackey J. J. 190  
 Kimmel E. J. 49  
 Kimura J. 223  
 Kincaid J. F. 128, 168\*  
 Kirby C. E. 222\*  
 Klager K. 73  
 Kleiss J. 121, 132  
 Klug H. 77  
 Klünisch M. 154  
 Knight H. G. 152  
 Knöffler G. 133  
 Kobatake Y. 74  
 Kohlbeck J. A. 228\*  
 Komarek J. 116  
 Kompolthy T. 26\*  
 Kossmann H. 42  
 Kotaka T. 101  
 Koyama T. 74  
 Kozera J. 245

- Kozmál F. 238  
 Kratky O. 92, 102, 105, 241  
 Kraus A. 74  
 Kreidl E. L. 192  
 Krejci F. 17, 24, 25\*, 30, 51, 60  
 Krigbaum W. R. 105  
 Kronick P. M. 64  
 Ksiazkiewicz S. 14  
 Kubicki J. 14  
 Kubota N. 223\*, 224\*, 225  
 Kucera V. 210, 211  
 Kucia R. R. 40  
 Kudláček L. 26, 97, 238  
 Kuhn L. P. 195\*  
 Kulczycka J. 35  
 Kuniak L. 19, 20, 23  
 Kunz A. 26\*  
 Kuo K. K. 217  
 Kuppel A. 106  
 Kurata M. 75, 101  
 Kuratani K. 15  
 Kuriyama K. 74  
 Kurnatowska H. 149  
 Kusama Y. 68  
 Kuthe R. 194  
 Lacroix Y. 242  
 Lambert R. S. 236  
 Lamboley A. 121  
 Lamond J. J. 232  
 Lampert B. B. 181\*  
 Landram G. K. 234  
 Lane G. A. 177\*, 178  
 Lang Th. 147, 148  
 Langr S. 14, 22, 34, 45\*, 47  
 Lannon J. A. 224  
 Lantz R. 135, 187  
 Larson W. D. 246  
 Lavitt J. W. 176, 180  
 Lawrence A. R. 80  
 Lawrence R. W. 146  
 Lazarević L. 208  
 Leake L. R. 240
- Lebert M. 235  
 Lebr F. 209, 210, 212, 247  
 Lechner M. D. 110  
 Lederer K. 105  
 Lenchitz C. 207  
 Leneuve L. 117, 119, 121\*, 122\*, 124\*, 137  
 Leonard G. W. 242  
 Leopold H. 102, 241  
 Lepper B. A. 192  
 Leunig H. 133, 162\*  
 Levitsky H. 227  
 Lévy R. 13  
 Lewinski T. 44  
 Lewis Ch. W. 23  
 Lhoste P. 43  
 Liddell D. A. 161  
 Liggett Th. 48, 49  
 Ligtenberg H. L. 232\*  
 Limburg A. E. R. 14  
 Linares J. 22, 23, 37, 38  
 Lindberg K. 247  
 Lindemann P. 118, 131, 135, 185  
 Linder P. W. 73  
 Lindner J. 40  
 Lindsay E. K. 189  
 Lingens P. 154  
 Linow K.-J. 52, 103, 110, 238, 239  
 Livesay R. G. 241  
 Lo G. A. 125  
 Lo P. A. 170, 181  
 Lohmander U. 96, 98\*  
 Lory J. S. 121  
 Loughran E. D. 61  
 Loving F. A. 145  
 Lowie N. A. 216  
 Lucy M. H. 221  
 Luerly W. M. 152  
 Lufkin J. E. 35, 39  
 Lukach C. A. 125  
 Lukanoff T. 52  
 Lukic' J. 122  
 Maag R. H. 129  
 MacClaren M. S. 87
- Mac Donald R. 170  
 Macintosh E. 232  
 Macke G. F. 234  
 Mackie W. 20, 111  
 Macorkindale J. B. 232  
 Maher G. G. 195  
 Mainhardt R. 178  
 Makaruk L. 67  
 Maksimovic P. V. 210, 215  
 Mankowski-Favelier R. 82  
 Mann D. J. 40\*, 41\*  
 Marondel G. 118, 126, 245  
 Mars J. 242  
 Marsel Ch. J. 13  
 Marsh H. C. 67  
 Martin Th. E. 166\*, 188  
 Marton G. S. T. 239\*  
 Marvillet L. 231  
 Marx M. 90  
 Marx-Figini M. 25, 91, 94\*, 237, 238  
 Marxman G. A. 220  
 Masamoto T. 223, 224  
 Maslán K. 179  
 Masuelli F. J. 17, 30, 196  
 Masura V. 94, 238\*  
 Matalon R. 42  
 Mather R. T. 157  
 Matsui Y. 171  
 Matsuda Y. 171  
 Matsumoto K. 149, 171  
 Matsumura E. 158  
 Maures M. 246  
 Mavel G. 82, 83  
 Mayr M. 167  
 McDonnell Th. E. 175  
 McEwan W. S. 168  
 McLain J. H. 169  
 McMillan H. K. 223  
 McWain P. 195\*, 196  
 Mehlhose K. 234, 241  
 Mellow D. F. 142, 143\*, 180  
 Melusin O. F. 23, 35, 46  
 Merriam F. C. 153
- Merz A. 71  
 Metzger Ch. O. 168  
 Meyer R. 130, 192  
 Meyerhoff G. 90, 99, 101, 106, 111, 112, 239  
 Miaud P. 23  
 Miegel R. E. 56  
 Migita N. 91\*  
 Mikesova J. 113  
 Miksch J. 74  
 Miller Th. W. 35  
 Millett M. A. 21, 22, 30, 196  
 Minnick J. J. 151  
 Mizuguchi J. 231  
 Molis-Mellberg O. 35  
 Moore J. S. 222  
 Moore W. R. 74, 77, 78, 79, 80, 92\*, 99  
 Morrow S. I. 200, 201\*, 202\*, 203, 223, 243  
 Mosher P. R. 188  
 Mosták P. 22, 29, 34, 45\*, 47, 116  
 Mrzewiński T. 31, 33, 140\*  
 Muhammad E. D. 24  
 Müller H. G. 79  
 Müller K. 103  
 Murakami T. 227  
 Murdock J. D. 195  
 Murphy Ch. V. 43, 68, 148  
 Mustafa A. 18, 31, 210, 232  
 Muzutani M. 74  
 Myers J. L. 170
- Nadel I. G. 160, 171, 244  
 Nagaoka K. 149  
 Nakamura Y. 68  
 Nakao O. 91\*  
 Nancy R. 20  
 Napoly C. 121, 174  
 Naud J. 20  
 Naud O. 154  
 Nelson M. B. 244  
 Nepivoda R. 34, 45\*, 47  
 Ness J. R. 43

Netzer D. W. 221  
 Newbold B. T. 30  
 Newkin D. J. 222  
 Niessen W. R. 219  
 Ninomiya K. 102  
 Nishitani T. 69  
 Noda I. 111  
 Nolan E. J. 56  
 Nolte H. 23, 29, 35, 36, 46, 135, 167,  
     185  
 Nomura Y. 196  
 Northam G. B. 221  
 Norwitz G. 227, 229, 231, 233, 241  
 Novotny M. 209, 212, 247  
 Nowak M. 35  
 Nowakowski B. 99  
 Odani H. 75  
 Ohlemiller T. J. 223  
 Ohlson J. L. 56  
 Ohman V. 129  
 Oinuma S. 32\*  
 Okamoto T. 149  
 Okon K. 31  
 Okumura H. 91  
 Old B. S. 192  
 Olin S. M. 195\*  
 Olsen L. R. 120  
 Olson C. R. 246  
 Olson Th. A. 124, 154  
 Omar M. 18\*  
 O'Mara J. J. 143, 144  
 O'Neill J. J. 129, 159  
 O'Neill J. J., Jr. 39\*, 40, 41\*, 170  
 Ono Y. 149  
 Osada H. 66  
 Osaki K. 101  
 Ostern S. 133  
 Ostrowski T. 35  
 Ota T. 158  
 Ouano A. C. 108  
 Oversohl W. 118, 130\*, 131, 162, 165,  
     175, 183  
 Pacanowski E. J. 244  
 Paczwa S. 44

Pakulak J. M., Jr. 242  
 Palamarevic R. 32  
 Pallotta M. 190  
 Palm G. 61  
 Palma A. 112  
     V  
 Pantoflicek J. 209, 210, 212  
 Paquet J.-P. 246  
 Park J. 58  
 Parker W. G. 169  
 Parkins J. A. 56  
 Pasman-H. J. 224  
 Patwardhan W. D. 221, 234  
 Pauk W. 47  
 Paul J. I. 231  
 Paustian J. E. 245  
 Pearson G. P. 92, 105  
 Pelizza E. 122\*  
 Pell L. W. 165, 185, 187  
 Penczek P. 35\*, 77  
 Penzel E. 103\*, 107, 109  
 Pesta O. 42, 78  
 Peterlin A. 80, 97  
 Petino G. 203  
 Petit J. 240  
 Petropavlovskii G. A. 104  
 Peyrard J.-M. 123  
 Philipp B. 28, 52, 103, 110, 238, 239\*  
 Piantanida E. 137\*  
 Piazzesi M. 61, 137\*, 205, 207  
 Picard J. P. 151  
 Piech F. E. 57\*  
 Pierce E. M. 165, 176\*, 178, 179  
 Pierlot Ch. 117, 242  
 Pierson R. H. 231  
 Pippin H. 97, 99  
 Plazanet J. 48, 49\*  
 Plazeck D. J. 73  
 Plomer J. J. 177\*, 178\*  
 Plunguiyan M. 81  
 Plunkett W. L. 20, 21, 36\*  
 Pociej S. 149  
 Poller S. 23, 104\*, 105, 228  
 Pollozec F. A. 24, 38  
 Polok A. 116

Pondexter E., Jr. 41  
 Porod G. 92  
 Porte W. A. de la 232  
 Poulain G. 230  
 Powling J. 218, 222  
 Preckel R. F. 44\*, 127, 168, 172\*, 173\*,  
     174, 219  
 Premeru M. 210, 215  
 Price E. W. 219  
 Prior J. 245  
 Przybylik R. 149  
 Purrington S. T. 121  
 Purves C. B. 92  
     Qamar Ah. Q. 24  
     Quadrat O. 113\*  
     Quentin M. 15  
     Quinchon J. 56  
     Quinlan J. B. 125, 163  
     Radeka Z. 193  
     Radzewitz H. 154  
     Rains W. A. 173  
     Ramond J. 187, 192, 193  
     Rankovic-Jovanovic D. 137  
     Rao K. R. K. 225  
     Rat R. 137  
     Ratz H. 42, 134, 245  
     Ray A. K. 114  
     Reda S. 48  
     Reich H. U. 234, 235  
     Reicherdt W. 72  
     Reilley C. N. 67  
     Reindl S. 128, 144  
     Reinhardt Ch. M. 41, 42  
     Reinhardt L. 20, 33, 36, 40  
     Reinhart J. 157  
     Reinhold Chr. 80  
     Reiser V. 238\*  
     Rele P. J. 201  
     Remaly R. F. 118, 244  
     Renger J. 243  
     Reure M. 13  
     Reynolds G. F. 240  
     Riccardi S. A. 136  
     Rice D. D. 233, 236  
     Rice F. A. H. 57  
     Rice M. L. 162, 175\*, 187  
     Richter E. 130, 131, 167  
     Rield H.-J. 151  
     Riganti V. 230  
     Rijnart C. A. 85  
     Ripper E. 233  
     Rison M. H. 228  
     Rittenhouse C. T. 169  
     Rivieri M. 206  
     Robe K. 161  
     Roberson K. 178  
     Robertson C. M. 228  
     Roggen A. 62  
     Rohrbaugh L. G. 131, 142  
     Romijn J. 225  
     Ropuszynski S. 30\*  
     Rose A. 161  
     Rosen A. H. 161  
     Rosenberger H. M. 230  
     Rosher R. 119, 135  
     Rosiński M. 48  
     Rössler F. 208  
     Roth J. F. 218  
     Rowland S. P. 73  
     Rozwadowska A. 77  
     Rubens T. B. J. 216  
     Rucci A. O. 235  
     Ruchwein G. 102  
     Rudo W. 234  
     Rumbel K. E. 157, 162, 175\*, 187  
     Rumble D. V. 154  
     Ruscher Ch. 99, 100, 103  
     Russell K. 17  
     Ruzicka J. 17, 24, 26, 97  
     Ryker D. W. 39, 156, 158, 159\*  
     Saad H. 242  
     Saeman J. F. 30  
     Sage S. 171  
     Sajid H. N. 24  
     Salemovic R. 122

- Sallam M. M. M. 210  
 Salser G. E. 219, 220  
 Sapiego J. J. 45\*, 46\*, 47, 48  
 Sasaki K. 171  
 Saßhofer F. 103  
 Satriana D. R. 184  
 Sauer Ch. W. 192  
 Sauermilch W. 151  
 Savkovic R. 229  
 Savostin A. Ya. 67  
 Sayles D. C. 153, 179, 184\*, 191  
 Scanlon J. J. 124, 154  
 Scanlon J. J., Jr. 163  
 Schaeffer P. F. 120  
 Scheulen H. 75  
 Schiller P. 140  
 Schinkel G., Jr. 248  
 Schleicher H. 28  
 Schmidt K. H. 105  
 Schmitt D. 190\*  
 Schmitz P. J. 92  
 Schovanek J. 22  
 Schowengerdt J. W. 162  
 Schreiner G. 164  
 Schriever K. 203, 242  
 Schubert H. 33, 190\*, 193, 194, 197  
 Schuetze K. 29  
 Schulek E. 51\*  
 Schulz G. V. 90, 94, 103\*, 109, 110,  
     112  
 Schurz J. 80, 90, 92, 93\*, 95, 97, 99,  
     100, 103, 105\*, 107, 243  
 Schuttleworth R. 77, 78  
 Schwartz S. 55, 87, 136  
 Schwoyer W. L. 152  
 Scism A. J. 234  
 Scola R. 203  
 Scurlock A. Ch. 157, 162, 175\*, 187  
 Seals W. O. 135  
 Seborg R. M. 196  
     v  
 Sedláček S. 212  
 Segal L. 102, 107  
 Segura-Arias M. 130  
 Seite P. 122
- Sellen D. B. 20, 111, 112  
 Semmler P. 183, 192  
 Shafer M. E. 64  
 Shafizaden F. 195, 196  
 Shaver R. G. 176  
 Shefcik W. P. 244  
 Sheppard D. M. 197  
 Sheriff M. 18\*  
 Shinouda H. G. 67  
 Shimada M. 68  
 Shiota K. 226  
 Shoemaker C. J. 230  
 Shuey H. M. 128  
 Sides J. R. 245  
 Siegelin W. 126, 245  
 Silk Ch. E. 30, 49, 116  
     v  
     v  
 Simecek J. 58  
 Simmons R. L. 119, 181  
 Singh H. 225  
 Sinha S. K. 221, 234  
 Sinwel F. 42, 78  
 Sipia J. A., Jr. 87  
 Sisco G. C. 165, 184, 185, 186, 187  
 Skawinski L. 34, 44  
 Slávik I. 20  
 Sloan A. W. 40\*, 41\*  
 Smeenk J. G. 229  
 Smith L. C. 61  
 Smith W. A. W. 218  
 Smolka L. 209  
 Sollott G. P. 31  
 Sopranietti A. 234  
 Sotobayshi H. 95  
 Sotter J. G. 206  
     v  
 Srámek M. 116  
 Stabinger H. 241  
 Stack J. S. 179, 184, 185  
     v  
 Stanek J. 51, 60  
 Stanley N. F. 164  
 Staudacher G. R. 178  
 Stecher F. 20, 23, 29, 33, 40, 46  
 Steecher E. 37  
 Steeman E. 235
- Stephan M. 235  
 Stevely R. R. 125, 141  
 Stewart W. D. 41  
 Stiefel L. 142  
 Stoetzer E.-J. 164  
 Strittmater R. C. 220  
 Strömberg R. 98  
 Stump W. E. 157  
 Suh N. P. 221\*, 222\*, 223  
 Sumi K. 224  
 Summerfield M. 223, 225  
 Surve R. N. 234  
 Sushkevitch T. I. 18  
 Sutton E. S. 244  
     v  
     v  
 Svatos L. 179  
     v  
     v  
 Svejka O. 245  
 Svensson A. 96  
 Swotinsky J. M. 166  
 Szóbel L. 145  
 Taffin F. de 49  
 Tajima Y. A. 219, 220\*  
 Tamura M. 75, 101  
 Tanaka A. 171  
 Tanguy A. 137  
 Tanner E. 245  
 Tasic Z. 236  
 Tavernier P. 215  
 Tawfik I. A. K. 210  
 Tesiorowski E. 14  
 Thames F. G. 119  
 Thinius K. 22, 32, 72\*  
 Thomas Ch. E. 115  
 Thomas J. 30  
 Thomas J. P. 165\*, 192, 193  
 Thomas W. E. 188  
 Thompson C. L., Jr. 221, 222\*  
 Thümmler W. 22  
 Tidswell B. M. 79  
 Timpa J. D. 107  
 Tobisawa S. 196  
 Tokarska A. 34  
 Tomachevskii E. E. 67  
 Toulmin H. A., Jr. 172
- Touratier P. 35  
 Towrend J. 232  
 Tranchant J. 16, 191, 231  
 Trask R. L. 17, 134, 135, 171  
 Treneules D. 117, 119  
 Trifunović D. 194, 212  
 Trithart H. 80  
 Trombe F. 215  
 Trommel J. 25  
 Trowell J. M. 233  
 Tsai C. L. 222  
 Tsujikado N. 194  
 Tsuzihashi K. 149  
 Tucker H. C. 243  
 Tytko M. 33, 34  
 Ueberreiter K. 95  
 Ueno K. 231  
 Ueno Y. 149  
 Urbanski T. 13, 32  
 Urizar M. J. 61  
 Usher F. L. 78  
 Usmanov Kh. U. 18  
 Usuda M. 91  
 Valenta M. 37, 117  
 Varadi P. F. 197\*  
 Vavrin V. 47  
 Victor A. C. 225  
 Vignaud H. 23, 38  
 Vignaud M. 230  
 Villey-Desmesrels F. P. A. 121,  
     137  
 Vink H. 97  
 Vogel H. A. 71  
 Voigt H. W. 151  
 Vojvodic I. 229  
 Volk F. 193, 194, 197  
 Vollmann H. F. 230  
 Vriesen C. W. 244  
 Wachtel W. L. 41  
 Wachtell G. P. 218  
 Wadsworth J. I. 107

Wagenknecht W. 28  
Wahid A. A. 235  
Wahrenholz H.-G. 146  
Ward J. R. 67  
Ward R. J. 140  
Warfield R. W. 160, 161  
Watanabe S. 106, 108, 109, 110, 111  
Watermeier L. A. 220<sup>\*</sup>  
Watts H. 222  
Weatherford W. D., Jr. 197  
Webster W. S. 125  
Weil' L. L. 128  
Weiss J. 219  
Wells F. B. 150, 155<sup>\*</sup>  
Wendisch P. 78  
Wendt Th. M. 55  
Westfield J. G. E. 44  
Westover D. 203  
Wettermark G. 61<sup>\*</sup>  
Whitworth E. 141, 156, 157  
Wickham A. A. 234  
Wikström R. 97  
Wilkinss P. E. 228, 241  
Williams A. F. 231  
Williams F. A. 223  
Williams M. M. 244  
Wilson A. S. 194  
Wilson R. C. 49<sup>\*</sup>  
Wilt D. S. 21, 44  
Winer R. 129, 180, 189  
Windisch K. 93  
Wojciechowski M. 34  
Wolff C. 95  
Wolfrom M. L. 195<sup>\*</sup>, 196<sup>\*</sup>  
Wood. E. P. 235  
Wood H. L. 124, 171, 172  
Woodman A. L. 77

Wooldridge C. E. 220  
Wortz R. B. 46  
Wright H. 233  
Wright H. E. 223  
Wrona J. 48  
Wulf K. 239  
  
Yagami K. 91  
Yamakawa H. 111  
Yasuda H. 67  
Yasuda S. K. 32, 232  
Yee T. B. 233  
Yin T. P. 24  
Yokouama T. 119  
Yoshida N. 171  
Yoshiuama I. 158  
  
Zacek L. 97  
Zack P. J. 226  
Zakrajsek E. 193  
Zalachowski W. 149  
Zeigler E. H. 50  
Zeiss O. 74  
Zeller B. 235  
Zihlman F. A. 119, 236  
Zilkha A. 57<sup>\*</sup>  
Zipper P. 105  
Zoch L. L. 196  
  
Zorovic D. 215  
Zuchold H. 99, 100  
Zucker J. 134, 135  
Zugravescu P. 229  
Żyszczyński S. 101

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА  
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ

Аннотированная библиография за 1958—1978 гг.

Утверждено к печати  
Ученым советом Отделения Института  
химической физики АН СССР

Зав. ред.-изд. отделом Н. Ф. Коровятникова, редактор А. М. Королев,  
корректор Н. П. Иванова

Сдано в набор 5.III 1980 г. Подписано к печати 25.V 1981 г. Бумага № 1.  
Формат 60×90 1/16. Усл. п. л. 17. Уч.-изд. л. 26,15. Зак. 211. Тираж 3000.

Цена 3 р. 90 к.

Редакционно-издательский отдел ИХФ АН СССР.  
142432, п/о Черноголовка Московской обл.

Цена 3 р. 90 к.

778

АССИСТАНТКА  
СИНИЦЫН, ВЛАДИМИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ  
1881 — 1882 г. — 1883 г. — 1884 г. — 1885 г.

ПЕЧАТЬ ВЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ  
УЧИЛИЩНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
СОЮЗА НАУК И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СИНИЦЫНЪ ВЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ  
УЧИЛИЩНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
СОЮЗА НАУК И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СИНИЦЫНЪ ВЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ  
УЧИЛИЩНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
СОЮЗА НАУК И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СИНИЦЫНЪ ВЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ  
УЧИЛИЩНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
СОЮЗА НАУК И ПРОМЫШЛЕННОСТИ